

ثانياً : أعمال الخرسانات :

١- المجال :

١-١- الأعمال المطلوب تنفيذها فى هذا الباب تشمل جميع أعمال الخرسانات العاديه والمسلحه للأساسات والأعمده والكمرات والأسقف والسلام وخلافه والدكات للأرضيات والأرصفه والمبينه تفصيلاً على الرسومات التنفيذيه والمواصفات الفنيه وطبقاً لتعليمات المهندس خلال التنفيذ ، وتشمل الأسعار جميع المواد والعماله والمصنعيات اللازمه لتنفيذ الأعمال المطلوبه على الوجه الأكمل ، وكذا صيانتها خلال مدة تنفيذ الأعمال الأخرى فى المبنى وإلى أن يتم إستلامها.

١-٢- تشمل أعمال الخرسانات المسلحه كافة المواد بما فى ذلك حديد التسليح اللازم بالأنواع والأقطار والكميات المبينه على الرسومات الانشائيه - وكل ما يلزم من عبوات وأجهزه ميكانيكيه للخلط أو الصب أو المعالجه حسب المبين بالمواصفات الفنيه أو تعليمات المهندس خلال التنفيذ .

١-٣- يطبق على تنفيذ أعمال الخرسانه العاديه أو المسلحه ما جاء فى أساس التصميم وشروط التنفيذ البريطانى ١١٤ : ١٩٦٩ .

الخرسانه المسلحه المطلوبه تتحمل مكعباتها القياسيه إجهاد تهشيم بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ مالم يذكر خلاف ذلك فى دفتر الكميات والرسومات وعلى المقاول قبل بدء العمل عمل تصميم الخطه الخرسانيه فى معمل معتمد من المهندس الإستشارى بحيث

تعطى الإجهاد المطلوب (٢٥٠ كجم / سم^٢ على الأقل بعد ٢٨ يوم) .
الخرسانه العاديه المطلوبه تتحمل مكعباتها القياسيه إجهاد تهشيم
بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ١٨٠ كجم / سم^٢ .

٢- المواد :

٢-١- المواد المستعمله فى تنفيذ أعمال الخرسانات تكون من أجود الأنواع
الجديده والمطابقه للعينات المعتمده من المهندس قبل التوريد طبقاً
لنتائج الأختبارات التى يجريها المقاول على المواد فى معمل معتمد
من المهندس الإستشارى .

٢-٢- يتم توريد المواد المختلفه إلى الموقع بالكميات الكافيه اللازمه لتنفيذ
الأعمال المطلوبه فى كل مرحله من مراحل العمل وحسب البرنامج
التنفيدى وبكميات تسمح بالتنفيذ المستمر دون تعطيل تنفيذ الأعمال
الأخرى .

٢-٣- الأسمنت المستخدم فى التنفيذ هو الأسمنت البورتلاندى المقاوم
للكبريتات ويكون الأسمنت مطابقاً للمواصفات القياسيه البريطانيه رقم
٤٢٠٧ : ١٩٧١ الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات .

أو الأسمنت البورتلاندى العادى أو طبقاً للموضح بجدول الكميات
والأسعار وعلى الرسومات .

٢-٤- الركام

يكون ركام الخرسانه - كسيرات الأحجار الصلده أو الزلط والرمل
المستخرج من الصحراء من حبيبات صلده قوية الأحتمال ونظيفه

خالیه من المخلفات الملتصقه وتكون المقاسات المختلفه للحبيبات موزعه توزيعاً منتظماً فى الركام المستعمل .

ولا تحتوى حبيبات الركام على مواد ضاره لمكونات الخرسانات مثل الأملاح وكبريت الحديد أو الفحم أو الميكا أو الطين أو ما يشابهها من المواد ذات الرقائق الطينيه أو الحبيبات الدقيقه أو الشوائب العضويه ، على أن يكون الركام مطابقاً للمواصفات القياسيه البريطانيه رقم ٨٨٢ : ١٩٦٥ الركام الكبير والرفيع من مصادره الطبيعيه .

٢-٥- يكون الركام من الأنواع المعتمده ومتدرجاً حسب المبين بالجدول رقم (١) الركام الكبير والجدول رقم (٢) الركام الرفيع الذى يعطى الخرسانه الخواص المطلوبه ويسهل تشغيلها فى مواضعها بدون أنفصال

جدول رقم (١) الركام الكبير "الزلط"

النسبة المئوية بالوزن لما يمر من المناخل القياسية البريطانية (x) الحجم الأعتبارى للحصى المتدرج			منخل الفحص حسب المواصفات القياسية البريطانية (x)
١٥ - ٥ مم	١٠ - ٥ مم	٤٠ - ٥ مم	العرض الأسمى للفتحة - مم
-	-	١٠٠	٧٦ر١٠
-	-	-	٦٣ر٥٠
-	١٠٠	١٠٠ - ٩٥	٣٨ر١٠
١٠٠	١٠٠ - ٩٥	٧٠ - ٣٠	١٩ر٠٠
١٠٠ - ٩٠	-	-	١٣ر٢٠
٨٥ - ٤٠	٥٥ - ٢٥	٣٥ - ١٠	٩ر٥٠
١٠ - ٠	١٠ - ٠	٥ - ٠	٤ر٧٥

(x) طبقاً للمواصفات القياسية البريطانية ٤١٠ : ١٩٦٩ "مناخل الأختبار"

BS. 410 : 1969 Test Sieves.

جدول رقم (٢) الركام الرقيق " الرمل "

النسبة المئوية بالوزن لما يمر من المناخل القياسية البريطانية (x) الحجم الأعتبارى للحصى المتدرج				منخل الفحص حسب المواصفات القياسية البريطانية (x)
المنطقة الرابعة	المنطقة الثالثة	المنطقة الثانية	المنطقة الأولى	العرض الأسمى للفتحة - مم
١٠٠ - ٠	١٠٠ - ٠	١٠٠ - ٠	١٠٠ - ٠	٩٥٠
١٠٠ - ٩٠	١٠٠ - ٩٠	١٠٠ - ٩٠	١٠٠ - ٩٠	٤٧٥
١٠٠ - ٩٥	١٠٠ - ٨٠	١٠٠ - ٧٥	٩٥ - ٦٠	٢٧٦
١٠٠ - ٩٠	١٠٠ - ٧٥	٧٠ - ٥٥	٧٠ - ٣٠	١١٨
١٠٠ - ٨٠	٨٠ - ٦٠	٦٠ - ٣٥	٣٥ - ١٥	٠٦٠
٥٠ - ١٥	٤٠ - ١٠	٣٠ - ١٠	٢٠ - ٥	٠٣٠
١٥ - ٠	١٠ - ٠	١٠ - ٠	١٠ - ٠	٠١٥

(x) طبقاً للمواصفات القياسية البريطانية رقم ٤١٠ : ١٩٦٩ "مناخل

الأختبار "

BS. 410 : 1969 Test Sieves.

٦-٢- المياه المستعمله فى خلط مكونات الخرسانات تكون نظيفه خاليه من المواد الضاره مثل الزيوت والأحماض والقلويات والأملاح والمواد العضويه التى قد تؤثر تأثيراً متلفاً على مكونات الخرسانات أو حديد التسليح ويفضل إستعمال المياه من مصدر الشرب . تضاف المياه إلى مكونات الخرسانات مقاسه مضبوطاً وبحسب الكميات المحدده .

٧-٢- الإضافات المستعمله فى أعمال الخرسانات يشترط فيها ألا تكون لها تأثيراً ضاراً على مكونات الخرسانات أو حديد التسليح ويتم تحديد الحد الأقصى للكميه المستعمله فى كل نوع من الإضافات كنسبه مئوية والأحناء ومقاومة التماسك بينها وصلب التسليح عن ٨٥% من القيم المناظره فى حالة الخرسانه المجهزه بدون إضافات .

٨-٢- يتم فك الشدات والعبوات بعد أنقضاء المدد المحدد فى أسس تصميم وشروط تنفيذ أعمال الخرسانه المسلحه فى المباني (فقره ٤/٣/٢) على أن يراعى عند تنفيذ عملية الفك الحرص التام على عدم تعرض الخرسانه للهزات أو الصدمات والتأكد من تصلاها قبل الفك والمحافظة التامه على حواف وأسطح الخرسانه من التلف أو التكسير.

٩-٢- صلب التسليح

تكون أسياخ الصلب المستعمل فى تسليح الخرسانه من الصلب عالى المقاومه للشد (حديد ٥٢) أو الصلب الطرى العادى حديد ٣٧ على أن تكون نتائج اختبار الشد للأسياخ كالاتى :-

نوع الاختبار	صلب طرى عادى ٣٧	صلب عالى المقاومة ٥٢
إجهاد الخضوع - لا يقل عن مقاومة الشد - لا تقل عن النسبة المئوية للإستطاله لا تقل عن	٢٣ كجم / مم ^٢ ٣٥ كجم / مم ^٢ ٢٠%	٣٦ كجم / مم ^٢ ٥٢ كجم / مم ^٢ ١٨%

على أن تفى أسياخ صلب التسليح أى من المواصفات القياسية البريطانية
التاليه :

١٠-٢- البلوكات الخرسانيه المستعمله فى تنفيذ الأسقف المفرغه وهى
مصنوعه من خليط الركام الطبيعى والأسمنت البورتلاندى العادى ،
ويتم كيبس الوحدات فى عبوات معدنيه تحت ضغط هيدرولى (١٢٥
كجم / سم^٢) أو بأستخدام الهزازات الميكانيكيه ، ثم معالجتها بالرش
بالماء لمدة ٢١ يوماً قبل إستعمالها فى تنفيذ الأسقف المفرغه .

١١-٢- يكون الركام صلباً قوى الاحتمال نظيفاً خالياً من المغلفات الملتصقه
ولا يحتوى على مواد ضاره للأسمنت ويكون الركام من الركام الرفيع
(١٥ - ٥مم) أو كسيرات الحجر الجيرى الصلب .

١٢-٢- تكون البلوكات بأشكال منتظمه ذات حروف مستقيمه متعامده مع
بعضها وبأسطح مستويه خاليه من التشققات التى تتعارض مع
الغرض من إستعمالها وتكون الحروف قويه لا تتفتت تحت تأثير
ضغط الأصابع عليها .

١٣-٢- لا تزيد حجم الفراغات في البلوك الواحد عن ٥٠% من الحجم الكلى لها ولا تقل تخانة جدران الفراغات عن ٣٠ مم ، ولا تزيد كثافة البلوكات عن ١٥٠٠ كجم / مم^٣ .

١٤-٢- تعمل البلوكات الخرسانية بالأشكال والأبعاد المعتمدة من المهندس والمقاسات الاعتبارية الشائعة الإستعمال و هي :

١٥٠×٢٠٠×٤٠٠ ، ٢٠٠×٤٠٠ ، ٢٠٠×٢٥٠×٥٠٠ مم .

١٥-٢- لا يقل الحد الأدنى لاختبار الضغط عن ٣٥ كجم / سم^٢ متوسط إختبار ١٠ (عشرة وحدات) وعن ٢٨ كجم / سم^٢ إختبار الوحدة الواحده ويتم إختبار الوحدات وإختبارها حسب المواصفات القياسية البريطانية رقم ٢٠٢٨ ، ١٣٦٤ - ١٩٦٨ .

BS. 2028 , 1364 : 1968 - Precast Concrete Blocks .

٣- النسب القياسية لخلطات الخرسانات :

١-٣- تكون نسبة الركام (الزلط والرمل) إلى وزن الأسمنت وإلى وزن الماء لتكون الأنواع المختلفه من خلطات الخرسانات القياسية حسب المبين بالجدول التالي :

نسبة المياه	مقاومة المكعب القياسي للضغط بعد ٢٨ يوم نيوتن /مم	الحجم الأقصى للركام - مم			نوع الخرسانة
		١٥	٢٠	٤٠	
للأسمنت					مقدار الهبوط حد أقصى - مم
		٥٠/١٠	٧٥/٢٥	١٠٠/٥٠	
					خليط أ :
٠.٤٥	٤٠ نيوتن /مم ٤٠٠ كجم /سم ^٢	٤٣٠	٤٠٠	٣٧٠	وزن الأسمنت /كجم وزن الركام /كجم
		١٧٠٠	١٧٠٠	١٧٥٠	
					خليط ب :
٠.٤٥	٣٥ نيوتن /مم ٣٥٠ كجم /سم ^٢	٣٨٠	٣٦٠	٣٤٠	وزن الأسمنت /كجم وزن الركام /كجم
		١٧٠٠	١٧٥٠	١٨٠٠	
					خليط ج :
٠.٥٥	٢٨ نيوتن /مم ٢٨٠ كجم /سم ^٢	٣٤٠	٣٢٠	٣٠٠	وزن الأسمنت /كجم وزن الركام /كجم
		١٧٥٠	١٨٠٠	١٨٥٠	
					خليط د :
٠.٦٠	١٠ نيوتن /مم ١٠٠ كجم /سم ^٢	-	٢١٠	١٨٠	وزن الأسمنت /كجم وزن الركام /كجم
		-	١٩٠٠	١٩٥٠	

هذا الخليط يعطى ١٠٠ متر مكعب من الخرسانه .

٢-٣- تجرى الأختبارات الأوليه على عينات الركام الذى يتم توريده بنفس الكيفيه والوسائل التى سوف تجهز بها الخرسانات أثناء التنفيذ ، ويكون ذلك على ستة مكعبات قياسيه تختبر ثلاثة منها لمقاومة الضغط بعد (سبعة أيام) والثلاثة الباقيه بعد (ثمانيه وعشرون يوماً) ويحدد المهندس من هذه التجارب الأوليه نسب الخليط (الركام : الأسمنت : المياه) التى تعطى الجهود المطلوبه .

كما تجرى إختبارات على عينات مأخوذه من نفس خرسانة التنفيذ بمعدل ٦ (ستة مكعبات) لكل ٥٠ م^٣ (خمسون متر مكعب) من الخرسانه التى يتم تنفيذها وتجرى لها إختبارات مقاومة الضغط بعد ٧ أيام ، بعد ٢٨ يوم ومقارنة هذه النتائج بالأختبارات الأوليه . وفى الحالات التى يصرح فيها بإستعمال البورتلاندى السريع التصلد بدلاً من البورتلاندى العادى ، تكون نتيجة أختبار مقاومة الضغط المبينه عاليه هى التى يحصل عليها من أختبار المكعبات القياسيه بعد مرور سبعة أيام بدلاً من ثمانية وعشرون يوماً .

٣-٣- وفى حالة إستعمال الأسمنت البورتلاندى العادى يمكن السماح بإستعمال الخرسانه التى يصل أختبار مقاومة الضغط بعد مرور ٧ (سبعة أيام) إلى ٨٠% (ثمانون فى المائه) من المقاومه المطلوبه بعد مرور ٢٨ يوماً - على أن يتم تجارب الأختبار على نصف عدد العينات بعد مرور ٢٨ يوماً . وتكون جميع التجارب على حساب المقاول وأيضاً تجارب الـ Siump كل ٢٥ م^٣ .

٣-٤- يكون الوزن الاعتبارى لوزن الأسمنت البورتلاندى العادى المستعمل فى تكوين متر مكعب من خلطات الخرسانات المختلفه على الوجه التالى .

نسبة الأسمنت	خليط الخرسانه
٤٠٠ كجم /م ^٣	خليط رقم أ
٣٥٠ كجم /م ^٣	خليط رقم ب
٣٠٠ كجم /م ^٣	خليط رقم ج
٢٠٠ كجم /م ^٣	خليط رقم د

وفى سبيل الحصول على مقاومة الضغط المطلوبه لكل خليط يمكن تعديل نسب الركام بالخلطات بما يحقق الحد الأدنى المطلوب لمقاومة الضغط بعد الحصول على موافقه كتابيه من المهندس بالنسبه المطلوبه .

٣-٥- تخطط مكونات الخرسانات فى خلطات ميكانيكيه ذات سعه مناسبه تتعادل مع معدل النقل والصب ويراعى ألا تقل مدة الخلط عن دقيقتين بعد وضع كافة المواد فى إسطوانه (حله) الخلاط بحيث يصبح الخليط متجانساً فى اللون والقوام .

٤- الشدات والعبوات :

٤-١- تنفذ الشدات والعبوات " الفوم " بحيث تكون محكمه قويه ومثينه بدرجه تكفى لتحميل ضغط الخرسانه الطريه ووزنها والأحمال الحيه أثناء صب الخرسانه دون زحزحة ، على أن يؤخذ فى الاعتبار

الطريقة المستعمله فى الخرسانه ودكها وتأثير الضغوط والأهتزازات الواقعه على الشدات والعبوات .

٢-٤- فى أعمال الخرسانه الظاهره - التى يترك سطحها ظاهراً بدون بياض أو تكسيه ، تكون الشدات والعبوات من أخشاب جديده بالشكل الذى يعتمد من المهندس قبل التنفيذ ويتم تجميع ألواح العبوات بالطريقه المجمعه بحيث تجمع الألواح مع بعضها بطريقه النقر واللسان وعلى أن يكون سطح الألواح الملاصق للخرسانه مستو ناعم ممسوح أو بدون مسح لإظهار طابع ألياف الأخشاب حسب تعليمات المهندس .

٣-٤- فى حالة الرغبه فى الحصول على أسطح مستويه ناعمه تماماً ، تسعمل شدات وعبوات معدنيه على أن يكون سطح الألواح المعدنيه الملاصق للخرسانه مستو ناعم خالى من البروزات ويتم تجميع الألواح المعدنيه للعبوات بطريقه اللحام أو بقطع تجميع معدنيه للحصول على الأسطح الناعمه المطلوبه .

٤-٤- يتم فك الشدات والعبوات بعد أنقضاء المدد المحدد فى أسس تصميم وشروط تنفيذ أعمال الخرسانه المسلحه فى المباني (فقره ٤/٣/٢) على أن يراعى عند تنفيذ عمليه الفك الحرص التام على عدم تعرض الخرسانه للهزات أو الصدمات ، والتأكد من تصلدها قبل الفك والمحافظة التامه على حواف وأسطح الخرسانه من التلف أو التكسير، خاصة أعمال الخرسانه التى سترك ظاهره دون بياض .

٥- أعمال الصب والدك :

١-٥- يراعى أن تصب الخرسانه على طبقات كل فى حدود ٠٢٥ متر حتى يمكن دك الخرسانه أولاً بأول .

٢-٥- يتم دك الخرسانه بإستعمال الوسائل الميكانيكيه مثل الهزاز الغاطس أو هزاز السطح ، ويراعى تجنب أطالة مدة الدك بالهزازات حتى لا يتسبب إستمرارها فى حدوث انفصال فى مواد الخرسانه وتطفو كميات كبيره من لبانى الأسمنت على السطح .

٣-٥- يراعى ألا يتسبب فى صب الخرسانه ودكها ققللة الخرسانات السابق صبها أو زحزحة حديد التسليح حتى لا تتكون فراغات فى الخرسانه أو حول أسياخ التسليح ومهما كانت الطريقه يستمر فى الدك حتى ينعدم التعشيش ويمتنع ظهور الفقائيع الهوائيه وتصل الخرسانه إلى أقصى كثافه .

٦- وقاية الخرسانه ومعالجتها :

١-٦- يتم وقاية الخرسانه حديثه الصب من المطر والجفاف السريع وذلك بتغطيتها بأغطيه مناسبه من وقت نهو صب الخرسانه إلى الوقت الذى يصبح فيه السطح صلباً بدرجه كافيه ، بحيث يمكن رشه بالماء وتغطيته بماده رطبه .

٢-٦- تحفظ الخرسانه رطبه بإستمرار إبتداءً من وقت تصلد السطح بدرجه كافيه لمده لا تقل عن ٧ (سبعة) أيام وذلك عند إستعمال الأسمنت البورتلاندى سريع التصلد ، ويتم رش الخرسانه جيداً بالماء أو بتغطية

السطح بقماش نسيج الجوت " الخيش " أو فرش طبقه من القماش مع حفظها فى حاله رطبه بالرش المستمر لمدة ١٥ يوماً .

٦-٣- الأسطح الخرسانيه التى ستترك ظاهره بدون بياض أو تكسيه يتم وقياتها بكل عنايه خلال مدة التنفيذ للأعمال الأخرى وذلك بتغطيتها بالورق الكرافت أو القماش نسيج الجوت " الخيش " وبالطبقه التى يوافق عليها المهندس بحيث تبقى الأسطح والحواف نظيفه سليمه دون أى تكسير أو تلف ، وحتى لا يتطلب الأمر إلى معالجتها بطبقه من البياض لإصلاح أى عيوب قد تتعرض لها خلال مدة التنفيذ .

٦-٤- إذا تعرضت أسطح أو حواف الخرسانه الظاهره إلى أى تلف أو تكسير فيتم معالجتها وإصلاحها بالطريقه التى يعتمدها المهندس وعلى حساب المقاول .

٧- القياس والأسعار :

٧-١- تقاس أعمال الخرسانات قياساً هندسياً وذلك للأعمال التى يتم تنفيذها طبقاً للرسومات التنفيذيه أو تعليمات المهندس الكتابيه أثناء التنفيذ ، ولا تحتسب أى كميات إضافيه تنشأ عن أى خطأ فى التنفيذ .

٧-٢- تشمل أسعار أعمال الخرسانه المسلحه كافة المواد اللازمه وبالنسبه المقرره وكذا أسياخ صلب التسليح المبينه على الرسومات والقطع الخاصه للتثبيت ، وكل ما يلزم لتنفيذ ونهوه العمل المطلوب من أجهزه وآلات وعمال ومصنعيه وعبوات على الوجه الأكمل .

٧-٣- تقاس قواعد الأساسات هندسياً - والسعر للمتر المكعب .

٤-٤- تقاس الأعمدة هندسياً - والسعر للمتر المكعب . يقاس العمود بحساب مساحة القطاع في الارتفاع من منسوب السطح العلوى لقاعدته أو منسوب السطح العلوى للبلاطة الخرسانية (الأرضية) إلى منسوب السطح السفلى للبلاطة الخرسانية التالية (السقف) أو إلى منسوب السطح العلوى للكمرة في حالة عدم وجود بلاطة خرسانية .

٥-٧- تقاس الكمرات ، الأعتاب ، السمات ، الدراوى هندسياً والسعر للمتر المكعب وتقاس بحساب مساحة القطاع في الطول مع مراعاة الأتى :-

أ - يتم حساب مساحة القطاع مع عدم احتساب تخانة البلاطة الخرسانية المتصقة بها أى بحساب مساحة القطاع النظيف الساقط والمقلوب .

ب- يتم حساب الطول للمسافة النظيفة المحصوره بين الأعمدة أو الكمرات .

جـ فى حالة تقاطع كمرات أو سمات مع بعضها يتم حساب طول الكمرات أو السمات الرئيسيه ، وحساب مكعب حجم القطاع المشترك مره واحده .

٦-٧- تقاس البلاطات الخرسانية المصمته هندسياً - والسعر للمتر المكعب . وتقاس بحساب مساحة المسقط الأفقى (طول×عرض) فى التخانه ، ويقاس المسقط الأفقى من الحدود الخارجه للبلاطه ، وتتضمن تخانة البلاطه الأعضاء الحامله لها (الكمرات ، الأعمده ، ،) .

٧-٧- تقاس البلاطات الخرسانية ذات الحشوات (وحدات خرسانية مفرغه طوب مفرغ ،) هندسياً - والسعر للمتر المربع وتقاس بحساب مساحة المسقط الأفقى (طول×عرض) من الحدود الخارجه للبلاطه ابتداءً من حد الكمرات الرئيسيه الحامله للبلاطه ، ويشمل المقاس

الكمرات الثانويه (العضائد) بين وحدات الحشوات ، أو الكمرات الخرسانيه الحامله والتي بنفس تخانة البلاطه .

الكمرات الحامله التي يزيد ارتفاعها عن تخانة البلاطه تحتسب ضمن أعمال الكمرات طبقاً للفقره ٥/٧ .

٧-٨- تقاس أعمال السلالم الخرسانيه التي تتكون من بلاطه مماثله أو من درج مسنن هندسياً - والسعر للمتر المكعب ، وتشمل أعمال السلالم البلاطات للبسطات التي بين القلبات والكمرات الجانييه المائله الحامله للسلم والتي في منسوب الدوره ، وكذا الدراوى الجانييه للدرابزين .

٧-٩- تقاس الحوائط الخرسانيه أو الحوائط السانده هندسياً والسعر للمتر المكعب وتقاس الحوائط بحساب مساحة المقطع في الارتفاع لمساحه المحصوره بين منسوب السطح العلوى للقاعده أو البلاطه (الأرضيه) إلى منسوب السطح السفلى للبلاطه العلويه (السقف) أو الكمرات .

- في حالة إشتراك حائط مع أعضاء إنشائيه أخرى (أعمده - كمرات - سمات) فيتم حساب كل حائط على حده دون أضافة مكعبات الأعضاء الإنشائيه المشتركة بينها .

٧-١٠- يراعى عند حساب أعمال الخرسانه المسلحه عدم خصم كميات الخرسانه للفتحات التي لا يزيد حجم كل منها عن ١٠ر٠ متر مكعب أو التي لا تزيد مساحه كل منها عن ٢٥ر٠ متر مربع . أو طبقاً لما ورد بجدول الكميات والأسعار .

٨- التحكم في الجودة (Quality Control) :

٨-١- على المقاول توريد عينات لجميع المواد الداخليه في الخرسانه رمل وزلط وتكون العينات لكل نوع ثلاثه يصير أحداها للمعمل المعته من المهندس الإستشارى لأختبارها والثانيه يقوم المقاول بالتوريد طبقاً لها فى حالة نجاح العينه والثالثه تبقى بالموقع للمقارنه لكل كميته تورد - لا يسمح ببدء العمل قبل اعتماد نتائج هذه الأختبارات .

٨-٢- على المقاول عمل أختبار فى معمل معتمد من الإستشارى لكل رساله أسمنت تورد للموقع ولن يسمح بإستخدام أى أسمنت بدون نتيجة أختبار .

٨-٣- يصير عمل ستة مكعبات قياسييه للخرسانه لكل خمسون متر مكعب أو صب يوم كامل إيهما أصغر على أن يتم تكسير ثلاثة مكعبات بعد ٧ أيام وثلاثه بعد ٢٨ يوم مع عمل أختبار الهبوط لكل خمسة أمتار مكعبه من الخرسانه .

٨-٤- قبل بدء العمل وبعد نجاح أختبارات عينات المواد الداخليه فى الخرسانه على المقاول أن يقوم تحت إشراف الإستشارى بإرسال عينات من هذه المواد لعمل معتمد من الإستشارى لعمل تصميم خلطه خرسانيه تعطى أجهاد كسر بعد ٢٨ يوم لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم^٢ .

٨-٥- قبل توريد حديد التسليح للموقع يقدم المقاول عينات لعمل أختبارات الشد عليها فى معمل معتمد من الإستشارى قبل توريد الحديد اللازم

٦-٨- يحق للإستشارى كلما وجد أختلافاً فى الكميات المورده من المواد للموقع عن العينات المعتمده يحق له أخذ عينات وعمل أختبارات عليها للتأكد من مطابقتها للمواصفات وذلك على نفقة المقاول .

٧-٨- بالنسبه لأعمال الردم على المقاول عمل الأختبارات اللازمه للتأكد من الوصول للدمك المطلوب وطبقاً لتعليمات الإستشارى .

٩- التخطيط والمناسيب :

قبل البدء فى العمل بأى جزء من الأجزاء يجب على المقاول عمل التخطيط بكل دقه بمعرفة مهندس وبحضور المهندس الإستشارى والمقاول مسئول وحده عن القيام بجميع أعمال التخطيط وعن صحتها ومراجعة جميع الأبعاد المبينه بالرسومات وعن صحة البيانات التى بها على الطبيعه وأعتما مهندس المالك وأشتراكه مع المقاول فى عمل التخطيط لا يخلى المقاول من مسئوليته عن مطابقة التخطيط .

يعطى المهندس الإستشارى لمهندس المقاول منسوب ثابت أو روبيير يكون هو المرجع للمناسيب بالموقع وعلى المقاول المحافظه على هذا الروبيير طوال فترة العمليه .

والمقاول مكلف بالسير بجميع الأعمال تبعاً للمناسيب المطلوبه أو المبينه على الرسومات وتحقيقاً لذلك يجب عليه قياس الأرتفاعات من الروبيير أو المناسيب المحدده بعلامات ثابتة يقوم المقاول أو مندوبه بعملها .