

المواصفات الخاصة لأعمال الإنشائية

لمناقصة كامل الأعمال الإعتيادية للهيكل

الإنشائي والمباني والطبقة العازلة للمشروع

1- هذه المواصفات والملاحظات الواردة بالرسومات الإنشائية ذاتها وحدة متكاملة يلتزم المقاول بأى جزء منها.

2- تشمل الأعمال الإنشائية كل ما هو مطلوب من حفر وردم وأساسات أعمال الخرسانات العادية والخرسانات المسلحة وتشمل كذلك الأعمال المماثلة التي قد يتطلب إضافتها.

3- المهندسون ، والملاحظون والعمال من قبل المقاول:

يجب أن يشرف على تنفيذ الأعمال مهندس مسئول ذو خبرة يمثل الأعمال الواردة في المشروع من قبل المقاول على أن يعاونه العدد اللازم من المهندسين والملاحظين ورؤساء العمال والعمال. وللجهة المشرفة على التنفيذ وكذا للمهندسين الإستشاريين الإعتراض على أى منهم إذا رأى أن بقاءه يضر بمصلحة العمل وعلى المقاول أن يستبدله فوراً بسواه.

4- المعدات الخاصة بتنفيذ العمال:

يجب أن يحضر المقاول لموقع العمل جميع المعدات اللازمة لتنفيذ هذا المشروع في الوقت المحدد له بها في ذلك جميع الأخشاب والعروق اللازمة للشدات والقمط أو الشدات المعدنية اللازمة... إلخ. مع العلم بأن الخرسانة المستخدمة في الأعمال الإنشائية للمشروع يجب أن تكون خرسانة جاهزة أما باقى أعمال الخرسانات (أرضيات...) فيتم الخلط في خلطات ميكانيكية وتستخدم الهزازات الميكانيكية في دمكها ويجب أن يكون هناك مايكفى من هذه المعدات في موقع العمل.

5- للمالك أو ممثله ومهندسى الإستشارى العام للمشروع تعديل أو تصحيح أو إضافة أو حذف أو تغيير أجزاء من الرسومات المقدمة للمقاول أثناء سير العمل ولا يكون له

الحق في الإعتراض على ذلك طالما أنها صحيحة من الناحية الفنية ولاحق له في المطالبة بأى تعويض عن ذلك.

6- الإشراف على التنفيذ:

يتعاون جهازى الإشراف والتنفيذ على أن يتم تنفيذ المشروع بما يحقق جميع الشروط الفنية وأصول الصناعة وللمهندس المقيم من مهندسى الإستشارى العام للمشروع وممثل المالك الحق في إبداء جميع الملاحظات على المواد المستخدمة وكيفية تنفيذ الأعمال سواء شفهيًا أو كتابة وعلى الجهاز المنتدب من المقاول في الموقع تنفيذ جميع الطلبات التى تبلغ إليه من المهندس المقيم كتابة. ولندوب المقاول أن يطلب إعادة النظر في أى أمر صدر له إذا رأى أن ذلك يتعارض مع الشروط والمواصفات أو الأصول الفنية ويكون الحكم للمالك أو ممثله أو للإستشارى العام للمشروع ولكن من الجهة الأخرى وبصفة عامة فإن ما يصدره المهندس المقيم من مهندسى الإستشارى العام للمشروع من تعليمات واجبة التنفيذ بحكم مسؤوليته في العمل.

7- مراجعة الرسومات:

على المقاول مراجعة جميع الرسومات الإنشائية للمشروع بمعرفته مراجعة تامة ومطابقتها بالرسومات المعمارية وتقديم أى إعتراض يراه لتأمين سلامة المنشأ المطلوب إقامته مدعماً بحساباته التى تدل على أن ما قدمه من تعديلات لازمة لسلامة المبنى قبل بدء التنفيذ بوقت كاف لمراجعاتها من مهندسى الإستشارى العام للمشروع وممثل المالك ويعتبر المقاول مسئولاً مسئولية كاملة عن جميع الرسومات التى يقوم بتنفيذها وتعتبر كأنها صادرة منه.

أعمال الأساسات:

1- التقرير الفنى عن دراسة التربة والأساسات للمشروع والمعد بمعرفة الأستاذ الدكتور / محسن مشهور 2005 وما به من جسات تم التصميم على أساسها وهذا لا يخلى المقاول من ضرورة قيامه بفحص طبقات الأرض بنفسه وعلى حسابه وعمل الدراسات والفحوص وتقديم التقارير الفنية اللازمة للتأكد من طبيعة الأرض بالموقع والتأكد من

عمق الطبقات الصالحة للتأسيس وتحملها للجهود المحددة بالرسومات ومواصفاتها قبل التنفيذ، التأكد من قدرتها على تحمل الأساسات الواقعة عليها وغير ذلك من المعلومات الفنية اللازمة لتحقيق سلامة الأساسات كما يجب على المقاول عمل التحاليل الكيميائية اللازمة للمياه الأرضية إن وجدت وكذا للتربة لبيان أثرها على الأساسات لأخذ ذلك في الاعتبار ويتحمل المقاول وحده المسؤولية الكاملة في ذلك.

2- يجب استخدام الأسمنت البورتلاندى العادى لجميع خرسانات المشروع (عادية ومسلحة) مالم يترتب على فحص التربة والمياه الأرضية غير ذلك مع استخدام عناصر خالية من الشوائب وأى مواد ضارة وذلك طبقاً لما يتطلبه إنتاج خرسانة ذات أقصى كثافة "DENSE-CONCRETE".

أعمال الحفر والردم:

أعمال الحفر:

1- قبل البدء فى أعمال الحفر، يجب عمل التخطيط المبين على الرسومات بكل دقة بمعرفة مهندس المقاول وإعتماد الجهة المشرفة على التنفيذ. والمقاول وحده مكلف بمراجعة المناسيب والمقاسات والتحقق من صحتها وهو المسئول عن القيام بجميع أعمال التخطيط وعن صحة توقيع جميع البيانات المبينة بالرسومات على الطبيعة. وإعتماد المهندس المقيم من مهندسى الإستشارى العام للمشروع أو إشتراكه فى عمل التخطيط لا يخلى المقاول من المسؤولية المطلقة عن التخطيط.

2- يجرى الحفر بطريقة منتظمة وللمقاول الحرية التامة فى الطريقة التى تتراءى له عند تشكيل جوانب الحفر حتى يصل إلى المنسوب المحدد سواء بجعل جوانب الحفر رأسية أو مدرجة أو ذات ميول خاصة على أن يحاسب المقاول على مكعبات الحفر حسب المبين بالرسومات فقط.

3- إذا واصل منسوب الحفر إلى منسوب المياه الجوفية (إن وجدت) يلزم ضرورة البدء فى نزع المياه الجوفية وتخفيض منسوبها تدريجياً مع الحفر حتى الوصول إلى منسوب التأسيس مع بقاء منسوب المياه الجوفية أوطى من منسوب التأسيس بصفة دائمة حتى

تمام صب الخرسانات للأساسات وعلى مقاول نزح المياه ضرورة اختيار النظام المناسب لذلك ودراسة تصريف المياه دون أن يؤثر ذلك على سلام جوانب الحفر وأعمال الخرسانات وعليه أن يستمر في تخفيض منسوب المياه الجوفية بصفة دائمة طوال مدة التنفيذ اللازمة حتى معادلة خفض المياه الجوفية مع معامل أمان كافي.

4- إن نفذ منسوب قاع الحفر أو طى من المنسوب التصميمي فيجب على المقاول أن يملأ الحفر بالخرسانة العادية حتى المنسوب المطلوب وتكون مصاريف الحفر الزائد ثم الملء بالخرسانة العادية حتى المنسوب التصميمي على حساب المقاول إلا إذا ذكر خلاف ذلك على الرسومات.

5- يجب أن يوضع ناتج الحفر بصفة مؤقتة بعيداً عن مكان الحفر وبطريقة يتجنب معها الإضرار إلى نقله مرة أخرى وبحيث لا يعيق استمرار العمل بصفة منتظمة.

6- إذا احتاج الأمر سند جوانب الحفر أو نزح المياه أثناء عملية الحفر - فيجب أن يقوم المقاول بعمل الترتيب اللازم لسند جوانب الحفر ولنزح المياه دون أن يؤثر ذلك تأثيراً مباشراً في عملية الحفر أو لأى من المنشآت القائمة. هذا علماً بأن سعر سند جوانب الحفر محمول على سعر الحفر حتى ولو اضطر المقاول لاستخدام أى نظام متكامل حديث للسند.

7- إذا تراكم فوق مساحات محفورة أو سقطت داخلها أية مواد أو أعشاب أو أية مادة أخرى أثناء عملية الحفر بسبب تأخير تنفيذ الأعمال أو رداءة الطقس أو الإنزلاق أو لأى سبب آخر فيجب على المقاول إزالة مثل هذه المواد على نفقته طبقاً لما يأمر به المهندس المقيم لتكون أسطح الأساسات نظيفة تماماً قبل تنفيذ أعمال الخرسانات أو المباني. وذلك طبقاً للرسومات.

8- المقاول مسئول المسؤولية المطلقة عن أى أثر أو تلف يصيب أى جزء من الأعمال سواء كانت دائمة أو مؤقتة أو أى من المباني المجاورة بسبب القيام بأعمال الحفر أو كيفية التصرف في ناتجه أو نزح المياه (إن وجدت) أثناء الحفر.

9- تقدر أعمال الحفر بالتر المكعب من الحفرة أو الخندق الذى يتم حفره وتقاس كمية الأتربة فى الحفر من واقع صافى مساحة الأساسات حسب المبين بالرسومات ويشمل ذلك التقدير نقل ناتج الحفر.

أعمال الردم:

1- ينفذ الردم برمال نظيفة من ناتج الحفر أو من الرمال النظيفة الموردة من الخارج وطبقاً للمناسيب المعتمدة وعلى طبقات سمك الواحدة 0.30 مترًا مع غمرها بالمياه ودكها ميكانيكيًا جيدًا وأن يسير الردم تدريجيًا مع العمل.

2- لا يجوز ردم أتربة حول مبانى أو أساس سواء كان هذا البناء قد تم أو لم يتم إلا بعد الحصول على تصريح كتابى بذلك من المهندس المقيم.

3- لا يجوز الردم حول الحوائط الساندة المرتكزة عليها سقف البدروم من أعلى أكثر من 20 متر من منسوب التأسيس فقط على أن يستكمل باقى الردم بعد تمام صب سقف البدروم.

4- تقاس أعمال الردم بالتر المكعب من الفراغ الذى يتم ملؤه من واقع صافى المساحة المطلوب ردمها حسب المبين بالرسومات أو بالمقاسات والتعليقات المعطاة كتابة للمقاوول أثناء سير العمل ولا يدفع أى مبلغ إضافى عن الردم الذى يتم خارج هذه الحدود.

5- يتم الردم باستخدام الرمل المثبت بالأسمت (محتوى الأسمت لا يقل عن 150 كجم/م³) ردم لتجنب اختلاف مناسيب التأسيس ويجب أن يكون الردم على طبقات لا تزيد عن 30 سم.

أعمال الخرسانة للأساسات:

1- يجب على المقاوول عدم صب أى خرسانات قبل تسليم الأبعاد والمناسيب إلى المهندس المقيم حسب الرسومات المعتمدة والحصول على تصريح كتابى بالصب.

- 2- توضع الخرسانة بكامل العروض والأسياك الموضحة على الرسومات أو بالمقاييسات أو طبقاً للتعليمات الكتابية للمقاوم أثناء سير العمل ولاحتسب أية خرسانات وضعت زيادة عن المطلوب بسبب خطأ في التخطيط أو المناسيب أو المصنعية.
- 3- تستخدم الخرسانة الجاهزة في جميع أعمال الخرسانات ويجب عمل الخلطات التجريبية من خلال الشركة التي ستتولى أعمال صب الخرسانة الجاهزة والتأكد من الإجهادات المطلوبة وإعتمادها من الإستشارى العام للمشروع وممثل المالك قبل بدء الصب بوقت كافى.
- 4- يجب ألا يقل محتوى الأسمنت البورتلاندى بخلطة الخرسانة عن النسب الموضحة بالرسومات التنفيذية الإنشائية.
- 5- يجب صب الخرسانة على طبقات لا يزيد إرتفاع كل منها عن 25 سم وتلك كل طبقة باستخدام الهزاز الميكانيكى جيداً ويجب رش جوانب الحفر بالماء قبل رمى الخرسانة العادية كما يجب إستمرار الرش غزيراً لمدة لاتقل عن 5 أيام من اليوم التالى للصب.
- 6- يجب على المقاوم اتخاذ الإحتياطات اللازمة إذا ظهر من التحاليل الكيميائية للتربة أو المياه الأرضية ما يتطلب ذلك.
- 7- ينطبق على الخرسانات المسلحة للأساسات كل ما ينطبق على أعمال الخرسانة المسلحة بالمشروع، هذا مع ضرورة مراعاة أن تكون الخرسانة ذات أقصى كثافة ممكنة ويضاف إليها الإضافات المقللة لنفاذية المياه (يجب إعتمادها من الإستشارى العام للمشروع وممثل المال قبل الاستخدام) دون أن يؤثر ذلك على الإجهاد المميز للخرسانة المطلوبة وطبقاً لأصول الصناعة.
- 8- يجب مراعاة الإحتياطات الواردة بالتقرير الفنى عن دراسة التربة والأساسات للمشروع من إتباع المواصفات والشروط الفنية المتعلقة بخرسانات الأساسات.
- 9- يجب دهان جميع أوجه الخرسانات العادية والمسلحة للقواعد المنفصلة وكذلك جميع الميدات الموجودة تحت سطح الأرض بثلاثة أوجه من البيتوسين المؤكسد.

أعمال العزل:

أ- أعمال الطبقات العازلة:

يلزم اللبشة العادية والحوائط الساندة البدروم، وكذلك الأرضية وحوائط منحدر السيارات ضرورة تنفيذ عزل للرطوبة من الخارج وذلك لحماية الخرسانات من المياه الجوفية وعدم تسرب المياه إلى داخل البدروم. وتتم تلك الطبقات العازلة باستخدام من الشرائح البتومينية المقواة بالألياف الزجاجية بسلك مناسب (لا يقل عن 4 مم) وذلك طبقاً لأصول الصناعة. على أن تعتمد عينات الطبقات العازلة من مهندسى الإستشارى العام وممثل المالك قبل التنفيذ.

وسعر الطبقات العازلة محمل عليها اللياسة الأسمنتية فوق الطبقة العازلة، ويلتزم المقاول العام بإسناد أعمال الطبقات العازلة بالبدروم إلى إحدى الشركات المتخصصة وتكون هذه الشركة متضامنة مع المقاول العام فى ضمان سلامة الأعمال والمواد لمدة لا تقل عن 15 عام.

ويجب دهان جميع أوجه الخرسانات المسلحة تحت سطح الأرض خلاف الأساسات والحوائط الساندة المعزولة بالطبقات العازلة بثلاثة أوجه من البيتومين النقى المؤكسد لحمايتها.

ب- موقوفات تسرب المياه: Water Stoppers

عند فواصل الصب (المنشآت المائية إذا لزم الأمر) يجب ضرورة وضع مانعات نفاذية المياه Water Stoppers من إنتاج شركة سيكا أو ما يماثلها ذات أقصى عرض ممكن (لا يقل عن 25 سم) وبشرط ألا تقل مقاومتها لضغط المياه عن 5 طن / م على أن تعتمد الكتالوجات والعينات قبل الإستخدام من قبل مهندسى الإستشارى العام وممثل المالك.

أعمال الخرسانة المسلحة:

مستوى تنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة

1- تتكون أعمال الخرسانة المسلحة فى هذا المشروع من وحدات خرسانة مسلحة ذات طابع خاص (خرسانة جاهزة) يشترط فيها قوة تحمل عالية ولذلك فإنه يجب أن تراعى الدقة التامة فى تنفيذها وموادها وقوة الخرسانة الموضحة فى الرسومات.

- 2- يجب إستخدام الخلطات والهزازات الميكانيكية في جميع أعمال الخرسانة (في الأماكن التي لا تستخدم فيها الخرسانة الجاهزة) للتكثيف وملء أى فراغات داخلها وتكون كمية المياه أقل ما يمكن بحيث تعطى دائماً خرسانة ذات أعلى كثافة وتحقق الشروط اللازمة.
- 3- يجب العناية بأعمال الفرغ والشدات عناية كاملة لتعطى وحدات خرسانية مطابقة تماماً للأبعاد الموضحة على الرسومات، ويجب أن يكون السطح الخرساني غير المغطى ببياض "إن وجد" أملاً نظيفاً خالياً من أثر أية وصلات في الفرغ أو غيرها.
- 4- لا يسمح ببناء الحوائط المبانى أولاً وصب الخرسانة فوقها (الطريقة البلدية).
- 5- يجب العناية بوضع صلب التسليح داخل المنشآت الخرسانية المسلحة بحيث تطابق تماماً وضعها في الرسومات وألا يتعرض لأي تغيير في مكانه أثناء صب الخرسانة أو استخدام الهزازات الميكانيكية ويشمل ذلك أيضاً وضع قطع خرسانية مجهزة "بسكويت" في الفرغ في كل الحالات حتى لا يتعرض الحديد لأي تغيير في مكانه أثناء رمى الخرسانة وفيما يلي تفاصيل الإحتياجات الواجب إتخاذها في كل خطوة من الخطوات.

تنفيذ الرسومات والإختبارات على المواد الخرسانية:

- 1- يقوم المقاول بتنفيذ أعمال الخرسانة المسلحة طبقاً لرسومات المشروع ولايجرى عليها أية تعديلات إلا بعد موافقة مهندسى الإستشارى العام ومثل المالك على ذلك كتابة.
- 2- للمالك أو ممثله الحق في إدخال ما يراه من التعديلات على رسومات الخرسانة المسلحة (بعد موافقة مهندسى الإستشارى العام والمصمم) أثناء سير العمل وقبل تنفيذ الأعمال ولايجوز للمقاول المطالبة بأى مبلغ إضافي بسبب هذه التعديلات إلا إذا نتج عنها زيادة في الكميات وهذه تحتسب كمياتها الفعلية.
- 3- تقاس جميع أعمال الخرسانة قياساً هندسياً بالتر المكعب إلا إذا ذكر خلاف في جدول الفئات لجميع أعمال الخرسانة المسلحة المنفذة فعلاً حسب الرسومات الإنشائية والمعمارية دون احتساب الزيادات التي قد نفذها المقاول خلاف ما جاء بالرسومات الإنشائية الصادرة من مكتب الإستشارى العام وتشمل فئة المتر المكعب للخرسانة المسلحة الجاهزة الأتى:

أ- أثمان صلب التسليح بنوعية (صلب طرى عادى رتبة 37 / 24 و صلب على المقاومة رتبة 52 / 36 وغيرها مجهز داخل الفرغ فى مواقعه واستخداًم أى "بسكويت" لحفظه فى مكانه داخل الفرغ أو أى ترتيب أآر.

ب- أثمان المون المختلفة المستخدمة فى صنع الخرسانة والمواد المضافة وأعدادها ثم صبها ورميها داخل الفرغ.

ج- جميع أعمال الفرغ والشدات والعبوات اللازمة لصب الخرسانة داخلها بما فى ذلك كل المصنعيات المتعلقة بها وفكها.

د- صب الخرسانة داخل الفرغ بعد أن يكون التسليح فى مكانه واستخداًم الهزازات الميكانيكية ثم عملية صيانة الخرسانة أثناء فترة الشك وبعدها بالرش بالماء... إلخ.

هـ- جميع الاختبارات المنصوص عليها فى هذه المواصفات الإنشائية كما هو موضح بها.

4- تحتسب فئة لتوريد وتركيب صلب التسليح بأى من نوعيه (صلب عادى طرى رتبة 37 / 24 أو صلب على المقاومة رتبة 52 / 26 وغيرها مجهز داخل الفرغ بالطن لزوم أعمال الخرسانة المسلحة لما يطلبه مهندسى الإستشارى العام ومثل المالك بالزيادة (أو النقص) عما هو وارد بالرسومات. والفئة تشمل التوريد والتشغيل وأعمال إعداده طبقاً لما يطلب ووضع داخل الفرغ فى مواقعه واستخداًم أى بسكويت لحفظه فى مكانه داخل الفرغ وأى ترتيب أآر لا يحتسب فى أوزان صلب التسليح الصلب المطلوب لربط الأسياخ أو جوانب الشدات أو لفصل أسياخ التسليح داخل الكمرات أو غيرها. وبوجه عام وفى كل الأحوال لا تحتسب أى زيادة فى كميات التسليح ناشئة عن استخداًم أقطار غير الواردة فى الرسومات بسبب عدم وجود هذه الأسياخ لدى المقاول أو بسبب عدم وجود الأطوال اللازمة طبقاً للرسومات.

5- لا يحتسب للمقاول أية كميات خرسانة أو تسليح إضافى ناشئة عن أية زيادة لكميات التنفيذ عن القدر الموضح على الرسومات إلا عن التعديلات التى يرى مهندسى الإستشارى العام ومثل المالك وضعها على رسوماته المعدلة كتابة.

6- يجرى المقاول جميع الاختبارات على المواد المستعملة والخرسانة طبقاً للمواصفات القياسية المصرية لهذه المواد وذلك بمعمل إحدى كليات الهندسة أو المعامل المعتمدة على أن توافق عليها الجهة المالكة والإستشارى العام وتكون التجارب على حساب المقاول.

7- يجب على المقاول تجهيز الأجزاء المطلوب صبها وإخطار المهندس المقيم لمراجعتها قبل الصب بوقت كاف للمراجعة ولإصلاح أى عيوب ولا تصب الخرسانة إلا بعد أخذ موافقة كتابية بذلك.

المواد الخرسانية:

1- الأسمنت:

أ- الأسمنت المستخدم يجب أن يكون من الأسمنت البورتلاندى العادى أو الأسمنت البورتلاندى المقاوم للكبريتات (إذا تطلبت تحاليل التربة ذلك) ويورد فى أكياس محكمة أو حاويات مغلقة بشرط وفائه بجدول المواصفات القياسية المصرية م.ق.م 1984/373 والمعدلة.

ب- يختبر الأسمنت الذى يورده المقاول بأخذ كمية منه فى أى وقت بعد وصوله إلى الموقع حسب ما يترأى للمهندس المقيم الذى له الحق المطلق فى إعادة إختبار الأسمنت فى أى وقت كان أثناء سير العمل للتحقيق أنه لم يصب بتلف.

ج- يقوم المقاول بإعداد الأمانة اللازمة لتشوين الأسمنت المورد إلى الموقع وجعلها أصولية ومنظمة الشكل بشكل يساعد على التحقق من الأسمنت واتخاذ ما يلزم لإجراء الإختبارات الخاصة به. ولا يسمح باستعمال أسمنت من رسائل حديثة التشوين ما لم يستهلك الأسمنت الباقى من الرسائل السابقة ويكون تشوين الأسمنت بكميات كبيرة تسمح ببقاء رسالة تحت المراقبة المدة اللازمة لإجراء الإختبار عليها قبل إدخالها فى العمل. ويجب أن تكون أماكن تشوين الأسمنت مانعة لتسرب أى رطوبة إليه وذلك بأن تكون الأرضية من الخشب أو الخرسانة والغطاء من مادة مانعة لنفاذ المياه.

2- المياه:

يجب أن يؤخذ الماء المستعمل لخلط الخرسانة من مصدر الماء المستعمل للشرب بالموقع. ويراعى ألا يتلوث الماء أو يختلط به مواد ضارة بالخرسانة قبل استعماله.

3- الرمل والزلط:

أ- يجب أن يكون الرمل نظيفاً جاد الأحرف سيليسى خالى من المواد الجبرية أو المقاسات كبيرة وإذا وجد الرمل محتويًا على أتربة أو أحجار صغيرة فيجب هزه على مهزة عيونها 5مم. كما يجب أن يكون خاليًا من المواد الغريبة والأتربة والأملاح والطفلة ويجب أن يقوم المقاول بتقديم نتائج اختبار عينات من الرمل المستعمل فى الخرسانات قبل بدء العمل للتأكد من عدم احتوائه على أى مواد أو أملاح ضارة بالخرسانة.

ب- يجب أن يكون الزلط من أجود أنواع زلط الصحراء حاد الأحرف ونظيفًا وخاليًا من الطفلة والأتربة وكثب الرمال المتحجرة والمواد الغريبة وبصفة عامة يجب هز الزلط على مهزات سعة عيونها تسمح بالتخلص من الأتربة وبالتخلص من أحجام الزلط التى تزيد عن المقاس المطلوب. ويجب ألا يزيد المقاس الإعتبارى الأكبر للركام عن 2.50 سم أو 4/3 المسافة بين أسياخ التسليح أيها أقل وإذا وجدت بعض الأتربة لاتزال ملتصقة بالزلط فيجب غسله جيدًا مع عمل الوسائل اللازمة لتصريف مياه الغسيل وما يتم غسله يجب عدم استخدامه إلا بعد جفافه.

ج- يجب عمل التحليل الكيمائى على عينات عشوائية من رمل وزلط للتأكد من خلوها من الأملاح الضارة والتأكد من أن نسبة الكلوريدات والكبريتات تكون فى حدود المسموح طبقًا للمحدد بالمواصفات المصرية وذلك قبل الاستخدام فى الخلط ويجب تكرار عمل التحليل الكيمائى عند تغيير نوعية الرمل والزلط الواردة.

ويجب على المقاول أن يقدم نتائج اختبار عينات من الرمل والزلط الذى يستخدم فى الخرسانة قبل بدء العمل.

4- الإضافات:

فى حالة استخدام أية إضافات الخرسانة، يجب على المقاول أن يقدم ما يفيد بأن هذه

المواد ليس لها أية تأثيرات جانبية ضارة بالخرسانة ككل وأسياخ التسليح بشكل خاص. ويلاحظ أن السعر المقدم من المقاول للخرسانة يشمل جميع مكوناتها شاملة الإضافات.

5- صب التسليح:

طبقاً للرسومات الإنشائية للمشروع على صلب التسليح المستخدم لهذا المشروع يشمل النوعين الآتيين:

أولاً: صلب على المقاومة ولا تقل رتبته عن جهد الخضوع 52/36 بحيث لا تقل مقاومة الشد القصوى به عن 52 كجم/م² ولا يقل إجهاد الضمان عن 3600 كجم/سم² ويرمز له بالرمز Φ بالرسومات الإنشائية.

ثانياً: صلب طرى عادى لا تقل رتبته عن 37/24 المقاومة القصوى للشد. ويرمز له بالرمز Φ بالرسومات الإنشائية. ولا يقل جهد خضوعه عن 2400 كجم/سم².

الخرسانة: نسب الخلط، وطرق الاختبار، والإجهادات المصرح بها، ووضعها ومعالجتها:

1- نسب خلط الخرسانة:

أ- يجب أن يقوم المقاول بتقديم تقرير فنى على حسابه لتصميم الخلطة (للخرسانة الجاهزة المستخدمة في المشروع وللخرسانة المصبوبة في الموقع إذا تطلب الأمر ذلك لبعض العناصر) طبقاً لنوع الزلط والرمل والأسمنت الذى يستعمله في المشروع قبل بدء العمل بمدة كافية.

ب- يجب عمل ثلاث خلطات تجريبية على أساس الخلطات وعينات الزلط والرمل والأسمنت الذى سيستعمل والتي يقدمها المقاول لتخلط بالموقع بحيث تكون كل خلطة على حدة بحجم وظروف الإنتاج كاملة.

ج- لكل من الخلطات الثلاثة، يجب أن تقاس التشغيلية وتعد عشرة مكعبات تختبر بإحدى معامل كليات الهندسة أو المعامل المعتمدة على حسابه. على أن يكون اختبار سبعة من كل منها على الأقل بعد 28 يوماً وتختبر ثلاثة عند عمر مبكر إذا لزم الأمر (يفضل بعد 7 أيام) على أن يكون إعداد ومعالجة واختبار هذه المكعبات طبقاً للمواصفات القياسية المصرية.

د- تقبل نسب الخلطة إذا ما زاد متوسط مقاومة الضغط لعشرين مكعبًا على الأقل عند عمر 28 يومًا على المقاومة المميزة المطلوبة (250 كجم/سم²) بمقدار 30 كجم/سم²) على ألا تقل مقاومة الكسر لأى اختبار عن قيمة المقاومة المميزة، وبشرط ألا يزيد الفرق بين المتوسط وكل من أكبر وأصغر مقاومة للمكعبات عن 20٪ من المتوسط أو إذا إتضح أن متوسط مقاومة التسعة مكعبات المختبرة بعد أسبوع واحد لا يقل عن 80٪ مما كان مطلوبًا بعد 28 يومًا وتكون جميع هذه الإختبارات أو غيرها وتقاريرها الفنية المطلوبة التى تذكر فى شروط العملية على حساب المقاول.

هـ- فى جميع الأحوال يجب ألا يقل محتوى الأسمت فى أى خلطة عن الكميات المدونة باللوحات الهندسية.

2- خلط الخرسانة وصبها فى الفرم:

أ- يجب استخدام الخلطات والهزازات الميكانيكية فى جميع أعمال الخرسانة لتكثيفها إلى أقصى كثافة ممكنة وملء أى فراغات داخلها.

ب- يجب مزج مكونات الخرسانة فى الخلطات الميكانيكية مزجًا جيدًا حتى تكون الخرسانة الناتجة متجانسة وتامة الخلط.

ج- يجب تفرغ الخرسانة من الخلطات ونقلها وصبها فى الفرم بأسرع مايمكن.

د- فى حالة خرسانات الأعمال ذات العمق الكبير يراعى صب الخرسانة فى طبقات أفقية وبأسماك تتراوح بين 15 سم و25 سم حتى يسهل هزها هزًا تامًا بدون فراغات أو أجزاء منها لاتصلها الهزازات كما ينبغى ألا تطول مدة استعمال الهزازات فى موضع واحد إلى الدرجة التى يترتب عليها إنشاء جيوب من المونة وانفصال المركبات الخرسانية. والمقاول مسئول على أن تكون الخرسانات الناتجة خالية تمامًا من خلايا الفراغات والتأكد ألا تحبىء أركان أى وحدة غير مستقيمة أو بها فراغات أو أية كسور.

هـ- يجب ألا تصب الأعمدة بكامل الارتفاع: بل يترك أحد الجوانب مفتوحًا وتصب منه الخرسانة فى طبقات ثم يغلق الجانب 1.5 متر أو متى تم صب جزء تركيب فرم الجانب المفتوح للجزء التالى ويستأنف الصب ويجب ألا يزيد الزمن الذى تصب فيه الأجزاء المتتالية عن نصف وقت الشك المبذوف للخرسانة.

و- فى حالة صب كمره فوقها بلاطة يراعى أن يوقف إلب صب تحت البلاطة حتى لا يتولد فاصل بينها عند تلك المنسوب مستقبلاً.

ز- لا يصرح نهائياً باستعمال ماء إضافى للخرسانة وقت صبها للمساعدة على وضعها داخل القرم.

3- الغطاء الخرسانى:

يجب ألا يقل الغطاء الخرسانى خارج السطح الخارجى لأسياخ التسليح عن 2 سم فى البلاطات سواء للأسياخ السفلية أو العلوية 2.50 سم فى العناصر الأخرى ماعدا قواعد الأساسات فىكون سمك الغطاء الخرسانى 7 سم.

4- فواصل التشغيل: (وقفات الصب):

يجب على المقاول تخطيط الأماكن المقترحة لفاصل التشغيل وعليه ألا يبدأ تنفيذها قبل اعتماد أماكن هذه الفواصل من المهندس الإستشارى للمشروع وممثل المالك. وعندما يبدأ العمل من جديد على سطح قد تصلب يجب تخشين السطح بتكسيهه بالأزميل لعمق حوالى 3 سم وإزالة كل الطبقة اللبنة من المونة التى على الوجه بعمق لا يقل عن 5 مم. ثم ينظف السطح تنظيفاً كاملاً بالفرشة السلك مع غسل خفيف بالماء ثم يغطى بطبقة من المونة اللباني 1:3 أسمت إلى رمل، وذلك قبل البدء فى الصب من جديد ويشترط ألا يزيد سمك المونة اللباني عن 3 سم ويمكن بدلاً من هذه المونة اللباني استخدام مواد لاحمة حديثة بعد اعتمادها وموافقة الإستشارى العام وممثل المالك.

5- استخدام بسكوييت خرسانى أو بلاستيك للاحتفاظ بوضع التسليح:

يستخدم بسكوييت تحت التسليح السفلى أو إلى جانبه لجميع الأجزاء الخرسانية لحفظ أسياخ التسليح فى مكانها أثناء صب الخرسانة.

6- حماية الخرسانة بعد الصب ومعالجتها:

أ- يجب حماية الخرسانة عقب صبها من المؤثرات الضارة والصدمات والاهتزازات وذلك إلى أن تتصلد بدرجة كافية.

ب- يجب أن تحفظ الخرسانة رطبة لمدة 15 يومًا على الأقل وذلك إما برشها بالماء مرات كافية لجعلها رطبة باستمرار (4 مرات على الأقل يوميًا) أو بتغطيتها بالخيش أو بالحصر وحفظه رطب دوائيًا برشه بالماء خلال هذه المدة.

7- بالنسبة لجميع الأسطح الخرسانية المسلحة التي لن تغطى بالبياض أو بالبلاط فيجب أن يكون سطح خشب الفرغ الملاصق للخرسانة مستويًا وناعمًا ومدهونًا بالزيت الخفيف أو بأى طريقة أخرى بحيث يتيسر الحصول على سطح خارجي نظيف وأملس.

التسليح:

1- يجب أن تكون الأسياخ قبل استعمالها خالية من أى مواد عالقة بها تقلل من التماسك بينها وبين الخرسانة مثل قشور الصدأ أو الطبقات الترابية وكذلك من أى زيوت أو غيرها عالقة بها ويجب تنظيف الأسياخ إذا ظهر أى عيب مثل هذا في أسياخ التسليح.

2- يجب تشغيل الأسياخ حسب الرسومات التفصيلية والأشكال الميمنة في النماذج تمامًا ويجب أن تنسى الأسياخ على دائرة قطرها لا يقل عن 7 مرات قطر السيخ فيما عدا الكانات التي تنسى على دائرة قطرها لا يقل عن 4 أمثال قطر الكانة.

3- توضع كراسى كافية لحفظ الأسياخ في مواضعها وعدم زحزحتها أثناء الصب على ألا يقل عددها عن كرسى لكل متر وأن تربط الأسياخ بهذا جيدًا بواسطة سلك رباط ويحدد المهندس قطر وطول الكراسى ويجب وضع كراسى في نهايات الأسياخ المكسحة في تسليح البلاطات.

4- يجب الالتزام بأطوال أسياخ التسليح كما جاءت بالرسومات، وفي حالة الرغبة في أى تغيير فيجب على المقاول أعداد رسومات توضح أماكن وأطوال وصلات الأسياخ لتعطى نفس معدل الأمان ولا يسمح بتنفيذ هذه الرسومات إلا بعد اعتمادها من مهندسى الإستشارى العام للمشروع وممثل المالك. وفي هذه الحالة لا يستحق المقاول أى زيادة في الأسعار نتيجة ذلك.

5- يجب أن يوضع التسليح في المواضع المحددة له بعناية ودقة وذلك باستعمال أسلاك رباط أو غيرها وعلاقات وأسياخ لحفظ المسافة بشكل يتأكد معه عدم زحزحة الأسياخ أثناء الصب.

- 6- يجب ألا تقل أطوال وصلات التسليح على المقاومة عن 60 مرة قطر السيخ أو الأطوال الموضحة بالرسومات أيهما أكبر كما يجب ألا تقل وصلات صلب التسليح الطرى العادى عن 40 مرة قطر السيخ، أو الأطوال الموضحة بالرسومات أيهما أكبر.
- 7- فى الأجزاء التى تزدحم فيها الأسيخ بحيث يصعب أن تخلل الخرسانة جميع الفراغات يجب استعمال زلط رفيع فى الخلطة الخرسانية والعناية بغزوة الخرسانة جيداً بحيث يضمن ملء جميع الفراغات.
- 8- يجب ألا تقل المسافة بين الأسيخ 2.5 سم أو قطر السيخ أو لمقاس الاعتبارى الأكبر للزلط + 2/1 سم، أيهما أكبر ويجب ألا تقل المسافة بين أى طبقتين متتاليتين من الأسيخ فى الكمرات عن 7.5 سم وتوضع أطوال قصيرة من الأسيخ بين طبقات التسليح لضمان بقائها فى مكانها.
- 9- فى الأعمدة والعناصر الخرسانية المسلحة الأخرى (حوائط - كمرات... إلخ) المصبوبة بجوار أو فوق أو تحت حوائط المبانى والتى تصب قبل أعمال المبانى توضع كانات بفرعين قطر 6 سم بطول 50 سم وتثبت أثناء البناء فى الحوائط المبانى على أن يكون بكل حائط ثلاثة كانات فى المتر الطولى من كل جانب ويلاحظ ألا تبنى الحوائط إلا بعد مدة كافية من فك شدات المنشأ.

الفرم والشدات:

- 1- يجب أن تنفذ الفرمة والشدات حسب الاشتراطات والأصول الفنية لها وبحيث تجمىء مطابقة تماماً للأبعاد والأشكال المطلوب صب الخرسانة بها وللرسومات ويجب أن تكون محكمة بحيث لا تتسرب منها المونة وأن تكون متينة بحيث توفر الأمان الكافى لجميع عناصر الخرسانة أثناء التجهيز وحرص أسياخ التسليح والصب وأثناء مرحلة التصلد وحتى موعد فك الشدات وتحمل الثقل الذى سيقع عليها بدون أى هبوط أو انحراف وأن تتحمل الضغوط الناشئة عن الخرسانات الطرية فى حالة الأعمدة والحوائط وغيرها من العناصر.

- 2- يجب أن تكون الفرغ الخشبية من خشب جديد لم يسبق استعماله وأل يقل سمك الألواح المستخدمة عن 2.5 سم وتنظف الفرغ تنظيفاً كاملاً قبل بدء وضع الخرسانة بها.
- 3- يجب أن ترش السطوح الداخلية للفرغ جيداً بالماء قبل البدء في صب الخرسانة وبالنسبة للأسطح الخرسانية التي تترك بغير بياض فيدهن الخشب بالزيت بعد معجنته سطحه جيداً.
- 4- يجب أن تكون قوائم التحميل بعدد كاف لضمان متانة الشدات وترتكز على أرضية ثابتة تتناسب مع الأحمال المؤثرة عليها وإذا تراءى للجهة المشرفة وضع قوائم إضافية للتقوية فيجب على المقاول إجراء ذلك على نفقته.
- 5- يجب تربيط القوائم والركائز عموماً بحيث لا تؤثر عليها الصدمات الأفقية الناتجة عن حركة العمال أو المعدات وكذلك ضغط الرياح والإرتجاجات الناتجة عن المعدات المستخدمة في العمل وخلافه.
- 6- يجب أن تحذب فرم بطنيات الكوابيل والحواظ الكابولية والكمرات والبلاطات وخاصة في هذا المنشأ ذات الطبيعة الخاصة ببحوره الكبيرة وتحت تأثير أحماله الثقيلة بما يحفظ للمنشأ شكله ومتانته المطلوبة بعد فك الشدات.
- 7- يجب إعداد مسارات للعمال بحيث لا تؤثر حركتهم على أبعاد وأشكال صلب التسليح والخرسانة.
- 8- يجب عدم فك شدات وفرم وعبوات الخرسانة المسلحة إلا بعد مرور المدة الكافية اللازمة والمحددة بالمواصفات المصرية القياسية طبقاً لكل عنصر إنشائي والبحر الحر له وخلافه. ويجب عدم فك الشدات إلا بعد موافقة المهندس المشرف على التنفيذ من مهندسى الإستشارى العام وممثل المالك على ذلك قبل الفك.
- 9- يجب أن يكون فك الشدات بطريقة لاتعرض الأعمال الخرسانية لأية اجهادات عالية ناشئة من عملية فك الشدات. ولذا يجب على المقاول إعداد برنامج تفصيلى لطريقة الفك بحيث لا يتسبب الفك في أى اجهادات أو انفصالات أو ترخيات ضارة بالمنشأ وخاصة أنه ذات طابع خاص وذات بحور وكوابيل كبيرة.

10 - المقاول المسئول وحده عن متانة الشدات والعبوات وسلامة المنشأ رغم اعتماد الجهة المشرفة لها.

الاختبارات على عينات الخرسانة أثناء التنفيذ وعلى المنشآت:

- 1- يجب التأكد من استيفاء الخرسانة أثناء التنفيذ للمقاومة المطلوبة بعد 28 يوماً وذلك بأعداد عينات اختبار الخرسانة المتصلدة (مكعبات) على ألا يقل المأخوذ من كل عينة عن 6 مكعبات وبمعدل عينة على الأقل / 100 متر مكعب من الخرسانة، وتعتبر الخرسانة مستوفية للمقاومة المطلوبة إذا لم تقل أية نتيجة اختبار عن 250 المقاومة المطلوبة ولم يزيد الفرق بين أكبر قراءة وأصغر قراءة على 20 ٪ من متوسط جميع القراءات.
- 2- يجب إجراء اختبارات شد لعينات من صلب التسليح بنوعيه بالمعدلات اللازمة.
- 3- يجوز لمهندس الإستشارى العام أو لممثل المالك أن يطلب إجراء تجارب التحميل اللازمة على الأجزاء التى يحددها وذلك بحمل يصل إلى مرة ونصف الحمل الحى التصميمى بالإضافة إلى حمل مكافئ لجميع الأحمال الميتة فى صورتها النهائية ولا يكون إجراء هذا الاختبار قبل مرور 6 أسابيع على آخر صب للخرسانة ويجب ألا يزيد الانحناء عن القيمة النظرية كما أن قيمة الانحناء الدائمة بعد رفع الأحمال يجب ألا تزيد عن 4 / 1 الانحناء النظرى على أن يتحمل المقاول تكاليف هذه الاختبارات.

طريقة قياس الأعمال المختلفة للخرسانة العادية والمسوحة:

أ- الأعمدة:

المقاس هندسيًا حسب الرسومات بالمتر المكعب ابتداءً من منسوب الأوجه العلوية للقاعدة المسلحة أو بلاطة السقف أسفلها إلى الوجه السفلى للكمره (أو البلاطة فى حالة عدم وجود كمره) بالسقف فوقها ثم يضاف أى زيادة فى الأعمدة خارج الكمرات وحتى الوجه السفلى لبلاطة السقف فوقها.

ب- الحوائط:

المقاس هندسيًا حسب الرسومات بالمتر المكعب ابتداءً من منسوب الأوجه العلوية للقاعدة المسلحة إلى منسوب السطح العلوى النهائى للحائط كما هو موضح بالرسومات.

ج- الكمرات:

تقاس كمياتها هندسيًا حسب الرسومات من واقع القطاع الكلى للكمرة مضروريًا في طول الكرمة خارج الحوائط أو الكمرات التى تحملها وفي حالة الكمرات المرتكزة على أعمدة يقاس طول الكرمة بما فيه عرض العمود.

د- البلاطات:

تقاس كمياتها هندسيًا حسب الرسومات بواقع مسطح البلاطات خارج الكمرات والحوائط مضروريًا في سمك البلاطة بما فيه قطاع العمود ولا تستنزل مساحة مقطع العمود.

هـ- لايجوز إطلاقًا قياس أى جزء من الخرسانة المسلحة أكثر من مرة واحدة.

أعمال المباني

أعمال المباني بالطوب:

يجب أن يكون الطوب من جميع الأنواع من أحسن صنف ومن مقاس واحد ذو أسطح مستوية وأضلاع متوازية وسوك حادة وقائم الزوايا خاليًا من الشقوق والفلوج والمواد الغريبة ويجب أن يكون منتظم وخاليًا من المواد الجيرية ويجب عند طرق طوبة بأخرى أن يسمع لها صوت رنان خال من الشنشنة وعند غمر الطوب الرملى لمدة خمس ساعات في الماء يجب أن يمتص أكثر من ثمن وزنه 8% والمضغوط 4.5% من وزنه.

وعلى المقاول تقديم عينة من الطوب لاعتمادها من الإستشارى العام ومثل المالك قبل التوريد ويجب أن تكون جميع مواصفات الأنواع المختلفة للطوب المستعمل كالأتى:

أ- الطوب الأسمتى:

المصنوع من مونة مكونة بنسبة 300 كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل حرش يحتوى على 40% زلط رفيع فينو وتكون أبعاده $25 \times 12 \times 6$ سم ويجب أن يتحمل ضغطًا قدره 200 كجم/سم².

ب- الطوب الخفيف:

$25 \times 20 \times 40$ سم أو $25 \times 12 \times 6$ سم بحيث لا يزيد وزنه النوعى عن 800 كجم/سم³.

د- نفس البند السابق ولكن بمقاس $12 \times 20 \times 40$ سم.

ج- الطوب الطفلى:

وتكون أبعاده $25 \times 12 \times 6$ سم ويجب أن يتحمل ضغطاً قدره 50 كجم/سم².

د- البلوك أو الطوب الأسمتى المفرغ:

$25 \times 20 \times 40$ سم بحيث لا يزيد وزنه النوعى عن 1500 كجم/سم³ وإلا تزيد نسبة

الفراغات عن 65% من الحجم الكلى للطوبة.

هـ- نفس البند السابق ولكن بمقاس $12 \times 20 \times 40$ سم.

مواصفات خاصة لطريقة البناء والمحاسبة:

1- على المقاول فرز الطوب ورصه رصات قبل استعماله وعليه استبعاد جميع الأنواع

المرفوضة والغير مطابقة للمواصفات بعيداً عن نقطة العمل.

2- تكون السقايل اللازمة للبناء متينة ومريحة ومن الصنف المفرد للمباني غير الظاهرة ومن

الصنف المزوج الذى لا يترتب على استعماله ترك شنايش بالحوائط للمباني الظاهرة.

3- يبيل الطوب قبل استعماله مباشرة بلا غزيرا قبل إدخاله فى المباني ويغمر الطوب فى

أحواض مخصوصة وإذا دعت الحاجة فللمهندس الإستشارى الحق فى المطالبة بإعادة

بله وهو موضوع على السقايل وترش المباني بسائر أنواعها باستمرار وتبقى مندادة دائماً

لمدة لاتقل عن سبعة أيام.

4- يكون البناء بصفة عامة على القدة والميزان وتكون المباني موزونة أفقيًا ورأسيًا مع

استعمال أسياخ حديد مجلفن كل 4 مداميك أفقية (50سم) أو شبك حديد مجلفن

والمباني محمل عليها جميع فواصل التمدد وغيرها.

5- يجب أن ترتفع حوائط المبنى الواحد بانتظام بحيث لا يزيد ارتفاع أى جزء عن الآخر عن متر ونصف فى أى وقت من الأوقات ويدير طرف الحائط الموقوف فيه على زاوية 45 تقريباً وترش المبانى جيداً رشاً غزيراً قبل استئناف العمل.

6- يجب أن ينتهى آخر مدماك فى منسوب بطنيات الميدات أو بلاطات الأسقف أو الأعتاب أو جلسات الفتحات ويجب أيضاً قبل الشروع فى أعمال المبانى تحديد ارتفاع المداميك بشكل يضمن تعشيق أطراف مداميك القواعد بالحوائط المرتبطة بها على كامل ارتفاعها.

7- تبنى بمونة أسمنتية بنسبة 1/3 مكونة من 300 كجم أسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب رمل وذلك للمبانى سمك 25 سم أما سمك 12 سم يتم استخدام محتوى أسمنت 350 كجم عادى للمتر المكعب رمل.

8- يكون البناء بالطوب الغير ظاهر حسب الطريقة الإنجليزية ENGLISH BOND ويوضع الطوب فى البناء على بطنه بشكل مداميك ترص إحداها على طولها (إدية) والأخر على عرضها (شناوى) وتكون متشابكة اللحامات ومنتظمة طولاً وعرضاً خصوصاً بالنواصى وأفخاذ الفتحات ولا تستعمل إنصاف الطوب والقطع الجزئية منه لترحيل العراميس أو ملء الفراغات إلا بالقدر الذى تقتضيه الضرورة القصوى وتبعاً لتقدير مهندسى الإستشارى العام للمشروع وممثل المالك ولا يسمح مطلقاً باستعمال كسر الطوب فى البناء.

9- يراعى فى الأجزاء التى يطلب فيها، تخليق البروزات حول الفتحات أو بأعلى الدراوى أو خلافه أن تبنى بمونة الأسمنت والرمل بنسبة 350 كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل مهما اختلفت مونة المبانى وتحسب بنفس فئاتها.

10- فى الأحوال التى يطلب فيها عمل فواصل بالمبانى يقوم المقاول بتخليقها بعرض 2 سم وتكوين كل مايلزم لها من القطع الخاصة كالنهايات والرجعيات وقطع تجبئة اللحامات والتعاشيق الخاصة.

11- على المقاول تنفيذ أسلاك الحوائط كالمين بالرسومات التنفيذية بالضبط إذا كان هناك زيادة في أسلاك الحوائط ناشئة عن استعمال طوب أكبر مما هو مطلوب فلا تحتسب له هذه الزيادة أما إذا كان هناك نقص ناشئ من استعمال طوب أصغر مما هو مطلوب فيستنزى مقدار النقص من مكعبات المبانى وعلى العموم لا يجوز للمقاول أن يستعمل طوباً أزيد أو أنقص من مقاساته عن الموضح بالمواصفات الفنية إلا إذا حصل على إذن كتابى من مهندسى الإستشارى العام للمشروع ومثل المالك وبالرغم من حصوله على هذا التصريح فإن هذا لا يعفيه من القيود المذكورة عليه.

12- يجب تفريغ لحامات المبانى فى الأوجه التى سيتم بياضها بعمق 2 سم كلما ارتفاح البناء أما الأجزاء الغير ظاهرة أو مقرر الردم حولها فيلزم ملء العراميس بالمونة مع كحلها على الوجه المطلوب.

13- يجب البناء تحت الطبقة العازلة بالطوب الأسمتى المذكور وفى المبانى فوق الطبقة العازلة تبنى حوائط دورات المياه بالطوب الأسمتى المصمت بكامل ارتفاعها أما باقى الحوائط فتبنى بالطوب الأسمتى بارتفاع 3 مداميك من فوق بلاطة السقف وبارتفاح 3 مداميك أخرى فى منسوب أعتاب الفتحات كما يجب أن تبنى بسقالات الفتحات بالطوب الأسمتى بكامل ارتفاعها وفى قياس المبانى فوق الطبقة العازلة لا يفرق بين مختلف أنواع الطوب المستعملة أى يحمل الطوب الأسمتى على الطوب المستعمل (طفى أو رملى .. إلخ حسب النوع المستعمل ماعدا السلتون).

14- تشمل فئات المبانى بصفة عامة جميع المهام والآلات والسقاييل والمصنعية والرش بالماء وخلافه.

15- تقاس المبانى سمك طوبة أو أكثر قياساً هندسياً والفتة بالمتر المكعب وتقاس مبانى القواطع سمك 2/1 طوبة أو أقل قياساً هندسياً والفتة بالمتر المسطح الملم ينص بدفتر جداول الكميات على خلاف ذلك.

أعمال الطبقات العازلة:

يجب على المقاول إسناد أعمال الطبقة العازلة إلى مقاول إحصائى له خبرة سابقة فى تنفيذ

هذه الأعمال وعلى إمام تام بخصائص المواد المستعملة وطريقة تشغيلها ولديه كافة المعدات من غلايات وفرش وخلافه وكل مايلزم لتنفيذ الأعمال حسب أصول الصناعة وعليه أن يذكر اسمه صراحة في العطاء وسابق خبرته مع إقراره كتابيًا بارتباطه بالقيام بهذه الأعمال وتعيين الأخصائيين اللازمين لذلك وللمثل المالك الحق في إعتقاد مقاول الباطن للطبقات العازلة أو طلب إستبداله طبقًا لتقديره المطلق قبل التعاقد أو أثناء العمل:

وفي نفس الوقت لا يجوز للمقاول إستبدال مقاول الباطن للطبقات العازلة بعد إعتاده إلا بموافقة كتابية من الإستشارى العام والمالك أو ممثل المالك وإذا قصر المقاول الأصلي في تنفيذ لك فالإستشارى العام والمالك أو ممثل المالك حق استبدال مقاول الطبقات العازلة وإجراء الممارسة على حساب المقاول الأصلي من مسؤوليته التامة عن عمله وحسن القيام به وتنفيذ كافة شروط التعاقد.

مواصفات الطبقة العازلة:

1- الأسفلت الطبيعي:

يجب أن تنطبق عليه المواصفات الآتية:

- أ- البتيوم لا يقل عن 6% ولا يزيد عن 10%.
- ب- الوزن النوعى لا يقل عن 1.9 ولا يزيد عن 2.5.
- ج- كربونات الكلسيوم يجب ألا يقل كمية كربونات الكلسيوم بعد استخراج البيتومين عن 90%.

2- يجب أن يكون مواصفات ASPHALTIC FLUX OLL المستعمل في الطبقة العازلة كالاتى:

- أ- الوزن النوعى SPECIFIC GRAVITY في درجة 15 مئوية 0.96 - 0.99.
- ب- نقطة الإحتراق FLASH POINT (OPEN CUP) 180 مئوية.
- ج- نقطة الإحتراق FLASH POINT (OPEN CUP) 250 مئوية.
- د- الميوعة VISCOSTTY REDWOOD 100 مئوية 50 ثانية/ دقيقة.
- هـ- الذوبان في ثانى كبريتور الكربون CARBON DISUPHIDE 99.5%.

3- الزلط الرفيع يجب ألا يزيد نسبة الزلط الرفيع في العجينة عن 1.5٪ من الوزن ويجب أن يمر الزلط من مهزة سعة عيونها 3.1 مم (1/8 بوصة) وألا يزيد نسبة الزلط الباقي على مهزة نمرة 25 عن 90٪.

4- يجب ألا تقل درجة حرارة قزان الأسفلت عن 175 درجة ولا يزيد عن 200 درجة ويجب استعمال العجينة في خلال ساعة نضجها.

5- يجب ألا تقل صلابة الأسفلت في درجة 25 عن 60 ولا تزيد عن 120.

6- البيتوم المستعمل في أعمال الدهان يجب أن يكون مواصفاته كالآتي:

أ- الوزن النوعي SPECIFIC GRAVITY في درجة 25 مئوية 1.10 - 1.60.

ب- نقطة الإحتراق (FLASH POINT (OPEN CUP) 200 مئوية.

ج- الغرز PENETRATION 20 / 10.

د- الميوعة في درجة 25 مئوية DUCTILITY AT 25°C 2 سم.

هـ- الذوبان في ثاني كبريتور الكربون CARBON DISULPHIDE 10 ٪.

7- محلول البيتوم المؤكسد من بيتومين مؤكسد يدهن على البارد وعلى بياض التسوية قبل تركيب المادة العازلة بمعدل 0.4 كجم / م² تقريبًا.

8- البيتوم المؤكسد يجب استعماله بدون إضافة مواد غريبة إليه ويسخن للتشغيل على درجة حرارة حوالي 200 ستتراد بواسطة غلايات مجهزة بالترموسترات اللازمة ويكون الدهان للطبقات الأفقية بمعدل 1.5 كجم / م² للوجه الواحد وللطبقات الرأسية بمعدل 2 كجم / م² للوجه الواحد.

مواصفات تركيب الطبقة العازلة:

1- يجب تركيب الطبقة العازلة على مسطحات نظفة وجافة تمامًا ومستوية بدون أي عوائق أو شوائب مع إستدارة جميع الأركان لتقابلات المستويات الرأسية والأفقية والمنحنية.

2- يوصل المشمع الألياف (MEMBRANE) سمك 4 مم بعمل ركوب 15 سم على الأقل و20 سم عند الوصلات على أن تتركب الطبقة التالية في موازاة الطبقة السابقة بحيث تغطي لحامات الطبقة السفلية ولا يجوز تركيب الطبقات المتعاقبة في اتجاهات مختلفة.

3- يفرش المشمع الألياف (MEMBRANE) سمك 4م على الأسطح المطلوب عزلها بعد دهانها جيداً بالدهان الابتدائي (PRIMER) وجهاً واحداً بمحلول البيتوم البارد وتعمل اللحامات بعرض لا يقل عن 15 سم على الأقل و20 سم عند الوصلات وتلصق بالنار ويراعى وضع لحامات الطبقة العازلة في أماكن مختلفة ويشمل الثمن عمل وزرات في دايير حوائط الدراوى وحوائط الحمامات والأوفيسات والمطابخ إلخ... ترتفع بمقدار 20 سم أعلا فوق السطح النهائي للتبليطات.

4- تتم عملية لصق الخيش البيتوميني أو المشمعات المكونة من طبقتين أو أكثر بسكب البيتومين المؤكسد بالفرشاة على الطبقة السفلى بطول 5 سم وبعرض اللفة ثم يدهن ظهر البيتومين بالطبقة الثانية وبعد ذلك تضغط أطرافها بالمسطرين ودهانها بطبقة إضافية من البيتومين المؤكسد بعرض الفرشاة.

5- يجب وقاية المادة العازلة سواء أكانت أفقية أو رأسية مباشرة بعد التركيب بالطريقة المنصوصة في المواصفات الفنية العامة.

6- تركيب وفرد ألواح ستيروفوم سمك 5 سم عازلة للحرارة كثافة 35 كجم/م³ وينفذ طبقاً للعينة المعتمدة من الإستشارى العام.

7- عمل من الخرسانة الرغوية (CONCRETE FOAM) بسمك متوسط لا يقل عن 5-7 سم للأسطح لتشكيل الميول اللازمة لتصريف مياه الأمطار بالأسطح.

8- توريد وملء فواصل التمدد الأفقية بالأرضيات والأسطح بإداة السيليكون ماستيك دائم المرونة أو ما يائثله من عينة تعتمد قبل التوريد والفئة تشمل قطع كاوتشوك من النوع المقاوم للعوامل الجوية وقطاعات الألومنيوم وبحيث تكون كاملة بجميع مشتملاتها طبقاً للعينة المعتمدة من الإستشارى العام.

9- تقاس جميع أعمال الطبقة العازلة هندسيًا للمسقط الأفقى والفئة بالمتر المسطح بدون علاوة نظير عمل الوزارات أو الركوب هي اللحامات.