

الباب التاسع

البلمرة الحلقية

الباب التاسع

البلمرة الحلقية

Ring Opening Polymerization

يتم تحضير الكثير من البوليمرات بطرق تتضمن فتح التراكيب الحلقية وهذه البوليمرات أحيانا ضمن بوليمرات الاضافة لعدد من الأسباب منها . عدم تكون نواتج عرضية لتفاعل البلمرة ولكونها تتبع ميكانيكيات بلمرة الاضافة . وقد تصنف هذه البوليمرات ضمن البوليمرات التكتفية لوجود مجاميع رابطة Interlinkage group بين الوحدات التركيبية . ولقد وجد إن قابلية بلمرة هذه المونوميرات تحددها ثلاثة عوامل أساسية هي كما يلي :

1- مدى فاعلية المجاميع الدالة في الحلقة :

إن فاعلية المجاميع الدالة في المركبات الحلقية لا تختلف كثيرا عن فعاليتها في المركبات العضوية غير الحلقية المناصرة لها إلا أن الشكل الحلقى للجزئية يؤدي الى بعض الفروق .

2- العامل الحافز





إن دور العامل الحافز أو العامل البادئ لا يختلف كثيرا عن دور العوامل الحفازة والبادئات في تحضير البوليمرات التكتفية أو بوليمرات الاضافة .

3- تأثير حجم الحلقة ومدى ثباتها :

إن لحجم الحلقة في المونومير تأثير كبير على فعاليته فبشكل عام تكون المونوميرات الحلقية القلقة قليل الاستقرار وأسهل بلمرة من التراكيب الحلقية المستقرة ويمكن القول أن قابلية المونوميرات الحلقية للبلمرة تكون

عالية بالنسبة للمونوميرات الثلاثية الحلقة ، يلي ذلك المونوميرات الرباعية الحلقة والمركبات الحلقية المتكونة من 8-11 ذرة . اما المونوميرات الخماسية والسادسية وحتى السباعية منها الى حد ما فتعتبر مركبات مستقرة ويصعب بلمرتها عن طريق فتح حلقاتها والجدول التالي يبين بعض المونوميرات الحلقية وبوليمراتها:-

بعض المونوميرات الحلقية وبوليمراتها

المونومير الحلقى	التركيب الكيميائي للمونومير	تركيب البوليمر
اللاكتون		$\left[\text{O} - (\text{CH}_2)_x - \text{C}(=\text{O}) \right]_n$
الاكتام		$\left[\text{N} - (\text{CH}_2)_x - \text{C}(=\text{O}) \right]_n$
الاثير الحلقى		$\left[(\text{CH}_2)_x - \text{O} \right]_n$
الأحماض اللامائية الحلقية		$\left[\text{C}(=\text{O}) - (\text{CH}_2)_x - \text{C}(=\text{O}) - \text{O} \right]_n$

ومن المعروف أن الاوليفينات الحلقية لا تتبلر عن طريق الرابطة الفايينيلية بسبب الاعاقة الفراغية المحيطة بها ، ولكن البحوث الأخيرة أظهرت بأن بعض الاكينات الحلقية تستطيع القيام بالبلورة بطريقتين هما :

1- عن طريق الاضافة الى الرابطة المزدوجة أى انفتاح الرابطة المزدوجة .

2- عن طريق انفتاح الحلقة Ring opening polymerization

إن القوة الدافعة للبلمرة في هذه المونومرات هي لاشك تأتي بسبب التوتر أو الشد الموجود فيها ، مما يجعلها غير مستقرة وفعالة جدا . وينشأ عدم الاستقرار في الحلقات عن وجود الحلقات الصغيرة التي تسبب حيودا في قيمة زوايا الكربون - الكربون - الكربون عن مقدارها الطبيعي والبالغ 105.5.

ميكانيكية البلمرة بفتح حلقات المونومرات Mechanism of ring opening polymerization

يمكن بلمرة المونومرات الحلقية باستعمال البادئات Initiators الأيونية أو الجزيئية Molecular initiator ، ومعنى ذلك أن العامل المساعد المستعمل قد يكون مركبا أيونيا أو جزيئيا متعادلا وهذا يكون مركزا فعالا قادرا على إضافة المزيد من المونومرات الحلقية كما يلي :



المركز الفعال الجزيئي



مركز فعال أنيوني




مركز فعال كاتيوني

ومن العوامل الحفازة الأيونية الكثيرة الاستعمال فى بلمرة المونوميرات الحلقية هى : الصوديوم OR^- ، OH^- ، H^+ ، BF_3 والماء . ولقد وجد إن البادئات الأيونية أكثر فعالية من البادئات الجزيئية وعليه يقتصر استعمال الأخيرة فى بلمرة المونوميرات الحلقية الفعالة جدا. وإن العوامل المؤثرة على البلمرة الأيونية للمركبات الحلقية هى نفس العوامل فى البلمرة الأيونية لمونوميرات الفاينيل كتأثير المذيب والأيون الموافق ودرجة الحرارة. وهناك تشابه كبير بين ميكانيكية بلمرة المونوميرات الحلقية وبين ميكانيكى البلمرة ذات النمو المتسلسل والبلمرة ذات النمو الخطوى فتشبه الأولى من حيث أن إضافة المونومير تجرى على المركز الفعال المتكون فى مرحلة البدء وأن البلمرة تتضمن على المراحل الثلاثة للبلمرة ذات النمو المتسلسل . أما تشابه ميكانيكيتها لميكانيكية البلمرة التكتفية فيمكن فى اعتماد الوزن الجزيئى للبوليمر على زمن البلمرة فى معظم حالات بلمرة المونوميرات الحلقية أى إن الوزن الجزيئى للبوليمرات يزداد تدريجيا وبتبطء خلال عملية البلمرة .

بلمرة الايثرات الحلقية : Polymerization of cyclic ethers

إن الرابطة الايثرية تعتبر من الارتباطات القوية ، ولذا تعتبر هذه المركبات من قواعد لويس لوجود مزدوجين الكترونيين غير مشتركة فى تكوين روابط . وتقتصر بلمرة هذه المركبات من الناحية العملية ، على المونوميرات الثلاثية الحلقة والرابعة الحلقة . أما الايثرات الخماسية الحلقة فلا تبلمر بسهولة ، وإذا كانت الايثرات الخماسية الحلقة معوضة . لا تبلمر اطلاقا مثال ذلك 2-مethyl-تترا-هايدروفوران (المركب (أ)). ويرجع السبب الى أن المجموعة المعوضة تساهم فى ثبات واستقرار التراكيب الحلقية وبذلك تقل فعاليتها فى البلمرة الحلقية . إن المركبات الايثرية السداسية الحلقة لا


تتبلمر أيضا مثل تتراهدروبايران Tetrahydropyran (المركب (ب)) و 1,4-dioxane (المركب (ج)).



(ج)



(ب)




(أ)

البلمرة الأيونية للايثرات الحلقية


Anionic Polymerization of cyclic ethers

إن بلمرة الايثرات الحلقية مهمة جدا من الناحية الصناعية ، وأكثرها أهمية هي بلمرة أوكسيد الاثيلين Ethylene oxide وبلمرة أوكسيد البروبلين Propylene-oxide ، اللذان يتبلمران أنايونيا باستخدام بادئات مثل الهيدروكسيدات ، والالكوكسيدات ، وبعض أوكسيدات الفلزات وبعض المركبات العضوية المعدنية وبعض القواعد الأخرى ، ويمكن توضيح خطوات بلمرة أوكسيد الاثيلين باستخدام ميثوكسيد الصوديوم $\text{Na}^+ \text{OCH}_3^-$ كعامل مساعد كما يلي :


مرحلة البدء :



مرحلة التكاثر :



أما مرحلة الانتهاء فلا تحدث عادة في حالة استخدام مذيب غير بروتوني Aprotic solvent وعند غياب العوامل المنهية للسلسلة النامية Terminating agents ولهذا السبب تعد البلمرة الأنيونية للايوكسيدات هي من نوع البلمرة الأنيونية الحية Living anionic polymerization . وعند بلمرة الايوكسيدات غير المتناظرة unsymmetrical تتفتح الحلقة باتجاهين مثل ما يحدث في حالة استخدام أوكسيد البروبلين كما يلي :



ويحتمل أن هذه التفاعلات ستؤثر على تركيب البوليمر الناتج ولكن لا يتأثر تركيب البوليمر باتجاه الاضافة حيث تؤدي الى تكوين بوليمرين متشابهين عدى نهايات السلاسل البوليمرية . أما من الناحية الميكانيكية فيعتقد أن الإضافة تكون محبذة على ذرة الكربون الأقل إعاقة فراغية أى التفاعل باتجاه (2) حيث يكون هو الغالب .

وعند بلمرة الايوكسيدات باستخدام ميثوكسيد الصوديوم كعامل مساعد فإن الوزن الجزيئي للبوليمر يزداد تدريجيا مع زمن البلمرة ، أى له سمات البلمرة التكتفية ولكن في هذه الحالة ليست صفة عامة فعند بلمرة اوكسيد الاثيلين مثلا وباستخدام هيدروكسيد البوتاسيوم كعامل مساعد يبقى الوزن الجزيئي للبوليمر ثابتا خلال البلمرة ، أى أن لهذه البلمرة سمات البلمرة ذات النمو المتسلسل الأيونية . ويعتقد أن سبب هذا السلوك هو أن البلمرة تتم على

سطح العامل المساعد ، ولهذا السبب تكون البلمرة سريعة ويتكون البوليمر ذو الوزن الجزيئي العالى فى وقت قصير نسبيا .


وعندما يعتمد الوزن الجزيئى على زمن البلمرة ، يمكن حساب درجة البلمرة بعد مرور زمن معين t وذلك بتعين نسبة المونومير للتفاعل خلال الفترة الزمنية المعينة وحسب المعادلة الآتية :

$$(\bar{D}_p)_t = (t)$$

تركيز المونومير الأولي - تركيز المونومير المتبقى بعد مرور مدة من الزمن (t)

تركيز العامل المساعد الأولي

يكون عادة البوليمر الناتج من بلمرة الايبوكسيدات منخفض فى الوزن الجزيئى نسبيا أى أقل من 5000 ، ونادرا ما يبلغ الوزن الجزيئى للبوليمر 10.000 . وسبب ذلك قلة فعالية حلقة الايبوكسايد تجاه المركز الفعال الأنايونى و حدوث تفاعلات انتقال السلسلة النامية الى المونومير وخاصة اذا كان المونومير أوكسيد الاثلين المعوض مثل أوكسيد البروبلين يتضمن تفاعل انتقال السلسلة النامية أخذ بروتون من مجموعة الالكيل المرتبطة بحلقة الايبوكسيد بصاحبها وبسرعة انفتاح حلقة الايبوكسيد وتكوين الايثر الايلى كما يلى :



أنايون ايثر الأليل

ولقد وجد أن لهذه البولى ايثرات ذات الوزن الجزيئى المنخفض استخدامات عدة مثل صناعة البولى يوريثان .

البلمرة الكاتيونية للايثرات الحلقية

Cationic polymerization of cyclic ethers

يمكن بلمرة الايبوكسيدات كاتيونيا باستخدام عدد من العوامل المساعدة ، تجرى عملية البلمرة من خلال تكوين ايون الاوكسونيوم Oxonium ion الذى يكون بمثابة المركز الفعال وتوليد ايون الاوكسونيوم يستخدم عددا من العوامل المساعدة أهمها:

أولا : الأحماض البروتونية Protonic acids :

وتشمل الأحماض البروتونية القوية جدا مثل حامض الكبريتيك المركز، وثلاثى فلوروحامض الخليك Trifluoroacetic acid ويمكن توضيح خطوة البدء خلال تكوين ايون الاوكسونيوم فى بلمرة الفيوران المهدرج كما ياتى :

تفاعل الحامض البروتونى مع الايثر الحلقى الفيوران المهدرج ويتكون ايون الأوكسونيوم الثانوى Secondary oxonium ion :




(مركز)

أيون الاوكسونيوم

ثم يرتبط ايون الاوكسونيوم الثانوى مع جزيئة أخرى من الايثر الحلقى لتكوين ايون الاوكسونيوم الثالثى tertiary oxonium ion وهذا مركز

فعال قادر على اضافة مونوميرات الاثير الحلقى الى السلسلة البوليمرية
النامية .



أيون الاوكسونيوم الثانوى


أيون الاوكسونيوم الثالثى

ثانيا : أحماض لويس Lewis acids :

يمكن بلمرة الايثرات الحلقية كاتايونيا باستخدام أحماض لويس مثل BF_3 ، $SnCl_4$ وبوجود بعض العوامل المساعدة المشاركة مثل الماء حيث يحدث التفاعل الأول بين العامل المساعد والعامل المساعد المشارك كما يأتي:



ثم يرتبط المركب المعقد الناتج مع المونومير لتكوين أيون الاوكسونيوم الثانوى :



أيون الاوكسونيوم الثانوى

وأخيرا يرتبط بجزيئة أخرى من المونومير لتكوين أيون الاوكسونيوم الثالثى :



أيون الاوكسونيوم الثالثى



ثالثا : المركبات العضوية الفلزية : Organometallic compounds

لقد استخدمت أعدادا من المركبات العضوية الفلزية لبلمرة الايثرات الحلقية كاتايونيا أهمها ثنائي أثيل الخارصين $Zn(C_2H_5)_2$ وثلاثي أثيل الالومنيوم $Al(C_2H_5)_3$. وتستخدم هذه العوامل المساعدة بوجود كميات قليلة من الماء أو الكحول ، ويعتقد أن هذه البلمرة تتم إما من خلال تكوين أيون الاوكسونيوم الثالثي ، أو أن البلمرة تحدث بالميكانيكية التناسقية . وحسب الميكانيكية الأخيرة تحدث البلمرة من خلال تكوين نواتج وسطية ناتجة عن تفاعل الماء أو الكحول مع المركبات العضوية المعدنية ومن النواتج الوسيطة التي يعتقد كونها هي :




رابعا : أيون الكربونيوم Carbonium ions

تستخدم أيونات الكربونيوم في بدء تفاعلات البلمرة الكاتايونية للايثرات الحلقية . وتشبه هذه الى حد كبير الأحماض البروتونية مع استبدال البروتون (H^+) بأيون الكربونيوم (R^+) وفيما يلي بعض التفاعلات التي تؤدي الى تكوين أيونات الكربونيوم :



بلمرة الأميدات الحلقية Polymerization of cyclic amides

يمكن بلمرة الأميدات الحلقية باستخدام عوامل مساعدة مختلفة كالفواعد، والعوامل المساعدة الكاتيونية وجزئيات الماء . والأميدات الحلقية المعروفة أيضا باللاكتام lactam تحضر إما بسحب جزئية ماء من الأحماض الامينية أو بتكاثف جزئتي من الأحماض الامينية وفقد جزئتين من الماء وتكوين مركب حلقى يحتوى على دالتين للاميد كما يلي :



يعرف النوع الأول من الأميدات الحلقية باللاكتام المعروف بأهميته الصناعية. وتسمى الأميدات الرباعية الحلقة - بيتا - بروبيو - لاكتام - Beta- propiolactam ، بينما الأميدات الخماسية الحلقة فتسمى جاما - بيوتير لاكتام - Gamma-butyrolactam أما الأميدات السداسية الحلقة فتسمى دلتا - فاليرولاكتام Delta-valerolactam والسباعية الحلقة 6-هيكسا كابرولاكتام 6-hexa-caprolactam .

البلمرة الانايونية للاميدات

Anionic polymerization of cyclic amides

يمكن بلمرة الاميدات الحلقية باستخدام بادئات أنايونية مثل الفواعد القوية :


1- الفلزات القلوية

2- هيدريدات الفلزات


3- اميدات الفلزات

4- المركبات العضوية المعدنية .


وتتضمن مرحلة البدء تكوين الانايون من اللاكتام ، ومثال ذلك بلمرة الكابرولاكتام بواسطة الفلزات أو مركباتها :




حيث M يمثل الفلز وعند استخدام مركبات الفلزات كأמיד الصوديوم :




ولقد وجد إن استخدام القواعد الضعيفة لبدء التفاعل غير مفيد ، كالهيدروكسيدات والالكوكسيدات لأن ذلك يزيد تركيز الانايون المتولد فى المحلول ، وهذا يؤثر على حالة الاتزان ولكن عند استخدام الاميدات فإن الامونيا الناتجة يمكن ازلتها من التفاعل بسهولة ، وبذلك يخلل الاتزان ويتجه التفاعل الى اليمين ، ثم يتفاعل أنايون الاكتام (I) مع جزيئة أخرى من المونومير :




إن انايون الامين الأولى الناتج في المعادلة السابقة (II) يختلف عن انايون الكابرولاكتام (I) فهو غير قادر على تثبيت نفسه لبعده مجموعة الكاربونيل عنه ، لذلك يكون فعالا جدا ، وبامكانه تجريد بروتون من المونومير بسرعة:



يعد المركب (III) بمثابة المركز الفعال هي هذا النوع من البلمرة ، ولقد أمكن عمليا عزل هذا المركب وتشخيصه ، ثم يجرى التفاعل بين المركب (III) انايون الكابرولاكتام (I) :



يجرد الانايون (IV) بروتون من جزيئة أخرى من المونومير الحلقى وتكون هذه الخطوة سريعة جدا :



البلمرة الكاتيونية للاميدات الحلقية :

تتبلر الاميدات الحلقية كاتيونيا باستخدام بعض العوامل المساعدة وأهمها ما يأتي:


أولا : البلمرة الكاتيونية بواسطة الأحماض البروتونية :

Cationic polymerization by protionic acids


تستخدم العديد من الأحماض البروتونية لهذا الغرض مثل:

- 1- حامض الفوسفوريك
- 2- حامض الهيدروكلوريك
- 3- حامض الهيدروبروميك
- 4- بعض الأحماض الكربوكسيلية

وتتم مرحلة البدء باستخدام هذه العوامل المساعدة كما يلي :



أما مرحلة التكاثف فتتم بالشكل التالي :



تعتمد كفاءة الحامض كبادئ في هذا النوع من البلمرة بالدرجة الأولى على قوة حامضيته Acidity ، لأن كلا من مرحلة البدء والتكاثر تتضمن هجوم نيوكلوفيلي Nucleophilic من ذرة نتروجين المونومير على مجموعة الكاربونيل في اللاكتام .

ثانيا : البلمرة الكاتايونية باستخدام أحماض لويس :

لقد استخدمت بعض أحماض لويس Lewis acid في بلمرة اللاكتام ، وأهمها استعمالا هو كلوريد القصدير SnCl_4 ، حيث ترتبط جزيئتان من المونومير مع كلوريد القصدير .




وتم التعرف على المركب المعقد الناتج بواسطة تحليل طيف الأشعة تحت الحمراء Infrared ووجد أنه يفقد جزيئة كلوريد الهيدروجين ولتكوين مركب معقد آخر يسلك كمركز فعال في هذا النوع من البلمرة .

ثالثا : البلمرة الكاتايونية للاكتام بواسطة الأمينات

Cationic polymerization of lactams by amines

تستخدم بعض الأمينات لبلمرة الكابرولاكتام مثل الانيلين aniline أو أمين البنزيل benzyl amine ، وتتضمن مرحلة البدء في هذا النوع من البلمرة الكاتايونية تكوين ملح الامونيوم ammonium salt من جراء تفاعل الأمين مع الاكتام كما يلي :




وهكذا يتوالى اضافة المونوميرات الى السلسلة البوليمرية النامية :


بلورة الاميدات الحلقية باستخدام الماء كحافز

Polymerization of cyclic amide by water analysis

إن بلورة الكابرولاكتام باستخدام الماء كحافز من الطرق الصناعية الهامة ويتضمن التفاعل التحلل المائي Hydrolysis للاكتام وتكوين الحامض الاميني :




ثم يلي ذلك تفاعل الحامض الاميني مع الكابرولاكتام :



وهكذا يتوالى اضافة المونومير الى الحامض الأميني الذي يكون بمثابة مركز فعال .

بلمرة الساييلوكسانات الحلقية Polymerization of cyclosiloxanes



وتحضر من الساييلوكسانات الحلقية بواسطة البلمرة الانايونية أو الكاتايونية ولعل أهم من هذه المونوميرات الحلقية تجاريا هو اوكتامثيل سايكلوتتراسايلوكسان Octamethylcyclotetrasiloxane




(أ) البلمرة الانايونية للساييلوكسانات الحلقية

Anionic polymerization of cyclic siloxanes

يمكن بلمرة الساييلوكسانات الحلقية انايونيا باستخدام عدد من العوامل الحفازة مثل اكسيدات الفلزات القلوية وهيدروكسيداتها وبعض المركبات الأخرى مثل $(\text{CH}_3)_2\text{SiOK}$ أو القواعد .
وتتضمن مرحلة البدء التفاعل كما يلي :



أما مرحلة التكاثف فتكون كما يلي :



وكلا التفاعلين هما من التفاعلات الباعثة عن النواة Neocleophilic


(ب) البلمرة الكاتيونية للساييلوكسانات الحلقية :

Cationic polymerization of cyclic siloxanes


تجرى البلمرة الكاتيونية للساييلوكسانات الحلقية عادة باستخدام

الأحماض البروتونية protonic acids أحماض لويس كعوامل حفازة وتجرى

مرحلة البدء والتكاثف كما يلي:



مرحلة التكاثف



الأسئلة

1. لاحظ كل من المونوميرات والعوامل الحفازة التالية :

العوامل الحفازة للبلمرة	المونومير
n-C ₄ H ₉ Li	Propylene oxide أوكسيد البروبلين
BF ₃	ε-Caprolactam كابرولاكتام
H ₂ SO ₄	Butyrolactam بيوتيرولاكتام
NaOC ₂ H ₅	Ethyleneimine اثيلين ثيمين
H ₂ O	Propylene كبريتيد البروبلين
	Trioxane ثلاثي أوكسان
	Oxacyclobutane أوكزاسايكلوبيوتان

أ. أى من العوامل الحفازة تعتقد أنها ملائمة لبلمرة كل مونومير من المونوميرات السابقة وأى من العوامل الحفازة تحتاج الى وجود عوامل حفازة مشاركة .

ب. بين التفاعلات المتضمنة الخطوات الثلاث لبلمرة كل مونومير باستخدام جميع العوامل الحفازة المناسبة واكتب المعادلات اللازمة .

2. ناقش تأثير حجم الحلقة على قابليتها للبلمرة عن طريق الفتح .

3. يتكون بوليمر ذو وزن جزيئي منخفض عند بلمرة أوكسيد البروبلين انايونيا ناقش ذلك ووضح التفاعلات التي تدعم تفسيرك .

4. وضح تأثير المنشطات Activator على البلمرة الكاتيونية للايثرات الحلقية .

5. وضح تأثير كلوريد الاسيتيل والمونومير المنشط على البلمرة الانايونية للاكتام .