

الباب الأول

ركام الخرسانة

(Concrete Aggregates)

مقدمة :

- أولا : التقسيم العام للركام
ثانيا : الخواص العامة للركام
ثالثا : الخواص المميزة لبعض الأنواع العلوية لركام الخرسانة
رابعا : اشتراطات صلاحية ركام الخرسانة
خامسا : خواص حبيبات الركام المؤثرة في جودة الخرسانة :

(أ) الخواص الطبيعية :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ١ — الفراغات الداخلية | ٢ — تماسك حبيبات الركام |
| ٣ — شكل حبيبات الركام | ٤ — التمدد الحراري |
| ٥ — الحرارة النوعية | ٦ — الوزن النوعي |
| ٧ — وحدة الوزن والفراغات | ٨ — الرطوبة وامتصاص الماء |
| ٩ — الزيادة الحجمية للركام الصغير | ١٠ — المساحة السطحية لحبيبات الركام |
| ١١ — التدرج الحبيبي | ١٢ — الطين والطفل والتراب الناعم . |

(ب) الخواص الكيميائية :

- | | |
|---|----------------------------|
| ١ — ملول الخواص الكيميائية للركام | ٢ — ثبات حجم الركام |
| ٣ — التفاعل القلوي للركام | ٤ — المواد العضوية بالركام |
| ٥ — العناصر والأملاح غير المرغوبة في الركام | |

(ح) الخواص الميكانيكية :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ١ — صلادة الركام | ٢ — متانة الركام |
| ٣ — مقاومة الركام الكبير للتشقق | ٤ — تحمل الركام مع الزمن |
| سادسا : متانة وتخزين الركام | |
| سابعا : اختبارات الركام | |

مقدمة :

تتكون الخرسانة من حبيبات صخرية متماسكة مع بعضها البعض بمادة لاصقة هي عجينة الاسمنت ويطلق اسم « الركام » على تلك الحبيبات الصخرية التي تكون بصفة عامة متدرجة في الحجم من حبيبات صغيرة من الرمل إلى حصى وحبيبات كبيرة من الزلط أو الأحجار المكسرة . ويمثل الركام في الخرسانة الجزء المائي الحامل نسبياً ويشغل حوالى ٧٥ ٪ من حجم الكتلة الخرسانية .

أما الوسط اللاصق فهو عبارة عن المادة الناتجة من اتحاد الاسمنت والماء .

ويقوم الركام بالأعمال الرئيسية الآتية في الخرسانة :

(١) يكون الركام جسم الخرسانة الذى يستطيع أن يقاوم الأحمال التي تتعرض لها وعوامل البرى وفعل العوامل الجوية المختلفة من حرارة وبرودة وجفاف وببلل ... الخ .

(ب) يعتبر الركام نسبياً مادة مائنة رخيصة لتكوين جسم الخرسانة مع المادة اللاصقة .

(ح) يساعد الركام على إنقاص التغيرات الحجمية الناتجة من شك وتصلد عجينة الاسمنت والماء وكذلك من تغيرات الرطوبة في الخرسانة .

وتتوقف خواص الخرسانة المصنوعة من ركام معين على ما يأتى :

(١) المميزات المعدنية لحبيبات الركام وبصفة خاصة ما يتعلق بالمقاومة والمرونة والمتانة والتحمل مع مرور الزمن .

(ب) الخواص المميزة لسطح حبيبات الركام وبصفة خاصة ما يتعلق بدرجة تشغيل الخرسانة الطازجة وكذلك بالتماسك في الخرسانة المتصلدة .

(ح) التدرج الحبيبي للركام وبصفة خاصة ما يتعلق بدرجة تشغيل الخرسانة الطازجة وكثافتها وكذلك الناحية الاقتصادية لحطة الخرسانة .

(د) كمية الركام في المتر المكعب من الخرسانة وبصفة خاصة ما يتعلق بالتكاليف والتغيرات الحجمية الناتجة عن جفاف الخرسانة .

ومعظم العوامل التي تتوقف عليها ملائمة الركام للخرسانة ترجع إلى التاريخ الجيولوجي للمنطقة المحيطة بالركام . وتعتبر العمليات الجيولوجية المختلفة مسئولة عن حجم وشكل وموقع الركام كذلك عن نوع وحالة الصخر وتدرج الحبيبات واستدارتها ودرجة انتظامها بالإضافة إلى عدد آخر من العوامل التي تتعلق بمسألة الاستعمال .

أولاً — التقسيم العام للركام :

يمكن تقسيم ركام الخرسانة إلى مجموعتين :

(١) ركام من المصادر الطبيعية : وهو الركام المأخوذ من المحاجر الطبيعية بدون أى تغيير لحالته الطبيعية أثناء خطوات الإنتاج فيما عدا بعض الحالات فيما يتعلق بالمقاس والتدرج الحبيبي والفسيل أو التكسير وعادة يكون ركام المصادر الطبيعية من حبيبات صخرية نقيجة لتفتت أو سحق الصخور مثل الرمل والزلط والاحجار المكسرة وأحياناً حبيبات خام الحديد والحجر الخفاف .

(ب) ركام صناعى : ويتضمن الركام الناتج صناعياً ما يأتى :

١ — ركام ناتج بجانب الإنتاج (By - Product) مثل ركام خبث الأفران وركام مخلفات الفحم المحترق (سنذر) .

٢ — ركام مصنع وفقاً لعمليات معينة كالمعالجة الحرارية لإنتاج مواد متعددة تتميز بخفة الوزن مثل الطين المحروق والفيرموكليت « المنفوش » .

٣ — وركام ملون للخرسانة المعمارية وأغراض الزينة مثل حبيبات الزجاج والسيراميك والرخام .

ثانياً — الخواص العامة للركام :

يمكن تقسيم حبيبات الركام بالنسبة لخواص المميزة المختلفة كما يأتى :

(١) بالنسبة للنقاس :

١ — الركام الصغير ؛ وهو مجموعة الحبيبات التي يمر معظمها (٩٥٪ - ١٠٠٪) عن المنخل القياسى ٤,٧٦ ملليمتر ($\frac{3}{4}$ بوصة) ولا يزيد ما يحتجز منها على هذا

المنخل عن النسب المسموح بها في حدود التدرج المذكورة في المواصفات القياسية .

- ٢ - الركام الكبير : وهو مجموعة الحبيبات التي يحتجز معظمها (٩٥٪ - ١٠٠٪) على المنخل القياسي ٤,٧٦ ملليمتر ($\frac{3}{8}$ بوصة) ولا يزيد ما يمر منها من هذا المنخل عن النسب المسموح بها في حدود التدرج المذكورة في المواصفات القياسية .
- ٣ - الركام الشامل : وهو خليط من الركام الصغير والركام الكبير .

(ب) بالنسبة للشكل :

يمكن تقسيم شكل الركام إلى الأشكال الخمسة التالية المبينة بالجدول رقم (١ - ١) والشكل رقم (١ - ١) ورقم (١ - ١ ب) .

(ج) بالنسبة لحالة السطح :

يمكن تقسيم سطح حبيبات الركام إلى ست مجموعات كما يوضحها الجدول رقم (١ - ٢) ويمكن أن تؤثر الخواص المميزة لحبيبات الركام على خواص الخرسانة كما يأتي :

(١) تأثير المقاس : تزيد المساحة السطحية لحبيبات الركام كلما كان مقاسها صغيراً



Rounded

مُدرّر



Angular

زاوي



Irregular

غير منتظم



Flaky

مبسط

وعند استخدامها في الخرسانة

تحتاج إلى كمية من ماء الخلط

أكثر حتى تستطيع أن تغلف

كل المساحة السطحية الكبيرة

للوصول إلى درجة الشغل

المناسبة للخرسانة ويترتب على

استعمال هذه الكمية الكبيرة

من ماء الخلط نقص ظاهر في

مقاومة الخرسانة المتصلدة .

كذلك تحتاج حبيبات الركام ذات


المقاس الصغير إلى كمية أكبر

من عجينة الاسمنت اللازمة لتغليف

هذا السطح الكبير .

شكل رقم (١ - ١) (١ - ١)


الأشكال المختلفة لحبيبات الركام




رکام مدور



رکام زاوی



رکام غیر منتظم



شکل رقم (۱ - ۱) (« ب ») الأشكال المختلفة لجسيمات الركام

رکام منقطع وعضوی

جدول رقم (١ - ١) - شكل حبيبات الركام

التقسيم	الوصف	الامثلة
مدور	استدارة الحبيبات نتيجة لتآكلها بفعل المياه أو بموامل التعرية الأخرى .	زلط الأنهار أو شواطئ البحار - رمل الصحراء أو شواطئ البحار أو رمال منقولة بالرياح .
غير منتظم	غير منتظم طبيعياً أو مشكلاً تشكلاً جزئياً بموامل التعرية وله حواف مستديرة .	زلط الحفر وحجر الصوان .
زاوى	ذو حواف حادة واضحة عند تقاطع أسطحه الخشنة .	جميع أنواع الأحجار المكسرة
مفلطح	حبيبات معظمها زاوى ذات سمك صغير بالنسبة لطولها أو عرضها	صخور طبقية .
عصى	حبيبات معظمها ذات بعدين صغيرين بالنسبة للبعد الثالث .	صخور طبقية أو صخور أخرى معرضة لموامل قمرية أو بفعل الكسرة .

(ب) تأثير الشكل : الحبيبات المستديرة أكثر قابلية للانضغاط والكبس من مثلاتها من الحبيبات الزاوية وعلى ذلك يؤثر شكل حبيبات الركام على النسبة المئوية لفراغات ومن ثم على الكمية المطلوبة من عجينة الاسمنت أى أن الحبيبات المستديرة تحتاج إلى كمية أقل من عجينة الاسمنت أو بمسألة أخرى تنتج شيكارة الاسمنت كمية أكبر من الخرسانة . هذا بالإضافة إلى أن الحبيبات المستديرة تغطي درجة عالية من التشغيل عن مثلها من الحبيبات الزاوية والتي تحتوى على نسبة عائدة من

جدول رقم (١ - ٢) - سطح حبيبات الركام

رقم المجموعة	الوصف	الصفات المميزة	الأمثلة
١	زجاجي	ركام صدفى المكسر .	صوان أسود
٢	ناعم	ركام مصقول بفعل المياه أو نتيجة لكسر صخر طبقي أو صخر دقيق الحبيبات .	الزلط والاردواز والرخام وبعض الصخور النارية .
٣	حبيبي	ركام يظهر في مكسره حبيبات مستديرة منتظمة تقريباً .	الحجر الرملي .
٤	خشن	ركام سطح مكسره خشن ذو حبيبات رقيقة أو متوسطة ويحتوي على بلورات لا ترى بسهولة .	بازلت - فلت - بورفير حجر جيرى كربو حديدى
٥	بلورى	ركام يحتوى على بلورات واضحة	جرانيت - جابرو - جيلس
٦	معشوش ومساى	ركام به مسام وتجاويف واضحة	الحجر الخفاف .

الفراغات . أما حبيبات الركام غير المنتظمة الشكل فإنها تعطى خرسانة صلبة التشغيل وتحتاج إلى تغيير في التدرج الحبيبي للوصول إلى درجة تشغيل أفضل . وعادة تحتاج الحبيبات غير المنتظمة إلى زيادة كمية حبيبات الركام الصغيرة عن مثيلتها الحبيبات المستديرة وتعطى حبيبات الركام المفلطح نتائج غير مرضية في أعمال الخرسانة حيث أن استعمالها يؤدي إلى كبس وانضغاط مفكك غير تام بالإضافة إلى زيادة مساحتها السطحية .

(ج) تأثير حالة السطح : تؤثر حالة سطح الركام إلى حد ما على مقاومة الخرسانة الناتجة . فالحبيبات ذات الأسطح اللامعة لا تعطى خرسانة في قوة الحبيبات ذات الأسطح المطفأة اللعة أو الخشنة قليلاً ، وقد يرجع ذلك إلى تأثير هذه الأسطح على التماسك مع عجينة الأسمنت . أما الحبيبات ذات الأسطح الناعمة فإنها تحسن قابلية الخرسانة

للتشغيل حيث أنها تقلل الاحتكاك أثناء عملية الخلط . وتختلف حبيبات الركام بعضها عن بعض من حيث المسامية ويوجد كثير من الزلط والاحجار المكسرة ذو مسامية قليلة . وفي الجاناب الآخر يوجد ركام جلع الافران الذى يحتوى على فراغات وتجاويف داخلية كبيرة : وكلما زادت نسبة المسامية فى حبيبات الركام قلت قوة الخرسانة الناتجة . أما الركام الذى يتميز بوحدة وزن منخفضة مثل الركام المصنع وفقاً لعمليات معينة فهى تنسب غالباً إلى الركام خفيف الوزن ، كما ينسب الركام الذى يتميز بوحدة وزن عالية إلى الركام ثقيل الوزن مثل ركام خام الحديد .

ثالثاً — الخواص المميزة لبعض الأنواع المحلية لركام الخرسانة :

(١) الرمل والزلط : يعتبر الرمل والزلط الطبيعي عادة أرخص مصدر للركام ويستخرج عادة من مترسبات الانهار (مجاريها) كالأماكن المختلفة من وادى النيل (رمل وزلط الهرم ورمل وزلط الخطاطبة) أو من الكثبان الرملية مثل رمال الساحل (رمل سيدى بشر) وتعتبر رمال وزلط مترسبات الانهار أكثر أنواع الركام شيوعاً وملاءمة للأعمال الخرسانية المختلفة وذلك لأن الحبيبات يكون أغلبها مستديراً نتيجة لفعل المياه عند نقل وترسيب الركام مع تدرج حبيبي مناسب بالإضافة إلى برى الاجزاء الضعيفة من الحبيبات . أما رمال الكثبان الرملية الناتجة بفعل الرياح فتكون صغيرة المقاس وقاعدة وأقل صلاحية من ركام مترسبات مجارى الانهار .

ويكون الرمل والزلط الطبيعي الناتج من فعل المياه الجارية والعوامل الجوية سيلينى فى تركيبه (رمل وزلط الهرم والخطاطبة) أو جبرى وهو أقل قوة واحتمالاً ومتانة من السيلينى ويحتمل وجود شوائب به (رمل سيدى بشر بالاسكندرية وزلط التين بالقرب من حلوان) .

ويعطى الجدول رقم (١ - ٣) التحليل الكيميائى لبعض أنواع الرمال .

وفى المناطق الصحراوية الشديدة الحرارة يكون الحصول على الركام صعباً وبصفة خاصة نقص الواضح فى الزلط . وتكون كذلك المساحات المحتوية على رمل وزلط متشربة بكميات كبيرة من الأملاح الضارة بالخرسانة مثل الجبس (بعض المناطق الموجودة بالقرب من مرسى مطروح) ويعتبر ركام كل هذه المناطق غير مناسب . . وبالرغم من أن هذه المناطق الصحراوية عبارة عن رمال إلا أنه غالباً

جدول رقم (١-٣) - التحليل الكيميائي للرمل

التركيب الكيميائي	المهرم	الخطاطبة سيدى بشر	المجمي
ثنائي أكسيد السيليكون	٩٦,٤٨	٨٨,٨٨	١١,٩٠
أكاسيد الألمنيوم والحديد	٠,٨٢	٠,٨٠	١,٨٨
أكسيد الكالسيوم	١,٦٢	٤,٤٢	٤٥,٠٧
أكسيد الماغنيسيوم	آثار	٠,١١	٠,٤٥
ثالث أكسيد الكبريت	آثار	٠,٩٦	٠,٠٩
كلوريدات وبروميدات وأيودات	آثار	١,٣٨	٥,٢٥
الفقد بالتسخين	٠,٧٦	٣,٤٥	٣٥,٣٥
الرطوبة	٠,١٩	٠,٤٣	٠,٣٧
			٠,٣٠

لا تتوافر المحاجر الصالحة بجانب موقع العمل حيث يكون الرمل معظمه من النوع الناعم صغير الجسيمات .

ويستخرج الرمل والزلط بعد إزالة القشرة السطحية التي يتطلب عليها أن تكون من العاين المختلط بالاحجار ثم تعمل الحفر اللازمة يدوياً أو ميكانيكياً وبعد ذلك يفصل الرمل عن الزلط بالمنخل ٤,٧٦ مم إما في موقع العمل أو في مكان خاص بعملية النخل .

ويستخدم الرمل والزلط في الأعمال الخرسانية غالباً بحالته التي تم بها استخراجه من المحجر وفي بعض الأحيان ينسل وينخل إلى مقاساته المختلفة لإعادة تدرجه وذلك في الأعمال الإنشائية الهامة أو ذات الصلة الخاصة .

وبين الجدول رقم (١ - ٤) مناطق وجود الرمل والزلط في جمهورية مصر العربية .

(ب) الاحجار المكسرة : تستعمل الاحجار المكسرة في الاعمال الخرسانية في المناطق التي يندم فيها الرمل والزلط أو إذا كانت تكاليف الركام المستورد للمنطقة عالية . وتعطى الاحجار المكسرة ركاماً جيداً مناسباً وغالباً يكون تكاليف إنتاجه أكثر نسبياً نتيجة للتكسير كما أنه يكون زاوى الشكل وركامه الصغير ترابي إلى حد ما . ومن أمثلة الاحجار المكسرة الصالحة للاستعمال كركام لخرسانته ما يأتي :

١ - الجرانيت : صلب ومتين وكثافته عالية ويعتبر من الصخور الممتازة للخرسانة .

جدول رقم (١ - ٤) - مناطق وجود الرمل والزلط في جمهورية مصر العربية

رقم	اسم المحافظة	مناطق وجود الرمل والزلط
١	القاهرة	جبال (أماظة - طريق مصر / السويس - منشية البكرى - مدينة نصر - الجبل الأحمر - القبلية - الدويقة - المعادى - المسن - بير الفحم - المعصرة - حلوان - كفر العلو)
٢	لواذى الجديد	جبل (التخارجة بالواحات الخارجة)
٣	القليوبية	جبال (أبو زعبل - نوى - جزيرة بلى - ميت كنانة)
٤	المنوفية	جبل قويسنا
٥	الدقهلية	جبال بحرى النيل
٦	الغربية	جبال بحرى النيل
٧	دمياط	جبال (بحرى النيل - تل ميرزا)
٨	السويس	جبال (خليفة - كبريت - الشلوفة - الكبرى - الخنبله - السخنة)
٩	الاسماعيلية	جبال (القنطرة غرب - كع بالاسماعيلية - أبو رخيم - بركة أبو جاموس - أبو سلطان)
١٠	البحر الأحمر	جبال القصير
١١	سيناء	ساحل البحر بالعريش - رأس سدر - بلاغم - أبوزنيمه - فيران - وادى علوة - الطور - وادى ببعج
١٢	الشرقية	جبال (مصرف بحر البقر - المناجاة الكبرى - جزيرة عليوة - مسعود البحرية - سنجها - جسر ترعة الاسماعيلية الايمن - العباسة - السناجرة - بلبيس - أنشاص - المنير)
١٣	البحيرة	جبال (رشيد - سيدى البواب - حرارة أبو الشفاف - زاوية حور - الدلتجات - الطابية - البريجات - كفر داود - الخطاطبة - طريق مصر / اسكندرية الصحراوى - بحرى النيل فرع رشيد)
١٤	الاسكندرية	جبال (مسكر البحرية بأبى قير - مناطق رودو كاناكي)

رقم	اسم المحافظة	مناطق وجود الرمل
١٥	مطروح	مطروح (برج العرب - بهيج - سيدى عبد الرحمن - مرسى مطروح - طريق مرسى مطروح الصحراوي) .
١٦	الجيزة	جبال (التبين - المنيا والشرقا - غماسة الصغرى - الصف - البراجيل - الكريمت - أبو غالب - برقاش - طريق مصر اسكندرية الصحراوي - أجران الفول - زاوية دمشور - طهما)
١٧	بنى سويف	جبال (سندر - المفضل - سيدى أبو النور - أبويط - أبو صير الملق - دنديل - السعانة - طم فيوم - سدفت الجبل - دشاسة - مجرى النيل) .
١٨	الفيوم	جبال (طامية - كفر محفوظ - العدوة - سبله - أبو ديهوم - السريرة - قارون - قونة - المشاتوة) .
١٩	المنيا	جبال (الشيخ عبادة - الماهرة - الشرقية - المغربى - البها - شوسة - عصفورة - مجرى النيل) .
٢٠	أسيوط	جبال (بصره - الغرب - الخوالد - ديوتاسا - العثمانية - التواور - بنى شمران - مجدم - بنى غالب - درنكة - الزاوية - الزرابى - مجرى النيل) .
٢١	سوهاج	جبال (نجع الصوامعة - المياوية - الكولسة - أولاد الشيخ - القرية بالدوير - نزلة علي - نزلة خاطر - نيه الغربية - أولاد سلامة - المحاسنة مجرى النيل) .
٢٢	قنا	جبال (أبو مناح - البحرى - قنا الشرق - الشيخة - الفلاحين - حجارة - المهرى - الطود - العديسات - الدير - القارة - الكرنك - المركى - المرashedة - دندرة الزوايدة - دققيق - القرنة - المحاميد - الغربية - مجرى النيل) .
٢٣	أسوان	جبال (السباعية شرق - الحجز بحرى - الحجز قبلى - المطوانى - الزل - الرديسة - السراج - سلوة - الكاجوج - الرغامة - الجعافرة - خور - أبو صيرة - الكلح غرب - شيمة أبو شهاب

٢ — البازلت : الحبيبات المكونة لهذا الصخر صغيرة ويعتبر أيضاً من الصخور الممتازة للخرسانة .

٣ — الحجر الرملى : يصلح الحجر الرملى كركام للخرسانة عندما يكون الحجر صلباً وكثافته عالية وأفضلها ما يتركب من حبيبات الكوارتز ومادته اللاصقة أكسيد الحديد المتين . أو السليكا التى لا شكل لها . والحجر الرملى الكلى والذى مادته اللاصقة كربونات الكالسيوم معرض للتآكل بواسطة حمض الكربونيك والكبريتيك الموجودين بالجو . وعندما تكون المادة اللاصقة غير كاملة يصبح الحجر الرملى مسامياً وسهل الكسر وفى هذه الحالة لا يصلح للاستعمال فى الخرسانة .

٤ — الحجر الجيرى : تعتبر أنواع الحجر الجيرى للصلدة ذات الكثافة العالية من المواد الصالحة للاستعمال كركام للخرسانة ولكن يجب تجنب الانواع المسامية غير الصلدة بقدر الإمكان .

ويحضر ركام الاحجار المكسرة بإزالة الطبقة السطحية أولاً ثم ينسف الصخر وتنقل الكتل الكبيرة إلى الكسارات حيث يكسر مبدئياً إلى مقاس أقل من ٨٠ مم تقريباً ويمرر فوق منخل لفصل الحبيبات التى تزيد عن هذا المقاس ثم تنقل المادة التى مرت من المنخل ٨٠ مم لتكسيرها إلى المقاسات المطلوبة بواسطة أنواع أخرى من الكسارات .

ويوجد خمسة أنواع من الكسارات تستعمل فى إنتاج ركام الاحجار المكسرة وهذه الانواع هى كسارات فكية وكسارات طرق وكسارات دوارة وكسارات قرصية . وتعتبر كسارات الطرق والكسارات الدوارة عادة أفضل الانواع لانها تعطى ركاماً مكعب الشكل تقريباً .

(ج) جلتخ الافران العالية : يعتبر هذا النوع أكثر أنواع الركام الصناعى استعمالاً وينتج من الافران العالية أثناء إنتاج تماسيح الحديد ويتكون من سليكات الكالسيوم والمغنسيوم وسليكات الألمنيوم . ويختلف جلتخ الافران العالية من حيث التركيب الكيماوى والصلادة وشكل السطح باختلاف المصدر وطريقة التبريد . ويصلح جلتخ الافران العالية للاستعمال فى الخرسانة للأعمال الإنشائية بعد تكسيهه بشرط أن يكون تبريده بالهواء . ويجب استبعاد الجلتخ المتفتت أو الترابى والذى يحتوى على

بعض أكاسيد الحديد ، كما يجب أن يكون ركام جلع الافران صلدا وكثيفا ذا بلورات دقيقة وحجرى الشكل. وليست خرسانة جلع الافران سهلة في تشغيلها مثل خرسانة الزلط كما أنها تحتاج إلى كمية أكثر من ماء الخلط وتصف بمقاومتها للحريق .

(و) جلع حلوان المنفوش: تحتل صناعة الركام الخفيف في كثير من الدول المتقدمة مكانة هامة في لإنشاءات المباني . وهناك أنواع عديدة تنتج منها أهمها وأرخصها الجلع المنفوش الذى يستعمل في صناعة البلوكات وفي الخرسانة الإنشائية العازلة للحرارة . ومن أهم مميزات الركام الخفيف أنها تقلل من الاحمال الثابتة التى يتعين على الاعضاء الحاملة نقلها بأمان إلى الاساسات . وقد ثبت من التجارب أن وزن خرسانة الجلع المدموكة تماما يبلغ ثلثي وزن خرسانة الزلط العادية تقريبا في حين أنه أمكن إنتاج خرسانة أخف من ذلك واستعملت في صناعة البلوكات وغيرها من الاعراض التى لا يلزم لها خرسانة ذات مقاومة عالية . وفي سنة ١٩٦٥ أجريت تجارب بمعمل أبحاث الخرسانة بجامعة القاهرة لدراسة إمكان إنتاج الركام الخفيف مبتدئين بدراسة إنتاج جلع حلوان المنفوش ومن أغراض هذا البحث أيضا دراسة ملائمة هذا الركام لصناعة خرسانة ذات مقاومة مناسبة للأعضاء الإنشائية كالبلطات والكرات ، تحمل حمل خرسانة الزلط العادية عندما يتطلب الأمر الإقلال من وزنها أو في حالة ما إذا كان عزل الحرارة في المقام الأول ومع أن صناعة الجلع المنفوش قد قطعت شوطا كبيرا في التقدم إلا أنه وجد من المناسب البدء بإنشاء حوض تجريبي ومن خلال التجارب التى تتم عليه يمكن الحصول على معلومات تمكن من البدء في مشروع على نطاق تجارى يناسب الجلع المحلى. وقد تم إنشاء الحوض التجريبي بجوار الافران العالية بشركة الحديد والصلب ودقنت في قاعه الخرسانى شبكة من الانابيب تنتهى كل منها بنافورة رأسية . ينقل الجلع المنصهر في بواقه التى تسع ما يوازي ٢٠ طنا مسافة قصيرة حيث موقع الحوض ويسكب فيه بسرعة مكونا طبقة يبلغ سمكها حوالى ٣٠ سم فوق القاع وفي نفس الوقت يتم تشغيل النافورات لدفع كمية محسوبة من الماء خلالها والتى تتحول لندى ملاصقتها لسطح الجلع المنصهر إلى بخار تحت ضغط عال مما يؤدي إلى تخلل هذا البخار في الجلع المنصهر مكونا الجلع المنفوش .

وقد وجد أن الجلع المنفوش بهذا الحوض يعطى وزنا (جافا سائبا) كالآتي :

- ركام مقاسه من ٩,٠١ - ١٩ ملليمتر = من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ كجم / م^٣
 ركام مقاسه من ٤,٧٦ - ٩,٠١ ملليمتر = من ٧٠٠ إلى ٨٠٠ د د د
 ركام مقاسه من صفر - ٤,٧٦ ملليمتر = من ٩٠٠ إلى ١٠٠٠ د د د

(هـ) الطوب المكسر : يمكن استخدام الطوب المكسر في الخرسانة العادية غير المسلحة بشرط ألا تكون عم القابلية للنفاذ ومقاومة البرى من الخواص المطلوبة . ويجب أن يستخدم فقط الطوب المكسر النظيف والثابت الحجم والجيد الحرق والذي يعطى خرسانة لها قوة كافية للاغراض المطلوبة بالإضافة إلى المقاومة العالية للحريق . ويراعى إزالة الجبس من الطوب القديم قبل تكسيده لأن كبريتات الكالسيوم قد تؤدي إلى منع أو تأخير شك الاسمنت أو قد تسبب تفتت الخرسانة . كما يراعى أيضاً عدم استعمال الطوب المحتوى على كبريتات ذائبة بنفسه تزيد على ٠,٥ ٪.

ولا يستخدم الطوب المكسر المسامى كركام للخرسانة المسلحة حتى لا تنسرب الوطوبة التي تؤدي إلى صدأ خيطير في حديد التسليح .

(و) الفرموكوليت ، المنفوش ، : الفرموكوليت هو أحد عناصر مجموعة الميكا ويصير نفشه عن طريق تسخين الخام المجفف المطحون إلى درجة حرارة تصل إلى ٩٨٠ درجة مئوية لمدة تتراوح من ٤ إلى ٨ ثوان فيزيد حجمه حوالى ٣٠ مرة . وتتميز جيبات الفرموكوليت ، المنفوش ، بخفة الوزن والنعومة وتكسر بسهولة . بشكل طبقى . ويزن المتر المكعب منه من ١٠٠ إلى ٢٠٠ كيلو جرام ويعتبر عازلاً ممتازاً للحرارة حتى درجة حوالى ١١٠٠ °م .

(ز) الطين المحروق : يصنع بحرق الطين في قينة إلى قرب الانصهار ثم يرد الطين المحروق ويكسر وينخل للأحجام التجارية المطلوبة . ونتيجة للغازات المنبعثة أثناء عملية الحريق تتحول المادة إلى طين متمدده فراغات وخفيف الوزن ووزنه النوعى ٠,٦ . ووزنه الحجمى حوالى ٦٥٠ كيلو جرام للمتر المكعب .

(ح) الحجر الخفاف : هو ركام طبيعى خفيف الوزن ويستخرج بأحجام صغيرة حتى مقاس حوالى ١٦ مم لذلك ليس هناك حاجة إلى عملية تكسره . ويصلح الحجر

الغضاف كركام للخرسانة الخفيفة على ألا يحتوى على مواد بركانية ناعمة أو أى مادة من أصل بركانى . ويعتبر ركام الحجر الخفاف أفضل أنواع الركام الخفيف كما زل الحرارة ولكنه غالى التكاليف نظراً لأنه مادة مستوردة .

(ط) ركام الحديد : يستعمل ركام الحديد من اليمونيك والمجنيتيت بعد تكسيره للمقاسات المطلوبة كركام فى الخرسانة الثقيلة المقاومة للإشعاعات الذرية . وفى بعض الأحيان يؤخذ الحديد الخردة أو يقطع الحديد والصلب إلى قطع صغيرة ويعتبر ركاماً ثقيلاً ويستخدم فى الخرسانة الثقيلة الواقية من الإشعاعات الذرية ويجب مراعاة أن يكون هذا الركام خالياً من الزيوت والشحومات .

وابعاً — اشتراطات صلاحية ركام الخرسانة :

يجب أن يتكون ركام الخرسانة من حبيبات الركام الصغير والركام الكبير . ويجب أن تكون هذه الحبيبات صلبة وقوية الاحتمال ونظيفة وخالية من المخلوقات للتلصق . ويجب ألا تحتوى حبيبات الركام على مواد ضارة مثل بايريت الحديد أو الفحم أو الميكا أو الطين الصفحى أو ما يشابهها من المواد ذات الرقائق الطبقية أو الحبيبات الرقيقة أو المفلطحة أو الشوائب المعنوية وذلك بكيفية كافية أو بشكل يؤثر تأثيراً ضاراً على مدى تحملها مع مرور الزمن أو على حديد التسليح فى الخرسانة المسلحة كما يجب أن تكون المقاسات المختلفة للحبيبات موزعة توزيعاً منتظماً فى الركام المستعمل .

ويجب أن يكون تدرج الركام بالكيفية التى تعطى الخرسانة ذات الخواص المطلوبة ويسهل تشغيلها فى موضعها بدون انفصال وبدون استهلاك نسبة كبيرة من الماء . ويمكن الاسترشاد بحدود التدرج للرمل والزلط أو الركام الشامل المغطاة فى أسس التصميم واشتراطات التنفيذ أو المواصفات الخاصة بكل .

وبالنسبة للمقاس الأقصى للركام الكبير فيجب أن يكون أكبر ما يمكن فى الحدود التى تسمح بها أسس التصميم واشتراطات التنفيذ أو المواصفات بشرط ألا يزيد بحال من الأحوال عن ١/٤ أقل سمك للعضو، وعلى أن يكون من المتيسر صب الخرسانة دون صعوبة بحيث تحيط إحاطة تامة بكل التسليح وأن تملأ كل أركان القرم ويجب ألا يقل المقاس الاعتبارى الأكبر للركام فى الأجزاء الثقيلة التسليح مثل الكمرات الرئيسية عن أقل مسافة عرضية بين الأسياخ ، ويعتبر مناسباً للاغراض العادية استخدام مقاس أقصى قدره ٣٨ مم ،

ويمكن استخدام الركام المحلى لمنطقة من المناطق إذا أثبتت الاختبارات صلاحيته للخرسانة وعدم احتوائه على المواد الضارة ، وقد يعاد تدرجه ونخله إذا لزم الأمر للحصول على تدرج مناسب .

خامساً — خواص الركام المؤثرة في جودة الخرسانة :

١ — بالنسبة للحبيبات الفردية : الخواص الفردية للحبيبات والتي تؤثر على جودة الخرسانة هي : الفراغات الداخلية — التماسك — شكل الحبيبات — التمدد الحرارى — الحرارة النوعية — الوزن النوعى — الرطوبة والامتصاص — الصلادة — المتانة — الخواص الكيميائية — التفاعل القلوى للركام .


٢ — بالنسبة لحبيبات الركام كجموعة : خواص حبيبات الركام كجموعة والتي تؤثر على جودة الخرسانة هي : التدرج الحبيبي — الطين والمواد الناعمة — المواد العضوية — الأملاح والعناصر الأخرى غير المرغوبة — وزن وحدة الحجم — الفراغات — زيادة الحجم — المقاومة للتشقق — التحمل مع مرور الزمن (مقاومة العوامل الجوية والمقاومة للحريق) — مقاومة البرى — المتانة .

وفى ما يلى شرح لاهم خواص حبيبات الركام التى تتوقف عليها جودة الخرسانة والتي تنسب إليها فردياً أو مجتمعة :

١ — الخواص الطبيعية

١ — الفراغات الداخلية في حبات الركام :

تحتوى بعض حبات الركام على فراغات وتكون هذه الفراغات إما مغلفة أو متصلة بسطح الركام وقد تكون منعزلة بعضها عن بعض أو متشعبة، وفى بعض الحالات تكون عبارة عن انغلاق أو كسر داخلى كما أن هذه الفراغات تكون إما فارغة أو مملوءة جزئياً أو كلياً بعناصر كيميائية مترسبة مثل الكوارتز أو بقايا غير ذائبة مثل الطين — شكل رقم (١ — ٢) . وتؤثر الفراغات على الخواص الطبيعية والكيميائية للركام، ويتوقف هذا التأثير على حجم الفراغات وكثرتها أو اتصالها، ووجود الفراغات المذكورة يؤثر على قوة الركام فيضعفها ويزيد من قدرة حبات الركام على



SOLID VOLUME OF AGGREGATE.
ALL VOIDS WITHIN THE DOTTED
LINE ARE INCLUDED IN SOLID
VOLUME

الحجم المصمت للركام . جميع الفراغات داخل
الخط المنقط مأخوذة ضمن الحجم المصمت

شكل رقم (١ - ٢)

٢ - تماسك حبيبات الركام مع العجينة الاسمنتية :

تعتبر خاصية التماسك بين الركام وعجينة الاسمنت من أهم الخواص التي تحدد درجة جودة الخرسانة . وتوقف قوة تماسك الاسمنت والركام على شكل سطح حبيبات الركام واتزانها الكيميائي . وقيل قوة التماسك هذه نتيجة لآلي تفاعل كيميائي يعمل على تحلل أو ذوبان الركام مثل التفاعل بين الركام وقلويات الاسمنت، وتساعد خشونة سطح الحبيبات على زيادة التصاق الركام وعجينة الاسمنت وبصفة خاصة إذا كان اتجاه الخشونة متعامدا مع السطح العام لحبيبات الركام أما الخشونة المتموجة فليس لها تأثير ملحوظ .

٣ - شكل حبيبات الركام :

تقلل حبيبات الركام المفلطحة والمصوية درجة تشغيل الخرسانة وتحتاج إلى زيادة كمية الرمل والاسمنت والماء لتعويض هذا النقص . كما أنها تنقص الوزن الكلي ومقاومة الخرسانة للضغط . كما أن الحبيبات المفلطحة إذا كانت في وضع أفقي فإنها تبحر تحتها كمية من ماء الخلط وبالتالي تمنع التماسك بينها وبين عجينة الاسمنت . أما حبيبات الركام الزاوية فإنها تحتاج إلى زيادة مونة الاسمنت للوصول إلى الدرجة المناسبة لتشغيل الخرسانة وبذلك تحتاج إلى زيادة ملحوظة في كميات الاسمنت والماء إذا كانت نسبة الماء إلى الاسمنت ثابتة .

امتصاص الماء والنفاذية للسوائل كما تعمل على التحكم في التغيرات نتيجة العوامل الجوية ، ونتيجة لوجود الفراغات في الركام يتبادل الماء بين الحبيبات وعجينة الاسمنت ويؤثر ذلك على تحمل الخرسانة مع مرور الزمن حيث أن الحبيبات المتشعبة تكون أكثر استعداداً للكسر عن مثيلاتها من الحبيبات غير المتشعبة .

٤ - التمدد الحرارى للركام :

يختلف التمدد الحرارى للركام باختلاف نوع الحبيبات، وتؤثر هذه الخاصية على الخرسانة نتيجة لاختلاف معامل تمدد حبيبات الركام اختلافا كبيرا عن معامل تمدد مونة الاسمنت، ويختلف معامل تمدد الصخور بصفة عامة من ٥×10^{-7} إلى ٩×10^{-7} لكل درجة فرنهيت. والصخور التي لها معامل تمدد صغير (١×10^{-7} لكل درجة فرنهيت) هي الجرانيت والحجر الجيري أما معامل تمدد الاسمنت البورتلاندى فيختلف من ٩×10^{-7} إلى ١٠×10^{-7} لكل درجة فرنهيت.

٥ - الحرارة النوعية للركام :

تؤثر الحرارة النوعية والموصلية الحرارية للركام على مدى تغير الحرارة في الخرسانة وكذلك على مدى انتقال هذه الحرارة داخل الخرسانة. وتعتبر هذه الخاصية هامة جدا في الخرسانة السكّلية ولكنها ليست بذات قيمة في خرسانة المنشآت العادية.

٦ - الوزن النوعي للركام .

يعبر الوزن النوعي للركام عن كثافة حبيبات الركام الفردية وليس عن كتلة الركام كجموعة. وتكون بعض حبيبات الركام كثيفة وغير منفذة للسوائل بينما يكون البعض الآخر مسامى وبذلك يكون الحجم الفعلي لحبات الركام أقل من الحجم الظاهري لأن الأخير يحتوى على فراغات مملوءة بالهواء، وعلى هذا يمكن تقسيم الوزن النوعي طبقا لطريقة تعيينه إلى ما يأتى :

(أ) الوزن النوعي المطلق : وهو وزن وحدة الحجم للركام الفعلي ولا يشمل الحجم في هذه الحالة للثقوب الهوائية. ولتعيين الوزن النوعي المطلق (الحقيقى) لحبيبات تحتوى على فراغات تداخلية يلزم تحويل عينة الاختبار إلى مسحوق تكفى نعومته لإزالة تأثير الفراغات. ولا نحتاج إلى الوزن النوعي المعين على أساس هذه القاعدة في الأعمال الخرسانية.

(ب) الوزن النوعي الظاهري على أساس عينة اختبار جافة : وهو وزن وحدة حجم الركام الجاف ويشمل ذلك أى فراغات هوائية موجودة في حبات عينة الاختبار. ويعرف أيضا الوزن النوعي الظاهري بأنه النسبة بين وزن حجم معين من المادة في

الهواء (بما في ذلك الفراغات والثقوب) عند درجة الحرارة القياسية (تؤخذ عادة ٢٠°م) ووزن حجم مساو من الماء المقطر عند درجة الحرارة القياسية .

(ح) الوزن النوعي الظاهري على أساس عينة اختبار مشبعة بالماء و سطحها جاف: هو وزن وحدة حجم الركام المشبع بالماء و سطحه جاف ويشمل الحجم الماء المحتص . ويفيد معرفة الوزن النوعي للركام في تحديد رطوبة الركام . ويفضل إجراء اختبارين عند تعيين الوزن النوعي وإذا لم تتفق نتيجتا الاختبارين فنهرى اختبارات أخرى حتى يتم الاتفاق . وقد يختلف الوزن النوعي الظاهري لنفس الركام نتيجة لاختلاف مقاس حبيباته . ويوضح الجدول رقم (١ - ٥) متوسط قيم عديدة لاختبارات كثيرة على عينات من الركام .

جدول رقم (١ - ٥) - الوزن النوعي الظاهري والامتصاص للركام

الامتصاص %	الوزن النوعي الظاهري	مقاس حبيبات الركام (مم)	الامتصاص %	الوزن النوعي الظاهري	مقاس حبيبات الركام (مم)
١.٥	٢.٤٥	١٠ - ٥	٠.٣	٢.٥٥	٤٠ - ٢٠
١.٠	٢.٦٠	٥ فأقل	٠.٨	٢.٥٢	٢٠ - ١٠

ويمكن استعمال القيم المذكورة في الجدول رقم (١ - ٦) للوزن النوعي الظاهري للأنواع المختلفة من الركام عند تصميم خلطات الخرسانة .

جدول رقم (١ - ٦) - الوزن النوعي الظاهري للركام


الوزن النوعي الظاهري		مادة الركام
المدى	المتوسط	
٢.٦ - ٢.٠	٢.٥٠	حجر رملي
٢.٨ - ٢.٥	٢.٦٥	رمل وزايط
٢.٧ - ٢.٦٥	٢.٦٥	حجر جيري
٢.٧ - ٢.٦	٢.٦٥	جرانيت

٧ - وحدة الوزن والفراغات بين حبيبات الركام :

تعرف وحدة الوزن بأنها وزن وحدة الحجم من الركام وعادة تقدر بالكيلو جرام للتر المكعب، ويلزم عند تقدير كميات المواد أو إجراء حسابات الخلطات لعمل العبوات (Batching) معرفة الحالة التي يقاس عندها حجم الركام فثلا قد يكون الركام سائلاً أو مدموفاً وقد يكون جافاً أو رطباً أو مبتلاً . وتتخذ حالة الجفاف مع الدمك الكامل للمقارنة بين أنواع الركام المختلفة. ومن السهل معرفة وحدة الوزن لاي حالة من الحالات السابقة وذلك عن طريق معرفة وزن الركام الذي يملأ إناء ذا سعة معلومة .

وتعتبر الفراغات (Voids) مدلولاً عددياً للمسافات أو الفجوات بين حبيبات الركام. وعنوى الفراغات هذا يقدر بالفرق بين الحجم الكلى لكتلة الركام والحجم الذى تشغله الحبيبات فقط .

وقد ينسب محتوى الفراغات للحجم الكلى وقد ينسب لحجم حبيبات الركام فقط وبذلك يمكننا الحصول على محتوى الفراغات فى المائة منسوباً للحجم الكلى أو للحجم المطلق وسنطلق على هاتين النسبتين ف ، هـ على الترتيب وعلى ذلك يمكن استنتاج مجموعة العلاقات الآتية باستخدام الشكل رقم (١ - ٣) :



شكل رقم (١ - ٣)

يفرض أن :

محتوى الفراغات منسوباً للحجم الكلى أو المطلق

$$ز = \text{وزن الركام}$$

$$ح = \text{حجم الإناء} = \text{حجم الركام} + \text{حجم الفراغات}$$

$$حف = \text{حجم الفراغات}$$

$$ح = \text{حجم الركام فقط أى الحجم المطلق}$$

$$و = \text{الوزن النوعى للركام}$$

$$ح = \text{الوزن الحجمى}$$

$$ف = \frac{\text{حجم الفراغات}}{\text{الحجم الكلى}} = \frac{\text{حجم الفراغات}}{\text{حجم الركام} + \text{حجم الفراغات}} = \frac{حف}{ح}$$

$$\frac{حف}{حك} = \frac{\text{حجم الفراغات}}{\text{حجم الركام}} = هـ$$

$$\text{أولاً : } حف = ح - حك$$

$$\therefore \frac{حف}{ح} = 1 - \frac{حك}{ح}$$

$$= 1 - \frac{ز}{ح} \cdot \frac{حك}{ز}$$

$$\therefore ف = 1 - \frac{ح / ز}{حك / ز} = 1 - \frac{ح}{و} = \frac{و - ح}{و}$$

$$\therefore \boxed{\frac{\text{الوزن النوعي} - \text{الوزن الحجمي}}{\text{الوزن النوعي}} = \text{نسبة الفراغات للحجم الكلي}} \quad (١) \dots$$

$$\text{ثانياً : } حف = ح - حك$$

$$\frac{حف}{حك} = \frac{ح}{حك} - 1$$

$$هـ - \frac{ح}{ز} \cdot \frac{ز}{حك} = 1 - \frac{ز / ح}{حك / ز}$$

$$= 1 - \frac{و}{ح} = \frac{و - ح}{ح}$$

$$(٢) \dots \boxed{\frac{\text{الوزن النوعي} - \text{الوزن الحجمي}}{\text{الوزن الحجمي}} = \text{نسبة الفراغات للحجم المطلق}}$$

وكما بين المثال التالي يمكن تعيين الفراغات بطريق غير مباشر من وزن وحدة الحجم (ح) والوزن النوعي (و) كما يمكن إيجاده معملياً عن طريق قياس كمية المياه

اللازمة لترطيب عينة من الركام سبق دمكها في إناء حاو .


وبفرض أن وزن المتر المكعب للركام ما ١٧٠٠ كجم/م^٣ والوزن النوعي لهذا الركام ٢,٦٥ فإنه يمكن إيجاد ف ، ه كما يلي :

$$ف. ٢٥,٩ = \frac{٩٥٠}{٢٦٥٠} = \frac{١٧٠٠ - ٢٦٥٠}{٢٦٥٠} = \%$$

$$ه. ٥٦ = \frac{٩٥٠}{١٧٠٠} = \frac{١٧٠٠ - ٢٦٥٠}{١٧٠٠} = \%$$

$$\text{تحقيق : ف} = \frac{ف}{ف + ح} = \frac{ح / ح}{ح / ح + ١} = \frac{ه}{ه + ١} =$$

$$ف. ٢٥,٩ = \frac{٥٦}{١,٥٦} = \frac{٥٦}{٥٦ + ١} =$$



النسبة المئوية للفراغات
RELATION OF SPECIFIC WEIGHT TO VOIDS
FOR AGGREGATES.

العلاقة بين الوزن النوعي والفراغات للركام

ويلاحظ أنه لنفس الوزن النوعي كلما زادت وحدة الوزن كلما قلت نسبة الفراغات وكلما تحسن توزيع الحبيبات كما في الشكل رقم (١ - ٤) وهناك طريقة سهلة يمكن بها اختيار أنسب المكونات للخرسانة وهي المكونات التي تعطى أقصى كثافة . ويلاحظ أن كلا من وحدة الوزن والفراغات دوال لكثافة كلة الركام .

ولما كانت نسبة الجوامد (كج) أو نسبة الفراغات تعتمد إلى حد كبير على التدرج والشكل وحالة السطح للحبيبات فإن نسبة الفراغات ووحدة الوزن تعبران تعبيراً ذا دقة مناسبة عن كفاءة التدرج .


وبالإضافة إلى التدرج الحبيبي والشكل وحالة السطح للحبيبات فإن وحدة الوزن تتأثر بالوزن النوعي للحبيبات وحالات الرطوبة للركام ومدى دمكه . وكنتيجه لهذه الاختلافات المتباينة في الحالات الأربع السابقة فإن قيم الوزن الحجمي تتغير في مدى كبير ، والجدول رقم (١ - ٧) يعتبر إشارة للذي الذي يمكن أن يتغير فيه الوزن الحجمي .

جدول رقم (١ - ٧) مدى التغير الممكن حدوثه في وحدة الوزن للركام


وحدة الوزن كجم/م ^٣		حالة الرطوبة	المادة
مدموك	سائب		
١٨٥٠ - ١٥٣٠	١٦٠٠ - ١٤٥٠	جاف	رمل
.....	١٥٣٠ - ١٣٥٠	رطب	رمل
١٧٢٠ - ١٥٩٠	١٥٧٠ - ١٤٨٠	جاف أو رطب	زلط رقم ٤ - ٣ بوصة
١٨٠٠ - ١٦٧٠	١٦٥٠ - ١٥٣٠	جاف أو رطب	زلط رقم ٤ - ١ ١/٢ بوصة
٢٠٠٠ - ١٧٦٠		جاف	خليط رمل وزلط ١ ١/٢ بوصة
.....	١٨٥٠ - ١٦٠٠	رطب	
١٦٥٠ - ١٥٣٠	١٤٦٠ - ١٣٦٠	جاف أو رطب	حجر مكسر رقم ٤ - ٣ بوصة
١٧٨٠ - ١٦٠٠	١٥٤٠ - ١٤٠٠	جاف أو رطب	حجر مكسر رقم ٤ - ١ ١/٢ بوصة

ويلاحظ أن حجم الفراغ أو الحيز المسامي يختلف لحبيبات من الركام لها نفس القطر وذلك بحسب ترتيب الحبيبات ونسبته ثابتة في النظام الواحد مهما اختلف حجم الحبيبة المكونة النظام ولذلك يمكننا إيجاد نسبة الفراغ للنوعين الآتين من الانظمة :

١ - الترتيب المكعب (Cubical Arrangement) : شكل رقم (١ - ٥) .
وفيه تكون الحبيبات متراسة في صور أعمدة فإذا أوصلنا مراكز ثمانى حبيبات متجاورة كان الشكل الناتج مكعباً في كل ركن من أركانه $\frac{1}{8}$ كرة أى أن مجموع الأجزاء الأصلية تكون كرة كاملة



= ترتيب الحبيبات على الشكل المكعب =



ويكون طول ضلع المكعب عبارة عن قطر الحبيبة .

شكل رقم (١ - ٥)

$$\frac{20}{ط} - 20$$



$$\frac{ط}{٦} - ١ = \frac{٦}{20} = \text{نسبة الفراغ بالنسبة للحجم}$$

$$\% ٤٧,٦ = ٠,٥٢٤ - ١ =$$

أى نسبة الفراغ بالنسبة للحجم الكلى = $\% ٤٨$ تقريباً

٢ - الترتيب المعيني : شكل رقم (١ - ٦)

وفيه تكون الحبيبات النموذجية مرتبة في صفوف مائلة فإذا أوصلنا مراكز ثمانى كرات متجاورة كان الشكل الناتج منشوراً معيناً زواياه ٦٠° ، ١٢٠° .
(Tetrahedron) وفى كل ركن من أركانه الثمانية جزء من كرة وبمجموع الأجزاء الثمانية تكون كرة كاملة .




= ترتيب الحبيبات على الشكل المعيني =

شكل رقم (١ - ٦)

وعلى ذلك يمكن باتباع نفس الطريقة في حالة الترتيب المكعب لإثبات أن نسبة الفراغات ثابتة وتساوى ٢٦ ٪. مهما اختلف قطر الحبيبة .
ويلاحظ أنه إذا اختلفت الحبيبات في الحجم فإن نسبة الفراغات تقل عن الحبيبات المتساوية في أقطارها .

ولقد أجريت هذه الاختبارات العملية على رمل وزلط سبق فصلهما إلى ثلاث مجموعات رئيسية ثم أعيد خلطهما للحصول على نتائج معينة ولقد تم توقيع هذه النتائج على صورة خطوط كستور (Contours) تمثل قطعاً لها نفس محتوى الفراغات وذلك بالاستعانة بالشكل البياني المثلثي (Trilinear diagram) شكل رقم (١ - ٧) أى اختيار ثلاثة إحداثيات ١ ، ب ، ح بحيث تكون أى نقطة (١) داخل المثلث المرسوم تعنى ثلاث قيم مجتمعة ١ ، ب ، ح ، وتقرأ قيمة ١ على المقياس (وتقرأ قيمة ب على المقياس ب وبالمثل بالنسبة للقيمة ج) ويلاحظ أن هناك خط قاعدة لكل مقياس تزداد قيمة الاحداثى الذى تمثله النقطة لهذا المقياس كلما بعدت عن خط القاعدة له وبالعكس




شكل رقم (١ - ٧) - الشكل البياني المثلثي

فثلاً نقطة بالقرب من رأس المثلث العليا تكون دالة على زيادة في القيمة μ ونقصاً في قيمتي κ و ϕ ، وذلك لبعدها عن القاعدة d ، وقربها من كل من قاعدة b ، c . وبالنسبة للرمل يلاحظ أن أقل نسبة للفراغات 32% . ويمكن الحصول عليها من $30 - 0.5\%$ من المركبات الناعمة . وبالنسبة للزلط يلاحظ أن أقل نسبة للفراغات 30% . ويمكن الحصول عليها من $30 - 40\%$ من المواد الأكثر نعومة .

وسنبين فيما يلي مجموعة من الأمثلة لسكيفية استخدام هذا التقسيم المثلثي (ثلاثي الاحداثيات)

١ - كيفية الحصول على ركام يحقق أقل نسبة فراغات :

نفرض أن المطلوب هو الحصول على ركام بحيث يحقق أقل نسبة فراغات وبالتالي أقصى كثافة فيمكن رسم الخريطة المثلثية ومعرفة خط السكتور الذي يمثل أقل فراغات . فثلاً بالنسبة للرمل أقل نسبة فراغات هي 32% . ويمكن الحصول عليه عن طريق عدد كبير من الخلطات تقع النقط الممثلة لكل خلطة منها على خط السكتور هذا . فثلاً نقطة تقع على قاعدة المثلث مثل a ، انظر شكل رقم (١ - ٨) تمثل خليطاً يحوى 30% .



شكل رقم (١-٨)

محتوى الفراغات للرمل

من الرمل المار من منخل رقم ٤٨ و ٧٠٪ من الرمل المار من منخل رقم ٤ والمحجوز على منخل رقم ١٤ ولا يحتوى على أى رمل من المار من منخل رقم ١٤ والمحجوز على منخل رقم ٤٨ وكذلك نقطة مثل ٥٠ ، تبين خلطة أخرى تؤدي إلى أقل فراغات (٣٢٪) ويمكن الحصول عليها عن طريق خلط ٢٠٪ من الرمل المار من منخل رقم ٤٨ ، ٤٥٪ من الرمل المار من منخل رقم ٤ والمحجوز على منخل رقم ١٤ ، ٢٥٪ من الرمل المار من منخل رقم ١٤ والمحجوز على منخل رقم ٤٨ .

وكقاعدة عامة لاستعمال الشكل المثلث فيجب دراسة اتجاه التدرج وعلى ضوئه يمكن استنتاج خط القاعدة الذى يزداد المتغير كلما بعدت النقطة عنه .


٢ — كيفية الحصول على خليط يحقق نسبة فراغات معلومة :

يمكن باستخدام الشكل المثلث الحصول على ركام من ثلاثة مقاسات ويحقق نسبة فراغات معلومة مرغوباً إنشائياً وليكن لمرشح من المرشحات مثلاً أو لتهوية طبيعية فى مشروع من المشروعات مثلاً فيمكن بتوقيع خط الكنتور الممثل لنسبة الفراغات إختيار نقطة عليه تمثل نسب خلط مقاسات الركام الثلاثة لتحقيق نسبة الفراغات هذه ويتوقف إختيار هذه النقطة على العامل الاقتصادى للخليط ومدى توافر كل مقاس من المقاسات المستخدمة .


٣ — كيفية الحصول على نسبة الفراغات لركام معلوم :

يمكن بمعرفة نسب خلط الركام استنتاج نسبة الفراغات مباشرة فتلا نفرض زلطاً يحتوى ٣٠٪ من الركام المار من منخل $\frac{2}{x}$ بوصة والمحجوز على منخل رقم ٤ ، ٥٠٪ من الركام المار من منخل $\frac{3}{x}$ بوصة والمحجوز على منخل $\frac{4}{x}$ بوصة ، ٢٠٪ من الركام المار من منخل $\frac{1}{x}$ بوصة والمحجوز على منخل $\frac{2}{x}$ بوصة ومن ذلك يمكن توقيع نقطة ٥٠ ، كما فى شكل رقم (١ — ٩) وهى تشير إلى نسبة فراغات ٣٢,٥٪ تقريباً .

ويلاحظ بصفة عامة لاي خليط وجود نسبة معينة للركام الصغير فى الخليط تكون عندها الفراغات نهاية صغرى وتعرف بالنسبة المثلث للركام الصغير أو الرمل . كما تظهر من الشكل رقم (١ — ١٠) والشكل رقم (١ — ١١) .



شكل رقم (١ - ٩) محتوى الفراغات للرمل



UNIT WEIGHT OF DRY, RODDED FINE AND COARSE AGGREGATES MIXED IN VARIOUS PROPORTIONS. (FOR ILLUSTRATION ONLY. TO SHOW TRENDS, VALUES WILL DIFFER WITH AGGREGATES.)


وحدة الوزن للركام الجاف المدموك المخلوط بنسب مختلفة من الركام
الصنعي والكبير (للتوضيح فقط، أما البيانات المعقدة فانه القيم
تختلف مع الركام)

شكل رقم (١ - ١٠)

٨ - الرطوبة وامتصاص الركام للماء:


تنقسم الحالات المختلفة للركام بالنسبة لدرجة الرطوبة إلى ما يأتي: شكل رقم (١-١٢)

(١) جاف بالفرن: وفيه يتخلص الركام من كل مائه من رطوبة خارجية كانت



النسبة المئوية للرطوبة في الركام الخليل

شكل رقم (١ - ١١)



STATES OF MOISTURE IN AGGREGATE HEAVY CIRCLE REPRESENTS THE AGGREGATE, CROSSHATCHING REPRESENTS MOISTURE.

حالات الرطوبة في الركام . الدائرية المحددة بخط كامل تمثل الركام ، والمحددة بالتهشير تمثل الرطوبة

شكل رقم (١ - ١٢)

أم داخلية . وعادة يمكن الوصول إلى هذه الحالة بالتسخين عند ١٠٠ - ١١٠°م .
(ب) جاف بالهواء : وفيه يتخلص الركام من الرطوبة السطحية ويوجد به بعض الرطوبة الداخلية ولكن الحبيبات غير متشعبة .

(ج) مشبع بالماء والسطح جاف : لا يوجد في هذه الحالة أى ماء حر أو رطوبة على سطح الحبيبات ولكن تكون جميع الفراغات الموجودة في الحبيبات مملوءة بالماء أى متشعبة .

(د) رطب أو مبلل : يتواجد في هذه الحالة الماء الحر والرطوبة على سطح الحبيبات كما تكون مشبعة بالماء .

ويمكن التعبير عن المحتوى الكلى للرطوبة الداخلية في الركام في حالة التشبع بالماء والسطح جاف باصطلاح السعة الامتصاصية أو بتعبير أبسط الامتصاص .

وإذا كانت حبيبات الركام غير كاملة التشبع عند خلط الخرسانة فيمتص الركام جزء من ماء الخلط. أما إذا وجد الماء الحر على سطح حبيبات الركام فإنه يصبح في هذه الحالة جزءاً من ماء الخلط لذلك يجب أن يراعى في حسابات تصميم خلطات الخرسانة نسبة الماء / الاسمنت الفعالة الصافية . وتستخدم حالة حبيبات الركام عندما تكون مشبعة بالماء والسطح جاف في أكثر طرق تصميم خلطات الخرسانة والجدول رقم (١ - ٨) يبين بعض القيم التقريبية للنسبة المثوية للامتصاص لعدة أنواع من الركام .
جدول رقم (١ - ٨) - النسبة المثوية للامتصاص للركام

المادة	الامتصاص .٪ (بالوزن)
الرمل	صفر - ٢ .٪
الزلط - الحجر الجيري المكسر	١٠,٥ - ١ .٪
الجرانيت	صفر - ١ .٪
الحجر الرمل	٢ - ٧ .٪
المواد المسامية الخفيفة جداً	لغاية ٢٥ .٪


٩ - الزيادة الحجمية للركام الصغير :

إذا أضيف إلى الرمل ماء أو كان رطباً ثم صار تقلبيه فإن طبقة رقيقة من الماء

تغلف حبيبات الرمل وتدفع الحبيبات بعيداً عن بعضها البعض نتيجة لتأثير ظاهرة الشد السطحي وبذلك يزيد حجم الرمل . وتتوقف تلك الزيادة الحجمية للرمل على كمية الرطوبة الموجودة به وعلى مقاس حبيبات الرمل حيث تزيد زيادة الرطوبة إلى حد ما (لزيادة الشد السطحي) ثم تقل بعد ذلك إذا زادت الرطوبة حيث يقل تأثير الشد السطحي تدريجياً إلى أن يعود الرمل إلى حجمه الأصلي وترتفع قيمة الزيادة الحجمية كلما صغرت حبيبات الرمل لكبر المساحة السطحية أى كبر تأثير الشد السطحي كما في شكل رقم (١ - ١٣) وضرر الزيادة الحجمية للرمل هو الحصول على حجم من الرمل أقل

من الواجب بالإضافة إلى الحصول على كمية من الماء غير مطلوبة بالرمل مما يقسب عنه تغيير في نسب مكونات الخلطة الخرسانية إذا استعمل رمل جاف عنها في حالة استعمال رمل حدثت له زيادة حجمية . كما أن الزيادة الحجمية للرمل تغطي الحجم المعين

كمية رمل أقل من اللازم فزيد بذلك تكاليف الرمل .



تأثير الماء على الزيادة في الحجم للمقاسات المختلفة للرمل :
(منخفض - متوسط - كبير)

شكل رقم (١ - ١٣)

١٠ - المساحة السطحية لحبيبات الركام Surface Area of Aggregate

أولاً - أثر المساحة السطحية للركام على خواص الخرسانة :

تعتبر المساحة السطحية للركام أحد العوامل الرئيسية التي تحكم في جودة الخرسانة نظراً لأن مقاومة الخرسانة للأحمال تتوقف على مقاومة التماسك (Bond Strength) بين حبيبات الركام . وتأثير مقاومة التماسك بدورها بعينة الاسمنت والمساحة السطحية للركام حيث يتم التماسك . فإذا استعمل الركام الكبير فقط مع عينة الاسمنت يكون الناتج خرسانة ضعيفة المقاومة لأن المساحة النوعية لسطح الركام الكبير


(Specific Surface Area) صغيرة وهي عادة من ٢ إلى ٥ سم^٢ / جم وعلى ذلك يكون تماسك وترابط حبيبات الركام على مساحة صغيرة وبالتالي مقاومة ضعيفة للأحمال (مساحة التماسك $\times$ إجهاد عجينة الأسمنت = الحمل الأقصى) . كذلك إذا استعمل الركام الصغير فقط مع عجينة الأسمنت يكون الناتج خرسانة ضعيفة المقاومة لأن المساحة النوعية لسطح الركام الصغير كبيرة وهي عادة من ٦٠ إلى ١٠٠ سم^٢ / جم فلانسكني عجينة الأسمنت — الموجودة بقيمة محددة — للاتصاق التام لجميع حبيبات الركام وبالتالي تضعف المقاومة للأحمال .

ويلاحظ أن ضعف مقاومة الخرسانة المصنوعة من ركام كبير فقط ناتج من تواجد للفراغات بالخرسانة نتيجة عدم إمكان الدمك التام وعدم وجود حبيبات صغيرة للملء الفراغات بين حبيبات الركام الكبير . أما ضعف مقاومة الخرسانة المصنوعة من ركام صغير فقط فهو ناتج عن كثرة الماء اللازم للخلط لإعطاء خرسانة قابلة للتشغيل وينتج عن ذلك زيادة الماء الحر (Free water) الذي يقبض مسبباً وجود فراغات كثيرة داخل الخرسانة .

من هذا يتبين أنه إذا استخدم الركام الخليط في عمل الخرسانة — فإنه بالإضافة إلى تقليل ماء الخلط وإمكان الدمك الكافي لجعل الفراغات أقل ما يمكن — فإن المساحة السطحية للركام الخليط تكون مناسبة لإحداث تماسك بين الحبيبات يحقق المقاومة المطلوبة لخرسانة الأعمال الإنشائية . وقد أثبتت الدراسات أن مقاومة الخرسانة للضغط تتأثر كثيراً بالمساحة النوعية لسطح الركام ويوضح الشكل رقم (١ — ١٤) نتائج هذه الدراسات، ومنها يتبين أن هناك مساحة نوعية لسطح معينة للركام الخليط تعطى أكبر مقاومة للضغط في الخرسانة وهذه المساحة النوعية حوالى ٢٥ سم^٢ / جم .

ويتضح من ذلك أهمية معرفة المساحة السطحية للركام في أنه يمكن باستخدام الركام المتوافر في موقع العمل أن نحصل على خرسانة جيدة إلى حد كبير عن طريق التحكم في النسبة بين الركام الصغير والركام الكبير بحيث تكون المساحة النوعية لسطح الركام الخليط ٢٥ سم^٢ / جم .

كما اتضح من الدراسات العديدة أن التدرج الحبيبي للركام لا يعتبر وحده عنصراً رئيسياً لتحديد الركام الذي يلزم لإنتاج خرسانة عالية المقاومة حيث ثبت أنه باستعمال




شكل رقم (١ - ١٤) تغير مقاومة الضغط للخرسانة بالمساحة النوعية للركام

ركام خليط بتدرجات مختلفة ومساحات سطحية موحدة لهذه التدرجات ومع ثبات العوامل الاخرى أمكن الحصول على خرسانات ذات مقاومة ضغط واحدة . ويبين الشكل رقم (١ - ١٥) ستة تدرجات حبيبية لركام خليط فيه المساحة النوعية للسطح لكل تدرج ٢٢ سم² / جم وقد استخدم كل تدرج في عمل خرسانة نسبة الاسمنت إلى الركام فيها ١ : ٦ ونسبة الماء إلى الاسمنت ٠,٥٥ . وأدى ذلك إلى الحصول على خرسانات لها تقريباً نفس المقاومة للضغط وكانت ٣٧٠ كجم / سم² تقريباً .

ثانياً — طرق تعيين المساحة النوعية لسطح الركام :

توجد طرق عديدة نظرية وتجريبية وعملية لتعيين المساحة النوعية لسطح الركام ويكون الأساس في بعض هذه الطرق على اعتبار أن جزيئات الركام كرات أو على أساس أشكال مختلفة مع إدخال عامل الشكل في الاعتبار وفيما يلي تفصيل لبعض هذه الطرق :



تدرجات الرطام الفلج المتأدية في الماشية النوعية للطح

شكل رقم (١ - ١٥)

١ - الطرق النظرية :

١ - على أساس أن حييات الركام عبارة عن كرات (Spheres) إذا فرض أن :

وزن حييات الركام في أى مجموعة = n

عدد حييات الركام في هذه المجموعة = d

الوزن النوعى للركام = w

القطر المتوسط لحييات الركام = u

نصف القطر المتوسط لحييات الركام = $u/2$

المساحة السطحية لحبة واحدة من الركام = $4\pi u^2$

جميع حييات الركام = $4\pi u^2 \cdot d$

لكن وزن الركام = $d \cdot n$ ، $4\pi u^2 \cdot d \cdot w = n$

هذا الركام . فإذا كان $m_1, m_2, m_3, \dots, m_n$ هي النسب المئوية المارة من الداخل
١، ٢، ٣، ... الخ تكون المساحة النوعية للسطح هي :

$$(٣) \dots \left(100 / \left(\dots + \frac{(m_3 - m_2)^2}{0.25} + \frac{(m_2 - m_1)^2}{0.125} \right) \right)$$

٢ - على أساس أن حبيبات الركام عبارة عن أشكال مختلفة :

$$+ \frac{m_1^2}{0.125} = \text{المساحة السطحية الحقيقية (True Surface Area)} \times \text{ع}$$

$$\text{ع} = \frac{m_1^2}{0.125} + \dots + \frac{m_n^2}{0.25}$$

حيث ع، ١، ٢، ... تمثل عامل الشكل (Form Factor) وقد تسمى (ع)
عامل الزاوية (Angularity Factor) .

وقد تفرض قيم معينة لهذا العامل طبقاً للخبرة بنوع الركام أو طبقاً لافتراضات
معينة أو نتيجة لإجراء تجارب وفيما يلي كيفية تعيين القسمة (ع) نتيجة لدراسات التي
أجريت بمعمل المواد بكلية الهندسة جامعة عين شمس والتي ثبت منها أن :

$$\frac{\text{المساحة الحقيقية لحبيبات الركام}}{\text{مساحة حبيبات الركام باعتبارها كرات}} = \frac{\text{نسبة الفراغات بالركام السائب}}{\text{نسبة الفراغات بالركام المدمك}}$$

$$\text{ع} = \frac{\text{هق}}{\text{هس}} = \frac{\text{النسبة القصوى للفراغات بالركام}}{\text{النسبة الصغرى للفراغات بالركام}}$$

حيث : هق = النسبة القصوى للفراغات بالركام .

هس = النسبة الصغرى للفراغات بالركام .

ويلاحظ أن عامل الشكل يساوي الوحدة (Unity) إذا كانت حبيبات
الركام كلها كروية ويكون أكبر من الواحد الصحيح للركام العادي .

وتعبر قيمة ع مِعْمَلِيًّا لكل مجموعة من الركام أي ع، ١، ٢، ... للركام $m_1, m_2, m_3, \dots$
... وذلك بوضع مجموعة الركام وهي سائبة (Loose) لتكاد وعاء له حجم معين ح

ويوزن الوعاء قبل وبعد ملئه السائب وبذلك يمكن تعيين وزن الركام السائب نمرس
ثم يمين الوزن النوعي للركام د و .

$$\text{فتكون هـ} = \frac{\text{ح.و}}{\text{نمرس}} - 1$$

ثم يملأ الوعاء بالركام على عدة طبقات مع دمك كل طبقة ويعين وزن الركام
المدموك مراد .

$$\text{فتكون هـس} = \frac{\text{ح.و}}{\text{مراد}} - 1$$

وبذلك يمكن تعيين ع معملياً .

ب — الطرق العملية :

توجد طرق عملية عديدة لتعيين المساحة النوعية للأسطح ومن هذه الطرق ما يأتي :

- | | |
|---------------------|---|
| Permeability Method | ١ — طريقة النفاذ بالهواء أو الماء |
| Optical Method | ٢ — الطريقة الضوئية |
| Heavy Oil Method | ٣ — طريقة التغطية بطبقة من الزيت الثقيل |
| Stearic Acid Film | ٤ — طريقة التغطية بطبقة من حمض الستريك |
| Absorption Method | ٥ — طريقة الامتصاص . |

وتتصف جميع هذه الطرق بصعوبة اجراءاتها العملية كما تنقص الدقة للكثير
من نتائجها .

ثالثاً — تعيين نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير للحصول على خليط يحقق
مساحة سطحية معلومة :

عند تصميم الخلطات الخرسانية بطريقة المساحة السطحية يحتاج الامر إلى تعيين
النسبة بين الركام الصغير والركام الكبير المتوافر في موقع العمل ليكون ركام خليط
يحقق مساحة سطحية معلومة وفيما يلي إحدى الطرق لتحديد هذه النسبة :

تحتسب المساحة النوعية للسطح لكل من الركام الصغير والركام الكبير المتوافر في الموقع ولتكن $اس$ ، $اك$ على التوالي .

فإذا كانت المساحة النوعية لسطح الركام الخليط المعلومة هي $اخ$ - فيمكن تحديد نسبة الخلط كما يلي :

المساحة النوعية للركام الصغير = $اس$

المساحة النوعية للركام الكبير = $اك$

المساحة النوعية للركام الخليط = $اخ$

نسبة خلط الركام الصغير للكبير = $م . ن$

حيث $م + ن = ١٠٠$

$$\text{فإن } اخ = \frac{س}{م+ن} \times اس + \frac{ن}{م+ن} \times اك \quad (١)$$

$$\therefore اخ (م + ن) = م + اس + ن اك$$


$$\therefore م (اخ - اس) = ن (اك - اخ)$$

$$\therefore م / ن = (اك - اخ) / (اس - اخ)$$

$\therefore$ الركام الصغير : الركام الكبير = $(اك - اخ) : (اس - اخ)$

أى الركام الصغير : الركام الخليط = $(اك - اخ) : (اس - اخ)$

ويمكن تعيين هذه النسبة بالاستعانة بالطريقة البيانية الآتية كما في الشكل رقم (١-١٦) :



بفرض أننا رسمنا ثلاثة خطوط

$ا، ب، ج$ فإنه يمكن تعيين قيمة

$ج$ من المعادلة :

$$ج = \frac{س . ن + ص . م}{م + ن}$$

(من تشابه المثلثين المبيينين بالشكل)

$$= \frac{ن}{م+ن} \times ص + \frac{س}{م+ن}$$

شكل رقم (١-١٦) تعيين نسبة م/ن بيانياً

فنفرض أن $ص = ا س$ ، $س = اك$

فإن $ع = ا خ$. . . بالمقارنة مع المعادلة (١)

وحيث أن $م + ن = ١٠٠$ فرضاً لجميع قيم $م / ن$

فإن وضع كل من الخطوط ١ ، ح ، و ، هـ ثابت لأنه يتوقف على قيم $ا س$ (المساحة النوعية لسطح الركام الصغير) ، $اك$ (المساحة النوعية لسطح الركام الكبير) . وعلى ذلك فيمكن بأخذ خط مواز للخط هـ ونبعد عنه بالقيمة $ا خ$ (المساحة السطحية للركام الخليط) المطلوبة تعيين النقطة بـ وبرسم خط رأسى د بـ ، يمكن تحديد قيمة كل $م / ن$. هـ حيث تمثل القيمة $م$ نسبة خلط الركام الصغير والنسبة $ن$ نسبة خلط الركام الكبير وتكون النسبة $ن$ هي نسبة الركام الصغير إلى الكبير .

وسيلي شرح الأساس النظري لهذه الطريقة وكيفية تطبيقها عملياً في صورة مشابهة عند دراسة التدرج الحبيبي للركام إلا أن المثال التالي يعتبر توضيحاً مؤقتاً لهذه الطريقة:

مثال :

المعلوم نوعان من الرمل أحدهما خشن له مساحة سطحية مقدارها ٤٦ سم^٢ / جم والآخر ناعم مساحته السطحية ٩٢ سم^٢ / جم . كما يوجد نوع من الزلط مساحته السطحية ٤ سم^٢ / جم .


ورؤى عند تصميم خلطات الخرسانة أن تكون مساحة الركام الخليط الناتجة ٣٠ سم^٢ / جم والمطلوب تعيين النسبة المثوية للرمل في الركام الخليط بفرض استخدام كل من نوعي الرمل على حدة ، كذلك تعيين المساحة النوعية لسطح الركام الخليط من الرمل والزلط بنسبة ١ : ١ ، ١ : ٢ ، ١ : ٣ ، ١ : ٤ .

الحل :

١ - يرسم مستطيل كالمبين بالشكل رقم (١ - ١٧) .

٢ - يدرج كل من جانبي المستطيل بمقياس رسم مناسب ويختص الاعداد ١ الى ١٠ للمساحة النوعية لسطح الرمل والاعداد ١ الى ١٠ للمساحة النوعية لسطح الزلط .

٣ - يدرج الاعداد ١ الى ١٠ ليقراً نسبة الرمل في الخليط كنسبة مثوية فيكون صفراً عند الزلط ، ١٠٠ ٪ عند الرمل .



شكل رقم (١ - ١٧)

- ٤ - تعيين النسبة المئوية للرمل في الركام الخليط بمعلمية المساحة النوعية لسطح الركام الخليط
- ٥ - توقع المساحة السطحية للرمل بنوعية . وهي ٩٢ ، ٤٦ سم^٢ / جم على احداثي الرمل وبالمثل المساحة السطحية للزلاط . وهي ٤ سم^٢ / جم .
- ٥ - يوصل الخطان المبينان فيكون أحدهما ممثلاً للحل الهندسي (Focus) للمساحة النوعية لسطح الركام الخليط والنتائج من خلط الرمل الناعم والزلاط والآخر هو المحل الهندسي للمساحة النوعية لسطح الركام الخليط والنتائج من خلط الرمل الخشن والزلاط .
- ٦ - يرسم خط أفقي عند مساحة نوعية لسطح = ٣٠ سم^٢ / جم (وهي المساحة السطحية المعلومة للركام الخليط) حتى يلاقى الخطين السابقين في النقطتين المبينتين بالشكل رقم (١ - ١٧) ثم يرسم خطين رأسيين من النقطتين يمكن قراءة نسب وجود الرمل في كل نوع من الركام الخليط .

وعلى ذلك تكون المساحة النوعية لسطح الركام الخليط بنوعيه ٣٠ سم^٢ / جم ولسكر أحدهما يحتوي ٢٧٪ من الرمل الناعم ، ٧٣٪ من الزلاط العادي والآخر يحتوي على ٦٥٪ من الرمل الخشن ، ٣٥٪ من الزلاط .

وعلى ذلك يمكن عن طريق خلط أنواع مختلفة من الرمل والزلاط بنسب مختلفة الحصول على مساحة نوعية واحدة لسطح الركام الخليط وقد ثبت من التجارب أنه إذا كانت هذه المساحة النوعية لسطح في حدود من ٢٤ - ٢٦ سم^٢ / جم فإننا نحصل على أقصى

مقاومة للخرسانة . وفي الواقع يتوقف التفضيل في هذه الحالة على الناحية الاقتصادية ومدى توافر كل نوع من الركام في موقع العمل .

أما بالنسبة للطلب الثاني فإنه يرسم الخطوط الرأسية الميمنة بالشكل رقم (١-١٧) عند النسب ٥٠٪، ٣٣،٣٪، ٢٥٪، ٢٠٪ وهي التي تشير إلى نسب خلط ١:١:٢، ١:٣:٤ على الترتيب يمكن تحديد المساحة النوعية لسطح الركام الخليط وهي كالتالي:

المساحة النوعية لسطح الركام الخليط		نسبة الرمل في الخليط	نسبة الخفاف
رمل خشن وزلط	رمل ناعم وزلط		
٢٤ سم ^٢ / جم	٤٨ سم ^٢ / جم	٥٠ ٪	١ : ١
١٨ سم ^٢ / جم	٣٣ سم ^٢ / جم	٣٣,٣ ٪	٢ : ١
١٤ سم ^٢ / جم	٢٦ سم ^٢ / جم	٢٥ ٪	٣ : ١
١٢ سم ^٢ / جم	٢٢ سم ^٢ / جم	٢٠ ٪	٤ : ١

رابعا — أمثلة لحساب المساحة النوعية لسطح حبيبات الركام :

١ — الركام الصغير :

مثال : إذا كانت نتيجة اختبار التدرج الحبيبي للرمل الموجود في منطقة قناة السويس وكذلك نتائج تعيين عامل الشكل (Form factor) ، ع ، لكل مقاس من الركام المار من منخل قياسي معين والمحموز على المنخل الذي يليه كما يأتي :

مقاس المنخل «مم»	٤,٧٦	٢,٨٣	١,٤١	٠,٧٠٧	٠,٣٥٤	٠,١٧٧	٠, ٨٨
النسبة المئوية المارة	١٠٠	٩٦,٦٥	٨,٥٤	٦٧,٤٠	٢٧,٥٤	٤,٦٦	صفر
النسبة المئوية المحجوزة	صفر	٣,٣٥	١١,٤٦	٣٢,٦٠	٧٢,٤٦	٩٥,٣٤	١٠٠
النسبة المئوية المحجوزة بين كل منخلين متتاليين (مر)	٣,٣٥	٨,١١	٢١,١٤	٣٩,٨٦	٢٢,٨٨	٤,٦٦	
عامل الشكل (ع)	١,٤٣	١,٤٣	١,٤١	١,٤٢	١,٣٤	١,٣٢	

فإذا فرض أن الوزن النوعي للركام د و ، ثابت لجميع مقاساته ويساوي ٢,٦٤

والمطلوب حساب المساحة السطحية ثم المساحة النوعية للسطح لهذا الرمل .

الحل : يمكن حساب المساحة باقباع الخطوات التالية :

— بيان مقاس المنخل بالمليمتر .

— تحديد المتوسط اللوغاريتمي لمقاس كل منخلين متتاليين (و بالسنتمتر) وعامل

الشكل (ع) المقابل له .

— حساب الثابت $\frac{6}{0.0001}$ وقيمة وزن الركام (س) المقابل له ثم تحسب المساحة

السطحية من القيمة $\frac{6}{0.0001} \times \text{ع} \times \text{س}$

مقاس المنخل مم	المتوسط اللوغاريتمي لمقاس منخلين متتاليين و سم	عامل الشكل ع	$\frac{6}{0.0001}$	وزن الركام بين كل منخلين متتاليين س	$\frac{6}{0.0001} \times \text{ع} \times \text{س}$
4.76	← 0.338	1.43	6.74	2.30	22.29
2.83	← 0.1698	1.43	13.38	8.11	100.21
1.41	← 0.0849	1.41	26.76	21.14	804.94
0.707	← 0.0423	1.42	51.11	29.86	2828.90
0.354	← 0.211	1.34	10.70	22.88	2904.00
0.177	← 0.100	1.32	2140	4.60	1316.07
0.088					

المجموع = 8482

$$\text{المساحة السطحية} = \text{ع} \cdot \frac{\text{م}^2}{\text{ق} \cdot \text{و}} = ٨٤٨٢ \text{ سم}^2$$

∴ المساحة النوعية للسطح = $٨٤,٨٢ \text{ سم}^2 / \text{جم}$
 وذلك لأن أوزان الركام من الموجودة بالجدول كنسبة مئوية تعتبر كما كانت
 أوزاناً حقيقية لعينة وزنها ١٠٠ جرام .

٢ - الركام الكبير :

مثال : إذا كانت نتيجة اختبار التدرج الحبيبي واختبار تعيين عامل الشكل « ح » ،
 لزلط الهرم كما هو مبين فيما يلي :

٤,٧٦	٩,٥١	١٢,٧	١٩,٠	٢٥,٤	٣,٨١	٥٠,٨	٦٣,٥	مقاس المنخل « مم »
صفر	١٩,٤٠	٢٨,٨١	٤٨,٧	٦٥	٨٠,٧٠	٩٤,٩٠	١٠٠	النسبة المئوية المارة
١٠٠	٨٠,٦٠	٧١,١٣	٥١,٣	٣٥,٠٠	١٩,٣٥	٥,١	صفر	النسبة المئوية المحبوزة
١٩,٤٠	٩,٤٧	١٩,٨٣	١٦,٠	١٥,٧	١٤,٢	٥,١	صفر	النسبة المئوية المحبوزة بين كل منطقتين متاليتين (م)
١,٣٧	١,٣٦	١,٤٥	١,٤١	١,٣٩	١,٣٨	١,٣٩	صفر	عامل الشكل (ح)

فإذا فرض أن الوزن النوعي للركام « د » ، ثابتاً لجميع مقاساته ويساوى ٢,٦٤
 فالمطلوب حساب المساحة السطحية ثم المساحة النوعية للسطح لزلط الهرم .

الحل : يمكن حساب المساحة السطحية من الجدول التالي :

مقاس المنخل مم	المتوسط اللوغاريتمي لقاس منخلين متتاليين ق سم	عامل الشكل ع	ق و	وزن الركام بين كل منخلين متتاليين «سم»	ق و
63,0	←	1,39	0,401	0,1	2,80
50,8	←	1,38	0,518	1,42	10,16
38,1	←	1,39	0,738	10,7	16,14
25,4	←	1,41	1,044	16,3	23,90
19,0	←	1,40	1,460	19,83	42,00
12,7	←	1,36	1,908	9,47	20,12
9,01	←	1,37	3,370	19,40	89,88
4,75	←				

المجموع = 201

∴ المساحة السطحية = $\frac{\sum \text{ق}}{\text{ق.و}}$

$$= 201 \text{ سم}^2$$


∴ المساحة النوعية للسطح = $201 \text{ سم}^2 / \text{جم}$

٣ - الركام الخليط :

المعلوم رمل مساحته النوعية للسطح تساوي ٨٤,٨٢ سم^٢ / جم وزايط مساحته

النوعية للسطح ٢,٠١ سم^٢/جم والمطلوب تعيين المساحة النوعية لسطح الركام الخليط
المكون من ٤٠٪ رمل ، ٦٠٪ زلط . تعيين ذلك بيانيا كما هو مبين بالشكل رقم
(١ - ١٨) حيث يتضح أن :

المساحة النوعية لسطح الركام الخليط (٤٠٪ رمل ، ٦٠٪ زلط) = ٣٥ سم^٢/جم




شكل رقم (١ - ١٨)


العلاقة بين النسبة المئوية للرمل والزلط وبين المساحة السطحية للركام الخليط

١١ - التدرج الحبيبي :

(١) التعريف : هو فصل المقاسات المختلفة من الركام بعضها عن بعض في أية كمية من الركام، أي تعيين توزيع الحجم الطبيعي للركام كما هو مبين بالشكل رقم (١ - ١٩) . ويكون ذلك باستخدام التحليل بالمناخل بهز الركام في مجموعة من المناخل مرتبة حسب مقاس فتحتها وموضوعة فوق بعضها البعض بحيث يكون أكبرها مقاسا من أعلى وأصغرها مقاسا من أسفل ثم وزن المحجوز على كل منخل (المنخل يعرف بمقاس فتحته أي طول ضلع الفتحة) . ثم حساب النسبة المئوية للركام المار من كل منخل ثم توقع بيانها العلاقة بين مقاس فتحة المنخل والنسبة المئوية للركام المار منه ليبر هذا الرسم عن مدى التوزيع الحجمي للحبيبات بالركام أي مدى التدرج الحبيبي .



ركام كبير




ركام صلب

شكل رقم (١-١٩) تدرج حبيبات الركام

(ب) انواع الركام من جهة التدرج .

ينقسم الركام من جهة تدرجه الحبيبي الى الانواع التالية :

- ١ - الركام المتدرج (Graded Aggregates) : شكل رقم (١ - ٢٠) وهو الركام الذى يحتوى على معظم مقاسات المناخل القياسية .
- ٢ - الركام الجيد التدرج (Well graded Aggregates) : شكل رقم (١ - ٢١)



الشكل العام للتدرج الحبيبي للركام الخليلط
للمقاسات الكبير: $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{2}$ ، $\frac{3}{4}$ ، $\frac{1}{8}$
(أبعاد: Glanville)

شكل رقم (١-٢٠)

وهو الركام الذى يحتوى على الكميات المناسبة من المقاسات المختلفة للمناخل القياسية. وعادة يؤدى الركام المتدرج تدرجاً حسناً إلى درجة تشغيل مناسبة للخرسانة وإلى

توفير فى كمية الاسمنت

المستخدمة فى الخلطة


الخرسانية وذلك بعكس

الركام ردىء التدرج


(Poor graded) أى

الذى يكون معظمه من

مقاس واحد أو مقاسين.



Well graded agg.
Cement : fine agg. : coarse agg.
1 : 2 : 4



Poor graded agg.
1 : 4 : 2

ركام ردىء التدرج ركام جيد التدرج

الأسمنت : الركام الصغير : الركام الكبير

١ : ٢ : ٤

تدرج الركام فى الخرسانة

٣ - الركام الناقص

التدرج (Gap graded)


Aggregates : شكل

شكل رقم (١ - ٢١)

رقم (١ - ٢٢)

منحنى التدرج الميلى للركام الناقص التدرج والبيد التدرج

وهو الركام الذى لا يوجد فيه مقاس أو أكثر من مقاسات الركام المختلفة ويظهر



شكل رقم (١ - ٢٢)

ذلك بوضوح في المنحنى البياني الخاص به إذ تمثل الفجوة بخط أفقي .

(ج) الغرض :


تهدف معرفة التدرج الحبيبي للركام إلى الحصول على تدرج مناسب لركام خليط من الركام الصغير والركام الكبير لاستخدامه في الخلطات الخرسانية حتى نضمن بذلك الخلطة سهولة التشغيل وللخرسانة بعد تصلدها المقاومة المطلوبة مع مراعاة الوفرة في التكاليف، وكذلك ضمان خاصية عدم نفاذ الماء في الخرسانة في الأعمال التي تتطلب ذلك، حيث أن الركام ذا التدرج الحبيبي المعين، له فراغات معينة وقدرة على التداخل تحت تأثير الدمك وأن قلة الفراغات بين حبيبات الركام في الخرسانة تعطي خرسانة قوية تقاوم الاحمال المختلفة وتكون ذات مناعة كافية لنفاذ الماء بها .

الغرض من دراسته مكونات الخلطة الخرسانية هو إنتاج خرسانة كثافتها عالية وفي نفس الوقت على درجة عالية من التشغيل مع استعمال أقل كمية من الاسمنت وقد وجد أن الركام المتدرج يساهم في تحقيق هذه المتطلبات بقدر الإمكان .

(د) المناخل القياسية .

المناخل القياسية هي مناخل ذات هيكل معدني وذات فتحات مربعة شكل رقم (١ - ٢٣) ويسمى المنخل بطول فتحته بالمليمتر أو بالبوصة أو بعدد الفتحات في البوصة الطولية .

ويمكن تقسيم المناخل القياسية اللازمة لاختبار ركام الخرسانة إلى ثلاث مجموعات:



شكل رقم (١ - ٢٣) المناخل القياسية للركام

المجموعة الأولى :

وهي المناخل ذات الفتحات الواسعة وتشمل المناخل ٣٨,١ - ٣٢ - ٤ - ٢٥ مم ($1\frac{1}{4}$ - ١ بوصة) وتصنع فتحاتها مربعة بثقب لوح من الصلب الطرى بالأبعاد المطلوبة على أن تسد أجزاء الفتحات بحيث لا يحتوى المنخل إلا على فتحات مربعة كاملة ويكون سمك ألواح الصلب المستعملة في هذه المناخل ١,٥ مم .

المجموعة الثانية :

وهي المناخل ذات الفتحات المتوسطة وتشمل المناخل ١٩ - ١٦ - ٩,٥٦ - ٤,٧٦ مم ($\frac{3}{4}$ - $\frac{2}{8}$ - $\frac{1}{8}$ - $\frac{3}{16}$ بوصة) وتصنع فتحاتها مربعة وذلك بقص لوح من الصلب الطرى بالأبعاد المطلوبة على أن تسد أجزاء الفتحات بحيث لا يحتوى المنخل إلا على فتحات مربعة كاملة ويكون سمك ألواح الصلب المستعملة في هذه المناخل ١ مم .

المجموعة الثالثة :

المناخل ذات الفتحات الضيقة وتشمل المناخل ٢,٨٢ - ١,٤١ - ٠,٧٠٧ - ٠,١٧٧ مم (أرقام ٧ ١٤ ٢٥ ٥٢ ١٠٠) ويصنع نسيجها بضمف أسلاك من النحاس أو البرونز الفوسفورى بفتحات مربعة بالأبعاد المطلوبة .

ويصنع هيكل المناخل القياسية من النحاس أو أى معدن آخر مناسب .

وفكرة استخدام المناخل في التصنيف الحجمى فكرة قديمة جداً إلا أنها تطورت في العصر الحديث مع انتشار استخدام المناخل في أغراض الاختبار لتواجد ضرورة ملحة لإيجاد علاقة محددة بين أبعاد الفتحات في المناخل المختلفة . وقامت إحدى الشركات الأمريكية سنة ١٩٠١ بصناعة مجموعة من المناخل القياسية كانت النسبة بين مساحة فتحة المنخل والمنخل الذى يليه لنسبة ثابتة تساوى ٢ : ١ وكانت فتحات نسيج المنخل مربعة وعلى ذلك تكون النسبة بين أطوال أضلاع الفتحات في المناخل نسبة ثابتة تساوى $1:2\sqrt{2}$ أى (١ : ١,٤١٤) وترجع فكرة النسبة الثابتة إلى الاستاذ «ريتنجر» (Rittinger) سنة ١٨٦٧ ثم اقترح الاستاذ « ريتشارد » استبدال النسبة السابقة إلى $1:2\sqrt{2}$: ١ أى (١ : ١,٤١٩) وذلك حتى يمكن تقسيم الجزيئات المختبرة إلى مجموعات أكثر تقارباً . وقد أخذت المواصفات القياسية في كثير من الدول بهذا الاقتراح كما فعلت أمريكا وبريطانيا والهند واليابان .

وقد رأى « هوفر » (Hoover) استخدام مجموعة من المناخل أساساً فتحة مربعة طول ضلعها بوصة واحدة والحصول على أبعاد الفتحات الأخرى تستخدم النسبة $1:3\sqrt{3}$ بنفس الطريقة السابقة ولهذا الاقتراح ميزة هي أن ضلع الفتحة رقم ١٥ يساوي ٠.٣٩٣٧ بوصة أى مليمتراً واحداً (أى يمكن الربط بين الوحدات الانجليزية والمترية عند هذه الدرجة) . ورغم ذلك لم يؤخذ بهذا الاقتراح عملياً وتطبيقياً ويمطى الجدول التالى رقم (١ - ٩) دراسة مقارنة بين مجاميع مناخل الاختبار فى المواصفات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية ويلاحظ ما بلى :

-- أن كل المواصفات الأمريكية والفرنسية والألمانية تتخذ المنخل الذى طول ضلع فتحته واحد مليمتراً أساساً لمجموعة المناخل

— يتراوح طول ضلع الفتحات فى المجموعة الأمريكية بين ٠.٣٧ مم و ١.٠٧ مم ويلاحظ أن النسبة بين طول ضلع كل فتحة إلى طول ضلع الفتحة التى يليها هى $1:3\sqrt{3}$ أو نسبة قريبة جداً منها وهذه النسبة هى أساس اختيار المجموعة .

— تشمل مجموعة المناخل الأمريكية بعض المناخل التى لا تقيد بالنسبة الثابتة ($1:3\sqrt{3}$) وهى المناخل ٤ - ٢ - ١ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{8}$ وذلك لانتشار استعمالها فى أمريكا .

— تشمل مجموعة المناخل الأمريكية التسعة عشر منفخلاً التى أوصت بها المنظمة الدولية للتوحيد القياسى (I.S.O) .

— لا تذكر المواصفات البريطانية أساس اختيار مقاس الفتحات ولكن يلاحظ أن مقاس الفتحات ذكر بالسكسور الاعتيادية للبوصة مما يرجح أن تكون البوصة وأجزاؤها المعروفة هى أساس الاختيار .

— تتقارب الفتحات فى مجموعة مناخل السلك الدقيقة فى المواصفات البريطانية مع مجموعة المناخل الأمريكية الدقيقة إلا أن المجموعة البريطانية لا تعتبر مع ذلك مجموعة ذات نظام على أساس موحد .

— يلاحظ أن معظم الفتحات فى المناخل الفرنسية والألمانية أطول أضلاعها هى مضاعفات أو أجزاء من ١٢٥ أو ١ أو ٠.٧ مم

تساوى معظم الفتحات فى المناخل الفرنسية مع الفتحات فى المناخل الألمانية وتقارب كثيراً المناخل الأمريكية ومع ذلك فهى لا تحقق النسبة الثابتة $1:3\sqrt{3}$

جدول رقم (١ - ٩)
أبعاد فتحات المناخل في المواصفات العالمية

المواصفات الأمريكية		المواصفات البريطانية				المواصفات الفرنسية		المواصفات الألمانية
الفتحة بوصة	الفتحة مم	رقم المنخل	مخزم بوصة	متوسط بوصة	دقيق مم	رقم المنخل	الفتحة مم	الفتحة مم
٤,٢٤	١٠٢,٦							
٤	١٠١,٧		٤					
٢½	٩٠,٥		٢½					
٣	٧٦,١		٣					
			٢½					
٢½	٦٤,٠		٢½					
٢,١٢	٥٣,٨		٢¼					
٢	٥٠,٨		٢					
١½	٤٥,٣		١½					
١½	٣٨,١		١½					
١½	٣٢,٠		١½					
١,٠٦	١٦,٩		١½					
١	٢٥,٤		١					٢٥
¾	٢٢,٦		¾					
¾	١٩,٠		¾					٢٠
¾	١٦,٠		¾					١٨
¾	١٣,٥		¾					١٦
¾	١٢,٧		¾					١٢,٥

قابع - جدول رقم (١ - ٩)
أبعاد فتحات المناخل في المواصفات العالمية

المواصفات الأمريكية		المواصفات البريطانية				المواصفات الفرنسية		المواصفات الألمانية
الفتحة بوصة	الفتحة مم	رقم المنخل	مخرم بوصة	متوسط بوصة	صغير مم	رقم المنخل	الفتحة مم	الفتحة مم
$\frac{7}{16}$	١١,٢		$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$				١٠
$\frac{3}{8}$	٩,٥١		$\frac{5}{16}$					٨
$\frac{5}{16}$	٨,٠٠		$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$				٦,٣٠
٠,٢٦٥	٦,٧٢							
$\frac{1}{4}$	٦,٣٥							
رقم المنخل								
$3\frac{1}{2}$	٥,٦٦	٥	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{16}$		٢٨	٥٠٠	
٤	٤,٧٦							
٥	٤,٠٠					٣٧	٤٠٠	٤٠٠
٦	٣,٣٦				٣,٣٥٣			
٧	٢,٨٣	٦	$\frac{1}{8}$		٢,٨١٢	٣٦	٣١٥	٣١٥
٨	٢,٣٨	٧			٢,٤١١	٣٥	٣٥٠	٣٥٠
١٠	١,٠٠	٨			٢,٠٥٧	٣٤	٣٠٠	٣٠٠
١٢	١,٦٨	١٠			١,٦٧٦			
١٤	١,٤١	١٢	$\frac{1}{16}$		١,٤٠٥	٣٣	١٢٦	١٢٦
١٦	١,١٩	١٤			١,٢٠٤	٣٢	١٢٥	١٢٥
١٨	١,٠٠	١٦			١,٠٠٠	٣١	١٠٠	١٠٠
٢٠	٠,٨٤١	١٨			٠,٨٥٣			

تابع — جدول رقم (١ - ٩) أبعاد فتحات المناخل في المواصفات العالمية

المواصفات الأمريكية		المواصفات البريطانية				المواصفات الفرنسية		المواصفات الألمانية
رقم المنخل	الفتحة مم	رقم المنخل	متوسط بوصة	مغرم بوصة	رقم المنخل	الفتحة مم	الفتحة مم	الفتحة مم
٢٥	٠.٧٠٧	٢٢	١ ٢٣			٢٩	٠.٨٠	٠.٨٠
٣٠	٠.٥٩٥	٢٥				٢٨	٠.٦٣	٠.٦٣
٣٥	٠.٥٠٠	٣٠					٠.٥٠	٠.٥٠
٤٠	٠.٤٢٠	٣٦						
٤٥	٠.٣٥٤	٤٤				٢٧	٠.٤٠	٠.٤٠
٥٠	٠.٢٩٧	٥٢				٢٦	٠.٣١٥	٠.٣١٥
٦٠	٠.٢٥٠	٦٠				٢٥	٠.٢٥٠	٠.٢٥٠
٧٠	٠.٢١٠	٧٢						
٨٠	٠.١٧٧	٨٥				٢٤	٠.٢٠٠	٠.٢٠٠
١٠٠	٠.١٤٩	١٠٠				٢٣	٠.١٦٠	٠.١٦٠
١٢٠	٠.١٢٥	١٢٠				٢٢	٠.١٢٥	٠.١٢٥
١٤٠	٠.١٠٥	١٥٠						
١٧٠	٠.٠٨٨	١٧٠				٢١	٠.١٠٠	٠.١٠٠
٢٠٠	٠.٠٧٤	٢٠٠				٢٠	٠.٠٩٠	٠.٠٩٠
٢٣٠	٠.٠٦٣	٢٤٠					٠.٠٨٠	٠.٠٨٠
٢٧٠	٠.٠٥٣	٣٠٠				١٩	٠.٠٧١	٠.٠٦٣
٣٢٥	٠.٠٤٤					١٨	٠.٠٥٦	٠.٠٥٦
٤٠٠	٠.٠٣٧					١٧	٠.٠٤٥	٠.٠٤٥

وبين الجدول رقم (١ - ١٠) مقارنة بين أنواع وأبعاد الإطارات المستخدمة للناخل المستخدمة في المواصفات الأمريكية والبريطانية .

جدول رقم (١ - ١٠)

مقارنة بين أبعاد الإطارات المستديرة للناخل في المواصفات الأمريكية والبريطانية

الوصف	طول ضلع الفتحة	١٤ مم أو أقل	٤ مم أو أقل	من ٤ مم إلى ٢٥٤ مم	أكبر من ٢٥٤ مم
الوصف البريطاني	نوع المنخل	مناخل خاصة ذات إطار صغير	مناخل ذات النسيج السلكي الدقيق	مناخل ذات الفسيفج السلكي الدقيق	مناخل ذات الخروم المربعة من ٣ إلى ٢
الوصف البريطاني	قطر إطار المنخل	٤	٨	١٢	١٢ أو ١٨

وبالإضافة إلى ما يبينه الجدول رقم (١ - ١٠) يلاحظ ما يأتي :

- ١ - تسمح المواصفات الأمريكية باستخدام إطارات مربعة أو مستطيلة .
- ٢ - تسمح المواصفات البريطانية باستخدام إطارات مربعة .
- ٣ - تصنع إطارات المناخل ذات الفتحات الدقيقة والمتوسطة من النحاس الأصفر
- ٤ - تصنع إطارات المناخل ذات الفتحات الواسعة من معدن مناسب .

ويلاحظ أن قطر السلك المستخدم في المنخل يتوقف على قطر الفتحة وبين الجدول

رقم (١ - ١١) أقطار الأسلاك كما تحددها المواصفات البريطانية والأمريكية

جدول رقم (١ - ١١) أقطار الأسلاك المقابلة لفتحات المناخل .

المواصفات الأمريكية		المواصفات البريطانية		
عرض الفتحة المربعة مم	قطر السلك مم	عرض الفتحة المربعة		قطر السلك مم
		بوصة	مم	
١٦٧٨	٠.٧٨١	$\frac{1}{16}$	١.٦٠	٠.٩٧
٤٧٧٦	١.٥٤	$\frac{3}{16}$	٤.٧٦	٢.٠٣
٦٧٣٥	١.٨٢	$\frac{1}{4}$	٦.٣٥	٢.٣٤
٩٥٠١	٢.٢٧	$\frac{5}{16}$	٩.٥٣	٢.٦٤
١٢٧٧٠	٢.٦٧	$\frac{3}{8}$	١٢.٧٠	٣.٢٥

وبلاحظ من هذا الجدول :

- ١ — أنه كلما زادت مساحة الفتحة زاد قطر السلك في النسيج .
- ٢ — أن المواصفات البريطانية تستخدم أسلاكاً ذات أقطار كبيرة بالنسبة لأقطار الأسلاك في المواصفات الأمريكية وذلك بالنسبة للناخل ذات الفتحات المتقاربة المساحة .
- (٥) المواصفات القياسية المصرية للناخل الاختبار :

تختص هذه المواصفات القياسية بالناخل المصنوعة من النسيج السلكي ذى فتحات مربعة تتراوح أطوال أضلاعها بين ١,٧١٦ مم ، ٠,٣٧ مم والتي تستخدم في الاختبارات العامة أو الاختبارات الدقيقة التى تجرى لتصنيف المواد تبعاً لمقاسات جزيئاتها .

نسيج المنخل :


- ١ — تتكون مجموعة مناخل الاختبار من مناخل تكون فيها النسبة بين أبعاد فتحات كل منخلين متتالين كالنسبة بين $\sqrt{2}$: ١ وعند إجراء اختبار منخل معين تختار مجموعة من المناخل الميئة بالجدول رقم (١ — ١٢) وذلك باختيار كل ثانى منخل (فيختار مثلاً أحد المناخل ويترك الذى يليه مباشرة ثم يأخذ منخل ثان ويترك الذى يليه وهكذا حسب عدد المناخل المطلوبة) أو باختيار كل رابع منخل فيختار مثلاً أحد المناخل ويترك المناخل الثلاثة التى تليه مباشرة ثم يؤخذ منخل ثان ويترك الثلاثة التالية ، وهكذا حسب عدد المناخل المطلوبة .

- ٢ — يكون النسيج السلكي المستخدم فى صناعة مناخل الاختبار متظماً ذا فتحات مربعة متساوية .


- ٣ — تكون الأسلاك المستخدمة فى النسيج من النحاس الأصفر أو البرونز أو صلب لا يصدأ أو أى معدن آخر مناسب . ويجب ألا يعطى السلك بالطلاء أو بالتراكم .

- ٤ — تنسج الأسلاك بنسيج سادة ١ / ١ ويموز نسجها بنسيج مبرد ١ / ٢ للناخل ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ (أى الفتحات التى طول ضلعها أقل من ٠,٦٣ مم) شكل رقم (١ — ١٢٤ ، ب) .

هـ - تكون أسلاك النسيج بالافطار المذكورة بالجدول رقم (١ - ١٣)
ويلاحظ أن هذه الافطار تقريبية ويجب تحديدها تحديداً دقيقاً بعد تحديد استخدام
المنخل ومادة السلك .



«ب»



«ا»

«ج»



شكل رقم (١ - ٢٤) نسيج المنخل

(و) التحليل بالمناخل الحبيبات الركام (Sieve Analysis) .

١ - كيفية أخذ العينات :

يجب إعطاء أهمية خاصة للحصول على عينات تمثل تمثيلاً تاماً للمجموعة المأخوذة منها ، ولا يمكن اعتبار أخذ جاروف من المادة حيثما اتفق عينة ممثلة للمجموعة إذ أن رأس مخروط الكومة المأخوذة منه العينة يحتوى على نسبة كبيرة من الحبيبات الصغيرة ، بخلاف القاعدة حيث تكون نسبة الحبيبات الصغيرة أقل . وعلى ذلك يجب أن تكون العينة بحيث تجمع من كميات صغيرة تؤخذ حيثما اتفق من أجزاء عديدة من الكومة بحيث تكون نسبة الحبيبات الصغيرة والكبيرة في عينة الاختبار مطابقة بقدر المستطاع لحالة تكوين الكومة من الحبيبات . ويمكن الحصول على دقة كبيرة في اختيار العينة عندما تؤخذ هذه العينة من المواد عند سياتها في مجرى مائل (سواء كانت المادة جافة أو مبللة) وفي هذه الحالة يعتبر المكان المناسب لاخذ العينة هو موضع تساقط المادة المنسابة عند نهاية المجرى . فإذا كان التحميل أو التفريغ يتم


• تطابق مشروع توصيات Iso

يدوياً بالجاروف فيؤخذ كل خامس أو عاشر جاروف تبعاً لوزن العينة المطلوبة وتختصر العينة السككية إلى العينة المطلوبة للاختبار معين بإحدى الطريقتين الآتيتين :

(١) التقسيم الربيعي : شكل رقم (١ - ٢٥) ، ب

يجب تجميع العينة على هيئة مخروط بحيث يوضع ما بالجاروف عند رأس المخروط وتترك المادة لتتساب على أوجهه من جميع الاتجاهات بالتساوى وبهذه الطريقة تخلط العينة جيداً ثم تبسط السكومة على هيئة قرص مستدير على أن تجرى عملية البسط من كومة إلى قرص تدريجياً لتتسع دائرة قاعدة القرص مع توزيع حركة الجاروف المستختم في العملية على جميع مساحة السطح العلوى للقرص حتى تنتشر المادة تماماً بسمك واحد . بعد ذلك يحدد السطح العلوى بأقسام أربعة ويبعد ربعان متقابلان من الأقسام الأربعة ويكون الجزءان الآخران إلى مخروط بنفس الطريقة السابقة وباستخدام الجاروف يؤخذ جاروف من كل من الجزأين الباقيين على التوالى ثم تتابع عمليات التكوين والبسط وإعادة الربيعين المتقابلين في كل مرة حتى نحصل على السككية المطلوبة العينة .

(ب) أجهزة تقسيم العينة : شكل رقم (١ - ٢٥) ، ب .



شكل رقم (١ - ٢٥) طريقة التقسيم الربيعي لتخضير عينة الاختبار للركام




شكل رقم (١ - ٢٥ ب) طريقة التقسيم الرباعي لتحضير عينة للاختبار الركام

تكون العينات المأخوذة آلياً بالاجهزة أكثر تمثيلاً للجموعة المأخوذة منها عن تلك المأخوذة يدوياً . ويعتبر الجهاز المبين بالشكل رقم (١ - ٢٦) لاختبار العينة من الاجهزة المثالية لهذا الغرض : ويقوم هذا الجهاز باختصار ١/٢ من كمية المادة للمطاة له وباستعمال وحدتين من هذا الجهاز أو تمرير الناتج مرة ثانية في نفس الوحدة يمكن الحصول على عينة وزنها ٥٠٠ جرام من عينة أصلية وزن ١٠٠ كيلو جرام وبإجراء التمرير في هذا الجهاز ثلاث مرات يمكن الحصول على عينة وزن ٥٠٠ جرام من كمية المادة التي وزن ٢ طن وتستخدم مادة أجهزة تقسيم العينة إلى النصف شكل رقم (١ - ٢٦) ب وبتكرار تمرير العينة يمكن تقسيمها إلى أربع أو ثمان .. الخ وينصح بعدم الإصرار على الحصول على الكمية المطلوبة بالضبط من المادة لعينة الاختبار .. فإذا أريد ١٠٠ جم من المادة لاستخدامها كعينة للاختبار فإن ذلك يمكن الحصول عليه لأقرب كمية من هذا الرقم إذ أنه بوزن ٩٩ جم و ١٠١ جم كمية لن يفسأ عنه اختلاف في النتيجة .

٢ - طريقة إجراء الاختبار :

(١) توزن عينة الركام جافة وبدقة وليكن وزنها ١٠ كجم .


(ب) تنخل العينة بعد ذلك على المناخل القياسية المختارة للاختبار ويكون مقاس فتحاتها طبقاً لما تحدده المواصفات القياسية كما يلي :




شكل رقم (١ - ٢٦) جهاز تقسيم عينة الركام آلياً

جدول (٢ - ١٣) - مقاس فتحات المناخل القياسية المصرية والبريطانية .


مناخل الركام الكبير						المواصفات
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	B S. S.
٤٠٧٦ مم	٩٠١ مم	١٩٠ مم	٣٨٠ مم			م ق م
مناخل الركام الصغير						المواصفات
١٠٠	٥٢	٢٥	١٤	٧	$\frac{3}{4}$	B: S. S.
١٧٧ مم	٣٥٤ مم	٧٠٧ مم	١٠٤١ مم	٢٠٨٣ مم	٤٠٧٦ مم	م ق م




شكل رقم (١ - ٢٦ ب) جهاز تقسيم عينة الركام آلياً




شكل رقم (٢٨-١) متاحز الركام ذات الحركة
الهددية الرأسية حيث يرمس محور المناخل أسطوانة رأسية




شكل رقم (٢٧ - ١) متاخز الركام ذات الحركة
الهددية الرأسية حيث يرمس محور المناخل مخروطا





شكل رقم (٣٠) مداخل الركام الخارجة مع قفزة في نهاية كل أرجحة



شكل رقم (٣١-٢٩) مداخل الركام ذات الحركة الخارجة

(ج) يراعى أن تكون المناخل نظيفة سليمة تماماً قبل استخدامها وقد تستخدم الهزازات لتوفير الطاقة المبذولة في النخل إذا كان ذلك يتم يدوياً وتصنف الهزازات الآلية تبعاً لطبيعة النخل كما يلي :

١ - حركة ترددية رأسية بحيث يرسم محور مجموعة المناخل مغزولاً رأسه إلى أسفل كما في شكل رقم (١ - ٢٧) .

٢ - حركة ترددية رأسية بحيث يرسم محور مجموعة المناخل إسطوانة رأسية كما في شكل رقم (١ - ٢٨) .

٣ - حركة تارجية بحيث يكون محورها في مكان محدد فوق مجموعة المناخل كما في شكل رقم (١ - ٢٩) .

٤ - حركة تارجية بحيث يكون محورها في مكان محدد فوق مجموعة المناخل مع مقرة خفيفة في نهاية كل أرجحة كما في شكل رقم (١ - ٣٠) .


(د) يراعى أثناء نخل الركام الكبير ألا تجبر حبيباته على المرور من فتحات المنخل بالضبط عليها باليد وفي حالة المناخل ١٩ مم أو أكبر يسمح بمساعدة حبيبات الركام على المرور من فتحات هذه المناخل .

(هـ) توزن مقادير الركام المحجوزة على كل منخل على حدة بالميزان الحساس ومنها تحسب النسبة المئوية للركام المحجوز والنسب المئوية المارة من كل منخل من الأوزان المحجوزة على كل منخل وتدون النتائج .

ملاحظة : يمكن إجراء الاختبار الرطب للتدرج الحبيبي للركام بغسل الركام أثناء هز مناخل الاختبار ويكون ذلك باستخدام نوع خاص من المناخل ذى جدران مرتفعة . وفي هذه العملية يمكن استخدام أنبوبة مزودة بقياس الضغط ورشاش كما يتضح من الشكل رقم (١ - ٣١) . ويمكن استغلال موايا الهز الآلى في الاختبارات الرطبة وذلك بتزويد الهزاز الآلى بغطاء خاص مزود بأنابيب تغذية ووطاء سفلى خاص مزود بأنبوبة الصرف للمياه كما هو موضح بالشكل رقم (١ - ٣٢) وتدخل المياه عندئذ إلى مجموعة المناخل أثناء هزها وتساعد عملية الغسيل في كثير من الأحيان على دقة نتائج النخل .

٣ - مثال تطبيقي على التحليل بالمناخل للركام :


إن طريقة رسم منحني التدرج الحبيبي أفضل طريقة لإظهار تدرج حبيبات الركام واندماجها وتختار المحاور عادة بحيث يمكن قراءة النسبة المئوية المارة من صفر



شكل رقم (١ - ٣١)

طريقة الاختبار الرطب باستعمال نوع خاص من المناخل ذي جدار مرتفع مزود بأنبوبة ومقياس للضغط ورشاش

إلى ١٠٠ على الخط الرأسى وذلك من أسفل إلى أعلى وتؤخذ قيمة فتحات المناخل على الخط الأفقى بمقياس رسم مناسب إما باستخدام المقياس الحسابى الذى يستعمل فى بعض الأحيان أو باستخدام المقياس اللوغارىتمى وهو المقياس المناسب والذى يستعمل فى كثير من الأحوال وهو أيضاً الأكثر شيوعاً وفيما يلى بعض النتائج العملية لسكل من للرمل والرطوب والركام الخليط من الرمل والرطوب .



شكل رقم (١ - ٣٢)
الاختبار الرطب للتدرج الجيبي للركام باستخدام الهزاز الآلى

مثال ١

جدول رقم (١ - ١٤) - التدرج الحبيبي للرمل والزلط والركام الخليط

مقاس المنخل	المحجوز %		المحجوز % من الخليط	
	كل على حدة	مجموع	كل على حدة	مجموع
٦ بوصة	صفر	صفر	صفر	صفر
٣	٢٨	٢٨	٢١	٢١
١ 1/4	٧	٥٥	٢٠	٤١
3/4	٢١	٧٦	١٦	٥٧
3/8	١٤	٩٠	١٢	٦٩
رقم ٤	١٠	١٠٠	٦	٧٥*
معايير النعومة		٨,٤٩		
رقم ٤	صفر	صفر		
رقم ٨	١٢	١٢	١	٧٨
رقم ١٦	٢٠	٣٢	٥	٨٣
رقم ٣٠	٢٤	٥٦	٦	٨٩
رقم ٥٠	٢٤	٨٠	٦	٩٥
رقم ١٠٠	١٥	٩٥	٤	٩٩
الوعاء	٥	١٠٠	١	١٠٠
معايرة النعومة		٢,٧٥		


* نسبة الرمل بالركام الخليط ٢٥ %

ويتبين التدرج الحبيبي للرمل والزلط الموضح بالجدول رقم (١ - ١٤) .

بياناً كما هو موضح بالشكل رقم (١ - ٢٣) .

مقاس فتحة المنخل - بيريه

Size of opening, in.



مقاس المنخل Screen size	النسبة المحتبزة % Retained		النسبة المارة Combined % Retained	
	Individual	Cumulative	Individual	Cumulative
6 in.	0	0	0	0
3 in.	28	28	21	21
1 1/2 in.	27	55	20	41
3/4 in.	21	76	16	57
3/8 in.	14	90	12	69
No. 4	10	100	6	75
F.M.		8.49		
No. 4	0	0		
No. 8	12	12	3	78
No. 16	20	32	5	83
No. 30	24	56	6	89
No. 50	24	80	6	95
No. 100	15	95	4	99
Pan	5	100	1	100
F.M.		2.75		

نسبة الرمل = 25 %

AGGREGATE GRADING IS EXPRESSED BY PERCENTAGES RETAINED ON A SERIES OF SCREENS AND BY FINENESS MODULUS

يعبر عن تدرج الركام بالنسبة المئوية المحتبزة على مجموعة من المناخل ومعايير القمامة

شكل رقم (١ - ٣٣)

مثال ٢



جدول رقم (١ - ١٥) - التدرج الحبيبي لكل من الرمل والزلط

وزن عينة الركام الكبير = ١٠٠٠٠ جرام

وزن عينة الركام الصغير = ١٠٠٠ جرام

تحليل الركام الكبير	المتنخل	المحجوز على كل متنخل (جم)	المحجوز على كل متنخل (جم)	النسبة المئوية المحبوزة للركام	النسبة المئوية المارة من الركام
	١ ١/٢ - ٣٨١ مم	٤٨٠	٤٨٠	٤٨	٩٥٢
	٢ ٢ - ١٩٠٠	٥٠٥٠	٥٥٣٠	٥٥٣	٤٤٧
	٣ ٣/٨ - ٩٥١ مم	٣٠٠٠	٨٥٣٠	٨٥٣	١٤٧
	٤ ٤ - ٤٧٦ مم	١٢٥٠	٩٧٨٠	٩٧٨	٢٢
	وعاء	٢٢٠	١٠٠٠٠	—	—
تحليل الركام الصغير	٤٧٦ - ٢٢	٢٠	٢٠	٢	٩٨
	رقم ٧ - ٣٨٣ مم	١٣٠	١٥٠	١٥	٨٥
	رقم ١٤ - ١٤١ مم	١٠٠	٢٥٠	٢٥	٧٥
	رقم ٢٥ - ٧٠٧ مم	٢٦٠	٥١٠	٥١	٤٩
	رقم ٥٢ - ٣٥٤ مم	٣٧٠	٨٨٠	٨٨	١٢
	رقم ١٠٠ - ١٧٧ مم	١١٠	٩٩٠	٩٩	١
	وعاء	١٠	١٠٠٠	—	—

ويمكن من البيانات الموضحة بالجدول رقم (١ - ١٥) توقيع المنحنى البياني للتدرج الحبيبي لكل من الرمل والزلط باستخدام المقياس اللوغاريتمي أو الحسابي لمقاس المتنخل كما يتضح من الشكل رقم (١ - ٢٤).



منحنيات التدرج الحبيبي للرمل والزلط والتخليط

(مقياس رسم لوغاريتمي - مقياس رسم حسابي)

مثال ٣

جدول رقم (١٦١) - التدرج الجببي لخليط من الركام الصغير والكبير بنسبة ١ : ٢


مقاس المنخل	١٢	٢٠	٣٠	٤٠	٥٠	٦٠	٧٠	٨٠	٩٠	١٠٠
س - المار / زمل	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٨	٨٥	٧٥	٤٩	١٢	١	١٠٠
ص - المار / زلط	٩٥٠٢	٤٤٠٢	١٤٠٧	٢٠٢						
ع = س × ١/٢	٣٣٠٣	٣٣٠٣	٣٣٠٣	٣٢٠٦	٢٨٠٣	٢٥	١٦٠٣	٤	٠٣	
م = ص × ٢/٣	٦٣٠٥	٢٩٠٨	٩٨٠٢	١٠٥						
المجموع = (ع + م) المار / الركام الخليط	٩٦٠٨	٦٣٠١	٦٣٠١	٣٤٠١	٢٨٠٣	٢٥	١٦٠٣	٤	٠٣	

ويمكن التعبير عن التدرج الجببي للركام الخليط بيانياً باستخدام النتائج المبينة بالجدول رقم (١٦ - ١) كما هو موضح بالشكل رقم (١ - ٣٤) .

(ز) حدود التدرج الجببي :

الحصول على ركام ذي تدرج جببي ملائم وجيد لاستخدامه في الخرسانة يوصى البعض باستخدام منحني تدرج معين يتعين على الركام أن يكون الرسم البياني لتدرجه منطبقاً مع هذا المنحني أو قريباً منه ما أمكن . كما تحدد أيضاً بعض المواصفات منحنيات تدرج تمثل المنطقة التي يقع بها منحني التدرج الجببي للركام المستعمل حتى تكون الخرسانة الناتجة جيدة أو مقبولة وتكون هذه الحدود أحياناً على هيئة نسبة مئوية للحددين الأقصى والأدنى للركام المار وذلك لكل منخل من مناخل الاختبار ومنها يمكن رسم منحنيات التدرج الجببي الأقصى والأدنى المسموح بها فتحصّر بينها المنطقة الواجب أن يمر بها منحني التدرج للركام المستعمل وفيما يلي حدود التدرج الجببي للركام الصغير والركام الكبير والركام الشامل :

١ - الركام الصغير : يمكن تقسيم التدرج الجببي للركام الصغير إلى أربع مناطق



Zone 1 ----- Zone 2 -----
Zone 3 ----- Zone 4 -----

حدود مناطق التدرج الجيبي للركام الصغير

- منطقة (١) ركام صغير مشتمل
منطقة (٢) ركام صغير متوسط
منطقة (٣) ركام صغير ناعم
منطقة (٤) ركام صغير ناعم جداً

شكل رقم (١ - ٣٥)

طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (١ - ١٧) والشكل رقم (١ - ٣٥) وهذه المناطق تمثل المقاسات المختلفة للركام الصغير كالاتي :-

- منطقة التدرج الأولى : وتمثل حدود الركام الصغير الخشن .
- " " الثانية : " " " " المتوسط .
- " " الثالثة : " " " " الناعم .
- " " الرابعة : " " " " الناعم جداً .

جدول رقم (١ - ١٧) - مناطق تدرج الركام الصغير

النسبة المئوية المارة من المنخل بالوزن .				فتحة المنخل
منطقة التدرج الرابعة	منطقة التدرج الثالثة	منطقة التدرج الثانية	منطقة التدرج الاولى	(مم)
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٥١
١٠٠-٩٥	١٠٠-٩٠	١٠٠-٩٠	١٠٠-١٠	٤٧٦
١٠٠-٩٥	١٠٠-٨٥	١٠٠-٧٥	٧٥-٦٠	٢٨٣
١٠٠-٩٠	١٠٠-٧٥	٩٠-٥٥	٧٠-٣٠	١٤١
١٠٠-٨٠	٧٩-٦٠	٥٩-٣٥	٣٤-١٥	٧٠٧
٥٠-١٥	٤٠-١٥	٣٠-١٠	٢٠-٥	٣٥٤
١٥-صفر	١٠-صفر	١٠-صفر	١٠-صفر	١٧٧


ويمكن اعتبار تدرج الركام الصغير خشناً أو متوسطاً أو ناعماً أو ناعماً جداً إذا وقعت نتائج التحليل بالمناخل القياسية في حدود مناطق التدرج الأربع المذكورة في الجدول رقم (١ - ١٧) . ويسمح بتجاوز مجموع قيمة ٠.٥٪ بالوزن من مقدار النسبة المئوية المارة من كل المناخل ماعدا المنخل ٧٠٧. مم . كما لا يسمح بأى تجاوز في الحد الأدنى لمنطقة التدرج الأولى أو الحد الأقصى لمنطقة التدرج الرابعة .

٢ - الركام الكبير : يمكن اعتبار جزيئات الركام الكبير مندرجة إذا وقعت نتائج التحليل بالمناخل القياسية في الحدود المبينة في الجدول رقم (١ - ١٨) والشكل رقم (١ - ٣٦) وإذا وقعت نتائج التحليل أعلى من الحدود المذكورة فيدل ذلك على احتوائه على كمية ناعمة أكثر من الكمية المعتادة أما إذا وقعت نتائج التحليل أسفل الحدود السالفة الذكر فيدل ذلك على احتواء الركام الكبير على كمية خشناً أكثر من الكمية المعتادة ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد نسب الركام الصغير والركام الكبير .

المقاس الاعتيادي الكبير

"1 1/2"


1 1/8" - 3/16"



مقاس الفتحة

"1"


3/4" - 3/16"



مقاس الفتحة

"1/2"

1/2" - 3/16"



Sieve size

مقاس الفتحة

شكل رقم (١ - ٢٦) حدود التدرج الجيبي للركام الكبير

جدول رقم (١ - ١٨) - تدرج الركام الكبير

المقاس الاعتياري الاكبر					المتخل
١٦ مم	١٩ مم	٢٥ ر٤ مم	٣٢ مم	٣٨ ر١ مم	مم
—	—	—	—	١٠٠-٩٥	٣٨ ر١
—	—	—	١٠٠-٩٥	—	٣٢
—	—	١٠٠-٦٥	—	—	٢٥ ر٤
١٠٠	١٠٠-٩٥	٩٥-٧٥	٨٥-٥٠	٧٥-٣٠	١٩
١٠٠-٩٠	—	—	—	—	١٦
٨٠-٤٠	٦٠-٢٠	٥٥-١٧ ر٥	٥٠-١٥	٤٠-١٠	٩ ر٥١
١٠-صفر	١٠-صفر	٧ ر٥-صفر	٥-صفر	٥-صفر	٤ ر٧٦

٣ - الركام الشامل : يمكن اعتبار حبيبات الركام الشامل متدرجة إذا وقعت نتائج التحليل بالمناخل القياسية في الحدود المبينة في الجدول رقم (١-١٩) وإذا وقعت نتائج التحليل أعلى من الحدود المذكورة فيدل ذلك على احتوائه على كمية ناعمة أكثر من الكمية المعتادة ، أما إذا وقعت نتائج التحليل أسفل الحدود السابقة الذكر فيدل ذلك على احتوائه الركام على كمية خشنة أكثر من الكمية المعتادة ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد نسب الركام الصغير والركام الكبير .

٤ - المنحنيات المثالية للتدرج الحبيبي للركام الشامل :

هناك مجموعة من منحنيات التدرج المثالية قام بإجرائها بعض العلماء أمثال د فولر ، د وفيري ، و د بولوى ، و د والش ، وغيرهم ، ومن الملاحظ أن هذه المنحنيات تؤخذ كقياس عام لجميع أنواع الركام لتعيين الركام الحسن التدرج من الركام الرديء التدرج . ولقد تلاهؤلا الباحثين مجموعة أخرى من العلماء والباحثين اقترحوا منحنيات تدرج أخرى وبعضهم اقترح مناطق معينة للتدرج وذلك حتى تحصل على خرسانة جيدة . ويتبين ذلك من الجدول رقم (١ - ٢٠) ومن الاشكال رقم (١ - ٣٧) ، (١ - ٣٨) ، (١ - ٣٩) .

جدول رقم (١ - ١٩) - تدرج الركام الشامل

المنخل م	المقاس الاعتبارى الاكبر				
	٣٨١	٣٢٢ م	٢٥٤ م	١٩ م	١٦ م
٣٨١	١٠٠-٩٥	—	—	—	—
٣٢	—	١٠٠-٩٥	—	—	—
٢٥٤	—	—	١٠٠-١٥	—	—
١٩	٨٠-٤	٩٥-٦٥	٩٥-٧٥	١٠٠-٩٥	—
١٦	—	—	—	—	١٠٠-٩٥
٩٥١	٦٠-٠	٧٠-٣٥	٧٠-٤٠	٧٥-٥٠	٨٥-٦٠
٤٧٦	٥٠-٠	٥٠-٢٠	٥٠-٢٠	٥٥-٢٥	٦٥-٣٠
٢٨٣	—	—	—	—	—
١٤١	—	—	—	—	—
١٨٠٧	٣٠-٢	٣٠-٣	٣٠-٣	٣٥-٥	٣٥-٥
٣٥٤	—	—	—	—	—
١٧٧	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر

وبما هو جدير بالذكر أن هذه المجموعات من منحنيات التدرج التي اعتبرت مثالية في الوقت الذي ظهرت فيه كان بسبب مستوى الجودة للأسمنت البورتلاندى والارتفاع الكبير لأسعاره بالنسبة للركام وذلك بالإضافة إلى عدم شيوع استخدام الوسائل الميكانيكية في جميع مراحل صناعة الخرسانة ، الأمر الذي اضطر الباحثين إلى اللجوء إلى استخدام تدرجات معينة للركام لضمان الحصول على قابلية للتشغيل جيدة مع مقاومة للخرسانة مناسبة


ولكن في السنوات الأخيرة تغيرت كل هذه الظروف فقد زادت جودة الاسمنت البورتلاندى بشكل ملحوظ يفوق كثيراً جودته في السنوات السابقة . كما انتشر استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة في صناعة الخرسانة مما جعل التدرج الجيد ليس في الأهمية الأولى للوصول إلى خرسانة جيدة .

جدول رقم (١ - ٢٠)
النسبة المئوية المارة من المناخل لبعض أنواع الركام المترج
والذى أكبر مقياس له هو $1\frac{1}{4}$ بوصة

مقاس المنخل	$1\frac{1}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{16}$	٧	١٤	٢٥	٥٢	١٠٠
فول	١٠٠	٦٢,٥	٤٣,٥	٣٥	٣٠	٢٥	٢٠	١٣,٥	٧٠
فيري	١٠٠	٦٧	٥١,١	٣٩,٧	٣١,٨	٢٢,٧	١٣,٥	٨,٥	٣,٤
أيا	١٠٠	٦٠,٤	٣٧,٤	٢٣,٨٨	١٥,٨	١٠,٥	٠,١	٤,٨	٣,٤
بولومى	١٠٠	٦٩,٣	٤٦,٥	٣٢,٤	٢١,٧	١٤	٨,٧	٤,٥	٢
المواصفات البريطانية	عظمى	١٠٠	٧٥	—	٤٥	—	٣٠	—	٦
	صغرى	٩٥	٤٥	—	٢٥	—	٨	—	٨
أبحاث	١	١٠٠	٥٠	٣٦	٢٤	١٨	١٢	٧	صفر
	٢	١٠٠	٥٩	٤٤	٣٢	٢٥	١٧	١٢	صفر
هيئة الطريق	٣	١٠٠	٦٧	٥٢	٤٠	٣١	٢٤	١٧	٢
	٤	١٠٠	٧٥	٦٠	٤٧	٣٨	٣٠	٢٣	٥
والش	٤ *	١٠٠	٦٠	٤٠	٢٨	٢٠	١٣	٨	صفر
	٥ *	١٠٠	٦٠	٤٢	٣٢	٢٤	١٧	١١	صفر
	٥ *	١٠٠	٦٣	٤٣	٣١	٢٤	١٧	١١,٥	صفر
	٥ *	١٠٠	٦٨	٤٨	٣٣,٥	٢٦	٢٠,٥	١٤,٥	٠,٥
	٦ *	١٠٠	٦٧	٤٧,٥	٣٣	٢٥	١٩,٥	١٤	٠,٥
	٦ *	١٠٠	٧٢	٥٢,٥	٣٥	٢٧,٥	٢١,٥	١٦,٥	١
	٨ *	١٠٠	٧٤	٥٤	٣٧	٢٩	٢٣,٥	١٧	١
	٨ *	١٠٠	٧٩	٥٧	٣٨,٥	٣١	٢٥	١٨,٥	٢
	١٠ *	١٠٠	٨٠	٦٠	٤٠	٣١	٢٥	١٨,٥	٢
	١٠ *	١٠٠	٨٢	٦١	٤١,٥	٣١,٥	٢٦,٥	٢٠	٣
	٣ *	١٠٠	٥٧	٤٢,٥	٢٨	١٩	١٢,٥	١٠	صفر
	٣ *	١٠٠	٦٢	٤٦,٥	٣١	٢٠	١٤,٤	١١,٥	صفر
	٢ *	١٠٠	٦٣,٥	٤٧,٥	٣٢	٢٣	١٦,٥	١٤	١,٥
	٢ *	١٠٠	٦٨,٥	٥١,٣	٣٥	٢٤	١٨,٤	١٥,٥	١,٥
	١ *	١٠٠	٧٠	٥٣	٣٦	٢٧	٢٠	١٨	٣
	١ *	١٠٠	٧٥	٥٧	٣٩	٢٨	٢٢,٤	١٩,٥	١٤
	١ *	١٠٠	٧٥	٥٧	٣٩	٢٨	٢٢,٤	١٩,٥	١٤

رمل وزلط

ركام الاحجار المكسرة • •



منخفضات الأربع تدرجات لركام $\frac{1}{2}$ ، $\frac{1}{4}$ ، $\frac{1}{8}$ ، $\frac{1}{16}$ وفقاً للبحث رقم (٥) من أبحاث الطرق

مکمل دہم (۱-۳۹)

(ح) معايير النعومة : Fineness Modulus

هو العامل الذي يصف المقاس المتوسط للركام ويستعمل بكثرة في دراسة ركام الخرسانة ويستنتج من جداول التحليل بالمناخل للركام وقد حدد أبرامز معايير النعومة بأنه مجموع النسب المئوية المحبوزة على المناخل القياسية التسعة من الركام مقسوماً على ١٠٠ . ويدل هذا المعيار على متوسط مقاس الركام فيكون للرمل محصوراً بين (٢,٠٠ - ٣,٧٥) والزلط بين (٥ - ٨) ويستخدم هذا المعيار في بعض طرق تصميم الخلطات الخرسانية وهو لا يدل على تدرج الركام ولكنه يدل على المنخلين اللذين يحصران بينهما متوسط مقاس حبيبات الركام .


(ط) التدرج الحبيبي المجموع :

هو تدرج حبيبي لركام خليط مرغوب يحصل عليه من معرفة التدرج الحبيبي للركام الصغير والركام الكبير كل على حدة ثم تجميع هذين التدرجين إما بنسبة معينة وهي نسبة الرمل : الزلط في الخلطة الخرسانية أو تجميعهما ليكون تدرج الركام الخليط الناتج متمشياً مع منحنى تدرج حبيبي معلوم .

(ي) المقاس الاعتباري الأكبر للركام الكبير :

هو مقاس أصغر فتحة منخل يسمح بمرور ٩٥٪ على الأقل من الركام الكبير مثلاً ٣٨٨١ مم أو ١٩ مم ١٠٠ ل.خ . وكلما كبر المقاس الاعتباري الأكبر للركام كلما زاد الوزن وتحسنت نسبياً مقاومة الخرسانة مع وفر في الاسمنت المستخدم لقلة المساحة السطحية كما يتبين من الشكل رقم (١ - ٤٠) ويجب ألا يزيد مقاس الركام عن $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{3}$ أقل بعد في الجزء الخرساني وألا يزيد أيضاً عن $\frac{1}{4}$ إلى $\frac{1}{3}$ المسافة الخالصة بين حديد التسليح في أعمال الخرسانة العادية فيتراوح المقاس الاعتباري الأكبر للركام بين ٣٨٨١ مم و ١٩ مم أما في أعمال الرصف فيكون ٣٨٨١ - ٦٤ مم أما في أعمال الخرسانة الكتلية فيستخدم مقاس يصل إلى حوالي ١٥٠ مم ولا يستخدم ركام بمقاس أكبر من ١٥٠ مم لصعوبة مناوئته وتخزينه ودمكه .

ويبين الجدول رقم (١ - ٢١) المقاس الاعتباري الأكبر للركام للأعمال الخرسانية غير المسلحة والمسلحة وذلك للقطاعات المختلفة .



المقاس الأكبر للركام ، بوصة
تأثير المقاس الأكبر للركام على الأبعاد المطلوبة للخرسانة
(أبحاث Gommernan)

شكل رقم (١ - ٤٠)

جدول رقم (١ - ٢١) - المقاس الاعتباري الأكبر للركام المناسب للأعمال الإنشائية المختلفة

المقاس الاعتباري الأكبر بالبوصة				أقل مقاس القطاع بالبوصة
الاعمال غير المسلحة	الاعمال المسلحة الثقيلة	الحوائط غير المسلحة	الحوائط والكمرات والأعمدة المسلحة	
$1\frac{1}{4} - \frac{3}{4}$	$1 - \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} - \frac{1}{2}$	٥ - ٢٥
$3 - 1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4} - \frac{5}{8}$	١١ - ٦
٣	$2 - 1\frac{1}{4}$	٣	$2 - 1\frac{1}{4}$	٢٩ - ١٢
٦ - ٣	$2 - 1\frac{1}{4}$	٦	$2 - 1\frac{1}{4}$	٣٠ فأكثر

(ك) مسائل التدرج الجببي وكيفية حلها :

(١) كيفية الحصول على تدرج الركام الخليط إذا عرف كل من تدرج الركام الصغير والركام الكبير والنسبة بينهما .

مثال : يبين الجدول التالي رقم (١ - ٢٢) التدرج الجببي لكل من الركام الصغير والركام المطلوب حساب التدرج الجببي لركام خليط يتكون بنسبة ١ : ٢ .

جدول رقم (١ - ٢٢) - الندرج الحبيبي للرمل والزلط


النسبة المئوية المارة									رقم النخل
١٠٠	٥٢	٢٥	١٤	٧	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$	
١	١٢	٤٩	٧٥	٨٥	٩٨	١٠٠	١٠٠	١٠٠	الرمل (ا)
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢,٢	١٤,٧	٤٤,٧	٩٥,٢	الزلط (ب)

• الحل •

أولاً : حسابياً : كما هو موضح بالجدول رقم (١ - ١٦) والشكل رقم (١ - ٣٤)

ثانياً : بيانياً :

حل هذه المسألة مبنى على العلاقة التي تنشأ عندما يقطع أى خط ثلاثة خطوط متوازية
ويبين الشكل رقم (١ - ٤١) ثلاثة خطوط متوازية (أ، ب، ح) يقطعها خط



شکل رقم (۱ - ۴۱)

هـ وفي النقطة آ ح ن على الترتيب والخط ح ط عمودى على الثلاثة خطوط المتوازية
ويقطعها في النقطة ن ح فإذا فرض أن ع = ح ح ١ ٦ ص = ن ن ٦ ص = آ آ ١ ٦
م = ح ن ٦ = آ ح

فالمطلوب هو حساب قيمة ع إذا عرفت قيمة م ٦ ن ٦ س ٦ ص .

$$\text{من تشابه المثلثين المبرهنين : } \frac{م - ص}{ن} = \frac{ع - س}{ع - س}$$

$$\left| \frac{م \cdot س + ن \cdot ص}{ن + م} = ع \right|$$

فإذا فرض أن د س ، هي النسبة المئوية المارة من الركام ١ التي تمر من منخل معين
وليكن $\frac{٢}{٣}$ وأن د ص ، هي النسبة المئوية المارة من نفس المنخل للركام د ب ، فإن
الخط (١ - ن) يكون هو المحل الهندسى للنسب المئوية المارة الممكن الحصول عليها
من خلط نسب مئوية مكملة مثل م ٦ ن من الركام (١ ، ب) .

وعلى ذلك بالرجوع إلى الجدول رقم (١ - ٢٢) نجد أن ٩٨٪ من الركام د ا ،
تمر من منخل $\frac{٢}{٣}$ وعلى ذلك فالنقطة ٩٨٪ = آ يمكن توقيعها لاي مقياس رسم
مناسب وبالمثل بالنسبة للركام د ب ، فإن ٢٠٪ منه يمر من منخل $\frac{٢}{٣}$ وعلى ذلك
تكون ص = ٢٠٪ بنفس المقياس فإذا أخذنا بالوزن من الركام د ا ٣٢,٢٠٪
وخلطت ب ٦٦,٦٪ بالوزن من الركام د ب ، فعنى ذلك أن :

$$ن = ٦٦٦ ، م = ٣٣٣$$

وتكون النسب المئوية للحبيبات المارة من منخل $\frac{٢}{٣}$ الخليط د ح ، هي ع حيث :

$$ع = \frac{٩٨ \times \frac{٢}{٣} + ٢٠ \times \frac{٢}{٣}}{١٠٠}$$

ويمكن التعبير عن ذلك بالطريقة الآتية :


$$ع = ٢٠ \times \frac{٢}{٣} + ٩٨ \times \frac{٢}{٣} = ٣٤,١$$

وبلاحظ أنها نفس الطريقة المتبعة حسابياً .

وعلى ذلك تمثل الخطوات التالية الطريقة البيانية لإيجاد التدرج الحبيبي لخليط من

الركام الصغير والركام الكبير المعلوم تدرج كل منهما : شكل رقم (١ - ٤١)

- ١ — يرسم مربع بمقياس رسم مناسب على ورقة مربعات .
 - ٢ — ينحصر الاحداثى الرأسى الذى على اليسار لتمثيل الركام الصغير وعلى اليمين لتمثيل الركام الكبير .
 - ٣ — تحدد النسب المئوية لثبوت من المناخل من صفر إلى ١٠٠ ٪ على محور رأسى يرسم بجوار المحور الرأسى الممثل للركام الصغير .
 - ٤ — ينحصر الاحداثى الأفقى لتوقيع نسب الركام الصغير إلى الركام الخليط كنسبة مئوية فيكون ١٠٠ ٪ رمل عند نقطة الأصل أى عند تقابل محور الركام الصغير مع الاحداثى الأفقى كما يكون صفر ٪ عند تقابل محور الركام الكبير مع الاحداثى الأفقى .
 - ٥ — يوقع على المحور الرأسى للركام الصغير فتحات المناخل من منخل رقم ٣ إلى منخل رقم ١٠٠ المقابلة لأرقام النسب المئوية للمارة لتدرج الحبيبي للركام الصغير المعلوم كذلك يوقع على المحور الرأسى للركام الكبير فتحات المناخل من منخل رقم ١ إلى منخل رقم ٧٠ المقابلة لأرقام النسب المئوية للمارة لتدرج الحبيبي للركام الكبير المعلوم .
 - ٦ — توصل بخطوط مستقيمة النقط المثلة للمناخل المتشابهة على الاحداثيين الرأسيين لكل من الركام الصغير والركام الكبير .
 - ٧ — يرسم خط رأسى عند النسبة المئوية ٣٣ ٪ للركام الصغير (فى الركام الخليط المعلوم) وتحدد نقط تقاطع هذا الخط مع خطوط المناخل ومنها يمكن قراءة النسب المئوية لتدرج الركام الخليط .
- ويلاحظ أن هذه النسب هى نفسها النسب التى حُسبت قبل ذلك بالطريقة الحسابية كما يتبين من الشكل رقم (١ - ٤١) .
- (ب) كيفية إيجاد التدرج الحبيبي للركام الخليط من ركام صغير وركام كبير ليتفق مع تدرج مطلوب معلوم .
- ليكن المعلوم تدرجاً خليطاً مرغوباً لسبب من الاسباب الإنشائية ومعلوم أيضاً تدرجاً لركام كبير وركام صغير متوافرين والمطلوب إيجاد نسبة الخليط ليتفق تدرج الخليط الناتج مع هذا التدرج المرغوب كذلك إيجاد النسب المئوية الفعلية للركام الخليط .



شكل رقم (١ - ٤١)

ولتحقيق ذلك ينبغي الآتي :

- ١ - تكرر الخطوات السابقة من ١ - ٦ حتى نحصل على خطوط المناخل التسعة.
- ٢ - يرسم خط أفقي من نقطة النسبة المئوية للركام الصغير (في الركام الخليط المعلوم) وتحديد نقطة تقاطع هذا الخط مع الخط الممثل للنخل ٣ بوحدة .
- ٣ - يرسم خط رأسي من هذه النقطة ليقطع الاحداثي الأفقي عند النسبة المئوية للركام الصغير التي تحقق تدرج الركام الخليط المعلوم المطلوب كأن نقط تقاطع هذا الخط الرأس مع الخطوط الممثلة للمناخل تكون هي النسب المئوية المارة لتدرج الركام الخليط المطلوب .

٤ - تقارن النسب المئوية الناتجة مع النسب المئوية المارة للركام الخليط المعلوم فإذا كان الفرق واضحاً يمكن إزاحة الخط الرأس الناتج في الخطوة السابقة إلى اليمين

أو اليسار قليلا ليحقق بقدر المستطاع تدرج الركام الخليط المعلوم.
والمثال التالي المبين بالجدول رقم (١ - ٢٣) والشكل رقم (١ - ٤٢) .
يوضح الخطوات التطبيقية لهذه الطريقة .

(ح) كيفية الحصول على تدرج حبيبي مطابق للخواصات :


يعتبر الحصول على تدرج حبيبي مطابق للخواصات من المشاكل التي تقابل المهندس في كثير من الأعمال الإنشائية المختلفة مثل تثبيت التربة وإنشاء الجسور وتصميم المرشحات الزلطية والتدرجات الحبيبية المختلفة المناسبة لأنواع الرصف العديدة في الطرق أو للطائرات.

جدول رقم (١ - ٢٣)

مثال للطريقة البيانية لإيجاد التدرج الخليط

لركام الذي يتفق مع تدرج معلوم

مقاس الشغل	النسبة المئوية الحارة			تدرج التدرج الناقص ب
	الركام الكبير ب	الركام الصغير ب	تدرج الخليط المعلوم ب	
$\frac{3}{4}$	١٠٠	—	١٠٠	x ٢٠٠
$\frac{3}{8}$	٣١	—	٤٥	x ٤٨
$\frac{3}{16}$	٧	١٠٠	٢٠	x ٣٠
رقم ٧	صفر	٩٢	٢٣	x ٢٣
١٤	—	٧٦	١٦	x ١٩
٢٥	—	٤٨	٩	x ١٢
٥٢	—	٢٠	٢	x ٥
١٠٠	—	٣	صفر	x ١



RATIO OF FINE AGGREGATE TO TOTAL AGGREGATE (EXPRESSED AS PERCENTAGE)
نسبة الركام الصغير إلى الركام الكلي (كنسبة مئوية)

شكل رقم (١ - ٤٢)

وبعدت غالباً ألا يطابق التدرج الحبيبي لركام حجري من مصدر واحد التدرج الحبيبي المطابق للوصافات وفي هذه الحالة ربما أمكن الحصول على ذلك التدرج المطلوب بمخلطة بركام حجري آخر من مصادر مختلفة كما هي بدون نخلها وفصل مقاساتها المختلفة لإعادة تدرجها .

وتوجد طرق مختلفة للحل إلا أن الطريقة الموضحة في الأمثلة التالية تمتاز بالبساطة والسرعة في الحصول على النتائج ولا تعتمد على الحسابات لأنها طريقة تخطيطية وتناسب مهندس المواد بصفة خاصة وتمكنه من الحكم حكماً صحيحاً بمجرد النظر إلى الرسم بعد إعداده .

مثال (١) :


المعلوم نوعان من الركام A ، B والعلوب تعيين نسبة خلط A : B للحصول على تدرج حبيبي مطابق لحدود المواصفات المبينة بالجدول رقم (١ - ٢٤) .

جدول رقم (١- ٢٤) التدرج الحبيبي للركام A ، B وحدود المواصفات للركم الخليط

مقاس النخل	ركام « A » النسب المئوية المارة	ركام « B » النسب المئوية المارة	حدود المواصفات النسب المئوية المطلوبة
$\frac{3}{8}$	٪ ١٠٠	٪ ١٠٠	٪ ١٠٠
$\frac{3}{4}$	٪ ٧٠	٪ ١٠٠	٦٥ - ٨٥
$\frac{3}{8}$	٪ ٢٠	٪ ٩٥	٤٠ - ٥٥
رقم ١٠	٪ ١٥	٪ ٤٠	١٨ - ٣٥
رقم ٤٠	٪ ٢	٪ ١٥	٥ - ١٠
رقم ٢٠٠			

« الحل »

- ١ - ارسم « A » ، « B » ، والنخطوط العرضية الممثلة للمناخل المختلفة بين « A » ، « B » ، كما سبق بيانه . وكذلك مقياس النسبة المئوية لخلط « A » ، « B » .
- ٢ - ارسم بلون آخر (مبيناً على الرسم بسمك أكبر) على كل خط من خطوط المناخل النسب المئوية للحدود المنصوص عليها في المواصفات . شكل رقم (١- ٤٣) .



شكل رقم (١ - ٤٣)

فتلا في هذا الشكل — مبتدئين من أسفل إلى أعلى — الخط المرضى للنسب المثوية للمنخل رقم ٢٠٠ وقعت عليه نقطتان ٥٪ ، ١٠٪ بالنسبة للقياس الرأسى وذلك استيفاء لشروط المواصفات التى تنص على أن تكون النسبة المثوية للحبيبات المارة من رقم ٢٠٠ واقعة بين ١٠٪ ، ٥٪ ثم لون بينها على نفس الخط رقم ٢٠٠ بلون آخر (فى الرسم سمك أكبر) .

٣ — بالمثل بالنسبة للخط الخاص بالمنخل رقم ٤٠ وقع عليه نقطتين أمام ١٨٪ ، ٢٥٪ بالنسبة للقياس الرأسى وذلك استيفاء لشروط المواصفات التى تنص على أن تكون النسبة المثوية للحبيبات المارة من رقم ٤٠ واقعة بين ٣٥٪ ، ١٨٪ وكرر نفس الطريقة لباقي الخطوط .

٤ — يلاحظ من الرسم أنه لإمكان الحصول على تدرج حبيبي مطابق للواصفات بالنسبة لحدود النسبة المثوية لكافة المقاسات الحبيبية فإن الأجزاء الثقيلة يجب أن تقع تحت بعضها البعض بحيث يمكن أن يقطعها خط رأسى يمر بها جميعاً بدون أن يتركها منها . وغالباً لا يقع الحد الأدنى أو الحد الأعلى للنسب المثوية المنصوص عليها بالمواصفات لكل قطر حبيبي تحت خط رأسى واحد بل الغالب أن تكون النسب المثوية للنهايات القصوى والصغرى مختلفة ولذلك يحدد الحدان الأعلى والأدنى لنسبة خلط كل من «A» ، «B» ، وذلك بالخطين «E» ، «F» .

ويلاحظ أن أى خط رأسى بين هذين الخطين يقع فى حدود النسب المثوية المنصوص عليها فى المواصفات .

ويتضح من الرسم أن «E» ، «F» ، يقطعان مقياس نسبة خلط «B» ، «D» فى النقطتين اللتين تمثلان النسب المثوية بالوزن التى تؤخذ من كل منهما وفى هذه الحالة يقع المدى المطلوب بين :

$$A = 53\% \rightarrow 71\%$$

$$B = 47\% \rightarrow 26\%$$

فإذا خلط ٦٠٪ من «A» ، ٤٠٪ من «B» بالوزن أى ثلاثة أجزاء من «A» وجزءان من «B» كما يمثل ذلك الخط «G» فيمكن الحصول على التدرج الحبيبي (الذى

يعين من تقاطع «G» مع خطوط المناخل (كما هو مبين في الجدول رقم (١-٢٥))
وهو في حدود المواصفات المطلوبة .

جدول رقم (١ - ٢٥)

التدرج الحبيبي للركام الخليط مقارنا بحدود المواصفات

مقاس المنخل	النسب المئوية المارة (المواصفات)	G النسب المئوية المانرة
$\frac{3}{4}$ بوصة	٪ ١٠٠	٪ ١٠٠
$\frac{3}{8}$ بوصة	٪ ٨٥ — ٦٥	٪ ٨٢
رقم ١	٪ ٥٥ — ٤٠	٪ ٥٠
رقم ٤	٪ ٣٥ — ١٨	٪ ٢٥
رقم ٢	٪ ١٠ — ٥	٪ ٧

ونفرض جدلا أن المواصفات تنص على أن تكون النسبة المئوية من المنخل رقم ٢٠ تقع بين ٣ ٪ ، ٥ ٪ ، فإذا رجعنا إلى الرسم بالشكل رقم (١ - ٤٣) ووقعنا على الخط العرضي الممثل لمنخل رقم ٢٠ المدى بين ٣ ٪ ، ٥ ٪ فإنه سيتبين لنا أنه لن يوجد أى خط رأسى واحد يمكن أن يمر بكافة حدود النسب المئوية المطلوبة في المواصفات لكل منخل .

ومعنى هذا أن هذين المصدرين «A» ، «B» ، لن يصلحا للحصول على تدرج حبيبي مطابق للمطلوب . وأنه يجب أن نبحث عن ركام آخر يحتوى على مدى أعلى للحبيبات المارة من رقم ٢٠٠ كما سنوضح ذلك في المثال التالى .

مثال (٢) :

المطلوب خلط الركام «A» ، «B» ، «C» ، المبيضة تدرجاتها الحبيمية بالجدول رقم (١ - ٢٦) لإمكان الحصول على مخلوط مستوف لتدرج حبيبي مطابق للمواصفات المبيينة بالجدول المذكور .

ج-ول رقم (١ - ٢٦)


التدرج الجبلي للركم A, B, C ومواصفات الركام الخليط

المنخل	النسبة المئوية المارة			المواصفات
	٨٠	B	C	
$\frac{3}{4}$ بوصة	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
$\frac{2}{8}$ "	٧٠	١٠٠	١٠٠	٨٥-٦٥
رقم ١٠	٣٠	٩٠	١٠٠	٥٥-٤٠
رقم ٤٠	٢٠	٥٠	٩٠	٣٥-١٨
رقم ٢٠٠	٢٠	٥٠	٧٠	١٠-٥


الحل :

لا يمكن حل مثل هذه المسألة فإن المهندس يجب أن يدرس التدرج الجبلي لكل ركام على حدة ومدى اختلافه عن المواصفات . ثم خلط أى اثنين منها ثم أخذ المخلوط وحساب إمكانية خلطه مع الركام الثالث .


فإذا حاولنا إمكانية خلط C ، ، D ، لتبين من الشكل رقم (١ - ٤٤) أنه لن يوجد خط رأسى يقطع كافة النسب المئوية المطلوبة في المواصفات بالنسبة للأقطار الحيدية المختلفة وبقيين لنا أننا إذا أخذنا خطأ رأسياً عند الحد الأدنى لمواصفات منخل رقم ١٠ فإنه سيقطع خط المنخل رقم ٢٠٠ خارج المدى المطلوب في المواصفات وأنه يقطع خط رقم ٢٠٠ في ١٢٪ بينما المطلوب في المواصفات هو ١٠٪ فقط . كما أن الشكل رقم (١ - ٤٤ ب) يبين أن خلط C ، ، D ، ينتج عنه خلطة لن نفي بالمواصفات المطلوبة للحيبيات المارة من $\frac{3}{8}$ ورقم ١٠ ورقم ٤٠ . ولا يمكن حل هذه المسألة نرجع إلى الشكل رقم (١ - ٤٤ ج ، د) ونفرض أننا خلطنا A ، ، B ، كما هو مبين في دحره ، ثم نختار موقع E ، بحيث ينتج عن خلطه مع C ، نسب مئوية في حدود المواصفات السابق ذكرها وفي الشكل رقم (١ - ٤٤ ج) نرى أن E ، ينتج من خلط A ، ، B ، مع جزء واحد من D ، أى (A + B) كما يتضح من الرسم أن التدرج الجبلي للمخلوط D ، هو كما الموضح في الجدول رقم (١ - ٢٧) .




شكل رقم (١ - ٤٤ « ا »)



شكل رقم (١ - ٤٤ « ب »)



شكل رقم (١-٤٤ ج)



شكل رقم (١-٤٤ د)

جدول رقم (١ - ٢٧)
التدرج الحبيبي للركام الخليط

المتخل	النسبة المئوية المارة
$\frac{3}{4}$ بوصة	١٠٠
$\frac{3}{8}$ بوصة	٧٦
رقم ١٠	٤٢
رقم ٤٠	٢٦
رقم ٢٠٠	٢,٦

والشكل (و) يبين خطط « C » ، « E » ،
للحصول على المخلوط النهائي « F » الذي يطابق
التدرج الحبيبي المطلوب في المواصفات .

ونجد من الرسم أن F يقع في حدود
المواصفات وذلك بأخذ ٠.٩٪ من E و ١٠ ٪
من C .

ولإمكان تعيين النسب المئوية للأوزان التي
يجب أن تؤخذ من كل من « A » ، « B » ، « C »
للحصول على المخلوط « F » فإن :

$$A : B = 0.8 : 0.2$$

$$(A+B) : C = 0.9 : 0.1$$

$$A : B : C = 0.9 : (0.8) : 0.9 \times 0.2 : 0.10 \\ = 0.72 : 0.18 : 0.10$$

وبذلك نأخذ ٧٢٪ من « A » ، ١٨ ٪ من « B » ، ١٠ ٪ من « C » أما الخليط
« F » فيكون له التدرج الحبيبي الموضح في الجدول رقم (١ - ٢٨) وهو مطابق
للمواصفات .

جدول رقم (١ - ٢٨) التدرج الحبيبي للركام الخليط وحدود المواصفات

المتخل	النسبة المئوية المارة « F »	المواصفات النسب المئوية المارة
$\frac{3}{4}$ بوصة	١٠٠	٣٠٠
$\frac{3}{8}$ "	٧٨	٨٥-٦٥
رقم ١٠	٤٨	٥٥-٤
رقم ٤٠	٣٢	٣٥-١٨
رقم ٢٠٠	٩	٣٠-٥

وبالإمكان عمل تحقيق حسابي على صحة النسب المذكورة لخلط نسب مئوية بالوزن من كل من «A»، «B»، «C» بواقع ٧٢٪، ١٨٪، ١٠٪ على الترتيب كما يتبين من الجدول رقم (١ - ٢٩) :

جدول رقم (١ - ٢٩) — تحقيق حسابي للركام الخليط

المختل	٧٢٪ من «A»	١٠٪ من «B»	١٠٪ من «C»	المجموع
بوصة $\frac{3}{4}$	$72 = 100 \times 0,72$	$18 = 100 \times 0,18$	$10 = 100 \times 0,10$	$100 = 10 + 18 + 72$
بوصة $\frac{3}{8}$	$50,4 = 70 \times 0,72$	$18 = 100 \times 0,18$	$10 = 100 \times 0,10$	$78,4 =$
رقم ١٠	$21,6 = 30 \times 0,72$	$18 = 90 \times 0,18$	$10 = 100 \times 0,10$	$49,4 =$
رقم ٤٠	$14,4 = 20 \times 0,72$	$9 = 50 \times 0,18$	$9 = 90 \times 0,10$	$32,4 =$
رقم ٢٠	$1,44 = 2 \times 0,72$	$9 = 5 \times 0,18$	$7 = 70 \times 0,10$	$9,24 =$

ويتضح من مقارنة التدرجات الحبيبية الناتجة حسابياً أنها تطابق تماماً التدرجات الحبيبية التي حصلنا عليها بطريقة الرسم .

١٢ — الطين والطفل والراب الناعم بالركام :

وجود هذه المواد بالركام بكميات كبيرة يجعله غير صالح للخرسانة لأنه يتسبب عنها ضعف شديد في مقاومة الخرسانة وتأخير زمن تفاعل الاسمنت مع الماء بالخرسانة وخصوصاً إذا كانت مغلفة لحبيبات الركام فإنها تمنع أو تضعف تماسك الركام والاسمنت كما يتسبب عن وجودها زيادة الانكماش بالجفاف في الخرسانة الذي ينتج عنه الشروخ .

ويجب ألا تتعدى كمية الطين والمواد الناعمة بالركام المقادير الآتية :

٣٪ بالوزن من الرمل أو الزلط المكسر .

١٠٪ بالوزن من رمل الحجارة المكسرة .

١٪ بالوزن من الركام الكبير .

وفي حالة زيادة كمية الطين أو المواد الناعمة عن النسب المذكورة يمكن استعمال الركام ١. ذات الاختبارات على عدم إضرارها بالخرسانة . وقد يفيد الطين والمواد الناعمة

إذا كانت دهيجه وبكيات بسيطة جداً في ملء الفراغات الصغيرة في الخرسانة قليلة الاسمنت وذات المقاومة غير العالية .

(ب) الخواص الكيميائية

١ - مدلول الخواص الكيميائية للركام :

التعبير التقليدي عن الركام هو أنه مادة مائنة خاملة ذات حصة سلبية للحصول على الوزن والحجم المطلوب ولكن هذا التعبير غير مطلق حيث لا تكون كل حبيبات الركام خاملة بعد تغليفها بالاسمنت ويصعب أى تفاعل كيميائى مشا كل خطيرة معقدة في الخرسانة ويمكن تلخيص التفاعل الكيميائى الذى يظهر بصفة عامة في الاعمال الخرسانية فيما يلي :

(١) إذا كان بالركام أملاح قابلة للذوبان فتسبب في تبقيع وتزهير السطح الخارجى للخرسانية

(ب) إذا كان بالركام مواد كيميائية تتفاعل مع الاسمنت وبعض الشوائب العضوية تمثل هذا النوع من التفاعل والذى يؤثر على قوة الخرسانة وتحملها على مرور الزمن . ويسبب تأكسد بيريت الحديد تفتت وطفقة في الخرسانة .

(ح) إذا كان الركام يتفاعل مع الاسمنت العالى القلوية (ظاهرة التفاعل القلوى للركام) ويسبب تشرخ الخرسانة ونفصا في المرونة والمقاومة .

٢ - ثبات حجم الركام : (Soundness of Aggregates)

يعين ثبات حجم الركام بغمر الحبيبات في محلول كبريتات الصوديوم أو المغنسيوم لمدة من ١٦ إلى ١٨ ساعة ثم يجفف الركام بعد ذلك في فرن وتكرر عملية الغمر والجفاف عدة مرات حسب عدد الدورات المطلوبة ويعتبر الركام ثابت الحجم إذا لم يحدث أى تشرخ أو تفتت وفي هذه الحالة يتوقع مقاومة الركام للتفتت تحت ظروف العوامل الجوية .

٣ - التفاعل القلوى للركام : (Alkali Aggregate Reaction)

إذا استعمل عند خلط ركام من شكل معين متبلور من السليكا يتواجد

في بعض الصخور البركانية الحامضية مع أسمنت به نسبة عالية من القلويات فيحدث تفاعل بين هذا الركام والقلويات ينتج عنه زيادة في الحجم تحدث أحياناً بعد سنتين أو أكثر من صب الخرسانة . وينتج عن زيادة الحجم تشرخ وتفتت الخرسانة ويمكن تلخيص هذه العملية فيما يلي :

أثناء عملية الخلط والمدة التي تليها تذوب كمية كبيرة من القلويات الموجودة بالأسمنت ، ومع استمرار تفاعل الأسمنت مع الماء فإن سليكات وألومينات الكالسيوم الموجودة بمجينة الأسمنت تمتص الماء فتجمل المحلول أكثر قلوية ثم شديدة القلوية . ويهاجم هذا المحلول الشديد القلوية أجزاء الركام السهلة التأثر مكوناً جيلائينات من السليكا القلوية وهذه الجيلائينات (الهلاميات) تتصف بالثراة للماء ولذلك فإنها تمتص الماء بشدة من المحلول مكونة ضغطاً هيدروليكيًا داخلياً بالخرسانة يصل أحياناً إلى حوالي ٤ كجم/سم^٢ . وعلى ذلك فإن الضغوط التي تتعدى قيمتها قوة تحمل الخرسانة في الشد تسبب تشرخ الخرسانة بشروخ شعربة دقيقة جداً . وتعمل زيادة تكون المادة الهلامية سالفة الذكر على زيادة وتوسيع رقعة الشروخ الدقيقة وأصعد إلى سطح الخرسانة خلال هذه الشروخ المادة الهلامية ويتسبب ذلك في ضعف مقاومة الخرسانة ... وليس هناك معلومات كاملة عن نوع الركام الذي يتسبب في هذا التفاعل الذي يحدث إذا استعمل هذا الركام مع الأسمنت المحتوى على نسبة عالية من القلويات . وعلى ذلك الملاحظة هذا التفاعل يراعى تحديد نسبة القلويات التي تحتويها الأسمنت وقد حددتها بعض المواصفات بما لا يزيد عن ٠,٦٪ من وزن الأسمنت ، ومن حسن الحظ لم تظهر الأعمال الخرسانية في مصر أى أثر لظاهرة التفاعل القلوي للركام .

٤ - المواد العضوية بالركام : (Organic Impurities)

توجد المواد العضوية بكميات متفاوتة بالركام الطبيعي حواء من الحجر أو من عمليات النقل ويفيد غسل الركام في إزالة المواد الغائبة منها ووجودها بكميات كبيرة بالركام يضر بالخرسانة حيث قد تتفاعل مع الأسمنت أو تنظف الحبيبات فتمنع التماسك أو تؤخر زمن شك وتصلد الأسمنت وبالتالي تضعف الخرسانة .

٥ - العناصر والاملاح غير المرغوبة بالركام :

الفحم ومخلفاته وعناصر الكبريتور مثل كبريتور الحديد والميكا والاملاح الكيميائية الذائبة وخاصة أملاح الكبريتات وجميعها تسبب ضعفاً للخرسانة إذا احتواها بعضها أو كلها الركام وذلك لتفاعلها مع الأسمنت أو نتيجة تكوين طبقات هشة بالخرسانة كالميكا أو لزيادة حجم الخرسانة مقسبياً في الشرخ .

(ج) لخواص الميكانيكية

١ - صلادة الركام : (Hardness of Aggregates)

تعين صلادة الركام بإجراء اختبار البرى Abrasion على عينة اسطوانية الشكل ٢٥ ملمتر وارتفاعها ٢٥ مم وباستعمال رمل مقاسه قياسي كجادة حاكمة مع دوران عينة الاختبار على قرص دائري ووضع ثقل وزنه ١٢٥٠ جم فوق العينة . وتحسب صلادة الركام بعد إتمام ١٠٠٠ دورة من الصيغة التجريبية الآتية : معامل الصلادة = $20 - \sqrt{P}$ (حيث و = الفقد أو الوزن بالجرام) .

٢ - متانة الركام : (Toughness of Aggregates)

تعين متانة الركام بإجراء اختبار المتانة على عينة اسطوانية الشكل قطرها ٢٥ مم وارتفاعها ٢٥ مم وفي هذا الاختبار تسقط مطرقة قياسية وزنها ٢ كجم بيداً من ارتفاع سنتيمتر واحد على عينة الاختبار ثم يكرر ذلك مع زيادة الارتفاع في كل مرة عن سابقتها بمقدار سنتيمتر واحد ويكون عدد الدقات اللازمة لكسر العينة هو مقياس متانة الركام .

٣ - مقاومة الركام الكبير للتمشيم (Grushig Strength of Coarse Aggregates)

هذه الخاصة ليست بذات أهمية للركام الكبير المستعمل في المنشآت الخرسانية إذا ما لوحظ أن مقاومة الخرسانة العادية للتمشيم حوالى ٢٥٠ كجم/سم^٢ بينما مقاومة تمشيم الركام الكبير من المصادر الطبيعية تتراوح من ٧٠٠ كجم/سم^٢ إلى ٢٠٠٠ كجم/سم^٢ وأكثر . ولذلك يفيد معرفتها في الخرسانة الخاصة بالرصف والمعرضة للتآكل فقط وتحدد تلك المقاومة بمعامل التمشيم طبقاً للاختبار الخاص بذلك حيث يجب ألا يزيد عن ٤٠٪ للخرسانة للمنشآت العادية وعن ٣٠٪ للخرسانة التي تتعرض أسطحها للتآكل

ويعتبر أيضاً معامل التثسيم (Aggregate Crushing Value) دلالة على مدى مقاومة الركام للصدم .

٤ - تحمل الركام مع الزمن : (Durability of Aggregates)

(١) المقاومة للعوامل الجوية : تقاوم الصخور المعروقة والزلط العوامل الجوية بالدرجة الكافية التي تضمن استمالتها في أعمال الخرسانة ويراعى عدم مقاومة الصخور الطليقة لذلك

(ب) المقاومة للحريق : يختلف الركام في مقاومته للحريق حسب مصدره ، فأحسنها هو خبث الأفران العالية والحجر الخفاف والطوب المسكر والزلط الجيري أما الركام القليل المقاومة فهو كسر الجرانيت والبازات والزلط السليسي .

(ج) المقاومة للبرى : تختص بركام أعمال الرصف ويعتبر الحجر الجيري الصلد من الأنواع المناسبة لهذه العملية والتي تقاوم البرى وتقاس أو تقارن تلك الخاصة بمعامل الصلادة .

سادساً : مناولة وتخزين الركام

(Handling & Storage of Aggregates)

تكون إجراءات وعمليات مناولة وتخزين الركام بحيث لا ينتج عنها أى انفصال حبيبي ، أى تركيز الركام الصغير في ناحية والكبير في ناحية أخرى أو بحيث لا تضاعف شوائب أو مواد عضوية للركام أو ماء أو أية مواد ضارة وذلك أثناء تلك العمليات . ويبين كل من الشكل رقم (١ - ٤٥) ورقم (١ - ٤٦) الطرق الصحيحة وغير الصحيحة لمناولة وتخزين الركام .

سابعاً : اختبارات الركام


(١) عينات الاختبار (Test Samples)

(١) مصدر العينات : يحسن أخذ العينات من الركام المنقول بالمربات أو المواقين أو أية وسيلة أخرى أثناء تعبئته بالحجر أو عند مكان التوريد كما يمكن أخذ العينات من أماكن التخزين سواء في الحجر أو في أى مكان آخر .


(ب) طريقة تحضير العينات : تحضر العينة بأخذ كيات من الركام متساوية على وجه التقريب من مواضع مختلفة على أن يكون ذلك من نقط متفرقة على جوانب

ويعود مدقة - تحوي المادة الساقطة من نهاية السير الناقل - تمنع الرياح من فصل المواد الصغيرة عن الكبيرة ويمكن عمل فتحات لتفريق المراتب المختلفة

المسقط للملحمة من نهاية السير الناقل يسرع للرياح بفصل المواد الصغيرة عن الكبيرة



A chimney surrounding material falling from end of conveyor belt will prevent wind from separating fine and coarse material. Openings may be provided to discharge material at various elevations.



Free fall of material from end of conveyor belt will permit wind to separate fine and coarse material

Unfinished or fine aggregate storage - dry materials.

تخزين المواد الجافة غير المنتهية أو الصغيرة



Placing aggregates in stockpiles in individual units not larger than a truck load and in layers will prevent segregation.

وضع الركام في كميات في وحدات مقدره بتزبير كل شئ على حدة لئلا يحدث طبقات سوف ينعكس هذا



Allowing aggregates to run down slopes causes separation of sizes. The use of bulldozers is undesirable.

السماح بالركام بالجري أسفل المسيل بسبب انفصال في المقاسات واستعمال البلدوزر (بولدوزر) غير مرغوب

Stockpiling screened aggregate.


تخزين الركام المنقوع



With bottom sloping 50° from horizontal in all directions to outlet with all corners properly rounded there will be free flow to the outlet.

يجعل القاع مائل بزاوية 50° عن الأفق في كل الاتجاهات حتى يخرج مع جعله كل السواحل دائرية بشكل مناسب ينعكس ذلك في الشبابة

Slope of aggregate bin bottoms.



Flat bottom bins or those having insufficient slope or sharp corners will not permit free flow to the outlet.

الصوامع ذات القاع المسطح أو مائلة غير كافية أو بها زوايا حادة سوف تفسد بالتساوي المواد الخارج



Material should drop vertically into bin directly over discharge opening to retain uniformity.

يجب أن تسقط المادة رأسياً في داخل الصرمه مباشرة فوق فتحة التفريق لئلا يحدث عدم انتظاميه



Chuting material into bin on an angle and against side of bin result in separation of sizes.

رمس المادة داخل الصرمه بزاوية وعلى جانب الصرمه ينعكس منه انفصال في المقاسات

Aggregate bin filling ملء صرمه الركام

CORRECT AND INCORRECT METHODS OF HANDING AND STORING AGGREGATES.

الطرق الصحيحة وغير الصحيحة لمناولة وتخزين الركام


شكل رقم (١-٤٥)



Correct

دیسہ اوردن افرست
لوضع المارة في كومة في
رمدات لتلك في مكانها
ولا تجرى أسفل الميرل

Crane or other means of placing material in pile in units which remain where placed and do not run down slopes.



Incorrect

Methods which permit the aggregate to roll down the slope as it is added to the pile, or permit hauling equipment to operate over the same level repeatedly.

طوبه تسحب يد مريح الرلام
الواسطة الميرل عند اضافتها
المكورة اوردن للمعدات
المعوية بالقره لتعمل
على نفس المستوى باستمرار



Correct

تبنى الكومة بمركبة نصف نظرية
في طبقات افقية بالبولدزدر
منه افراد الساقطه من السير
النائل وقد يحتاج الأمر
الى ساهم مبروت لدر تمام
هذا الترتيب

Pile built radially in horizontal layers by bulldozer working from materials as dropped from conveyor belt. A rock ladder may be needed in this set-up.



Incorrect

Bulldozer stacking progressive layers on slope not flatter than 3:1.

يخزن البولدزدر
لطبقات تزايديا
يل فزيد تفلطه
منه ١:٢

Stockpiling of finish - screened coarse aggregate. (When permitted)

تخزين كومات الركام الكبير المتفرد الجاهز



Correct

تأط المارة الساقطه من واجه الميرل
بجثة لقم الرياح منه فصل المواد
الصغيرة من الكبيرة
وتحجز كمحات من الطلي
لغير المواد في مناطق
رأسية مختلفة على الكومة

Chimney surrounding material falling from end of conveyor belt to prevent wind from separating fine and coarse materials. Openings provided as required to discharge materials at various elevations on the pile.



Incorrect

السقوط الحر للمارة من نهاية
عاليه ليس للرياح بفصل
المواد الصغيرة من
الكبيرة

Sand or combined aggregate storage. (Dry materials)

تخزين الرمل اوالركام الجليط (سرا با فنت)

Incorrect methods of stockpiling aggregates cause segregation and breakage.

تخزين الركام في كومات بطرق غير صحيحة يسبب الانفصال والتكسير

المصدر من أعلاه ومتصفه وأسفله ثم تخلط هذه الكميات مع بعضها البعض خلطاً تاماً لتكوين العينة الكلية الممثلة للركام . ويراعى عند أخذ كميات الركام المذكورة أن تكون ممثلة تماماً لغالبية الحبيبات ولا تؤخذ من نقطة تتركز فيها الحبيبات الكبيرة كما يحدث عادة في أسفل الأكوام كما يجب ألا يقل عدد للنقطة التي تؤخذ منها كميات الركام عن عشر نقط . وفي حالة تحضير العينات تحت ظروف غير عادية يراعى أن تكون نقطة أخذ كميات الركام من المصدر كثيرة بحيث تكون العينة الكلية أكبر لضمان تمثيلها للركام تمثيلاً صحيحاً . ويحسن أن يكون عدد تلك النقاط ووزن كمية الركام المأخوذ من كل نقطة ووزن العينة الكلية كما هو مبين بالجدول رقم (١ - ٣٠) .

جدول رقم (١ - ٣٠) وزن عينات الركام

المقاس الاعتباري الاكبر (مم)	عدد نقط أخذ الركام	وزن كمية الركام المأخوذة عند كل نقطة (كيلو جرام)	وزن العينة الكلية (كيلو جرام)	وزن عينة الاختبار (كيلو جرام)
٣٨,١	٢٠	١٠	٢٠٠	٥٠
٣٢	٢٠	١٠	٢٠٠	٥٠
٢٥,٤	٢٠	١٠	٢٠٠	٥٠
١٩	٢٠	٥	١٠٠	٢٥
١٦	٢٠	٥	١٠٠	٢٥
٩,٥١	٢٠	٤	٨٠	٢٠
٤,٧٦	١٠	٤	٤٠	١٠

(ح) السمية الكلية للركام : (Main Sample of Aggregates)

تؤخذ عينة واحدة لكل ٥٠٠ م^٣ من الركام إلا في الحالات التي يكون فيها الركام مأخوذاً من محاجر معروفة الخواص فيجوز الاكتفاء بعينة واحدة بشرط ألا يكون هناك اختلاف واضح في الركام المورد .

وبجب أن يذكر حجم كمية الركام الكلية المأخوذة منها العينة ويمكن تمثيل هذه الكمية بعينة واحدة إذا كان المطلوب معرفة خواص الركام أما إذا كان المطلوب الحصول على

معلومات خاصة تبين مدى اختلاف الركام فيجب تحضير بضع عينات تمثل كل عينة منها الركام المأخوذ على فترات محددة من الكمية الكلية مع مراعاة أن يكون عدد هذه النقاط طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (١ - ٣٠) .

(د) تعبئة عينات الاختبار :

يجب أن تكون الأوعية التي ترسل فيها عينات الركام لمعامل الاختبار متينة تتحمل أية ظروف سيئة أثناء الشحن كما يجب ألا يفقد أى جزء من الركام ، لا سيما المواد الناعمة .

ويتوقف نوع وعاء التعبئة على طريقة شحن عينة الاختبار وتستهمل الأكياس ذات النسيج المقوى المضموم أو الصناديق الخشبية المحكمة أو الاسطوانات المعدنية .

ويراعى في حالة تعبئة الركام الصغير تبطين الأكياس والصناديق الخشبية بعدة طبقات من الورق . ويمكن استعمال الصناديق المصنوعة من الصفائح في تعبئة الركام بشرط أن يكون غطاؤها محكما . كما قد يحتاج الأمر في بعض الحالات تغليف هذه الصناديق بغلاف خشبي .

ويراعى ألا يتعدى وزن العبوة الواحدة لعينات الاختبار ٣٠ كيلو جراما وفى حالة زيادة وزن العينات المرسله عن ذلك تقسم إلى عدة عبوات بحيث لا تزيد أى عبوة عن الوزن سالف الذكر كما يراعى تمييز كل عبوة بعلامة خاصة .

(هـ) بيانات عن الركام ترفق بعينات الاختبار .

يرفق بكل عبوة لعينات الاختبار اسم ووظيفة الشخص الذى قام بتحضير العينة وكذلك البيانات الآتية من مصدر الركام :

- ١ - اسم ومكان المنطقة .
- ٢ - اسم ومكان المحجر .
- ٣ - تحديد مكان أخذ الركام من المحجر .

٢ - التحليل بالمناخل للركام الكبير والركام الصغير
(Sieve Analysis of Coarse and Fine Aggregates)

(أ) الفرض :

١ - تحديد التوزيع الحجمي لجسيمات الركام الكبير والركام الصغير وذلك بطريقة التحليل بالمناخل القياسية مع توزيع التدرج الجببي للركام بيانياً ومقارنته بالحدود المبينة في المواصفات القياسية لركام الخرسانة .

٢ - تحديد نسبة خلط الرمل والزلط الواجب استعمالها للحصول على ركام شامل ذي منحني تدرج جببي معين .


٣ - تحديد معايير النعومة لكل من الركام الكبير والصغير والشامل .

٤ - تحديد مدى صلاحية الركام وملاءمته للأعمال الخرسانية .

(ب) الأجهزة :

١ - مجموعة من المناخل القياسية لكل من الركام الكبير والركام الصغير والركام الشامل كالمبينة بالجدول رقم (١ - ٣١) .

٢ - ميزان حساس لا تقل حساسيته عن ٠,١ ٪ من وزن عينة الاختبار .



شكل رقم (١ - ٤٧)
فضاع رأسى في هيكل المنخل القياسى

جدول رقم (١ - ٣١)
المناخل القياسية لاختبار التدرج الحبيبي للركام

نوع الركام	المناخل القياسية (مم)
الركام الكبير	٣٨٨١ - ٣٢ - ٢٥٤ - ١٩ - ١٦ - ٩٥١ - ٤٧٦
الركام الصغير	٤٠٧٦ - ٢٨٣ - ٢٤١ - ٠٧٠٧ - ٠٣٥٤ - ٠١٧٧
الركام الشامل	٣٨٨١ - ٣٢ - ٢٥٤ - ١٩ - ١٦ - ٩٥١ - ٤٧٦ - ٢٨٣ - ١٠١ - ٠٧٠٧ - ٠٣٥٤ - ٠١٧٧

(ح) طريقة إجراء الاختبار :

تحضير عينة الركام اللازمة لهذا الاختبار بالأوزان المبينة بالجدول رقم (١ - ٣٢)

جدول رقم (١ - ٣٢)

أوزان عينات الركام لاختبار التدرج الحبيبي

٤,٧٦	٩,٥١	١٦	١٩	٢٥,٤	٣٢	٣,٨١	للمقاس الاعتباري الأكبر للركام (مم)
١,٠	٢,٥	١٠	١٠	٢٠	٢٠	٢٠	وزن العينة اللازمة للاختبار على وجه التقريب كجم
٠,٥٠	١,٢٥	٥	٥	١٠	١٠	١٠	أقل وزن العينة اللازمة للاختبار (كجم)

وذلك من العينة المجهزة طبقاً لما هو مبين سابقاً ، ويكون ذلك بطريقة التقسيم الرباعي يدوياً أو آلياً . ويراعى تجفيف العينة في الهواء قبل وزنها أو إجراء تجربة التخل عليها ثم يجرى اختبار التدرج الحبيبي للركام كالآتي :

١ - توزن عينة الركام الجافة بدقة وليكن وزنها د . د .

٢ - تخل العينة بعد ذلك على المناخل القياسية على التعاقب بحيث يبدأ التخل على المنخل الأكبر وينتهي بالمنخل الأصغر ويراعى أن تكون المناخل سليمة ونظيفة تماماً قبل استعمالها .

٣ - تجرى عملية النخل بهز المناخل ميكانيكياً أو يدوياً مدة كافية بحيث لا يمر من أى منخل بعدها إلا آثار بسيطة مع مراعاة ألا تقل مدة النخل فى أية حال عن دقيقتين .

٤ - تكون عملية النخل بتحريك المنخل رأسياً أو أفقياً وذلك بهزه أماماً وخلفاً يمينا وشمالاً ودائرياً فى اتجاه عقرب الساعة وعكسه ، كما يحرك المنخل من وقت لآخر بحركة التنافية (Jarring action) حتى يتحرك الركام باستمرار فوق وجه المنخل ليقيسر لحبيباته فرصة المرور من فتحات المنخل .

٥ - يراعى أثناء نخل الركام الكبير أن لا تجبر حبيباته على المرور من فتحات المنخل بالضغط عليها باليد وفى حالة المناخل ١٩ مم أو أكبر يسمح بمساعدة حبيبات الركام على المرور من فتحات هذه المناخل .

٦ - يراعى أثناء نخل الركام الصغير إمكانية فرك التكتورات المتجمعة إن وجدت بضغطها على جدار المنخل وكذلك تستخدم فرشاة مناسبة لحك ظهر المنخل لإخلاء فتحاته من الركام الصغير كما يراعى استعمال فرشاة ناعمة فوق وجه المنخل ١٧٧،٠ مم لمنع حدوث تجمع الركام التاعم مع عدم إحداث أى ضغط على سطح هذا المنخل .

٧ - توزن مقادير الركام المحجوزة على كل منخل على حدة بالميزان الحساس سالف الذكر وليكن وزنها ١ ، ب ، ج ، د ، ... إلخ .

٨ - يراعى عند إجراء النخل ألا تحمل أوجه المناخل بوزن كبير على أن لا تتعدى الكمية المحجوزة على مناخل الاختبار بعد انتهاء عملية النخل عن الأوزان المبينة بالجدول رقم (١ - ٣٣) .

جدول رقم (١ - ٣٣)

كمية الركام المحجوزة على المناخل القياسية لاختبار التدرج الحبيبي للركام

المنخل (مم)	٢٨,١	٣٢	٢٥,٤	١٩	١٦	٩,٥١
أكبر وزن للركام المحجوز (جرام)	٥٠٠٠	٤٠٠٠	٣٥٠٠	٣٠٠٠	١٠٠٠	٥٠٠
المنخل (مم)	٤,٧٦	٢,٨٣	١,٤١	٠,٧٠٧	٠,٣٥٤	٠,١٧٧
أكبر وزن للركام المحجوز (جرام)	٤٠٠	٢٠٠	١٠٠	٧٥	٥٠	٤٠

(د) النتيجة :

١ - تحسب النسبة المئوية للركام المحجوز والنسبة المئوية المارة من كل منخل من الأوزان المحجوزة على كل منخل وذلك كما هو موضح بالمثال المبين بالجدول رقم (١ - ٢٤) .

جدول رقم (١ - ٢٤)

مثال يبين طريقة حساب النسبة المئوية المحجوزة والنسبة المئوية المارة في اختبار التدرج الحبيبي للركام الكبير


النسب المئوية المارة من الركام	النسبة المئوية المحجوزة من الركام	الوزن الكلى المحجوز على كل منخل	الوزن المحجوز على كل منخل	المنخل (مم)
$100 \times \frac{1}{و} - 100$	$100 \times \frac{1}{و}$	أ	أ	٣٨١
$100 \times \frac{أ+ب}{و} - 100$	$100 \times \frac{أ+ب}{و}$	أ + ب	ب	١٩
$100 \times \frac{أ+ب+ج}{و} - 100$	$100 \times \frac{أ+ب+ج}{و}$	أ + ب + ج	ج	٩.٥١
$100 \times \frac{أ+ب+ج+د}{و} - 100$	$100 \times \frac{أ+ب+ج+د}{و}$	أ + ب + ج + د	د	٤.٧٦

٢ - يمكن توضيح التدرج الحبيبي للركام بيانيا بواسطة منحنى لإحداثياته الرأسية تمثل النسبة المئوية المارة من المنخل وإحداثياته الأفقية تمثل فتحات المناخل موقفة بمقياس رسم حسابي أو لوزاريتي كما هو موضح بالشكلين رقم (١ - ٤٨) ورقم (١ - ٤٩) .

٣ - تحديد كمية الطين والمواد الناعمة بالركام الصغير


الفرض :

الفرض من إجراء هذا الاختبار هو تحديد كمية الطين والمواد الناعمة في الرمل المختبر وذلك بطريقة المعمل وبطريقة موقع العمل .



شكل رقم (٤٨ - ٥١)

لوحة الرسم البياني للتدرج الحبيبي للركام بمقياس رسم حسابي لفتحات المناخل



شكل رقم (٤٩ - ١)

لوحة الرسم البياني للتدرج الحبيبي للركام بمقياس رسم لونغاريتمي لفتحات المناخل

أولاً : طريقة المنخل القياسي رقم ٢٠٠ .

يبين هذا الاختبار طريقة تحديد كمية الطين والمواد الناعمة بالركام والتي تمر من

المنخل القياسي ٠.٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠) .

(١) الأجهزة :

١ - منخلان قياسيان ٠.٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠ ، ١٢٥ مم (رقم ١٤) .

٢ - وعاء ذو غطاء محكم تكفي سعته لأن توضع به عينة الاختبار وتغطى بالماء ويسمح بالتقليب دون فقد أى جزء من المادة أو أى قطرة من الماء .

(ب) عينة الاختبار :

تكون العينة مخلوطة خلطاً جيداً ومحتوية على مقدار من الرطوبة يكفى لمنع انفصال الحبيبات عن بعضها البعض ويجب ألا يقل وزن عينة الاختبار بعد جفافها عن الأوزان المبينة بالجدول رقم (١ - ٣٥) .

جدول رقم (١ - ٣٥)

وزن عينة الركام لاختبار كمية الطين والمواد الناعمة

المقاس الاعتبارى الأكبر للركام (مم)	أقل وزن لعينة الاختبار بالكيلو جرام
٤,٧٦	٠,٥٠٠
٩,٥١	١,٥٠٠
١٩	٢,٥٠٠
٣٨,١	٥,٠٠٠

(ج) طريقة إجراء الاختبار :

تجفف عينة الاختبار عند درجة حرارة ١٠٠ - ١١٠°م إلى أن يثبت وزنها وليكن ١٠م ثم توضع فى الوعاء المناسب وتغطى بالماء وتقلب بشدة ، وبعد ذلك يسكب ماء الفسيل مباشرة فوق المنخلين القياسيين ١,٢٥ مم ، ٠,٧٥ مم بحيث يكون المنخل ١,٢٥ مم هو الأعلى .

ويجب أن يكون التقليب من الشدة بحيث يسمح بفصل الحبيبات الناعمة التى تمر من المنخل ٠,٧٥ مم والتى تكون عالقة بالحبيبات الكبيرة مع مراعاة ما أمكن عدم السماح للحبيبات الكبيرة بالهبوط على المنخل مع ماء السيل وتكرر العملية على هذا النحو إلى أن يصبح ماء الفسيل رائقاً ثم تعاد بعد ذلك المواد المحبوزة على المنخلين إلى الوعاء لتضاف إلى العينة المخسولة . وبعد ذلك تجفف هذه الكمية عند درجة حرارة ١٠٠ - ١١٠°م إلى أن يثبت وزنها وليكن ١٠م .

(د) النتيجة :

النسبة المئوية لكميات الطين والمواد الناعمة المارة من المنخل القياسي ٠,٠٧٥ مم

$$100 \times \frac{b-a}{1} =$$

وإذا أريد التحقق من النتيجة السابقة تبخر مياه الفسيل المارة من المنخل ٠,٠٧٥ مم لدرجة الجفاف أو ترشح ثم تجفف ويوزن الراسب وليكن « ح » .

فتكون النسبة المئوية لكميات الطين والمواد الناعمة المارة من المنخل القياسي

٠,٠٧٥ مم

$$100 \times \frac{c}{1} =$$

ثانيا : طريقة الترسيب بموقع العمل :

يمكن بهذه التجربة تحديد كمية الطين والمواد الناعمة بالرمال بطريقة تقريبية بموقع العمل ولا تطبق هذه الطريقة على رمال الأحجار المكسرة .

(١) الجهاز :

مخبار مدرج سعة ٢٠٠ سنتيمتر مكعب

(ب) طريقة اجراء الاختبار :

يوضع ٥٠ سنتيمتر مكعب من الماء النقي في المخبار المدرج ثم تضاف إليه عينة الرمل تدريجيا حتى تصل طبقة الرمل إلى علامة ١٠٠ سنتيمترا مكعبا ويضاف بعد ذلك الماء النقي حتى يصير الحجم الكلي للمخلوط ١٥٠ سنتيمترا مكعب .

ويرج المخلوط بشدة لدرجة تجعل حبيبات الطين الملتصقة بالرمال تتعلق بالماء ويوضع المخبار بعد ذلك على سطح مستو ثم يطرق طرقا خفيفا على جدار المخبار حتى تصبح طبقة الرمل مستوية السطح ويترك لمدة ثلاث ساعات .

(ج) النتيجة :

تحتسب النسبة المئوية لمقدار الطين والمواد الناعمة من ارتفاع الطابقة الراسبة على سطح الرمل بالنسبة لارتفاع الرمل بالمخبار أسفل الطبقة الراسبة .

٤ - كمية الشوائب العضوية بالرمل الصغير

يقصد بهذا الاختبار الاستدلال عن كمية الشوائب العضوية الموجودة بالرمل الطبيعية بطريقة تقريبية . ويفيد الاختبار في معرفة ما إذا كان هناك ضرورة لإجراء اختبارات أخرى على الرمل قبل البث في قبولها .

(١) الجهاز : عدد ٢ مخبر مدرج ذو غطاء زجاجي سعة ٣٠٠ سم^٣ وقطره حوالي ٥ سم .

(ب) طريقة إجراء الاختبار : يختبر الرمل بحالته المورد بها بدون عمل تخفيف له وذلك بأن يملأ المخبر المدرج بالرمل إلى علامة ١٠٠ سم^٣ ثم يضاف إليه محلول ٣٪ أيدروكسيد الصوديوم حتى يصير حجم الرمل والمحلول بعد رجهما ١٥٠ سم^٣ ثم يغطى المخبر بغطائه الزجاجي وفي أثناء إجراء هذا الاختبار يحضر محلوله قياسى في مخبر مدرج سعة ٢٠٠ سم^٣ يتكون من الآتى :

١ ٢ سم^٣ من محلول ٢٪ حامض التنيك المذاب في ١٠٪ كحول .

١ ٧ سم^٣ من محلول ٣٪ أيدروكسيد الصوديوم .

ثم يغطى المخبر بغطائه الزجاجي ويرج بشدة ثم يترك لمدة ٢٤ ساعة .


(ج) النتيجة : تقدر كمية الشوائب العضوية الموجودة بالرمل بمقارنة لون المحلول الموجود فوق الرمل بلون المحلول القياسى بعد مدة ٢٤ ساعة سالفة الذكر فإذا كان لون الرمل أفتح من لون المحلول القياسى اعتبر الرمل مقبولا حيث أن كمية ما به من الشوائب العضوية — إن وجدت — تعتبر عديمة التأثير ، أما إذا كان لون المحلول الموجود فوق الرمل أغم من لون المحلول القياسى فيدل ذلك على احتواء الرمل على كمية ملحوظة من الشوائب العضوية وحينئذ لا يعتبر مقبولا إلا إذا أجريت عليه اختبارات أخرى تبين مدى الضرر الناتج من استخدامه . ويحسن أن يكون ذلك بإجراء اختبار مقاومة الضغط لخرسانة يستعمل فيها الرمل المختبر ومقارنة نتيجته بنتيجة اختبار مقاومة الضغط لخرسانة أخرى استعمل فيها رمل معروف بمجودة خواصه .

ويبين الشكل رقم (١-٥٠) درجات صلاحية الرمل المحتوى على شوائب عضوية في الخرسانة تبعاً لمدى اللون القاتم أو الفاتح الموجود فوق الرمل بالنسبة إلى لون المحلول القياسى .

المشروبات المضوية في رمال الخرسانة

ORGANIC IMPURITIES IN SANDS FOR CONCRETE

لقد تم الرمال بواسطة حمض 3% سداسي
 لتعريضها للتأثير الذي هو البكتيريا ورسوبها
 بغير علة
 sodium hydroxide — resulting colours and suggested ranges of application.



Suitable for use in grade concretes
 May be used in concrete work.
 Should never be used in concrete soil or loam
 Unusually bad sand,

مناسبة للخرسانة
 في جميع رتب الخرسانة
 يمكن استعماله
 في أعمال الخرسانة
 غير المروحة
 لا ينبغي استخدامه
 استعماله في
 الترسبات
 من ردة بكتيريا
 عازلة أرضية
 أو غير ذلك

٥ - الوزن النوعي الظاهري للركام

(١) تعريف :

الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير أو الركام الكبير هو ناتج قسمة وزن الركام على وزن الماء المساوي له في الحجم (وزن الماء المزاح) .
(ب) طريقة إجراء الاختبار :

١ - تفسل عينة الاختبار من الركام الصغير أو الركام الكبير لإزالة الاتربة منها ثم تجفف في فرن مهيئ درجة حرارته تتراوح بين ١٠٠ - ١١٠° مئوية ، ثم يبرد العينة في مجفف وتوزن وتعماد عملية التجفيف والتبريد والوزن عدة مرات إلى أن يثبت الوزن . وليكن هذا الوزن (١) .

٢ - في حالة الركام الصغير يسكب ماء درجة حرارته بين ١٥° ، ٢٥° مئوية في قنينة الوزن النوعي بحيث يعلو إلى أى علامة مناسبة على الجزء المدرج من القنينة ثم يضاف الركام الصغير (١) إلى داخل القنينة ويترك مغموراً لمدة ساعة ويجب لإزالة خفائيق الهواء الموجود وذلك بطرق القنينة طرقة خفيفاً فوق قطعة من اللباد أو بأى طريقة أخرى كما يجب اتخاذ الحيلة لضمان بقاء جدار الجزء المدرج من القنينة جافاً ثم يمين حجم الركام الصغير من الفرق بين القراءة الأولى للماء على الجزء المدرج والقراءة الثانية بعد ساعة من إضافة الركام الصغير وليكن هذا الحجم دب .

وفي حالة الركام الكبير تصب كمية معنومة الحجم من الماء في وعاء معلوم حجمه وليكن دب ، إلى ما يقرب من منتصفه ثم تضاف كمية من الركام الكبير الجاف ذات وزن معلوم د ا ، لثلاً نصف الوعاء تقريباً . ويترك الركام الكبير مغموراً في الماء لمدة ساعة ويزال الهواء المحبوس بتقليب الماء بعناية بواسطة قضيب ثم تضاف كمية أخرى من الماء إلى أن يمتلئ الوعاء تماماً . ثم يمين حجم الماء المستعمل جميعه وليكن دجو .

(ح) النتيجة :

$$١ - \text{الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير} = \frac{١}{ب}$$

$$٢ - \text{الوزن النوعي الظاهري للركام الكبير} = \frac{١}{ب - ج}$$

ملاحظة : يبين الجدول رقم (١ - ٣٦) الوزن النوعي الظاهري بالتقريب لأنواع مختلفة من الركام .

جدول رقم (١ - ٣٦) الوزن النوعى الظاهرى للركام

نوع الركام	حدود الوزن النوعى الظاهرى طن/م ^٣
الرمال	٢٢٥٠ - ٢٢٧٥
الزلط	٢٢٥٠ - ٢٢٧٥
الحجر الجبرى الصلب	٢٢٦٠ - ٢٢٧٠
الجرانيت	٢٢٦٠ - ٢٢٨٠
البازات	٢٢٦٠ - ٢٢٨٠

٦ - الوزن الحجمى والنسبة المئوية للفراغات للركام

(١) الغرض :

الغرض من هذا الاختبار هو معرفة وزن المتر المكعب لكل من الرمل المكبوس (المدموك) والزلط

(ب) عينة الاختبار :

الرمال : تحضر عينة من الرمل وزنها حوالى خمسة كيلو جرام (٥ كجم) .

الزلط : تحضر عينة من الزلط وزنها حوالى خمسة وعشرين كيلو جرام (٢٥ كجم) .

(ج) تعريف : الوزن الحجمى للركام المكبوس أو غيره هو ناتج قسمة وزن الركام على الحجم الذى يشغله هذا الركام .

(د) الاجهزة : يحتاج لإجراء التجربة إلى الاجهزة التالية :

١ - وعاء معدنى لسطوانى الشكل ذو مقايض تكون سعته ومقاساته كما هو مبين بالجدول رقم (١ - ٣٧) ويجب أن يكون الوعاء مشكلاً بحيث تكون مقاساته الداخلية مضبوطة كما يجب أن يكون متيناً حتى يحتفظ بشكله مع الاستعمال المتكرر .

٢ - قضيب كبس معدنى مستقيم بقطر حوالى ١٥ ملليمترًا وطوله لا يقل عن ٥٠ سنتيمترًا وأن يكون أحد طرفيه على شكل مخروطى وبنهاية مستديرة طوله ٢٥ ملليمترًا .

٣ - ميزان حساسيته ٠,٥٪ من وزن عينة الاختبار .

ويجب التحقق من سعة الوعاء وذلك بتعيين وزن الماء الذى يملؤه تماماً عند درجة

حرارة ٢٠°م .

جدول رقم (١ - ٣٧) أبعاد أوعية اختبار الوزن الحجمي والفراغات للركام

أبعاد الوعاء			سعة الوعاء (لتر)	الحجم الأكبر للركام (مم)
سمك الجدار (مم)	الارتفاع الداخلي (مم)	القطر الداخلي (مم)		
٥,٤	٢٩٣,٦	٣٦٠	٣٠	٣٨,١
٤,١	٢٨٢,٤	٣٦٠	١٥	أقل من ٣٨,١ لغاية ٤,٧٦
٣	١٥٨,٩	١٥٥	٣	٤,٧٦

(٥) حالة عينة الاختبار .

يجرى الاختبار عامة على ركام جاف كما يمكن إجراؤه على ركام يحتوى على أى نسبة مئوية من الرطوبة . وتحدد حالة الركام وقت إجراء الاختبار كما يأتى :

- ١ - ركام مجفف بالفرن .
 - ٢ - ركام متشبع وسطحه جاف .
 - ٣ - ركام به نسبة مئوية محددة من الرطوبة .
- (و) طريقة إجراء الاختبار .
- ١ - تحدد سعة الوعاء حسب المقاس الاعترافى الأكبر للركام ولتسكن (١) .
 - ٢ - يوزن هذا الوعاء فارغاً وجافاً ونظيفاً
 - ٣ - يملأ الوعاء بالركام المكبوس أو غير المكبوس كما يلى :

أولاً : المكبوس :

يملأ الوعاء المعلوم سعته الحقيقية (١) لثلاثة بالركام المخلوط خلطاً جيداً ويكبس بقضيب الكبس ٢٥ مرة ثم يضاف مقدار آخر مساو له فى الكمية ويدك ٢٥ مرة أخرى وبعد ذلك يملأ الوعاء لأكثر من سعته ويدك ٢٥ مرة ثالثة ثم تزال الزيادة باستعمال قضيب الكبس كسطرة تسوية .

ثانياً : الركام غير المكبوس :

يملأ الوعاء لأكثر من سعته بواسطة جاروف من ارتفاع لا يزيد عن ٥٠ سنتيمترات

فوق الوعاء . ويجب اتخاذ العناية الكافية ما أمكن لمنع انفصال الأحجام المختلفة المكونة لمينة الاختبار ثم يزال الركام الزائد عن سعة الوعاء باستعمال قضيب الدك كسطرة تسوية .

٤ - يعين الوزن الصافي الذي يملأ الوعاء وليكن (ب) .

(و) النتيجة .

$$١ - \text{الوزن الحجمي للركام} = \frac{ب}{ا}$$

حيث ب = الوزن الصافي للركام .

أ = سعة الوعاء الحقيقية .

ثم يحسب من ذلك وزن المتر المكعب للركام بالكيلو جرام كما يجب أن يعين الوزن الحجمي للركام عن طريق إجراء ثلاثة اختبارات على الأقل بحيث يجب ألا يعتمد تغيير نتائج تلك الاختبارات عن $١ \pm \%$

$$٢ - \text{النسبة المئوية للانراغات} = \frac{١٠٠٠ - ح}{١٠٠٠} \times ١٠٠$$

حيث ن = الوزن النوعي الظاهري كما هو مبين سابقاً .

ح = الوزن الحجمي بالكيلو جرام / م^٣ كما هو مبين في هذا الاختبار .

ملاحظة : يبين الجدول رقم (١ - ٢٨) الوزن الحجمي التقريبي للركام المكبوس الجاف لأنواع مختلفة من الركام :

جدول رقم (١ - ٢٨) وزن المتر المكعب من الركام

نوع الركام	حدود وزن المتر المكعب طن / م ^٣
الرمل	١,٥٠٠ - ١,٨٥٠
الزلط	١,٦٠٠ - ١,٨٠٠
الركام الشامل (رمل وزلط)	١,٧٠٠ - ٢,٠٠٠
كسر الحجر (الحجر الجيري والجرانيت والبازلت)	١,٥٠٠ - ٢,٠٠٠

٧ — امتصاص الركام الكبير للماء

الفرض :

الفرض من إجراء هذا الاختبار هو تحديد النسبة المئوية لا متصاص الأنواع المختلفة من الركام للماء .

(١) تعريف :

النسبة المئوية لا متصاص الركام للماء هي النسبة المئوية للزيادة في وزن الركام بعد غمره في الماء لمدة ٢٤ ساعة .

(ب) طريقة إجراء الاختبار :

١ — تؤخذ عينة من الركام وزن ٣ كيلوجرامات تقريباً إذا كان المقاس الاعتباري الأكبر للركام ١٠ مم أو أكثر، و كيلو جراماً واحداً على وجه التقريب إذا كان المقاس الاعتباري الأكبر للركام أقل من ١٠ مم .

٢ — تجفف عينة الاختبار في فرن مهوى حرارته ١٠٠ — ١١٠° مئوية إلى أن يثبت وزنها وليكن « أ » .

٣ — يغمر الركام بمد ذلك في ماء نقي حرارته ١٥ — ٢٥° درجة مئوية لمدة ٢٤ ساعة ويلاحظ إزالة فقائيع الهواء التي تظهر على سطح الركام بالتقليب البسيط للركام .

٤ — يؤخذ الركام من الماء ويجفف للماء الظاهر على سطحه بسرعة بقطعة رطبة من القماش ثم توزن في الحال عينة الركام ذات السطح الجاف وتكن « ب » .

(ج) النتيجة :

تكون النسبة المئوية لا متصاص الركام للماء :

$$= \frac{100 \times (1 - \frac{A}{B})}{1}$$

ملاحظة : يبين الجدول رقم (١ — ٣٩) النسب التقريبية لا متصاص بعض أنواع الركام للماء .

جدول رقم (١ - ٢٩) النسبة المثوية لامصاص الركام للباء

نوع الركام	النسبة المثوية لامصاص بالوزن
الرمال	٠,٥ - ٢
الزلاط	٠,٥ - ١
كسر الحجر الجيري الصلب	٠,٥ - ٢
كسر حجر الجرانيت	صفر - ٠,٥
كسر حجر البازلت	صفر - ٠,٥

٨ - قائم الرطوبة على الركام الصغير (الزيادة الحجمية)

(١) الفرض :

الفرض من هذا الاختبار توضيح أن وجود الرطوبة بالرمال الجاف ثم تقلبيه بعملان على زيادة حجمه كما بين كمية الزيادة العظمى في الحجم والنسبة المثوية للباء المناظرة لهذه الزيادة . ومن الاختبار يمكن توقيع منحني يبين العلاقة بين النسبة المثوية للباء المضاف والزيادة المقابلة في حجم الرمل .

وب، عينة الاختبار :

يؤخذ حوالي ٢٠٠٠ جرام من الرمل الجاف .

(ج) الأجهزة :

— وعاء أسطوانى نحاسى سعته لتر واحد .

— لوح غير مسامى وعدد ٢ مغبار مدرج زجاجى سعة ١٠٠٠ سم ٣ .

(د) طريقة إجراء الاختبار :

١ — يملأ الوعاء بالرمل الجاف ويكبس جزئيا ثم يمين وزن الرمل الجاف .

٢ — يسكب الرمل من الوعاء على اللوح غير المسامى ويضاف إليه الماء بمقدار ١٪ من وزن الرمل الجاف .

٣ — يقلب الرمل حتى يصبح متجانسا .

٤ — يعاد ملء الوعاء بالرمل الرطب ويكبس جزئياً بنفس الطريقة عندما كان الرمل جافاً ويسوى سطح الرمل ويوضع الرمل الزائد في مخبار مدرج ويعين حجم هذه الزيادة .

٥ — تكرر هذه العملية على أن تكون النسبة المثوية للماء المضاف كما يلي :
 $3\% - 4\% - 6\% - 8\% - 10\% - 12\% - 16\% - 20\% - 22\% - 24\% - 26\%$
 ثم تدون نتائج الاختبار في جدول يبين به النسبة المثوية للماء المضاف والزيادة المناظرة في حجم الرمل .
 ويرسم المنحنى البياني الذي يبين العلاقة بين النسبة المثوية للزيادة في الحجم والنسبة المثوية للماء المضاف .

٩ — مقاومة الركام الكبير للاحتكاك والبرى

(١) الفرض :

الفرض من إجراء هذا الاختبار هو تحديد معامل مقاومة الركام المراد اختباره للاحتكاك والذي يعتبر من وسائل المقاومة بين الركام المختلف من حيث المقاومة البرى والاحتكاك .

(ب) عينة الاختبار :

تكون عينة الاختبار على شكل إسطوانة قطرها ٣ سم وارتفاعها ٣ سم وذلك بعد تجهيزها وقطعها من قطعة من الركام الكبير أبعادها ٨ × ٤ × ٤ سم .

(ج) تعريف : تحديد مقاومة الركام الكبير للاحتكاك بتعيين معامل مقاومته للاحتكاك وذلك من المعادلة الآتية :

$$\text{معامل مقاومة الركام للاحتكاك} = 20 - \frac{\text{الفاقد في الوزن}}{3}$$

حيث تكون قيمة الفاقد في الوزن هي متوسط وزن المفقود من تعريض الركام الكبير للاحتكاك طبقاً لما هو مبين فيما بعد .

(د) الأجهزة :

١ — مكينة اختبار للاحتكاك أشتمل على :

- قرص معدني يلف في مستوى أفقي حول محور رأسى .
- قوابض خاصة لتثبيت عينات الركام المختبرة تلف في مستوى أفقي في اتجاه عكسى للقرص المعدني بشرط أن يكون محور العينة رأسيا مع جعل سطحها الأسفل مضغوطا بضغط معلوم على سطح مكنة الاختبار .
- قمع مناسب لسكب الرمل باستمرار فوق القرص أمام كل قابض .
- ٢ — ميزان حساس .

(هـ) تحضير عينة الاختبار :

تشكل عينة الاختبار بالثقب والنشر والتجليخ من قطعة من الركام الكبير أبعادها حوالى $8 \times 4 \times 4$ سم وتجهز منها قطعتا اختبار لكل تجربة على هيئة أسطوانة قطرها $25 \pm 0,5$ مم وارتفاعها $25 \pm 1,0$ مم ويراعى أن يكون سطحها وجهها مستويين ومتعامدين مع محورها وفي حالة وجود مستوى ضعف بالركام الكبير تجهز عيتا اختبار أحدهما محورها مواز لمستوى الضعف والاخرى محورها عمودى على هذا المستوى .

(و) مادة الاحتكاك :

تكون مادة الاحتكاك في هذه التجربة عبارة عن رمل جاف يمر من المنخل $0,6$. ويبقى على المنخل القياسى $0,4$ مم ويراعى ألا يكون هذا الرمل قد استعمل من قبل في هذه التجربة أو في أى تجربة أخرى .

(ز) طريقة لإجراء الاختبار :

١ — تجفف قطعة الاختبار لمدة أربع ساعات في فرن مهيئ درجة حرارته $100 - 110^{\circ}\text{C}$.

٢ — تثبت قطعتا الاختبار في قابض المكينة ويوزن كل قابض على حدة وبه عينة الاختبار وليكن وزنه ١ .

٣ — تثبت القوابض في مكينة الاختبار على أن يكون سطح عينة الاختبار ملتصقا على قرص مكنة الاختبار بضغط قدره 1250 جم .

٤ — يدار قرص المكينة ألف دورة بسرعة من ٢٨ إلى ٣٠ دورة في الدقيقة على

أن يسكب الرمل باستمرار فوق القرص من القمع الموضوع أمام كل قطعة من قطعتي الاختبار .

٥ - يراعى أن يزال الرمل المستعمل بعد مروره من تحت قطعة الاختبار مباشرة حتى لا يستعمل مرة أخرى .

٦ - يوزن كل قابض وبه قطعة الاختبار بعد إتمام الدورات سالفة الذكر بالميزان الحساس وليكن وزنه ب .

٧ - يحسب الفاقد في وزن قطعة الاختبار نتيجة للاحتكاك (١ - ب) .
(ج) النتيجة :

$$\text{معامل مقاومة الركام للاحتكاك} = ٢٠ - \frac{\text{الفاقد في الوزن}}{٣}$$

$$= ٢٠ - \frac{(١ - ب)}{٣}$$

ملاحظة : تعمل هذه التجربة لمقارنة نوعين من الركام الكبير من وجهة المقاومة للاحتكاك ويعتبر الركام الأصغر هو الذى له معامل احتكاك أكبر .

١٠ - مقاومة الركام الكبير للتهشيم


(١) تعريف : تحدد مقاومة الركام الكبير للتهشيم بتعيين معامل التهشيم وهو النسبة المثوية بالوزن المارة من المنخل القياسى ٢,٥ مم (منخل رقم ٧) وذلك بعد تمرير عينة الاختبار لضغط قدره أربعون طناً بالطريقة المبينة فيما بعد .

(ب) الأجهزة :

١ - مكىال إسطوانى معدنى قطره الداخلى ١٢ سم وارتفاعه الداخلى ١٨ سم وبراعى أن يكون هذا المكىال ذا صلابة كافية تمكنه من الاحتفاظ بشكله تحت ظروف الاستعمال .

٢ - قضيب معدنى مستقيم لفرز قطاعه مستدير بقطر ١,٥ سم وطوله ٦٠ سم بطرف مدبب مستدير .

٣ - أسطوانة من الصلب مفتوحة الطرفين لها مكبس وقاعدة من الصلب كما بالشكل رقم (١ - ٥١) ويجب أن يكون السطح الداخلى للأسطوانة مخروطاً ومصدلاً .



شكل رقم (١ - ٥١) جهاز تعيين مقاومة الركام الكبير للتشبيم

- ٤ - ميزان حساس قدرته لا تقل عن ٣٠٠٠ جم وحساسيته ± 1 جرام .
 ٥ - منخلان قياسيان ١٦ مم ، ٩,٥١ مم .
 ٦ - مكينة اختبار الضغط تعطى ضغطاً قدره ٤٠ طناً بدقة في حدود ± 1 طن
 وبمعدل منظم قدره ٤ طن في الدقيقة .

(ح) تحضير عينة الاختبار :

تحضر عينة الركام المستعملة في هذا الاختبار كالآتي :

- ١ - ينخل الركام على المنخلين القياسيين ١٦ مم ، ٩,٥١ مم على التعاقب ويستعمل الركام المار من المنخل ١٦ مم والمحبوز على المنخل ٩,٥١ مم في إجراء الاختبار .
- ٢ - يملأ المكيال إلى ثلثه بالركام المذكور وينفخ بقضيب الفز ٣٥ مرة ثم توضع به كمية أخرى مماثلة من الركام وتنفخ ٣٥ مرة أخرى ثم يملأ المكيال لمستوى أعلى من سطحه وينفخ ٣٥ مرة ثم يزال الركام الزائد عن سعة المكيال بتسوية سطحه بقضيب الفز . وتكون كمية الركام التي يحتويها المكيال حينئذ هي عينة الاختبار .
- ٣ - تجفف عينة الاختبار بتفريغها من المكيال في وعاء مسطح غير عميق يوضع

بعد ذلك في فرن مهبوى درجة حرارته ١٠٠ - ١١٠ درجة مئوية لمدة ٤ ساعات ثم يبرد الركام وبوزن وليكن وزنه (١)

(د) طريقة إجراء الاختبار :

١ - توضع الاسطوانة الصلب المفتوحة في مكانها على القاعدة .

٢ - يوضع ركام عينة الاختبار في الاناء المذكور على ثلاث دفعات متساوية تقريباً وتنزل كل دفعة ٢٥ مرة بواسطة قضيب الغز ثم يسوى سطح الركام في الاسطوانة ويوضع فوقه المكبس الصلب .

ويراعى عدم حشر المكبس في الاسطوانة وكذلك رفع ذراعيه قبل التحميل لاحتمال هبوطها واصطدامها بأعلى الاسطوانة في حالة الركام الهش .

٣ - توضع الاسطوانة والقاعدة والمكبس بما تحويه من الركام في مكانه اختبار الضغط ثم يحمل المكبس تدريجياً بحمل معدله ٤ طن في الدقيقة حتى يصل حمل الضغط ٤٠ طناً ثم يرفع الحمل بعد ذلك .

٤ - يرفع الركام بعد ذلك من الاسطوانة وينخل على المنخل القياسى ٢,٨٢ مم يعين وزن الركام المار من هذا المنخل وليكن وزنه دب .

٥ - يعاد هذا الاختبار على عينة أخرى .

٦ - يجب مراعاة عدم فقد أية كمية من الركام الناعم في أية خطوة من خطوات الاختبار .

(هـ) النتيجة :

١ - يحسب لكل اختبار من الاختبارين المذكورين معامل التهشيم للركام الكبير كالآتي

$$\text{معامل التهشيم} = \frac{ب}{١٠٠} \times ١٠٠$$

٢ - يكون معامل التهشيم للركام الكبير المختبر هو متوسط نتيجتى الاختبارين .