

# الباب الرابع

## الإضافات

( Admixtures )

مقدمة :

أولاً : ملحق الإضافات

ثانياً : الغرض من الإضافات

ثالثاً : تصنيف الإضافات

أ - إضافات تحسين قابلية التشغيل

ب - إضافات الهواء المحبوس

ج - إضافات الغاز المحبوس

د - المنشطات والمواد المساعدة

هـ - إضافات سدودية الماء

و - إضافات لتقليل التغير الحجمي

ز - إضافات معالجة الخرسانة

ح - إضافات مضادة للبكتريا

ط - إضافات ملونة للخرسانة

رابعاً : دراسة بعض أنواع الإضافات الشائعة الاستخدام في الخرسانة

أ - كلوريد الكالسيوم

ب - المواد البوزولانية

ج - خبث الأفران العالية

د - الحجر الجيري والرمل

خامساً : جداول تصميم كميات الإضافات

إن أول استخدام للاضافات في صناعة الخرسانة يكاد يكون قديماً قدم صناعة الخرسانة نفسها ، فقد استخدم الرومان بعضاً من هذه الاضافات مثل الدماء والبن في صناعة الخرسانة من الاسمنت البوزولاني ( pozzolane ) ، والمعروف أن البيموجلوبين الموجود في الدم له تأثير واضح في إدخال الهواء المحبوس في الخرسانة كما أن له خاصية زيادة التجمن أو مرونة تعجن المونة ، وربما كان الدافع إلى استخدام الدماء هو الاحتفاظ بلدونة أكبر للمونة المستخدمة فيمكن تشكيلها بسهولة حسب الحاجة ، ولم تكن خاصية إدخال الهواء المحبوس ( Air Entrainment ) معروفة أيام الرومان .

ولم ينتشر استخدام الاضافات في صناعة الخرسانة أو المونة قبل عام ١٩٣٠ عندما اكتشفت فوائد إضافة مساعدات الطحن والفرازل المنشطة وإضافات إدخال الهواء المحبوس ، وفي عامي ١٩٤٣ ، ١٩٤٤ اعتمدت هيئة المواصفات القياسية الأمريكية ( A.S.T.M ) إضافة بعض المواد الكيميائية مثل : راتنج فينول ( Vinsol Resin ) — الداركس ( Darox ) — ن . تير ( N. Tair ) — الأيرلون ( Airlon ) . كإضافات لإدخال الهواء المحبوس ، ولكن في عام ١٩٥٠ تطورت المواصفات القياسية الأمريكية بحيث تعني من تقييم مثل هذه الاضافات وبدلاً من النص على استخدام مواد معينة فقد نصت على إجراء اختبارات خاصة تجري على مستولية المنتج أو المستهلك ، ويستخلص من هذه الاختبارات نتائج معينة ذات حدود معينة وبذلك ألقت عبء تقييم الاضافات على عاتق المنتج والمستهلك معاً .

### أولاً : ماهي الاضافات

الاضافات هي أي مادة خلاف الاسمنت والركام والماء تستعمل ككون أو عنصر خامس في الخرسانة وتضاف إلى ماء الخلط أو العجينة مباشرة قبل أو بعد الخلط أو أثناء طحن الاسمنت وذلك بغرض إعطاء الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتصلدة خواص معينة مطلوبة مثل التجميل أو الإبطاء من زمن الشك أو بغرض الحصول على خرسانة غير منفذة للماء أو خرسانة خفيفة . . الخ .

وقد يكون الغرض من الإضافات هو تحسين خواص الخرسانة الطازجة مثل تحسين

القابلية للتشغيل أو تحسين خواص الخرسانة المتصلدة مثل زيادة المقاومة للبرى أو زيادة المقاومة المبكرة ( Early strength ) للخرسانة .

وفي بعض الحالات قد ينتج عن استخدام الإضافات تأثيرات ضارة لبعض خواص الخرسانة بالرغم من تحسينها لخواص أخرى فمثلا المواد المسحوقة سحقاً زاعماً تحسن قابلية الخرسانة للتشغيل إلا أنها قد تضعف مقاومة الخرسانة وتزيد مقدار انكماشها ( Shrinkage ) لذلك يشترط عند استخدام الإضافات مراعاة ما يلي :

١ - ألا تزيد تكاليف الخرسانة كثيراً أو أن تتناسب الزيادة في التكاليف مع الفائدة المطلوبة من استخدام الإضافات .

٢ - أن ينعدم أو يقل تأثيرها الضار على خواص الخرسانة أو بمعنى آخر مراعاة التأثيرات المضادة التي يمكن حدوثها بالنسبة للخواص الأخرى خلاف تلك التي يقصد تحسينها باستعمال الإضافات .

٣ - أن يكون الحصول على الخواص المطلوبة للخرسانة باستخدام إضافات بكمية صغيرة ( غالباً حوالي ٠,٠٠٥ إلى ٢ ٪ من وزن الأسمنت ) لا تغير كثيراً من النسب الأساسية لمكونات الخلطة .

وقابلية الإضافات مواد محضرة مسجلة تحت أسماء تجارية وبصفة عامة نحتاج إليها بكميات صغيرة وفي الوقت الحاضر يوجد الكثير من الإضافات التي يختلف مدى شيوعها على مدى إعطائها نتائج حسنة من واقع التجارب العملية والخبرة العملية إلا أن هذه الأنواع العديدة من الإضافات يمكن تقسيمها إلى ما يأتي :

#### ( ١ ) العوامل المساعدة على الطحن ( Grinding Aids )

وهي العوامل التي تضاف عند طحن الأسمنت لتساعد في الطحن سواء بزيادة معدل الإنتاج ، أو زيادة التعمية بدون زيادة محسوسة في معدل الإنتاج مع ملاحظة أن هذه الإضافات لا تحدث تغييراً ملحوظاً في خواص الأسمنت الناتج .

#### ( ب ) الإضافات ( Additions )

وهي المواد التي تضاف عند الطحن النهائي للأسمنت بغرض تغيير بعض خواص الأسمنت الناتج ومثال ذلك إضافات إدغال الهواء المحبوس والجبس . . .

#### ( ج ) إضافات الخلط ( Admixtures )

وهي تلك المواد التي تضاف أثناء خلط الاسمنت بالركام والماء وتستخدم لتحسين بعض خواص الخرسانة أو العجينة الناتجة .

ولقد نص في أسس التصميم والتنفيذ بالنسبة لتحديد الإضافات على ما يلي :

يشترط في الإضافات المستعملة ألا يكون لها تأثير ضار على الخرسانة أو أسياخ التسليح ويجب تحديد الحد الأقصى للكمية المستعملة من كل نوع من الإضافات ( كنسبة مئوية من وزن الاسمنت ) ويشترط في الخرسانة المحتوية على الإضافات ألا تقل مقاومتها للضغط والانحناء ومقاومة التماسك بينها وبين أسياخ التسليح عن ٨٥ ٪ من القيم المناظرة في حالة الخرسانة الناتجة بدون إضافات .

وفي مجال هذا الكتاب سوف نعالج بمجموعتي الإضافات وإضافات الخلط في مجموعة واحدة حيث أنه من دراسة تصميمها وطرق استخدامها وجد أن فريقاً من المستهلكين يستخدمون أسمنتاً مطحوناً معه هذه الإضافات وفريقاً آخر يفضل خلط هذه الإضافات مع الاسمنت في موقع العمل وذلك لإمكان الخلط بنسب معينة تساعد على التحكم في المواصفات المطلوبة للخرسانة .

أي أنه في معظم الأحيان لا يختلف تأثير هذه الإضافات سواء أضيفت أثناء الطحن أو في موقع العمل وقد يرى المهندس زيادة نسبة الإضافات في موقع العمل عن النسبة التي سبق طحنها مع الاسمنت وذلك لتحقيق غرض من الأغراض أو لتوفير خواص معينة في الخرسانة الناتجة .

### لانيا : الغرض من الإضافات

تستخدم الإضافات لأغراض كثيرة بل قد تستخدم لأكثر من غرض واحد إلا أننا يمكن أن نجمل مجموعة الأغراض التي يمكن أن تستخدم فيها الإضافات فيما يلي :

- ١ — تحسين قابلية التشغيل للخرسانة الطازجة .
- ٢ — تقليل النضج .
- ٣ — تسجيل الشك أو التصلد للحصول على مقاومة مبكرة وقد تكون عالية .
- ٤ — إبطاء الشك والتصلد في ظروف صب خاصة أو في الأجواء الحارة .
- ٥ — تقليل الحرارة المتولدة من الامامة .

- ٦ — المحافظة على درجة حرارة حفظ الخرسانة .
  - ٧ — تقليل ظاهرة الانكماش عند الشك والتصلد .
  - ٨ — تعويض أو إغناص بعض التفاعلات الكيميائية .
  - ٩ — تحسين المتانة .
  - ١٠ — تحسين القدرة على سدودية الماء . ( Water tightness ) وتقليل المنفذية ( Permeability ) .
  - ١١ — تحسين مقاومة التأكل والتحمل مع الزمن .
  - ١٢ — إنتاج أنواع من الخرسانة تتميز بخفة الوزن .
  - ١٣ — زيادة ثبات الخرسانة وتقليل الفيرات الحجمية .
  - ١٤ — إكساب اللون للحصول على خرسانة ذات ألوان مختلفة .
- ويختلف الغرض من الإضافة بحسب نوع المنشأ وظروف استعماله لذلك تتنوع الإضافات من منشأ إلى آخر بل قد تتنوع في نفس المنشأ الواحد بحسب موقع الخرسانة في المنشأ المنتهى .

### ثالثاً : تصنيف الإضافات

يمكن تصنيف الإضافات إلى مجموعات بحسب الغرض منها كما يلي :

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| ( ١ ) إضافات تحسين قابلية التشغيل | ( Workability Admixtures. )       |
| ( ب ) إضافات الهواء المحبوس       | ( Air Entrained Admixtures. )     |
| ( ج ) إضافات الغاز المحبوس        | ( Gas- Forming Admixtures. )      |
| ( د ) للمنشآت والعوامل المساعدة   | ( Activators & Catalysts. )       |
| ( هـ ) إضافات سدودية الماء        | ( Water tightness Admixtures. )   |
| ( و ) إضافات تقليل التغير الحجمي  | ( Volume Change Admixtures. )     |
| ( ز ) إضافات معالجة الخرسانة      | ( Curing Admixtures. )            |
| ( ح ) إضافات مضادة للبكتريا       | ( Antipacterial Admixtures. )     |
| ( ط ) إضافة ملونة للخرسانة        | ( Coloured Concrete Admixtures. ) |

وفيما يلي موجز لأم هذه الأنواع من الإضافات الشائعة الاستخدام في مجال تكنولوجيا الخرسانة .

( ١ ) إضافات تحسين قابلية التشغيل :

ويمكن تقسيم هذه الإضافات إلى ما يأتي :

١ - المواد المسحوقة ناعماً ( Finely divided powders )

٢ - العوامل المبللة ( Wetting Agents )

١ - المواد المسحوقة ناعماً :

هى تلك المواد التى تضاف للخرسانة فتسهل قتلها ووضعها فى القرم بدون حدوث انفصال حبيبي أو نضج لمكوناتها ومن أمثلتها الجير المطفأ (Hydrated lime) والتربة الدياتومية (Diatomaceous earth) ودقيق الصخر (Rock flour) وخبث الأفران المطحون والرماد للتطاير (Fly ash) والكاولين (Kaolin) وتضاف بنسبة لغاية ٥ ٪ من وزن الاسمنت وقد يستلزم أحياناً زيادة الكمية لتصل إلى ٢٠ ٪ .

وتطحن المواد السالفة الذكر طحناً ناعماً جداً فى مثل نعومة الاسمنت أو أكثر وتظهر فائدتها بصورة جلية فى الخلطات التى ينتقص ركامها المقاس الناعم أى فى الخلطات الخشنة ( Harsh Mixes ) حيث أنها تسهل قابلية التشغيل دون زيادة كمية الماء لهذه الخلطات الأمر الذى يحسن قابلية التشغيل دون حدوث ضعف بمقاومة الخرسانة .

وتظهر الحاجة لهذه المواد عندما يلاحظ نقص واضح فى كمية الركام المار من منخل رقم ٥٢ أو رقم ١٠٠ حيث ينتقص بذلك الوسط الذى يحمل الركام ويمنع الانفصال الحبيبي كما يلاحظ هبوط فى درجة التشغيل خاصة فى أماكن التسليح العالى المتشابك التى تكون فى أمس الحاجة إليه ولذلك تكون قائمة الإضافة هنا لتعويض هذا النقص فى تدرج الركام .

ومن جهة أخرى قد تضاف هذه الإضافات إذا كانت نعومة الاسمنت خشنة لتحسن من خواص الخلطة الخرسانية .

ويلاحظ أن استخدام المواد المسحوقة ناعماً بالخرسانة بكمية كبيرة يؤدى إلى ضعف

المقاومة وزيادة الانكسار للخرسانة نتيجة ضرورة زيادة ماء الخلط اللازم ليقابل الزيادة الكبيرة في المساحة السطحية لمواد الخرسانة والتي سببها زيادة المواد الناعمة.

## ٢ — العوامل المبيلة :

هناك أنواع أخرى من الإضافات التي تستخدم لتحسين قابلية التشغيل وهذه المواد ليست موجودة في الطبيعة على الصورة التي تكون عليها أثناء إضافتها للخرسانة بل هي مركبات محضرة طبقاً لعمليات معينة وتوجد تحت أسماء تجارية ، وبصفة عامة يكون دور هذه المواد هو زيادة نسبة الرطوبة أو ترطيب الخرسانة أو تعمل على تشتيت الحبيبات عن بعضها البعض فتزداد قابلية التشغيل حيث تسهل حركة هذه الحبيبات وقد تظن هذه الإضافات مع الأسمنت لتنتج أنواعاً خاصة منه كما قد تذاب هذه المواد في ماء خلط الخرسانة مثل السرات وكوريد الكالسيوم وبعض أنواع الزيوت وبعضها قد يستخدم على هيئة مسحوق مثل المواد البوزولانية وغالباً ما تظهر الحاجة ماسة إلى زيادة قابلية التشغيل في حالة الخرسانة ذات الركام الكبير ذي المقاس الاعتباري الكبير الذي يزيد على ٤٠ مم وذلك في الخرسانة الكتلية وخرسانة السدود .

ومن أمثلة المواد المبيلة الشائعة الاستعمال المركبات العضوية المعاملة بمحضر السلفونيك ( Sulphonated Organic Compounds ) وأملاح الكربوهيدرات ( Carbohydrate Salts ) وتضاف بمقدار ٠,٠١٪ إلى ٠,٠٥٪ من وزن الأسمنت بغرض تقليل الشد السطحي لحبيبات الركام والأسمنت فقبل عملية تجميع الحبيبات مع بعضها البعض وتسهيل بالتبعية القابلية للتشغيل دون الحاجة إلى إضافة ماء زائد للخلطة الخرسانية وهناك عدد كبير من أنواع الإضافات المحسنة لقابلية التشغيل نذكر منها ما يلي :

## الجير الهيدروليكي ( الجير المبتل ) :

كان يستخدم قديماً كإضافة مضافة اعتقاداً أنه يعمل على تحسين الخواص التشغيلية والتحكم في الماء ، وقيمته على أية حال مشكوك فيها من حيث فائدتها كإضافة مضافة لخليط الخرسانة .

## — مالتات المسام :

مثل الكاولين والانربة الرسوبية والاحجار المطحونة وقيمة كل منها مشكوك فيها بينما تزيد من قابلية التشغيل والترايط والالتصاق فإنها تحتاج إلى نسبة عالية من الماء

بالنسبة للأسمنت التي بدورها تقلل من المقاومة وكذلك يرداد زمن الشك والجفاف بإضافة هذه المواد .

#### — الرمل البركاني :

وهو مادة تتفاعل مع أى كمية من الجير المحشق أثناء عملية شك الأسمنت ولهذا يعمل على تحسين متانة الخرسانة ويكسبها مقاومة ضد الكبريتات والماء ولكنه يقلل من صلابة الخرسانة ويعتبر هذا من أهم الاعراضات التي تحدث من استخدام الرمل البركاني كمادة مضافة للخرسانة أو كأحد مكونات الأسمنت .

#### — الرماد المتطاير :

ينتج الرماد المتطاير خلال عملية حرق غم الوقود، وقد أصبحت محطات القوى هي المصدر الرئيسى للاعداد به وهو يحتوى على كمية من الفحم غير المحترق والنسبة التي يجب أن يوجد بها في حالة استخدامه كمادة مضافة للخرسانة حوالى ٨٪ من وزن الأسمنت وتأثير الرماد المتطاير يشبه إلى حد ما تأثير الرمل البركاني ويعمل الرماد على تأجيل الشك الابتدائى وعند استبدال مايقرب من ٢٠٪ من الأسمنت بالرماد المتطاير نحصل على نتائج حسنة (ب) إضافات الهواء المحبوس .

هى مواد تضاف إلى الأسمنت قبل أو بعد طحنه أو البوتة أو للخرسانة أثناء خلطها وتسبب إدخال الهواء أرحبسه أثناء وجودها في مخلوط مع غيرها . ومن أنواعها راتنجاب الخشب الطبيعى والعوامل المبيلة المختلفة مثل أملاح الفلزات القلوية كالصوديوم أو الصابون المذاب في الراتنجات الحمضية .

ويلاحظ أنه من الضروري أن يكون الهواء المحبوس على صورته فقاعات صغيرة لكي يكون السطح الناتج من أقل حجم هوائى كاف لأن يغطى أكبر مساحة محيطة ويجب ألا نخلط بين الفقاعات الصغيرة الناتجة من العوامل المدخلة للهواء وبين الفقوات الناتجة من التماسك الضعيف ولقد حددت المواصفات نسبة الفراغات بما يتراوح بين ٣,٥ — ٦,٥ ٪ بالحجم ويلاحظ أن أثر حبس الهواء بصفة عامة هو :

- ١ — زيادة قابلية التشميل والتحمل مع الزمن .
- ٢ — تقليل الكثافة والمقاومة .
- ٣ — تقليل النضج والانفصال الجببى بين المكونات .



ولقد استحدثت في السنين الأخيرة بعض المواد التي تتنافى الخرسانة بفرض حبس كمية من قاعات الهواء البقية الحجم . وهذه الطريقة تزيد من مقاومة الخرسانة للتجعد وتأثير ذوبان الجليد وتعيق بعض الأغراض الأخرى . وهذه الإضافات تعتبر من أكبر التطورات التي حدثت في صناعة الخرسانة في فترة العشرين من الأخيرة ويعتبر الاستخدام الرئيسي لهذا النوع من الخرسانة هو خرسانة الطرق .

وعند استخدام هذه الإضافات فإن قاعات صلبة جداً تنتشر خلال الكتلة الخرسانية ويتم ذلك بإحدى الطريقتين الآتيتين :


١ - إضافة مواد تحدث رغوى ( Foaming Agent ) وذلك أثناء خلط الخرسانة مثل المركبات الصغوية كراتنجات الطييبه ( Natural Resins ) والزيوت ( Oils ) والشموع النباتية والحيوانية ( Animal & Vegetable Fats ) والمواد البنية مثل الأملاح القلوية وصابون الصوديوم .

٢ - استخدام مواد تتفاعل مع الأسمنت عند إضافة الماء المخلط إليه متجة غازاً ( Gas ) مثل الهيدروجين ، على هيئة قاعات دقيقة كثيرة . ومن أمثلة مسحوق الألومنيوم ومسحوق الزنك التي تتفاعل مع القلويات الموجودة بالأسمنت متجة الهيدروجين وكذلك مثل بيروكسيد الهيدروجين ( Hydrogen Peroxide ) التي يتصلب مع الهيدروجين أثناء التفاعل . ويمكن الحصول على قاعات الهواء المحبوس السابقة بإضافة هذه المواد أثناء عملية الخلط أو باستخدام أسمنت خاص هو الأسمنت ذو الهواء المحبوس ( Air Entrained Cement ) حيث تتنافى هذه المواد إلى الأسمنت أثناء الصنعة ويكون الهواء المحبوس عند إضافة الماء المخلط إلى الأسمنت أو الركام يكون قاعات محتوية على هواء من الجو وليس غازاً من التفاعل أثناء التفاعل .

وتستخدم هذه الإضافات بنسبة تتراوح بين ٠.١٪ أو ٠.٥٪ من وزن الأسمنت ويلاحظ أن الإضافة إلى أن استهلاك هذه المواد يمكن من حبس القاعات الهوائية في الخرسانة فإنه يمكن أيضاً من خفض محتوى الرمل المستخدم بالخرسانة بمقتضى تبادل حجم هذه القاعات الهوائية . وأيضاً كل ١٪ من المواد المحبوس توفى إلى إمكان إتمام الماء في الخلطة بنسبة ٢٪ بدون حدوث أية تغيير في قوام الخرسانة مع لزيادة قليل في القابلية للتشغيل . وباستعمال هذه الإضافات في الخرسانة التي تنقل بالبريك

من مكان الخلط إلى مكان الصب يمكن التحكم في مقاومة الخرسانة بحيث لا تنغير إلا بقدر ملحوظ .

ويجب عدم استخدام هذه الاضافات إلا إذا كانت هناك إمكانية للتغاضي عن النقص المتظر في المقاومة كما تكون نسبة الاضافات على أساس مقدار النقص المسموح به



الفرق في محتوى الهوائية في الخرسانة العادية والخرسانة ذات الهوائية المحبوسة  
 REDUCTION IN COMPRESSIVE STRENGTH WITH ENTRAINMENT OF AIR WHEN WATER-CEMENT RATIO IS MAINTAINED CONSTANT  
 النقص في مقاومة الانضغاط في الخرسانة ذات الهواء المحبوس عند حفظ نسبة الماء للاسمنت ثابتة

شكل رقم (٤ - ١)

بالخرسانة عند إضافة هذه المواد بين ٣٪ و ٦٪ بالنسبة للخرسانة متوسطة ذات مقاس اعتباري أكبر ٤٠ مم ولكن بالنسبة للخرسانة ذات الركام الأقل مقاساً فإنه يسمح بأن تكون نسبة هذه الفراغات أكبر من المقدار السابق وتصل إلى ٩ - ١٠ ٪

ولما كان استعمال هذه الاضافات بكميات قليلة فإن طحنها مع الاسمنت يجعل فائدتها أكثر حيث يزيد من تأثيرها على تشتيت حبيبات الاسمنت عن بعضها البعض أى يساعدها على حبس فقاعات الهواء داخل عجينة الاسمنت

في مقاومة الضغط للخرسانة الناتجة حيث أن كل ١٪ تقريباً من هذه المواد تؤدي إلى نقص يتراوح بين ٣٪ و ٤٪ من مقاومة الخرسانة المتصلدة بعد ٢٨ يوماً . كما يتبين من الشكل رقم (٤ - ١) ولا يكون لهذه الاضافات تأثير على مقاومة الخرسانة للتجمد أثناء الخلط عند درجة الحرارة المنخفضة أو لفعل ذوبان الجليد إذا ما كانت بنسبة أقل من ٣٪ وتتراوح نسبة الفراغات الهوائية المحبوسة


وتغير نوع الأسمنت ، ونسب الخلط ، وطريقة الخلط ، ونوع الخلاط المستخدم ودرجة الحرارة وبعض المتغيرات الأخرى ، كل ذلك يؤثر في كمية الفقاعات الهوائية المحبوسة وهناك رأى يجرى بأن إضافة مثل هذه المواد بالخلط أثناء الخلط تؤدي إلى زيادة في كمية الهواء المحبوس في بعض الحالات الخاصة .

وعند زيادة محتوى الأسمنت لكل متر مكعب يجب زيادة نسبة المادة المضافة للحصول على نفس كمية الهواء المحبوس بالخرسانة ، وبختلف تأثير زمن الخلط على كمية الهواء المحبوس باختلاف نوع المادة المضافة للحصول على الهواء المحبوس وكذا بالنسبة عما إذا كانت هذه المادة المضافة تضاف أثناء الخلط بالخلط أو إذا كان الأسمنت نفسه يحتوي عليها وعموما لا يتغير محتوى الهواء المحبوس بتغير مدة الخلط في حالة زمن الخلط المعتاد ولكن إذا زاد زمن الخلط في المدى من ٥ - ١٠ دقائق فإن محتوى الهواء المحبوس يختلف فيقل أو يزداد عن المعتاد وتكون القيمة العظمى لكمية الهواء المحبوس بالخرسانة عند ما يكون زمن الخلط من ٣ - ٥ دقائق .

وبزيادة محتوى الماء في الخلطة تزداد كمية الهواء المحبوس ويقل محتوى الهواء المحبوس إذا كانت درجة الحرارة ٢٧,٧ م ( ١٠٠ ف ) حه إذا كانت ٢١,١ م ( ٧٠ ف ) وتزداد كمية الهواء المحبوس إذا كانت درجة الحرارة ٤,٤ م ( ٤٠ ف ) فإذا ثبتت كل العوامل وغيّرت درجة الحرارة فإن كمية الهواء المحبوس تتغير تغيراً عكسياً مع درجة الحرارة .

وتؤثر عملية هز ودمك الخرسانة بعد صبها على كمية الهواء المحبوس فنقل بمقدار الخمس عما كانت عليه بعد صب الخرسانة .

وكما زادت كمية الإضافات كلما زادت كمية الهواء المحبوس الناتج كما في شكل رقم ( ٤ - ٢ ) ولذلك يراعى عدم إجراء هذه الزيادة لأنها تحدث تأثيراً ضاراً بتقليل مقاومة الخرسانة للضغط كما يتبين من الشكل رقم ( ٤ - ٣ ) ويمكن ألا يزيد الهواء المحبوس عن ٦ ٪ من حجم الخرسانة ، والعناية بصناعة هذه الخرسانة باستخدام الخلط الميكانيكي والمراقبة والتحكم الجيد في جميع خطوات الصناعة في موقع العمل مع مراعاة أن تكون نسب مكونات الخرسانة صحيحة تماماً .




النتيجه فيتمثل - ٪ بالوزن من الراسمنت

EFFECT OF AMOUNT OF VINSOL RESIN ON AIR CONTENT OF CONCRETE MIXES OF CONSTANT CEMENT CONTENT. MAXIMUM AGGREGATE 1 in. , 3 TO 4 in. SLUMP.

تأثير كمية راسنج فينزول على محتوى الهواء في خلطات الخرسانة ذات محتوى الاسمنت الثابت . أكبر مقاس للركام ١ والهبوط من ٣ + ٤

شكل رقم ( ٤ - ٢ )



نسبة الطاقم الى الراسمنت بالوزن

شكل رقم ( ٤ - ٣ ) تأثير الهواء المحبوس على مقاومة الضغط للخرسانة

## (ج) إضافات الغاز المحبوس : ( Gas-Forming Admixtures )

يلاحظ أثناء حدوث عملية الشك للخرسانة ميل حبيبات الركام الكبيرة للحركة إلى أسفل أى الفوص فى كتلة الخرسانة ويرجع ذلك إلى خروج الماء إلى سطح الخرسانة مع حبيبات الاسمنت الرقيقة مكوناً الريد (Laitance) ولهذا السبب تظهر فى بعض الخلطات الخرسانية فراغات تحت حبيبات الركام الكبيرة أو تحت أسياخ حديد التسليح .

ويمكن منع تكون هذه الفراغات عن طريق بعض أنواع الإضافات التى تستعمل مع الخرسانة وتنتج عند إضافتها وخلطها بالماء غازات نتيجة لحدوث تفاعل كيميائى وتكون كمية هذه المواد بحيث يعادل حجم الغاز الناتج مقدار التغير فى حجم الخرسانة نتيجة لمبوط حبيبات الركام الكبير داخل الكتلة الخرسانية بالقرم . وتساعد الغازات المتولدة على تحسين مقاومة الخرسانة لفعل التجمد الحادث عند صها فى الأجواء الباردة بنفس الطريقة التى تحدث عند استعمال الإضافات التى تسبب الهواء المحبوس بالخرسانة ولكن بدرجة أقل حيث أن الفراغات الناتجة تكون بحجم أكبر ومتباعدة عن بعضها البعض .

وقد تستخدم هذه الإضافات لإنتاج خرسانة أو مونة ذات وحدة وزنية صغيرة . والإضافات التى تضاف إلى الخرسانة لهذا الغرض هى مسحوق الألومنيوم والزنك وفوق أكسيد الأيدروجين . ومسحوق الألومنيوم هو المستخدم غالباً وينتج غاز الأيدروجين نتيجة لتفاعل الكيمياء الذى يحدث بينه وبين القلوبات الموجودة فى الاسمنت وذلك أثناء إماعة الاسمنت وباستعمال فوق أكسيد الأيدروجين ينتج أكسجين ولكن تفاعله سريع لسيئاً .

## (د) المنشطات والعوامل المساعدة :

المنشطات هى تلك المواد التى تساعد عند خلطها بالاسمنت على الحصول على مقاومة عالية فى وقت مبكر أى أنها تنشط التفاعل بين مركبات الاسمنت والماء وهى تدخل فى التفاعلات الكيميائية بين الاسمنت والماء وترفع من سرعة هذا التفاعل ولكنها أيضاً تستهلك فى نفس الوقت .

فثلاً باستخدام كلوريد الكالسيوم (  $CaCl_2$  ) فإن مقاومة الاسمنت تتحسن

في حدود ٧ أيام ويكفي للحصول على نتائج طيبة إضافة نسبة لا تتعدى ٠,٢٪ من وزن الاسمنت ، كما أنه قد وجد أن إضافة كلوريد الكالسيوم تخفض من تأثير درجة حرارة التجمد بفعل انخفاض درجة الحرارة .

وقد كتب العالم شيدلر ( J.J. Shideler ) في عام ١٩٥٢ تقريراً عن تأثير كلوريد الكالسيوم في تحسين خواص الاسمنت البورتلاندى وقد تضمن التقرير أن تأثير كلوريد الكالسيوم على التمدد الناتج في الخرسانة من استخدام الركام القلوى وعلى فعل الكبريتات على الخرسانة يمكن قياسه ولكن ليس بدرجة ملموسة ، ومع ذلك فإن تأثير الركام القلوى وتأثير الكبريتات ليست بالمشكلة التي تواجه في كل مكان بل لأنها تختص بمواقع محددة قليلة .

والعوامل المساعدة هي مواد كيميائية تذيب التفاعل الكيميائي ولكنها لا تتغير أثناء ولا تستهلك ، وأكثر العوامل المساعدة استخداماً مع الاسمنت الكحول الأميل ثلاثي الأمين ( Triethanolamine ) وتظهر له تأثيرات مختلفة باختلاف مكونات الاسمنت أى على حسب نوع الاسمنت ويكون أعظم أثراً عند استخدامه مع الاسمنت المحتوى على نسبة عالية من ألومينات ثلاثي الكالسيوم . وهو يزيد المقاومة المبكرة للخرسانة ولكن بدرجة أقل من كلوريد الكالسيوم ، ويعتبر أمين ثلاثي الإيثانول حالياً العامل المساعد الفعال في المركب التجارى المعروف باسم T. D. A .

ويمكن تقسيم أهم المنشطات والعوامل المساعدة إلى مجموعتين رئيسيتين بحسب الغرض من استخدامها .

١ - إضافات لتسريع الشك ( Accelerators ) .

٢ - إضافات لتبطيء الشك ( Retarders ) .

١ - إضافات لتسريع الشك :

تقوم هذه الإضافات بتقصير زمن الشك وزيادة معدل التصلد (Rate of hardening) المصحوب بزيادة في معدل الحرارة المنبعثة المبكرة وأيضاً بزيادة في المقاومة المبكرة للخرسانة .

ويمكن استخدام هذه الإضافات للحصول على خرسانة تقاوم التجمد في الأجواء الباردة حيث أن هذه الإضافات تجعل الخرسانة تشك قبل حدوث تأثير حار نتيجة تجمدها بعد صبيها مباشرة . وذلك لأن كمية الحرارة الناتجة من تفاعل الماء والاسمنت تكون كافية للحفاظ على ماء الخلط في صورة سائلة .

ويراعى أن زياده معدل تصدق الخرسانة باستخدام إضافات معجلات الشك بهدف إلى ما يأتي :

- ١ - إزالة القرم مبكراً .
- ٢ - الاسراع في استخدام المنشأ
- ٣ - تقليل فترة معالجة الخرسانة .
- ٤ - إزالة تأثير إبطاء الشك في درجات الحرارة المنخفضة وما يترتب عليه من آثار ضارة .
- ٥ - تعويض الإبطاء في زمن الشك والذي قد يكون نتيجة استخدام إضافات أخرى لتحسين خواص أخرى .


ومعظم المواد التي تستعمل كإضافات معجلة لتصلد تحوى كلوريد الكالسيوم أو السليكات أو بعض المركبات العضوية مثل الكحول الأميل ثلاثي الأمين .

ويعتبر كلوريد الكالسيوم من أهم هذه الإضافات ويستخدم بنسبة تتراوح من ١٪ إلى ٣٪ وبين الجدول رقم ( ٤ - ١ ) تأثير كلوريد الكالسيوم على سرعة الشك مع ملاحظة أن الزيادة في كميته تؤدي إلى الشك الخاطف ( Flash Set ) ولذلك فإن إضافة كلوريد الكالسيوم تفيد عند إجراء الأعمال الإصلاحية للخرسانة ( Repair Work )

جدول رقم ( ٤ - ١ ) تأثير إضافة كلوريد الكالسيوم على زمن الشك

| كلوريد الكالسيوم كنسبة مئوية من وزن الاسمنت | ١٪ | ٣٪ | ٥٪ | ١٠٪ |
|---------------------------------------------|----|----|----|-----|
| زمن الشك بال دقيقة                          | ٢٥ | ٢٥ | ٤٥ | ٨٥  |

ويوضح الشكل رقم ( ٤ - ٤ ) تأثير زياده كلوريد الكالسيوم على مقاومة الضغط للخرسانة .



العمر بالأيام - (مقياس لوغاريتمي)

THE ADDITION OF CALCIUM CHLORIDE INCREASES THE COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE FOR TWO DIFFERENT CURING CONDITIONS. TYPE I CEMENT, W/C 0.53, CEMENT CONTENT 486 lb per cu. yd., AIR CONTENT 4%, SAND 36 percent

إضافة كلوريد الكالسيوم تزيد مقاومة الخرسانة للضغط وذلك لما يلي:  
متفاوتة للمعالجة مع نوع البستنة لا نسبة إلى ٠.٥٢، ومحتوى  
البستنة = ٤٨٦ باوند/يارد مكعب ومحتوى الركام ٢٩٠، والبستنة ٠.٢٨.

شكل رقم (٤ - ٤)

تأثير كلوريد الكالسيوم على مقاومة الضغط للخرسانة

وبلاحظ أن نسبة كلوريد الكالسيوم المستخدمة كإداة معجلة تختلف باختلاف درجة حرارة الجو المحيط بالخرسانة إذ أنه يتناسب عكسياً مع درجة الحرارة كما يظهر من الجدول رقم (٤ - ٢).

جدول رقم (٤ - ٢) النسب المثوية المناسبة من كلوريد الكالسيوم

|           |               |            |                                                 |
|-----------|---------------|------------|-------------------------------------------------|
| ٢٠°م فأقل | ٢٠°م إلى ٣٣°م | ٣٣°م فأكثر | درجة الحرارة                                    |
| ٧٠°ف فأقل | (٧٠° - ٩٠°ف)  | ٩٠°ف فأكثر |                                                 |
| ٢٪        | ١ ١/٢٪        | ١٪         | النسبة المثوية لكلوريد الكالسيوم لكل شيكاو أمست |

وفي حالة الطقس البارد (مناطق التجمد) وكان الركام المستعمل في الخرسانة بدون تصخين فإن نسبة كلوريد الكالسيوم المستعملة تزداد إلى ٤٪ بالرغم من أن الحد الأعلى



لاستعماله يجب ألا يزيد عن ٢٪. ويجب أن تمتد فترة زمنية مناسبة قبل صب الخرسانة ويجب إضافة كلوريد الكالسيوم قبل تفريغ الخرسانة من إسطوانة الخلط بمدة كافية حتى تضمن توزيعه بانتظام في جميع أنحاء الخلطة. ويضاف كلوريد الكالسيوم على هيئة محلول مذاب في ماء الخلط. ويلاحظ أن معدل زيادة مقاومة الخرسانة التي يضاف لها كلوريد الكالسيوم كمادة معجلة للتصلد—سريع في الثلاثة أيام الأولى ولكن يقل معدل الزيادة في الأيام التالية ويختلف تأثير المواد المعجلة للشك وتصلد الخرسانة بحسب نوع الأسمنت المستخدم.

وعند استعمال المواد المعجلة للشك في الخرسانة التي تصب في الأجواء الحارة فإنه يجب تغطية الخرسانة لتجنب احتمال حدوث تصلب للخرسانة قبل الوقت المناسب وذلك بفعل الحرارة العالية للجو بالإضافة إلى احتمال زيادة معدل الحرارة المنتجة أثناء إمامة الأسمنت فيزداد بذلك معدل تبخر الماء وتصلب الخرسانة قبل تمام عملية إمامة الأسمنت فتكون الخرسانة الناتجة ضعيفة.

وهناك مواد تستخدم كمجالات لتصلد الخرسانة ولكنها تؤثر في الخواص الأخرى لها لذلك يجب أن يقتصر استعمالها على الحالات الخاصة فقط، فمثلاً سليكات الصوديوم تسبب شكا شديداً جداً ولكن في نفس الوقت تكون مقاومة الضغط للخرسانة الناتجة صغيرة نسبياً ويقل تحملها مع مرور الزمن لذلك فإن سليكات الصوديوم تستخدم فقط في حالات الطوارئ—مثل وقف رشح الماء.

ينبغي ما سبق أن هذه الإضافات بجانب غرض التجميل بالشك تستخدم لغرض الحصول على مقاومة مبكرة للخرسانة وعلى خرسانة تقاوم تأثير الصقيع لزيادة معدل الحرارة المنتجة المبكرة ولذلك فإن استخدام هذه الإضافات في الجو الحار يجب أن يكون بحساب وحذر خشية احتمال زيادة حرارة الخرسانة التي قد تسبب التصلب غير الناضج للخلط والذي يعطى خرسانة ضعيفة.

## ٢ — إضافات لتبطيء الشك :

المبطئات هي تلك المواد التي تبطيء الزمن اللازم لشك الخرسانة أو مونة الأسمنت البورتلاندى.

وأكثر هذه الإضافات انتشاراً هي الجبس (Gypsum) وتكوينه الكيماوي هو  $(CaSO_4 \cdot 2H_2O)$

ويطحن الجبس مع الكلنكر لكي يمنع الشك الوميضي للأسمنت ( Flash Set ) ويعتمد اختيار النسبة التي يضاف بها الجبس إلى الأسمنت البورتلاندي على نسبة ألومينات ثلاثي الكالسيوم التي يحتويها الكلنكر إذ أن ألومينات ثلاثي الكالسيوم تتفاعل بسرعة كبيرة مع الماء في غياب الجبس وينتج عن ذلك الشك الوميضي وتحسب نسبة الجبس الواجب إضافتها للأسمنت على هيئة النسبة المثوية لثالث أكسيد الكبريت من وزن الأسمنت الناتج ولقد نصت المواصفات القياسية المصرية على أن تكون النهاية العظمى لنسبة ثالث أكسيد الكبريت هي ٢٪ من وزن الأسمنت الناتج إذا كانت نسبة ألومينات الكالسيوم لا تقل عن ٧٪ وتكون النهاية العظمى لنسبة ثالث أكسيد الكبريت هي ٢,٥٪ إذا كانت نسبة ألومينات الكالسيوم أقل من ٧٪ ( الأسمنت منخفض الحرارة وأسمنت مياه البحار ) والسبب في ذلك هو استخدام الجبس لنبطىء تفاعل ألومينات ثلاثي الكالسيوم أما إذا زادت نسبة الجبس فإنها تقلب من مبطيء للشك إلى مادة منشطة أي تزيد من سرعة الشك .

وجدير بالذكر أنه قد وجد أن الانهيدريت ( Anhydrite ) وتركيبه  $Ca SO_4$  أى يختلف عن الجبس في عدم وجود جزيء ماء تبلور . له فعل خامل أى أنه لا يبطيء زمن الشك لذلك فإنه لا يستعمل بدلا من الجبس وكذلك فعند عملية طحن الأسمنت تبرد الطواحين حتى لا ترتفع حرارة الأسمنت داخلها بسبب الطحن إلى الحد الذي يبدأ فيه الجبس في فقد جزيئين من ماء التبلور ( درجة الحرارة التي يبدأ عندها الجبس في فقد ماء التبلور بالكامل هي ١٣٠°م ) .

ومن الأمثلة الأخرى المبططات : كبريتات النحاس ، ومركبات البورون والكالز ( Casion )

وتضاف المبططات بكميات محسوسة إلى الأسمنت المستخدم في آبار البترول ويسمى هذا النوع من الأسمنت بأسمنت بورتلاندي آبار البترول وفي هذا النوع من الأسمنت يكون زمن الشك أكبر بكثير من الأسمنت العادي لأن هذا النوع من الأسمنت يستخدم في الأعماق البعيدة لبئر البترول إما لتغليف إسطوانة البئر أو لسد الطبقات المسامية التي تستهلك كميات هائلة من طينة التبريد بسبب نفاذيتها وعادة يستخدم هذا

النوع من الاسمنت في أعماق أكبر من ٦٠٠ قدم وبذلك يمكن تضادى مشاكل الشك السريع نسبياً للاسمنت العادى والذي يعرقل عملية ضخ عجينة الاسمنت إلى الاعماق المطلوبة . وبصفة عامة تقوم إضافات لإبطاء شك الاسمنت بتقليل طفيف لمعدل نمو المقاومة وأيضاً بتقليل قيمة المقاومة القصوى للاحمال بما يوازى ٥٠ ٪/ ولذلك لا نستعمل هذه الاضافات إلا في بعض الظروف الخاصة مثل الآتى :

١ — عمل الخرسانة في الأجواء الحارة حيث يكون الشك الابتدائى للاسمنت سريعاً جداً .

٢ — إذا كانت هناك رسالة من الاسمنت ذات زمن شك صغير جداً بدرجة مفرطة .

٣ — إذا كانت ظروف صب الخرسانة صعبة ويلزم جعل المونة الاسمنتية لينة لتسهيل الصب وذلك مثل الرش بمونة الاسمنت عند تبطين الاتفاق بشرط أن يكون ذلك في المواضع التي لا تتطلب مقاومة عالية .

٤ — منع الشك الكاذب للخرسانة نتيجة الحرارة العالية مثل تبطين آبار البترول حيث تصل درجة الحرارة إلى حوالى ٢٠٤,٥ ° مئوية (٤٠٠ ° ف) والشك الكاذب يعنى تجمد السطح الخارجى للخرسانة بينما يكون داخلها بحالة غير تامة التجمد مما يضعف الخرسانة .

٥ — الحصول على خرسانة ذات ركام بارز ظاهر بسطحها وذلك للأغراض المعملية ويكون ذلك بوضع طبقة من هذه الإضافات على الأسطح الداخلية للفرم ويتسبب ذلك في تبطين زمن الشك للأسطح الخرسانية المقابلة للفرم حيث يسهل — بعد تصدك الخرسانة وفك الفرغ — إزالة المونة الاسمنتية فقط من الأسطح فيظهر الركام بارزاً متماسكاً مع باقى جسم الخرسانة .

وتتضمن المواد التي تستخدم كإضافات لإبطاء زمن الشك أملاح الكالسيوم مثل كبريتات إوسيتات ونترات وبروميديات الكالسيوم وليجنو كبريتات الكالسيوم والمواد الكربوهيدراتية وأملاح كبريتات الزنك والالومنيوم والنحاس والحديد ومواد أخرى عديدة مثل منتجات السيليلوز والفشا والسكر والصل . . الخ .

وتستخدم المواد المبطنّة للشك بكميات تتراوح بين ٠,٥ ٪ إلى ٠,٥ ٪ من وزن الاسمنت .

ويلاحظ أن كبريتات الكالسيوم تستخدم في صناعة الاسمنت لضبط زمن الشك وتقليله بنسبة ٣ ٪ فإذا زادت نسبة كبريتات الكالسيوم بالاسمنت زياده كبيرة فإنها تسبب عدم ثبات حجم الاسمنت الذى يؤدى بالتبعية إلى تواجد الشروخ وتفتت المونة الاسمنتيه .

ويراعى أن السكر لا يستخدم عادة كمادة لإبطاء شك الخرسانة حيث أن الكميات القليلة جداً منه وإن كانت تبطيء زمن الشك بإبطاء الاتحاد الكيميائى للأسمنت مع الماء إلا أنها تقلل المقاومة المبكرة للخرسانة فمثلاً إضافة سكر بمقدار ٠,٥٠ ٪ من وزن الاسمنت يؤدى إلى انعدام المقاومة تماماً فى اليوم الاول لصب الخرسانة ونقص المقاومة إلى حوالى ٥٠ ٪ من قيمتها وذلك بعد ٣ أيام من الصب ومع ازدياد الزمن وبعد عدة زمن الصب قد يحدث زيادة فى المقاومة كما أنه لوحظ أن الكميات الكبيرة من السكر قد تمنع تماماً حدوث عملية الشك .

#### ( هـ ) إضافات سدودية الماء :

هذه الإضافات لا تمنع تماماً إنفاذية الماء بالخرسانة ويلزم لجعل الخرسانة غير منفذة تماماً للماء العناية بتصميم الخلطة الخرسانية أى تقليل كمية الماء ما أمكن وزيادة الاسمنت مع استخدام ركام متدرج غير مسامى وأيضاً العناية بالصناعة وخاصة بالنسبة لعملية الدمك والمعالجة .

وتوجد هذه الإضافات تحت أسماء تجارية كثيرة إلا أنها تنحصر فى مجموعها تحت قسمين كبيرين تبعاً لادائية هذه المواد لوظيفتها .

#### ١ — الإضافات الطاردة للماء : ( Water Repellent Admixtures )

والغرض من هذه الإضافات هو منع الخرسانة من امتصاص ماء المطر أو المياه السطحية الملامسة وتقل كفاءة هذه الإضافات إذا كانت الخرسانة معرضة لمياه تحت تأثير ضغط وتضمن الصابون ومركبات الأحماض الدسمة مثل أوليات وسيترات الصوديوم والبوتاسيوم . وهى التى تذوب فى الماء وتصور ضارة له عندما تتفاعل مع الجير الحى الموجود بالاسمنت وكذلك الزيوت المعدنية والنباتية والحيوانية والأصماغ وزيوت البترول والشمع والبيومين ومخلفات قطران الفحم وتضاف هذه

الإضافات الخلطة بنسبة تتراوح من ١٪ إلى ٢٪ من وزن الأسمنت .  
وتستخدم هذه المواد بكثرة في الإنتاج الروسى من الأسمنت البورتلاندى أما في  
الولايات المتحدة الأمريكية فإن استخدامه يكثر في إنتاج أسمنت المونة عنه في الأسمنت  
المستخدم في الخرسانة .

ومن أمثلة هذه العوامل :

التالو ( Tallow ) . والاستيريات المعدنية ( Metallic Stearates ) .

٢ - للواد لملأ الفراغات ( pores Filler Materials ) .

وتتضمن المواد الفعالة كيميائياً والتي تكون بتفاعلها مع الأسمنت جيلاتيناً (gel) يملأ الفراغات داخل الخرسانة وأيضاً تشمل للواد الخاملة ( Inert ) التي تسد الفراغات أو تقلل من حجمها . والمواد الفعالة مثل سليكات البوتاسيوم وسليكات الصوديوم ( الماء الزجاجى - Waterglass ) وكبريتات النشادر وكبريتات الزنك وكوريد الألومنيوم وكوريد الكالسيوم أما اللواد الخاملة فهي مثل اللواد المسحوقة ناعماً السابق ذكرها كإضافات لتحسين قابلية التشغيل .

ويلاحظ أن أى إضافات تقوم بتحسين مجيئة الأسمنت وتوزيعها تماماً خلال حبيبات الركام يمكن اعتبارها إضافات تمنع إفاذ الماء بالخرسانة .

( و ) إضافات تقليل التغير الحجمى :

يتغير حجم الخرسانة لسببين رئيسيين :

١ - إزدىاد أو انخفاض الرطوبة .

٢ - التغير في درجة الحرارة .

والتغير في الحجم نتيجة التغير في الرطوبة ينتج من أن التفاعل الكيميائى بين الأسمنت والماء يجعل للحبيبات تنتفخ في حالة وجود الرطوبة فإذا تعرض جزء منها للجفاف يبدأ الانكماش وبذلك تتواجد قوى ضغط وشد في الخرسانة فإذا زادت عن مقاومة الخرسانة أحدثت فيها شروخاً لذلك يجب عدم تعريض للخرسانة للجفاف بعد صها حتى تصل إلى المقاومة المناسبة وتختلف درجة الانكماش والتعدد في الخرسانة حسب

أنواع المهمات المستعملة فيها وكيفية صيانتها ونوع الاسمنت المستخدم . ولتبع حدوث الشروخ يراعى بقدر الامكان ما يلى :

- ١ — عدم زيادة نسبة الاسمنت .
- ٢ — تقليل ماء الخلط .
- ٣ — عدم استعمال رمل ناعم جداً .
- ٤ — استعمال الرمل والزراط ذى التدرج الجيد .

وينتج النوع الثانى من التغيرات الحجمية نتيجة تمدد الخرسانة بالحرارة فالتر الطولى منها يمتد بمقدار ٠,٠١ مم عند ارتفاع درجة حرارته ١°م ومعامل تمدد الحديد يبلغ ١١٦,٠ مم لكل متر طولى أى متساويان تقريباً وبذلك يتعادل تمددهما . لذلك فإن تأثير الحرارة على الخرسانة المسلحة أقل بكثير من غير المسلحة ، وفى المنشآت ينظر لعمل فواصل لتمدد الخرسانة ولكن هناك مواضع كثيرة لا يمكن أن يعمل لها ما يمنع فعل الانكماش وما ينتج عنه من الضرر وقد جربت إضافة مادة يطلق عليها الاسم التجارى والامبيكوى ، وأثبتت هذه المادة أنها تمنع حدوث الشروخ والانكماش فى الخرسانة والمونة وهى عبارة عن حبيبات معدنية ذات تركيب كيميائى يسمح بأكسدها فى موضع الفراغات الهوائية وعند أكسدها تزدفق بما يعادل انكماش الخرسانة ويؤدى ذلك إلى زيادة متانة الخرسانة ومرونتها وتقليل قابليتها للاختصاص .

ومن مزايا إضافات تقليل التغير الحجمى مثل الامبيكوى ما يأتى :

- ١ — تمنع الانكماش تقريباً منأبناً ( ٠,٥ ٪ بعد ٢٨ يوماً ) .
  - ٢ — تجعل الخرسانة بطيئة الشك بحيث يمكن صبها بعد ١٢ ساعة من خلطها .
  - ٣ — تجعل الخرسانة عازلة للسوائل لأن هذه الإضافات تسد الفراغات .
  - ٤ — تزيد وزن المتر المكعب من الخرسانة بنسبة ١٣ ٪ وتستخدم فى الأماكن المعرضة للانكماش مثل لحام تقابل الارضيات الخرسانية ولحام المواسير وتثبيت المسامير والصواميل ولحام المباني المعرضة لتغيرات درجة الحرارة الشديدة أو مياه البحر .
- ( ز ) إضافات معالجة الخرسانة :

إن الغرض من عملية المعالجة للخرسانة هو المحافظة على نسبة من ماء الخلط الذى يضاف للخرسانة عند خلطها مدة من الزمن تسمى فترة المعالجة حتى تستمر عملية إماعة الاسمنت

وكذا المحافظة على درجة حرارة الخرسانة عند درجة معينة أعلى من درجة التجمد .  
وهناك الكثير من طرق المعالجة سيأتى ذكرها عند دراسة أثر المعالجة على خواص  
الخرسانة فيما بعد ولكن سنشير هنا إلى مجموعة المواد التى قد تضاف إلى الخرسانة  
لتساعد على إتمام عملية المعالجة .

فمثلا قد تتم المعالجة بتغطية سطح الخرسانة بطبقة من الرمل أو الطين المبلل أو  
بأنواع الورق غير المنفذ للماء أو طلاء سطح الخرسانة المعرض للجو بأنواع من  
الطلاء تجف مباشرة وتكون طبقة غير منفذة للماء وغالبا ما يكون هذا الطلاء من  
مشتقات البلاستيك أو تغطية الخرسانة بالحصى أو الخيش وغالبا ما تؤدي هذه الطرق  
إلى تغير لون سطح الخرسانة .

وإذا كان من الصعب الحصول على الماء اللازم لعملية معالجة الخرسانة (في الأماكن  
الحارة) فيمكن معالجة الخرسانة إما بتغطية السطوح المعرضة كما سبق أو بإضافة مواد  
معيّنة للخرسانة أثناء الخلط . ويعتبر كلوريد الكالسيوم من أحسن المواد التى تضاف  
إلى الخرسانة بفرض المعالجة . أما الطرق الحديثة لحفظ الماء من التبخر فتكون بتغطية  
السطح بطبقة من البرافين أو البيتومين أو الورق غير المنفذ للماء .

ويلاحظ أن الغرض من أى مادة تضاف لتساعد في عملية المعالجة هو الاحتفاظ  
بكمية من الماء الحر بالمعينة الاسمنتية لاستمرار عملية الاتحاد الكيميائى للأسمنت والماء.  
وبالتالى يكون ذلك مساعداً لعملية المعالجة .

### ( ح ) إضافات مضادة للبكتريا :

بالإضافة هذه المواد إلى أى نوع من أنواع الاسمنت فإن الاسمنت الناتج يسمى  
الاسمنت المضاد للبكتريا والإضافات المضادة للبكتريا يجب أن تكون ذات تركيز  
وقوة معيّنة يسمحان باقتدار تأثيرها لمدة طويلة في منع النشاط الحيوى للكائنات الدقيقة  
كالبكتريا والعفن ( الكائنات الميكروبيولوجية ) .

ويستخدم هذا النوع من الاسمنت في عمل خرسانة الأرضيات أو خرسانة الحوائط  
أبنا وجدت البكتريا أو هذه الكائنات الدقيقة لتأثيرها الضار على الخرسانة العادية  
حيث أنها تسبب تآكلها وتفتتها .

ومن أمثلة المنشآت التي يستخدم فيها مثل هذا النوع من الخرسانة أحواض السمك والبحمامات أو أرضيات مصانع الألبان ومصانع حفظ المأكولات وبالإضافة إلى أن هذا الاسمنت يحفظ الأرضيات من فعل البكتريا فإنه أيضاً يحفظ الأرضية من التآكل بفعل حامض اللبكتيك ( Lactic Acid ) والأحماض الغذائية .

#### (ط) إضافات ملونة للخرسانة :

تتطلب بعض الأعمال المعمارية أن تكون الخرسانة ذات سطح ملون . لذلك يلزم إضافة مواد ملونة للخلطة التي تصب منها طبقة رقيقة على سطح الخرسانة العادية .

وهذه الإضافات عبارة عن أكاسيد معدنية ومواد أخرى مشابهة يشترط فيها أن تكون خاملة كيميائياً . وألوانها لا تبهت عند التعرض للشمس ومن هذه الإضافات التي قد تضاف أثناء الخلط أو للأسمنت أثناء صناعته : ثاني أكسيد المنجنيز للألوان السوداء والرمادي وأكسيد وأيدروكسيد الكروم للون الأخضر ... إلخ وتضاف بنسبة حوالى ١٠ ٪ من وزن الاسمنت وتسبب هذه الإضافات ضعفاً في مقاومة الخرسانة .

#### وابعاً : بعض أنواع الإضافات الشائعة الاستعمال في الخرسانة

##### ( ١ ) كلوريد الكالسيوم ( Calcium Chloride )

استخدم كلوريد الكالسيوم منذ أكثر من ٤٠ عاماً كخليط في خرسانة الاسمنت البورتلاند العادي للحصول على مقاومة مبكرة وعالية ولتقليل من التكاليف وقد وصلت صناعة كلوريد الكالسيوم إلى درجة عالية وساهمت في تطور المنشآت الخرسانية .

##### أثر كلوريد الكالسيوم على الخرسانة :


لكلوريد الكالسيوم تأثيرات مفيدة كثيرة على الخرسانة الطازجة والمتصلدة وفيما يلي توضيح لأثر كلوريد الكالسيوم على الخرسانة :

##### ١ — الشك الابتدائي والنهائي :

عند إضافة ٢ ٪ من كلوريد الكالسيوم بالوزن منسوباً إلى وزن الاسمنت في الخلطة فإنه يلاحظ انخفاض في زمن الشك الابتدائي، فمثلاً في الأجواء العادية يقل زمن الشك من ساعات إلى ساعة واحدة كما أن زمن الشك النهائي يقل أيضاً بنفس النسبة



من ٦ ساعات إلى ساعتين ، أما في درجات الحرارة المنخفضة فإن الشك الابتدائي يتأثر أيضاً ويكون تأثير كلوريد الكالسيوم أكثر وضوحاً والشكل رقم (٤ - ٥) يوضح أثر كلوريد الكالسيوم على الشك الابتدائي والنهائي ومقاومة التماسك .




شكل رقم (٤ - ٥)  
العلاقة بين زمن الشك ومقاومة التماسك

٢ - المقاومة المبكرة :

يعطى كلوريد الكالسيوم في الخرسانة مقاومة مبكرة بدون تقليل للمقاومة النهائية وهذه ميزة هامة لأسباب عديدة منها :

- تقليل زمن فك الشدات إلى النصف أو أقل .
- تقليل العدد الكلي المستعمل للشدات .
- وسرعة فك الشدات تؤدي إلى استعمال المبني مبكراً .

ويبين الشكل رقم (٤ - ٦) مقدار زيادة مقاومة الخرسانة عند إضافة كلوريد الكالسيوم في حالتى درجتى الحرارة ٣٧,٧°م (٧٠°ف) ، ٢١,١°م (٤٠°ف)



شكل رقم (٤-٦)  
الزيادة في مقاومة الخرسانة بإضافة كلوريد الكالسيوم

### ٣ - الحماية من تأثيرات الجو البارد والرطب :

تتأثر نسبة زيادة المقاومة كثيراً بدرجة الحرارة وتكون المقاومة المطلوبة أقصاها في درجة حرارة  $٣٧,٧^{\circ}\text{C}$  (  $٧٠^{\circ}\text{F}$  ) ويكون هناك تغير واضح في المقاومة نتيجة انخفاض درجة الحرارة عن  $٣٧,٧^{\circ}\text{C}$ .

وتقل درجة الحرارة في بعض المناطق عن  $٣٧,٧^{\circ}\text{C}$  وهناك تظهر فوائد كلوريد الكالسيوم حيث يجعل الخرسانة وكأنها في طقس معتدل وتعزى فائدة كلوريد الكالسيوم هذه إلى زيادة الحرارة المتولدة من التفاعل ومباتها .

ومع أن استعمال كلوريد الكالسيوم في درجات الحرارة العادية يؤدي إلى الحصول على المقاومة المطلوبة في نصف الوقت إلا أنه لوحظ أن النسبة المثوية للزيادة في المقاومة تكون أكبر في درجات الحرارة المنخفضة ، فثلا في درجة  $٤^{\circ}\text{F}$  تحصل الخرسانة المعالجة بكلوريد الكالسيوم على مقاومة تعادل ماتكسيه الخرسانة العادية في ثلاثة أيام وذلك في فترة لا تتجاوز اليوم الواحد . بينما في يومين يكون لها مقاومة الخرسانة العادية بعد خمسة أيام .

ويلاحظ أن كلوريد الكالسيوم لا يعتبر مضادا للتجمد أو مانعا له لذلك يجب اتباع إجراءات الوقاية في الأجواء الباردة إلا أن هذه الإجراءات لا تستمر إلا لفترة من ٣ إلى ٧ أيام . ويستخدم كلوريد الكالسيوم في الأحوال العادية بنسبة ٢ ٪ ولا يوصى باستخدامه بنسبة مئوية أكبر من تلك .

#### ٤ — الفوائد الإضافية لكلوريد الكالسيوم :

##### المقاومة النهائية :

تزيد المقاومة النهائية بالإضافة إلى زيادة المقاومة المبكرة نتيجة استعمال كلوريد الكالسيوم ولقد أظهرت الاختبارات زيادة مقدارها ٩ ٪ في ثلاث سنوات .

##### المعالجة الكاملة :

١ — يقلل فقدان الرطوبة أثناء خلطه بالماء .

٢ — يساعد على إطلاق الحرارة مبكراً عند خلطه مع الماء .

٣ — يساعد في تسهيل عملية الخلط مع الماء .

##### قابلية التشغيل والكثافة :

يمكن الحصول على زيادة في قابلية التشغيل أو زيادة في الكثافة وذلك باستعمال كلوريد الكالسيوم في الخليط فيمكن زيادة قابلية التشغيل مع الاحتفاظ بنسبة الماء إلى الاسمنت (م/س) كما هي وعند الرغبة في الحصول على خرسانة كثيفة يمكن الإقلال من الماء واستخدام كلوريد الكالسيوم لرفع قابلية التشغيل .

##### مقاومة التآكل :

تزداد مقاومة سطح الخرسانة للتآكل باستعمال كلوريد الكالسيوم وتكون المقاومة الناتجة بمائلة لتلك التي نحصل عليها من المعالجة بواسطة الخيش المبلل لمدة ٣ أيام .

#### استخدامات كلوريد الكالسيوم في الخرسانة

##### ١ — خرسانة الهواء المحبوس :

تستعمل خرسانة الهواء المحبوس بدرجة كبيرة في الأعمال الإنشائية إذ أنها تتميز بسهولة التشغيل والتحمل مع الزمن ويلاحظ أن الهواء المحبوس يقلل من مقاومة الخرسانة خاصة في المراحل الأولى حتى مع نقص كمية ماء الخلط ولكن يمكن عن

طريق استعمال كلوريد الكالسيوم تعويض كل تأخير محتمل ولو أن سرعة تأثيره تكون أكبر في حالة الاسمنت العادى عنه في حالة الاسمنت ذى الهواء المحبوس .

ومن أم فوائد كلوريد الكالسيوم في هذه الحالة أنه يزيد من المقاومة في كل مرحلة من المراحل بدون نقص في مقاومة التحمل أو مقاومة التجمد أو الذوبان نتيجة تخلل الهواء المحبوس في الخرسانة

## ٢ — الخرسانة جاهزة الخلط :

يستعمل كلوريد الكالسيوم بتوسع في صناعة الخرسانة جاهزة الخلط وفيما يلي بعض المعلومات الهامة بشأن استخدام كلوريد الكالسيوم في الخرسانة جاهزة الخلط : يمكن استعمال المعجلات بفائدة كبيرة في الجو البارد إما وحدها أو بالإضافة إلى مكونات الخرسانة الاساسية بعد تسخينها وقد تكون كافية بمفردها في كثير من حالات انخفاض الحرارة ( فوق درجة التجمد أو تحتها بدرجات قليلة ) وكما يدل اسمها فإنها تزيد من المعدل الذى تكتسب فيه الخرسانة مقاومتها إلا أنه يجب العناية في استخدامها خاصة في الخرسانة جاهزة الخلط .

ويجب العناية عند إضافة كلوريد الكالسيوم إلى الخرسانة ومن الأفضل إضافته كمحلول ولكن المحلول لا يضاف إلى الاسمنت الجاف مباشرة إذ أنه يمتص الرطوبة ويصبح بذلك رطباً للدرجة تكفى للتفاعل مع الاسمنت .

ويجب أن يضاف المحلول القياسى إلى ماء الخلط ويمزج معه وفي بعض الظروف قد يكون من المناسب عجن المحلول مع مجموعة من المواد وفي مثل هذه الحالة يجب إضافة ماء الخلط قبل المزج مع الاسمنت .

وهناك كثير من المتغيرات التى تؤثر في معدل تصلد الخرسانة مثل درجة الحرارة ومحتوى الاسمنت ونسبة الماء إلى الاسمنت إلا أنه يمكن وضع قاعدة عامة بأن الخرسانة التى تحتوى على كلوريد الكالسيوم لمدى درجات الحرارة فوق ٧٠° ف لا تفتج أى مشاكل عند صبها خلال ساعة من ابتداء عملية الخلط .

## كيفية اضافة كلوريد الكالسيوم

### ١ — شكل المحلول :

عند تحضير المحلول العياري لكلوريد الكالسيوم بغض النظر عن كونه مركزاً

أو مخففاً يجب أن يحتوى كل جالون على نفس الكمية ويمكن تعيين كثافة المحلول ومنها درجة تركيز المحلول عن طريق هيدرومتر .

٢ - عمل محلول عيارى من كلوريد الكالسيوم :

( أ ) يملأ وعاء ٥٠ جالون إلى  $\frac{2}{3}$  حجمه بالماء .

( ب ) يضاف ببطء شيكارتان من كلوريد الكالسيوم مع استمرار التحريك .

( وزن الشيكارة الواحدة ١٠٠ باوند من كلوريد الكالسيوم المركز ٧٧٪ على الأقل )

أو وزن الواحدة ٨٠ باوند من كلوريد الكالسيوم المركز ٩٤٪ ) .

( ج ) يحرك المحلول حتى الذوبان الكامل .

( د ) يضاف ماء لمستوى الخمسين جالون ثم يحرك المحلول ثانياً .

٣ - المواصفات المطلوبة لكلوريد الكالسيوم :

١ . كلوريد كالسيوم تفى إضافة جالون من المحلول العيارى إلى المخلوط لكل شيكارة أسمنت .

٢ . كلوريد كالسيوم تفى إضافة ٢ جالون من المحلول العيارى إلى المخلوط لكل شيكارة أسمنت .

ثم يضاف المحلول إلى ماء الخلط ويجب إقلال ماء الخلط بنفس كمية المحلول المستعملة .

٤ - إرشادات خاصة بشأن استخدام كلوريد الكالسيوم .

( أ ) يضاف كلوريد الكالسيوم إلى الماء ولكن لا يجب إضافة الماء إلى كلوريد

الكالسيوم ، حيث أنه إذا صب الماء على كلوريد الكالسيوم فسوف تتكون طبقة سطحية جافة من الصبب لذا تبثها .

( ب ) لا يجب إضافة كلوريد الكالسيوم أكثر من اللازم حيث يترتب عنه عدم

ذوبانه وفي هذه الحالة يحتمل تصلب المحلول عند درجات الحرارة المرتفعة .

( ج ) يذوب كلوريد الكالسيوم بسهولة في الماء الساخن أو البارد ويلاحظ أن

إضافة كلوريد الكالسيوم تولد حرارة لذلك يشترط قبل الاستعمال ترك المحلول إلى أن يبرد تماماً .

( د ) عند تحضير المحلول العيارى يجب استعمال محرك ميكانيكى ويفضل استعمال

مصدر من تيار الهواء .

### ه - استخدام كلوريد الكالسيوم في الحالة الجافة :

من الممكن إضافة كلوريد الكالسيوم إلى الخليط وهو في حالته الجافة وعند قياسه بالوزن يجب أن يضاف بكميات لا تزيد عن ٢٪ بالوزن من النوع العادي أو ١,٦٪ بالوزن من النوع المركز . وعند إضافة كلوريد الكالسيوم في الحالة الجافة يجب إضافته قبل تفريغ الخرسانة مباشرة كما يجب السماح على الأقل بخلط المخلوط لمدة عشرين دوراً للتأكد من الخلط التام مع ملاحظة عدم السماح لكلوريد الكالسيوم بالتلامس مع الأسمنت الجاف .

ويلاحظ في كلتا الحالتين سواء في استخدام كلوريد الكالسيوم كملول أو جاف وجوب استخدام قسم آلي وأجهزة تغذية لضمان التجانس التام وتختلف أنواع هذه الأجهزة من كهربائية وميكانيكية أو كبيرة وصغيرة إلا أنها أفضل بكثير من مناولة وخط كلوريد الكالسيوم باليد .

### (ب) المواد البوزولانية ( Pozzolanic Materials )

المواد البوزولانية هي تلك الخامات السيليسية والألومينية التي مع كونها ليست ذات قدرة لاصقة أو أسمنتية إلا أنها تتفاعل مع الجير في وجود الماء لتكوين مواد ذات خواص أسمنتية .

وقد تتواجد في الطبيعة كخامات معدنية أو تحضر صناعياً مثل الطوب المطحون ورماد الفحم وبعض أنواع خبث الحديد .

وقد اكتشف القدماء أن خلط أنواع معينة من المواد أو التربة البركانية التي سموها بوزولانا مع الحجر الجيري المحروق يحسن كثيراً من خواص المونة الجيرية المستخدمة وعندما ظهرت صناعة الأسمنت الطبيعي والأسمنت البورتلاندي اختفى استعمال هذه المواد في المونة ولكن في السنوات الأخيرة ظهر مرة أخرى استخدام الأسمنتات المخلوطة من الأسمنت البورتلاندي مع المواد البوزولانية وقد وجد أنها أسمنتات جيدة .

وعند خلط الأنواع الجيدة من المواد البوزولانية نجد أنها تحسن الخواص التالية للأسمنت المخلوط .

- ١ — قابلية التشغيل .
  - ٢ — تقليل معدل انبعاث حرارة الإماهة حيث يقل كذلك الانكماش الحرارى .
  - ٣ — مقاومة منفذية الماء .
  - ٤ — مقاومة فعل الكبريتات .
  - ٥ — مقاومة الضغط .
  - ٦ — مقاومة التحقق .
  - ٧ — مقاومة تأثير الركام القلوى .
  - ٨ — مقاومة القابلية للذوبان والتآكل .
- مذا فضلا عن للنقص الكبير فى التكاليف المتوقعة .
- ٥ — أنواع المواد البوزولانية :

( ١ ) الخامات الطبيعية :

— الطفلة والطين الصفى : Caly & Shale.

Montmorillonite type

• النوع المتيموريلونيتى

Kaolinite type.

• النوع الكاولينى

Illite type.

• النوع الالىتى

Opaline Materials

٣ — المواد الاوبالية

Opaline type.

• النوع الاوبالى

Diatomaceous type.

• النوع الدياتومى

Cherts:

• النوع الصوانى

Volcanic tuffs & Pumicites

٣ — الرواسب البركانية

Rhyolitic type.

• النوع الريولىتى

Phonolitic type.

• النوع الفونولىتى

Andesite type.

• النوع الاندىزلىتى

Basaltic type.

• النوع البازالىتى

والطفلة وكذلك الطين الصفحي يحتاجان إلى عملية التكليل ( Calcination ) عند درجة حرارة حوالى ٥٠٠م - ٨٠٠م ليكن تحويلها إلى مواد نشطة ولكن معظم المواد الأخرى لا تحتاج إلى عملية التكليل لتحسين تفاعلها مع الماء . ومع ذلك فإن معظم المواد البوزولانية تحتاج للطن إلى درجة عالية من النعومة .

### (ب) الخامات الصناعية :

١ - رماد الفحم : ( Fly Ash )  
يستخرج رماد الفحم من أفران المحطات الحرارية التي تستخدم كوقود وتكون في غالبيتها من حبيبات مدورة من الزجاج الصناعي لها بعض خواص الاتحاد بالماء .

٢ - الطين الصفحي الزيتي المحروق :  
وهذا النوع من الطين الصفحي يكون أصلاً محتوياً على كمية من زيت البترول ويحرق كوقود والرماد الناتج هو الذي يمكن استخدامه .

### ٣ - الطوب المحروق :

وقد استخدم في بناء سد سنار على النيل الأزرق عام ١٩٢٥ بنسبة ٣٠ ٪ .

### ٤ - الطوب الحراري المطعون .

### ٥ - خبث الأفران العالية :

— خبث الأفران العالية المبرد لجائياً بالماء .

— خبث الأفران العالية المبرد بالهواء .

وترجع قدرة معظم المواد البوزولانية الطبيعية على التفاعل مع الماء إلى المركبات التالية سواء مفردة أو موجودة معاً :

Valconic glass

١ — الزجاج البركاني

Opal

٢ — الأوبال

Clay Minerals

٣ — معادن الطفلة

Zeolites

٤ — الزيوليتات

Hydrated Aluminium Oxides

٥ — أكاسيد الألومنيوم المائية



والحيويات ذات النعومة العالية من هذه المواد المضافة للأسمنت تتفاعل مع أيديروكسيد الكالسيوم الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء ويلاحظ أن أيديروكسيد الكالسيوم وحده ليست له خواص هيدروليكية إذ أنه سهل الذوبان في الماء الجارى ولكن عند تفاعله مع المركبات السيليكية الموجودة في هذه المواد ينتج مواداً أسمنتية على درجة عالية من الثبات .

ومن المعروف أن السليكات غير المتبلورة ( Amorphous ) تتفاعل بدرجة أكبر مع الماء من السليكات المتبلورة ( Crystalline )  
ويبين الجدول رقم ( ٤ - ٣ ) نتائج تأثير إضافة المواد البوزولانية للأسمنت  
جدول رقم ( ٤ - ٣ ) بعض الاختبارات على الإضافات البوزولانية و نتائجها

| رقم | الخاصية          | تأثير المواد البوزولانية                                 | النتيجة                                         |
|-----|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ١   | مقاومة الشد      | أعلى بعد مرور وقت طويل                                   | تحسين المقاومة للتشقق                           |
| ٢   | مقاومة الضغط     | أقل بعد مرور وقت قصير وتقريباً متساوية بعد مرور وقت طويل | تعطى مقاومة مناسبة لجميع أغراض الاستخدام العادى |
| ٣   | حرارة الامامه    | أقل                                                      | يقل الانكماش الحرارى والتشقق عند انخفاض الحرارة |
| ٤   | لدونة العجينه    | أحسن                                                     | أقل تشققاً                                      |
| ٥   | مقاومة الكبريتات | تزداد                                                    | هامة للاستخدامات البحرية وللتربة القلوية        |
| ٦   | قابلية التشغيل   | تحسن                                                     | هامة عند الخلط بالروكام والماء                  |

وفما يلى بعض الامثلة لاستخدامات الاسمنت البورتلاندى المخلوط بالمواد البوزولانية في الانشاءات الخرسانية والمقامة حالياً في الولايات المتحدة الامريكية :

١ - سد الصخرة السهمية وسد الفيل :

( Arrow Rock & Elephant Butte Dams )

وهذان السدان أقيما فيما بين ١٩١٠ ، ١٩٢٠ في ولاية نيومكسيكو باستخدام

الاسمنت الرملى الناتج من طحن الكلنكر بنسبة ٥٥٪ والجرايت بنسبة ٤٥٪ بالوزن وذلك بالنسبة للخزان الاول أما الاسمنت المستخدم فى الخزان الثانى فيشكل من ٢٥٪ بالوزن كلنكر ، ٤٨٪ حجر رملى مطحونين معاً ويعتبر هذان الخزاناتان غير منفذين للماء وفى حالة تمازج حتى الوقت الحاضر .

٢ — كوبرى خليج سان فرانسيسكو : ( San Francisco Bay Bridge )  
واستخدم فيه الاسمنت الناتج من طحن الكلنكر مع طين صفى مكس .

٣ — سد بونفيل : ( Bonneville Dam )

يقع هذا السد فى ولاية اوريجون ( Oregon ) ، وقد استخدم فيه الاسمنت المخلوط الناتج من طحن ٧٥٪ بالوزن من كلنكر أسمنت النوع الثانى حسب المواصفات القياسية الأمريكية ، ٢٥٪ من الغرين ( Silt ) المكس وقد أمكن الحصول على القوائد التالية من استخدام هذا الاسمنت المخلوط :

( ا ) زيادة المقاومة للتحقق الطولى .

( ب ) انخفاض التكاليف .

( ج ) انخفاض منفذية الماء .

( د ) انخفاض حرارة الإماهة .

( هـ ) ارتفاع مقاومة الشد .

٤ — سد فريانت ( بولاية كاليفورنيا ) : ( Friant Dam )

وقد استخدم فيها الاسمنت المنتج حسب النوع الرابع من المواصفات القياسية الأمريكية مضافاً إليه ١٩٪ من الحجر النخاف الناعم طبيعياً .

٥ — سد الحصان الجائع ( بولاية مونتانا ) : ( Hungry Horse Dam )

وفيه استخدم اسمنت ناتج من خلط ٢٥٪ من رماد الفحم منخفض الكربون مع ٧٥٪ بالوزن من الاسمنت الأمريكى من النوع الثانى .

( جـ ) خبث الافران العالية

إذا طحن كلنكر الاسمنت العادى مع نسبة من خبث الافران العالية فإن الاسمنت الناتج يسمى بالاسمنت خبث الافران العالية وهو يفتح بكيات كبيرة فى الولايات

المتحدة وبريطانيا وفزلسا وألمانيا وبلجيكا كما ينتج أيضاً في الجمهورية العربية المتحدة وهذا النوع من الاسمنت يتقبله المستهلك كبديل للأسمنت البورتلاندى ويستخدمه في نفس أغراض استخدام الاسمنت البورتلاندى العادى وقد حددت المواصفات القياسية الأمريكية والبريطانية والألمانية والمصرية وغيرها لسب الخاط والنواص الكيميائية والطبيعية لهذا النوع من الاسمنت .

ويتكون الاسمنت البورتلاندى خبث الافران العالية من الخلطات الآتية في الدول المختلفة :

- ١ - الولايات المتحدة : ٧٥ - ٢٥ ٪ كلنكر مع ٢٥ - ٦٥ خبث .
  - ٢ - ألمانيا : ٧٠ ٪ كنهاية عظمى كلنكر ، ٣٠ ٪ كنهاية صغرى خبث .
  - ٣ - بريطانيا : ٢٥ ٪ كنهاية صغرى كلنكر مع ٦٥ ٪ كنهاية عظمى خبث .
  - ٤ - الجمهورية العربية المتحدة : ٦٥ ٪ كلنكر مع ٣٥ ٪ خبث .
- والخبث المستخدم في إنتاج هذا النوع من الاسمنت هو الخبث المحبب والمصوى ( أى المررد لجائياً بالماء ) وتعريفه هو : المادة اللامعدنية التى تتكون أساساً من سليكات والومينو سليكات الكالسيوم والتى تلوثت في نفس الوقت مع الحديد في الافران العالية والتى أنتجت بالتبريد الضخام للخبث المنصهر بالماء أو البخار ، والحصول على النهاية العظمى للنواص الاسمنتية لهذه المادة يجب تبريدها لجائياً بالماء ليكن تجنب تبلور مكوناتها .

والخبث المحبب له خواص اسمنتية ضعيفة إذا ما مزج وحده بالماء أما إذا أضيف له الجير المطفى ( أيدروكسيد الكالسيوم ) فإن هذه الاضافة تعمل ككشط للخبث وبذلك تزداد قوة تفاعله مع الماء ، وهكذا فإن أيدروكسيد الكالسيوم الناتج من امهارة الاسمنت البورتلاندى له تأثير كبير على القيمة الاسمنتية التى يمكن الحصول عليها من الخبث .

بعض خواص الاسمنت البورتلاندى خبث الافران العالية :

١ - المقاومة .

أقل من مقاومة الاسمنت البورتلاندى العادى في الازمنة المبكرة ولكن بمرور الزمن قد يكون معدل زيادة مقاومة الاسمنت الحديدى أكبر من معدل زيادة مقاومة الاسمنت البورتلاندى العادى

## ٢ - الثبات :

نلاحظ أن هذا النوع من الاسمنت يحتوى على نسبة أقل من أيدروكسيد الكالسيوم الحر من الاسمنت البورتلاندى العادى لذلك فإنه أكثر ثباتاً وأكثر مقاومة للتأثيرات المختلفة عند التعرض للحاليل ذات التأثير الكيميائى عن الاسمنت العادى .

## ٣ - حرارة الإماهة :

حرارة الإماهة للأسمنت البورتلاندى خبث الأفران أقل من حرارة الإماهة للأسمنت البورتلاندى العادى .

## ٤ - مقاومة درجات الحرارة العاليه :

الاسمنت البورتلاندى خبث الأفران العاليه أكثر احتمالاً لدرجات الحرارة العاليه ( فى الحدود المفعولة ) عن الاسمنت البورتلاندى العادى .

## (د) الحجر الجيري والرمل (Lime Stone &amp; Sand)

الحجرى الجبرى هو الحجر المترسب طبيعياً بالوسائل الكيميائية أو البيوكيميائية أو البيولوجية ويتكون فى غالبية من كربونات الكالسيوم والمعدن الاساسى فيه هو الكالسيت ، أما الرمل فهو الناتج المنقول من نواتج هوامل الترية على الصخور التارية أو المتحولة وتراوح قطر حبيباته من  $\frac{1}{4}$  مم إلى ٤ مم وفى معظم أنواع الرمال نجد أن أعلى نسبة من الأكاسيد هى نسبة السليكا ( $SiO_2$ ) .

ويخلط الحجر الجبرى أو الرمل مع كلنكر الاسمنت العادى ويطحنها معا لينتج ما يعرف بالاسمنت المخلوط أو أسمنت المونة أو أسمنت المباني ويمكن إضافة هوامل إدخال الهواء المحبوس خاصة مع الاسمنت المخلوط بالحجر الجبرى .

وهذا النوع من الاسمنت يحتاج عادة إلى الطحن إلى درجة عالية من النعومة ويلاحظ أن الحجر الجبرى يساعد على طحن الاسمنت إلى درجة عالية من النعومة أى أنه عامل مساعد للطحن أما طحن الرمل مع الكلنكر فيحتاج إلى بذل شغل أكبر وتكون صلابه حبيبات الرمل وحبيبات الكلنكر والحجر الجبرى على الترتيب كما يلى :

$\frac{1}{4}$  إلى ٦ ،  $\frac{1}{4}$  إلى ٤ ،  $\frac{1}{4}$  إلى ٢ ، ٢ إلى ٣ ( حسب مقياس موهر Mohr's Scale )

ويستخدم هذا النوع من الاسمنت فى صناعة المونة ذات القابلية العاليه للتشغيل والى تكون مادة جيدة لصق الطوب الاحمر والطوب الخرسانى والاحجار .

### خامساً : جداول تصميم كميات الإضافات

مع اتساع استخدام الإضافات في الخارج قامت الهيئات والمنظمات بعمل جداول تساعد على اختيار نوع الإضافة وكذلك كمياتها وإن كانت الخبرة والاختبارات العملية هما الفيصل في أى مشكلة .

والجدول رقم ( ٤ - ٤ ) يبين مثالا لأحد الجداول الهامة الاستخدام في الولايات المتحدة الأمريكية .

ولقد عمل هذا الجدول باختبار إضافات عديدة في المعمل أمكن منها تقدير قيمة كل إضافة عن طريق عامل خاص على أساس للمقاومة المتوقعة بعد ٢٨ يوماً وعلى أساس قابلية التشغيل الناتجة وذلك لمحتوى أسمنت ٤٠٠ ، ٥٠٠ باوند لكل ياردة مكعبة من الخرسانة ويستنتج عامل الإضافة عن طريق تعويض كمية من الأسمنت بكمية متكافئة من الإضافات للحصول على نفس المقاومة أو نفس قابلية التشغيل .

وعلى ذلك يعرف عامل الإضافة بأنه عدد الوحدات الوزنية من الأسمنت التي يمكن أن تحمل عمل وحدة وزنية من الإضافات وذلك لمحتوى أسمنت معين ( أخذ في الجدول ٤٠٠/٥٠٠ باوند ) .

مثال تطبيق لكيفية استخدام الجدول رقم ( ٤ - ٤ ) :

بفرض إمكانية الحصول على الجير المطلق فإن استخدام باوند من الجير المطلق بديلاً لكل نصف باوند من الأسمنت وذلك لخلطة تحتوي على ٤٠٠ باوند أسمنت للياردة المكعبة يمكن الحصول على نفس المقاومة بعد ٢٨ يوماً . لذلك يمكن استعمال ٨٠ باوند من الجير المطلق بدلاً من ٤٠ باوند من الأسمنت في هذه الحالة ، كما يمكن تقليل الأسمنت من ٤٠٠ إلى ٣٦٠ باوند مع إضافة ٨٠ باوند من الجير .  
يجب أن يكون الجير المطلق متوافراً بشمن يقل عن نصف ثمن الأسمنت حتى تكون هذه الطريقة اقتصادية .

وبالنسبة لخلطة غنية فإن ٨٠ باوند من الإضافات تكون مكافئة لـ ٩,٦ باوند من الأسمنت أو بتعبير آخر يلزم لانقاص كمية الأسمنت المستخدمة بمقدار ٤٠ باوند لاستهلاك حاقمة  $\frac{40}{1,6}$  باوند من الجير المطلق أى ٣٣,٣ باوند منه وذلك للوصول إلى نفس المقاومة بعد ٢٨ يوماً .

جدول رقم ( ٤ - ٤ ) تصميم كميات الإضافات للخرسانة

| نوع الإضافات      | تقسيم على أساس المقاومة بعد ٢٨ يوماً                          |              |                          |              | عامل الإضافة<br>على أساس<br>قابلية التشغيل<br>والمناولة |
|-------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|
|                   | كمية الأسمنت البورتلاندى المستخدم بالباوند لكل<br>ياردة مكعبة |              |                          |              |                                                         |
|                   | ٤٠٠ باوند                                                     |              | ٥٠٠ باوند                |              |                                                         |
|                   | كمية الإضافة<br>بالباوند                                      | عامل الإضافة | كمية الإضافة<br>بالباوند | عامل الإضافة |                                                         |
| الخبث             | ٥٠                                                            | ٦٠           | ٥٠                       | ٢٠           | ١,٠٧                                                    |
|                   | ١٠٠                                                           | ٥٠           | ١٠٠                      | ١٥           |                                                         |
| الجير الهيدرولىكى | ٥٠                                                            | ٩٠           | ٥٠                       | ٥٠           | ١,٣٧                                                    |
|                   | ١٠٠                                                           | ٧٥           | ١٠٠                      | ٤٠           |                                                         |
| الجير المطفأ      | ٤٠                                                            | ٧٥           | ٤٠                       | ١٢           | ١,٧٦                                                    |
|                   | ٨٠                                                            | ٥٠           | ٨٠                       | ١٢           |                                                         |
| أسمنت طبيعى       | ٥٠                                                            | ٢٥           | ٥٠                       | ١٠           | ١,١٢                                                    |
|                   | ١٠٠                                                           | ٢٥           | ١٠٠                      | ١٥           |                                                         |
| رماد              | ٥٠                                                            | ٨٠           | ٥٠                       | ٧٠           | ١,١١                                                    |
|                   | ١٠٠                                                           | ٦٥           | ١٠٠                      | ٥٠           |                                                         |
| بلورات التلك      | ٤٠                                                            | ٦٥           | ٤٠                       | ٢٥           | ١,٦٧                                                    |
|                   | ٧٥                                                            | ٣٥           | ٨٠                       | ٢٥           |                                                         |

وبفرض أن المطلوب هو تساوى قابلية التشغيل وليس المقاومة فإن باوند واحداً من الجير في هذه الحالة يكافئ ١,٧٦ باوند من الأسمنت أى بفرض خلطتين إحداهما تكون من ٥٠٠ باوند من الأسمنت والأخرى من ٤٠٠ باوند من الأسمنت مع ٥٧ باوند من الجير المطفأ فإن قابلية تشغيلها تكون واحدة ولكن تختلف مقاومتها حتى بعد ٢٨ يوماً من الصب إذ الثانية قد تقل مقاومتها بمقدار ٢٥٪ تقريباً .