

الباب العاشر

أشباه الموصلات

الباب العاشر


أشباه الموصلات

وجد أن شبه الموصل عبارة عن: بلورة تحتوي على فجوة طاقة ضد. يفة بـ. ين
حزمة تكافؤ ممتلئة وحزمة توصيل ، وإذا كانت البلورة قد بددت
إلى درجة الصفر المطلق ، وكانت حزمة التوصيل فارغة، ولأصبحت المادة غير.
موصلة تماما .

ولكن نجد أن بعض الإلكترونات عند درجات حرارة عادية ،
تكون محتثة حراريا من حزمة التكافؤ إلى حزمة التوصيل ، بالقدر الكافي لإعطاء
المادة قابلية توصيل كهربائي تقع بين قابلية توصيل فلز وقابلية توصيل مادة عازلة.
المقاومات النموذجية عند درجة حرارة الغرفة للفلزات ، وأشباه الموصلات ،
والعزل تساوي 5 cm^3 ، 5×10^7 ، 10^{23} على التوالي . وتتناسب قابلية توصيل شبه
الموصل مع عدد الإلكترونات في حزمة التوصيل ، التي بدورها تتناسب مع معامل
بولتزمان $e^{-E_g/RT}$ ، حيث E_g هي فجوة الطاقة، وبالتالي تزداد قابلية توصيل شبه
الموصل أسيا بازدياد درجة الحرارة .

إن شبه الموصل ذي الأهمية التجارية الكبرى هو السيليكون العنصري ، فإذا
كنا قادرين على تحضير بلورة نقية تماما من السيليكون ، لكان عدد الإلكترونات
الصغيرة في حزمة التوصيل عند أي درجة حرارية معينة مساويا عدد الثقوب
الموجبة في حزمة التكافؤ .

وتسهم إلكترونات التوصيل والثقوب كلاهما في قابلية التوصيل الكهربائي ،
حيث تسافر الإلكترونات خلال فجوات الشبكية ، وتقفز الثقوب من رابطة إلى
أخرى ، كما يتضح بصورة تقريبية في الشكل التالي :




رسم تخطيطي للسليكون بين حاملات التيار وهما: الإلكترون السالب، والثقب الموجب، اللذين يعطيان قابلية توصيل جوهريّة في الفلز النقي

والحركة المقابلة لإلكترونات التوصيل، وثقوب التكافؤ في مجال مسطّ ت. شكل شبه الموصلية الجوهريّة للبلورة . وعموماً إن السيليكون حتى وإن كان ذات نقاوة عالية يحتوي على ذرات شائبة تكفي لزيادة شبه الموصلية إلى حد بعيد فوق شبه الموصلية الجوهريّة الافتراضية .

فعلى سبيل المثال ، لو فرضنا أن جزءاً ضئيلاً من ذرات السيليكون قد استعُض عنه بطريقة عشوائية بواسطة ذرات تحتوي كل منها على أكثر من أربعة إلكترونات تكافؤ ، مثل: ذرات الزرنيخ .

ولأن البلورة يجب أن تبقى من حيث الأساس متعادلة كهربائياً ، تجهز كل ذرة زرنيخ إلكتروناتاً يستطيع أن يدخل حزمة التوصيل . والفصيل الرئيس الموصل في نموذج السيليكون عبارة عن الإلكترونات السالبة ، وتسمى هذه المادة شبه موصل من النوع السالب **n-type Semiconductor** والتوضيح التخطيطي لهذا النوع من شبه الموصل ومخطط كثافة الحالات المتفق في الشكل التالي :




رسم تخطيطي للسيليكون وهو بحالة شبه موصل من النوع السالب ومخطط كثافة الحالات المتفق

وعند درجة حرارة الصفر المطلق تتمركز الإلكترونات الإضافية التي قدمتها ذرات الزرنيخ حول الذرات التي لها شحنات شكلية تساوي +1 من الزرنيخ ، ولكن عند درجات الحرارة الاعتيادية يحدث كثير من هذه الإلكترونات إلى حزمة التوصيل، وفاصل الطاقة بين المستوى الواهب وحزمة التوصيل عبارة عن الطاقة اللازمة لإبعاد أحد الإلكترونات الخالية كلياً من إحدى ذرات الزرنيخ .

والآن نفرض أن جزءاً صغيراً جداً من ذرات بلورة السيليكون قد استعوض عنه بواسطة ذرات يحتوي كل منها على عدد من إلكترونات التكافؤ يقل عن أربعة ، مثل: ذرات البورون .

إن الفصيل الموصل الرئيس في هذه المادة عبارة عن ثقوب التكافؤ الموجبة ، كما هو مبين في الشكل التالي ، وتسمى مثل هذه المادة: شبه الموصل الموجب . **positive semiconductor** . وعند درجة حرارة الصفر المطلق ، تكون الثقوب الموجبة التي قدمتها ذرات البورون الشائبة متمركزة حول ذرات البورون التي لها شحنات شكلية سالبة .




رسم تخطيطي للسيليكون وهو بحالة شبه موصل موجب ومخطط كثافة الحالات المتفق

في حين أنه عند الحرارة المحددة يحتث كثير من هذه الثقوب، بحيث تكون حرة في القفز خلال روابط سيليكون - سيليكون، وهكذا تحمل تيارا كهربائيا . وفي مخطط كثافة الحالات للشكل السابق يعد فاصل الطاقة بين حزمة التكافؤ، والمستوى المتقبل عبارة عن: الطاقة الدنيا اللازمة لإجبار إلكترون تكافؤ اعتيادي لكي يعادل تقبا قريبا من ذرة بورون .

وبذلك ترتبط ذرة البورون بروابط منفردة مع أربع ذرات سيليكون . ومن حيث التأثير ، تحتث الثقوب إلى جهة اليسار في حزمة التكافؤ . والسيليكون الذي يراد استعماله في أشباه الموصلات يجب أن يكون أولاً عالي النقاوة . والسيليكون الشائب أي النقي لدرجة 98% تقريبا يتم إنتاجه عموماً بواسطة تسخين صد خور الكوارتز والكربون فوق درجة حرارة 1800 مئوية في فرن كهربائي .

ولهذا السيليكون شوائب تزيد بحوالي 20 مليون مرة عما يمكن السماح به ، ويمكن تنقيته بواسطة تحويله إلى ثلاثي كلوروسيلان trichlorosilane مع كلوريد الهيدروجين ، وتقطر ثلاثي كلوريد سيلان باعتناء ، ومن ثم تجزئته ليعطي السيليكون المنقي ، والتفاعلات الكيميائية هي :




وإذا اقتضت الضرورة يمكن تنقيته أكثر بواسطة التكرير المذاطقي **one refining** ، وفي هذه العملية يصهر قضيب من العنصر قرب إحدى النفايات ، وبواسطة تحريك الفرن ، تتحرك المنطقة القصيرة المنصهرة ببطء نحو النهاية الأخرى للقضيب .

ولأن الشوائب قابلة للذوبان في المنصهر أكثر في الحالة الصلبة ، فهي تتركز في المنصهر وتحمل إلى إحدى نهايتي القضيب . ويعد إعادة العملية بضع مرات ، تكون النهاية الشائبة قد أزيلت .

وتنقى شبه الموصلات في بعض الأوقات بواسطة عمليات النقل الحراري في

الطور الغازي . فعلى سبيل المثال ، يمكن تنقية الجرمانيوم بوضعه في إحدى نهايتي أنبوب مفرغ ممزوجا مع كمية قليلة من اليود، ومن ثم تسخن الأنبوب بحيث تصبح نهاية الأنبوب المحتوية على الجرمانيوم الشائب عند درجة حرارة 500 مئوية، والنهية الأخرى عند درجة حرارة 350 مئوية .

ويتفاعل اليود مع الجرمانيوم لكي يكون أبخرته المركبين Ge_2 ، Ge_4 . وفي الحال سيتم بلوغ حالة مستمرة **Steady state** يصل فيها التفاعل الآتي باستمرار في المنطقة ذات درجة الحرارة العالية ، ويحدث التفاعل العكسي في المنطقة ذات درجة الحرارة المنخفضة والغازية ابتداء .



وهكذا ينقل الجرمانيوم من إحدى نهايتي الأنبوب إلى النهاية الأخرى ، تاركاً الشوائب خلفه .

ويمكن تحويّل البلورات السليكون والجرمانيوم المنقاة إلى أشباه موصلات سلبية أو موجبة بواسطة نفوذ أشوائب الفلزات المناسبة (**dopants**) عند درجة حرارة عالية إلى البلورات ، ويستعمل الزرنيخ، والفسفور أحياناً لأشباه الموصلات السالبة ، ويستعمل البورون والألومنيوم لأشباه الموصلات الموجبة .

فجوات الحزم :

إن فجوة الحزمة لشبه موصل عبارة عن فرق الطاقة بين حزمة التكافؤ و حزمة التوصيل ، وقيم فجوة الحزمة في مختلف المواد مدرجة في الجدول التالي . والطاقات الرابطة المقترنة مع الشوائب تعد أصغر بكثير من طاقة فجوات الحزم . فعلى سبيل المثال ، إن الطاقة اللازمة لحدث إلكترون بعيداً عن ذرة فوسفور شائبة في السليكون إلى حزمة التوصيل تساوي 0.044 eV تقريباً .

فجوات الحزم لبعض شبه الموصلات

المركب	E_g , eV (0 K)	المركب	E_g , eV (0 K)
α -Sn	0.0	CdTe	1.6
InSb	0.2	Se	1.8
PbTe	0.2	Cu ₂ O	2.2
Te	0.3	InN	2.4
PbS	0.3	CdS	2.6
InAs	0.4	ZnSe	2.8
ZnSb	0.6	GaP	2.88
Ge	0.7	ZnO	3.4
GaSb	0.8	SrTiO ₃	3.4
Si	1.1	ZnS	3.9
InP	1.3	AlN	4.6
GaAs	1.5	Diamond	5.4
		BP	6.0

وكذلك ، فإن الطاقة اللازمة لحث ثقب من ذرة ألومنيوم شائبة في الـ سيليكون إلى حزمة التكافؤ تساوي 0.057 eV تقريباً . إن طاقات الحث هذه قد تقارب من مع فجوة الحزمة التي مقدارها 1.1 eV .

أشباه الموصلات المختلفة : Defect semiconductors

يعد كثير من المركبات أشباه موصلات بسبب كونها غير خاضعة لقوانين الاتحاد الكيميائي **nonstoichiometric** . فعلى سبيل المثال ، حديد تتعرض مركبات، مثل: **NaCl** ، **KCl** ، **LiH** ، **TiO** - إلى إشعاع ذي طاقة عالية، أو حين تسخن هذه المركبات بوجود مزيد من فلزاتها المكونة .

تصبح ذات قصور في الفلزات الكهروسالبة، ويمكن تمثيل تركيبها بواسطة الصيغة العامة MY_{1-x} ، حيث x عبارة عن جزء صغير .

إن الشبكية البلورية لمركب من هذا النوع لها شواغر لأيونات سالبة، يشغل

كل شاغر منها عادة بواسطة إلكترون . تسمى هذه الثقوب المشغولة بالإلكترونات مراكز **F centers** . وإلكترون المركز **F** يمكن أن يحدث حرارياً إلى حزمة توصيل ، وبذلك يؤدي إلى شبه توصيل سالبة .

وهناك صنف آخر من أشباه الموصلات السالبة وهي المركبات المحتوية على مزيد من ذرات الفلز الخالية التي تبقى تكوينها الصيغة $M_{1+x}Y$ ، وإن المركبات **ZnO** ، **CdO** ، **Cr₂O₃** ، **Fe₂O₃** تعطي هذا النوع من الخلل التركيبي .

حيث تتأين ذرات الفلز الخالية بسهولة، وتصحح الإلكترونات تكافؤها بحيث تدخل حزمة التوصيل مخلفة أيونات الفلز الخالية، وهذه الأيونات سجين ، تتدقق قابلية توصيله عند درجة حرارة الغرفة بسبب فقدان بعض ذرات الفلز الخالية بواسطة التأكسد .

كما أن المركبات ذات القصور بأيونات الفلز التي صيغتها العامة $M_{1-x}Y$ هي أشباه موصلات موجبة ، ويمكن إيجاد هذا النوع من شبه الموصل في **FeS** ، **Cu₂O** ، **FeO** ، **NiO** ، **S-TiO** ، **CuI** .

ويمكن الحفاظ على التعادلية الكهربائية في هذه المركبات ، بالرغم من شواغل الأيونات الموجبة ، بوجود أيونات الفلز ذات الشحنات تأكد على ذلك ، وهكذا يمكن أن نمثل الطور $Fe_{0.95}O$ بدقة أكبر بواسطة الصيغة $Fe^{II}_{0.85}Fe^{III}_{0.10}O$.

ويتم تحقيق التوصيل الكهربائي بواسطة قفز إلكترونات التكافؤ من أيونات الفلز ذات حالة التأكسد الدنيا إلى أيونات الفلز ذات حالة التأكسد العليا، ولكن بسبب كون الوحدة المهاجرة هي من حيث الأساس ثقبا موجبا في أيون فلز ، تعد قابلية التوصيل من النوع الموجب .

إن فاصل الطاقة لهذا النوع من شبه الموصل يتفق مع الطاقة اللازمة لتحريك ثقب موجب بعيداً عن جوار شاغر من أيون موجب ، حيث يمسك كهروسد تاتيكيا ، وحين يسخن أوكسيد مختل من هذا النوع في الأوكسجين تزداد قابلية توصيله عند

درجة حرارة الغرفة بسبب تأكسد بعض أيونات الفلز وزيادة المترتبة في تركيز الثقوب الموجبة .


أشباه موصلات التكافؤ الموجه :

Controlled – Valence Semiconductors :

إن أشباه الموصلات المختلفة على العموم يصعب الحصول عليها إذا ما أريد لها أن تشذ كثيرا عن نسب قوانين الاتحاد الكيميائي ، وبالتالي لا يمكن الحصول إلا على تغيرات محدودة فقط في الخواص الكهربائية .

وإضافة إلى ذلك ، يصعب استتساخ أو تكرار تكوينها بالضبط، ويمكن التغلب على هذه الصعوبات باستعمال أشباه موصلات التكافؤ الموجه التي د. ضرت ف. ي بادي الأمر من قبل فيردي .

وعلى سبيل المثال ، تصور المادة المتكونة بواسطة مزيج جوهري للأوكسيد سيد NiO ، وكمية قليلة من Li_2O في الهواء عند درجة حرارة 1200 مئوية . يمتص الأوكسجين، ويتكون طور منفرد تركيبيه $\text{Li}_x\text{Ni}_{1-x}\text{O}$.



وبم... أن للأليومين Li^+ ، Ni^{2+} ذ... صف قط... ر مت... شابه ، ت... ستطيع
أيونات Li^+ أن تعوض عن أيونات Ni^{2+} في الشبكية . يتكون أي... ون Ni^{3+} واحد... د
مقابل... ل أي... ون Li^+ ي... ستعمل للحف... اظ ع... ي التع... ادل الكهربائى ،
ويمكن... ا بدقة أكبر... ر تمثيل... ل المركب الذ... اتج بواسط... طة ال... صيغة
الموسعة $\text{Li}_x\text{Ni}^{\text{III}}_x\text{Ni}^{\text{II}}_{1-2x}\text{O}$.

تستطيع الثقوب الموجبة في أيونات Ni^{2+} أن تتحد مع مركبات النيكل واحد إلى آخر، وبذلك تغطي شدة توصيل موجبة، وبمساحة التحكم في نسبة الليثيوم إلى النيكل يمكن تغيير قابلية التوصيل الكهربائي حسب الرغبة.


إن قابلية توصيل **NiO** النقي تساوي 10^{-10} Cm^{-1} ، ف.ي.د. ين أن

المركب الذي يستبدل 10% من ذرات النيكل فيه بذرات الليثيوم له قابلية توصيل مقدارها حوالي 10^{-1} Cm^{-1} .

ويمكن أيضا الحصول على أنظمة تكافؤ ممتزجة مثلاً: تيتانات الباريوم BaTiO_3 ، حيث يتألف هذا المركب من شدة بكية ccp لأيونات Ba^{+2} ، O^{-2} ، حيث الثقوب الثمانية السطوح فيها المحاطة كلياً بواسطة أيونات O^{-2} تشغلها أيونات Ti^{+4} .

وإذا استبدل عدد صغير من أيونات الباريوم بواسطة أيونات ثلاثية الشحنة الموجبة ، مثلاً: أيونات الأنتيمون ، يجب أن يختزل عدد متفق من أيونات Ti^{+4} إلى Ti^{+3} ، مكوناً النظام $\text{La}_x\text{Ba}_{1-x}\text{Ti}^{\text{III}}_x\text{Ti}^{\text{IV}}_{1-x}\text{O}_3$ ، وهذه المادة تعطي شبه توصيل سالب .

والمركبات ذات النوع $\text{Li}_x\text{Mn}_{1-x}\text{O}$ تعد شبه موصلة ، ولكن لا يمكن تحضيرها بواسطة تسخين مزيج من $\text{MnO}, \text{Li}_2\text{O}$ في الهواء ؛ لأن MnO يتأكسد بسهولة في الهواء عند درجات الحرارة العالية ، وفي هذه الحالة يجري التفاعل في إناء مختوم ، يقدم إليه الأوكسجين بصيغة بيروكسيد الليثيوم .



تطبيقات :

لأشباه الموصلات عدد يفوق الحصر من التطبيقات العملية التي تسهم في المستوى العالي لحياتنا . وسنصف ثلاثة تطبيقات فقط ؛ الخلية الفوتوفولتائية **Photovoltaic cell** ، والمنقي **rectifier** ، والترانزستور المعزول **insulated-gate-field-effect transistor** .

وكل من هذه الوسائل يتضمن بلورة شبه موصلة التي تعد من النوع الموجب في أحد أجزائها ، ومن النوع السالب في الجزء الآخر . ومنطقة الحدود الفاصل تدعى بالملتقي الموجب - السالب ، ولها خصائص كهربائية مفيدة .

ويمكن صناعة مثل هذه البلورة . على سبيل المثال ، وذلك بالسماح لكميات قليلة من البورون أن تنتشر أو تنفذ إلى أحد جانبي شريحة من السيليكون من النوع الموجب عند درجات حرارية عالية .

وإذا تم تلويثها بصورة ملائمة ستصبح البلورة عندئذ من النوع الموجب على أحد جانبي الشريحة، ومن النوع السالب على الجانب الآخر ، والمنطقة الفاصلة حيث يلتقي نوعا السيليكون هي عبارة عن الملتقى موجب - سالب .

الخلية الفوتوفولتائية :

نفرض أن ضوءا يسقط على ملتقى موجب - سالب ، فإذا كانت طاقة الفوتون تفوق فجوة الطاقة ، ستتكون أزواج من إلكترون - ثقب في المنطقة المشعة، وستكتسب المنطقة السالبة جهدا سالبا مقارنة بالمنطقة الموجبة ، فإذا تم إيصال المنطقتين السالبة والموجبة كهربائيا بدائرة خارجية ، يتولد تيار .


ومن الواضح أن مثل هذه البلورة يمكن استعمالها نوعا من بطارية تلتق طاقتها من مصدر ضوئي ، كما أن واحدا من اهتمامات الكيميائيين المعنيين بالحالة الصلبة هو تحضير خلايا من هذا النوع ذات كفاءة تؤهلها للاستعمال في تسخير الطاقة الشمسية .

الترانزستور المعزول :

إن هذا النوع من الترانزستور الذي يدعى أيضا ترانزستور

[Mos] هذه الحروف تشكل بدايات الكلمات Metal(S) Semiconductoor (M) (O) Oxide ، يمكن معرفته بالرجوع إلى الشكل التالي .

عندما تكون فولتية العتبة (Vg) gate voltage مساوية للصفر لا يسري تيار من المصدر إلى المصرف drain؛ لأن المناطق ذات النوع السالب تكون معزولة عن بعضها بواسطة السيليكون من النوع الموجب .



مقطع عرضي في ترانزستور Mos . المناطق السوداء تمثل الألمنيوم والمناطق البيضاء تمثل ثنائي أكسيد السليكون . المناطق ذات النقاط السوداء تمثل "سيليكون" من النوع السالب ، والمناطق ذات الدوائر المفتوحة تمثل "سيليكون" من النوع الموجب (

ولقد أُشير إلى زيادة الإلكترونات بنقاط ، كما أُشير إلى الثقوب بدوائر ، عندما تتعرض العتبة إلى فولتية موجبة تزااح الثقوب بعيدا عن الـ سطح البيزي لنشائي أكسيد السيليكون والسيليلون الموجود تحت العتبة .

وتكون فولتية العتبة عالية بدرجة كافية بحيث تتحول منطقة رقيقة جدا من السليكون الموجود تحت العتبة من النوع الموجب إلى النوع السالب . تسمى هذه المنطقة قناة سالبة وهي تهيئ مسلكاً توصدليا للإلكترونات بين المصدر والمصرف .

وهكذا تتحكم فولتية العتبة بمقدار التيار ، ويمكن صناعة مثل هذه السوائل على نطاق مجهري صغير تمكن غنمة التيارات المتكاملة ، تستعمل تيارات Mos بصورة واسعة في حاسبات الجيب والمنضدة .

(أ) المصدر والمصرف معزولان عن بعضهما .

(ب) فولتية عالية بدرجة كافية قد سلطت على العتبة لغرض تشكيل قناة سالبة بين المصدر والمصرف .

* * *

"الأسئلة"

- 1- قدر أطول موجة لضوء يستطيع أن يولد تيارا في خلية السليكون الفوتوفولتائية.
- 2- خمن تأثير إضافة الحديد إلى ش. به الموصل. ل $\text{Li}_x\text{Ni}_{1-x}\text{O}$ على الإي. صالية الكهربائية (غرض الإضافة تكوين $\text{Li}_x\text{Fe}_y\text{Ni}_{1-x-y}\text{O}$) فسر .
- 3- أشر إلى نوع شبه الموصلية (سالب أو موجب) المبين في المواد الآتية :
 - (أ) GaAs المعجون بالزنك .
 - (ب) InAs المحتوي على زيادة طفيفة من In .
 - (ج) KcI الموجه إلى أشعة x .
 - (د) $\text{Li}_{0.05}\text{Cu}_{0.95}\text{O}$.
 - (هـ) WO_2 2,999 .
- 4- صنف المواد الآتية على أساس قابليات التوصيل الكهربائي بمثابة معدنية، شبه موصلة ، أو معزولة :

$\text{NaHCO}_3, \text{CuZn}, \text{CdS}, \text{Alf}, \text{BiP}_4, \text{Na}_{0.5}, \text{WO}_3, \text{Os}, \text{CeS}, \text{LnP}$
- 5- قارن قابليات التوصيل الكهربائي لبلورات الجرمانيوم المحتوية على:
 - (أ) 0.1 جزء في المليون من As .
 - (ب) 0.1 جزء في المليون من As , 0.05 جزء في المليون من A1 .
 - (ج) 0.1 جزء في المليون من As , 0.01 جزء في المليون من A1 .
 - (د) 1 جزء في المليون من A1 .
- 6- باستعمال مناقشة ترموداينميكية بسيطة فسر: ف.ي عملية النقل الحد. راري للجرمانيوم بواسطة اليود لماذا ينقل الجرمانيوم من منطقة ذات درجة ح. رارة أعلى إلى منطقة ذات درجة حرارة أقل وليس العكس ؟

* * *