A decorative rectangular border with intricate floral and scrollwork patterns, featuring roses and leaves at the corners and midpoints of each side. The border is composed of multiple parallel lines with decorative elements between them.

# CONCLUSIONS


## 4. CONCLUSIONS

The following general conclusions are drawn from the above-mentioned results:

- New crosslinkers based on N, N, N- trisacryloyl melamine ( $MAA_m$ ) and N, N, N- trimethacryloyl melamine ( $MMA_m$ ) were prepared to use as crosslinker for CEMA/ alkyl acrylate copolymers.
- Higher SF % values for copolymer crosslinked with  $MAA_m$  than those crosslinked with  $MMA_m$  shows that  $MAA_m$  produces lower crosslinking density and  $MMA_m$  crosslinker is more efficient.
- SF % generally decreases with increasing alkyl acrylate percentage in the copolymer composition.
- The data of thermal stability indicate that the thermal stability of crosslinked networks increases with increasing of ODA, crosslinker contents and the presence of  $MMA_m$  crosslinker. This can be attributed to increase of crosslinking densities of the crosslinked CEMA/ODA copolymers.
- SEM morphology indicates that the prepared CEMA/ODA copolymers have porous structure and micropores were formed when ODA content was increased in crosslinked copolymers.
- DMA measurements indicate that, the flexibility of the network increases with incorporation of  $MMA_m$  instead of  $MAA_m$  crosslinker.
- The crosslinked networks based on CEMA/ODA copolymers have flexible and porous networks.
- Oil absorbency is increased by incorporation of hydrophobic acrylate units and by decreasing amount of either crosslinking agent ( $MAA_m$  or  $MMA_m$ ).

- Oil absorbency is increased by increasing the alkyl acrylate length with (CEMA/ODA) > CEMA/DDA > CEMA/IOA copolymer.
- Swelling kinetic constant ( $k$ ) increases with increasing alkyl acrylate (IOA, DDA or ODA) mol ratio and with decreasing the crosslinker wt.%.
- Polymer solvent interaction ( $\chi$ ) is decreased by incorporation of hydrophobic acrylate units, decreasing amount of either crosslinking agent (MAA<sub>m</sub> or MMA<sub>m</sub>) and by increasing the alkyl acrylate length (CEMA/ODA) < CEMA/DDA.
- Average molecular weight between crosslinks ( $M_c$ ) is increased by increasing the alkyl acrylate length (CEMA/ODA) > CEMA/DDA and by using MAA<sub>m</sub> rather than MMA<sub>m</sub> crosslinker.
- $G$  (equilibrium moduli) and  $\nu_c$  (experimental crosslink density) values for CEMA/acrylate crosslinked with MAA<sub>m</sub> are lower than that crosslinked with MMA<sub>m</sub>.
- Crosslinked CEMA/alkyl acrylate copolymers show positive and negative sensitivity to swelling temperature increment based on copolymer compositions.
- Toluene uptake increased with temperature increment upto 30 mol% of IOA content, whereas, it (toluene uptake) decreased with temperature increment from 50 upto 90 mol% of IOA for both crosslinked CEMA/IOA copolymer using either MAA<sub>m</sub> or MMA<sub>m</sub> crosslinkers.
- CEMA/DDA and CEMA/ODA copolymers show negative temperature swelling dependence when the DDA and ODA contents are lower than 50 mol%, while, positive temperature dependence is shown from 50 to 90 mol% .

- The highest oil absorptivity of photocrosslinked linear CEMA/ODA linear copolymers onto NWPET fiber (39 g/g using crude oil) was detected at 50 mol % of CEMA content.
- The absorptivities of toluene and 10% crude oil diluted with toluene for photocrosslinked CEMA/ODA linear copolymers onto NWPET fiber increased up to about 10 min and thereafter they leveled off without regard to CEMA content. This effect is attributed to the oil-absorptive CEMA/ODA linear copolymers and the porous structure produced by the partial photocrosslinking of CEMA/ODA linear copolymers coated on the NWPET fiber.
- The data indicate that the best concentration to obtain maximum swelling for crosslinked CEMA/ODA (38.2 g/g for crude oil) copolymer in the presence of NWPET using both MAA<sub>m</sub> and MMA<sub>m</sub> crosslinker is 1 (wt%). While, the best concentration for both MAA<sub>m</sub> and MMA<sub>m</sub> crosslinkers is 0.5 (wt %) in case of crosslinked CEMA/DDA and CEMA/IOA copolymers (51.1 and 34.2 g/g respectively)
- The lower swelling capacities of the thermal crosslinked CEMA/alkyl acrylate monomers using NWPET fiber than that crosslinked using UV irradiation indicates that there are dangling chains formed during photochemical initiation.
- The data of swelling measurements indicate that the prepared crosslinked copolymers can be reused several times after deswelling either by temperature or mechanical squeezing.



# REFERENCES

## 5. REFERENCES

- Allen, G., Booth, C., Gee, G. and Jones, M.N., *Polym.*, **5**, 637(1964).
- Alther, G., *Contaminated Soil Sediment & Water*, **21** (2001).
- Alther, G., *Contaminated Soils*, **6**, 225 (2001).
- Alther, G., *Waste Management* (Amsterdam, Netherlands) **22**(5), 507 (2002).
- Alther, G.R., Evans, J.C. and Pancoski, S.E., in *HMCRI's 9<sup>th</sup> National Conference*, Superfund 88 (HMCRI, 9300 Columbia Blvd., Silver Spring, MD 20910, p. 440 (1988).
- Alther, G.R., *Journal-American Water Works Association*, **94**(7), 115 (2002).
- Alther, G.R., *Waste Management* (New York), **15** (8), 623 (1995).
- Ammon, G., Funk, W., Pechhold, W., and Kolloid, Z.Z., *Polym.*, **206**, 9(1965).
- Andras, T., Gyorgy, M., Peter, A., Gyorgy, B. and Eszter, J., *Muanyag es Gumi* **34**(2), 41 (1997)
- Anthony, W.S., *Appl. Eng. Agric.*, **10**(3), 357(1994).
- Arriola DJ, Gutie SS, Henton DE, Powell C, Smith PB. *J. Appl. Polym. Sci.*; **63**: 439(1997).
- Atta A.M. and Abdel-Azim A.A., *Polym. Adv. Technol.*, **9**, 340(1998).
- Atta A.M. and Arndt K.F., *Polym. Int*, **50**, 1360(2001).
- Atta A.M. and Arndt K.F., *Polym. Int*, **52**, 389(2003).
- Atta A.M., Arndt K-F, *J. Applied Polymer Sci.*, **97**, 80-91 (2005).
- Atta A.M., El-Ghazawy R.A., Farag R.K. and Abdel-Azim A.A.; *Reactive & Functional Polymers* **66**, 931–943 (2006).
- Atta A.M., El-Ghazawy R.A., Farag R.K., El-Kafrawy A.F. and

- Abdel-Azim A. A., *Polym. Int.*, **54**(7), 1088 (2005).
- Atta A.M., *Polym. Adv. Technol.*, **13**, 567(2002).
  - Atta AM, Abdel-Azim AA. *Polym. Adv. Technol.*; **9**: 340(1998).
  - Atta, A.M., and Arndt, K.F., *Polym Int.*, **53**:1870–1881 (2004).
  - Atta, A.M., *Polym. Adv. Technol.*, **13**, 567(2002).
  - Bailey, T.L.W., Jr. “*Cotton fiber: Microscopic characteristics. In: Mattews’ Textile Fibers*”. H.R. Mauersberger, ed. John Wiley & Sons, Inc., New York, pp. 172-174(1954).
  - Barrer, R. M. and Makki, M. B., *Can. J. Chem.*, **42**, 1481 (1964)
  - Barthomeuf, D., *Zeolites*, **14**(6), 394 (1994)
  - Bastide J., Picot C. and Candau S., *J. Polym. Sci., Polym. Phys. Ed.*, **17**, 1441 (1979).
  - Bellier, P. and Mossarte, G., *Proceeding of the oil spill conference*, Los- Angeles. American Petroleum Institute. P. 141- 146(1979).
  - Berens A.R. and Hopfenbergh H.B., *Polymer*, **19**, 489(1978)
  - Bergen, W.V. Wool: “*Microscopic and physical properties. In: Mattews’ Textile Fibers.*” H.R. Mauersberger, ed. John Wiley & Sons, Inc., New York, pp 547-574(1954).
  - Bertrand, PA., *J. Mater. Res.*, **8**, 1749(1993).
  - Beyer, H.K., and Belenykaja, I., “*Studies in Surface Science and Catalysis 5- Catalysis by Zeolites*”, edited by H. Praliaud (Elsevier Science, Amsterdam) , Vol. 5, p. 203(1980).
  - Beynon, L.R., *J. Inst Pet.*, **57**, 1(1971)
  - Bignotti F, Penco M, Sartore L, Peroni I, Mendichi R, Casolaro M, D’Amore A, *Polymer* **41**:8247(2000)
  - Biskup, U. and Cantow, H., *Macromol. Chem.*, **168**, 315(1973).
  - Blumer, M.. In: “*Oil on the sea*”, Hoult D.P. (ed)., Plenum Press,

New York, p. 6(1969).

- Boopathy R., *Bioresource Technol* 86:171–175 (2003).
- Bosma TNM, Middeldorp PJM, Schraa G and Zehnder AJB., *Environ Sci Technol* 31:248–252 (1997)
- Bourlinos, A.B., Devlin, E., Boukos, N., Simopoulos, A. and Petridis, D., *Clay Minerals* 37(1), 135 (2002).
- Boyd, S.A., Lee, J.F. and Mortland, M., *Nature* 333, 345 (1988).
- Brazel C.S., Peppas N.A., *ACS Polym Mater: Sci Eng* 70:370(1996)
- Breck, D.W., *Zeolite Molecular Sieves* (Wiley, New York, 1974)
- Bristow, G.M. and Watson, W.F., *Trans. Faraday Soc.*, 54, 1713(1987).
- Browsers, S.D., *Plant Eng.*, 18, 219(1982)
- Bryk, M.T. and Yakovenko, N.M., *Khimiya iTekhnologiyaVody* 9(2), 186 (1987)
- Cabasso, I., “*Membranes, Encyclopedia of Polymer Science and Engineering*”, 2nd ed.( ed. H.F. Mark), John Wiley, New York, Vol. 9, pp. 509-580(1987).
- Campbell, S. M., Bibby, D.M., Coddington, J. M., and Howe, R. F., *J. Catal.* 161, 338 (1996)
- Cha, Y.; Tsumuoka, M.; Tanaka, M. *J Appl Polym Sci*, 31, 861(1986).
- Champ, S., Xue, W. and Huglin, M.B., *Polym.*, 42, 6439(2001).
- Chapiro, A., “*Polymer Handbook*”, 2<sup>nd</sup> Edn., Interscience, New York, P 481(1975).
- Chen, N.Y., *J. Phys. Chem.* 80, 60 (1976)
- Chiou, C.T., Porter, P.E. and Schmedding, D.W., *Environmental Science & Technology* 17, 227 (1983).
- Choi H. M., *Journal of Environmental Science and Health*, 31(6),

- 1441 (1996)
- Choi, H.M. and Cloud, R.M., *Environmental Science and Technology* 26(4), 772 (1992).
  - Choi, H.M., Cloud, R.M., *Environ. Sci. Technol.*, 26, 772(1992).
  - Churchill, S.A., Jaones, L. and Griffin, R.A., *Waste Manag.*, 14(5-7), 519(1993).
  - Clark AH, Ross M.S.B., *Adv. Polym. Sci*, 83, 57(1987).
  - Collett, J.H, Attwood, D. and Wood, J.M., *J. Pharm. Pharmacol*, 33, 60(1981).
  - Coronado P. R., Reynolds J.G., and Hrubesh L.W., *Journal of Non-Crystalline Solids*, 292, 127 (2001).
  - Cowie, J.M.G., Ranson, R.J. and Burchard, W., *Brit. Polym. J.*, 1, 187(1969).
  - Crocker FH, Guerin WF and Boyd SA, *Environ Sci Technol*, 29:2953–2958 (1995)
  - D’Hennezel F. and Coupal B., *CIM (Can. Inst. Mining Met.) Bull.*, 65(717), 51 (1972)
  - Davidovits, J., *J. Thermal Analysis*, 37, 1633 (1991).
  - Davis, T.P and Huglin, M.B., *Macromol.*, 22, 2824(1989).
  - Davis, T.P, Huglin, M.B., *Makromol Chem*, 191, 331(1990).
  - Deschamps G., Caruel H., Borredon M. E., Bonnin C. and Vignoles C., *Environ. Sci. Technol.*, 37, 1013 (2003).
  - Desphande, D.D. and Tyagi, O.S., *Macromol.*, 11, 746(1978).
  - Desphande, D.D., Patterson, D., Schreiber, H.P. and Su, C.S., *Macromol.*, 7, 530(1974).
  - Devine, D.M., Higginbotham, C.L.; *Polymer* 44:7851(2003)
  - DiMarzio, E. A., *Polymer*, 31, 2294(1990)
  - Ding, Z., Klopogge, J.T. and Frost, R.L., *J. Porous Materials*, 8, 273

- (2001).
- Dong, L.C. and Hoffman, A.S., *J. Contr. Release*, **4**, 223(1986).
  - Eeckman F, Moe's AJ, Amighi K *Int J Pharm* **241**:113(2002)
  - Errede, LA. *Macromol.*, **19**, 654(1986).
  - Evans, J.C. and Pancoski, S.E., *Transportation Research Record* **1219**, 160 (1989).
  - Fajula, F. and Plee, D., *Stud. Surf. Sci Catal.* **85**, 633 (1994).
  - Fechine, G.J., Rabello, M.S., Catalani, L.H. and Souto-Maior, R.M., *Polym.*, **45**(7), 2303 (2004)
  - Ferey G., C.R. *Acad. Sci., Ser. IIC: Chim* **1**(1), 1 (1998)
  - Fineman M., Ross S, *J. Polym, Sci.*, **5**(2), 259(1950).
  - Fingas M., *Chemistry and Industry* **24**, 1005 (1995).
  - Fingas, M.F., Hyghus, K.A., and Bobra, A.M., "Oil Dispersants", New Ecological Approaches, ASTM STP<sub>1018</sub>. L.M. Flaherty (Ed.) Amer. Soc. Testing Materials, Philadelphia, p.274-289(1989).
  - Fingas, M.S., Duvall, W.S. and Stevenson, G.B., "The basics of oil spill cleanup". Environ. Emergency Branch, Environ. Protection Serv., Environ. Canada. (1979).
  - Flory PJ, In: "Principles of Polymer Chemistry", Cornell University Press, Ithaca, NewYork, Chapter 13(1953).
  - Flory, P.J. and Rehner, J., *J. Chem. Phys.* **11**, 512(1943).
  - Frechet J.M.J., Deratani A. and Darling, G.D., *Polymer*, **28**(5), 825(1987).
  - Freitas, R.F.S. and Cussler E.L., *Chem. Eng. Sci.*, **42**(1), 97(1987).
  - Fricke, J., *Scientific American* **258**(5), 92 (1988)
  - Fujita, S.M., and Soane, D.S., *Polym. Eng. Sci.*, **28**(6), 341(1988).
  - Galin and Rupprecht, 1978 Galin, M., and Rupprecht, M.C., *Polym.*,

- 19, 506(1978).
- Galt, J.A., Leh, W.J., and Payton, D.L., *Environ. Sci. Technol.*, **25**(2), 202(1991).
  - Gitipour S., Bowers M.T., Huff W., and Bodocsi A., *Spill Science & Technology Bulletin* **4**(3), 155 (1997)
  - Goiti, E., Huglin, M.B., and Rego, J.M., *Eur. Polym. J.*, **40**(2), 219(2004).
  - Gordon, A.S. and Millero F.J., *Microbiol Ecol.*, **11**:289–298 (1985)
  - Grass M, Colombo I, Lapasin R *J Control Release* **68**:97(2000).
  - Green, G. E.; Stark, B. P.; Zahir, S. A. *J Macromol. Sci. Rev Macromol Chem Phys.*, **21**, 187(1981).
  - Greene, G., Brodsky A., Charles, M., and Mackay, D., *Proceeding of the 1979 oil spill conference*, Los-Angeles, American Petroleum Institute. P. 411-417(1979).
  - Grim, R.E., “*Clay Mineralogy*”, 2<sup>nd</sup> edition (McGraw-Hill, New York, NY, (1968).
  - Guerin WF and Boyd SA, *Appl Environ Microbiol.*, **58**:1142–1152 (1992)
  - Halligan, J.E., Ball, A.A., and Meenaghan, G.F. *US. Coast Guard Report No.CG-D-63-76*, U.S. Coast Guard, Washington, D.C(1976).
  - Ham, R., Kuntzel, J., and Melin, T., *Chem. Ing. Tech.*, **71**, 508 (1999).
  - Harms, H. and Zehnder, A.J.B., *Appl. Environ. Microbiol.*, **61**:27–33 (1995)
  - Harrison, I., Williams, G.M., Higgo JJW., Leader, R.U., Kim, A.W. and Noy, D.J., *J. Contam. Hydrol.*, **53**:319–340 (2000).
  - Hatzinger PB and Alexander M, *Environ. Sci. Technol.*, **29**:537–545

(1995)

- Heger, A., *“Technologie der Strahlenchemie von Polymeren”*, Carl Hanser, Munich, (1990).
- Hess A, Hohener P, Hunkeler D and Zeyer J, *J. Contam. Hydrol.*, **23**:329–345 (1996).
- Hoffman, A.S., Afrassiabi, A. and Dong, L.C., *J. Contr. Release*, **4**, 213(1986).
- Hopple, P., *“Water Pollution by Oil”* First Edition, The institute of Petroleum, London, p.187-193(1971).
- Hori, K., Flavier, M. E., Kuga, S., Lam, T.B.T., and Iiyama, K., *J. Wood Sci.*, **46**, 401 (2000).
- Hrubesh, L. W., Coronado, P. R. and Satcher, J. H., *Journal of Non-Crystalline Solids*, **285**(1–3), 328 (2001)
- Huang, M., Adnot, A. and Kiliaguine, S., *J. Chem. Soc. Faraday Trans.*, **89**(23), 4231 (1993)
- Huglin, M.B and Rehab, M.A.M., *Polymer*; **28**, 2200(1987).
- Huglin, M.B, Rego, J.M., *Macromol.*, **24**, 2556(1991).
- Huglin, M.B. and Richard, R.W., *J. Appl. Polym. Sci.*, **25**, 2513(1980).
- Hutchins SR, Moolenaar SW and Rhodes DE., *J. Hazard. Materials*, **32**:195–214 (1992)
- Hyder A. and Srinivasan K.S.V., *Polymer International*, **43**, 310(1997).
- Ichijo, H., Kishi, R., Hirasa, O. and Takiguchi, Y., *Polym. Gels Networks*, **2**, 315(1994).
- Ichimura, K.; Nisho, Y. *J Polym Sci Polym Chem*, **25**, 1579(1987)
- Inagaki M, Kawahara A, Aizawa J and Konno H, *Desalination*

- 40:105–111 (2002).
- Inagaki M, Konno H, Toyoda M, Moriya K and Kihara T, *Desalination* 128:213–218 (2000).
  - Inagaki, M., Shibata, K., Etou, S., Toyoda, M. and Aizawa, J., *Desalination*, 128, 219 (1999).
  - Inagaki, M., Toyoda, M., Iwashita, N., Nishi, Y. and Konno, H., *Carbon Science*, 2(1), 1 (2001).
  - Janacek, J. and Hasa, J., *J. Collect. Czech. Chem. Commun.*, 31, 2186(1966).
  - Jang J. and Kim B.S., *J. of Appl. Polym. Sci.*, 77, 903(2000).
  - Jang J. and Kim B.S., *J. of Appl. Polym. Sci.*, 77, 914(2000).
  - Jansen, J. C., "Studies in Surface Science and Catalysis 137-Introduction to Zeolite Science and Practice", edited by J.C. Jansen (Elsevier Science, Amsterdam p. 175,( 2001).
  - Jarre W., Marx M., and Wurmb R., *Angewandte Makromolekulare Chemie*, 78, 67 (1979).
  - Johnson, R.F., Manjrekar, T.G., and Halligan, J.E., *Environ. Sci. Technol.*, 7(5), 439(1973).
  - Jones, C. W., Hwang, S. J., Okubo, T. and Davis, M. E., *Chem. Mater.*, 13, 1041 (2001).
  - Kuntzel, J., Ham, R., and Melin, T., *Chem. Eng. Technol.* 22 (12), 991 (1999).
  - Kelen T., Tudos F., *J. Macromol. Sci. Chem.*, A9,1(1975).
  - Kerr, G. T., *J. Phys. Chem.*, 72, 2594 (1968).
  - Kim I, *Mar Policy*, 26:197–207 (2002).
  - Kim, S., Chung, I., Ha, C., Kim, K. and Cho, W., *J. Appl. Polym. Sci.*, 73, 2349(1999).

- Kingston P.F., *Spill Sci. Technol., B* 7:53–61 (2002).
- Kishida A., Ikada Y. , Dumitriu S.; “ *Polymeric biomaterials*”, 2nd edn. Marcel Dekker, Inc., New York, pp. 133- 145(2002)
- Kistler, S. S., *Nature*, **127**, 741 (1931).
- Kloprogge, J.T., *J. Porous Materials*, **5**, 5 (1998).
- Knudsen, H.D., *TAPPI Nonwovens Conf*, Marco Islands, Florida, Technical Association of the Pulp and Paper Industry. May 6-10, (1990).
- Kossmehl T M, Abdel-Bary E M , Sarhan A A and Abdelaal M Y , *Die Angew Makromol Chem* **215**:59(1994).
- LaPorte R.J. *Technomic Pub. Co. Inc*, (1997)
- Lee, K. H., Kim S. Y., and Yoo, K. P., *Journal of Non-Crystalline Solids*, **186**, 18 (1995).
- Lee, W.F. and Wu, R.J., *J. Appl. Polym. Sci.*, **62**, 1099(1996).
- Liu W, Zhang B, Lu WW, Li X, Dunwan Z, Yao KD, Wang Q, Zhao C, Wang C *Biomaterials* **25**:3005(2004)
- Loiseau, T., and Ferey, G., *J. Mater. Chem.* **6(6)**, 1073 (1996)
- Lombardi, R.A., *Adhes. A.*, **30(2)**, 18(1987).
- Lu, J.M., Zhu, X.L. and Chen, L., *Petrochem. Technol.*, **24**, 176(1995).
- Lu, Y. F., Han, L., Brinker, C. J., Niemczyk, T.M., and Lopez, G. P., *Sens. Actuators, B-Chem.* **36(1–3)**, 517 (1996)
- Lucas, E.F.; Soares, B.G. and Monteiro, E; *Caracterização de Polimeros, e-papers*, Rio de Janeiro (2001).
- Maesen, T. and Marcus, B., “*Studies in Surface Science and Catalysis 137-Introduction to Zeolite Science and Practice*”, edited by J.C. Jansen (Elsevier Science, Amsterdam,( 2001)

- Makhaeva, E.E., Thanh, L.M., Starodubtzev, S.G. and Khokhlov, A.R., *Macromolec. Chem. Phys.*, **197**, 1973(1996).
- Malik, J. and Clarkson, S., *J. Polym. Degrad. Stab.*, **76**(2), 241(2002).
- Manjarai, D. Bhatnagar, S.K. and Rath, S.B., *Macromol. Chem.*, **67**, 75(1963).
- Martel, B. and Morcellet, M., *J. Appl. Polym. Sci.*, **51**, 443(1994).
- McBride, M.B., Pinnava, I.J. and Mortland, M.M.,” *Advances in Environmental Science and Technology. Fate of Pollutants in the Air and Water Environments*”, Part 1 (John Wiley, New York, NY, (1977).
- McGinnes, V. D. *Photogr Sci Eng*, **23**, 124(1979).  
McGinnes, V. D.” *Developments in Polymer Photochemistry*” Applied Science: London, (1982).
- Mehnert, R., Bogl, K.W., Helle, N. and Schreiber, G.A., “*Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry*”, VCH, Weinheim, Vol.22A, P.471 (1993).
- Meininghaus C.K.W. and Prins R., *Microporous and Mesoporous Materials*, **35/36**, 349 (2000)
- Melvold R.W., Gibson S.C., and Scarberry R., “*Sorbents for liquid Hazardous Substance Cleanup and Control*” (Noyes Data Corp., Park Ridge, NJ, 1988)
- Menard, K.P.& Brostow, W “*Performance of Plastics*”, editor Hanser, Munich - Cincinnati (2000).
- Milgram, J., *Oceanus*, **20**(4), 86(1977).
- Minsk, L. M.; Smith, I. G.; Wright, J. F. *J Appl Polym Sci*, **2**, 303(1959).
- Moazed, H. and Viraraghavan, T., *Hazardous and Industrial Wastes*,

- 31, 187 (1999).
- Moazed, H. and Viraraghavan, T., *Journal of Canadian Petroleum Technology*, **40**(9), 37 (2001).
  - Moazed, H. and Viraraghavan, T., *Water, Air, and Soil Pollution*, **138**(1–4), 253 (2002).
  - Monji, N. and Hoffman, A.S., *Appl. Biochem. Biotechnol.*, **14**, 107(1987).
  - Moreau J.P., *Textile Research Journal*, **63**(4), 211 (1993)
  - Morita, M., Higuchi, M., and Sakata I., *J. Appl. Polym. Sci.*, **34**, 1013(1987).
  - Mukherji S and Weber Jr W.J., *Biotechnol Bioeng.*, **60**::750–760 (1998).
  - Mullins, L., *J. Polym. Sci.*, **14**, 225(1959).
  - Murata Y, Sasaki N, Miyamoto E, Kawashima S *Eur J Pharm Biopharm* **50**:221(2000)
  - Nagamatsu, G.; Inui, H. *Kankousei Koubunshi; Kodansha: Tokyo*, 1979.
  - Nakahara T, Erickson LE and Gutierrez JR, *Bioeng.*, **19**:367–378 (1977).
  - Nakayama, Y.; Matsuda, T. *J Polym Sci.*, **30**, 2451(1992,).
  - Namkoong W, Hwang E.Y., Park J.S. and Choi J.Y., *Environ Pollut.*, **119**:23–31 (2002).
  - Nicolaon, G. A. & Teichner, S. J., *Bulletin de la Societe Chimique de France*, **5**, 1906 (1968).
  - Nocentini M, Pinelli D and Fava F, *Chemosphere*, **41**:1115–1123 (2000).
  - Odian, G. “ *Principles of Polymerization*”; Wiley, New York, p.

- 112(1981).
- Okamoto, H. and Overberger, C.G., *Macromol.*, **7**, 614(1974).
  - Okano, T., *Adv. Polym. Sci.*, **110**, 180(1993).
  - Okazawa, T. and Kaneko, M., *Polym. J.*, **2**, 747 (1971).
  - Otten, W., Gail, E. and Frey, T., *Chem. Ing. Tech.*, **64**, 915 (1992).
  - Paczkowski, J. "*Polymeric Materials Encyclopedia; Salamone*", J. C., Ed.; CRC: Boca Raton, FL; p. 5142(1996).
  - Pavia DL, Lampman GM, Kriz GS. "*Introduction to spectroscopy*". W.B. Saunders Co.: New York, (1979).
  - Peppas NA, Bures P, Leobandung W, Ichikawa H *Eur J Pharm Biopharm* 50:27(2000)
  - Peppas, N.A.and Merrill, E.W., *J. Polym. Sci.*, **14**, 441(1976).
  - Pete, J., *Nonwovens Ind*, **6**, 32(1992)
  - Pezeshki SR, Hester MW, Lin Q and Nyman JA., *Environ. Pollut.*, **108**:129–139 (2000).
  - Phair, J.W., VanDeventer, J.S.J. and Smith, J.D., *Ind. Eng. Chem. Res.*, **39**, 2925 (2000)
  - Pinchon, J. and Callaghan, D., *Proceeding Joint Conference on Prevention of Oil Pollution*, API, San Francisco, p.387 (1975).
  - Poh, B.T., Adachi, K. and Kotaka T., *Macromol.*, **20**, 2563(1987)
  - Pushkarev, V.V., Yuzhaninov A.G. and Men, S.K, "*Treatment of oil Containing Waste Water*", Allerton Press, Inc., New York, pp. 3-5(1983).
  - Querol, X., Umaña, J.C., Plana, F., Alastuey, A., Lopez-Soler, A., Medinaceli, A., Valero, A., Domingo, M.J., and Garcia-Rojo, E., *Fuel*, **80**, 857 (2001).
  - Radetic, M. M., Jovic, D.M., Jovancic, P.M., Petrovic, Z.LJ. and

- ✦ Thomas, H.F., *Enviro. Sci. Technol.*, **37**, 1008(2003).
- Radetic, M. M., Jovic, D.M., Jovancic, P.M., Petrovic, Z.LJ. and Thomas, H. F., *Environ. Sci. Technol.*, **37**, 1008(2003)
  - Rankin, W.N., Gomillion, S.L. and Lunckenbach, R.L., *Evaluation of Sorbent Materials, 15th International Waste Management Symposium Conference*, Tucson, AZ, Feb. 26- Mar. 2, 1989.
  - Raussell-Colom, J.A. and Serratos, J.M., “*Chemistry of Clays and Clay Minerals*”, edited by A.C.D. Newman, p. 371 (Longmans, London, (1987).
  - Ravichandran P, Shantha KL, Panduranga Rao K *Int J Pharm* **154**:89(1997).
  - Reed, M., Daling, P., Lewis, A., Ditlevsen, M.K., Brors, B., Clark, J. and Aurand, D., *Enviro. Model. Software*, **19**(7-8), 681(2004).
  - Reese, W. and Tucker, J.E., *J. Chem. Soc. Phys.*, **43**, 105(1965).
  - Rego, J.M., Ph.D thesis, “*Novel polyelectrolyte complexes and hydrogels*”. University of Salford, (1993).
  - Reynolds J.G., Coronado P.R. and Hrubesh L.W., *Energy Sources*, **23**, 831 (2001).
  - Risbud MV, Hardikar AA, Bhat SV, Bhonde RR *J Control Release* **68**:23(2000)
  - Robertson, E. M.; Van Deusen, W. P; Minsk, L. M. *J Appl Polym Sci* **2**, 308(1959).
  - Robinson KG, Farmer WS and Novak JT, *Wat Res.*, **24**:345–350 (1990).
  - Rosenberg Mand Rosenberg M., *J. Bacteriol.*, **148**:51–57 (1981).
  - Ruddy, E. N., *Chem. Eng. Prog.*, **89**, 28 (1993).
  - Ruel-Garie'py E, Chenite A, Chaput C, Guirguis S, Leroux JC *Int J*

- Pharm* 203:89(2000)
- Ruhl, M. J., *Chem. Eng. Prog.*, **89**, 37 (1993).
  - Ruthven, D. M., *Chem. Eng. Prog.*, **84**, 42 (1988).
  - Saito, S., Kanno, M. and Inomoto, H., *Adv. Polym. Sci.*, **109**, 207(1993).
  - Samaraweera U, Gan S, Jones FN. *J. Appl. Polym. Sci.*, 45: 1903. (1992).
  - Sambasivam, M., Ghoshal, R. and Mukerji, P., *Am. Soc. Mech. Eng.*, **18**, 55(1996).
  - Sayil, C. and Okay, O., *Polym.*, **42**, 7637( 2001).
  - Scharzberg P., U.S. *Coast Guard Report No. 724110.1/2/1 (U.S. Coast Guard Headquarters, Washington, DC, (1971).*
  - Schrader, E.L., *Environ. Geol. Water Sci.*, **17**(2), 156(1991).
  - Schwartz, S., *Proceeding of the oil spill Conference, Los-Angeles, American Petroleum Institute*, pp. 493-496(1979).
  - Schwertfeger, F., Glaubitt, W., and Schubert, U., *J. Non-Crystalline Solids*, **145**(1-3), 85 (1992).
  - Setti L, Mazziere S and Pifferi P.G.,” *Bioresource Technol.*, **67**:191–199 (1999).
  - Seung-Hyun Kim, Il-Doo Chung, Chang-Sik Ha, Kyu-Jin Kim, Won-Jei Cho; *J. Applied polymer Sci.*, **73**, 2349-2357 (1999)
  - Shimizu, T., Koshiro, S. Yamada, Y. Tada, K., *J. Appl. Polym. Sci.*, **65**, 179(1997).
  - Shin WS, Pardue JH and Jackson W.A., *Wat Res.*, **34**:1345–1353 (2000).
  - Sittig, M., “*Oil Spill Prevention and Removal Handbook*”, 1st Ed., Noyes Date Corporation, New Jersey,. p.465(1974).

- Skeels, G.W. and Breck, D.W., *Proceedings of the 6th International Zeolite Conference*, edited by A. Bisio p. 87 (Butterworths, Guilford, UK, (1984).
- Song H and Bartha R., *Appl. Environ. Microbiol*; **56**:646–651 (1990).
- Stenzel, M. H., *Chem. Eng. Prog.*, **89**, 36 (1993).
- Sugamiya, K., Kuwahara, N. and Kaneko, M., *Macromol.*, **7**, 66(1974).
- Sun X. F., Sun R., and Sun J. X., *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, **50**(22), 6428 (2002)
- Sun, X.F., Sun, R.C. and Sun, J.X., *Bioresource Technol.*, **95**, 343-345 (2004).
- Swanepoel, J.C. and Strydom, C.A., *Applied Geochemistry*, **17**, 1143 (2002).
- Tait, P.J.T. and Abushihada, A.M., *Polym*, **18**, 810(1977).
- Taylor, J.C., *J. Inst. Petrol.*, **48**(467), 355(1972).
- Tazuke, S. “*Developments in Polymer Photochemistry*”N. S., Ed.; Applied Science: London, (1982).
- Teas C., Kalligeros S., Zanicos F., Stournas S., Lois E., and Anastopoulos G., *Desalination* **140**(3), 259 (2001)
- Temiv, S. C. *J Macromol Sci Macromol Chem Phys C* **1982**, **22**, 131.
- Theng, B.K.G., “*The Chemistry of Clay-Organic Reactions*” John Wiley, New York, NY, 1974.
- Tillotson, T. M. and Hrubesh, L. W., *J. Non-Crystalline Solids* **145**(1–3), 44 (1992)
- Toblosky, A.V., Carlson, D.W., and Indictor, N., *J. Polym. Sci.*, **54**, 175(1961).
- Toyoda M, Moriya K, Aizawa J, Konno H and Inagaki M,

- Desalination* 128:205–211 (2000).
- Toyoda, M. and Inagaki, M., *Carbon* 38(2), 199 (2000).
  - Toyoda, M., Aizawa, J., and Inagaki, M., *Desalination* 115(2), 199 (1998)
  - Toyoda, M., Moriya, K. and Inagaki, M., *Tanso* 187, 96 (1999).
  - Toyoda, M., Moriya, K., Aizawa, J. and Inagaki, M., *Nippon Kagaku Kaishi* 3, 193 (1999).
  - Tryba, B., Kalenczuk, R.J., Kang, F., Inagaki, M., and Morawski, A.W., *Mol. Cryst. Liq. Cryst.* 340, 113 (2000).
  - Tundo P., “*Continuous Flow Methods in Organic Synthesis*”, *Ellis Horwood Ltd., England, p. 1*(1991).
  - Van Der Voort, P. and Vansant, E.F., *J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol.* 19, 2723 (1996)
  - Vigo, T.L, Bruno, J.S. and Goynes, W.R., *J. Appl. Polym. Sci.*, 47, 417(1991).
  - Volkering F, Breure AM and Andel JGV, *Appl. Environ. Microbiol.* 36:548–552 (1992)
  - Volkering F, Breure AM and Andel JGV, *Appl Environ Microbiol* 61:27–33 (1993).
  - W. S. Kim, K. H. Seo, W. S. Chang, *Macromol. Rapid Commun.* 17, 835(1996).
  - Walkup, P.C., *J. Water Poll. Cont. Fed.*, 43(6), 1069(1971).
  - Walkup, P.C., Polentz, L.M., Smith, J.D., and Peterson, P.L. *Proceedings of Joint Conference on Prevention and Control of Oil Spills*, pp. 237-248. (1969)
  - Wei, Q.F., Mathe, R.R., Fortheringham, A.F. and Yang, R.M., *Marine Poll. Bull.*, 46, 780(2003).

- Wei, Q.F., Mathe, R.R., Fortheringham, A.F. and Yang, R.M., *Marine Pollution Bulletin* **46**, 780(2003)
- Whitford, A.C. “*Miscellaneous Plant Fibers. In: Matthews’ Textile Fibers*” H.R. Mauersberger, ed. John Wiley & Sons, Inc., New York, pp. 447-452. (1954)
- Xu, H. and Van Deventer, J.S.J., *Int. J. Miner. Process* **59**, 247 (2000).
- Xu, W.B., Bao, S.P., Tang, S. P. and He, P. S., *Gaofenzi Cailiao Kexue Yu Gongcheng* **18**(2), 183 (2002).
- Y. Shindo, H. Sato, T. Sugimura, K. Horie, I. Mita, *Eur. Polym. J.* **25**, 1033(1989).
- Yoa, K.J. and Zhou, W.J., *J. Appl. Polym. Sci*, **53**,1533(1994).
- Yokogawa H. and Yokoyama M., *Journal of Non-Crystalline Solids* **186**, 23 (1995).
- Yokota, K., Abe, A., Hosaka, S., Sakai, I. And Saito, H., *Macromol.*, **11**, 95(1978).
- Zahid, M.A., Halligan, J.E. and Johnson, R.F., *Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev.*, **11**(4), 550(1972).
- Zahid, M.A., Halligan, J.E., Johnson, R.F. *Ind. Eng. Chem. Prod. Res. Dev.*, **11**(4), 550(1972).
- Zhao, X.S. and Lu, G.Q., *J. Phys. Chem.* **102**, 1556 (1998)
- Zhao, X.S., Ma, Q. and Lu, G.Q., *Energy & Fuels* **12**, 1051(1998).
- Zhou, M.H and Cho, W.J., *Polym. Int.*, **50**, 1193(2001).
- Zhou, M.H and Ha, C.S., *J. Appl. Polym. Sci.*, **81**, 2119(2001).
- Zhou, M.H. and Cho, W.J., *J. Appl. Polym. Sci.*, **85**, 2119(2002).
- Zhou, M.H. and Cho, W.J., *Polym. Int.*, **49**, 17(2000).
- Zhou, M.H. and Cho, W.J., *Polym. Int.*, **50**, 1193(2001).

- Zhu, X.; Chen, L. *Petrochem Tech*, 24, 176(1995)..

تخليق بوليمرات حساسة للحرارة و ماصة للزيت تعتمد  
على متشابكات جديدة للتحكم في التلوث البيئي الناتج  
من بقع الزيت البترولي

رسالة

للحصول على درجة دكتوراة الفلسفة في العلوم  
(الكيمياء)

مقدمة من

عبد الرحيم محمود عبد الرحيم حسن


ماجستير الكيمياء

٢٠٠٤

إلى

قسم الكيمياء-كلية العلوم-جامعة عين شمس

٢٠٠٧



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سُبْحَانَكَ

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَعْلَمُ لَنَا لِمَا عَلَّمْنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ

صَلَّى اللهُ عَلَيْكَ

سورة البقرة آية ٢٥٥



كلية العلوم / قسم الكيمياء

## رسالة دكتوراه

أسم الطالب : عبد الرحيم محمود عبد الرحيم  
عنوان الرسالة : تخليق بوليمرت حساسة للحرارة و ماصة للزيت تعتمد  
على متشابكات جديدة للتحكم في التلوث البيئي الناتج  
من بقع الزيت البترولي

اسم الدرجة : الدكتوراة  
لجنة الإشراف:

أ.د. أحمد فوزي الكفراوي  
أستاذ الكيمياء العضوية- كلية العلوم-  
جامعة عين شمس  
أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم  
أستاذ كيمياء البوليمرات- قسم  
الإستخدامات البترولية-معهد بحوث  
البترول  
أ.د. أيمن محمدي عطا  
أستاذ كيمياء البوليمرات-قسم  
الإستخدامات البترولية-معهد بحوث  
البترول  
أ.د. ويتولد بروسنو  
أستاذ هندسة و علوم المواد و  
رئيس معمل المواد و البوليمرات  
المتقدمة- كلية الهندسة - جامعة شمال  
تكساس.  
(المرحوم) أ.د. السيد إبراهيم النجدي  
أستاذ الكيمياء العضوية- كلية العلوم-  
جامعة عين شمس

تاريخ البحث: ٢٠٠٤/٩/١٣

### الدراسات العليا

ختم الإجازة: / / ٢٠٠٧  
موافقة مجلس الكلية: / / ٢٠٠٧  
أجيزت الرسالة بتاريخ: / / ٢٠٠٧  
موافقة مجلس الجامعة: / / ٢٠٠٧



كلية العلوم / قسم الكيمياء

اسم الطالب : عبد الرحيم محمود عبد الرحيم حسن

اسم الدرجة العلمية : الدكتوراة

الكلية : العلوم

الجامعة : عين شمس

سنة التخرج : ١٩٩١

سنة منح الماجستير : ٢٠٠٤

سنة منح الدكتوراة : ٢٠٠٧



كلية العلوم / قسم الكيمياء

اسم الطالب: عبد الرحيم محمود عبد الرحيم حسن

عنوان الرسالة:

" تخليق بوليمر حساسة للحرارة و ماصة للزيت تعتمد على متشابكات  
جديدة للتحكم فى التلوث البيئى الناتج من بقع الزيت البترولي "

اسم الدرجة العلمية:

الدكتوراة

لجنة الحكم و المناقشة:

أستاذ كيمياء البوليمرات- كلية العلوم- جامعة المنصورة

أ.د. السيد محمد عبدالباري

أستاذ كيمياء البوليمرات- ورئيس المركز القومي

أ.د. السيد أحمد عبدالعزيز حجازي

لتكنولوجيا الأشعاع

أستاذ الكيمياء العضوية- بكلية العلوم- جامعة عين شمس

أ.د. أحمد فوزي الكفراوي

أستاذ كيمياء البوليمرات- قسم الإستخدامات البترولية

أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم

معهد بحوث البترول



كلية العلوم / قسم الكيمياء

## شكر و تقدير

أتشرف بشكر الأساتذة الذين قاموا بالإشراف على الرسالة و هم:

أ.د. أحمد فوزي الكفراوي  
أستاذ الكيمياء العضوية - كلية العلوم -  
جامعة عين شمس

أ.د. عبد العظيم أحمد عبد العظيم  
أستاذ كيمياء البوليمرات  
قسم الإستخدامات البترولية  
معهد بحوث البترول

أ.د. أيمن محمدي عطا  
أستاذ كيمياء البوليمرات  
قسم الإستخدامات البترولية  
معهد بحوث البترول

أ.د. ويتولد بروسنو  
أستاذ هندسة وعلوم المواد ورئيس معمل  
المواد و البوليمرات المتقدمة - كلية  
الهندسة - جامعة شمال تكساس.

(المرحوم) أ.د. السيد إبراهيم النجدي  
أستاذ الكيمياء العضوية - كلية العلوم  
- جامعة عين شمس

# المستخلص

## المستخلص

تناولت الرسالة تحضير و توصيف نوعين من المتشابكات المعتمدة على مركب الميلامين و ذلك لكي يتم إستخدامهما فى تحضير كوبوليمرات ذات تركيب شبكي و حساسة للحرارة يمكن استخدامها كمواد ماصة لبقع الزيت البترولي كوسيلة للتحكم فى التلوث الناتج من تسرب الزيت البترولي للبيئة و خاصة البيئة لبحرية.

تم أيضاً تحضير مونومر سينامويلوكسي ايثيل ميثاكريلات كمونومر نشط و استخدامه فى تكوين عدد من الكوبوليمرات الغير شبكية بتفاعله مع نسب مختلفة من أكريلات الأوكتاديسيل (ODA) و تم إثبات التركيب الكيميائى للبوليمرات المحضرة بواسطة العديد من التحاليل الفيزيوكيميائية مثل طيف الأشعة تحت الحمراء و الرنين النووى المغناطيسي و تحليل نسبة العناصر. شملت الدراسة أيضاً بلمرة سينامويلوكسي ايثيل ميثاكريلات مع نسب مختلفة من IOA, DDA, أو ODA فى وجود نسب مختلفة من ميلامين أكريلاميد و ميلامين ميثاكريلاميد كمصادر للروابط الثنائية و ذلك لتحضير المجموعة الأولى من الكوبوليمرات ذات الشكل الشبكي لإستخدامها كمواد ماصة لبقع الزيت. بالإضافة إلى ذلك تم تحضير مجموعة ثانية من المواد الماصة لبقع الزيت و ذلك عن طريق البلمرة الضوئية للكوبوليمرات الغير شبكية المكونة من سينامويلوكسي ايثيل ميثاكريلات مع ODA بنسب مختلفة مع ألياف البولى ايثيلين تيرفتالات الغير مغزولة.

كذلك تم تحضير مجموعة ثالثة من المواد الماصة لبقع الزيت وذلك بطريقتين: الطريقة الأولى عن طريق البلمرة الضوئية لنسب متساوية من سينامويلوكسي ايثيل ميثاكريلات مع ألياف البولى ايثيلين تيرفتالات فى وجود نسب مختلفة من ميلامين أكريلاميد و ميلامين ميثاكريلاميد أما الطريقة الثانية فهى عن طريق البلمرة الحرارية للمركبات السابق ذكرها.

و قد تم توصيف هذه البوليمرات المتشابكة و تحديد خواصها الحرارية و الميكانيكية بواسطة عدد كبير من التحاليل مثل تحليل الوزن الحراري TGA ، تحليل الحركة الميكانيكي DMA و تحليل المسح الإلكتروني الميكروسكوبي SEM.

وأخيراً تناولت الدراسة تقييم كفاءة الكوبوليمرات الشبكية المحضرة في إمتصاص الزيت عن طريق تعيين أعلى قيمة لإمتصاص الزيت و كذلك معدل الإمتصاص بالإضافة الى تعيين كثافة الروابط العملية  $V_e$  و معامل المرونة  $G_T$  و كثافة الروابط النظرية  $V_t$  و معامل الترابط بين المذيب و البوليمر  $\chi$  والوزن الجزيئي بين المتشابكات  $M_c$ .

# المخلص العربي

## الملخص العربي

يعتبر التلوث الناتج عن تسرب الزيت البترولي أحد أهم الأخطار التي تواجه البيئة و بالأخص النظام البيئي للبحار و المحيطات. إضافة إلى ذلك فإن تسرب الزيت البترولي يعتبر خسارة فادحة و فقدان لمصدر حيوي من مصادر الطاقة. تحدث البقع البترولية عند تسرب الزيت البترولي عن عمد أو جراء حادثة أثناء عمليات الإنتاج أو النقل أو بسبب الحروب مما يسبب مشاكل بيئية كثيرة قد يمتد أثرها لسنوات عديدة. لذا تزايد الإهتمام العالمي لإيجاد وسيلة يمكن بواسطتها مكافحة بقع الزيت و محاصرتها و من الوسائل الحديثة المستخدمة لهذا الغرض الإستعانة بمواد لها القدرة على إمتصاص بقع الزيت المتسربة إلى الماء.

في هذا الصدد يهتم العمل المقدم بتحضير و تقييم عدد من البوليمرات المتشابكة و الحساسة للحرارة ذات التركيب الكيميائي المبتكر التي تعتمد في تركيبها على كوبوليمرات نشطة كارهة للماء و محبة للزيت وذلك لإستخدامها كمواد ماصة للزيت يمكن إستخدامها للتحكم في التلوث الناتج من تسرب بقع الزيت البترولي و كذلك يمكن إستخلاص الزيت منها بعد عمليه التنظيف وذلك بتغيير درجة الحرارة.

أيضاً قدمت الدراسة أنواع جديدة من المتشابكات تعتمد على مركب الميلامين و ذلك بمفاعلة الميلامين مع أكريلويل كلوريد أو الميثاكريلويل كلوريد للحصول على ميلامين أكريلاميد ( $MAA_m$ ) أو ميلامين ميثاكريلاميد ( $MMA_m$ ) كمصادر للروابط الغير مشبعة يمكن بواسطتها تحضير كوبوليمرات ذات شكل شبكي لإستخدامها كمواد ماصة للزيت.

تم أيضاً تحضير كمونومر نشط سينامويلوكسي إيثيل ميثاكريلات (CEMA) و ذلك لتحسين الخواص المحبة للزيت لمجموعة الأكريلات كما أنه يساعد في عملية البلمرة الضوئية بواسطة الأشعة فوق بنفسجية أثناء تكوين بوليمرات

متشابكة. تمت عملية تحضير هذا المونومر النشط بتفاعل سينامويل كلوريد مع هيدروكسي ايثيل ميثاكريلات. يشمل العمل المقدم عدد من الكوبوليمرات الغير شبكية تم تحضيرها بتفاعل CEMA مع نسب مختلفة من اكريلات الأوكتايسيل (ODA). و قد تم توصيف المواد المحضرة وإثبات التركيب الكيميائي لها بواسطة العديد من التحاليل الفيزيوكيميائية مثل طيف الأشعة تحت الحمراء و الرنين النووي المغناطيسي و تحليل نسبة العناصر.

يحتوي العمل المقدم على ثلاث مجموعات من المواد الماصة للزيت و هي:

١- المجموعة الأولى اعتمدت في تركيبها على بلمرة نسب مختلفة من CEMA مع اكريلات الأيزو أوكثيل IOA أو الدويسيل اكريلات DDA أو الأوكتايسيل ODA في وجود نسب مختلفة من  $MMA_m$  أو  $MAA_m$  وذلك للحصول على كوبوليمرات ذات شكل شبكي يمكن استخدامها كمواد ماصة للزيت.

٢- المجموعة الثانية تم تحضيرها بعمل بلمرة ضوئية باستخدام الأشعة فوق البنفسجية لكل من الكوبوليمرات الغير شبكية السابق تحضيرها من CEMA مع ODA و ألياف البولي إيثيلين تيرفتالات الغير مغزولة PET NWF وذلك للحصول على ألياف مطعمة بمركبات محبة للزيت مما يزيد من كفاءتها كمواد ماصة للزيت.

٣- المجموعة الثالثة من المركبات حضرت إما بالبلمرة الحرارية أو بالبلمرة الضوئية لخلطات تحتوي على نسب متساوية من CEMA مع اكريلات الأكيل (50/50 mol%) في وجود نسب مختلفة من المتشابكات تتراوح من ٠,٥ الى ٤ % محملة على ألياف PET NWF. و قد تم توصيف هذه البوليمرات المتشابكة و تحديد الخواص الحرارية و الميكانيكية و كذلك تم أيضا تقديم تصور لشكل المواد المحضرة و تركيب البناء لشبكي بواسطة عدد

كبير من التحاليل مثل تحليل الوزن الحراري TGA ، تحليل الحركة الميكانيكي DMA و تحليل المسح الإلكتروني الميكروسكوبي SEM. اشتملت الدراسة أيضاً بتقييم كفاءة الكوبوليمرات الشبكية المحضرة و قدرتها على امتصاص الزيت البترولي و كذلك الطولوين بتعيين أعلى قيمة إمتصاص و قياس معدل الإمتصاص . تم أيضاً تعيين كثافة البوليمرات المحضرة و وجد أنها أقل كثافة من الماء و بذلك يمكنها أن تطفو فوق سطح الماء بعد امتصاصها للزيت و بذلك تصلح كمادة ماصة للزيت.

اهتمت الدراسة أيضاً بدراسة عدد من التأثيرات مثل:

١- دراسة تأثير الحرارة على امتصاص المواد المحضرة للزيت و ذلك عند درجات حراره مختلفة (٢٥ و ٣٠ و ٤٠ و ٥٠ م°) و وجد أن بعض هذه المواد يفقد الزيت الممتص بزيادة درجة الحرارة و بذلك يمكن استرجاع الزيت منها بسهولة بعد عملية التنظيف.

٢- دراسة تأثير التركيب البنائي للشكل الشبكي للكوبوليمرات المحضرة و ذلك بتعيين كثافة الروابط العملية  $V_e$  و معامل المرونة  $G_T$  و كثافة الروابط النظرية  $V_t$  و معامل الترابط بين المنيب والبوليمر  $\chi$  والوزن الجزيئي بين المتشابكات  $M_c$ .

أثبتت الدراسة أنه يمكن استخدام ألياف البولي إيثيلين تيرفتالات المطعمة بالمواد المحضرة و الكارهة للماء في التحكم و مكافحة التلوث البيئي الناتج من تسرب الزيت البترولي حيث أن لها كفاءة إختيارية عالية في إمتصاص الزيت دون الماء.