

الباب الأول

ركام الخرسانة

(Concrete Aggregates)

مقدمة :

أولا : التقسيم العام للركام

ثانيا : الخواص العامة للركام

ثالثا : الخواص المميزة لبعض الأنواع العالية لركام الخرسانة

رابعا : اشتراطات صلاحية ركام الخرسانة

خامسا : خواص حبيبات الركام المؤثرة في جودة الخرسانة :

(أ) الخواص الطبيعية :

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ١ - الفراغات الداخلة | ٢ - تماسك حبيبات الركام |
| ٣ - شكل حبيبات الركام | ٤ - التمدد الحرارى |
| ٥ - الحرارة النوعية | ٦ - الوزن النوعى |
| ٧ - وحدة الوزن والفراغات | ٨ - الرطوبة وامتصاص الماء |
| ٩ - الزيادة الحجمية للركام الصغير | ١٠ - المساحة السطحية لحبيبات الركام |
| ١١ - التدرج الحبيبي | ١٢ - الطين والطفل والتراب الناعم . |

(ب) الخواص الكيميائية :

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------------|
| ١ - ملول الخواص الكيميائية للركام | ٢ - ثبات حجم الركام |
| ٣ - التفاعل القلوى للركام | ٤ - المواد العضوية بالركام |
| ٥ - العناصر والاملاح غير المرغوبة في الركام | |

(ج) الخواص الميكانيكية :

- | | |
|---------------------------------|--------------------------|
| ١ - صلادة الركام | ٢ - متانة الركام |
| ٣ - مقاومة الركام الكبير للتشقق | ٤ - تحمل الركام مع الزمن |
| سادسا : مناولة وتخزين الركام | |
| سابعا : الاختبارات الركام | |

مقدمة :

تتكون الخرسانة من حبيبات صخرية متماسكة مع بعضها البعض بمادة لائحة هي عجينة الاسمنت ويطلق اسم « الركام » على تلك الحبيبات الصخرية التي تكون بصفة عامة متدرجة في الحجم من حبيبات صغيرة من الرمل إلى حصى وحبيبات كبيرة من الزلط أو الأحجار المكسرة . ويمثل الركام في الخرسانة الجزء المالىء الحامل نسبيا ويشغل حوالى ٧٥ ٪ من حجم الكتلة الخرسانية .

أما الوسط اللاصم فهو عبارة عن المادة الناتجة من اتحاد الاسمنت والماء .

ويقوم الركام بالأعمال الرئيسية الآتية في الخرسانة :

(أ) يكون الركام جسم الخرسانة الذى يستطيع أن يقاوم الأحمال التي تتعرض لها وعوامل البرى وفعل العوامل الجوية المختلفة من حرارة وبرودة وجفاف وبلل ... الخ .

(ب) يعتبر الركام نسبيا مادة مائمة رخيصة لتكوين جسم الخرسانة مع المادة اللائحة .

(ج) يساعد الركام على إنقاص التغيرات الحجمية الناتجة من شك وتصلد عجينة الاسمنت والماء وكذلك من تغيرات الرطوبة في الخرسانة .

وتتوقف خواص الخرسانة المصنوعة من ركام معين على ما يأتي :

(أ) المميزات المعدنية لحبيبات الركام وبصفة خاصة ما يتعلق بالمقاومة والمرونة والمتانة والتحمل مع مرور الزمن .

(ب) الخواص المميزة لسطح حبيبات الركام وبصفة خاصة ما يتعلق بدرجة تشغيل الخرسانة الطازجة وكذلك بالتماسك في الخرسانة المتصلدة .

(ج) التدرج الحبيبي للركام وبصفة خاصة ما يتعلق بدرجة تشغيل الخرسانة الطازجة وكثافتها وكذلك الناحية الاقتصادية لحطة الخرسانة .

(د) كمية الركام في المتر المكعب من الخرسانة وبصفة خاصة ما يتعلق بالتكاليف والتغيرات الحجمية الناتجة عن جفاف الخرسانة .

ومعظم العوامل التي تتوقف عليها ملائمة الركام للخرسانة ترجع إلى التاريخ الجيولوجي للمنطقة المحيطة بالركام . وتعتبر العمليات الجيولوجية المختلفة مسؤولة عن حجم وشكل وموقع الركام كذلك عن نوع وحالة الصخر وتدرج الحبيبات واستدارتها ودرجة انتظامها بالإضافة إلى عدد آخر من العوامل التي تتعلق بمسألة الاستعمال .

أولاً — التقسيم العام للركام :

يمكن تقسيم ركام الخرسانة إلى مجموعتين :

(١) ركام من المصادر الطبيعية : وهو الركام المأخوذ من المحاجر الطبيعية بدون أى تغيير لحالته الطبيعية أثناء خطوات الإنتاج فيما عدا بعض الحالات فيما يتعلق بالمقاس والتدرج الحبيبي والفسيل أو التكسير وعادة يكون ركام المصادر الطبيعية من حبيبات صخرية نقيجة لتفتت أو سحق الصخور مثل الرمل والزلط والأحجار المكسرة وأحياناً حبيبات خام الحديد والحجر الخفاف .

(ب) ركام صناعى : ويتضمن الركام الناتج صناعياً ما يأتى :

١ — ركام ناتج بجانب الإنتاج (By - Product) مثل ركام خبث الأفران وركام مخلفات الفحم المحترق (سنذر) .

٢ — ركام مصنع وفقاً لعمليات معينة كالمعالجة الحرارية لإنتاج مواد متعددة تتميز بخفة الوزن مثل الطين المحروق والفيرموكليت « المنفوش » .

٣ — ركام ملون للخرسانة المماثلة وأغراض الزينة مثل حبيبات الزجاج والسيراميك والرخام .

ثانياً — الخواص العامة للركام :

يمكن تقسيم حبيبات الركام بالنسبة للخواص المميزة المختلفة كما يأتى :

(١) بالنسبة للنقاس :

١ — الركام الصغير ؛ وهو مجموعة الحبيبات التي يمر معظمها (٩٥٪ - ١٠٠٪) عن المنخل القياسى ٤,٧٦ مليمتر ($\frac{3}{4}$ بوصة) ولا يزيد ما يحتجز منها على هذا

المنخل عن النسب المسموح بها في حدود التدرج المذكورة في المواصفات القياسية .

- ٢ - الركام الكبير : وهو مجموعة الحبيبات التي يمتزج معظمها (٩٥٪ - ١٠٠٪) على المنخل القياسي ٤,٧٦ ملليمتر ($\frac{3}{4}$ بوصة) ولا يزيد ما يمر منها من هذا المنخل عن النسب المسموح بها في حدود التدرج المذكورة في المواصفات القياسية .
- ٣ - الركام الشامل : وهو خليط من الركام الصغير والركام الكبير .

(ب) بالنسبة للشكل :

يمكن تقسيم شكل الركام إلى الأشكال الخمسة التالية المبينة بالجدول رقم (١ - ١) والشكل رقم (١ - ١) ورقم (١ - ١) ب .

(ج) بالنسبة لحالة السطح :

يمكن تقسيم سطح حبيبات الركام إلى ست مجموعات كما يوضحها الجدول رقم (١ - ٢) ويمكن أن تؤثر الخواص المميزة لحبيبات الركام على خواص الخرسانة كما يأتي :

(١) تأثير المقاس : تزيد المساحة السطحية لحبيبات الركام كلما كان مقاسها صغيراً



Rounded

مُدرَّر



Angular

زادِّي



Irregular

غير منتظم




Flaky


مبَطَّ

وعند استخدامها في الخرسانة تحتاج إلى كمية من ماء الخلط أكثر حتى تستطيع أن تغلف كل المساحة السطحية الكبيرة للوصول إلى درجة الشغيل المناسبة للخرسانة ويترتب على استعمال هذه الكمية الكبيرة من ماء الخلط نقص ظاهر في مقاومة الخرسانة المتصلدة . كذلك تحتاج حبيبات الركام ذات المقاس الصغير إلى كمية أكبر من عجينة الاسمنت اللازمة لتغليف هذا السطح الكبير .


شكل رقم (١ - ١) (١ - ١) الأشكال المختلفة لحبيبات الركام




رکام مدور



رکام غیر منتظم



رکام زاوی



شکل رقم (۱ - ۱ - ب)

الأشكال المختلفة لبيئات الركام

رکام مفلطح وعضوی

جدول رقم (١ - ١) - شكل حبيبات الركام

التقسيم	الوصف	الامثلة
مدور	استدارة الحبيبات نتيجة لتآكلها بفعل المياه أو بموامل التعرية الأخرى .	زلط الأنهار أو شواطئ البحار - رمل الصحراء أو شواطئ البحار أو رمال منقولة بالرياح .
غير منتظم	غير منتظم طبيعياً أو مشكلاً تشكلاً جزئياً بموامل التعرية وله حواف مستديرة .	زلط الحفر وحجر الصوان .
زاوى	ذو حواف حادة واضحة عند تقاطع أسطحه الخشنة .	جميع أنواع الأحجار المكسرة
مفلطح	حبيبات معظمها زاوى ذات سمك صغير بالنسبة لطولها أو عرضها	صخور طبقية .
عصوى	حبيبات معظمها ذات بعمدين صغيرين بالنسبة للبعد الثالث .	صخور طبقية أو صخور أخرى تعرضت لموامل تعرية أو بفعل الكسارة .

(ب) تأثير الشكل : الحبيبات المستديرة أكثر قابلية للانضغاط والكبس عن مثلتها من الحبيبات الزاوية وعلى ذلك يؤثر شكل حبيبات الركام على النسبة المثوية لفراغات ومن ثم على الكمية المطلوبة من عجينة الاسمنت أى أن الحبيبات المستديرة تحتاج إلى كمية أقل من عجينة الاسمنت أو بمباراة أخرى تنتج شيكارة الاسمنت كمية أكبر من الحرصافة . هذا بالإضافة إلى أن الحبيبات المستديرة تغطى درجة عالية من التسخيل عن مثلتها من الحبيبات الزاوية والتي تحتوى على نسبة مماثلة من

جدول رقم (١ - ٢) - سطح حبيبات الركام

رقم المجموعة	الوصف	الصفات المميزة	الأمثلة
١	زجاجي	ركام صدفي المكسر .	صوان أسود
٢	ناعم	ركام مصقول بفعل المياه أو نتيجة لكسر صخر طبقي أو صخر دقيق الحبيبات .	الزلط والاردواز والرخام وبعض الصخور النارية .
٢	حبيبي	ركام يظهر في مكسره حبيبات مستديرة منتظمة تقريباً .	الحجر الرملي .
٤	خشن	ركام سطح مكسره خشن ذو حبيبات رقيقة أو متوسطة ويحتوي على بلورات لا ترى بسهولة .	بازلت - فلت - بورفير حجر جيرى كربو حديدي
٥	بلورى	ركام يحتوي على بلورات واضحة	جرانيت - جابرو - جيلس
٦	معشوش ومسامي	ركام به مسام وتجاويف واضحة	الحجر الخفاف .

الفراغات . أما حبيبات الركام غير المنتظمة الشكل فإنها تعطي خرسانة صلبة التشغيل وتحتاج إلى تقيير في التدرج الحبيبي للوصول إلى درجة تشغيل أفضل . وعادة تحتاج الحبيبات غير المنتظمة إلى زيادة كمية حبيبات الركام الصغيرة عن مثلتها الحبيبات المستديرة وتعطي حبيبات الركام المفلطح نتائج غير مرضية في أعمال الخرسانة حيث أن استعمالها يؤدي إلى كبس وانضغاط مفكك غير تام بالإضافة إلى زياده مساحتها السطحية .

(ج) تأثير حالة السطح : تؤثر حالة سطح الركام إلى حد ما على مقاومة الخرسانة الناتجة . فالحبيبات ذات الأسطح اللامعة لا تعطي خرسانة في قوة الحبيبات ذات السطوح المطفأة اللمعة أو الخشنة قليلا ، وقد يرجع ذلك إلى تأثير هذه السطوح على التماسك مع عجينة الأسمنت . أما الحبيبات ذات السطوح الناعمة فإنها تحسن قابلية الخرسانة

للتشغيل حيث أنها تقلل الاحتكاك أثناء عملية الخلط . وتختلف حبيبات الركام بعضها عن بعض من حيث المسامية ويوجد كثير من الزلط والاحجار المكسرة ذو مسامية قليلة . وفي الجانب الآخر يوجد ركام جليخ الافران الذي يحتوي على فراغات وتجاويف داخلية كبيرة : وكلما زادت نسبة المسامية في حبيبات الركام قلت قوة الخرسانة الناتجة . أما الركام الذي يتميز بوحدة وزن منخفضة مثل الركام المصنع وفقاً لعمليات معينة فهي تنسب غالباً إلى الركام خفيف الوزن ، كما ينسب الركام الذي يتميز بوحدة وزن عالية إلى الركام ثقيل الوزن مثل ركام خام الحديد .

ثالثاً - احواس الميزة لبعض الأنواع العلية لركام الخرسانة :

(١) الرمل والزلط : يعتبر الرمل والزلط الطبيعي عادة أرخص مصدر للركام ويستخرج عادة من مترسبات الأنهار (مجاريها) كالأماكن المختلفة من وادي النيل (رمل وزلط الهرم ورمل وزلط النخاطبة) أو من الكثبان الرملية مثل رمال الساحل (رمل سيدى بشر) وتعتبر رمال وزلط مترسبات الأنهار أكثر أنواع الركام شيوعاً وملاءمة للأعمال الخرسانية المختلفة وذلك لأن الحبيبات يكون أغلبها مستديراً نتيجة لفعل المياه عند نقل وترسيب الركام مع تدرج حبيبي مناسب بالإضافة إلى برى الأجزاء الضعيفة من الحبيبات . أما رمال الكثبان الرملية الناتجة بفعل الرياح فتكون صغيرة المقاس وناعمة وأقل صلاحية من ركام مترسبات مجارى الأنهار .

ويكون الرمل والزلط الطبيعي الناتج من فعل المياه الجارية والعوامل الجوية سيليسى في تركيبه (رمل وزلط الهرم والنخاطبة) أو جبرى وهو أقل قوة واحتمالاً ومتانة من السيليسى ويحتمل وجود شوائب به (رمل سيدى بشر بالاسكندرية وزلط التين بالقرب من حلوان) .

ويعطى الجدول رقم (١ - ٣) التحليل الكيماي لبعض أنواع الرمال .

وفي المناطق الصحراوية الشديدة الحرارة يكون الحصول على الركام صعباً وبصفة خاصة نقص الواضح في الزلط . وتكون كذلك المساحات المحتوية على رمل وزلط متشربة بكميات كبيرة من الأملاح الضارة بالخرسانة مثل الجبس (بعض المناطق الموجودة بالقرب من مرسى مطروح) ويعتبر ركام كل هذه المناطق غير مناسب . وبالرغم من أن هذه المناطق الصحراوية عبارة عن رمال إلا أنه غالباً

جدول رقم (١-٣) - التحليل الكيميائي للرمل

التركيب الكيميائي	الهرم	الخطاطبة سيدي بشر	الجمي
ثاني أكسيد السيليكون	٩٦,٤٨	٨٨,٨٨	١١,٧٣
أكاسيد الألمنيوم والحديد	٠,٨٢	٠,٨٠	٠,٦٩
أكسيد الكالسيوم	١,٦٢	٤,٤٢	٥٤,٥٨
أكسيد الماغنيسيوم	آثار	٠,١١	٠,١٧
ثالث أكسيد الكبريت	آثار	٠,٩٦	٠,١٤
كلوريدات وبروميدات وأيودات	آثار	١,٣٨	١,٤٨
الفقد بالتسخين	٠,٧٦	٣,٤٥	٤١,٢١
الرطوبة	٠,١٩	٠,٤٣	٠,٣٠

لا تتوافر الحاجر الصالحة بجانب موقع العمل حيث يكون الرمل معظمه من النوع الناعم صغير الحبيبات .

ويستخرج الرمل والزلط بعد إزالة القشرة السطحية التي يظلم عليها أن تكون من العين المختلط بالاحجار ثم تعمل الحفر اللازمة يدوياً أو ميكانيكياً وبعد ذلك يفصل الرمل عن الزلط بالمنخل ٤,٧٦ مم إما في موقع العمل أو في مكان خاص بعملية المنخل .

ويستخدم الرمل والزلط في الاعمال الخرسانية غالباً بجائته التي تم بها استخراجها من الحجر وفي بعض الأحيان ينسل وينخل إلى مقاساته المختلفة لإعادة تدرجه وذلك في الاعمال الاشائية الهامة أو ذات الصفة الخاصة .

ويبين الجدول رقم (١ - ٤) مناطق وجود الرمل والزلط في جمهورية مصر العربية .

(ب) الاحجار المكسرة : تستعمل الاحجار المكسرة في الاعمال الخرسانية في المناطق التي يندم فيها الرمل والزلط أو إذا كانت تكاليف الركام المستورد للمنطقة عالية . وتعطى الاحجار المكسرة ركاماً جيداً مناسباً وغالباً يكون تكاليف إنتاجه أكثر نسبياً نتيجة التكسير كما أنه يكون زاوى الشكل وركامه الصغير ترابي إلى حد ما . ومن أمثلة الاحجار المكسرة الصالحة للاستهلاك كركام لخرسانته ما يأتي :

١ - الجرانيت : صلب ومتين وكثافته عالية ويعتبر من الصخور الممتازة للخرسانة .

جدول رقم (١ - ٤) - مناطق وجود الرمل والزلط في جمهورية مصر العربية

رقم	اسم المحافظة	مناطق وجود الرمل والزلط
١	القاهرة	جبال (أمانة - طريق مصر / السويس - منشية البكري ومدينة نصر - الجبل الأحمر - اللبابة - الدويقة - المعادى المن - بير الفحم - المعصرة - حلوان - كفر العلو)
٢	لواذى الجديد	جبل (الخارجة بالواحات الخارجة)
٣	القليوبية	جبال (ابو زعبل - نوى - جزيرة بلى - ميت كنانة)
٤	المنوفية	جبل قويسنا
٥	الدقهلية	جبال بحرى النيل
٦	الغربية	جبال بحرى النيل
٧	دمياط	جبال (بحرى النيل - تل ميرزا)
٨	السويس	جبال (جنيفة - كبريت - الشلوفة - الكبرى - الخنيله - السخنة)
٩	الاسماعيلية	جبال (القنطرة غرب - كع بالاسماعيلية - أبو رخيم - بركة أبو جاموس - أبو سلطان)
١٠	البحر الأحمر	جبال القصير
١١	سيناء	ساحل البحر بالعريش - رأس سدر - بلاعم - أبو زيمة فيران - وادى علوة - الطور - وادى ببعج
١٢	الشرقية	جبال (مصرف بحر البقر - المناجاة الكبرى - جزيرة هليوة - مسعود البحرية - سنجا - جسر ترعة الاسماعيلية الايمن - العباسة - السناجرة - بلبيس - أنشاص - المنير)
١٣	البحيرة	جبال (رشيد - سيدى البواب - حرارة أبو الشفاف - زاوية حمور - الدلتجات - الطابية - البريجات - كفر داود - الخطاطبة - طريق مصر / اسكندرية الصحراوى - بحرى النيل فرع رشيد)
١٤	الاسكندرية	جبال (معسكر البحرية باني قير - مناطق رودو كاناكي)

رقم	اسم المحافظة	مناطق وجود الرمل
١٥	مطروح	مطروح (برج العرب ، بهيج ، سيدى عبد الرحمن - مرسى مطروح - طريق مرسى مطروح الصحراوي) .
١٦	الجيزة	جبال (التبين - المنيا والشرقا - غمزة الصغرى - الصف - البراجيل - الكريعات - أبو غالب - بركاش - طريق مصر اسكندرية الصحراوى - أجران الفول - زاوية دمشور - طهما)
١٧	بنى سويف	جبال (سندر - المنخل - سيدى أبو النور - أبو يوط - أبو صير الملق - دنديل - السماندة - طما فيوم - سدفت الجبل - دشاسة - مجرى النيل) .
١٨	الفيوم	جبال (طامية - كفر محفوظ - العدوة - سبله - أبو ديهوم - السريرة - قارون - قونة - المشاتوة) .
١٩	المنيا	جبال (الشيخ عبادة - المهارفة - الشرقية - المغربى - البنا - شوسة - عصفورة - مجرى النيل) .
٢٠	أسيوط	جبال (بصره - الغريب - الخوالد - ديوتاسا - العثمانية - التواورق - بنى شرمان - مجدم - بنى غالب - درنكة - الزاوية - الزرابى - مجرى النيل) .
٢١	سوهاج	جبال (نجع الصوامعة - العياوية - الكولسة - أولاد الشيخ - القرية بالدوير - نزلة علي - نزلة خاطر - نيه الغربية - أولاد سلامة - المحاسنة مجرى النيل) .
٢٢	قنا	جبال (أبو مناع - البحرى - قنا الشرقى - الشيخة - الفلاحين - حجارة - المهارى - الطود - العديسات - الدير - القارة - الكرنك - المركى - المراشدة - دندرة الزوايدة - دققيق - القرنة - المحاميد - الغربية - مجرى النيل) .
٢٣	أسوان	جبال (السباعية شرق - الحجز بحرى - الحجز قبل - المطوانى - النزل - الرديسة - السراج - سلوة - الكاجوج - الرغامه - الجعافرة - خور - أبو صيره - الكلح غرب - شيمة أبو شهاب

٢ - البازلت : الحبيبات المكونة لهذا الصخر صغيرة ويعتبر أيضاً من الصخور الممتازة للخرسانة .

٣ - الحجر الرملي : يصلح الحجر الرملي كركام للخرسانة عندما يكون الحجر صلباً وكثافته عالية وأفضلها ما يتركب من حبيبات الكوارتز ومادته اللاصقة أكسيد الحديد المتين ، أو السليكا التي لا شكل لها . والحجر الرملي الكلسي والذي مادته اللاصقة كربونات الكالسيوم معرض للتآكل بواسطة حمض الكربونيك والسكربتيك الموجودين بالجو . وعندما تكون المادة اللاصقة غير كاملة يصبح الحجر الرملي مسامياً وسهل الكسر وفي هذه الحالة لا يصلح للاستعمال في الخرسانة .

٤ - الحجر الجيري : تعتبر أنواع الحجر الجيري الصلدة ذات الكثافة العالية من المواد الصالحة للاستعمال كركام للخرسانة ولكن يجب تجنب الأنواع المسامية غير الصلدة بقدر الإمكان .

ويحضر ركام الأحجار المكسرة بإزالة الطبقة السطحية أولاً ثم ينسف الصخر وتنقل الكتل الكبيرة إلى الكسارات حيث يكسر مبدئياً إلى مقاس أقل من ٨٠ مم تقريباً ويمرر فوق منخل لفصل الحبيبات التي تزيد عن هذا المقاس ثم تنقل المادة التي مرت من المنخل ٨٠ مم لتكسيرها إلى المقاسات المطلوبة بواسطة أنواع أخرى من الكسارات .

ويوجد خمسة أنواع من الكسارات تستعمل في إنتاج ركام الأحجار المكسرة وهذه الأنواع هي كسارات فكية وكسارات طرق وكسارات دوارة وكسارات قرصية . وتعتبر كسارات الطرق والكسارات الدوارة عادة أفضل الأنواع لأنها تعطى ركاماً مكعب الشكل تقريباً .

(ج) جليخ الأفران العالية : يعتبر هذا النوع أكثر أنواع الركام الصناعي استعمالاً وينتج من الأفران العالية أثناء إنتاج تماسيح الحديد ويتكون من سليكات الكالسيوم والمغنسيوم وسليكات الألمنيوم . ويختلف جليخ الأفران العالية من حيث التركيب الكيماوي والصلادة وشكل السطح باختلاف المصدر وطريقة التبريد . ويصلح جليخ الأفران العالية للاستعمال في الخرسانة للأعمال الإنشائية بعد تكسيهه بشرط أن يكون تبريده بالهواء . ويجب استبعاد الجليخ المتفتت أو الترابي والذي يحتوي على

بعض أكاسيد الحديد ، كما يجب أن يكون ركام جلع الأفران صلدا وكثيفا ذا بلورات دقيقة وحجرى الشكل. وليست خرسانة جلع الأفران سهلة في تشغيلها مثل خرسانة الزلط كما أنها تحتاج إلى كمية أكثر من ماء الخلط وتصف بمقاومتها للحريق .

(و) جلع حلوان المنفوش: تحتل صناعة الركام الخفيف في كثير من الدول المتقدمة مكانة هامة في إنشآت المباني . وهناك أنواع عديدة تفتج منها أهمها وأرخصها الجلع المنفوش الذى يستعمل في صناعة البلوكات وفي الخرسانة الإنشائية العازلة للحرارة . ومن أهم مميزات الركام الخفيف أنها تقلل من الأحمال الثابتة التى يتعين على الأعضاء الحاملة نقلها بأمان إلى الأساسات . وقد ثبت من التجارب أن وزن خرسانة الجلع المدموكة تماما يبلغ ثلثي وزن خرسانة الزلط العادية تقريبا في حين أنه أمكن إنتاج خرسانة أخف من ذلك واستعملت في صناعة البلوكات وغيرها من الأعراس التى لا يلزم لها خرسانة ذات مقاومة عالية . وفى سنة ١٩٦٥ أجريت تجارب بمعمل أبحاث الخرسانة بجامعة القاهرة لدراسة إمكان إنتاج الركام الخفيف مبتدئين بدراسة إنتاج جلع حلوان المنفوش ومن أغراض هذا البحث أيضا دراسة ملاءمة هذا الركام لصناعة خرسانة ذات مقاومة مناسبة للأعضاء الإنشائية كالبلطات والكرات ، تحمل عمل خرسانة الزلط العادية عندما يتطلب الأمر الإقلال من وزنها أو في حالة ما إذا كان عزل الحرارة في المقام الأول ومع أن صناعة الجلع المنفوش قد قطعت شوطا كبيرا في التقدم إلا أنه وجد من المناسب البدء بإنشاء حوض تجريبي ومن خلال التجارب التى تم عليه يمكن الحصول على معلومات تمكن من البدء في مشروع على نطاق تجارى يناسب الجلع المحلى. وقد تم إنشاء الحوض التجريبي بجوار الأفران العالية بشركة الحديد والصلب ودفنت في قاعه الخرساني شبكة من الأنابيب تنتهى كل منها بنافورة رأسية . ينقل الجلع المنصهر في بواقه التى تسع ما يوازي ٢٠ طنا مسافة قصيرة حيث موقع الحوض ويسكب فيه بسرعة مكونا طبقة يبلغ سمكها حوالى ٣٠ سم فوق القاع وفى نفس الوقت يتم تشغيل النافورات لدفع كمية محسوبة من الماء خلالها والتى تتحول لدى ملامستها لسطح الجلع المنصهر إلى بخار تحت ضغط عال مما يؤدي إلى تظلل هذا البخار في الجلع المنصهر مكونا الجلع المنفوش .

وقد وجد أن الجلع المنفوش بهذا الحوض يعطى وزنا (جاغا ساتبا) كالآتي :

- ركام مقاسة من ٩,٠١ - ١٩ ملليمتر = من ٦٠٠ إلى ٧٠٠ كجم / م^٣
 د د د ٨٠٠ إلى ٧٠٠ ملليمتر = من ٧٠٠ إلى ٨٠٠ كجم / م^٣
 د د د ١٠٠٠ إلى ٩٠٠ ملليمتر = من ٩٠٠ إلى ١٠٠٠ كجم / م^٣

(هـ) الطوب المكسر : يمكن استخدام الطوب المكسر في الخرسانة العادية غير المسلحة بشرط ألا تكون عم القابلية للنفاذ ومقاومة للبرى من الخواص المطلوبة . ويجب أن يستخدم فقط الطوب المكسر النظيف والثابت الحجم والجيد الحرق والذي يعطى خرسانة لها قوة كافية للاغراض المطلوبة بالإضافة إلى المقاومة العالية للحريق . ويراعى إزالة الجبس من الطوب القديم قبل تكسيده لأن كبريتات الكالسيوم قد تؤدي إلى منع أو تأخير شك الاسمنت أو قد تسبب تفتت الخرسانة . كما يراعى أيضاً عدم استعمال الطوب المحتوى على كبريتات ذائبة بنفسه تزيد على ٠,٥٪ .

ولا يستخدم الطوب المكسر المسمى كركام للخرسانة المسلحة حتى لا تتسرب الوطوبية التي تؤدي إلى صدأ حديد التسليح .

(و) الفرموكوليت « المنفوش » : الفرموكوليت هو أحد عناصر مجموعة الميكا ويصير نقشه عن طريق تسخين الخام المجفف المطحون إلى درجة حرارة تصل إلى ٩٨٠ درجة مئوية لمدة تتراوح من ٤ إلى ٨ ثوان فيزيد حجمه حوالى ٣٠ مرة . وتتميز جزيئات الفرموكوليت « المنفوش » بخفة الوزن والنعمية وتتكسر بسهولة . بشكل طبقى . ويزن المتر المكعب منه من ١٠٠ إلى ٢٠٠ كيلو جرام ويعتبر عازلاً ممتازاً للحرارة حتى درجة حوالى ١١٠٠° م .

(ز) الطين المحروق : يصنع بحرق الطين في قينة إلى قرب الانصهار ثم يبرد الطين المحروق ويكسر وينخل للأحجام التجارية المطلوبة . ونتيجة للغازات المنبعثة أثناء عملية الحريق تتحول المادة إلى طين متمدده بفراغات وخفيف الوزن ووزنه النوعى ٠,٦ . ووزنه الحجمى حوالى ٦٥٠ كيلو جرام للتر المكعب .

(ح) الحجر الخفاف : هو ركام طبيعى خفيف الوزن ويستخرج بأحجام صغيرة حتى مقاس حوالى ١٦ مم لذلك ليس هناك حاجة إلى عملية تكسره . ويصلح الحجر

الغضاف كركام للخرسانة الخفيفة على ألا يحتوي على مواد بركانية ناعمة أو أى مادة من أصل بركاني . ويكثر ركام الحجر الخفاف أفضل أنواع الركام الخفيف كما زل الحرارة ولكنه غالى التكاليف نظراً لأنه مادة مستوردة .

(ط) ركام الحديد : يستعمل ركام الحديد من اليمونيك والمجنيتيت بعد تكسيه للقساات المطلوبة كركام فى الخرسانة الثقيلة المقاومة للإشعاعات الذرية . وفى بعض الأحيان يؤخذ الحديد الخردة أو يقطع الحديد والصلب إلى قطع صغيرة ويصبر ركاماً ثقيلًا ويستخدم فى الخرسانة الثقيلة الواقعة من الإشعاعات الذرية ويجب مراعاة أن يكون هذا الركام خالياً من الزيوت والشحومات .

وابعاً — اشتراطات صلاحية ركام الخرسانة :

يجب أن يتكون ركام الخرسانة من حبيبات الركام الصغير والركام الكبير . ويجب أن تكون هذه الحبيبات صلبة وقوية الاحتمال ونظيفة وخالية من المنفقات للتلصقة . ويجب ألا تحتوي حبيبات الركام على مواد ضارة مثل بايريت الحديد أو الفحم أو الميكا أو الطين الصفحى أو ما يشابهها من المواد ذات الرقائق الطبقية أو الحبيبات الرقيقة أو المفلطحة أو الشوائب العضوية وذلك بكية كافية أو بشكل يؤثر تأثيراً ضاراً على مدى تحملها مع مرور الزمن أو على حديد التسليح فى الخرسانة المسلحة كما يجب أن تكون للقساات المختلفة للحبيبات موزعة توزيعاً منتظماً فى الركام المستعمل .

ويجب أن يكون تدرج الركام بالكيفية التى تعطى الخرسانة ذات الخواص المطلوبة ويسهل تشغيلها فى موضعها بدون انفصال وبدون استمالة نسبة كبيرة من الماء . ويمكن الاسترشاد بحدود التدرج للرمل والزلط أو الركام الشامل المعطاة فى أسس التصميم واشتراطات التنفيذ أو المواصفات الخاصة بكل .

وبالنسبة للقساات الأقصى للركام الكبير فيجب أن يكون أكبر ما يمكن فى الحدود التى تسمح بها أسس التصميم واشتراطات التنفيذ أو المواصفات بشرط ألا يزيد بحال من الأحوال عن ١/٤ أقل سمك للعضو، وعلى أن يكون من المتيسر صب الخرسانة دون صعوبة بحيث تحيط إحاطة تامة بكل التسليح وأن تملأ كل أركان القرم ويجب ألا يقل القساا الاعترارى الأكبر للركام فى الاعضاء الثقيلة التسليح مثل الكمرات الرئيسية عن أقل مسافة عرضية بين الأسياخ ، ويعتبر مناسباً للاغراض العادية استخدام قساا أقصى قدره ٣٨ مم ،

ويمكن استخدام الركام المحلى لمنطقة من المناطق إذا أثبتت الاختبارات صلاحيته للخرسانة وعدم احتوائه على المواد الضارة ، وقد يعاد تدرجه ونخله إذا لزم الأمر للحصول على تدرج مناسب .

خامسا - خواص الركام المؤثرة في جودة الخرسانة :

١ - بالنسبة للحبيبات الفردية : الخواص الفردية للحبيبات والتي تؤثر على جودة الخرسانة هي : الفراغات الداخلية - التماسك - شكل الحبيبات - التمدد الحرارى - الحرارة النوعية - الوزن النوعى - الرطوبة والامتصاص - الصلادة - المتانة - الخواص الكيميائية - التفاعل القلوى للركام .


٢ - بالنسبة لحبيبات الركام كجموعة : خواص حبيبات الركام كجموعة والتي تؤثر على جودة الخرسانة هي : التدرج الحبيبي - الطين والمواد الناعمة - المواد العضوية - الأملاح والعناصر الأخرى غير المرغوبة - وزن وحدة الحجم - الفراغات - زيادة الحجم - المقاومة للتشقق - التحمل مع مرور الزمن (مقاومة العوامل الجوية والمقاومة للحريق) - مقاومة البرق - المتانة .

وفما يلى شرح لآم خواص حبيبات الركام التي تتوقف عليها جودة الخرسانة والتي تنسب إليها فردياً أو مجتمعة :

١ - الخواص الطبيعية

١ - الفراغات الداخلية في حبات الركام :

تحتوى بعض حبات الركام على فراغات وتكون هذه الفراغات إما مغلقة أو متصلة بسطح الركام وقد تكون منعزلة بعضها عن بعض أو متشعبة، وفي بعض الحالات تكون عبارة عن انغلاق أو كسر داخلى كما أن هذه الفراغات تكون إما فارغة أو مملوءة جزئياً أو كلياً بعناصر كيميائية مترسبة مثل الكوارتز أو بقايا غير ذائبة مثل الطين - شكل رقم (١ - ٢) . وتؤثر الفراغات على الخواص الطبيعية والكيميائية للركام، ويتوقف هذا التأثير على حجم الفراغات وكثرتها أو اتصالها، ووجود الفراغات المذكورة يؤثر على قوة الركام فيضعفها ويزيد من قدرة حبات الركام على



SOLID VOLUME OF AGGRIGATE.
ALL VOIDS WITHIN THE DOTTED
LINE ARE INCLUDED IS SOLID
VOLUME

الحجم المصمت للركام . جميع الفراغات داخل
الخط المنقط مأخوذة ضمن الحجم المصمت

شكل رقم (١ - ٢)

٢ - تماسك حبيبات الركام مع العجينة الاسمنتية :

تعتبر خاصية التماسك بين الركام وعجينة الاسمنت من أهم الخواص التي تحدد درجة جودة الخرسانة . وتوقف قوة تماسك الاسمنت والركام على شكل سطح حبيبات الركام واتزانها الكيميائي . وقل قوة التماسك هذه نتيجة لأي تفاعل كيميائي يعمل على تحلل أو ذوبان الركام مثل التفاعل بين الركام وقلويات الاسمنت، وتساعد خشونة سطح الحبيبات على زيادة التصاق الركام وعجينة الاسمنت وبصفة خاصة إذا كان اتجاه الخشونة متعامدا مع السطح العام لحبيبات الركام أما الخشونة المتموجة فليس لها تأثير ملحوظ .

٣ - شكل حبيبات الركام :

تقلل حبيبات الركام المفلطحة والمصوية درجة تشغيل الخرسانة وتحتاج إلى زيادة كمية الرمل والاسمنت والماء لتعويض هذا النقص . كما أنها تنقص الوزن الكلي ومقاومة الخرسانة للضغط . كما أن الحبيبات المفلطحة إذا كانت في وضع أفقي فإنها تحجز تحتها كمية من ماء الخلط وبالتالي تمنع التماسك بينها وبين عجينة الاسمنت . أما حبيبات الركام الزاوية فإنها تحتاج إلى زيادة مونة الاسمنت للوصول إلى الدرجة المناسبة لتشغيل الخرسانة وبذلك تحتاج إلى زيادة ملحوظة في كميات الاسمنت والماء إذا كانت نسبة الماء إلى الاسمنت ثابتة .

امتصاص الماء والنفاذية للسوائل كما تعمل على التحكم في التغيرات نتيجة العوامل الجوية ، ونتيجة لوجود الفراغات في الركام يتبادل الماء بين الحبيبات وعجينة الاسمنت ويؤثر ذلك على تحمل الخرسانة مع مرور الزمن حيث أن الحبيبات المتشعبة تكون أكثر استعداداً للكسر عن مثيلاتها من الحبيبات غير المتشعبة .

٤ - التمدد الحرارى للركام :

يختلف التمدد الحرارى للركام باختلاف نوع الحبيبات، وتؤثر هذه الخاصية على الخرسانة نتيجة لاختلاف معامل تمدد حبيبات الركام اختلافا كبيرا عن معامل تمدد مونة الاسمنت، ويختلف معامل تمدد الصخور بصفة عامة من 0.05×10^{-7} إلى 0.09×10^{-7} لكل درجة فرنهيت. والصخور التي لها معامل تمدد صغير (1×10^{-7} لكل درجة فرنهيت) هي الجرانيت والحجر الجيري أما معامل تمدد الاسمنت البورتلاندى فيختلف من 0.05×10^{-7} إلى 0.09×10^{-7} لكل درجة فرنهيت.

٥ - الحرارة النوعية للركام :

تؤثر الحرارة النوعية والموصلية الحرارية للركام على مدى تغير الحرارة في الخرسانة وكذلك على مدى انتقال هذه الحرارة داخل الخرسانة. وتعتبر هذه الخاصية هامة جدا في الخرسانة السكّانية ولكنها ليست بذات قيمة في خرسانة المنشآت العادية.

٦ - الوزن النوعي للركام .

يعبر الوزن النوعي للركام عن كثافة حبيبات الركام الفردية وليس عن كتلة الركام كجموعة. وتكون بعض حبيبات الركام كثيفة وغير منفذة للسوائل بينما يكون البعض الآخر مسامى وبذلك يكون الحجم الفعلى لحبات الركام أقل من الحجم الظاهري لأن الاخير يحتوى على فراغات مملوءة بالهواء، وعلى هذا يمكن تقسيم الوزن النوعي طبقا لطريقة تعيينه إلى ما يأتى :

(أ) الوزن النوعي المطلق : وهو وزن وحدة الحجم للركام الفعلى ولا يشمل الحجم فى هذه الحالة للثقوب الهوائية. ولتعيين الوزن النوعي المطلق (الحقيقى) لحبيبات تحتوى على فراغات تداخلية يلزم تحويل عينة الاختبار إلى مسحوق تكنى نعمته لإزالة تأثير الفراغات. ولا نحتاج إلى الوزن النوعي المعين على أساس هذه القاعدة فى الأعمال الخرسانية.

(ب) الوزن النوعي الظاهري على أساس عينة اختبار جافة : وهو وزن وحدة حجم الركام الجاف ويشمل ذلك أى فراغات هوائية موجودة فى حبات عينة الاختبار. ويعرف أيضا الوزن النوعي الظاهري بأنه النسبة بين وزن حجم معين من المادة فى

الهواء (بما في ذلك الفراغات والثقوب) عند درجة الحرارة القياسية (تؤخذ عادة ٢٠م) ووزن حجم مساو من الماء المقطر عند درجة الحرارة القياسية .

(ح) الوزن النوعي الظاهري على أساس عينة اختبار مشبعة بالماء وسطحها جاف: هو وزن وحجم الامتصاص المشبع بالماء وسطحها جاف ويشمل الحجم الماء الممتص . ويفيد معرفة الوزن النوعي للركام في تحديد رطوبة الركام . وبفضل إجراء اختبارين عند تعيين الوزن النوعي وإذا لم تتفق نتيجتا الاختبارين فنجرى اختبارات أخرى حتى يتم الاتفاق . وقد يختلف الوزن النوعي الظاهري لنفس الركام نتيجة لاختلاف مقاس حبيباته . ويوضح الجدول رقم (١ - ٥) متوسط قيم عديدة لاختبارات كثيرة على عينات من الركام .

جدول رقم (١ - ٥) - الوزن النوعي الظاهري والامتصاص للركام

الامتصاص %	الوزن النوعي الظاهري	مقاس حبيبات الركام (مم)	الامتصاص %	الوزن النوعي الظاهري	مقاس حبيبات الركام (مم)
١٠٥	٢٢٤٥	١٠ - ٥	٠٠٣	٢٢٥٥	٢٠ - ٤٠
١٠٠	٢٢٦٠	٥ فأقل	٠٠٨	٢٢٥٢	١٠ - ٢٠

ويمكن استعمال القيم المذكورة في الجدول رقم (١ - ٦) لوزن النوعي الظاهري للأنواع المختلفة من الركام عند تصميم خلطات الخرسانة .

جدول رقم (١ - ٦) - الوزن النوعي الظاهري للركام


الوزن النوعي الظاهري		مادة الركام
المدى	المتوسط	
٢٢٦ - ٢٢٠	٢٢٥٠	حجر رملي
٢٢٨ - ٢٢٥	٢٢٦٥	رمل وزايط
٢٢٧ - ٢٢٦٥	٢٢٦٥	حجر جيري
٢٢٧ - ٢٢٦	٢٢٦٥	جرانيت

٧ - وحدة الوزن والفراغات بين حبيبات الركام :

تعرف وحدة الوزن بأنها وزن وحدة الحجم من الركام وعادة تقدر بالكيلو جرام للتر المكعب، ويلزم عند تقدير كميات المواد أو إجراء حسابات الخلطات لعمل العبوات (Batching) معرفة الحالة التي يقاس عندها حجم الركام فثلا قد يكون الركام سائماً أو مدموكاً وقد يكون جافاً أو رطباً أو مبتلاً. وتتخذ حالة الجفاف مع الدمك الكامل للقارنة بين أنواع الركام المختلفة. ومن السهل معرفة وحدة الوزن لاي حالة من الحالات السابقة وذلك عن طريق معرفة وزن الركام الذي يملأ إناء إذا سعة معلومة .

وتعتبر الفراغات (Voids) مدلولاً عددياً للمسافات أو الفجوات بين حبيبات الركام. ومحتوى الفراغات هذا يقدر بالفرق بين الحجم الكلي لكتلة الركام والحجم الذي تشغله الحبيبات فقط .

وقد ينسب محتوى الفراغات للحجم الكلي وقد ينسب لحجم حبيبات الركام فقط وبذلك يمكننا الحصول على محتوى الفراغات في المائة منسوباً للحجم الكلي أو للحجم المطلق وسنطلق على هاتين النسبتين ف ، ه على الترتيب وعلى ذلك يمكن استنتاج مجموعة العلاقات الآتية باستخدام الشكل رقم (١ - ٣) :



شكل رقم (١ - ٣)

بفرض أن :

محتوى الفراغات منسوباً للحجم الكلي أو المطلق

$$ز = \text{وزن الركام}$$

$$ح = \text{حجم الإناء} = \text{حجم الركام} + \text{حجم الفراغات}$$

$$حف = \text{حجم الفراغات}$$

$$ح١ = \text{حجم الركام فقط أي الحجم المطلق}$$

$$و = \text{الوزن النوعي للركام}$$

$$ح = \text{الوزن الحجمي}$$

$$ف = \frac{\text{حجم الفراغات}}{\text{الحجم الكلي}} = \frac{\text{حجم الفراغات}}{\text{حجم الركام} + \text{حجم الفراغات}} = \frac{حف}{ح}$$

$$\frac{\text{حف}}{\text{حك}} = \frac{\text{حجم الفراغات}}{\text{حجم الركام}} = \text{هـ}$$

$$\text{أولاً: ح - حك = حك}$$

$$\therefore \frac{\text{حف}}{\text{ح}} = 1 - \frac{\text{حك}}{\text{ح}}$$

$$= 1 - \frac{\text{ز} \cdot \frac{\text{حك}}{\text{ز}}}{\text{ح}}$$

$$\therefore \text{ف} = 1 - \frac{\text{ح} / \text{ز}}{\text{حك} / \text{ز}} = 1 - \frac{\text{ح}}{\text{و}} = \frac{\text{و} - \text{ح}}{\text{و}}$$

$$\therefore \frac{\text{الوزن النوعي} - \text{الوزن الحجمي}}{\text{الوزن النوعي}} = \text{نسبة الفراغات للحجم الكلي} \quad \dots (1)$$

$$\text{ثانياً: ح - حك = حك}$$

$$\frac{\text{حف}}{\text{حك}} = \frac{\text{ح}}{\text{حك}} - 1$$

$$\text{هـ} - \frac{\text{ح}}{\text{ز}} \cdot \frac{\text{ز}}{\text{حك}} = 1 - \frac{\text{ز} / \text{حك}}{\text{ح} / \text{ز}}$$

$$= \frac{\text{و}}{\text{ح}} - 1 = \frac{\text{و} - \text{ح}}{\text{ح}}$$

$$\therefore \frac{\text{الوزن النوعي} - \text{الوزن الحجمي}}{\text{الوزن الحجمي}} = \text{نسبة الفراغات للحجم المطلق} \quad \dots (2)$$

وكما بين المثال التالي يمكن تعيين الفراغات بطريق غير مباشر من وزن وحدة الحجموم (ح) والوزن النوعي (و) كما يمكن إيجاداه معملياً عن طريق قياس كمية المياه

اللازمة لترطيب عينة من الركام سبق دمكها في إناء حاو .

وبفرض أن وزن المتر المكعب لركام ما ١٧٠٠ كجم/م^٣ والوزن النوعي لهذا الركام ٢,٦٥ فإنه يمكن إيجاد ف، هـ كما يلي :


$$ف = \frac{١٧٠٠ - ٢٦٥٠}{٢٦٥٠} = \frac{٩٥٠}{٢٦٥٠} = ٣٥,٩\%$$

$$هـ = \frac{١٧٠٠ - ٢٦٥٠}{١٧٠٠} = \frac{٩٥٠}{١٧٠٠} = ٥٦\%$$

$$تحقيق : ف = \frac{حف}{حك + حف} = \frac{حك / حف}{١ + حك / حف}$$

$$= \frac{هـ}{هـ + ١}$$

$$٣٥,٩\% = \frac{٥٦}{٥٦ + ١} = \frac{٥٦}{١,٥٦}$$



RELATION OF SPECIFIC WEIGHT TO VOIDS FOR AGGREGATES.

العلاقة بين الوزن النوعي والفرغات للركام

ويلاحظ أنه لنفس الوزن النوعي كلما زادت وحدة الوزن كلما قلت نسبة الفراغات وكلما تحسن توزيع الحبيبات كما في الشكل رقم (١ - ٤) وهناك طريقة سهلة يمكن بها اختيار أنسب المكونات للخرسانة وهي المكونات التي تعطى أقصى كثافة . ويلاحظ أن كلامنا وحدة الوزن والفراغات دوال لكثافة كلة الركام .

ولما كانت نسبة الجوامد (ح^ك) أو نسبة الفراغات تعتمد إلى حد كبير على التدرج والشكل وحالة السطح للحبيبات فإن نسبة الفراغات ووحدة الوزن تعبران تعبيراً ذا دقة مناسبة عن كفاءة التدرج .


وبالإضافة إلى التدرج الحبيبي والشكل وحالة السطح للحبيبات فإن وحدة الوزن تتأثر بالوزن النوعي للحبيبات وحالات الرطوبة للركام ومدى دمكه . وكنيجة لهذه الاختلافات المتباينة في الحالات الأربع السابقة فإن قيم الوزن الحجمي تتغير في مدى كبير ، والجدول رقم (١ - ٧) يعتبر إشارة للذي الذي يمكن أن يتغير فيه الوزن الحجمي .

جدول رقم (١ - ٧) مدى التغير الممكن حدوثه في وحدة الوزن للركام


وحدة الوزن كجم/م ^٣		حالة الرطوبة	المادة
مدموك	سائب		
١٨٥٠ - ١٥٣٠	١٦٠٠ - ١٤٥٠	جاف	رمل
.....	١٥٣٠ - ١٣٥٠	رطب	رمل
١٧٢٠ - ١٥٩٠	١٥٧٠ - ١٤٨٠	جاف أو رطب	زلط رقم ٤ - ٣ بوسة
١٨٠٠ - ١٦٧٠	١٦٥٠ - ١٥٣٠	جاف أو رطب	زلط رقم ٤ - ١ بوسة
٢٠٠٠ - ١٧٦٠	جاف	خليط رمل وزلط ١ بوسة
.....	١٨٥٠ - ١٦٠٠	رطب	
١٦٥٠ - ١٥٣٠	١٤٦٠ - ١٣٦٠	جاف أو رطب	حجر مكسر رقم ٤ - ٣ بوسة
١٧٨٠ - ١٦٠٠	١٥٤٠ - ١٤٠٠	جاف أو رطب	حجر مكسر رقم ٤ - ١ بوسة

ويلاحظ أن حجم الفراغ أو الحيز المسامي يختلف لحبيبات من الركام لها نفس القطر وذلك بحسب ترتيب الحبيبات ونسبته ثابتة في النظام الواحد مهما اختلف حجم الحبيبة المكونة النظام ولذلك يمكننا إيجاد نسبة الفراغ للنوعين الآتين من الأنظمة :

١ - الترتيب المكعب (Cubical Arrangement) : شكل رقم (١ - ٥) .
 وفيه تكون الحبيبات متراسة في صور أعمدة فإذا أوصلنا مراكز ثمانى حبيبات متجاورة كان الشكل الناتج مكعباً في كل ركن من أركانه $\frac{1}{8}$ كرة أى أن مجموع الأجزاء الأصلية تكون كرة كاملة



= ترتيب الحبيبات على الشكل المكعب =



ويكون طول ضلع المكعب عبارة عن قطر الحبيبة .

شكل رقم (١ - ٥)

$$\frac{ط}{٢} - ٢ر$$


$$\frac{ط}{٢} - ١ = \frac{٦}{٢ر} = \text{نسبة الفراغ بالنسبة للحجم}$$

$$\% . ٤٧,٦ = ٠,٥٢٤ - ١ =$$

أى نسبة الفراغ بالنسبة للحجم الكلى = $\% . ٤٨$ تقريباً

٢ - الترتيب المعيني : شكل رقم (١ - ٦)

وفيه تكون الحبيبات النموذجية مرتبة في صفوف مائلة فإذا أوصلنا مراكز ثمانى كرات متجاورة كان الشكل الناتج منشوراً معيناً زواياه ٦٠° ، ١٢٠° .
 (Tetrahedron) وفي كل ركن من أركانه الثمانية جزء من كرة وبمجموع الأجزاء الثمانية تكون كرة كاملة .




= ترتيب الحبيبات على الشكل المعيني =

شكل رقم (١ - ٦)

وعلى ذلك يمكن باتباع نفس الطريقة في حالة الترتيب المكعب لإثبات أن نسبة الفراغات ثابتة وتساوى ٢٦ ٪. مهما اختلف قطر الحبيبة .
ويلاحظ أنه إذا اختلفت الحبيبات في الحجم فإن نسبة الفراغات تقل عن الحبيبات المتساوية في أقطارها .

ولقد أجريت هذه الاختبارات العملية على رمل وزلط سبق فصلهما إلى ثلاث مجموعات رئيسية ثم أعيد خلطهما للحصول على نتائج معينة ولقد تم توقيع هذه النتائج على صورة خطوط كستور (Contours) تمثل تقطاً لما نفس محتوى الفراغات وذلك بالاستمارة بالشكل البياني المثلثي (Trilinear diagram) شكل رقم (١ - ٧) أى اختيار ثلاثة إحداثيات a ، b ، c بحيث تكون أى نقطة (١) داخل المثلث المرسوم تعنى ثلاث قيم مجتمعة a ، b ، c وتقرأ قيمة a على المقياس a وتقرأ قيمة b على المقياس b وبالمثل بالنسبة للقيمة c ويلاحظ أن هناك خط قاعدة لكل مقياس تزداد قيمة الإحداثى الذى تمثله النقطة لهذا المقياس كلما بعدت عن خط القاعدة له وبالعكس




شكل رقم (١ - ٧) - الشكل البياني المثلثي

فثلا نقطة بالقرب من رأس المثلث العليا تكون دالة على زيادة في القيمة μ ونقصاً في قيمتي كل من ν ، σ وذلك لبعدها عن القاعدة $d = 1$ ، وقربها من كل من قاعدة b ، c .
وبالنسبة للرمل يلاحظ أن أقل نسبة للفراغات 32% . ويمكن الحصول عليها من $30 - 0.5\%$ من المركبات الناعمة . وبالنسبة للزلط يلاحظ أن أقل نسبة للفراغات 30% . ويمكن الحصول عليها من $30 - 40\%$ من المواد الأكثر نعومة .

وسنبين فيما يلي مجموعة من الأمثلة لسكيفية استخدام هذا التقسيم المثلثي (ثلاثي الأحداثيات)

١ - كيفية الحصول على ركام يحقق أقل نسبة فراغات :

نفرض أن المطلوب هو الحصول على ركام بحيث يحقق أقل نسبة فراغات وبالتالي أقصى كثافة فيمكن رسم الخريطة المثلثية ومعرفة خط السكتور الذي يمثل أقل فراغات . فثلا بالنسبة للرمل أقل نسبة فراغات هي 32% . ويمكن الحصول عليه عن طريق عدد كبير من الخلطات تقع النقط الممثلة لكل خلطة منها على خط السكتور هذا . فثلا نقطة تقع على قاعدة المثلث مثل a ، انظر شكل رقم (١ - ٨) تمثل خليطاً يحوى 30% .



شكل رقم (١-٨)

مجنوى الفراغات للرمل

من الرمل المار من منخل رقم ٤٨ و ٧٠٪ من الرمل المار من منخل رقم ٤ والمحموز على منخل رقم ١٤ ولا يحتوى على أى رمل من المار من منخل رقم ١٤ والمحموز على منخل رقم ٤٨ وكذلك نقطة مثل B ، تبين خلطة أخرى تؤدي إلى أقل فراغات (٢٢٪) ويمكن الحصول عليها عن طريق خلط ٢٠٪ من الرمل المار من منخل رقم ٤٨ ، ٤٥٪ من الرمل المار من منخل رقم ٤ والمحموز على منخل رقم ١٤ ، ٢٥٪ من الرمل المار من منخل رقم ١٤ والمحموز على منخل رقم ٤٨ .

وكقاعدة عامة لاستعمال الشكل المثلى فيجب دراسة اتجاه التدرج وعلى ضوءه يمكن استنتاج خط القاعدة الذى يزداد المتغير كلما بعدت النقطة عنه .


٢ — كيفية الحصول على خليط يحقق نسبة فراغات معلومة :

يمكن باستخدام الشكل المثلى الحصول على ركام من ثلاثة مقاسات ويحقق نسبة فراغات معلومة مرغوباً إنشائياً وليكن لمرشح من المرشحات مثلاً أو لتهوية طبيعية فى مشروع من المشروعات مثلاً فيمكن بتوقيع خط الكنتور الممثل لنسبة الفراغات إختيار نقطة عليه تمثل نسب خلط مقاسات الركام الثلاثة لتحقيق نسبة الفراغات هذه ويتوقف إختيار هذه النقطة على العامل الاقتصادى للخليط ومدى توافر كل مقاس من المقاسات المستخدمة .


٣ — كيفية الحصول على نسبة الفراغات لركام معلوم :

يمكن بمعرفة نسب خلط الركام استنتاج نسبة الفراغات مباشرة فتلا نفرض زطلا يحتوى ٣٠٪ من الركام المار من منخل $\frac{3}{8}$ بوصة والمحموز على منخل رقم ٤ ، ٥٠٪ من الركام المار من منخل $\frac{3}{4}$ بوصة والمحموز على منخل $\frac{3}{8}$ بوصة ، ٢٠٪ من الركام المار من منخل $\frac{1}{4}$ بوصة والمحموز على منخل $\frac{3}{4}$ بوصة ومن ذلك يمكن توقيع نقطة C ، كما فى شكل رقم (١ — ٩) وهى تشير إلى نسبة فراغات ٣٢,٥٪ تقريباً .

ويلاحظ بصفة عامة لاي خليط وجود نسبة معينة للركام الصغير فى الخليط تكون عندها الفراغات نهاية صغرى وتعرف بالنسبة المثلى للركام الصغير أو الرمل . كما تظهر من الشكل رقم (١ — ١٠) والشكل رقم (١ — ١١) .



شكل رقم (١ - ٩) محتوى الفراغات للزلط



UNIT WEIGHT OF DRY, RODDED FINE AND COARSE AGGREGATES MIXED IN VARIOUS PROPORTIONS. (FOR ILLUSTRATION ONLY. TO SHOW TRENDS, VALUES WILL DIFFER WITH AGGREGATES.)


وحدة الوزن للركام الجاف المدموك المخلوط بنسب مختلفة من الركام الناعم والكبير (للتوضيح فقط، أما البيانات المعروفة فانه القيم ستختلف مع الركام)

شكل رقم (١ - ١٠)

٨ - الرطوبة وامتصاص الركام للبناء:


تنقسم الحالات المختلفة للركام بالنسبة لدرجة الرطوبة إلى ما يأتي: شكل رقم (١-١٢)

(١) جاف بالفرن: وفيه يتخلص الركام من كل ما به من رطوبة خارجية كانت



النسبة المئوية للرطوبة في الركام الخليط

شكل رقم (١ - ١١)



STATES OF MOISTURE IN AGGREGATE HEAVY CIRCLE REPRESENTS THE AGGREGATE, CROSSMATCHING REPRESENTS MOISTURE.

حالات الرطوبة في الركام . الدائرية المحددة بخط كامل تمثل الركام ، والمحددة بالتمشير تمثل الرطوبة

شكل رقم (١ - ١٢)

أم داخلية . وعادة يمكن الوصول إلى هذه الحالة بالتسخين عند ١٠٠ - ١١٠ م .
(ب) جاف بالهواء : وفيه يتخلص الركام من الرطوبة السطحية ويوجد به بعض الرطوبة الداخلية ولكن الحبيبات غير متشعبة .

(ج) مشبع بالماء والسطح جاف : لا يوجد في هذه الحالة أى ماء حر أو رطوبة على سطح الحبيبات ولكن تكون جميع الفراغات الموجودة في الحبيبات مملوءة بالماء أى متشعبة .

(د) رطب أو مبلل : يتواجد في هذه الحالة الماء الحر والرطوبة على سطح الحبيبات كما تكون مشبعة بالماء .

ويمكن التعبير عن المحتوى الكلى للرطوبة الداخلية في الركام في حالة التشبع بالماء والسطح جاف باصطلاح السعة الامتصاصية أو بتعبير أبسط الامتصاص .


وإذا كانت حبيبات الركام غير كاملة التشبع عند خلط الخرسانة فيمتص الركام جزء من ماء الخلط. أما إذا وجد الماء الحر على سطح حبيبات الركام فإنه يصبح في هذه الحالة جزءاً من ماء الخلط لذلك يجب أن يراعى في حسابات تصميم خلطات الخرسانة نسبة الماء / الاسمنت الفعالة الصافية . وتستخدم حالة حبيبات الركام عندما تكون مشبعة بالماء والسطح جاف في أكثر طرق تصميم خلطات الخرسانة والجدول رقم (١ - ٨) يبين بعض القيم التقريبية للنسبة المثوية للامتصاص لعدة أنواع من الركام .
جدول رقم (١ - ٨) - النسبة المثوية للامتصاص للركام

المادة	الامتصاص % (بالوزن)
الرمل	صفر - ٢ %
الزلط - الحجر الجيري المكسر	١٠,٥ - ١ %
الجرانيت	صفر - ١ %
الحجر الرمل	٢ - ٧ %
المواد المسامية الخفيفة جداً	لغاية ٢٥ %

٩ - الزيادة الحجمية للركام الصغير :

إذا أضيف إلى الرمل ماء أو كان رطباً ثم صار تقليبه فإن طبقة رقيقة من الماء

تغلف حبيبات الرمل وتدفع الحبيبات بعيدا عن بعضها البعض نتيجة لتأثير ظاهرة الضغط السطحي وبذلك يزيد حجم الرمل . وتتوقف تلك الزيادة الحجمية للرمل على كمية الرطوبة الموجودة به وعلى مفاص حبيبات الرمل حيث تزيد زيادة الرطوبة إلى حد ما (لزيادة الشد السطحي) ثم تقل بعد ذلك إذا زادت الرطوبة حيث يقل تأثير الشد السطحي تدريجيا إلى أن يعود الرمل إلى حجمه الأصلي وترتفع قيمة الزيادة الحجمية كلما صغرت حبيبات الرمل لكبر المساحة السطحية أي كبر تأثير الشد السطحي كما في شكل رقم (١ - ١٣) وضرر الزيادة الحجمية للرمل هو الحصول على حجم من الرمل أقل



تأثير الماء على الزيادة في الحجم للمقاسات المختلفة للرمل،
(صغير - متوسط - كبير)

شكل رقم (١ - ١٣)

من الواجب بالإضافة إلى الحصول على كمية من الماء غير مطلوبة بالرمل بما يتسبب عنه تغيير في نسب مكونات الخلطة الخرسانية إذا استعمل رمل جاف عنها في حالة استعمال رمل حدثت له زيادة حجمية . كما أن الزيادة الحجمية للرمل تعطي الحجم المعين كمية رمل أقل من اللازم [فزيد بذلك تكاليف الرمل .

١٠ - المساحة السطحية لحبيبات الركام Surface Area of Aggregate

أولا - أثر المساحة السطحية للركام على خواص الخرسانة :

تعتبر المساحة السطحية للركام أحد العوامل الرئيسية التي تتحكم في جودة الخرسانة نظراً لأن مقاومة الخرسانة للأحمال تتوقف على مقاومة التماسك (Bond Strength) بين حبيبات الركام . وتأثير مقاومة التماسك بدورها بعجينة الأسمنت والمساحة السطحية للركام حيث يتم التلاصق . فإذا استعمل الركام الكبير فقط مع عجينة الأسمنت يكون الناتج خرسانة ضعيفة المقاومة لأن المساحة النوعية لسطح الركام الكبير


(Specific Surface Area) صغيرة وهي عادة من ٢ إلى ٥ سم^٢ / جم وعلى ذلك يكون تماسك وترابط حبيبات الركام على مساحة صغيرة وبالتالي مقاومة ضعيفة للأحمال (مساحة التماسك × إجهاد عجينة الأسمنت = الحمل الأقصى) . كذلك إذا استعمل الركام الصغير فقط مع عجينة الأسمنت يكون إنتاج خرسانة ضعيفة المقاومة لأن المساحة النوعية لسطح الركام الصغير كبيرة وهي عادة من ٦٠ إلى ١٠٠ سم^٢ / جم فلانكتفى بعجينة الأسمنت - الموجودة بقيمة محددة - للالتصاق التام لجميع حبيبات الركام وبالتالي تضعف المقاومة للأحمال .

ويلاحظ أن ضعف مقاومة الخرسانة المصنوعة من ركام كبير فقط ناتج من تواجد الفراغات بالخرسانة نتيجة عدم إمكان الدمك التام وعدم وجود حبيبات صغيرة للملء الفراغات بين حبيبات الركام الكبير . أما ضعف مقاومة الخرسانة المصنوعة من ركام صغير فقط فهو ناتج عن كثرة الماء اللازم للخلط لإعطاء خرسانة قابلة للتشغيل وينتج عن ذلك زيادة الماء الحر (Free water) الذي يقبخر مسبباً وجود فراغات كثيرة داخل الخرسانة .

من هذا يتبين أنه إذا استخدم الركام الخليط في عمل الخرسانة - فإنه بالإضافة إلى تقليل ماء الخلط وإمكان الدمك الكافي لجعل الفراغات أقل ما يمكن - فإن المساحة السطحية للركام الخليط تكون مناسبة لإحداث تماسك بين الحبيبات يحقق المقاومة المطلوبة لخرسانة الأعمال الإنشائية . وقد أثبتت الدراسات أن مقاومة الخرسانة للضغط تتأثر كثيراً بالمساحة النوعية لسطح الركام ويوضح الشكل رقم (١ - ١٤) نتائج هذه الدراسات، ومنها يتبين أن هناك مساحة نوعية لسطح معينة للركام الخليط تعطى أكبر مقاومة للضغط في الخرسانة وهذه المساحة النوعية حوالى ٢٥ سم^٢ / جم .

ويوضح من ذلك أهمية معرفة المساحة السطحية للركام في أنه يمكن باستخدام الركام المتوافر في موقع العمل أن نحصل على خرسانة جيدة إلى حد كبير عن طريق التحكم في النسبة بين الركام الصغير والركام الكبير بحيث تكون المساحة النوعية لسطح الركام الخليط ٢٥ سم^٢ / جم .

كما اتضح من الدراسات العديدة أن التدرج الحبيبي للركام لا يعتبر وحده عنصراً رئيسياً لتحديد الركام الذي يلزم لإنتاج خرسانة عالية المقاومة حيث ثبت أنه باستعمال




شكل رقم (١ - ١٤) تغير مقاومة الضغط للخرسانة بالمساحة النوعية للركام

ركام خليط بتدرجات مختلفة ومساحات سطحية موحدة لهذه التدرجات ومع ثبات العوامل الأخرى أمكن الحصول على خرسانات ذات مقاومة ضغط واحدة . وبين الشكل رقم (١ - ١٥) ستة تدرجات جيئية لركام خليط فيه المساحة النوعية للسطح لكل تدرج ٣٢ سم^٢ / جم وقد استخدم كل تدرج في عمل خرسانة نسبة الاسمنت إلى الركام فيها ١ : ٦ ونسبة الماء إلى الاسمنت ٠,٥٥ . وأدى ذلك إلى الحصول على خرسانات لها تقريباً نفس المقاومة للضغط وكانت ٣٧٠ كجم / سم^٢ تقريباً .

ثانياً — طرق تعيين المساحة النوعية لسطح الركام :

توجد طرق عديدة نظرية وتجريبية وعملية لتعيين المساحة النوعية لسطح الركام ويكون الأساس في بعض هذه الطرق على اعتبار أن جيبيات الركام كرات أو على أساس أشكال مختلفة مع إدخال عامل الشكل في الاعتبار وفيما يلي تفصيل لبعض هذه الطرق :



تدرجات الرطام الخليل المتأريفة في الماحة النوعية للسطح

شكل رقم (١ - ١٥)

١ - الطرق النظرية :

١ - على أساس أن حبيبات الركام عبارة عن كرات (Spheres) إذا فرض أن :

n = وزن حبيبات الركام في أى مجموعة

N = عدد حبيبات الركام في هذه المجموعة

w = الوزن النوعى للركام

u = القطر المتوسط لحبيبات الركام

$\frac{u}{2}$ = u = نصف القطر المتوسط لحبيبات الركام

πu^2 = المساحة السطحية لحبة واحدة من الركام

πu^2 = لجميع حبيبات الركام

$\frac{1}{2} \pi u^2$ = لكن وزن الركام D ،

$$5.0 = 3 \text{ م} / \pi 4 \text{ م}^2 \text{ و } 0.4$$

∴ المساحة السطحية الكلية للركام = $\pi 4 \text{ م}^2 \text{ و } 3.2 \text{ م}^2 / \pi 4 \text{ م}^2 \text{ و } 0.4$

$$\frac{3 \text{ م}^2}{0.4} =$$

$$(1) \dots \boxed{\frac{3 \text{ م}^2}{0.4} = \text{المساحة السطحية للركام}}$$

فإذا كانت مجموعة الركام ذات الوزن W هي المارة من منخل فتحته U_1 والمحجوزة على منخل فتحته U_2 فتكون قيمة U عبارة عن القيمة المتوسط بين U_1 و U_2 .

$$\text{وقد تكون المتوسط الحسابي حيث } U = \frac{U_1 + U_2}{2}$$

$$\text{أو المتوسط الهندسي حيث } U = \sqrt{U_1 U_2}$$

$$\text{أو المتوسط الوضائفي حيث } U = \frac{2}{\frac{1}{U_1} + \frac{1}{U_2}}$$

$$\text{أما المتوسط الهارموني حيث } U = \frac{2}{\left(\frac{1}{U_1} + \frac{1}{U_2}\right)} \dots \dots \text{ إلخ}$$

فإذا كانت هناك عينة من الركام وزنها الكلي W م، واجرى لها اختبار التدرج الجيبي باستخدام المناخل 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، وكان الوزن المحجوز على هذه المناخل هو W_1 ، W_2 ، W_3 ، W_4 ، W_5 ، W_6 ، W_7 ، W_8 ، W_9 ، W_{10} ، إلخ فتكون:

$$\text{المساحة السطحية} = \frac{W_1 \text{ م}^2}{0.15} + \frac{W_2 \text{ م}^2}{0.25} + \frac{W_3 \text{ م}^2}{0.425} + \frac{W_4 \text{ م}^2}{0.6} + \dots + \frac{W_6 \text{ م}^2}{0.85}$$

$$\text{حيث } U_1 = \frac{1}{2} (\text{مقاس المنخل 1} + \text{مقاس المنخل 2})$$

$$U_2 = \frac{1}{2} (\text{مقاس المنخل 2} + \text{مقاس المنخل 3}) \dots \dots \text{ إلخ}$$

وتكون المساحة النوعية لسطح أى المساحة السطحية لوحدة الوزن هي:

$$(2) \dots \boxed{\frac{W_1 \text{ م}^2}{0.15} + \frac{W_2 \text{ م}^2}{0.25} + \frac{W_3 \text{ م}^2}{0.425} + \dots + \frac{W_6 \text{ م}^2}{0.85} / W}$$

كذلك يمكن من الرسم البياني للتدرج الجيبي للركام معرفة المساحة النوعية لسطح

هذا الركام . فإذا كان $r_1, r_2, r_3, \dots, r_n$ هي النسب المتوية المارة من المداخل
 ١، ٢، ٣، ... الخ تكون المساحة النوعية للسطح هي :

$$(٣) \dots \left[100 / \left(\dots + \frac{(r_3 - r_2)^2}{0.45} + \frac{(r_2 - r_1)^2}{0.15} \right) \right]$$

٢ - على أساس أن حبيبات الركام عبارة عن أشكال مختلفة :

$$+ \frac{r_1^2}{0.15} = \text{المساحة السطحية الحقيقية (True Surface Area)} \text{ ع}$$

$$\frac{r_2^2}{0.45} + \dots + \frac{r_n^2}{0.45}$$

حيث ع، ١، ٢، ... تمثل عامل الشكل (Form Factor) وقد تسمى (ع)
 عامل الزاوية (Angularity Factor) .

وقد تفرض قيم معينة لهذا العامل طبقاً للخبرة بنوع الركام أو طبقاً لاقراضات
 معينة أو نتيجة لإجراء تجارب وفيما يلي كيفية تعيين القسمة (ع) نتيجة للدراسات التي
 أجريت بمعمل المواد بكلية الهندسة جامعة عين شمس والتي ثبت منها أن :

$$\frac{\text{المساحة الحقيقية لحبيبات الركام}}{\text{مساحة حبيبات الركام باعتبارها كرات}} = \frac{\text{نسبة الفراغات بالركام السائب}}{\text{نسبة الفراغات بالركام المدمك}}$$

$$\text{ع} = \frac{\text{النسبة القصوى للفراغات بالركام}}{\text{النسبة الصغرى للفراغات بالركام}}$$

حيث : هق = النسبة القصوى للفراغات بالركام .
 هس = النسبة الصغرى للفراغات بالركام .

ويلاحظ أن عامل الشكل يساوي الوحدة (Unity) إذا كانت حبيبات
 الركام كلها كروية ويكون أكبر من الواحد الصحيح للركام العادي .

وتعبر قيمة ع مِعْمَلِيًّا لكل مجموعة من الركام أي ع، ١، ٢، ... للركام نمر ١، ٢، ٣،
 ٤، ... وذلك بوضع مجموعة الركام وهي سائبة (Loose) لتتلاءم له حجم معين ح

ويوزن الرعاء قبل وبعد ملئه السائب وبذلك يمكن تعيين وزن الركام السائب نمرس
ثم يعين الوزن النوعي للركام « و » .

$$\text{فتكون هـ} = \frac{و \cdot ح}{\text{نمرس}} - ١$$

ثم يملأ الوعاء بالركام على عدة طبقات مع دمك كل طبقة ويعين وزن الركام
المدموك مرء .

$$\text{فتكون هـس} = \frac{ح \cdot و}{\text{مرء}} - ١$$

وبذلك يمكن تعيين ع معملياً .

ب — الطرق العملية :

توجد طرق عملية عديدة لتعيين المساحة النوعية لسطح ومن هذه الطرق ما يأتي :

Permeability Method	١ — طريقة النفاذ بالهواء أو الماء
Optical Method	٢ — الطريقة الضوئية
Heavy Oil Method	٣ — طريقة التغطية بطبقة من الزيت الثقيل
Stearic Acid Film	٤ — طريقة التغطية بطبقة من حمض الستريك
Absorption Method	٥ — طريقة الامتصاص .

وتصف جميع هذه الطرق بصعوبة اجراءتها العملية كما تنقص الدقة للكثير
من نتائجها .

ثالثاً — تعيين نسبة الركام الصغير إلى الركام الكبير للحصول على خليط يحقق
مساحة سطحية معلومة :

عند تصميم الخلطات الخرسانية بطريقة المساحة السطحية يحتاج الأمر إلى تعيين
النسبة بين الركام الصغير والركام الكبير المتوافر في موقع العمل ليكون ركام خليط
يحقق مساحة سطحية معلومة وفيما يلي إحدى الطرق لتحديد هذه النسبة :

تحسب المساحة النوعية للسطح لكل من الركام الصغير والركام الكبير المتوافر في الموقع ولتكن $اس$ ، $اك$ على التوالي .

فإذا كانت المساحة النوعية لسطح الركام الخليط المعلومة هي $اخ$ - فيمكن تحديد نسبة الخلط كما يلي :

المساحة النوعية للركام الصغير = $اس$

المساحة النوعية للركام الكبير = $اك$

المساحة النوعية للركام الخليط = $اخ$

نسبة خلط الركام الصغير للكبير = $م$ ، $ن$.

حيث $م + ن = ١٠٠$

$$\text{فإن } اخ = اس \times \frac{م}{م + ن} + اك \times \frac{ن}{م + ن} \quad (١)$$

$$\therefore اخ (م + ن) = اس م + اك ن$$


$$\therefore م (اخ - اس) = ن (اك - اخ)$$

$$\therefore م / ن = (اك - اخ) / (اخ - اس)$$

\therefore الركام الصغير : الركام الكبير = $(اخ - اس) : (اك - اخ)$

أى الركام الصغير : الركام الخليط = $(اك - اخ) : (اس - اخ)$

ويمكن تعيين هذه النسبة بالاستعانة بالطريقة البيانية الآتية كما في الشكل رقم (١-١٦) :



بفرض أننا رسمنا ثلاثة خطوط

$ا$ ، $ب$ ، $ج$ فإنه يمكن تعيين قيمة

$ج$ من المعادلة :

$$ج = \frac{ن \cdot م + م \cdot ن}{م + ن}$$

(من تشابه المثلثين المبيّنين بالشكل)

$$ج = اس \times \frac{ن}{م + ن} + اك \times \frac{م}{م + ن}$$

شكل رقم (١-١٦) تعيين نسبة م/ن بيانياً

فبفرض أن $ص = اس$ ، $س = اك$

فإن $ع = ا خ$. . . بالمقارنة مع المعادلة (١)

وحيث أن $م + ن = ١٠٠$ فرضاً لجميع قيم $م / ن$

فإن وضع كل من الخطوط ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ هو ثابت لأنه يتوقف على قيم $اس$ (المساحة النوعية لسطح الركام الصغير) ، $اك$ (المساحة النوعية لسطح الركام الكبير) . وعلى ذلك فيمكن بأخذ خط مواز للخط $هـ$ ونبعد عنه بالقيمة $اخ$ (المساحة السطحية للركام الخليط) المطلوبة تعيين النقطة $ب$ ورسم خط رأسى $دب$ ، يمكن تحديد قيمة كل $م / ن$. $هـ$ حيث تمثل القيمة $م$ نسبة خلط الركام الصغير والنسبة $ن$ نسبة خلط الركام الكبير وتكون النسبة $ن$ هي نسبة الركام الصغير إلى الكبير .

وسيل شرح الأساس النظرى لهذه الطريقة وكيفية تطبيقها عملياً في صورة مشابهة عند دراسة التدرج الحبيبي للركام إلا أن المثال التالي يعتبر توضيحاً مؤقتاً لهذه الطريقة:

مثال :

المعلوم نوعان من الرمل أحدهما خشن له مساحة سطحية مقدارها ٤٦ سم^٢ / جم والآخر ناعم مساحته السطحية ٩٢ سم^٢ / جم . كما يوجد نوع من الزلط مساحته السطحية ٤ سم^٢ / جم .


وروى عند تصميم خلطات الخرسانة أن تكون مساحة الركام الخليط الناتجة ٣٠ سم^٢ / جم والمطلوب تعيين النسبة المثوية للرمل في الركام الخليط بفرض استخدام كل من نوعي الرمل على حدة ، كذلك تعيين المساحة النوعية لسطح الركام الخليط من الرمل والزلط بنسبة $١ : ١ : ١ : ٢ : ٣ : ٤$.

الحل :

١ - يرسم مستطيل كالمبين بالشكل رقم (١-١٧) .

٢ - يدرج كل من جانبي المستطيل بمقياس رسم مناسب ويختص الأحدثائ الأيمن للمساحة النوعية لسطح الرمل والأحدثائ الأيسر للمساحة النوعية لسطح الزلط .

٣ - يدرج الأحدثائ الأفقي ليقراً نسبة الرمل في الخليط كنسبة مثوية فيكون صفراً عند الزلط ، ١٠٠ % عند الرمل .



شكل رقم (١ - ١٧)

- ٤ - تعيين النسبة المئوية للرمل في الركام الخليط بملحومية المساحة النوعية لسطح الركام الخليط
- ٥ - توقع المساحة السطحية للرمل بنوعية . وهي ٤٦ ، ٩٢ سم^٢/جم على احداثي الرمل وبالمثل المساحة السطحية للزلط وهي ٤ سم^٢/جم .
- ٥ - يوصل الخطان المبينان فيكون أحدهما ممثلا للدحل الهندسي (Focus) للمساحة النوعية لسطح الركام الخليط والنتائج من خلط الرمل الناعم والزلط والآخر هو المحل الهندسي للمساحة النوعية لسطح الركام الخليط والنتائج من خلط الرمل الخشن والزلط .
- ٦ - يرسم خط أفقي عند مساحة نوعية للسطح = ٣٠ سم^٢/جم (وهي المساحة السطحية المعلومة للركام الخليط) حتى يلاقى الخطين السابقين في النقطتين المبيتين بالشكل رقم (١ - ١٧) ثم يرسم خطين رأسيين من النقطتين يمكن قراءة نسب وجود الرمل في كل نوع من الركام الخليط .

وعلى ذلك تكوّن المساحة النوعية لسطح الركام الخليط بنوعيه ٣٠ سم^٢/جم ولسكن أحدهما يحتوي ٢٧٪ من الرمل الناعم ، ٧٣٪ من الزلط العادي والآخر يحتوي على ٦٥٪ من الرمل الخشن ، ٣٥٪ من الزلط .

وعلى ذلك يمكن عن طريق خلط أنواع مختلفة من الرمل والزلط بنسب مختلفة الحصول على مساحة نوعية واحدة لسطح الركام الخليط وقد ثبت من التجارب أنه إذا كانت هذه المساحة النوعية للسطح في حدود من ٢٤ - ٢٦ سم^٢/جم فإننا نحصل على أقصى

مقاومة للخرسانة . وفي الواقع يتوقف التفضيل في هذه الحالة على الناحية الاقتصادية ومدى توافر كل نوع من الركام في موقع العمل .

أما بالنسبة للطلب الثاني فإنه يرسم الخطوط الرأسية الميمنة بالشكل رقم (١-١٧) عند النسب ٥٠٪، ٣٣،٣٪، ٢٥٪، ٢٠٪ . وهي التي تشير إلى نسب خلط ١:١:١، ٢:١:١، ٣:١:١، ٤:١:١ على الترتيب يمكن تحديد المساحة النوعية لسطح الركام الخليط وهي كما يلي:

المساحة النوعية لسطح الركام الخليط		نسبة الرمل في الخليط	نسبة الخاط
رمل ناعم وزلط	رمل خشبي وزلط		
٤٨ سم ^٢ / جم	٢٤ سم ^٢ / جم	٥٠ ٪	١ : ١
٣٣ سم ^٢ / جم	١٨ سم ^٢ / جم	٣٣,٣ ٪	٢ : ١
٢٦ سم ^٢ / جم	١٤ سم ^٢ / جم	٢٥ ٪	٣ : ١
٢٢ سم ^٢ / جم	١٢ سم ^٢ / جم	٢٠ ٪	٤ : ١

رابعا - أمثلة لحساب المساحة النوعية لسطح حبيبات الركام :

١ - الركام الصغير :

مثال : إذا كانت نتيجة اختبار التدرج الحبيبي للرمل الموجود في منطقة قناة السويس وكذلك نتائج تعيين عامل الشكل (Form factor) ، ع ، لكل مقاس من الركام المار من منخل قياسي معين والمجوز على المنخل الذي يليه كما يأتي :

٠,٨٨	٠,١٧٧	٠,٣٥٤	٠,٧٠٧	١,٤١	٢,٨٢	٤,٧٦	مقاس المنخل ٥مم
صفر	٤,٦٦	٢٧,٥٤	٦٧,٤٠	١٨,٥٤	٩٦,٦٥	١٠٠	النسبة المتوية المارة
١٠٠	٩٥,٣٤	٧٢,٤٦	٣٢,٦٠	١١,٤٦	٣,٣٥	صفر	النسبة المتوية المحجوزة
٤,٦٦	٢٢,٨٨	٣٩,٨٦	٢١,١٤	٨,١١	٣,٣٥		النسبة المتوية المحجوزة بين كل منخلين متاليين (مم)
١,٣٢	١,٣٤	١,٤٢	١,٤١	١,٤٣	١,٤٣		عامل الشكل (ع)

فإذا فرض أن الوزن النوعي للركام د و ، ثابت لجميع مقاساته ويساوي ٢,٦٤

والمطلوب حساب المساحة السطحية ثم المساحة النوعية للسطح لهذا الرمل .

الحل : يمكن حساب المساحة باقباع الخطوات التالية :

— بيان مفاا المنخل بالمليمتر .

— تحديد المتوسط اللوغاريتمي لمفاا كل منخلين متتالين (و بالسنليمتر) وعامل

الشكل (ع) المقابل له .

— حساب الثابت $\frac{\gamma}{\omega}$ وقيمة وزن الركام (س) المقابل له ثم تحسب المساحة

السطحية من القيمة $\frac{\gamma}{\omega}$. ع

مفاا المنخل مم	المتوسط اللوغاريتمي لمفاا منخلين متتالين و سم	عامل الشكل ع	$\frac{\gamma}{\omega}$	وزن الركام بين كل منخلين متتالين س	$\frac{\gamma}{\omega}$. ع
4,76	0,338	1,43	6,74	3,30	22,29
2,83	0,1698	1,43	13,38	8,11	100,21
1,41	0,0849	1,41	26,76	21,14	804,94
0,707	0,0423	1,42	51,11	39,86	2828,90
0,354	0,0211	1,34	107,3	22,88	2904,00
0,177	0,0105	1,32	214,0	4,60	1216,07

المجموع = 8482

$$\text{المساحة السطحية} = ٣٠٠ \cdot \frac{٦}{١٠٠} = ١٨٤٨٢ \text{ سم}^2$$

∴ المساحة النوعية للسطح = $٨٤,٨٢ \text{ سم}^2 / \text{جم}$
 وذلك لأن أوزان الركام من الموجودة بالجدول كنسبة مئوية تعتبر كما كانت
 أوزاناً حقيقية لعينة وزنها ١٠٠ جرام .

٢ - الركام الكبير :

مثال : إذا كانت نتيجة اختبار التدرج الحبيبي واختبار تعيين عامل الشكل « ح » ،
 لزلط الهرم كما هو مبين فيما يلي :

٤,٧٦	٩,٥١	١٢,٧	١٩,٠	٢٥,٤	٣,٨١	٥٠,٨	٦٣,٥	مقاس المنخل «م»
صفر	١٩,٤٠	٢٨,٨١	٤٨,٧	٦٥	٨٠,٧٠	٩٤,٩٠	١٠٠	النسبة المئوية المارة
١٠٠	٨٠,٦٠	٧١,١٣	٥١,٣	٣٥,٠٠	١٩,٣٥	٥,١	صفر	النسبة المئوية المحبوزة
١٩,٤٠	٩,٤٧	١٩,٨٣	١٦,٠	١٥,٧	١٤,٢	٥,١		النسبة المئوية المحبوزة بين كل منطقتين متتاليتين (سم)
١,٣٧	١,٣٦	١,٤٥	١,٤١	١,٣٩	١,٣٨	١,٣٩		عامل الشكل (ح)

فإذا فرض أن الوزن النوعي للركام « د » ثابتاً لجميع مقاساته ويساوى ٢,٦٤
 فالمطلوب حساب المساحة السطحية ثم المساحة النوعية للسطح لزلط الهرم .

الحل : يمكن حساب المساحة السطحية من الجدول التالي :

مقاس المنخل مم	التوسط الوغاري يتمي لقاس منخلين متتاليين ق سم	عامل الشكل ع	$\frac{\gamma}{\rho}$	وزن الركام بين كل منخلين متتاليين «سم»	$\frac{\gamma}{\rho}$
63,0	0,67	1,39	0,401	0,1	2,80
50,8	4,39	1,38	0,018	1,42	10,16
38,1	3,08	1,39	0,738	10,7	16,14
25,4	2,18	1,41	1,044	16,3	23,90
19,0	1,06	1,40	1,460	19,83	42,00
12,7	1,02	1,36	1,908	9,47	20,12
9,01	0,68	1,37	3,370	19,40	89,88
4,75					

المجموع = 201

∴ المساحة السطحية = $\frac{\gamma}{\rho} \Sigma ع$

$$= 201 \text{ سم}^2$$


∴ المساحة النوعية للسطح = $201 \text{ سم}^2 / \text{جم}$

٣ - الركام الخليط :

المعلوم رمل مساحته النوعية للسطح تساوي 84,82 سم² / جم وزايط مساحته

النوعية للسطح ٢,٠١ سم^٢ / جم والمطلوب تعيين المساحة النوعية لسطح الركام الخليط
المكون من ٤٠٪ رمل ، ٦٠٪ زلط . تعيين ذلك بيانيا كما هو مبين بالشكل رقم
(١ - ١٨) حيث يتضح أن :

المساحة النوعية لسطح الركام الخليط (٤٠٪ رمل ، ٦٠٪ زلط) = ٣٥ سم^٢ / جم





شكل رقم (١ - ١٨)

العلاقة بين النسبة المئوية للرمال والزلط وبين المساحة السطحية للركام الخليط

١١ - التصوج الجبليبي :

(١) التعريف : هو فصل المقاسات المختلفة من الركام بعضها عن بعض في أية كمية من الركام، أي تعيين توزيع الحجم الطبيعي للركام كما هو مبين بالشكل رقم (١ - ١٩). ويكون ذلك باستخدام التحليل بالمناخل بهز الركام في مجموعة من المناخل مرتبة حسب مقاس فتحتها وموضوعة فوق بعضها البعض بحيث يكون أكبرها مقاسا من أعلى وأصغرها مقاسا من أسفل ثم وزن المحجوز على كل منخل (المنخل يعرف بمقاس فتحة أى طول ضلع الفتحة) . ثم حساب النسبة المئوية للركام المار من كل منخل ثم توقع بيانيا العلاقة بين مقاس فتحة المنخل والنسبة المئوية للركام المار منه ليبر هذا الرسم عن مدى التوزيع الحجمي للجبيبات بالركام أى مدى التدرج الجبليبي .



ركام كبير


ركام صغير

شكل رقم (١-١٩) تدرج حبيبات الركام

(ب) انواع الركام من جهة التدرج .

يتقسم الركام من جهة تدرجه الحبيبي الى الانواع التالية :

- ١ - الركام المتدرج (Graded Aggregates) : شكل رقم (١ - ٢٠) وهو الركام الذى يحتوى على معظم مقاسات المناخل القياسية .
- ٢ - الركام الجيد التدرج (Well graded Aggregates) : شكل رقم (١-٢١)




الشكل العام للتدرج الحبيبي للركام الخليط
 للمقاسات الكبير ١/٢ ، ٣/٤ ، ١
 (أبيجات، Gianville)


شكل رقم (١-٢٠)

وهو الركام الذي يحتوى على الكميات المناسبة من المقاسات المختلفة للمناخل القياسية. وعادة يؤدي الركام المتدرج تدرجاً حسناً إلى درجة تشغيل مناسبة للخرسانة وإلى

توفير في كمية الاسمنت المستخدمة في الخلطة الخرسانية وذلك بعكس الركام رديء التدرج (Poor graded) الذى يكون معظمه من مقاس واحد أو مقاسين.



Well graded agg.
Cement : fine agg. : coarse agg.
1 : 2 : 4



Poor graded agg.
1 : 4 : 2

ركام رديء التدرج
ركام جيد التدرج
الأسمنت : الركام الصغير : الركام الكبير
(1 : 2 : 4)


تدرج الركام في الخرسانة

٣ - الركام الناقص التدرج (Gap graded) (Aggregates) : شكل

شكل رقم (١ - ٢١)

رقم (١ - ٢٢)

منحنى التدرج الجيد للركام الناقص التدرج والجيد التدرج وهو الركام الذى لا يوجد فيه مقاس أو أكثر من مقاسات الركام المختلفة ويظهر



شكل رقم (١ - ٢٢)

ذلك بوضوح في المنحنى البياني الخاص به إذ تمثل الفجوة بخط أفقي .

(ح) الغرض :


تهدف معرفة التدرج الحبيبي للركام إلى الحصول على تدرج مناسب لركام خليط من الركام الصغير والركام الكبير لاستخدامه في الخلطات الخرسانية حتى نضمن بذلك للخلطة سهولة التشغيل وللخرسانة بعد تصلدها المقاومة المطلوبة مع مراعاة الوفرة في التكاليف، وكذلك ضمان خاصة عدم نفاذ الماء في الخرسانة في الأعمال التي تتطلب ذلك، حيث أن الركام ذا التدرج الحبيبي المعين، له فراغات معينة وقدرة على التداخل تحت تأثير الدمك وأن قلة الفراغات بين حبيبات الركام في الخرسانة تعطي خرسانة قوية تقاوم الاحمال المختلفة وتكون ذات مناعة كافية لنفاذ الماء بها .

الغرض من دراسته مكونات الخلطة الخرسانية هو إنتاج خرسانة كثافتها عالية وفي نفس الوقت على درجة عالية من التشغيل مع استعمال أقل كمية من الاسمنت وقد وجد أن الركام المتدرج يساهم في تحقيق هذه المتطلبات بقدر الإمكان .

(د) المناخل القياسية .

المناخل القياسية هي مناخل ذات هيكل معدني وذات فتحات مربعة شكل رقم (١ - ٢٣) ويسمى المنخل بطول فتحته بالمليمتر أو بالبوصة أو بعدد الفتحات في البوصة الطولية .

ويمكن تقسيم المناخل القياسية اللازمة لاختبار ركام الخرسانة إلى ثلاث مجموعات:



شكل رقم (١ - ٢٣) المناخل القياسية للركام

المجموعة الأولى :

وهي المناخل ذات الفتحات الواسعة وتشمل المناخل ١،٣٨-٣٢،٤ - ٢٥،٤ مم ($1\frac{1}{4}$ - ١ - بوصة) وتصنع فتحاتها مربعة بثقب لوح من الصلب الطرى بالأبعاد المطلوبة على أن تسد أجزاء الفتحات بحيث لا يحتوي المنخل إلا على فتحات مربعة كاملة ويكون سمك ألواح الصلب المستعملة في هذه المناخل ١،٥ مم .

المجموعة الثانية :

وهي المناخل ذات الفتحات المتوسطة وتشمل المناخل ١٩ - ١٦ - ٩،٥٦ - ٤،٧٦ مم ($\frac{3}{4}$ - $\frac{2}{8}$ - $\frac{1}{8}$ - بوصة) وتصنع فتحاتها مربعة وذلك بقص لوح من الصلب الطرى بالأبعاد المطلوبة على أن تسد أجزاء الفتحات بحيث لا يحتوي المنخل إلا على فتحات مربعة كاملة ويكون سمك ألواح الصلب المستعملة في هذه المناخل ١ مم .

المجموعة الثالثة :

المناخل ذات الفتحات الضيقة وتشمل المناخل ٢،٨٢ - ١،٤١ - ٠،٧٠٧ - ٠،١٧٧ مم (أرقام ٧ ١٤ ٢٥ ٥٢ ١٠٠) ويصنع نسيجها بظفر أسلاك من النحاس أو البرونز الفوسفوري بفتحات مربعة بالأبعاد المطلوبة .

ويصنع هيكل المناخل القياسية من النحاس أو أى معدن آخر مناسب .

وفكرة استخدام المناخل في التصنيف الحجمى فكرة قديمة جداً إلا أنها تطورت في العصر الحديث مع انتشار استخدام المناخل في أغراض الاختبار لتواجد ضرورة ملحة لإيجاد علاقة محددة بين أبعاد الفتحات في المناخل المختلفة . وقامت إحدى الشركات الأمريكية سنة ١٩٠١ بصناعة مجموعة من المناخل القياسية كانت النسبة بين مساحة فتحة المنخل والمنخل الذى يليه لسبة ثابتة تساوى ٢ : ١ وكانت فتحات نسيج المنخل مربعة وعلى ذلك تكون النسبة بين أطوال أضلاع الفتحات في المناخل نسبة ثابتة تساوى $1:2\sqrt{2}$ أى (١،٤١٤ : ١) وترجع فكرة النسبة الثابتة إلى الاستاذ «ريتجر» (Rittinger) سنة ١٨٦٧ ثم اقترح الاستاذ «ريتشارد» استبدال النسبة السابقة إلى $1:2\sqrt{2}$ أى (١،١٩ : ١) وذلك حتى يمكن تقسيم الجزيئات المختبرة إلى مجموعات أكثر تقارباً . وقد أخذت المواصفات القياسية في كثير من الدول بهذا الاقتراح كما فعلت أمريكا وبريطانيا والهند واليابان .

وقد رأى د هوفر ، (Hoover) استخدام مجموعة من المناخل أساسها فتحة مربعة طول ضلعها بوصة واحدة وللحصول على أبعاد الفتحات الأخرى تستخدم النسبة $1:3\sqrt{3}$ بنفس الطريقة السابقة ولهذا الاقتراح ميزة هي أن ضلع الفتحة رقم ١٥ يساوى ٠.٣٩٣٧ بوصة أى مليمتر واحد (أى يمكن الربط بين الوحدات الانجليزية والمترية عند هذه الدرجة) . ورغم ذلك لم يؤخذ بهذا الاقتراح عملياً وتطبيقياً ويمطى الجدول التالى رقم (١ - ٩) دراسة مقارنة بين مجاميع مناخل الاختبار فى المواصفات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية ويلاحظ ما بلى :

-- أن كل المواصفات الأمريكية والفرنسية والألمانية تتخذ المنخل الذى طول ضلع فتحته واحد مليمتر أساساً لمجموعة المناخل

— يتراوح طول ضلع الفتحات فى المجموعة الأمريكية بين ٠.٣٧ مم و ٦.٣٥ مم ١.٠٧ مم ويلاحظ أن النسبة بين طول ضلع كل فتحة إلى طول ضلع الفتحة التى يليها هى $1:3\sqrt{3}$ أو نسبة قريبة جداً منها وهذه النسبة هى أساس اختيار المجموعة .

— تشمل مجموعة المناخل الأمريكية بعض المناخل التى لا تقيد بالنسبة الثابتة ($1:3\sqrt{3}$) وهى المناخل ٤ - ٢ - ١ - $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{8}$ وذلك لانتشار استعمالها فى أمريكا .

— تشمل مجموعة المناخل الأمريكية التسعة عشر منخلا التى أوصت بها المنظمة الدولية للتوحيد القياسى (I.S.O) .

— لا تذكر المواصفات البريطانية أساس اختيار مقاس الفتحات ولكن يلاحظ أن مقاس الفتحات ذكر بالسكور الاعتيادية للبوصة مما يرجح أن تكون البوصة وأجزاؤها المعروفة هى أساس الاختيار .

— تتقارب الفتحات فى مجموعة مناخل السلك الدقيقة فى المواصفات البريطانية مع مجموعة المناخل الأمريكية الدقيقة إلا أن المجموعة البريطانية لا تعتبر مع ذلك مجموعة ذات نظام على أساس موحد .

— يلاحظ أن معظم الفتحات فى المناخل الفرنسية والألمانية أطول أضلاعها هى مضاعفات أو أجزاء من ١.٢٥ أو ١ أو ٠.٧ مم

تتساوى معظم الفتحات فى المناخل الفرنسية مع الفتحات فى المناخل الألمانية وتتقارب كثيراً المناخل الأمريكية ومع ذلك فهى لا تحقق النسبة الثابتة $1:3\sqrt{3}$

تابع - جدول رقم (١ - ٩)
أبعاد فتحات المناخل في المواصفات العالمية

المواصفات الألمانية		المواصفات الفرنسية		المواصفات البريطانية			المواصفات الأمريكية	
الفتحة مم	الفتحة مم	رقم المنخل	صغير مم	متوسط بوصة	مخزم بوصة	رقم المنخل	الفتحة مم	الفتحة بوصة
١٠				$\frac{2}{8}$	$\frac{2}{8}$		١١,٢	$\frac{7}{16}$
٨					$\frac{0}{16}$		٩,٥١	$\frac{3}{8}$
٦,٣٠				$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$		٨,٠٠	$\frac{0}{16}$
							٦,٧٢	٠,٢٦٥
							٦,٣٥	$\frac{1}{4}$
	٥٠٠	٢٨		$\frac{2}{16}$	$\frac{3}{16}$	٥	٥,٦٦	رقم المنخل $\frac{1}{4}$
٤٠٠	٤٠٠	٢٧	٢,٣٥٢				٤,٧٦	٤
							٤,٠٠	٥
							٢,٢٦	٦
٢,١٥	٢,١٥	٢٦	٢,٨١٢	$\frac{1}{8}$		٦	٢,٨٢	٧
٢,٥٠	٢,٥٠	٢٥	٢,٤١١			٧	٢,٢٨	٨
٢,٠٠	٢,٠٠	٢٤	٢,٠٥٧			٨	١,٠٠	١٠
			١,٦٧٦			١٠	١,٦٨	١٢
١,٦	١,٦٠	٢٣	١,٤٠٥	$\frac{1}{16}$				
						١٢	١,٤١	١٤
١,٢٥	١,٢٥	٢٢	١,٢٠٤			١٤	١,١٩	١٦
١,٠٠	١,٠٠	٢١	١,٠٠٠			١٦	١,٠٠	١٨
			٠,٨٥٣			١٨	٠,٨٤١	٢٠

تابع - جدول رقم (١ - ٩) أبعاد فتحات المناخل في المواصفات العالمية

المواصفات الألمانية		المواصفات الفرنسية		المواصفات البريطانية			المواصفات الأمريكية	
الفتحة مم	الفتحة مم	رقم المنخل	صغير مم	متوسط بوصة	كبير بوصة	رقم المنخل	الفتحة مم	رقم المنخل
٠.٨٠٠	٠.٨٠٠	٣٠		١ ٢٣				
٠.٦٣٠	٠.٦٣٠	٢٩	٠.٦٩٩			٢٢	٠.٧٠٧	٢٥
٠.٥٠٠	٠.٥٠٠	٢٨	٠.٥٩٩ ٠.٥٠٠ ٠.٤٢٢			٢٥ ٣٠ ٣٦	٠.٥٩٥ ٠.٥٠٠ ٠.٤٢٠	٣٠ ٣٥ ٤٠
٠.٤٠٠	٠.٤٠٠	٢٧	٠.٣٥٢					
٠.٣١٥	٠.٣١٥	٢٦	٠.٢٩٥			٤٤	٠.٣٥٤	٤٥
٠.٢٥٠	٠.٢٥٠	٢٥	٠.٢٥١ ٠.٢١١			٥٢ ٦٠ ٧٢	٠.٢٩٧ ٠.٢٥٠ ٠.٢١٠	٥٠ ٦٠ ٧٠
٠.٢٠٠	٠.٢٠٠	٢٤	٠.١٧٨					
٠.١٦٠	٠.١٦٠	٢٣	٠.١٥٧			٨٥	٠.١٧٧	٨٥
٠.١٢٥	٠.١٢٥	٢٢	٠.١٢٤ ٠.١٠٤			١٠٠ ١٢٠ ١٥٠	٠.١٤٩ ٠.١٢٥ ٠.١٠٥	١٠٠ ١٢٠ ١٤٠
٠.١٠٠	٠.١٠٠	٢١	٠.٠٨٩					
٠.٠٩٠	٠.٠٩٠	٢٠	٠.٠٧٦			١٧٠	٠.٠٨٨	١٧٠
٠.٠٨٠	٠.٠٨٠	١٩	٠.٠٦٤ ٠.٠٥٣			٢٠٠	٠.٠٧٤	٢٠٠
٠.٠٧١	٠.٠٦٣	١٩	٠.٠٦٤ ٠.٠٥٣			٢٤٠ ٣٠٠	٠.٠٦٣ ٠.٠٥٣	٢٣٠ ٢٧٠
٠.٠٥٠	٠.٠٥٠	١٨						
٠.٠٤٥	٠.٠٤٥	١٧					٠.٠٤٤ ٠.٠٣٧	٣٢٥ ٤٠٠

وبين الجدول رقم (١ - ١٠) مقارنة بين أنواع وأبعاد الإطارات المستخدمة
للمنازل المستخدمة في المواصفات الأمريكية والبريطانية .

جدول رقم (١ - ١٠)

مقارنة بين أبعاد الإطارات المستديرة للمنازل في المواصفات الأمريكية والبريطانية

الوصف البريطاني	نوع المنخل	منازل خاصة ذات إطار صلب	منازل ذات النسيج السلكي الدقيق	منازل ذات الفسج السلكي الدقيق	منازل ذات الخروم المربعة من ٣ إلى ٢
طول ضلع الفتحة ١٤٩ مم أو أقل	٣ أو ٨	٨	٨	٨	٨
قطر إطار المنخل	٣ أو ٨	٨	٨	٨	٨
قطر إطار المنخل	٤	٨	٨	٨	٨

وبالإضافة إلى ما يبينه الجدول رقم (١ - ١٠) يلاحظ ما يأتي :

- ١ - تسمح المواصفات الأمريكية باستخدام إطارات مربعة أو مستطيلة .
 - ٢ - تسمح المواصفات البريطانية باستخدام إطارات مربعة .
 - ٣ - تصنع إطارات المنازل ذات الفتحات الدقيقة والمتوسطة من النحاس الأصفر
 - ٤ - تصنع إطارات المنازل ذات الفتحات الواسعة من معدن مناسب .
- ويلاحظ أن قطر السلك المستخدم في المنخل يتوقف على قطر الفتحة وبين الجدول
رقم (١ - ١١) أقطار الأسلاك كما تحددها المواصفات البريطانية والأمريكية
جدول رقم (١ - ١١) أقطار الأسلاك المقابلة لفتحات المنازل .

المواصفات الأمريكية		المواصفات البريطانية		
عرض الفتحة المربعة مم	قطر السلك مم	عرض الفتحة المربعة		قطر السلك مم
		بوصه	مم	
١٦٧٨	٠٫٢٨١	$\frac{1}{16}$	١٫٦٠	٠٫٢٩٧
٤٢٧٦	١٫٥٥٤	$\frac{3}{16}$	٤٫٢٧٦	٢٫٠٣
٦٢٣٥	١٫٨٨٢	$\frac{1}{4}$	٦٫٢٣٥	٢٫٣٤٤
٩٢٥١	٢٫٢٢٧	$\frac{5}{16}$	٩٫٢٥٣	٢٫٦٤٤
١٢٢٧٠	٢٫٦٦٧	$\frac{3}{8}$	١٢٫٢٧٠	٣٫٢٢٥

ويلاحظ من هذا الجدول :

- ١ - أنه كلما زادت مساحة الفتحة زاد قطر السنك في النسيج .
 - ٢ - أن المواصفات البريطانية تستخدم أسلاكاً ذات أقطار كبيرة بالنسبة لأقطار الأسلاك في المواصفات الأمريكية وذلك بالنسبة للناخل ذات الفتحات المتقاربة المساحة .
- (٥) المواصفات القياسية المصرية لناخل الاختبار :

تختص هذه المواصفات القياسية بالناخل المصنوعة من النسيج السلكي ذى فتحات مربعة تتراوح أطوال أضلاعها بين ١,٧١٦ مم ، ٠,٣٧ مم والتي تستخدم في الاختبارات العامة أو الاختبارات الدقيقة التي تجرى لتصنيف المواد تبعاً لمقاسات جزيئاتها .

نسيج المنخل :


- ١ - تتكون مجموعة مناخل الاختبار من مناخل تكون فيها النسبة بين أبعاد فتحات كل منخلين متالين كالنسبة بين $\sqrt{2}$: ١ وعند إجراء اختبار منخل معين تختار مجموعة من المناخل الميئة بالجدول رقم (١ - ١٢) وذلك باختيار كل ثنائي منخل (فيختار مثلاً أحد المناخل ويترك الذي يليه مباشرة ثم يأخذ منخل ثان ويترك الذي يليه وهكذا حسب عدد المناخل المطلوبة) أو باختيار كل رابع منخل فيختار مثلاً أحد المناخل ويترك الثلاثة التي تليه مباشرة ثم يؤخذ منخل ثان ويترك الثلاثة التالية ، وهكذا حسب عدد المناخل المطلوبة .

٢ - يكون النسيج السلكي المستخدم في صناعة مناخل الاختبار متظماً ذا فتحات مربعة متساوية .


٣ - تكون الأسلاك المستخدمة في النسيج من النحاس الأصفر أو البرونز أو صلب لا يصدأ أو أى معدن آخر مناسب . ويجب ألا يطل السلك بالطلاء أو بالتراكم .

٤ - تنسج الأسلاك بنسيج سادة ١ / ١ ويموز نسجها بنسيج مبرد ١ / ٢ للناخل ٤٥ ، ٤٦ ، ٤٧ (أى الفتحات التي طول ضلعها أقل من ٦٣ ، ٠ مم) شكل رقم (١ - ١٢٤ ، ب) .

٥ - تكون أسلاك النسيج بالأقطار المذكورة بالجدول رقم (١ - ١٣)
ويلاحظ أن هذه الأقطار تقريبية ويجب تحديدها تحديداً دقيقاً بعد تحديد استخدام
المنخل ومادة السلك .



«ب»



«ا»

«ج»



شكل رقم (١ - ٢٤) نسيج المنخل

(و) التحليل بالمناخل الحبيبات الركام (Sieve Analysis) .

١ - كيفية أخذ العينات :

يجب إعطاء أهمية خاصة للحصول على عينات تمثل تمثيلاً تاماً للمجموعة المأخوذة
منها ، ولا يمكن اعتبار أخذ جاروف من المادة حيثما اتفق عينة ممثلة للمجموعة إذ أن
رأس مخروط الكومة المأخوذة منه العينة يحتوي على نسبة كبيرة من الحبيبات الصغيرة ،
بخلاف القاعدة حيث تكون نسبة الحبيبات الصغيرة أقل . وعلى ذلك يجب
أن تكون العينة بحيث تجمع من كميات صغيرة تؤخذ حيثما اتفق من أجزاء عديدة
من الكومة بحيث تكون نسبة الحبيبات الصغيرة والكبيرة في عينة الاختبار مطابقة
بقدر المستطاع لحالة تكوين الكومة من الحبيبات . ويمكن الحصول على دقة كبيرة
في اختيار العينة عندما تؤخذ هذه العينة من المواد عند نسيانها في مجرى مائل (سواء
كانت المادة جافة أو مبللة) وفي هذه الحالة يعتبر المكان المناسب لاخذ العينة هو
موضع تساقط المادة المنسابة عند نهاية المجرى . فإذا كان التحميل أو التفريغ يتم

جدول رقم (١ - ١٢) - الأبعاد الاعتبارية لتاسيخ مناخل الاختبار


التفاوت في قطر السلك م	القطر الاعتراري لسلك م	التفاوت في عرض الفتحات / عرض الفتحات في متوسط	كبر تفاوت عرض الفتحة الواحدة / عرض	العرض الاعتراري للفتحة م	التفاوت في قطر السلك م	القطر الاعتراري للسلك م	التفاوت في متوسط عرض الفتحات /	كبر تفاوت عرض الفتحة الواحدة / عرض	العرض الاعتراري للفتحة م
± 0.2	٠٠٦ ٠٠٥٠ ٠٠١٥	± 0.25	١٥+	*٠١٠٠ ٠٠٨٤١ *٠٠٧٠٧ ٠٠٥٩٥ *٠٠٥٠٠	± 0.1	٠٥ ٦ ٦ ٥ ٥ ٤ ٤ ٤ ٤ ٣ ٣	± 2	٥+	١٠٧٦ ٩٠٥ ٧٦١ ٦٤٩ ٥٣٨ ٤٥٣ ٣٨١ ٣٢٠
	٠٠٤٠ ٠٠٣٥			٠٤٢٠ *٠٣٥٤ ٠٢٩٨ *٠٢٥٠ ٠٢١٠	± 0.08	٤٢٨ ٤٢٨ ٤٢٣ ٤٢٠ ٣٥٥ ٣٥٥			٢٦٩ *٢٢٩ ١٠٠ *١٦٠ ١٣٥ *١١٢ ٩٥١ *٨٠٠ ٦٧٣
± 0.2	٠٠١٨ ٠٠١٥	± 0.2	٦±	*٠١٧٧ ٠١٤٩ *٠١٢٥ ٠١٠٥ *٠٠٨٨	± 0.06	٣٠ ٢٨ ٢٥ ٢٣ ٢١	± 2	٦+	١٦٠ ١٣٥ *١١٢ ٩٥١ *٨٠٠ ٦٧٣
	٠٠١٥ ٠٠١٢ ٠٠١٠			٤٠+	*٠١٧٧ ٠١٤٩ *٠١٢٥ ٠١٠٥ *٠٠٨٨	± 0.05			١٩ ١٧ ١٦ ١٤ ١٣ ١١
± 0.15	٠٠٠٨ ٠٠٠٧	± 0.15	٧±	٠٠٧٤ *٠٠٦٣ ٠٠٥٣ *٠٠٤٤ ٠٠٣٧	± 0.04	١٩ ١٧ ١٦ ١٤ ١٣ ١١	± 2	١٠+	٥٦٦ ٤٧٦ *٤٠٠ ٣٠٦ *٢٨٣ ٢٣٨ *٢٠٠ ١٦٨ *١٤١ ١١٩
	٠٠٠٦ ٠٠٠٥ ٠٠٠٤ ٠٠٠٣ ٠٠٢٥			٦٠+	٠٠٧٤ *٠٠٦٣ ٠٠٥٣ *٠٠٤٤ ٠٠٣٧	± 0.03			١٠ ٩ ٨ ٧٥ ٦٤

يدوياً بالجاروف فيؤخذ كل خامس أو عاشر جاروف تبعاً لوزن العينة المطلوبة
وتختصر العينة السككية إلى العينة المطلوبة للاختبار معين بإحدى الطريقتين الآتيتين :

(١) التقسيم الربيعي : شكل رقم (١ - ٢٥) ، ا ، ب

يجب تجميع العينة على هيئة مخروط بحيث يوضع ما بالجاروف عند رأس المخروط
وتترك المادة لتتساب على أوجهه من جميع الاتجاهات بالتساوي وبهذه الطريقة تخلط
العينة جيداً ثم تبسط الكومة على هيئة قرص مستدير على أن تجرى عملية البسط من
كومة إلى قرص تدريجياً لتتسع دائرة قاعدة القرص مع توزيع حركة الجاروف
المستخدم في العملية على جميع مساحة السطح العلوي للقرص حتى تنتشر المادة تماماً بسبك
واحد . بعد ذلك يحدد السطح العلوي بأقسام أربعة ويعد ربعان متقابلان من الأقسام
الأربعة ويكون الجزءان الآخران إلى مخروط بنفس الطريقة السابقة وباستخدام
الجاروف يؤخذ جاروف من كل من الجزأين الباقيين على التوالي ثم تتتابع عمليات
التكويم والبسط وإعداد الربيعين المتقابلين في كل مرة حتى نحصل على السككية
المطلوبة العينة .

(ب) أجهزة تقسيم العينة : شكل رقم (١ - ٢٥) ، ا ، ب .



شكل رقم (١ - ٢٥) طريقة التقسيم الربيعي لتحضير عينة الاختبار للركام




شكل رقم (١ - ٢٥ ب) طريقة التقسيم الربعي لتحضير عينة للاختبار الركام

تكون العينات المأخوذة آلياً بالأجهزة أكثر تمثيلاً للجموعة المأخوذة منها عن تلك المأخوذة يدوياً . ويعتبر الجهاز المبين بالشكل رقم (١ - ٢٦) لاختبار العينة من الأجهزة المثالية لهذا الغرض : ويقوم هذا الجهاز باختصار ٣٣ من كمية المادة للعطاة له وباستعمال وحدتين من هذا الجهاز أو تمرير الناتج مرة ثانية في نفس الوحدة يمكن الحصول على عينة وزنها ٥٠٠ جرام من عينة أصلية وزن ١٠٠ كيلو جرام وياجراء التمرير في هذا الجهاز ثلاث مرات يمكن الحصول على عينة وزن ٥٠٠ جرام من كمية المادة التي وزن ٢ طن وتستخدم مادة أجهزة تقسيم العينة إلى النصف شكل رقم (١ - ٢٦) ب وبتكرار تمرير العينة يمكن تقسيمها إلى أربع أو ثمان .. الخ وينصح بعدم الإصرار على الحصول على الكمية المطلوبة بالضبط من المادة لعينة الاختبار .. فإذا أريد ١٠٠ جم من المادة لاستخدامها كعينة للاختبار فإن ذلك يمكن الحصول عليه لأقرب كمية من هذا الرقم إذ أنه بوزن ٩٩ جم و ١٠١ جم كعينة لن يفتأ عنه اختلاف في النتيجة .

٢ - طريقة إجراء الاختبار :

(١) توزن عينة الركام جافة وبدقة وليكن وزنها ١٠ كجم .


(ب) تنخل العينة بهد ذلك على المناخل القياسية المختارة للاختبار ويكون مقاس فتحاتها طبقاً لما تحدده المواصفات القياسية كما يلي :




شكل رقم (١ - ٢٦) جهاز تقسيم عينة الركام آلياً

جدول (٢ - ١٣) - مقاس فتحات المناخل القياسية المصرية والبريطانية .


مناخل الركام الكبير						المواصفات
$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$			B S. S.
٤٠٧٦ مم	٩٠١ مم	١٩٠ مم	٣٨٠١ مم			م ق م
مناخل الركام الصغير						المواصفات
١٠٠	٥٢	٢٥	١٤	٧	$\frac{3}{4}$	B: S. S.
٣٠٠٠٠ مم	٣٥٤ مم	٧٠٧ مم	١٠٤١ مم	٢٠٨٣ مم	٤٠٧٦ مم	م ق م




شكل رقم (١ - ٢٦ ب) جهاز تقسيم عينة الركام آلياً




شكل رقم (٢٨-١) مناخل الركام ذات الحركة
الهدفية الرأسية حيث يرمس محور المناخل أسطوانة رأسية




شكل رقم (٢٧ - ١) مناخل الركام ذات الحركة
الهدفية الرأسية حيث يرمس محور المناخل مخروطا





شكل رقم (١) مناخل الركام الخارجيه مع قفزة في نهاية كل ارجحه



شكل رقم (١ - ٢٩) مناخل الركام ذات الحركة الخارجيه

(ح) يراعى أن تكون المناخل نظيفة سليمة تماماً قبل استخدامها وقد تستخدم الهزازات لتوفير الطاقة المبذولة في النخل إذا كان ذلك يتم يدوياً وتصنف الهزازات الآلية تبعاً لطبيعة النخل كما يلي :

١ - حركة ترددية رأسية بحيث يرسم محور مجموعة المناخل مخروطاً رأسه إلى أسفل كما في شكل رقم (١ - ٢٧) .

٢ - حركة ترددية رأسية بحيث يرسم محور مجموعة المناخل إسطوانة رأسية كما في شكل رقم (١ - ٢٨) .

٣ - حركة تارجحية بحيث يكون محورها في مكان محدد فرق مجموعة المناخل كما في شكل رقم (١ - ٢٩) .

٤ - حركة تارجحية بحيث يكون محورها في مكان محدد فوق مجموعة المناخل مع فقرة خفيفة في نهاية كل أرجحة كما في شكل رقم (١ - ٣٠) .


(د) يراعى أثناء نخل الركام الكبير ألا تجبر حبيباته على المرور من فتحات المنخل بالضغط عليها باليد وفي حالة المناخل ١٩ مم أو أكبر يسمح بمساعدة حبيبات الركام على المرور من فتحات هذه المناخل .

(هـ) توزن مقادير الركام المحجوزة على كل منخل على حدة بالميزان الحساس ومنها تحسب النسبة المثوية للركام المحجوز والنسب المثوية المارة من كل منخل من الأوزان المحجوزة على كل منخل وتدون النتائج .

ملاحظة : يمكن إجراء الاختبار الرطب للتدرج الحبيبي للركام بغسل الركام أثناء هز مناخل الاختبار ويكون ذلك باستخدام نوع خاص من المناخل ذى جدران مرتفعة . وفي هذه العملية يمكن استخدام أنبوبة مزودة بقياس الضغط ورشاش كما يتضح من الشكل رقم (١ - ٣١) . ويمكن استغلال موايا الهز الآلى في الاختبارات الرطبة وذلك بتزويد الهزاز الآلى بنظام خاص مزود بأنابيب تغذية ووظء سفلى خاص مزود بأنبوبة الصرف للمياه كما هو موضح بالشكل رقم (١ - ٣٢) وتدخل المياه عندئذ إلى مجموعة المناخل أثناء هزها وتساعد عملية الغسيل في كثير من الأحيان على دقة نتائج النخل .

٣ - مثال تطبيقى على التحليل بالمناخل للركام :


إن طريقة رسم منحى التدرج الحبيبي أفضل طريقة لإظهار تدرج حبيبات الركام واندماجها وتختار المحاور عادة بحيث يمكن قراءة النسبة المئوية المارة من صفر



شكل رقم (١ - ٢١)

طريقة الاختبار الرطب باستعمال نوع خاص من المناخل ذى جدار مرتفع مزود بأنبوبة ومقياس لضغط ورشاش

إلى ١٠٠ على الخط الرأسى وذلك من أسفل إلى أعلى وتؤخذ قيمة فتحات المناخل على الخط الأفقى بمقياس رسم مناسب إما باستخدام المقياس الحسابى الذى يستعمل فى بعض الأحيان أو باستخدام المقياس الوغارى تسمى وهو المقياس المناسب والذى يستعمل فى كثير من الأحوال وهو أيضاً الأكثر شيوعاً وفيما يلى بعض النتائج العملية لسكل من الرمل والزلط والركام الخفيف من الرمل والزلط .



شكل رقم (١ - ٣٢)
الاختبار الرطب لتندوج الحبيبي للركام باستخدام المزاز الآلى

مثال ١

جدول رقم (١ - ١٤) - التدرج الحبيبي للرمل والزلط والركام الخليط


المحجوز % من الخليط		المحجوز %		مقاس المنخل	
مجموع	كل على حدة	مجموع	كل على حدة		
صفر	صفر	صفر	صفر	٦ بوصة	١٤
٢١	٢١	٢٨	٢٨	٣	
٤١	٢٠	٥٥	٧	١ 1/4	
٥٧	١٦	٧٦	٢١	3/4	
٦٩	١٢	٩٠	١٤	3/8	
٧٥*	٦	١٠٠	١٠	رقم ٤	معايير النعومة
		٨,٤٩			
		صفر	صفر	رقم ٤	زلط
٧٨	١	١٢	١٢	رقم ٨	
٨٣	٥	٢٢	٢٠	رقم ١٦	
٨٩	٦	٥٦	٢٤	رقم ٣٠	
٩٥	٦	٨٠	٢٤	رقم ٥٠	
٩٩	٤	٩٥	١٥	رقم ١٠٠	
١٠٠	١	١٠٠	٥	الوعاء	
		٢,٧٥		معايرة النعومة	

* نسبة الرمل بالركام الخليط ٢٥ %

ويتبين التدرج الحبيبي للرمل والزلط. الموضح بالجدول رقم (١ - ١٤) .

بيانياً كما هو موضح بالشكل رقم (١ - ٢٣) .

مقاس نغمة الخنث - برعم
Size of opening, in.



مقاس الشفت Screen size	النسبة المئوية المتبقية % Retained		النسبة المئوية المارة Combined % Retained	
	Individual	Cumulative	Individual	Cumulative
6 . in.	0	0	0	0
3 . in.	20	28	21	21
1 1/2 . in.	27	55	20	41
3/4 . in.	21	76	16	57
3/8 . in.	14	90	12	69
No. 4	10	100	6	75
F.M.		8.49		
No. 4	0	0		
No. 8	12	12	3	78
No. 16	20	32	5	83
No. 30	24	56	6	89
No. 50	24	80	6	95
No. 100	15	95	4	99
Pan	5	100	1	100
F.M.		2.75		

نسبة الرمل = 25 %

AGGREGATE GRADING IS EXPRESSED BY PERCENTAGES RETAINED ON A SERIES OF SCREENS AND BY FINENESS MODULUS

يعبر عن تدرج الركام بالنسب المئوية المحبوزة على مجموعة من المناخل ومعايير النغمة

شكل رقم (١ - ٣٣)

مثال ٢



جدول رقم (١ - ١٥) - التدرج الحبيبي لسكل من الرمل والزلط

وزن عينة الركام الكبير = ١٠٠٠٠ جرام

وزن عينة الركام الصغير = ١٠٠٠ جرام

المتنخل	المحجوز على كل متنخل (جم)	المحجوز على كل متنخل (جم)	النسبة المئوية المحجوزة للركام	النسبة المئوية المارة من الركام
١١ - ٣٨١ مم	٤٨٠	٤٨٠	٤٨	٩٥٢
٢ - ١٩٠٠	٥٠٥٠	٥٥٣٠	٥٥٣	٤٤٧
٢٨ - ٩٥١ مم	٣٠٠٠	٨٥٣٠	٨٥٣	١٤٧
٢٢ - ٤٧٦ مم	١٢٥٠	٩٧٨٠	٩٧٨	٢٢
وعاء	٢٢٠	١٠٠٠٠	-	-
٢٢ - ٤٧٦ مم	٢٠	٢٠	٢	٩٨
رقم ٧ - ٣٨٣ مم	١٣٠	١٥٠	١٥	٨٥
رقم ١٤ - ١٤١ مم	١٠٠	٢٥٠	٢٥	٧٥
رقم ٢٥ - ٧٠٧ مم	٢٦٠	٥١٠	٥١	٤٩
رقم ٥٢ - ٢٥٤ مم	٣٧٠	٨٨٠	٨٨	١٢
رقم ١٠٠ - ١٧٧ مم	١١٠	٩٩٠	٩٩	١
وعاء	١٠	١٠٠٠	-	-

ويمكن من البيانات الموضحة بالجدول رقم (١ - ١٥) توقيع المنحنى البياني للتدرج الحبيبي لسكل من الرمل والزلط باستخدام القياس اللوغاريتمي أو الحسابي لقياس المتنخل كما يتضح من الشكل رقم (١ - ٢٤) .



منحنيات التدرج الحبيبي للرمل والزلط والخليط

(مقياس رسم لوغاريتم - مقياس رسم حسابي)

مثال ٣

جدول رقم (١٦١) - التدرج الحبيبي لخليط من الركام الصغير والكبير بنسبة ١ : ٢


مقاس المنخل	١٠٠	٥٢	٢٥	رقم ١٤	رقم ٧	$\frac{3}{16}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{2}$
س - المار/ زمل	١	١٢	٤٩	٧٥	٨٥	٩٨	١٠٠	١٠٠	١٠٠
ص - المار/ زلط	—	—	—	—	—	٢٠٢	١٤٠٧	٤٤٠٢	٩٥٠٢
ع = س × $\frac{1}{4}$	٠.٣	٤	١٦.٢	٢٥	٢٨.٢	٣٢.٦	٣٣.٣	٣٣.٣	٣٣.٣
م = ص × $\frac{3}{4}$	—	—	—	—	—	١.٥	٩.٨٢	٢٩.٨	٦٣.٥
المجموع = (ع + م) المار/ الركام الخليط	٠.٣	٤	١٦.٢	٢٥	٢٨.٢	٣٤.١	٦٣.١	٦٣.١	٩٦.٨

ويمكن التمييز عن التدرج الحبيبي للركام الخليط بيانياً باستخدام النتائج المبينة بالجدول رقم (١٦ - ١) كما هو موضح بالشكل رقم (١ - ٣٤).

(ز) حدود التدرج الحبيبي :

لحصول على ركام ذي تدرج حبيبي ملائم وجيد لاستخدامه في الخرسانة يوصى البعض باستخدام منحني تدرج معين يتعين على الركام أن يكون الرسم البياني لتدرجه متطابقاً مع هذا المنحني أو قريباً منه ما أمكن . كما تحدد أيضاً بعض المواصفات منحنيات تدرج تمثل المنطقة التي يقع بها منحني التدرج الحبيبي للركام المستعمل حتى تكون الخرسانة الناتجة جيدة أو مقبولة وتكون هذه الحدود أحياناً على هيئة نسبة مئوية للحددين الأقصى والأدنى للركام المار وذلك لكل منخل من مناخل الاختبار ومنها يمكن رسم منحنيات التدرج الحبيبي الأقصى والأدنى المسموح بها فتحصّر بينها المنطقة الواجب أن يمر بها منحني التدرج للركام المستعمل وفيما يلي حدود التدرج الحبيبي للركام الصغير والركام الكبير والركام الشامل :

١ - الركام الصغير : يمكن تقسيم التدرج الحبيبي للركام الصغير إلى أربع مناطق



Zone 1 ----- Zone 2 -----
 Zone 3 ----- Zone 4 -----

حدود مناطق التدرج الجيبي للركام الصغير

- منطقة (١) ركام صغير خشن
- منطقة (٢) ركام صغير متوسط
- منطقة (٣) ركام صغير ناعم
- منطقة (٤) ركام صغير ناعم جداً

شكل رقم (١ - ٣٥)

طبقاً لما هو مبين بالجدول رقم (١ - ١٧) والشكل رقم (١ - ٣٥) وهذه المناطق تمثل المقاسات المختلفة للركام الصغير كالاتي :-

- منطقة التدرج الأولى : وتمثل حدود الركام الصغير الخشن .
- " " الثانية : " " " " المتوسط .
- " " الثالثة : " " " " الناعم .
- " " الرابعة : " " " " الناعم جداً .

جدول رقم (١ - ١٧) - مناطق تدرج الركام الصغير

النسبة المئوية المارة من المنخل بالوزن .				فتحة المنخل
منطقة التدرج الرابعة	منطقة التدرج الثالثة	منطقة التدرج الثانية	منطقة التدرج الاولى	(مم)
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٩٥١
١٠٠-٩٥	١٠٠-٩٠	١٠٠-٩٠	١٠٠-١٠	٤٧٦
١٠٠-٩٥	١٠٠-٨٥	١٠٠-٧٥	٧٥-٦٠	٢٨٣
١٠٠-٩٠	١٠٠-٧٥	٩٠-٥٥	٧٠-٣٠	١٤١
١٠٠-٨٠	٧٩-٦٠	٥٩-٣٥	٣٤-١٥	٠٧٠٧
٥٠-١٥	٤٠-١٥	٣٠-١٠	٢٠-٥	٠٣٥٤
١٥-صفر	١٠-صفر	١٠-صفر	١٠-صفر	٠١٧٧


ويمكن اعتبار تدرج الركام الصغير خشناً أو متوسطاً أو ناعماً أو ناعماً جداً إذا وقعت نتائج التحليل بالمناخل القياسية في حدود مناطق التدرج الأربع المذكورة في الجدول رقم (١ - ١٧) . ويسمح بتجاوز مجموع قيمة ٠.٥٪ بالوزن من مقدار النسبة المئوية المارة من كل المناخل ما عدا المنخل ٠.٧٠٧ مم . كما لا يسمح بأى تجاوز في الحد الأدنى لمنطقة التدرج الأولى أو الحد الأقصى لمنطقة التدرج الرابعة .

٢ - الركام الكبير : يمكن اعتبار جيديات الركام الكبير متدرجة إذا وقعت نتائج التحليل بالمناخل القياسية في الحدود المبينة في الجدول رقم (١ - ١٨) والشكل رقم (١ - ٣٦) وإذا وقعت نتائج التحليل أعلى من الحدود المذكورة فيدل ذلك على احتوائه على كمية ناعمة أكثر من الكمية المعتادة أما إذا وقعت نتائج التحليل أسفل الحدود السالفة الذكر فيدل ذلك على احتواء الركام الكبير على كمية خشناً أكثر من الكمية المعتادة ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد نسب الركام الصغير والركام الكبير .

المقاس الاعتيادي الكبير

"1/2"


1 1/8 - 3/16"



مقاس المنخل

"3/4"


3/4 - 3/16"



مقاس المنخل

"1-1/2"

1/2 - 3/16"



مقاس المنخل

جدول رقم (١ - ١٨) - تدرج الركام الكبير

المقاس الاعتياري الاكبر					المتخل
١٦ مم	١٩ مم	٢٥.٢٤ مم	٣٢ مم	٣٨.١ مم	مم
—	—	—	—	١٠٠-٩٥	٣٨.١
—	—	—	١٠٠-٩٥	—	٣٢
—	—	١٠٠-٦٥	—	—	٢٥.٢٤
١٠٠	١٠٠-٩٥	٩٥-٧٥	٨٥-٥٠	٧٥-٣٠	١٩
١٠٠-٩٠	—	—	—	—	١٦
٨٠-٤٠	٦٠-٢٠	٥٥-١٧.٥	٥٠-١٥	٤٠-١٠	٩.٥١
١٠-صفر	١٠-صفر	٧.٥-صفر	٥-صفر	٥-صفر	٤.٧٦

٣ - الركام الشامل : يمكن اعتبار حبيبات الركام الشامل متدرجة إذا وقعت نتائج التحليل بالمناخل القياسية في الحدود المبينة في الجدول رقم (١ - ١٩) وإذا وقعت نتائج التحليل أعلى من الحدود المذكورة فيدل ذلك على احتوائه على كمية ناعمة أكثر من الكمية المعتادة ، أما إذا وقعت نتائج التحليل أسفل الحدود السابقة الذكر فيدل ذلك على احتوائه الركام على كمية خشنة أكثر من الكمية المعتادة ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد نسب الركام الصغير والركام الكبير .

٤ - المنحنيات المثالية للتدرج الحبيبي للركام الشامل :

هناك مجموعة من منحنيات التدرج المثالية قام بإجرائها بعض العلماء أمثال د فولر ، د وفيري ، و د بولوى ، و د والش ، وغيرهم ، ومن الملاحظ أن هذه المنحنيات تؤخذ كقياس عام لجميع أنواع الركام لتعيين الركام الحسن التدرج من الركام الرديء التدرج . ولقد تلاهؤلاء الباحثين مجموعة أخرى من العلماء والباحثين اقترحوا منحنيات تدرج أخرى وبعضهم اقترح مناطق معينة للتدرج وذلك حتى تحصل على خرسانة جيدة . ويتبين ذلك من الجدول رقم (١ - ٢٠) ومن الأشكال رقم (١ - ٣٧) ، (١ - ٣٨) ، (١ - ٣٩) .

جدول رقم (١ - ١٩) - تدرج الركام الشامل

المقاس الاعتماري الاكبر					المنخل
١٦ م	١٩ م	٢٥ر٤ م	٢٢ م	٢٨ر١	٣
—	—	—	—	١٠٠-٩٥	٣٨ر١
—	—	—	١٠٠-٩٥	—	٣٢
—	—	١٠٠-١٥	—	—	٢٥ر٤
—	١٠٠-٩٥	٩٥-٧٥	٩٥-٦٥	٨٠-٤	١٩
١٠٠-٩٥	—	—	—	—	١٦
٨٥-٦٥	٧٥-٥٥	٧٥-٤٥	٧٥-٣٥	٦٥-٠	٩ر٥١
٦٥-٣٥	٥٥-٢٥	٥٥-٢٥	٥٥-٢٥	٥٥-٠	٤ر٧٦
—	—	—	—	—	٢ر٨٣
—	—	—	—	—	١ر٤١
٢٥-٥	٢٥-٥	٣٥-٣	٣٥-٣	٣٥-٣	١ر٨٠٧
—	—	—	—	—	٥ر٣٥٤
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٥ر١٧٧

وبما هو جدير بالذكر أن هذه المجموعات من منحنيات التدرج التي اعتبرت مثالية في الوقت الذي ظهرت فيه كان بسبب مستوى الجودة للأسمنت البورتلاندى والارتفاع الكبير لأسماره بالنسبة للركام وذلك بالإضافة إلى عدم شيوع استخدام الوسائل الميكانيكية في جميع مراحل صناعة الخرسانة، الأمر الذي اضطر الباحثين إلى اللجوء إلى استخدام تدرجات معينة للركام لضمان الحصول على قابلية للتشغيل جيدة مع مقاومة للخرسانة مناسبة.


ولكن في السنوات الأخيرة تغيرت كل هذه الظروف فقد زادت جودة الاسمنت البورتلاندى بشكل ملحوظ يفوق كثيراً جودته في السنوات السابقة . كما انتشر استخدام الأجهزة والمعدات الحديثة في صناعة الخرسانة مما جعل التدرج الجبدي ليس في الأهمية الأولى للوصول إلى خرسانة جيدة .

جدول رقم (١ - ٢٠)
النسبة المئوية المارة من المناخل لبعض أنواع الركام المترج
والذي أكبر مقياس له هو ١ 1/4 بوصة

مقاس المنخل	1 1/4	3/4	3/8	3/16	7/16	1/2	1 1/8	1 1/4	1 3/8	1 1/2
فول	100	62.0	43.0	30	30	30	30	30	30	30
فيري	100	67	51.1	39.7	31.8	22.7	13.0	8.0	3.4	3.4
أيا	100	60.4	37.4	23.18	15.8	10.0	1.1	4.8	3.4	3.4
بولومي	100	69.3	46.0	32.4	21.7	14	8.7	4.0	2	2
المواصفات البريطانية	عظمى	100	70	40	—	—	30	—	6	6
	صغرى	90	40	—	20	—	—	—	8	8
هيئة الطريق	1	100	50	36	24	18	12	7	3	3
	2	100	59	44	32	20	17	12	7	7
	3	100	67	52	40	31	24	17	2	11
	4	100	70	60	47	38	30	23	5	10
والش	4	100	60	40	28	20	13	8	3.0	3.0
	5	100	60	42	32	24	17	11	5	5
	6	100	63	43	31	24	17	11.0	4.0	4.0
	7	100	68	48	33.0	26	20.0	14.0	0.0	8
	8	100	67	47.0	33	20	19.0	14	0.0	7.0
	9	100	72	52.0	30	27.0	21.0	16.0	1	9.0
	10	100	74	54	37	29	23.0	17	1	10.0
	11	100	79	57	38.0	31	20	18.0	2	12.0
	12	100	80	60	40	31	20	18.0	2	12.0
	13	100	82	61	41.0	31.0	26.0	20	3	14
*	3	100	57	42.0	28	19	12.0	10	6.0	6.0
	3	100	62	46.0	31	20	14.4	11.0	7.0	7.0
	2	100	63.0	47.0	32	23	16.0	14	1.0	1.0
	2	100	68.0	51.3	30	24	18.4	10.0	1.0	1.0
	1	100	70	53	36	27	20	18	3	13
	1	100	70	57	39	28	22.4	19.0	3	3

رمل وزلط

ركام الأحجار المكسرة




قياس المنك Sieve Size

ونحنيات التدرج الحبيبي للركام الخشن سائنة
 فولر - فيرك - بولومي - راميا

نظام سده المرتبط والزراطة

نظام سكر الطماخار




حدود المواصفات القياسية لبرطانية B.S.S. Limits

Sieve size

مقاس المنخل

شكل رقم (١ - ٢٨) منحنيات والنسب الممتزج المسموح لتركيب النظم



منحنيات لأربع تدرجات لركام 1 1/2" وفقاً للبحث رقم (5) من أبحاث الطرق

مكل رقم (11-19)

(ح) معيار النعومة : Fineness Modulus :

هو العامل الذي يصف المقاس المتوسط للركام ويستعمل بكثرة في دراسة ركام الخرسانة ويستنتج من جداول التحليل بالمناخل للركام وقد حدد أرقام معيار النعومة بأنه مجموع النسب المئوية المحجوزة على المناخل القياسية التسعة من الركام مقسوماً على ١٠٠ . ويدل هذا المعيار على متوسط مقاس الركام فيكون للرمل محصوراً بين (٢,٠٠ - ٣,٧٥) والزلط بين (٥ - ٨) ويستخدم هذا المعيار في بعض طرق تصميم الخلطات الخرسانية وهو لا يدل على تدرج الركام ولكنه يدل على المنخيلين اللذين يحصران بينهما متوسط مقاس حبيبات الركام .


(ط) التدرج الحبيبي المجمع :

هو تدرج حبيبي لركام خليط مرغوب يحصل عليه من معرفة التدرج الحبيبي للركام الصغير والركام الكبير كل على حدة ثم تجميع هذين التدرجين إما بنسبة معينة وهي نسبة الرمل : الزلط في الخلطة الخرسانية أو تجميعهما ليكون تدرج الركام الخليط الناتج متمشياً مع منحنى تدرج حبيبي معلوم .

(ي) المقاس الاعتراري الأكبر للركام الكبير :

هو مقاس أصغر فتحة منخل يسمح بمرور ٩٥٪ على الأقل من الركام الكبير مثلاً ٣٨٠١ مم أو ١٩ مم ١٠٠ ل.م. وكلما كبر المقاس الاعتراري الأكبر للركام كلما زاد الوزن وتحسنت نسبياً مقاومة الخرسانة مع وفر في الاسمنت المستخدم لقلة المساحة السطحية كما يتبين من الشكل رقم (١ - ٤٠) ويجب ألا يزيد مقاس الركام عن $\frac{1}{3}$ أقل بعد في الجزء الخرساني وألا يزيد أيضاً عن $\frac{3}{4}$ إلى $\frac{2}{3}$ المسافة الخالصة بين حديد التسليح في أعمال الخرسانة العادية فيتراوح المقاس الاعتراري الأكبر للركام بين ٣٨٠١ مم و ١٩ مم أما في أعمال الرصف فيكون ٣٨٠١ - ٦٤ مم أما في أعمال الخرسانة الكتلية فيستخدم مقاس يصل إلى حوالي ١٥٠ مم ولا يستخدم ركام بمقاس أكبر من ١٥٠ مم لصعوبة مناولته وتخزينه ودمكه .

ويبين الجدول رقم (١ - ٢١) المقاس الاعتراري الأكبر للركام للأعمال الخرسانية غير المسلحة والمسلحة وذلك للقطاعات المختلفة .



المقاس الأكبر للركام ، بوصة
تأثير المقاس الأكبر للركام على الأيمنت المطلوب للخرسانة
(أبحاث Sonnerman)

شكل رقم (١ - ٤٠)

جدول رقم (١ - ٢١) - المقاس الاعتراري الأكبر المناسب للأعمال، الإشائية المختلفة

المقاس الاعتراري الأكبر بالبوصة				أقل مقاس القطاع بالبوصة
الأعمال غير المسلحة	الأعمال المسلحة الثقيلة	الحوائط غير المسلحة	الحوائط والكمالات والأعمدة المسلحة	
$1\frac{1}{4} - \frac{3}{4}$	$1 - \frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4} - \frac{1}{4}$	٥ - ٢٥
$3 - 1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4}$	$1\frac{1}{4} - \frac{5}{8}$	٦ - ١١
٣	$3 - 1\frac{1}{4}$	٣	$3 - 1\frac{1}{4}$	١٢ - ٢٩
$6 - 3$	$3 - 1\frac{1}{4}$	٦	$3 - 1\frac{1}{4}$	٣٠ فأكثر

(ك) مسائل التدرج الجببي وكيفية حلها :

(١) كيفية الحصول على تدرج الركام الخليط إذا عرف كل من تدرج الركام الصغير والركام الكبير والنسبة بينهما .

مثال : يبين الجدول التالي رقم (١ - ٢٢) التدرج الجببي لكل من الركام الصغير والكبير والمطلوب حساب التدرج الجببي لركام خليط يتكون بنسبة ١ : ٢ .

جدول رقم (١ - ٢٢) - التدرج الجببي للرمل والزلط


النسبة المئوية المارة									رقم المنخل
١٠٠	٥٢	٢٥	١٤	٧	$\frac{3}{32}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{4}$	$1\frac{1}{4}$	
١	١٢	٤٩	٧٥	٨٥	٩٨	١٠٠	١٠٠	١٠٠	الرمل (١)
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢,٢	١٤,٧	٤٤,٧	٩٥,٢	الزلط (ب)

والحل .

أولاً : حسابياً : كما هو موضح بالجدول رقم (١ - ١٦) والشكل رقم (١ - ٣٤)


ثانياً : بيانياً :

حل هذه المسألة مبني على العلاقة التي تنشأ عندما يقطع أي خط ثلاثة خطوط متوازية ويبين الشكل رقم (١ - ٤١) ثلاثة خطوط متوازية (ا ، ب ، ح) يقطعها خط



شكل رقم (١ - ٤١)

- ١ - يرسم مربع بمقياس رسم مناسب على ورقة مربعات .
- ٢ - ينحصر الاحداثى الرأسى الذى على اليسار لتمثيل الركام الصغير وعلى اليمين لتمثيل الركام الكبير .
- ٣ - تحدد النسب المئوية لثلاثة من المناخل من صفر إلى ١٠٠ ٪ على محور رأسى يرسم بجوار المحور الرأسى الممثل للركام الصغير .
- ٤ - ينحصر الاحداثى الأفقى لتوزيع نسب الركام الصغير إلى الركام الخليط كنسبة مئوية فيكون ١٠٠ ٪ رمل عند نقطة الاصل أى عند تقابل محور الركام الصغير مع الاحداثى الأفقى كما يكون صفر ٪ عند تقابل محور الركام الكبير مع الاحداثى الأفقى .
- ٥ - يوقع على المحور الرأسى للركام الصغير فتحات المناخل من منخل رقم ٣٣ إلى منخل رقم ١٠٠ المقابلة لأرقام النسب المئوية المارة لتدرج الحبيبي للركام الصغير المعلوم كذلك يوقع على المحور الرأسى للركام الكبير فتحات المناخل من منخل رقم ١٣ إلى منخل رقم ٧٥ المقابلة لأرقام النسب المئوية المارة لتدرج الحبيبي للركام الكبير المعلوم .
- ٦ - توصل بخطوط مستقيمة النقط المثلة للمناخل المتشابهة على الاحداثيين الرأسيين لكل من الركام الصغير والركام الكبير .
- ٧ - يرسم خط رأسى عند النسبة المئوية ٣٣٪ للركام الصغير (فى الركام الخليط المعلوم) وتحدد تقاطع هذا الخط مع خطوط المناخل ومنها يمكن قراءة النسب المئوية لتدرج الركام الخليط .
- ويلاحظ أن هذه النسب هى نفسها النسب التى حسبت قبل ذلك بالطريقة الحسابية كما يتبين من الشكل رقم (١ - ٤١) .
- (ب) كيفية إيجاد التدرج الحبيبي للركام الخليط من ركام صغير وركام كبير ليتفق مع تدرج مطلوب معلوم .
- ليكن المعلوم تدرجاً خليطاً مرغوباً لسبب من الاسباب الإنشائية ومعلوم أيضاً تدرجاً لركام كبير وركام صغير متوافرين والمطلوب إيجاد نسبة الخط ليتفق تدرج الخليط الناتج مع هذا التدرج المرغوب كذلك إيجاد النسب المئوية الفعلية للركام الخليط .



شكل رقم (١ - ٤١)

ولتحقيق ذلك يتبع الآتي :

- ١ - تكرر الخطوات السابقة من ١ - ٦ حتى نحصل على خطوط المناخل التسعة.
- ٢ - يرسم خط أفقي من نقطة النسبة المثوية للركام الصغير (في الركام الخليط المعلوم) ويحدد نقطة تقاطع هذا الخط مع الخط الممثل للنخل ٣ بوجه .
- ٣ - يرسم خط رأسي من هذه النقطة ليقطع الاحداثي الأفقي عند النسبة المثوية للركام الصغير التي تحقق تدرج الركام الخليط المعلوم المطلوب كأن نضع تقاطع هذا الخط الرأس مع الخطوط الممثلة للمناخل تكون هي النسب المثوية المارة لتدرج الركام الخليط المطلوب .

٤ - تقارن النسب المثوية الناتجة مع النسب المثوية المارة للركام الخليط المعلوم فإذا كان الفرق واضحاً يمكن إزاحة الخط الرأس الناتج في الخطوة السابقة إلى اليمين

أو اليسار قليلا ليحقق بقدر المستطاع تدرج الركام الخليط المعلوم.
 والمثال التالي المبين بالجدول رقم (١ - ٢٣) والشكل رقم (١ - ٤٢) .
 يوضح الخطوات التطبيقية لهذه الطريقة .

(ح) كيفية الحصول على تدرج حبيبي مطابق للخواصقات :


يعتبر الحصول على تدرج حبيبي مطابق للخواصقات من المشاكل التي تقابل المهندس في كثير من الأعمال الانشائية المختلفة مثل تثبيت التربة وانشاء الجسور وتصميم المرشحات الزلطية والتدرجات الحبيبية المختلفة المناسبة لأنواع الرصف العديدة في الطرق أو للطائرات.

جدول رقم (١ - ٢٣)

مثال للطريقة البيانية لإيجاد التدرج الخليط

لركام الذي يتفق مع تدرج معلوم

النسبة المئوية الحبيبية المأخوذة				مقاسات الفتحات
تدرج الخليط الناتج من الطريق ب	تدرج الخليط المعلوم والطريق ب	الركام الصغير ب	الركام الكبير ب	
x ٢٠٠	١٠٠	-	١٠٠	٤
x ٤٨	٤٥	-	٣١	٨
x ٢٠	٢٠	١٠٠	٧	١٦
x ٢٣	٢٣	٩٢	صفر	رقم ٧
x ١٩	١٦	٧٦	-	١٤ °
x ١٢	٩	٤٨	-	٢٥ °
x ٥	٢	٢٠	-	٥٢ °
x ١	صفر	٣	-	١٠٠ °



RATIO OF FINE AGGREGATE TO TOTAL AGGREGATE (EXPRESSED AS PERCENTAGE)

نسبة الركام الصغير الى الركام الكلي (كثبة مئوية)

شكل رقم (١-٤٢)

ويحدث غالباً ألا يطابق التدرج الحبيبي لركام حجري من مصدر واحد التدرج الحبيبي المطابق للواصفات وفي هذه الحالة ربما أمكن الحصول على ذلك التدرج المطلوب بمخلطة بركام حجري آخر من مصادر مختلفة كما هي بدون نخلها وفصل مقاساتها المختلفة لإعادة تدرجها .

وتوجد طرق مختلفة للحل إلا أن الطريقة الموضحة في الأمثلة التالية تمتاز بالبساطة والسرعة في الحصول على النتائج ولا تعتمد على الحسابات لأنها طريقة تخليطية وتناسب مهندس المواد بصفة خاصة وتمكنه من الحكم حكماً صحيحاً بمجرد النظر إلى الرسم بعد إعداده .

مثال (١) :


المعلوم نوعان من الركام A ، B والطلب تعيين نسبة خلط A : B للحصول على تدرج حبيبي مطابق لحدود المواصفات المبينة بالجدول رقم (١-٢٤) .

جدول رقم (١- ٢٤) التدرج الحبيبي للركام B . A وحدود المواصفات للركم الخليط

مقاس النخل	ركم « A » النسب المتوية المارة	ركم « B » النسب المتوية المطلوبة	حدود المواصفات
$\frac{3}{4}$	٪ ١٠٠	٪ ١٠٠	٪ ١٠٠
$\frac{3}{8}$	٪ ٧٠	٪ ١٠٠	٦٥ - ٨٥
رقم ١٠	٪ ٢٠	٪ ٩٥	٤٠ - ٥٥
رقم ٤٠	٪ ١٥	٪ ٤٠	١٨ - ٣٥
رقم ٢٠٠	٪ ٢	٪ ١٥	٥ - ١٠

« الحل »

- ١ - ارسم « A » ، « B » والنظوط المرصية الممثلة للمناخل المختلفة بين « A » ، « B » كما سبق بيانه . وكذلك مقياس النسبة المتوية لخلط « A » ، « B » .
- ٢ - لرسم بلون آخر (مبيناً على الرسم بسمك أكبر) على كل خط من خطوط المناخل النسب المتوية للحدود المنصوص عليها في المواصفات . شكل رقم (١- ٤٣) .



شكل رقم (١ - ٤٣)

فتلا في هذا الشكل — مبتدئين من أسفل إلى أعلى — الخط العرضي للنسب المثوية للمنخل رقم ٢٠٠ وقعت عليه نقطتان ٥٪ ، ١٠٪ بالنسبة للقياس الرأسي وذلك استيفاء لشروط المواصفات التي تنص على أن تكون النسبة المثوية للحبيبات المارة من رقم ٢٠٠ واقعة بين ١٠٪ ، ٥٪ ثم لون بينها على نفس الخط رقم ٢٠٠ بلون آخر (في الرسم سمك أكبر) .

٣ — بالمثل بالنسبة للخط الخاص بالمنخل رقم ٤٠ وقع عليه نقطتين أمام ١٨٪ ، ٢٥٪ بالنسبة للقياس الرأسي وذلك استيفاء لشروط المواصفات التي تنص على أن تكون النسبة المثوية للحبيبات المارة من رقم ٤٠ واقعة بين ٣٥٪ ، ١٨٪ وكرر نفس الطريقة لباقي الخطوط .

٤ — يلاحظ من الرسم أنه لإمكان الحصول على تدرج حبيبي مطابق للمواصفات بالنسبة لحدود النسبة المثوية لكافة المقاسات الحبيبية فإن الأجزاء الثقيلة يجب أن تقع تحت بعضها البعض بحيث يمكن أن يقطعها خط رأسي يمر بها جميعاً بدون أن يتركها منها . وغالباً لا يقع الحد الأدنى أو الحد الأعلى للنسب المثوية المنصوص عليها بالمواصفات لكل قطر حبيبي تحت خط رأسي واحد بل الغالب أن تكون النسب المثوية للنهايات القصوى والصغرى مختلفة ولذلك يحدد الحدان الأعلى والأدنى لنسبة خلط كل من «A» ، «B» ، وذلك بالخطين «E» ، «F» .

ويلاحظ أن أي خط رأسي بين هذين الخطين يقع في حدود النسب المثوية المنصوص عليها في المواصفات .

ويتضح من الرسم أن «E» ، «F» ، يقسمان مقياس نسبة خلط «B» ، «B» في النقطتين اللتين تمثلان النسب المثوية بالوزن التي تؤخذ من كل منهما وفي هذه الحالة يقع المدى المطلوب بين :

$$A = 71\% \rightarrow 53\%$$

$$B = 26\% \rightarrow 47\%$$

فإذا خلط ٦٠٪ من «A» ، ٤٠٪ من «B» بالوزن أي ثلاثة أجزاء من «A» وجزءان من «B» كما يمثل ذلك الخط «G» فيمكن الحصول على التدرج الحبيبي الذي

يعين من تقاطع «G» مع خطوط المناخل) كما هو مبين في الجدول رقم (١-٢٥) وهو في حدود المواصفات المطلوبة .

جدول رقم (١ - ٢٥)

التدرج الحبيبي للركام الخليط مقارنا بحدود المواصفات

G	النسب المئوية المارة	مقاس المنخل
النسب المئوية المارة	(المواصفات)	
٪ ١٠٠	٪ ١٠٠	٣ بوصة
٪ ٨٢	٪ ٨٥ - ٦٥	٢ بوصة
٪ ٥٠	٪ ٥٥ - ٤٠	رقم ١
٪ ٢٥	٪ ٣٥ - ١٨	رقم ٤
٪ ٧	٪ ١٠ - ٥	رقم ٢

ونفرض جدلا أن المواصفات تنص على أن تكون النسبة المئوية من المنخل رقم ٢٠ تقع بين ٣٪ ، ٥٪ فإذا رجعنا إلى الرسم بالشكل رقم (١-٤٣) ووقفنا على الخط العرضي الممثل لمنخل رقم ٢٠ المدى بين ٣ - ٥٪ فإنه سيتبين لنا أنه لن يوجد أى خط رأسى واحد يمكن أن يمر بكافة حدود النسب المئوية المطلوبة في المواصفات لكل منخل .

ومعنى هذا أن هذين المصدرين «A» ، «B» لن يصلحا للحصول على تدرج حبيبي مطابق للطلب . وأنه يجب أن نبحث عن ركام آخر يحتوى على مدى أعلى للحبيبات المارة من رقم ٢٠٠ كما سنوضح ذلك في المثال التالى .

مثال (٢) :

المطلوب خلط الركام «A» ، «B» ، «C» المبينة تدرجاتها الحبيبية بالجدول رقم (١-٢٦) لإمكان الحصول على مخلوط مستوف لتدرج حبيبي مطابق للمواصفات المبينة بالجدول المذكور .

ج-ول رقم (١ - ٢٦)


التدرج الجبلي للركم A, B, C ومواصفات الركام الخليط

المواصفات	النسبة المثوية المارة			المنخل
	« C »	« B »	« A »	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	$\frac{3}{4}$ بوصة
٨٥-٦٥	١٠٠	١٠٠	٧٠	$\frac{2}{8}$ "
٥٥-٤٠	١٠٠	٩٠	٣٠	رقم ١٠
٣٥-١٨	٩٠	٥٠	٢٠	رقم ٤٠
١٠-٥	٧٠	٥٠	٢٠	رقم ٢٠٠


الحل :

لإمكان حل مثل هذه المسألة فإن المهندس يجب أن يدرس التدرج الجبلي لكل ركام على حدة ومدى اختلافه عن المواصفات . ثم خلط أى اثنين منها ثم أخذ المخلوط وحساب إمكانية خلطه مع الركام الثالث .


فإذا حاولنا إمكان خلط « C » ، « A » ، تبين من الشكل رقم (١ - ٤٤) أنه لن يوجد خط رأسى يقطع كافة النسب المثوية المطلوبة في المواصفات بالنسبة للأقطار الجبسية المختلفة ويقيين لنا أننا إذا أخذنا خطأ رأسياً عند الحد الأدنى لمواصفات منخل رقم ١٠ فإنه سيقطع خط المنخل رقم ٢٠٠ خارج المدى المطلوب في المواصفات وأنه يقطع خط رقم ٢٠٠ في ١٢٪ بينا المطلوب في المواصفات هو ١٠٪ فقط . كما أن الشكل رقم (١ - ٤٤ ب) يبين أن خلط « C » ، « B » ، سيتيح عنه خلطة لن نسنى بالمواصفات المطلوبة للحيبيات المارة من $\frac{3}{8}$ ورقم ١٠ ورقم ٤٠ . ولإمكان حل هذه المسألة نرجع إلى الشكل رقم (١ - ٤٤ ج ، د) ونفرض أننا خلطنا « A » ، « B » ، كما هو مبين في « ح » ثم نختار موقع « E » بحيث ينتج عن خلطه مع « C » نسب مثوية في حدود المواصفات السابق ذكرها وفي الشكل رقم (١ - ٤٤ ج) نرى أن « E » ينتج من خلط « A » مع جزء واحد من « B » أى ($B + A$) كما يتضح من الرسم أن التدرج الجبلي للمخلوط وخطه هو كالموضح في الجدول رقم (١ - ٢٧) .




شكل رقم (١ - ٤٤ « أ »)



شكل رقم (١ - ٤٤ « ب »)



شکل رقم (۱-۴۴ « ج »)



شکل رقم (۱-۴۴ « د »)

جدول رقم (١ - ٢٧)
التدرج الحبيبي للركام الخليط

المتخل	النسبة المئوية المارة
$\frac{3}{4}$ بوصة	١٠٠
$\frac{3}{8}$ بوصة	٧٦
رقم ١٠	٤٢
رقم ٤٠	٢٦
رقم ٢٠٠	٢,٦

والشكل (و) يبين خلط « C » ، « E »
للحصول على المخلوط النهائي « F » الذي يطابق
التدرج الحبيبي المطلوب في المواصفات .

ونجد من الرسم أن F يقع في حدود
المواصفات وذلك بأخذ ٩٪ من E و ١٠٪
من C .

ولإمكان تعيين النسب المئوية للأوزان التي
يجب أن تؤخذ من كل من « A » ، « B » ، « C »
للحصول على المخلوط « F » فإن :

$$A : B = 0.8 : 0.2$$

$$(A+B) : C = 0.9 : 0.1$$

$$A : B : C = 0.9 : (0.8) : 0.9 \times 0.2 : 0.10 \\ = 0.72 : 0.18 : 0.10$$

وبذلك نأخذ ٧٢٪ من « A » ، ١٨٪ من « B » ، ١٠٪ من « C » أما الخليط
« F » فيكون له التدرج الحبيبي الموضح في الجدول رقم (١ - ٢٨) وهو مطابق
للمواصفات .

جدول رقم (١ - ٢٨) التدرج الحبيبي للركام الخليط وحدود المواصفات

المتخل	النسب المئوية المارة « F »	المواصفات النسب المئوية المارة
$\frac{3}{4}$ بوصة	١٠٠	٣٠٠
$\frac{3}{8}$ بوصة	٧٨	٨٥-٦٥
رقم ١٠	٤٨	٥٥-٤
رقم ٤٠	٣٢	٣٥-١٨
رقم ٢٠٠	٩	٣٠-٥

وبالإمكان عمل تحقيق حسابي على صحة النسب المذكورة لخلط نسب مئوية بالوزن من كل من «A»، «B»، «C» بواقع ٧٢٪، ١٨٪، ١٠٪ على الترتيب كما يتبين من الجدول رقم (١ - ٢٩) :

جدول رقم (١ - ٢٩) - تحقيق حسابي للركام الخليط

المختل	٧٢٪ من «A»	١٠٪ من «B»	١٠٪ من «C»	المجموع
بوصة $\frac{3}{4}$	$72 = 100 \times 0,72$	$18 = 100 \times 0,18$	$10 = 100 \times 0,10$	$100 = 10 + 18 + 72$
بوصة $\frac{3}{8}$	$72 = 70 \times 0,72 + 2 \times 0,72$	$18 = 100 \times 0,18$	$10 = 100 \times 0,10$	$78,4 =$
رقم ١٠	$72 = 30 \times 0,72 + 42 \times 0,72$	$18 = 90 \times 0,18 + 9 \times 0,18$	$10 = 100 \times 0,10$	$47,8 =$
رقم ٤٠	$72 = 20 \times 0,72 + 52 \times 0,72$	$18 = 50 \times 0,18 + 14 \times 0,18$	$9 = 90 \times 0,10$	$32,4 =$
رقم ٢٠	$72 = 2 \times 0,72 + 70 \times 0,72$	$18 = 5 \times 0,18 + 13 \times 0,18$	$7 = 70 \times 0,10$	$9,24 =$

ويتضح من مقارنة التدرجات الحبيبية الناتجة حسابيا أنها تطابق تماماً التدرجات الحبيبية التي حصلنا عليها بطريقة الرسم .

١٢ - الطين والطفل والتراب الناعم بالركام :

وجود هذه المواد بالركام بكميات كبيرة يجعله غير صالح للخرسانة لأنه يتسبب عنها ضعف شديد في مقاومة الخرسانة وتأخير زمن تفاعل الاسمنت مع الماء بالخرسانة وخصوصا إذا كانت مغلقة لحبيبات الركام فإنها تمنع أو تضعف تماسك الركام والاسمنت كما يتسبب عن وجودها زيادة الانكماش بالجفاف في الخرسانة الذي ينتج عنه الشروخ .

ويجب ألا تتعدى كمية الطين والمواد الناعمة بالركام المقادير الآتية :

٣٪ بالوزن من الرمل أو الولط المكسر .

١٠٪ بالوزن من رمل الحجارة المكسرة .

١٪ بالوزن من الركام الكبير .

وفي حالة زيادة كمية الطين أو المواد الناعمة عن النسب المذكورة يمكن استعمال الركام ١. ا. دات الاختبارات على عدم إضرارها بالخرسانة . وقد يفيد الطين والمواد الناعمة

إذا كانت دهيمه وبكيات بسيطة جداً في ملء الفراغات الصغيرة في الخرسانة قليلة الاسمنت وذات المقاومة غير العالية .

(ب) الخواص الكيميائية

١ - مدلول الخواص الكيميائية للركام :

التعبير التقليدي عن الركام هو أنه مادة مائنة عامة ذات حصة سلبية للحصول على الوزن والحجم المطلوب ولكن هذا التعبير غير مطلق حيث لا تتكون كل حبيبات الركام عامة بعد تغليفها بالاسمنت ويصعب أى تفاعل كيميائي مشا كل خطيرة معقدة في الخرسانة ويمكن تلخيص التفاعل الكيميائي الذي يظهر بصفة عامة في الأعمال الخرسانية فيما يلي :

(١) إذا كان بالركام أملاح قابلة للذوبان فتسبب في تبقيع وتزهير السطح الخارجي للخرسانية

(ب) إذا كان بالركام مواد كيميائية تتفاعل مع الاسمنت وبعض الشوائب العضوية تمثل هذا النوع من التفاعل والذي يؤثر على قوة الخرسانة وتحملها على مرور الزمن . ويسبب تأكسد بيريت الحديد تفتت وطققة في الخرسانة .

(ج) إذا كان الركام يتفاعل مع الاسمنت العالى القلوية (ظاهرة التفاعل القلوي للركام) ويسبب تشرخ الخرسانة ونفصا في المرونة والمقاومة.

٢ - ثبات حجم الركام : (Soundness of Aggregates)

يعين ثبات حجم الركام بغمر الحبيبات في محلول كبريتات الصوديوم أو المغنسيوم لمدة من ١٦ إلى ١٨ ساعة ثم يجفف الركام بعد ذلك في فرن وتكرر عملية الغمر والجفاف عدة مرات حسب عدد الدورات المطلوبة ويعتبر الركام ثابت الحجم إذا لم يحدث أى تشرخ أو تفتت وفي هذه الحالة يتوقع مقاومة الركام للتفتت تحت ظروف العوامل الجوية .

٣ - التفاعل القلوي للركام : (Alkali Aggregate Reaction)

إذا استعمل عند خلط ركام من شكل معين متبلور من السليكا يتواجد

في بعض الصخور البركانية الحامضية مع أسمنت به نسبة عالية من القلويات فيحدث تفاعل بين هذا الركام والقلويات ينتج عنه زيادة في الحجم تحدث أحياناً بعد سنتين أو أكثر من صب الخرسانة . وينتج عن زيادة الحجم تشرخ وتفتت الخرسانة ويمكن تلخيص هذه العملية فيما يلي :

أثناء عملية الخلط والمدة التي تليها تذوب كمية كبيرة من القلويات الموجودة بالأسمنت ، ومع استمرار تفاعل الأسمنت مع الماء فإن سليكات وألومينات الكالسيوم الموجودة بمجينة الأسمنت تمتص الماء فتجمل المحلول أكثر قلوية ثم شديدة القلوية . ويهاجم هذا المحلول الشديد القلوية أجزاء الركام السهلة التأثر مكوناً جيلائينات من السليكا القلوية وهذه الجيلائينات (الهلاميات) تتصف بالثراة للماء ولذلك فإنها تمتص الماء بشدة من المحلول مكونة ضغطاً هيدروإيكيا داخليا بالخرسانة يصل أحياناً إلى حوالي ٤ كجم/سم^٢ . وعلى ذلك فإن الضغوط التي تتعدى قيمتها قوة تحمل الخرسانة في الشد تسبب تشرخ الخرسانة بشروخ شعرية دقيقة جداً . وتعمل زيادة تكون المادة الهلامية سالفة الذكر على زيادة وتوسيع رقعة الشروخ الدقيقة وتصعد إلى سطح الخرسانة خلال هذه الشروخ المادة الهلامية ويتسبب ذلك في ضعف مقاومة الخرسانة ... وليس هناك معلومات كاملة عن نوع الركام الذي يتسبب في هذا التفاعل الذي يحدث إذا استعمل هذا الركام مع الأسمنت المحتوى على نسبة عالية من القلويات . وعلى ذلك الملاحظة هذا التفاعل يراعى تحديد نسبة القلويات التي يحتويها الأسمنت وقد حددتها بعض المواصفات بما لا يزيد عن ٠,٦٪ من وزن الأسمنت ، ومن حسن الحظ لم تظهر الأعمال الخرسانية في مصر أى أثر لظاهرة التفاعل القلوي للركام .

٤ - المواد العضوية بالركام : (Organic Impurities)

توجد المواد العضوية بكميات متفاوتة بالركام الطبيعي سواء من الحجر أو من عمليات النقل ويفيد غسل الركام في إزالة المواد اللزجة منها ووجودها بكميات كبيرة بالركام يضر بالخرسانة حيث قد تتفاعل مع الأسمنت أو تظف الحبيبات فتضع التماسك أو تؤخر زمن شك وتصلد الأسمنت وبالتالي تضعف الخرسانة .

٥ - العناصر والاملاح غير المرغوبة بالركام :

الفحم ومخلفاته وعناصر الكبريتور مثل كبريتور الحديد والميكا والاملاح الكيميائية الذائبة وخاصة أملاح الكبريتات وجميعها تسبب ضعفاً للخرسانة إذا احتواها بعضها أو كلها الركام وذلك لتفاعلها مع الأسمنت أو نتيجة تكوين طبقات هشة بالخرسانة كالميكا أو لزيادة حجم الخرسانة متسبباً في الشرخ .

(ج) لخواص الميكانيكية

١ - صلادة الركام : (Hardness of Aggregates)

تعين صلادة الركام بإجراء اختبار البري Abrasion على عينة اسطوانية الشكل ٢٥ ملليمتر وارتفاعها ٢٥ مم وباستعمال رمل مقاسه قياسي كإداة حاككة مع دوران عينة الاختبار على قرص دائري ووضع ثقل وزنه ١٢٥٠ جم فوق العينة . وتحسب صلادة الركام بعد إتمام ١٠٠٠ دورة من الصيغة التجريبية الآتية : معامل الصلادة = $20 - \sqrt{P}$ (حيث و = الفقد أو الوزن بالجرام) .

٢ - متانة الركام : (Toughness of Aggregates)

تعين متانة الركام بإجراء اختبار المتانة على عينة اسطوانية الشكل قطرها ٢٥ مم وارتفاعها ٢٥ مم وفي هذا الاختبار تسقط مطرقة قياسية وزنها ٢ كجم يبدأ من ارتفاع سنتيمتر واحد على عينة الاختبار ثم يكرر ذلك مع زيادة الارتفاع في كل مرة عن سابقتها بمقدار سنتيمتر واحد ويكون عدد الدقات اللازمة لكسر العينة هو مقياس متانة الركام .

٣ - مقاومة الركام الكبير للتمشيم (Grushig Strength of Coarse Aggregates)

هذه الخاصة ليست بذات أهمية للركام الكبير المستعمل في المنشآت الخرسانية إذا ما لوحظ أن مقاومة الخرسانة العادية للتمشيم حوالى ٢٥٠ كجم/سم^٢ بينما مقاومة تمشيم الركام الكبير من المصادر الطبيعية تتراوح من ٧٠٠ كجم/سم^٢ إلى ٢٠٠٠ كجم/سم^٢ وأكثر . ولذلك يفيد معرفتها في الخرسانة الخاصة بالرصف والمعرضة للتآكل فقط . وتحدد تلك المقاومة بمعامل التمشيم طبقاً للاختبار الخاص بذلك حيث يجب ألا يزيد عن ٤٠٪ للخرسانة للمنشآت العادية وعن ٣٠٪ للخرسانة التي تتعرض أسطحها للتآكل

ويعتبر أيضاً معامل التثمين (Aggregate Crushing Value) دلالة على مدى مقاومة الركام للصدم .

٤ - تحمل الركام مع الزمن : (Durability of Aggregates)

(١) المقاومة للعوامل الجوية : تقاوم الصخور المعروفة والزلط العوامل الجوية بالدرجة الكافية التي تضمن استعمالها في أعمال الخرسانة ويراعى عدم مقاومة الصخور الطيية لذلك

(ب) المقاومة للحريق : يختلف الركام في مقاومته للحريق حسب مصدره ، فأحسنها هو خبث الأفران العالية والحجر الخفاف والطوب المكسر والزلط الجيري أما الركام القليل المقاومة فهو كسر الجرانيت والبازات والزلط السليسي .

(ج) المقاومة للبرى : تختص بركام أعمال الرصف ويعتبر الحجر الجيري الصلد من الأنواع المناسبة لهذه العملية والتي تقاوم البرى وتقاس أو تقارن تلك الخاصة بمعامل الصلادة .

سادساً : مناولة وتخزين الركام

(Handling & Storage of Aggregates)

تكون إجراءات وعمليات مناولة وتخزين الركام بحيث لا ينتج عنها أى انفصال حبيبي ، أى تركز الركام الصغير في ناحية والكبير في ناحية أخرى أو بحيث لا تضاف شوائب أو مواد عضوية للركام أو ماء أو أية مواد ضارة وذلك أثناء تلك العمليات . ويبين كل من الشكل رقم (١ - ٤٥) ورقم (١ - ٤٦) الطرق الصحيحة وغير الصحيحة لمناولة وتخزين الركام .

سابعاً : اختبارات الركام



(١) عينات الاختبار (Test Samples)

(١) مصدر العينات : يحسن أخذ العينات من الركام المنقول بالمربات أو الموازين أو أية وسيلة أخرى أثناء تعبئته بالحجر أو عند مكان التوريد كما يمكن أخذ العينات من أماكن التخزين سواء في الحجر أو في أى مكان آخر .

(ب) طريقة تحضير العينات : تحضر العينة بأخذ كيات من الركام بمساوية على وجه التقريب من مواضع مختلفة على أن يكون ذلك من نقط متفرقة على جوانب

ويجود مدقة - تحمي المادة الساقطة من نهاية السير الناقل - تمنع الرياح من فصل المواد الصغيرة عن الكبيرة ويمكن عمل فتحات لتفريغ المراكم ارتفاعات مختلفة

المسقط المرللمادة من نهاية السير الناقل يسمح للرياح بفصل المواد الصغيرة عن الكبيرة




A chimney surrounding material falling from end of conveyor belt will prevent wind from separating fine and coarse material. Openings may be provided to discharge material at various elevations.

Free fall of material from end of conveyor belt will permit wind to separate fine and coarse material

Unfinished or fine aggregate storage - dry materials.

تخزين المواد الجافة غير المنتهية أو الصغيرة



Placing aggregates in stockpiles in individual units not larger than a truck load and in layers will prevent segregation.


Allowing aggregates to run down slopes causes separation of sizes. The use of bulldozers is undesirable.

وضع الركام في كميات قدره وحدات بترتيب تلك متوازية على طبقات سويف يمنع الانفصال

السماح بالركام بالهروب أسفلت المسقط بسبب انفصال في المقاسات واستعمال البلدوزر (البلدوزر) غير مرغوب

Stockpiling screened aggregate.

تخزين الركام المنخول



With bottom sloping 50° from horizontal in all directions to outlet with all corners properly rounded there will be free flow to the outlet.

Flat bottom bins or those having insufficient slope or sharp corners will not permit free flow to the outlet.

يجب جعل القاع مائل بزوايا 50° عن الأفق في كل الاتجاهات ، الفتحة مخرجه مع جعلت كل الزوايا دائرية بشكل مناسب يمنع عند ذلك انسكاب مواد المخرج

الصوامع ذات القاع المسطح أو مائلة غير كافية أو باركانه حادة سوف تسمح بالانسكاب من المخرج المخرج

Slope of aggregate bin bottoms.



Material should drop vertically into bin directly over discharge opening to retain uniformity.

Chuting material into bin on an angle and against side of bin result in separation of sizes.

يجب أن تسقط المادة رأسياً في داخل الصومع مباشرة فوق فتحة التفريغ تماماً على المنتظمة

سقط المادة داخل الصومع بزوايا وعلى جانب الصومع ينتج عنه انفصال في المقاسات

Aggregate bin filling ملئ صومع الركام

CORRECT AND INCORRECT METHODS OF HANDING AND STORING AGGREGATES.

الطرق الصحيحة وغير الصحيحة لمناولة وتخزين الركام



Correct صحيح

دبسه أو روكب أفريت
لوضع المادة في كومة في
معدن لتلك في مكانها
ولا تجرى أسفل الميول

Crane or other means
of placing material in
pile in units which
remain where placed
and do not run down
slopes.



Incorrect

غير صحيح

Methods which permit
the aggregate to roll
down the slope as it
is added to the pile,
or permit hauling
equipment to operate
over the same level
repeatedly.

طوبى تسمح بتدريج الرلام
الواسطة الميول عند اضافتها
للكومة أو تدريس للمعدات
المسوية بالقره لتعمل
على نفس المستوى باستمرار



Correct صحيح

Incorrect غير صحيح

تبنى الكومة بكرة نصف نظرية
في طبقات أفقية بالبولدوزر
من المواد الساقطة من السير
الناتجة وقد يحتاج الأمر
الى ساهم جيوت لدرتام
هذا الترتيب

Pile built radially in
horizontal layers by
bulldozer working from
materials as dropped
from conveyor belt.
A rock ladder may be
needed in this set-up.

Bulldozer stacking progressive
layers on slope not flatter
than 3:1.

يخزن البولدوزر
الطبقات تزاويها
بين لوزيد تفلطه
عن 1:3

Stockpiling of finish - screened coarse aggregate.
(When permitted)

تخزين كومات الرلام الكبير المتخول الجاهز



Correct صحيح



Incorrect غير صحيح

تأط المارة الساقطة من
بجثة لتنع الرياح من فصل المواد
الصغيرة عن الكبيرة
وتجوز كومات صبة الطيب
لتفريق المواد في مساقط
رأسية مختلفة على الكومة

Chimney surrounding
material falling from
end of conveyor belt to
prevent wind from sepa-
rating fine and coarse
materials. Openings pro-
vided as required to
discharge materials at
various elevations on
the pile.

Free fall of material from
high end of stacker per-
mitting wind to separate
fine from coarse material.

السقوط الحر للمادة من نهاية
عاليه ليس للرياح بفصل
المواد الصغيرة عن
الكبيرة

Sand or combined aggregate storage.
(Dry materials)

تخزين الرمل أو الرلام الجليط (سرابا قات)

Incorrect methods of stockpiling aggregates cause segregation and breakage.

تخزين الرلام في كومات بطرق غير صحيحة يسبب الانفصال والتكسير

المصدر من أعلاه ومتصفه وأسفله ثم تخلط هذه الكميات مع بعضها البعض خلطاً تاماً لتكوين العينة الكلية الممثلة للركام . ويراعى عند أخذ كميات الركام المذكورة أن تكون ممثلة تماماً لغالبية الحبيبات ولا تؤخذ من نقط تتركز فيها الحبيبات الكبيرة كما يحدث عادة في أسفل الأكوام كما يجب ألا يقل عدد للنقط التي تؤخذ منها كميات الركام عن عشر نقط . وفي حالة تحضير العينات تحت ظروف غير عادية يراعى أن تكون نقط أخذ كميات الركام من المصدر كثيرة بحيث تكون العينة الكلية أكبر لضمان تمثيلها للركام تمثيلاً صحيحاً . ويحسن أن يكون عدد تلك النقط ووزن كمية الركام المأخوذ من كل نقطة ووزن العينة الكلية كما هو مبين بالجدول رقم (١ - ٣٠) .

جدول رقم (١ - ٣٠) وزن عينات الركام

المقاس الاعترافى الاكبر (مم)	عدد نقط أخذ الركام	وزن كمية الركام المأخوذة عند كل نقطة (كيلو جرام)	وزن العينة الكلية (كيلو جرام)	وزن عينة الاختبار (كيلو جرام)
٣٨,١	٢٠	١٠	٢٠٠	٥٠
٣٢	٢٠	١٠	٢٠٠	٥٠
٢٥,٤	٢٠	١٠	٢٠٠	٥٠
١٩	٢٠	٥	١٠٠	٢٥
١٦	٢٠	٥	١٠٠	٢٥
٩,٥١	٢٠	٤	٨٠	٢٠
٤,٧٦	١٠	٤	٤٠	١٠

(ح) الكمية الكلية للركام : (Main Sample of Aggregates)

تؤخذ عينة واحدة لكل ٥٠٠ م^٣ من الركام إلا في الحالات التي يكون فيها الركام مأخوذاً من محاجر معروفة الخواص فيجوز الاكتفاء بعينة واحدة بشرط ألا يكون هناك اختلاف واضح في الركام المورد .

ويجب أن يذكر حجم كمية الركام الكلية المأخوذة منها العينة ويمكن تمثيل هذه الكمية بعينة واحدة إذا كان المطلوب معرفة خواص الركام أما إذا كان المطلوب الحصول على

معلومات خاصة تبين مدى اختلاف الركام فيجب تحضير بضع عينات تمثل كل عينة منها الركام المأخوذ على فقرات محددة من الكمية الكلية مع مراعاة أن يكون عدد هذه النقط طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (١ - ٣٠) .

(د) تعبئة عينات الاختبار :

يجب أن تكون الأوعية التي ترسل فيها عينات الركام لمعامل الاختبار متينة تتحمل أية ظروف سيئة أثناء الشحن كما يجب ألا يفقد أى جزء من الركام ، لا سيما المواد الناعمة .

ويتوقف نوع وعاء التعبئة على طريقة شحن عينة الاختبار وتستهمل الأكياس ذات النسيج القوي المضموم أو الصناديق الخشبية المحكمة أو الاسطوانات المعدنية .

ويراعى في حالة تعبئة الركام الصغير تبطين الأكياس والصناديق الخشبية بعدة طبقات من الورق . ويمكن استعمال الصناديق المصنوعة من الصفيح في تعبئة الركام بشرط أن يكون غطاؤها محكما . كما قد يحتاج الأمر في بعض الحالات تغليف هذه الصناديق بغلاف خشبي .

ويراعى ألا يتعدى وزن العبوة الواحدة لعينات الاختبار ٣٠ كيلو جراما وفى حالة زيادة وزن العينات المرسله عن ذلك تقسم إلى عدة عبوات بحيث لا تزيد أى عبوة عن الوزن سالف الذكر كما يراعى تمييز كل عبوة بعلامة خاصة .

(هـ) بيانات عن الركام ترفق بعينات الاختبار .

يرفق بكل عبوة لعينات الاختبار اسم ووظيفة الشخص الذى قام بتحضير العينة وكذلك البيانات الآتية من مصدر الركام :

- ١ - اسم ومكان المنطقة .
- ٢ - اسم ومكان الحجر .
- ٣ - تحديد مكان أخذ الركام من الحجر .


٢ - التحليل بالمناخل للركام الكبير والركام الصغير
(Sieve Analysis of Coarse and Fine Aggregates)

(أ) الفرض :

- ١ - تحديد التوزيع الحجمي لجسيمات الركام الكبير والركام الصغير وذلك بطريقة التحليل بالمناخل القياسية مع توضيح التدرج الجببي للركام بيانياً ومقارنته بالحدود المبينة في المواصفات القياسية لركام الخرسانة .
- ٢ - تحديد نسبة خلط الرمل والزلط الواجب استعمالها للحصول على ركام شامل ذي منحني تدرج جببي معين .
- ٣ - تحديد معايير النعومة لكل من الركام الكبير والصغير والشامل .
- ٤ - تحديد مدى صلاحية الركام وملاءمته للأعمال الخرسانية .

(ب) الاجهزة :

- ١ - مجموعة من المناخل القياسية لكل من الركام الكبير والركام الصغير والركام الشامل كالمبينة بالجدول رقم (١ - ٣١) .
- ٢ - ميزان حساس لا تقل حساسيته عن ٠,١ ٪ من وزن عينة الاختبار .



شكل رقم (١ - ٤٧)
فضاع رأسى في هيكل المنخل القياسى

جدول رقم (١ - ٣١)
 المناخل القياسية لاختبار التدرج الحبيبي للركام

نوع الركام	المناخل القياسية (مم)
الركام الكبير	٤٣٧٦ - ٩٥١ - ١٦ - ١٩ - ٢٥٤ - ٣٢ - ٣٨١
الركام الصغير	٠.١٧٧ - ٠.٣٥٤ - ٠.٧٠٧ - ٠.٤١ - ٢.٨٢ - ٤.٧٦
الركام الشامل	٤٣٧٦ - ٩٥١ - ١٦ - ١٩ - ٢٥٤ - ٣٢ - ٣٨١ - ٠.١٧٧ - ٠.٣٥٤ - ٠.٧٠٧ - ١.٠١ - ٢.٨٢

(ح) طريقة إجراء الاختبار :

تحضير عينة الركام اللازمة لهذا الاختبار بالأوزان المبينة بالجدول رقم (١-٣٢)

جدول رقم (١ - ٣٢)

أوزان عينات الركام لاختبار التدرج الحبيبي

للمقاس الاعتباري الأكبر للركام (مم)	٣,٨١	٣٢	٢٥,٤	١٩	١٦	٩,٥١	٤,٧٦
وزن العينة اللازمة للاختبار على وجه التقريب (كجم)	٢٠	٢٠	٢٠	١٠	١٠	٢,٥	١,٠
أقل وزن العينة اللازمة للاختبار (كجم)	١٠	١٠	١٠	٥	٥	١,٢٥	٠,٥٠

وذلك من العينة المجهزة طبقاً لما هو مبين سابقاً ، ويكون ذلك بطريقة التقسيم الربعي يدوياً أو آلياً . ويراعى تجفيف العينة في الهواء قبل وزنها أو إجراء تجربة للتخل عليها ثم يجرى اختبار التدرج الحبيبي للركام كالآتي :

١ - توزن عينة الركام الجافة بدقة وليكن وزنها د . د .

٢ - تتخل العينة بعد ذلك على المناخل القياسية على التعاقب بحيث يبدأ التخل

على المنخل الأكبر وينتهي بالمنخل الأصغر ويراعى أن تكون المناخل سليمة ونظيفة تماماً قبل استعمالها .

٣ - تجرى عملية النخل بهز المناخل ميكانيكياً أو يدوياً مدة كافية بحيث لا يمر من أى منخل بعدها إلا آثار بسيطة مع مراعاة ألا تقل مدة النخل فى أية حال عن دقيقتين .

٤ - تكون عملية النخل بتحريك المنخل رأسياً أو أفقياً وذلك بهزه أماماً وخلفاً يمينا وشمالاً ودائرياً فى اتجاه عقرب الساعة وعكسه ، كما يحرك المنخل من وقت لآخر بحركة النفاذية (Jarring action) حتى يتحرك الركام باستمرار فوق وجه المنخل ليقتسر لحيبياته فرصة المرور من فتحات المنخل .

٥ - يراعى أثناء نخل الركام الكبير أن لا تجبر حيبياته على المرور من فتحات المنخل بالضغط عليها باليد وفى حالة المناخل ١٩ مم أو أكبر يسمح بمساعدة حيبيات الركام على المرور من فتحات هذه المناخل .

٦ - يراعى أثناء نخل الركام الصغير إمكان فرك التكتورات المتجمعة إن وجدت بضغطها على جدار المنخل وكذلك تستخدم فرشاة مناسبة لحك ظهر المنخل لإخلاء فتحاته من الركام الصغير كما يراعى استعمال فرشاة ناعمة فوق وجه المنخل ١٧٧،٠ مم لمنع حدوث تجمع الركام الناعم مع عدم إحداث أى ضغط على سطح هذا المنخل .

٧ - توزن مقادير الركام المحجوزة على كل منخل على حدة بالميزان الحساس سالف الذكر وليكن وزنها ، ب ، ج ، د ، ... الخ .

٨ - يراعى عند إجراء النخل ألا تحمل أوجه المناخل بوزن كبير على أن لا تتعدى الكمية المحجوزة على مناخل الاختبار بعد انتهاء عملية النخل عن الأوزان المبينة بالجدول رقم (١ - ٣٣) .

جدول رقم (١ - ٣٣)

كمية الركام المحجوزة على المناخل القياسية لاختبار التدرج الحبيبي للركام

٩,٥١	١٦	١٩	٢٥,٤	٣٢	٣٨,١	المنخل (م)
٥٠٠	١٠٠٠	٣٠٠٠	٣٥٠٠	٤٠٠٠	٥٠٠٠	أ كبر وزن للركام المحجوز (جرام)
٠,١٧٧	٠,٣٥٤	٠,٧٠٧	١,٤١	٢,٨٢	٤,٧٦	المنخل (م)
٤٠	٥٠	٧٥	١٠٠	٢٠٠	٤٠٠	أ كبر وزن للركام المحجوز (جرام)

(د) النديجة :

١ - تحسب النسبة المئوية للركام المحجوز والنسبة المئوية المارة من كل منخل من الأوزان المحجوزة على كل منخل وذلك كما هو موضح بالمثال المبين بالجدول رقم (١ - ٣٤) .

جدول رقم (١ - ٣٤)

مثال يبين طريقة حساب النسبة المئوية المحجوزة والنسبة المئوية المارة في اختبار التدرج الحبيبي للركام الكبير


النسبة المئوية المارة من الركام	النسبة المئوية المحجوزة من الركام	الوزن السكلي المحجوز على كل منخل	الوزن المحجوز على كل منخل	المنخل (مم)
$100 \times \frac{أ}{و} - 100$	$100 \times \frac{أ}{و}$	أ	أ	٣٨٨١
$100 \times \frac{أ+ب}{و} - 100$	$100 \times \frac{أ+ب}{و}$	أ + ب	ب	١٩
$100 \times \frac{أ+ب+ج}{و} - 100$	$100 \times \frac{أ+ب+ج}{و}$	أ + ب + ج	ج	٩٥١
$100 \times \frac{أ+ب+ج+د}{و} - 100$	$100 \times \frac{أ+ب+ج+د}{و}$	أ + ب + ج + د	د	٤٧٦

٢ - يمكن توضيح التدرج الحبيبي للركام بيانياً بواسطة منحني لإحداثياته الرأسية تمثل النسبة المئوية المارة من المنخل وإحداثياته الأفقية تمثل فتحات المناخل موقفة بمقياس رسم - ساني أو لوزاريتي كما هو موضح بالشكلين رقم (١ - ٤٨) ورقم (١ - ٤٩) .

٣ - تحديد كمية الطين والمواد الناعمة بالركام الصغير


الفرض :

الفرض من إجراء هذا الاختبار هو تحديد كمية الطين والمواد الناعمة في الرمل المختبر وذلك بطريقة المعمل وبطريقة موقع العمل .



شكل رقم (٤٨ - ١)

لوحة الرسم البياني للتدرج الجيبي للركام بمقياس رسم حسابي لفتحات المناخل



شكل رقم (٤٩ - ١)

لوحة الرسم البياني للتدرج الجيبي للركام بمقياس رسم لوغاريتمي لفتحات المناخل

أولاً: طريقة المنخل القياسي رقم ٢٠٠.

يبين هذا الاختبار طريقة تحديد كمية الطين والمواد الناعمة بالركام والتي تمر من

المنخل القياسي ٠.٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠).

(١) الأجهزة:

١ - منخلان قياسيان ٠.٠٧٥ مم (رقم ٢٠٠)، ١.٢٥ مم (رقم ١٤).

٢ - وعاء ذو غطاء محكم تكفي سعته لأن توضع به عينة الاختبار وتغطى بالماء ويسمح بالتقليب دون فقد أى جزء من المادة أو أى قطرة من الماء .

(ب) عينة الاختبار :

تكون العينة مخلوطة خلطاً جيداً ومحتوية على مقدار من الرطوبة يكفي لمنع انفصال الحبيبات عن بعضها البعض ويجب ألا يقل وزن عينة الاختبار بعد جفافها عن الأوزان المبينة بالجدول رقم (١ - ٣٥) .

جدول رقم (١ - ٣٥)

وزن عينة الركام لاختبار كمية العطين والمواد الناعمة

أقل وزن لعينة الاختبار بالكيلو جرام	المقاس الاعتيادى الأكبر للركام (مم)
٠,٥٠٠	٤,٧٦
١,٥٠٠	٩,٥١
٢,٥٠٠	١٩
٥,٠٠٠	٣٨,١

(ج) طريقة إجراء الاختبار :

تجفف عينة الاختبار عند درجة حرارة ١٠٠ - ١١٠م إلى أن يثبت وزنها وليكن ١م ثم توضع فى الوعاء المناسب وتغطى بالماء وتقلب بشدة ، وبعد ذلك يسكب ماء الفسيل مباشرة فوق المنخلين القياسيين ١,٢٥ مم ، ٠,٧٥ مم بحيث يكون المنخل ١,٢٥ مم هو الأعلى .

ويجب أن يكون التقليب من الشدة بحيث يسمح بفصل الحبيبات الناعمة التى تمر من المنخل ٠,٧٥ مم والتي تكون عالقة بالحبيبات الكبيرة مع مراعاة ما أمكن عدم السماح للحبيبات الكبيرة بالهبوط على المنخل مع ماء السيل وتكرر العملية على هذا النحو إلى أن يصبح ماء الفسيل رائقاً ثم تعاد بعد ذلك المواد المحجوزة على المنخلين إلى الوعاء لتضاف إلى العينة المنسولة . وبعد ذلك تجفف هذه الكمية عند درجة حرارة ١٠٠ - ١١٠م إلى أن يثبت وزنها وليكن دب .

(د) النتيجة :

النسبة المئوية لكميات الطين والمواد الناعمة المارة من المنخل القياسي ٠,٠٧٥ مم

$$100 \times \frac{a-b}{1} =$$

وإذا أريد التحقق من النتيجة السابقة تبخر مياه الفسيل المارة من المنخل ٠,٠٧٥ مم لدرجة الجفاف أو ترشح ثم تجفف ويوزن الراسب وليكن « ح » .

فتكون النسبة المئوية لكميات الطين والمواد الناعمة المارة من المنخل القياسي

٠,٠٧٥ مم

$$100 \times \frac{c}{1} =$$

ثانيا : طريقة الترسيب بموقع العمل :

يمكن بهذه التجربة تحديد كمية الطين والمواد الناعمة بالرمل بطريقة تقريبية بموقع العمل ولا تطبق هذه الطريقة على رمال الأحجار المكسرة .

(١) الجهاز :

مخبار مدرج سعته ٢٠٠ سنتيمتر مكعب

(ب) طريقة اجراء الاختبار :

يوضع ٥٠ سنتيمتر مكعب من الماء النقي في المخبار المدرج ثم تضاف إليه عينة الرمل تدريجيا حتى تصل طبقة الرمل إلى علامة ١٠٠ سنتيمترا مكعبا ويضاف بعد ذلك الماء النقي حتى يصير الحجم الكلي للمخلوط ١٥٠ سنتيمترا مكعب .

ويرج المخلوط بشدة لدرجة تجعل حبيبات الطين الملتصقة بالرمل تتعلق بالماء ويوضع المخبار بعد ذلك على سطح مستو ثم يطرق طرقا خفيفا على جدار المخبار حتى تصبح طبقة الرمل مستوية السطح ويترك لمدة ثلاث ساعات .

(ج) النتيجة :

تُحسب النسبة المئوية لمقدار الطين والمواد الناعمة من ارتفاع الطبقة الراسبة على سطح الرمل بالنسبة لارتفاع الرمل بالمخبار أسفل الطبقة الراسبة .

٤ - كمية الشوائب العضوية بالركام الصغير

يقصد بهذا الاختبار الاستدلال عن كمية الشوائب العضوية الموجودة بالرمال الطبيعية بطريقة تقريبية . ويفيد الاختبار في معرفة ما إذا كان هناك ضرورة لإجراء اختبارات أخرى على الرمال قبل البت في قبولها .

(١) الجهاز : عدد ٢ مخبار مدرج ذو غطاء زجاجي سعة ٣٠٠ سم^٣ وقطره حوالي ٥ سم .

(ب) طريقة إجراء الاختبار : يختبر الرمل بحالته المورد بها بدون عمل تخفيف له وذلك بأن يملأ المخبار المدرج بالرمل إلى علامة ١٠٠ سم^٣ ثم يضاف إليه محلول ٣٪ أيدروكسيد الصوديوم حتى يصير حجم الرمل والمحلول بعد رجهما ١٥٠ سم^٣ ثم يغطى المخبار بغطائه الزجاجي وفي أثناء إجراء هذا الاختبار يحضر محلوله قياسى في مخبار مدرج سعته ٢٠٠ سم^٣ يتكون من الآتى :

١ ٢ سم^٣ من محلول ٢٪ حامض التنيك المذاب فى ١٠٪ كحول .

١ ٧٧ سم^٣ من محلول ٣٪ أيدروكسيد الصوديوم .

ثم يغطى المخبار بغطائه الزجاجي ويرج بشدة ثم يترك لمدة ٢٤ ساعة .

(ج) النتيجة : تقدر كمية الشوائب العضوية الموجودة بالرمل بمقارنة لون المحلول الموجود فوق الرمل بلون المحلول القياسى بعد مدة ٢٤ ساعة سالفة الذكر فإذا كان لون الرمل أفتح من لون المحلول القياسى اعتبر الرمل مقبولاً حيث أن كمية ما به من الشوائب العضوية — إن وجدت — تعتبر عديمة التأثير ، أما إذا كان لونه المحلول الموجود فوق الرمل أغم من لون المحلول القياسى فيدل ذلك على احتواء الرمل على كمية ملحوظة من الشوائب العضوية وحينئذ لا يعتبر مقبولاً إلا إذا أجريت عليه اختبارات أخرى تبين مدى الضرر الناتج من استخدامه . ويحسن أن يكون ذلك بإجراء اختبار مقاومة الضغط لخرسانة يستعمل فيها الرمل المختبر ومقارنة نتيجته بنتيجة اختبار مقاومة الضغط لخرسانة أخرى استعمل فيها رمل معروف بمجودة خواصه .


ويبين الشكل رقم (١ - ٥٠) درجات صلاحية الرمل المحتوى على شوائب عضوية فى الخرسانة تبعاً لمدى اللون القاتم أو الفاتح الموجود فوق الرمل بالنسبة إلى لون المحلول القياسى .

الشوائب العضوية في رمال الخرسانة

ORGANIC IMPURITIES IN SANDS FOR CONCRETE

Sands treated with 3% solution of sodium hydroxide — resulting colours and suggested ranges of application.

لو تم معاملة الرمال بمحلول 3% سداسي بوتاسيوم
النتيجة هي الألوان ودرجات التطبيق
المقترحة



Suitable for use in grade concretes

May be used in concrete work.

Should never be used in concrete

Unusually bad sand, soil or loam

مناسب للإستعمال في جميع نسب الإسمنت
يمكن إستعماله في أعمال الإسمنت غير المرص
لا ينبغي استخدامه في أعمال الإسمنت
مناسبة للإستعمال في أعمال الإسمنت
مناسبة للإستعمال في أعمال الإسمنت
مناسبة للإستعمال في أعمال الإسمنت

٥ - الوزن النوعي الظاهري للركام

(١) تعريف :

الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير أو الركام الكبير هو ناتج قسمة وزن الركام على وزن الماء المساوي له في الحجم (وزن الماء المزاح) .

(ب) طريقة إجراء الاختبار :

١ - نغسل عينة الاختبار من الركام الصغير أو الركام الكبير لإزالة الاتربة منها ثم تجفف في فرن مهورى درجة حرارته تتراوح بين ١٠٠ - ١١٠° مئوية ، ثم تبرد العينة في مجفف وتوزن وتعاد عملية التجفيف والتبريد والوزن عدة مرات إلى أن يثبت الوزن . وليكن هذا الوزن (١) .

٢ - في حالة الركام الصغير يسكب ماء درجة حرارته بين ١٥° ، ٢٥° مئوية في قنينة الوزن النوعي بحيث يعلو إلى أى علامة مناسبة على الجزء المدرج من القنينة ثم يضاف الركام الصغير (١) إلى داخل القنينة ويترك مغموراً لمدة ساعة ويجب لإزالة خفائيق الهواء الموجود وذلك بطرق القنينة طرقة خفيفاً فوق قطعة من اللباد أو بأى طريقة أخرى كما يجب اتخاذ الحيطة لضمان بقاء جدار الجزء المدرج من القنينة جافاً ثم يعين حجم الركام الصغير من الفرق بين القراءة الأولى للماء على الجزء المدرج والقراءة الثانية بعد ساعة من إضافة الركام الصغير وليكن هذا الحجم دب .

وفي حالة الركام الكبير تصب كمية معنومة الحجم من الماء في وعاء معلوم حجمه وليكن دب، إلى ما يقرب من منتصفه ثم تضاف كمية من الركام الكبير الجاف ذات وزن معلوم د ا ، لتتألف نصف الوعاء تقريباً . ويترك الركام الكبير مغموراً في الماء لمدة ساعة ويزال الهواء المحبوس بتقليب الماء بعناية بواسطة قضيب ثم تضاف كمية أخرى من الماء إلى أن يمتلئ الوعاء تماماً . ثم يعين حجم الماء المستعمل جميعه وليكن دج .

(ج) النتيجة :

$$١ - \text{الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير} = \frac{أ}{ب}$$

$$٢ - \text{الوزن النوعي الظاهري للركام الكبير} = \frac{أ}{ب - ج}$$

ملاحظة : يبين الجدول رقم (١ - ٣٦) الوزن النوعي الظاهري بالتقريب لأنواع مختلفة من الركام .

جدول رقم (١ - ٣٦) الوزن النوعى الظاهرى للركام

حدود الوزن النوعى الظاهرى طن/م ^٣	نوع الركام
٢٠٧٥ - ٢٠٥٠	الرمل
٢٠٧٥ - ٢٠٥٠	الزلط
٢٠٧٠ - ٢٠٦٠	الحجر الجبرى الصلب
٢٠٨٠ - ٢٠٦٠	الجرانيت
٢٠٨٠ - ٢٠٦٠	البازات

٦ - الوزن الحجمى والنسبة المئوية للفراغات للركام

(١) الغرض :

الغرض من هذا الاختبار هو معرفة وزن المتر المكعب لكل من الرمل المكبوس

(المدموث) والزلط

(ب) عينة الاختبار :

الرمل : تحضر عينة من الرمل وزنها حوالى خمسة كيلو جرام (٥ كجم) .

الزلط : تحضر عينة من الزلط وزنها حوالى خمسة وعشرين كيلو جرام (٢٥ كجم)

(ج) تعريف: الوزن الحجمى للركام المكبوس أو غيره هو ناتج قسمة وزن الركام

على الحجم الذى يشغله هذا الركام .

(د) الاجهزة : يحتاج لإجراء التجربة إلى الاجهزة التالية :

١ - وعاء معدنى إسطوانى الشكل ذو مقايض تكون سعته ومقاساته كما هو مبين

بالجدول رقم (١ - ٣٧) ويجب أن يكون الوعاء مشكلاً بحيث تكون مقاساته الداخلية مضبوطة كما يجب أن يكون متيناً حتى يحتفظ بشكله مع الاستعمال المتكرر .

٢ - قضيب كبس معدنى مستقيم بقطر حوالى ١٥ ملليمترًا وطوله لا يقل عن ٥٠ سنتيمترًا وأن يكون أحد طرفيه على شكل مخروطى بنهاية مستديرة طوله ٢٥ ملليمترًا .

٣ - ميزان حساسيته ٠,٥٪ من وزن عينة الاختبار .

ويجب التحقق من سعة الوعاء وذلك بتعيين وزن الماء الذى يملؤه تماماً عند درجة

حرارة ٢٠°٠ .

جدول رقم (١ - ٣٧) أبعاد أوعية اختبار الوزن الحجمي والفراغات للركام

أبعاد الوعاء			سعة الوعاء (لتر)	الحجم الأكبر للركام (مم)
سمك الجدار (مم)	الارتفاع الداخلي (مم)	القطر الداخلي (مم)		
٥,٤	٢٩٣,٦	٣٦٠	٣٠	٣٨,١
٤,١	٢٨٢,٤	٣٦٠	١٥	أقل من ٣٨,١ لثلاثة أضعاف ٤,٧٦
٣	١٥٨,٩	١٥٥	٣	٤,٧٦

(٥) حالة عينة الاختبار .

يجرى الاختبار عامة على ركام جاف كما يمكن لإجرائه على ركام يحتوي على أى نسبة مئوية من الرطوبة . وتحدد حالة الركام وقت إجراء الاختبار كما يأتي :

- ١ - ركام مجفف بالفرن .
 - ٢ - ركام متشبع وسطحه جاف .
 - ٣ - ركام به نسبة مئوية محددة من الرطوبة .
- (و) طريقة إجراء الاختبار .
- ١ - تحدد سعة الوعاء حسب المقاس الاعتيادي الأكبر للركام وتكن (١) .
 - ٢ - يوزن هذا الوعاء فارغاً وجافاً ونظيفاً
 - ٣ - يملأ الوعاء بالركام المكبوس أو غير المكبوس كما يلي :

أولاً : المكبوس :

يملأ الوعاء المعلوم سعته الحقيقية (١) لثلاثة بالركام المخلوط خلطاً جيداً ويكبس بقضيب الكبس ٢٥ مرة ثم يضاف مقدار آخر مساو له في الكمية ويدك ٢٥ مرة أخرى وبعد ذلك يملأ الوعاء لأكثر من سعته ويدك ٢٥ مرة ثالثة ثم تزال الزيادة باستعمال قضيب الكبس كسطرة تسوية .

ثانياً : الركام غير المكبوس :

يملأ الوعاء لأكثر من سعته بواسطة جاروف من ارتفاع لا يزيد عن ٥٠ سنتيمترات

فوق الوعاء . ويجب اتخاذ العناية الكافية ما أمكن لمنع انفصال الأحجام المختلفة المكونة لمينة الاختبار ثم يزال الركام الزائد عن سعة الوعاء باستعمال قضيب الدك كسطرة تسوية .

٤ - يعين الوزن الصافي الذي يملأ الوعاء وليكن (ب) .

(و) النتيجة .

$$١ - \text{الوزن الحجمي للركام} = \frac{ب}{ا}$$

حيث ب = الوزن الصافي للركام .

أ = سعة الوعاء الحقيقية .

ثم يحتسب من ذلك وزن المتر المكعب للركام بالكيلو جرام كما يجب أن يعين الوزن الحجمي للركام عن طريق إجراء ثلاثة اختبارات على الأقل بحيث يجب ألا يتعدى تغيير نتائج تلك الاختبارات عن $+ ١ \%$

$$٢ - \text{النسبة المئوية للانحرافات} = \frac{١٠٠٠ \times (ح - ن)}{ن \times ١٠٠٠}$$

حيث ن = الوزن النوعي الظاهري كما هو مبين سابقاً .

ح = الوزن الحجمي بالكيلو جرام / م^٣ كما هو مبين في هذا الاختبار .

ملاحظة : يبين الجدول رقم (١ - ٢٨) الوزن الحجمي التقريبي لركام المكبوس الجاف لأنواع مختلفة من الركام :

جدول رقم (١ - ٢٨) وزن المتر المكعب من الركام

حدود وزن المتر المكعب طن / م ^٣	نوع الركام
١,٨٥٠ - ١,٥٠٠	الرمل
١,٨٠٠ - ١,٦٠٠	الزلط
٢,٠٠٠ - ١,٧٠٠	الركام الشامل (رمل وزلط)
٢,٠٠٠ - ١,٥٠٠	كسر الحجر (الحجر الجيري والجرانيت والبازلت)

٧ - امتصاص الركام الكبير للماء

الفرض :

الفرض من إجراء هذا الاختبار هو تحديد النسبة المئوية لا متصاص الأنواع المختلفة من الركام للماء .

(١) تعريف :

النسبة المئوية لا متصاص الركام للماء هي النسبة المئوية للزيادة في وزن الركام بعد غمره في الماء لمدة ٢٤ ساعة .

(ب) طريقة إجراء الاختبار :

١ - تؤخذ عينة من الركام تزن ٣ كيلوجرامات تقريباً إذا كان المقاس الاعتيادي الأكبر للركام ١٠ مم أو أكثر، وكيلو جراما واحدا على وجه التقريب إذا كان المقاس الاعتيادي الأكبر للركام أقل من ١٠ مم .

٢ - تجفف عينة الاختبار في فرن مهوى حرارته ١٠٠ - ١١٠ مئوية إلى أن يثبت وزنها وليكن «ا» .

٣ - يغمر الركام بمد ذلك في ماء نقي حرارته ١٥ - ٢٥ درجة مئوية لمدة ٢٤ ساعة ويلاحظ إزالة فقائيع الهواء التي تظهر على سطح الركام بالتقليب البسيط للركام .

٤ - يؤخذ الركام من الماء ويجفف للماء الظاهر على سطحه بسرعة بقطعة رطبة من القماش ثم توزن في الحال عينة الركام ذات السطح الجاف وتكن «ب» .

(ج) النتيجة :

تكون النسبة المئوية لا متصاص الركام للماء :

$$= \frac{1-b}{1} \times 100$$

ملاحظة : يبين الجدول رقم (١ - ٣٩) النسب التقريبية لا متصاص بعض أنواع الركام للماء .

جدول رقم (١ - ٢٩) النسبة المثوية لامصاص الركام للباء

نوع الركام	النسبة المثوية لامصاص بالوزن
الرمل	٢ - ٠,٥
الزاط	١ - ٠,٥
كسر الحجر الجيري الصلب	٢ - ٠,٥
كسر حجر الجرانيت	صفر - ٠,٥
كسر حجر البازلت	صفر - ٠,٥

٨ - قائم الرطوبة على الركام الصغير (الزيادة الحجمية)

(١) الغرض :

الغرض من هذا الاختبار توضيح أن وجود الرطوبة بالرمل الجاف ثم تقليبه يعملان على زيادة حجمه كما بين كمية الزيادة العظمى في الحجم والنسبة المثوية للباء المناظرة لهذه الزيادة . ومن الاختبار يمكن توقيع منحني يبين العلاقة بين النسبة المثوية للباء المضاف والزيادة المقابلة في حجم الرمل .

وب، عينة الاختبار :

يؤخذ حوالي ٢٠٠٠ جرام من الرمل الجاف .

(ج) الأجهزة :

— وعاء أسطوانى نحاسى سعته لتر واحد .

— لوح غير مسامى وعدد ٢ مغبار مدرج زجاجى سعة ١٠٠٠ سم ٣ .

(د) طريقة إجراء الاختبار :

١ — يملأ الوعاء بالرمل الجاف ويكبس جزئياً ثم يمين وزن الرمل الجاف .

٢ — يسكب الرمل من الوعاء على اللوح غير المسامى ويضاف إليه الماء بمقدار ١٪

من وزن الرمل الجاف .

٣ — يقلب الرمل حتى يصبح متجانساً .

٤ — يعاد ملء الوعاء بالرمل الرطب ويكبس جزئياً بنفس الطريقة عندما كان الرمل جافاً ويسوى سطح الرمل ويوضع الرمل الزائد في مخبار مدرج ويعين حجم هذه الزيادة .

٥ — تكرر هذه العملية على أن تكون النسب المئوية للماء المضاف كما يلي :
 ٣٪ - ٤٪ - ٦٪ - ٨٪ - ١٠٪ - ١٢٪ - ١٦٪ - ٢٠٪ - ٢٢٪ - ٢٤٪ - ٢٦٪ .
 ثم تدون نتائج الاختبار في جدول يبين به النسبة المئوية للماء المضاف والزيادة المناظرة في حجم الرمل .
 ويرسم المنحنى البياني الذي يبين العلاقة بين النسبة المئوية للزيادة في الحجم والنسبة المئوية للماء المضاف .

٩ — مقاومة الركام الكبير للاحتكاك والبرى

(أ) الفرض :

الفرض من إجراء هذا الاختبار هو تحديد معامل مقاومة الركام المراد اختباره للاحتكاك والذي يعتبر من وسائل المقاومة بين الركام المختلف من حيث المقاومة للبرى والاحتكاك .

(ب) عينة الاختبار :

تكون عينة الاختبار على شكل إسطوانة قطرها ٣ سم وارتفاعها ٣ سم وذلك بعد تجهيزها وقطعها من قطعة من الركام الكبير أبعادها ٨ × ٤ × ٤ سم .

(ج) تعريف : تحديد مقاومة الركام الكبير للاحتكاك بتعيين معامل مقاومته للاحتكاك وذلك من المعادلة الآتية :

$$\text{معامل مقاومة الركام للاحتكاك} = ٢٠ - \frac{\text{الفاقد في الوزن}}{٣}$$

حيث تكون قيمة الفاقد في الوزن هي متوسط وزن المفقود من تعريف الركام الكبير للاحتكاك طبقاً لما هو مبين فيما بعد .

(د) الأجهزة :

١ — مكنة اختبار للاحتكاك أشتمل على :

- قرص معدني يلف في مستوى أفقي حول محور رأسى .
- قوابض خاصة لتثبيت عينات الركام المختصرة تلف في مستوى أفقي في اتجاه عكس للقرص المعدني بشرط أن يكون محور العينة رأسيا مع جعل سطحها الأسفل مضبوطا بضبط معلوم على سطح مكنة الاختبار .
- قع مناسب لسكب الرمل باستمرار فوق القرص أمام كل قابض .
- ٢ — ميزان حساس .

(هـ) تحضير عينة الاختبار :

تشكل عينة الاختبار بالثقب والنشر والتجفيف من قطعة من الركام الكبير أبعادها حوالى $8 \times 4 \times 4$ سم وتجهز منها قطعتا اختبار لكل تجربة على هيئة أسطوانة قطرها $25 \pm 0,5$ مم وارتفاعها $25 \pm 1,0$ مم ويراعى أن يكون سطحها وجها مستويين ومتعامدين مع محورها وفي حالة وجود مستوى ضعف بالركام الكبير تجهز عينا اختبار احدهما محورها مواز لمستوى الضعف والاخرى محورها عمودى على هذا المستوى .

(و) مادة الاحتكاك :

تكون مادة الاحتكاك في هذه التجربة عبارة عن رمل جاف يمر من المنخل $0,6$ ويبقى على المنخل القياسى $0,45$ مم ويراعى ألا يكون هذا الرمل قد استعمل من قبل في هذه التجربة أو في أى تجربة أخرى .

(ز) طريقة إجراء الاختبار :

١ — تجفف قطعة الاختبار لمدة أربع ساعات في فرن مهيى درجة حرارته $100 - 110^{\circ}$.

٢ — تثبت قطعتا الاختبار في قابض المكنة ويوزن كل قابض على حدة وبه عينة الاختبار وليكن وزنه ١ .

٣ — تثبت القوابض في مكنة الاختبار على أن يكون سطح عينة الاختبار ملتصقا على قرص مكنة الاختبار بضبط قدره 1250 جم .

٤ — يدار قرص المكنة ألف دورة بسرعة من 28 إلى 30 دورة في الدقيقة على

أن يسكب الرمل باستمرار فوق القرص من القمع الموضوع أمام كل قطعة من قطعتي الاختبار .

٥ - يراعى أن يزال الرمل المستعمل بعد مروره من تحت قطعة الاختبار مباشرة حتى لا يستعمل مرة أخرى .

٦ - يوزن كل قابض وبه قطعة الاختبار بعد إتمام الدورات سالفة الذكر بالميزان الحساس وليكن وزنه ب .

٧ - يحسب الفاقد في وزن قطعة الاختبار نتيجة للاحتكاك (١ - ب) .
(ج) النتيجة :

$$\text{معامل مقاومة الركام للاحتكاك} = ٢٠ - \frac{\text{الفاقد في الوزن}}{٣}$$

$$= ٢٠ - \frac{(١ - ب)}{٣}$$

ملاحظة : تعمل هذه التجربة لمقارنة نوعين من الركام الكبير من وجهة المقاومة للاحتكاك ويعتبر الركام الاصل هو الذى له معامل احتكاك أكبر .

١٠ - مقاومة الركام الكبير للتشيم


(١) تعريف : تحدد مقاومة الركام الكبير للتشيم بتعيين معامل التشيم وهو النسبة المئوية بالوزن المارة من المنخل القياسى ٢,٥ مم (منخل رقم ٧) وذلك بعد ترميض عينة الاختبار لضغط قدره أربعون طناً بالطريقة المبينة فيما بعد .

(ب) الأجهزة :

١ - مكيال إسطوانى معدنى قطره الداخلى ١٢ سم وارتفاعه الداخلى ١٨ سم وبراعى أن يكون هذا المكيال ذا صلابة كافية تمكنه من الاحتفاظ بشكله تحت ظروف الاستعمال .

٢ - قضيب معدنى مستقيم لفرز قطاعه مستدير بقطر ١,٥ سم وطوله ٦٠ سم بطرف مدبب مستدير .

٣ - أسطوانة من الصلب مفتوحة الطرفين لها مكبس وقاعدة من الصلب كما بالشكل رقم (١ - ٥١) ويجب أن يكون السطح الداخلى للأسطوانة مخروطاً ومصدلاً .



شكل رقم (١ - ٥١) جهاز تعيين مقاومة الركام الكبير للتشبيح

- ٤ - ميزان حساس قدرته لا تقل عن ٣٠٠٠ جم وحساسيته ± 1 جرام .
 ٥ - منخلان قياسيان ١٦ مم ، ٩,٥١ مم .
 ٦ - مكينة اختبار الضغط تعطى ضغطاً قدره ٤ طنا بدقة في حدود ± 1 طن
 وبمعدل منتظم قدره ٤ طن في الدقيقة .

(ح) تحضير عينة الاختبار :

تحضر عينة الركام المستعملة في هذا الاختبار كالآتي :

- ١ - ينخل الركام على المنخلين القياسيين ١٦ مم ، ٩,٥١ مم على التعاقب ويستعمل الركام المار من المنخل ١٦ مم والمحبوز على المنخل ٩,٥١ مم في إجراء الاختبار .
- ٢ - يملأ المكيال إلى ثلثه بالركام المذكور وينز بقضيب الفلز ٣٥ مرة ثم توضع به كمية أخرى مماثلة من الركام وتنز ٣٥ مرة أخرى ثم يملأ المكيال لمستوى أعلى من سطحه وينز ٣٥ مرة ثم يزال الركام الزائد عن سعة المكيال بقسوية سطحه بقضيب الفلز . وتكون كمية الركام التي يحتويها المكيال حينئذ هي عينة الاختبار .
- ٣ - تجفف عينة الاختبار بتفريغها من المكيال في وعاء مسطح غير عميق يوضع

بعد ذلك في فرن مهوى درجة حرارته ١٠٠ - ١١٠ درجة مئوية لمدة ٤ ساعات ثم يبرد الركام وبوزن وليكن وزنه (١)

(د) طريقة إجراء الاختبار :

١ - توضع الاسطوانة الصلب المفتوحة في مكانها على القاعدة .

٢ - يوضع ركام عينة الاختبار في الاناء المذكور على ثلاث دفعات متساوية تقريباً وتوز كل دفعة ٢٥ مرة بواسطة قضيب الغز ثم يسوى سطح الركام في الاسطوانة ويوضع فوقه المكبس الصلب .

ويراعى عدم حشر المكبس في الاسطوانة وكذلك رفع ذراعيه قبل التحميل لاحتمال هبوطها واصطدامها بأعلى الاسطوانة في حالة الركام المش .

٣ - توضع الاسطوانة والقاعدة والمكبس بما تحويه من الركام في مكانه اختبار للضغط ثم يحمل المكبس تدريجياً بحمل معدله ٤ طن في الدقيقة حتى يصل حمل الضغط ٤٠ طناً ثم يرفع الحمل بعد ذلك .

٤ - يرفع الركام بعد ذلك من الاسطوانة وينخل على المنخل القياسى ٢,٨٢ مم يعين وزن الركام المار من هذا المنخل وليكن وزنه «ب» .

٥ - يعاد هذا الاختبار على عينة أخرى .

٦ - يجب مراعاة عدم فقد أية كمية من الركام الناعم في أية خطوة من خطوات الاختبار .

(هـ) النتيجة :

١ - يحسب لكل اختبار من الاختبارين المذكورين معامل التهشيم للركام الكبير كالآتي

$$\text{معامل التهشيم} = \frac{ب}{ا} \times ١٠٠$$

٢ - يكون معامل التهشيم للركام الكبير المختبر هو متوسط نتيجتى الاختبارين .