

# المَبَاتُ البَرَابِغ

## مواد البناء والحرايات

أوعية زجاجية معدة للتعبئة أو نقل البضائع

البند الجمركي : ١٠ / ٧٠

الرسوم الجمركية : ٢٠ % ، ٣٠ % ، ٥٠ % ، ٦٠ % ، ٧٠ %

رسوم الفحص : نصف قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٤٠ جنيها للطن

العبوات الزجاجية للمشروبات الغازية غير الكحولية

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٢ / ٥٥٨

المجال

تحدد هذه المواصفات القياسية الشروط الواجب توافرها في العبوات الزجاجية المستخدمة في تعبئة المشروبات الغازية غير الكحولية المستخدمة لعدة مرات .

طرق الاختبار

يتم إجراء الاختبارات طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٦٣ / ٣٥٢

\* \* \*

الأوعية الزجاجية لتعبئة المستحضرات الدوائية السائلة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٤ / ٤٤٥

المجال

تختص هذه المواصفات القياسية بالاشتراطات الواجب توافرها في الأوعية الزجاجية المستخدمة في تعبئة المستحضرات الدوائية السائلة التي تعطى عن طريق الفم، والتي تشمل الأشربة السائلة والمعلقات والأشربة الجافة التي يضاف إليها سوائل.

طرق الاختبار

يتم اختبار هذه الأوعية طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٣ / ٢٤٢٦

\* \* \*

• الأوعية الزجاجية لتعبئة النقط والقطرات الدوائية

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٤ / ٢٧٦٤ غير ملزمة

• طريقة أخذ العينات وشروط القبول والرفض للأوعية الزجاجية المستخدمة في تعبئة المستحضرات الدوائية.

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٣ / ٢٤٢٩ غير ملزمة

• تعيين السعة بالطريقة الوزنية للأوعية الزجاجية

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٣ / ٢٤٦٨ غير ملزمة

• طريقة تعيين المقاومة الكيميائية للأوعية الزجاجية المستخدمة في تعبئة المستحضرات الدوائية .

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٤٢٦ / ١٩٩٣ غير ملزمة

\* \* \*

الأوعية الزجاجية لتعبئة المستحضرات الدوائية الصلبة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٤٤٦ / ١٩٩٤

المجال

تختص هذه المواصفات القياسية بالاشتراطات الواجب توافرها في الأوعية الزجاجية المستخدمة في تعبئة المستحضرات الدوائية الصلبة التي تعطى عن طريق الفم وتشمل الأقراص والكبسولات والمساحيق والحبيبات الفوارة .

طرق الاختبار

الفحص الظاهري - يتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٤٢٩ / ١٩٩٣

فحص المقاومة الكيميائية - يتم طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٤٢٦ / ١٩٩٣ .

العبوات الزجاجية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٥٢ / ١٩٦٣ ( خواص عامة واختبارات )

المجال

تشمل هذه المواصفات القياسية الخواص الطبيعية العامة الواجب توافرها في العبوات الزجاجية ، وكذلك الاختبارات الطبيعية والكيميائية للزجاجات والبرطمانات وغيرها من العبوات المستخدمة في تعبئة المشروبات الغازية والكحولية والأغذية والألبان وما يماثلها، وكذلك الأدوية ومستحضرات الزينة . وتطبق هذه المواصفات القياسية على المنتجات المصنوعة من الزجاج العادي أي الذي أساس تركيبه أكاسيد السيليكون والصدسيوم والكالسيوم ، ولا تطبق على المنتجات الزجاجية المصنوعة من الزجاج المتعادل أو الحراري.

الاختبارات

فيما يلي أهم الاختبارات التي يجري بعضها أو كلها على العبوات الزجاجية طبقا لاحتياجات الاستعمال أو التوريد :

- الأبعاد والمقاسات
- مقاومة الصدمات الحرارية
- الضغط الهيدروستاتيكي الداخلي
- المقاومة الكيميائية
- تحمل الصدمات الميكانيكية
- الاختبار بالبولايسكوب

## العلامات المميزة

يكون من بين العلامات التي توضع على كل وحدة تم إنتاجها طبقا لهذه المواصفات القياسية ما يلي :

- الأرقام أو العلامات التي تحدد القالب ( الفورمة ) الذي استخدم في التشكيل .
- شهر وسنة التشغيل .
- علامة المنتج .
- علامة المطابقة التي تصدرها الهيئة المصرية للتوحيد القياسي .

\* \* \*

اختبار مقاومة الضغط الهيدروستاتيكي الداخلي للأوعية الزجاجية المستخدمة في تعبئة المستحضرات الدوائية .

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٤٧ / ١٩٩٢

\* \* \*

اختبار استقطاب الضوء للأوعية الزجاجية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٨١٦ / ١٩٩٣

\* \* \*

اختبار مقاومة الصدم للأوعية الزجاجية المستخدمة في تعبئة المستحضرات الدوائية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٤٢٣ / ١٩٩٣

\* \* \*

البرطمانات الزجاجية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٤٤ لسنة ١٩٩٢

المجال

تختص هذه المواصفات القياسية بالشروط الواجب توافرها في البرطمانات الزجاجية سعة ١٠٠٠ ، ٤٥٠ ، ٢٢٥ جم وغيرها المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية « المربي ، عسل النحل ، المخلاتات » وطرق الفحص والاختبار والخاصة بها .

مادة الصنع

تصنع البرطمانات من زجاج الفلنت الأبيض .

طرق الفحص والاختبار

١- اختبار السعة الكلية .

٢- مقاومة الصدمة الحرارية .

\* \* \*

الشروط العامة للعبوات الزجاجية المستخدمة في تعبئة المواد الغذائية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٤٥ / ١٩٩٢

\* \* \*

أواني وأدوات للاستعمال المنزلي « من خزف أو صيني أو زجاج »  
البند الجمركي : ١١/٦٩ ، ١٢ / ٦٩ ، ١٣ / ٧٠ ،  
الرسوم الجمركية : ٧٠ %  
رسوم الفحص : قرش لكل كجم من الرسالة  
المادة ٧٦ : ١٠٠ جنيه للطن

أدوات المائدة من الصيني والخزف الحجري  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٩٢٣ لسنة ١٩٩٤ : ( ملزمة )

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بأدوات المائدة من الصيني والخزف الحجري،  
والمستخدمة في الطعام أو الشراب والتي منها الأكواب والفناجين والأطباق وأدوات  
القهوة وأدوات الشاي والصحون والأباريق والسطوانات ، وتطبق هذه المواصفة على  
أدوات المائدة للفنادق وللإستخدام اليومي العادي وذات الإستخدام الخفيف .

## طرق الفحص والاختبارات

يتبع في فحص واختبار أدوات المائدة من الصيني والخزف الحجري الطرق  
المنصوص عليها في المواصفة القياسية رقم ٩٤٤ والخاصة بطرق اختبار أدوات  
المائدة الخزفية .

## العلامة التجارية والتعبئة

- يوضع على قاع كل قطعة اسم المصنع وعلامته التجارية .
- يوضع على الصناديق المعبأ بها هذه الأدوات البيانات التالية :  
اسم المصنع وعلامته التجارية .  
بلد المنشأ .

نوع المنتج ( صيني ، خزف حجري ، أدوات مائدة للفنادق ، أدوات مائدة  
للإستخدام العادي ، أدوات مائدة تتحمل الغسيل أوتوماتيكي ، أدوات مائدة  
للإستعمال الخفيف ) .

\* \* \*

## الأدوات الزجاجية للمائدة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٨٦٩ / ١٩٩٠

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الفنية وطرق أخذ العينات  
والاختبارات الخاصة بالأدوات الزجاجية للمائدة والمستعملة في الطعام والشراب .

## التعاريف

الأدوات الزجاجية للمائدة :  
تشمل الأقداح والكؤوس والأباريق والأطباق والأكواب ( للشراب المرطب ،  
للشراب الساخن ) .

## الاشتراطات الفنية

### (١) جودة التصنيع

تكون الأدوات الزجاجية للمائدة مستوية ناعمة السطح ، متجانسة اللون ( إلا في حالة الأدوات الملونة والمزخرفة ) ، ذات حافة ناعمة منتظمة التشطيب ، خالية بقدر الإمكان من التشوهات ، الفقاعات الهوائية ، الأحجار ، الأبخال أو الخيوط ، العقد الزجاجية أو التضليع .

تكون الأدوات الزجاجية للمائدة جيدة التشكيل بحيث تكون مستقرة تماما عند وضعها فوق السطح الأفقي .

### (٢) التفاوت

يكون التفاوت المسموح به في التخانة كما هو موضح بالجدول التالي :

التفاوت المسموح به	التخانة ( مم )
+ أو - ٣٣ %	حتى ٢ مم
+ أو - ٢٥ %	أكبر من ٢ مم حتى ٣ مم
+ أو - ٢٠ %	أكبر من ٣ مم

ويكون التفاوت المسموح به في السعة الاسمية كما هو موضح بالجدول التالي:

التفاوت المسموح به	الاستخدام
+ أو - ٥ %	الأفلاج
+ أو - ١٠ %	الأباريق

(١) في حالة وجود يد في أدوات الزجاجية فيجب أن تصنع هذه اليد أثناء صهر الجسم الأصلي ، وتكون من نفس نوعية الزجاج المكون للجسم .

(٢) في حالة وجود ساكب في الأواني الزجاجية ، ويجب أن يكون مشكل بطريقة جيدة كما يمكن صب السائل منه بشكل انسيابي منتظم دون أن يعلق جزء من السائل بالسطح الخارجي للإناء .

(٣) تجتاز أدوات المائدة اختبار الصدم الحراري

(٤) تجتاز أدوات المائدة اختبار القلوية

### اختبار الصدم الحراري

أساس الطريقة :

تعتمد هذه الطريقة على تعريض أدوات المائدة لتغير مفاجئ في درجة الحرارة، ثم فحصها للكشف عن وجود أي شروخ أو كسور .

## اختبار تعيين القلوية

يجتاز الزجاج شروط الاختبار إذا لم تزد عدد المليمترات من حامض الهيدروكلوريك المستخدم في معايرة القلوية عن ٥ مل .

## العلامات المميزة

يميز كل صنف بعلامة واضحة أسفل القطعة ( بالقاعدة ) لا تمحى عليها اسم الشركة .

وتميز كل عبوة بالبيانات التالية :

(١) اسم الشركة المنتجة

(٢) شعار صنع في مصر

(٣) عدد الوحدات

(٤) اسم المنتج

يتم التعبئة حسب الاتفاق بين البائع والمشتري كما يتم تطبيق المواصفة القياسية رقم ٢٠٦٠ / ٩١ على الأدوات المصنعة من الزجاج والتي تلامس الأطعمة والمشروبات ( الحدود المسموح بها من الرصاص والكاديوم ) ويجري هذا الاختبار في معامل وزارة الصحة .

\* \* \*

## زجاج الكريستال

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٧٧ / ١٩٩٢

### المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في التركيب والخواص الطبيعية لزجاج الكريستال كما تشمل طرق الفحص والاختبار .

### التعاريف

زجاج الكريستال : يطلق لفظ الكريستال على الزجاج الذي يتميز ببيروق خاص وشفافية عالية ومعامل انكسار ضوئي عالي ، ويستخدم هذا الزجاج في صناعة بعض الأدوات المنزلية مثل أدوات الزينة والمائدة .

وينقسم زجاج الكريستال إلى :

(١) نوع رقم ( ١ )

كريستال زجاجي فاخر لا تقل نسبة أكسيد الرصاص فيه عن ٣٠ %

(٢) نوع رقم ( ٢ )

كريستال زجاجي ممتاز لا تقل نسبة أكسيد الرصاص فيه عن ٢٤ % .

(٣) نوع رقم ( ٣ )

كريستال زجاجي مضغوط لا تقل نسبة أكسيد الرصاص فيه عن ١٨ % وينتج

بطريقة الكبس .

#### (٤) نوع رقم (٤)

كريستال زجاجي عادي (١) ( كريستالين ) لا تقل فيه نسبة مجموع أكاسيد الزنك والباريوم والرصاص واليوتاسيوم مجتمعة أو منفردة عن ١٠ % .

#### (٥) نوع رقم (٥)

كريستال زجاجي عادي ( ٢ ) ( كريستالين ) لا تقل فيه نسبة مجموع أكاسيد الباريوم والرصاص واليوتاسيوم مجتمعة أو منفردة عن ١٠ % .

النوع	نسبة الأكسيد المعدنية	الكثافة النسبية	معامل الانكسار
نوع رقم (١)	لا يقل نسبة الرصاص عن ٣٠ %	لا تقل عن ٣	لا يقل عن ١,٥٤٥
نوع رقم (٢)	لا يقل نسبة الرصاص عن ٢٤ %	لا تقل عن ٢,٠٩	لا يقل عن ١,٥٤٥
نوع رقم (٣)	لا يقل نسبة الرصاص عن ١٨ %	لا تقل عن ٢,٠٧	-----
نوع رقم (٤)	أكسيد زنك ، أكسيد باريوم ، أكسيد رصاص ، أكسيد يوتاسيوم مجتمعة أو منفردة لا تقل عن ١٠ %	لا تقل عن ٢,٠٤٥	لا تقل عن ١,٥٢
نوع رقم (٥)	أكسيد باريوم ، أكسيد رصاص ، أكسيد يوتاسيوم مجتمعة أو منفردة لا تقل عن ١٠ %	لا تقل عن ٢,٠٤	-----

#### الاختبارات :

#### (١) الاختبارات الكيميائية

- تقدير نسبة أكسيد الباريوم وأكسيد الرصاص
- تقدير نسبة أكسيد الزنك ( الخارصين )
- تقدير نسبة أكسيد اليوتاسيوم

#### حدود التجاوز المسموح به في التركيب الكيميائي :

- حدود التجاوز المسموح به في التركيب الكيميائي للكريستال .  
يجب ألا تقل نسبة أكسيد الرصاص المسموح به في أنواع زجاج الكريستال عن ٠,٣ عن القيم المحددة في الجدول ، فإذا اتضح بالتحليل الكيميائي أن نسبة أكسيد الرصاص تقل عن هذه النسب فيؤخذ متوسط ثلاثة تحليلات على الأقل ، فإذا كان متوسط هذه القيم هو ٢٩,٧ % ، ٣٣,٧ % ، ١٧,٧ % فتعتبر العينة مقبولة ومطابقة للأصناف المحددة في هذا البند .

- حدود التجاوز المسموح به في التركيب الكيميائي للكريستالين :  
يجب ألا تقل نسبة أكسيد الرصاص في أنواع الكريستالين عن ٠,٣ عن القيم المحددة في الجدول ، فإذا اتضح بالتحليل الكيميائي أن نسبة أكسيد الرصاص

تقل عن هذه النسب فيؤخذ متوسط ثلاثة تحليلات على الأقل ، فإذا كان متوسط هذه القيم (٩٠٨) فتعتبر العينة مقبولة ومطابقة لفحص الكريستالين الموضحة بالجدول .

## (٢) الاختبارات الطبيعية

- تعيين الكثافة النسبية
- تعيين معامل الانكسار الضوئي
- تعيين الصلادة الدقيقة

## العلامات المميزة

### • النوع رقم ( ١ ) كريستال زجاجي فاخر

يميز هذا النوع بوضع علامة دائرية الشكل ملصقة على المنتج لا يقل قطرها عن ١ سم ، وتكون باللون الذهبي ويكتب داخلها رقم ٣٠ بصورة واضحة ، ويجوز كتابته حفرا على المنتج مع وجود الملصق .

### • النوع رقم ( ٢ ) كريستال زجاجي ممتاز

يميز هذا النوع بوضع علامة دائرية الشكل ملصقة على المنتج لا يقل قطرها عن ١ سم ، وتكون باللون الأخضر ويكتب بداخلها رقم ٢٤ بصورة واضحة ، ويجوز كتابته حفرا على المنتج مع وجود الملصق .

### • النوع رقم ( ٣ ) كريستال زجاجي مضغوط

يميز هذا النوع بوضع علامة دائرية الشكل ملصقة على المنتج لا يقل قطرها عن ١ سم ، وتكون باللون الأحمر ويكتب بداخلها رقم ١٨ بصورة واضحة ، ويجوز كتابته حفرا على المنتج مع وجود الملصق .

### • النوع رقم ( ٤ ) كريستال زجاجي عادي ( ١ ) ( كريستالين )

يميز هذا النوع بوضع علامة مثلثة الشكل ملصقة على المنتج ذات أضلاع متساوية ألا يقل طول الضلع عن ( ١ سم ) ، وتكون باللون الفضي يكتب بداخلها رقم ١٠ بصورة واضحة ، ويجوز كتابته حفرا على المنتج مع وجود الملصق .

### • النوع رقم ( ٥ ) كريستال زجاجي عادي ( ٢ ) ( كريستالين )

يميز هذا النوع بوضع علامة مثلثة الشكل ملصقة على المنتج ذات أضلاع متساوية على ألا يقل طول الضلع عن ١ سم، وتكون باللون الأزرق ويكتب بداخلها رقم ٥ بصورة واضحة ويجوز كتابته حفرا على المنتج مع وجود الملصق .

وفي حالة تعذر وضع هذه العلامات على وحدات المنتج التي تقل أبعادها عن ٣ سم فلا بد من وضع هذه العلامات على العبوة المغلفة لهذه الوحدات ، بحيث لا يمكن نزعها أو تقليدها ، وفي كل الحالات يجب أن يذكر اسم المصنع المنتج بصورة واضحة .

## طرق اختبار أدوات المائدة الخزفية

المواصفة القياسية المصرية ٩٤٤ / ١٩٧٧

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بطرق اختبار أدوات المائدة الخزفية وتشتمل على الآتي :

١- امتصاص الماء

يجب ألا تزيد درجة امتصاص الماء على الآتي :

١ % في حالة البورسلين

٥ % في حالة الصيني

١٦ % في حالة الفخار

١٨ % في حالة الفخار العادي

٢- البريق

تقارن درجة بريق العينة بعينة متفق عليها بين البائع والمشتري ( حسب مجال الاستخدام ) .

٣- مقاومة الكيماويات

يجب ألا تتأثر العينات بالكيماويات .

٤- درجة ذوبان الرصاص والكاديوم

يرجع إلى المواصفة القياسية المصرية الملزمة ٢٠٦٠ / ١٩٩١

٥- مقاومة التبقع والحرق

يجب عدم وجود أي بقع على لعينات المفحوصة في ضوء النهار العادي مع تجنب ضوء الشمس المباشر .

٦- مقاومة الزخارف لتأثير المنظفات الصناعية

لا يسمح بإزالة أي جزء من اللون على قطعة القماش كما لا يسمح بأي تغيير في درجة البريق للمنتج .

٧- مقاومة الطلاء للتشقق

- باستخدام الأوتوكلاف .

- باستخدام الصدم الحراري .

يجب عدم ظهور أي تشققات .

٨- التمدد الحراري

٩- مقاومة الصدم الحراري

انظر مقاومة الطلاء للتشقق باستخدام الصدم الحراري .

١٠- درجة صلادة الطلاء

١١- مقاومة الضغط

١٢- مقاومة الكسر عند الانحناء

١٣- مقاومة الصدم الميكانيكي

\* \* \*

الحدود المسموح بها من الرصاص والكاديوم المستخلص من الأدوات  
المصنوعة من الزجاج والخزف والتي تلامس الأطعمة والمشروبات .  
المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩١/٢٠٦٠

## المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية المصرية الحدود القصوى المسموح بها من  
الرصاص والكاديوم والتي تسرب من الأوعية والأدوات المصنوعة من الزجاج  
وسيراميك الزجاج والخزف، أو المطلية بالمينا عند استخدامها في تجهيز أو  
تحضير أو تقديم أو تعبئة أو تخزين الأطعمة والمشروبات .  
كما تشمل هذه المواصفة : طريقة الاختبار لتعيين هذه الحدود .

ملحوظة ١ :

لا تنطبق هذه الطريقة على الأوعية الزجاجية المصنوعة من زجاج الجير  
الصودي أو البوروسليكات أو سيراميك الزجاج غير المزجج أو غير الخزف .  
ملحوظة ٢ :

تحدد هذه المواصفة أيضا طريقة اختبار حافة أواني الشرب التي تلامس الشفاه،  
ويمكن الاستغناء عن هذا الاختبار إذا كان واضحا أن سطح الحافة يتكون من نفس  
مادة السطح الداخلي للإناء ويخلو من النقوش على مسافة ٢٠ مم من حافة الوعاء .

الحدود المسموح بها من الأوعية :

الحدود	نوع الأوعية
١٠٧ مج / ديسمتر ٢ كحد أقصى	الأوعية المسطحة
١٠٧ مج / ديسمتر ٢ كحد أقصى	الرصاص الكاديوم
٢٠٥ مج لتر كحد أقصى	الأوعية المجوفة الكبيرة
٢٠٥ مج لتر كحد أقصى	الرصاص الكاديوم
٥٠٠ مج لتر كحد أقصى	الأوعية المجوفة الصغيرة
٥٠٥ مج لتر كحد أقصى	الرصاص الكاديوم

الحدود المسموح بها من حافة الشرب

الرصاص : ٢٠٠ مليجرام / وعاء ( حد أقصى )

الكاديوم : ٥٠٢ مليجرام / وعاء ( حد أقصى )

\* \* \*

مساحيق أو حبيبات من مواد شاحذة طبيعية أو اصطناعية على  
حوامل ( السنفرة )

البند الجمركي	: من ٦٨ / ٥
الرسوم الجمركية	: ٣٠ % ، ٤٠ %
رسوم الفحص	: قرش واحد / كجم من الرسالة
المادة ٧٦	: ٢٠ جنيها للطن

أفرخ وشرائط السنفرة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٧٤ / ١٩٩٠

المجال

تشمل هذه المواصفة القياسية الاحتياجات من السنفرة الشائعة للاستعمال الجاف و لتشمل الاستعمال الرطب» على شكل أفرخ - لفات - سيور أو حزمة - أقراص وأشكال خاصة مصنعة من الورق أو القماش ومستخدمها أيا من المواد الحاكة التالية :

- ١ - زجاج
- ٢ - فلنت
- ٣ - أكسيد ألومنيوم صناعي
- ٤ - كريد السليكون

الاختبارات

- ١- تقدير النسبة المئوية للرطوبة : يجب ألا تزيد نسبة الرطوبة على ١٠ %
- ٢- اختبار الانثائية : يجب ألا تحدث شروخ في فرخ السنفرة أثناء إجراء الاختبارات .
- ٣- اختبار مقاومة الشد أو ورق وقماش السنفرة : يجب ألا تقل النتائج عن الحدود الواردة في البند رقم ١ / ٤ ، ٢ / ٤ بالمواصفة
- ٤- اختبار الاستطالة : يجب ألا تقل النتائج عن الحدود الواردة في البند رقم ١ / ٤ ، ٢ / ٤ بالمواصفة .
- ٥- طريقة اختبار التركيب .

\* \* \*

طرق تقدير مقاومة الشد والاستطالة للأقمشة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٣٥ / ١٩٦٢ غير ملزمة

المجال

تشتمل هذه المواصفات على الطرق القياسية التالية لتقدير مقاومة الشد والاستطالة لمختلف أنواع الأقمشة :

(١) طريقة الشد على جزء من عينة الاختبار .

(٢) طريقة الشريط المنسل .

(٣) طريقة الشريط غير المنسل .

ويمكن إجراء أي من الطرق السابقة بأحد المكنات التالية :

(١) مكنة ذات معدل ثابت للحمل

(٢) مكنة ذات معدل ثابت للاستطالة

(٣) مكنة ذات معدل ثابت للسرعة

\* \* \*

طريقة تقدير مقاومة الشد والاستطالة للأقمشة المنسوجة ( طريقة الشريط )

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٥٠٦ / ١٩٨١ غير الملزمة

المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بتحديد الشد القاطع والاستطالة عند القطع للأقمشة المنسوجة بطريقة الشريط ( ما عدا الأقمشة المطاطية ) مع توحيد زمن القطع .

\* \* \*

السمات العامة للمنتجات الحاكة المترابطة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٢٦ / ١٩٩٠ غير ملزمة

المجال

تتضمن هذه المواصفة القياسية السمات العامة للمنتجات الحاكة المترابطة عموماً فيما عدا المنتجات الحاكة الماسية وتشمل :

(١) تسمية المنتجات الحاكة المترابطة من حيث الشكل والحجم والخواص الفنية.

(٢) حدود الأبعاد الاسمية " الأقطار الخارجية والتخانات والثقوب " .

(٣) الرموز المستعملة في الجانيبات ( البروفيلات ) الخاصة بالتجليخ العذلة غير

الأسطوانية أما الأبعاد القياسية لكل صنف من هذه المنتجات والتجاوزات

المسموح بها في الأبعاد فتختص بها المواصفة القياسية رقم ٦٢٧ الخاصة

بأبعاد عجلات التجليخ .

البيانات المطلوبة

تشمل البيانات خصائص المواد الحاكة المترابطة عند التوريد ويظهر على العجلة أو البطاقة المرفقة ما يلي :

- عبارة صنع في مصر

- اسم الصانع أو علامته التجارية

- المواصفات الكاملة للحجر (المادة الحاكة - حجم الحبيبات - المادة الرابطة

- درجة الصلادة ) .

- أقصى سرعة محيطية ( متر / ثانية )

- الأبعاد الرئيسية ( ملليمتر )

\* \* \*

كما يوجد عدة مواصفات عالمية لصنف السفرة وهي كما يلي :

Jis R 6111 / 1998

( Artificial abrasives )

\* \* \*

Jis R 6001 / 1973

( Abrasive Grain Sizes )

\* \* \*

Jis R 6255 / 1999

( Abrasive discs )

\* \* \*

Jis R 6251 / 1994

Abrasive cloths

\* \* \*

Jis R 6252 / 1999

Abrasive Papers

\* \* \*

JIS R 6253 / 1999

Waterproof abrasive papers

البيانات المطلوب تدوينها على الصنفرة

على الأفرخ والأقراص

• الرمز ( نوع المادة الحاكة )

• درجة الخشونة

• اسم المنتج أو العلامة التجارية

على العبوات

• الرمز ( نوع المادة الحاكة )

• درجة الخشونة

• الأبعاد ( الطول والعرض بالنسبة للأفرخ ) أو القطر الخارجي والداخلي ( إن

وجد ) بالنسبة للأقراص

• اسم المنتج أو علامته التجارية

## ملاحظة هامة

تلاحظ مما سبق وجود العديد من المواصفات اليابانية للسفرة لذلك يجب توخي الحذر في اختيار النوعية المناسبة للفحص عليها .

\* \* \*

ISO 3017 /1981

Abrasive discs, dimension and tolerances —Designation -  
Selection of disc outside diameter / center hole diameter  
combinations .

\* \* \*

ISO 2235 / 1993

Abrasive sheets, Dimensions , tolerances and designation

\* \* \*

ISO 603 (parts 1 to 16) : 1999

\* \* \*

ISO R 6257 / 1999

Cylindrical abrasive sleeves Designation and dimensions

\* \* \*

JIS C 2315 / 1984

Vulcanized Fiber Sheet

\* \* \*

JIS R 6001 / 1973

Abrasive Grain Sizes

\* \* \*

زجاج مسطح ، زجاج ومرايا مهياً لوسائل النقل

البند الجمركي : من ٣/٧٠ - من ٤/٧٠ - من ٥/٧٠ - من ٦/٧٠

من ٧/٧٠ - من ٨/٧٠ - من ٩/٧٠ - من ٨/٨٧

الرسوم الجمركية : الزجاج ٢٠ % ، ٣٠ % ، ٤٠ % ، ٥٠ %

المرايا ٧٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كجم من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٥ جنيها للطن

# الزجاج المسطح ألواح الزجاج المسطح المسحوب

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٥٣ لسنة ٢٠٠٢ الجزء الأول

## المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في ألواح الزجاج المسطح المسحوب المستخدم في أغراض المباني، وتطبق هذه المواصفة على ألواح الزجاج المنتجة على شكل مستطيلات في دفعات، ولا تطبق هذه المواصفة على الزجاج المعد للاستخدام النهائي .

## طرق الفحص والاختبار

تتبع في فحص واختبار الزجاج المواصفة القياسية البريطانية الأوروبية

EN 572 - BS - 4

EN 572 - BS - 4 : 1995

Basic Soda Lime Silicate -glass product Part 4 :Drawn  
sheet glass

## العلامات التجارية

تكتب البيانات التالية باللغة العربية وبصورة واضحة في بطاقات البيانات الخاص بالزجاج وبمستندات التوريد :

- ١- النوع
- ٢- الرتبة
- ٣- ملون / غير ملون
- ٤- شفاف / شبه شفاف
- ٥- السمك الاسمي
- ٦- الطول الاسمي والعرض الاسمي ( مم )
- ٧- رقم المواصفة التي تم على أساسها الإنتاج
- ٨- بلد المنشأ

\* \* \*

## الزجاج المسطح المصنع بطريقة الطفو

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٥٣ / ٢٠٠٣ ج ٢

## المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية الأبعاد وأدنى متطلبات الجودة التي ينبغي توافرها في ألواح الزجاج المسطح المصنع بطريقة الطفو المستخدم غالبا في أغراض المباني، وتطبق هذه المواصفة على ألواح الزجاج المنتجة على شكل مستطيلات في دفعات، ولا تطبق هذه المواصفة على الزجاج المعد للاستخدام النهائي .

## طرق الفحص والاختبار

تتبع في فحص واختبار الزجاج المواصفات القياسية البريطانية الأوروبية رقم ٥٧٢ الجزء الأول / ١٩٩٥ ، والجزء الثاني / ١٩٩٤ .

### العلامات التجارية

تكتب البيانات التالية باللغة العربية وبصورة واضحة في بطاقات البيانات الخاصة بالزجاج وبمستندات التوريد :

- ١- النوع
- ٢- الرتبة
- ٣- ملون / غير ملون
- ٤- شفاف / شبه شفاف
- ٥- السمك الاسمي
- ٦- الطول الاسمي والعرض الاسمي ( مم )
- ٧- رقم المواصفة التي تم على أساسها الإنتاج
- ٨- بلد المنشأ

\* \* \*

### الزجاج المسطح المسلح

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٥٣ / ٢٠٠٣ ج ٣

### المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية الأبعاد وأدنى متطلبات الجودة التي ينبغي توافرها في ألواح الزجاج المسطح المسلح المستخدم غالبا في أغراض المباني ، وتطبق هذه المواصفة على ألواح الزجاج المنتجة على شكل مستطيلات في دفعات ، ولا تسري على مقاسات الزجاج المقطع للاستخدام النهائي .

### طرق الفحص والاختبار

- قياس السمك
- عيوب موضوعية وعيوب خطية / ممتدة
- عيوب النقش وعيوب السمك

### العلامات التجارية

تكتب البيانات التالية باللغة العربية وبصورة واضحة في بطاقات البيانات الخاصة بالزجاج وبمستندات التوريد :

- ١- النوع
- ٢- الرتبة
- ٣- ملون / غير ملون

٤- شفاف / شبة شفاف

٥- السمك الاسمي

٦- الطول الاسمي والعرض الاسمي ( مم )

٧- رقم المواصفة التي تم على أساسها الإنتاج

٨- بلد المنشأ

\* \* \*

## زجاج الأمان :

البند الجمركي : ٧/٧٠

الرسوم الجمركية : ٤٠% ، ٥٠%

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٤٠ جنيها للطن

زجاج الأمان المستخدم في المركبات

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٥٤/١٩٩٣ ( ملزمة )

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الواجب توافرها في زجاج الأمان المستخدم في المركبات مثل السيارات والأوتوبيسات والموتوسيكلات والجرارات الزراعية وتشمل :

(١) زجاج الأمان متعدد الطبقات .

(٢) زجاج الأمان المقسى بالمعالجة الحرارية .

(٣) زجاج الأمان المقسى بالمعالجة الحرارية متعدد المناطق .

## التعريف

### (١) زجاج الأمان

يقصد به الزجاج الذي ينتج عن تكسيه أجزاء زجاجية لا تسبب للمستخدم جروحا خطيرة كتلك التي تحدث عن تكسر الزجاج العادي .

### (٢) زجاج الأمان متعدد الطبقات

هو الزجاج المكون من لوحين أو أكثر من الزجاج تم لصقها بطبقة أو أكثر من البلاستيك الشفاف تمنع تناثره عند تعرضه للكسر .

### (٣) زجاج الأمان المقسى بالمعالجة الحرارية

هو زجاج يعالج بالتسخين ثم بالتبريد المفاجئ بطريقة محددة ليكتسب مقاومة للصدمات الحرارية والميكانيكية الزجاجية عند تعرضه للكسر .

## (٤) زجاج الأمان المقسى بالمعالجة الحرارية متعدد المناطق

هو زجاج يعالج بالتسخين ثم بالتبريد المفاجئ بطريقة محددة ليكتسب مقاومة للصدمات الحرارية والميكانيكية ، ولتحسين حاله الأجزاء الزجاجية عند تعرضه للكسر، وتختلف طريقة المعالجة الحرارية من منطقة لأخرى بلوح الزجاج ، بحيث إذا تعرض للكسر تسمح حاله المنطقة أمام السائق بعد الكسر بالرؤية حتى يتمكن من إيقاف المركبة، ويستخدم هذا النوع للزجاج الأمامي بالمركبة.

## التشوه البصري

هو التغيير في أبعاد الصورة المرئية من خلال اللوح الزجاجي عن الصورة الطبيعية ؛ نتيجة عدم انتظام السمك أو اختلاف في انحناء سطح اللوح الزجاجي .

## (٥) الصورة الثانوية

هي صورة خيالية غير حقيقية ترى عادة ليلا حيثما يكون الجسم المرئي شديد الإضاءة بالنسبة لما حوله مثل الأنوار الأمامية لمركبة مقربة .

ويسمح بتجاوز في الزجاج الأمامي قدره + أو - ٢ مم وبالنسبة للنوافذ الأخرى يسمح بتجاوز قدره + أو - ٤ مم بالنسبة لكل من الزجاج المقسى بالمعالجة الحرارية والزجاج المقسى بالمعالجة الحرارية متعدد المناطق .

## المتطلبات البصرية

### (١) نفاذية الضوء المنتظمة ( الشفافية )

لا تقل نفاذية الضوء المنتظمة خلال زجاج الأمان ( الشفافية ) عن ٧٥ ٪ للزجاج الأمامي للمركبة ، ولا تقل عن ٧٠ ٪ للنوافذ الأخرى ما لم يكن الزجاج المستخدم ملونا ، وتحدد درجات شفافية أخرى لزجاج الأمان المستخدم لأغراض خاصة مثل زجاج سيارات الإسعاف .

### (٢) التشوه البصري

لا تزيد القيمة القصوى للتشوه البصري في مجال الرؤية المباشرة عن ٢ دقيقة زاوية للزجاج الأمامي .

### (٣) انفصال الصورة الثانوية

لا يزيد الفرق بين الصورتين الثانوية والابتدائية عن ١٥ دقيقة زاوية للزجاج الأمامي .

لم تصدر الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي المواصفات الخاصة بطرق قياس البنود الثلاثة السابقة حتى تاريخه .

## طرق الاختبار

الجدول التالي يوضح أنواع الزجاج وطرق الاختبار الخاصة بكل نوع :

نوع الزجاج	الاختبارات البصرية	الاختبارات الميكانيكية	اختبارات مقاومة الظروف المحيطة
متعدد الطبقات أمامي	النفاذ المنتظمة للضوء	صدم كرة تزن ٢٢٦٠ جم	مقاومة درجات الحرارة العالية
	التشوه البصري	صدم كرة تزن ٢٢٧ جم	مقاومة الرطوبة
	اتصال الصورة الثانوية	صدم الرأس	مقاومة الإشعاع
متعدد الطبقات للنوافذ الأخرى	النفاذ المنتظمة للضوء	صدم كرة تزن ٢٢٧ جم	مقاومة درجات الحرارة العالية مقاومة الرطوبة مقاومة الإشعاع
	النفاذ المنتظمة للضوء التشوه البصري اتصال الصورة الثانوية	صدم كرة تزن ٢٢٧ جم اختبار الكسر صدم الرأس	
مقسى بالمعالجة الحرارية - أمامي	النفاذ المنتظمة للضوء التشوه البصري اتصال الصورة الثانوية	صدم كرة تزن ٢٢٧ جم اختبار الكسر صدم الرأس	
مقسى بالمعالجة الحرارية - النوافذ الأخرى	النفاذ المنتظمة للضوء	صدم كرة تزن ٢٢٧ جم اختبار الكسر	
مقسى بالمعالجة الحرارية متعدد المناطق	النفاذ المنتظمة للضوء التشوه البصري اتصال الصورة الثانوية	صدم كرة تزن ٢٢٧ جم اختبار الكسر صدم الرأس	

### البيانات الإيضاحية

يكتب على كل لوح من زجاج الأمان بخط واضح تصعب إزالته وفي مكان ظاهر البيانات التالية باللغة العربية أو العربية والإنجليزية :

- (١) اسم المصنع أو علامته التجارية
- (٢) عبارة زجاج أمامي متعدد الطبقات ( أ ط ) أو زجاج أمامي مقسى بالمعالجة الحرارية ( أ م ) .
- (٣) عبارة متعدد الطبقات ( في حالة النوافذ الأخرى بالمركبة ) ( ن ط ) أو زجاج مقسى بالمعالجة الحرارية ( في حالة النوافذ الأخرى بالمركبة ) ( ن م ) .
- (٤) عبارة صنع في مصر أو بلد المنشأ .

\* \* \*

## زجاج الأمان المستخدم في المباني

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٤٨ / ١٩٩١

### المجال

تختص هذه المواصفات القياسية بالاشتراطات الواجب توافرها في زجاج الأمان المستعمل في المباني ويشمل الأنواع الآتية :

- (١) زجاج الأمان المقسى .
- (٢) زجاج الأمان متعدد الطبقات .
- (٣) زجاج الأمان المدعم بشبكة من السلك .

### التعاريف

#### (١) زجاج الأمان

يقصد به الزجاج الذي ينتج عن تكسره أجزاء زجاجية لا تسبب للمستخدم جروحا خطيرة كتلك التي تحدث عند تكسر الزجاج العادي .

#### (٢) زجاج الأمان المقسى

يقصد به الزجاج المقوى بالمعالجة الحرارية ( بالتسخين ثم التبريد المفاجئ) أو بالمعالجة الكيماوية مما يكسبه مقاومة للصدمات الميكانيكية والحرارية وهو نوعان :

- ١- النوع المقسى من الزجاج المسطح المصقول .
  - ٢- النوع المقسى من الزجاج المسطح العادي .
- وينتج هذا الزجاج بالمقاسات المطلوبة حيث إنه لا يمكن قطع أو تشكيل الزجاج بعد المعالجة .

#### (٣) زجاج الأمان متعدد الطبقات

هو الزجاج المكون من لوحين أو أكثر من الزجاج تم لصقهم بطبقة أو أكثر من البلاستيك الشفاف .

وهناك نوع خاص من هذا الزجاج ينتج بلصق طبقة رقيقة من البلاستيك على لوح الزجاج .

#### (٤) زجاج الأمان المدعم بشبكة من السلك

يتكون من طبقة من الزجاج بداخلها شبكة من السلك ( شبكة على هيئة أشكال هندسية مربعة أو مسدسة لا يزيد طول الضلع فيها على ٢٠ مم ولا تقل تخانة السلك عن ٠,٥ مم ) وعند تكسر الزجاج تقوم الشبكة بإبقاء الأجزاء المكسورة مكانها فلا تتطاير شظايا الزجاج .

#### (٥) ارتفاع الإسقاط

هو الارتفاع الرأسي من الخط المركزي الأفقي لأكبر قطر للجسم الصادم عند تركه حرا إلى خط مركزي أفقي مماثل عندما يكون الجسم الصادم ساكنا فسي الوضع الرأسي .

## (٦) زجاج شفاف

زجاج يسمح بمرور الضوء بحيث تكون الرؤية واضحة من خلاله .

## (٧) زجاج نصف شفاف

زجاج لا يسمح بمرور كل الضوء الساقط عليه بل يشتت بعضه ، وتختلف درجة وضوح المرئيات خلاله باختلاف أنواعه وهو يكتسب هذه الخاصية بمعالجة سطح الزجاج الرائق إما بطبع نموذج عليه أو سعفه بالرمال أو بالحامض أو بوسائل أخرى .

### التقسيم

الرتب / ارتفاع السقوط	٣٠٥ مم	٤٥٧ مم	١٢١٩ مم
أ	لا ينكسر أو ينكسر بأمان	لا ينكسر أو ينكسر بأمان	لا ينكسر أو ينكسر بأمان
ب	لا ينكسر أو ينكسر بأمان	لا ينكسر أو ينكسر بأمان	غير مطلوب
ج	لا ينكسر أو ينكسر بأمان	غير مطلوب	غير مطلوب

التخانات والتفاوتات المسموح بها  
أولاً : زجاج الأمان المقسى

التخانة الاسمية مم	التفاوت في التخانة مم	الحد الأقصى للأبعاد الشائعة مم
٤	+ أو - ٣	١٢٠٠ X ٢٠٠٠
٥	+ أو - ٣	١٢٢٠ X ٢٠٠٠
٦	+ أو - ٣	١٥٠٠ X ٢٦٠٠
٨	+ أو - ٦	١٥٢٠ X ٣٩٥٠
١٠	+ أو - ٦	١٥٢٠ X ٣٩٥٠
١٢	+ أو - ٨	٢٥٠٠ X ٣٦٠٠
١٥	+ أو - ٨	١٥٢٠ X ٣٩٥٠
		٢٤١٠ X ٣٦٠٠
١٩	+ أو - ١,٢	١٥٢٠ X ٣٩٥٠
		٢٤١٠ X ٣٦٠٠

## ثانيا : زجاج الأمان متعدد الطبقات

التفاوت في التخانة مم	التخانة الاسمية مم
+ أو - ٠,٤	من ٤ إلى أقل من ٧
+ أو - ٠,٥	من ٧ إلى أقل من ١٠
+ أو - ٠,٦	من ١٠ فأكثر

## ثالثا : زجاج الأمان المدعم بشبكة من السلك

نوع الزجاج	التخانة الاسمية مم	التفاوت في التخانة مم	الحد الأقصى للأبعاد
المسطح المصقول	٦	+ أو - ١	١٨٣٠ X ٣٣٠٠
المسطح العادي	٦	+ ٠,٧ ، - ٠,٧	١٨٤٠ X ٣٧٠٠
	٧	+ أو - ٠,٧	١٨٤٠ X ٣٧٠٠

## طرق الفحص والاختبار

- (١) قياس التخانة .
- (٢) اختبار الغليان .
- (٣) اختبار الصدم .

## بيانات العلامات الإيضاحية :

توضح البيانات التالية على كل لوح :

- (١) اسم المنتج وعلامته التجارية .
- (٢) رتبة الزجاج .
- (٣) نوع الزجاج :
- (٤) معالج حراريا ( ح )
- (٥) متعدد الطبقات ( م )
- (٦) مقوي بشبكة من السلك ( ش )

\* \* \*

رخام ، جرانيت ، أحجار للنحت والبناء ومصنوعاتها :

- خام

- مصنوعات

١٥ / ٢٥ :

١٦ / ٢٥

من ٢ / ٦٨

٧٠ % :

٥٠ %

٢٠ % ، ٣٠ % ، ٤٠ % ، ٥٠ % - على الترتيب

رسوم الفحص : - نصف قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة  
 - قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة  
 المادة ٧٦ : خام : ٢٠ جنيها للطن  
 مصنوعات : ٤٠ جنيها للطن

## الرخام

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٩٨/٣٣٧٣ غير ملزمة

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالرخام في صورة ألواح أو بلاطات والمجهز بأية طريقة من طرق الإعداد والتشطيب .  
 ويستخدم هذا الرخام في تغطية الحوائط والأرضيات والسلالم والتماثيل وأغراض الديكور المختلفة، ولا تختص هذه المواصفة بالرخام الصناعي أو التجميعي المصنوع من الحصوة وكسر الرخام .  
 ملحوظة ( ١ ) :

تتضمن هذه المواصفة ملحقا استرشاديا لبيان الخواص الظاهرية لأهم أنواع الرخام المتداولة في مصر .  
 الخواص الطبيعية للرخام :

الحدود	الخاصية
٠.٧٥	نسبة امتصاص الماء نسبة مئوية بالوزن ( حد أقصى )
٢٥٠٠ ( ٥٢٠ )	الكثافة كجم / م <sup>٣</sup> ( ٣ جم / سم <sup>٣</sup> ) ( حد أدنى )
٥٢ ( ٥٢٠ )	مقاومة الانضغاط ميغاباسكال ( ٣ كجم / سم <sup>٣</sup> ) ( حد أدنى )
٤	الصلادة ( مقاومة الخدش ) قوة ( حد أدنى )
٧	معايير الكسر بانحناء ميغاباسكال ( حد أدنى )

## طرق الفحص والاختبار

يتبع في فحص واختبار الرخام الطرق المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية الخاصة بطرق اختبار الأحجار الطبيعية المستخدمة في البناء والتي تصدرها الهيئة في هذا الشأن .

( هذا الصنف يفحص بالمواتي فحصا ظاهريا دون سحب عينات )

\* \* \*

## مصنوعات من الأسمنت

البند الجمركي : من ١٠ / ٦٨

الرسوم الجمركية : ٧٠ %

رسوم الفحص : جنيها عن كل طن من الرسالة

المادة ٧٦ : ٢٥ جنيها للطن

\* \* \*

## البرادات الخرسانية

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٨٩ / ١٩٧٦ ملزمة

\* \* \*

الوصلات البنائية من الخرسانة المسامية

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤٠١ / ١٩٧٨ ملزمة

\* \* \*

الأعمدة الخرسانية المسلحة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٩٠ / ١٩٧٦ ملزمة

\* \* \*

المواسير الخرسانية المسلحة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٩٥٨ / ١٩٦٩ ملزمة

\* \* \*

وحدات البناء المصنعة من الخرسانة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٩٢ / ١٩٩١ ملزمة

\* \* \*

طرق اختبار وحدات البناء المصنعة من الخرسانة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٣٤٩ / ١٩٩١ ملزمة

\* \* \*

البلاط الأسمنتي

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٦٩ / ١٩٧٤ ملزمة

\* \* \*

الترايع الخرسانية للأرضيات

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٢٩١ / ١٩٧٦ ملزمة

\* \* \*

المواسير الخرسانية غير المسلحة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٨٧ / ١٩٦٢ ملزمة

\* \* \*

طرق اختبار الخرسانة جـ ٧

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٥٨ / ١٩٩٣ ملزمة

\* \* \*

مصنوعات من حرير صخري

البند الجمركي : من ٦٨ / ١١

الرسوم الجمركية : ٣٠ % ، ٤٠ %

رسوم الفحص : جنيها عن كل طن من الرسالة  
المادة ٧٦ : ٢٥ جنيها للطن

لا يوجد أي مواصفات قياسية مصرية أو عالمية لهذا الصنف ويتم  
فحصه ظاهريا بالفروع .

\* \* \*

أحجار القطع والجلخ

البند الجمركي : من ٦٨ / ٤

الرسوم الجمركية : ٢٠ % ، ٣٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٤٠ جنيها للطن

أقراص التجليخ

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٠٥ / ٢٠٠١

المجال

تختص هذه المواصفة بنظام التوصيف والأبعاد وأبعاد التجاوزات لأقراص  
التجليخ المعدة للاستخدام على الماكينات المستقلة ، وأيضا تختص بالتوافق بين اختيار  
القطر الخارجي للقرص والقطر الداخلي للثقب .

التمييز :

(١) أقراص التجليخ بدون ثقب يتم توصيف أقراص التجليخ بدون ثقب  
بواسطة أقطارها ( ق ) ، ويتم تمييز قرص تجليخ بدون ثقب ذو قطر  
خارجي = ١٤٠ مم ، بحيث تكون ما يلي :

قرص تجليخ ١٤٠ م . ق . م

(٢) أقراص التجليخ بثقب مركزية دائرية ( بمشقيات أو بدون ) يتم تمييز  
أقراص التجليخ بثقب بواسطة القطر الخارجي ق و قطر الثقب ( ق ١ ) .

مثال

قرص التجليخ ذو قطر خارجي ق = ١٤٠ مم و قطر الثقب ق ١ = ٢٢ مم ويتم  
تمييزه كالتالي : قرص تجليخ ق ١٤٠ × ٢٢ م . ق . م

الأبعاد الاسمية والتجاوزات بالمليمتر

(١) مدى القطر الخارجي ( ق ) والتجاوزات

٢	٢	١	١	١	١	١	١	٨	القطر الخارجي
٣	٠	٨	٥	٤	٢	١	٠	٠	
٥	٠	٠	٠	٠	٥	٥	٠	٠	
+ أو - ٣				+ أو - ٢				التجاوزات	

## (٢) مدى قطر الثقب ق ١ والتجاوزات

٤٠	٢٢	١٢	٨	قطر ثقب المركز ق
صفر إلى ١+				التجاوزات

\* \* \*

قضبان وعيدان من حديد للبناء

البند الجمركي : من ١٣/٧٢

: من ١٤/٧٢

: من ١٥/٧٢

: من ٢١/٧٢

: من ٢٢/٧٢

الرسوم الجمركية : ٥ %

٥ %

١٠ % ، ٢٠ %

١٠ %

١٠ % - على الترتيب

رسوم الفحص : جنيها عن كل طن بحد أقصى عشرة آلاف جنيها

المادة ٧٦ : ٥ جنيها للطن

جميع مواصفات حديد التسليح ملزمة

أسيخ الصلب لتسليح الخرسانة

المواصفة القياسية رقم ٢٦٢ / ٢٠٠٠

## المجال

تختص هذه المواصفة بالمطلبات الفنية الواجب توافرها بأسيخ الصلب المستخدمة في تسليح الخرسانة والموردة على هيئة لفات أو ( أطوال ) وتشمل :

- الأسيخ الملساء والأسيخ ذات التواءات المصنعة عن طريق دلفنة الصلب على الساخن والتي يجري عمليات المعالجة الحرارية أو بدونها ، أو التي أجري لها عمليات تحكّم في التبريد ، أو التي أجري عليها عمليات إزالة اجتهادات أو التي أنتجت بطريقة التشغيل على البارد .

ولا تختص هذه المواصفات على الأسيخ المصنعة من إعادة تشغيل منتجات جاهزة من الصلب مثل قضبان السكك الحديدية أو دلفنة منتجات غير معروفة الأصل - كما لا يختص بالأسيخ المصنعة لاستخدامها في عمل خطافات الأوناش .

## التعاريف

(١) تحاليل الصبة

هو التحليل الكيميائي لعينة ممثلة من مصهور الصلب تؤخذ أثناء الصب .

## (٢) تحليل المنتج

هو التحليل الكيميائي لعينة من السيخ .

## (٣) سيخ صلب أملس

سيخ من الصلب مستدير المقطع وبدون نتوءات ثم تبريده في الهواء بعد درفلة على الساخن .

## (٤) سيخ صلب ذو نتوءات

سيخ من الصلب مستدير المقطع شكلت نتوءاته بأشكال وأبعاد محددة ثم تبريده في الهواء بعد درفلة على الساخن .

## (٥) اللفة

سيخ واحد من الصلب في شكل لفة .

## (٦) النتوءات الطولية

هي نتوءات سطحية منتظمة ومستمرة موازية لمحور السيخ قبل إجراء عملية الالتواء في حالة الأسياخ الملتوية على البارد .

## (٧) النتوءات العرضية

هي نتوءات عمودية أو مائلة على محور السيخ - إما أن تكون منتظمة ومستمرة بحيث تكون موجودة في كل مقطع عمودي على المحور ، أو تكون غير مستمرة .

## (٨) القطر المكافئ الاسمي للسيخ ذو النتوءات

هو قطر الدائرة التي تمثل مساحتها المساحة الفعالة لمقطع السيخ بحالته المنتج عليها شاملا النتوءات الطولية والعرضية المستمرة ؛ وإذا لم تكن النتوءات مستمرة يصبح القطر المكافئ الاسمي للسيخ ذو نتوءات مساويا للقطر الاسمي للسيخ الأملس .

## (٩) مساحة المقطع الاسمي

هي المساحة المكافئة لسيخ أملس محسوبة على القطر الاسمي .

## (١٠) ارتفاع النتوء ( ع )

هو المسافة بين أعلى نقطة نتوء وقلب السيخ مقاسة عمودية على محور السيخ.

## (١١) قلب السيخ ذو النتوءات

هو الجزء من المقطع المستعرض للسيخ الخالي من النتوءات الطولية والعرضية.

## (١٢) المسافة بين نتوين ( ف )

هي المسافة بين مركز نتوين عرضين والموازية لمحور السيخ .

## (١٣) زاوية ميل النتوء ( أ )

هي الزاوية المحصورة بين النتوء العرضي والمحور الطولي للسيخ .

(١٤) المساحة الخالية من النتوءات العرضية  
هي مجموعة المسافات حول سطح قلب السيخ الواقعة بين النتوءات العرضية  
مقاسة كمسقط على مستوى عمودي على محور السيخ .

(١٥) خطوة اللي ( للأسياخ الملتوية فقط )

هي المسافة بين نقطتين متقابلتين على النتوء الطولي .

(١٦) رتبة الصلب

تحدد رتبة الصلب بالحد الأدنى لإجهاد الخضوع بالنيوتن / مم<sup>٢</sup>

التركيب الكيميائي :

الحد الأقصى للنسبة المئوية بالوزن				نوع التحليل	رتبة الصلب
بيروجين	فسفور	كبريت	كربون		٢٨٠ ، ٢٤٠
-	٠,٠٥٥	٠,٠٥٥	٠,٢٥	الصبة	
-	٠,٠٦٠	٠,٠٦٠	٠,٣٠	المنتج النهائي	
٠,٠١٢	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٤٠	الصبة	٤٠٠ ، ٣٦٠
٠,٠١٣	٠,٠٦٠	٠,٠٦٠	٠,٤٥٠	المنتج النهائي	

يمكن التفاوضي عن الحد الأقصى للنيروجين في حاله وجود نسبة كافية من العناصر التي لها قابلية الاتحاد بالنيروجين

الخواص الميكانيكية :

خواص الشد :

للثني المفرد على البارد		الاستطالة % طول القياس = ١٠ ق ( الحد الأدنى )	الحد الأدنى لمقاومة الشد ( نيوتن / مم <sup>٢</sup> ) ( ٢ )	الحد الأدنى لجهاد الخضوع ( نيون / مم <sup>٢</sup> )	رتبة الصلب
قطر الدوران	القطر ( مم )				
٢ ق	٢٥ فأقل	٢٠	٣٥٠	٢٤٠	٢٤٠
٣ ق	أكثر من ٢٥				
٢ ق	٢٥ فأقل	١٨	٤٥٠	٢٨٠	٢٨٠
٣ ق	أكثر من ٢٥				
٤ ق	٢٠ فأقل	١٢	٥٢٠	٣٦٠	٣٦٠
٥ ق	أقل ٢٠ - ٣٦				
غير مطلوب	أقل ٣٦				
٤ ق	٢٠ فأقل	١٠	٦٠٠	٤٠٠	٤٠٠
٥ ق	أقل ٢٠ - ٢٥				
٦ ق	أقل ٢٥ - ٣٦				
غير مطلوب	أقل ٣٦				

ق ( القطر الاسمي ) = القطر بالمم .

(١) يشترط أن تحقق ٩٥ ٪ على الأقل من الكمية المختبرة القيم المنصوص عليها بالجدول السابق أو قيم أعلى ، ويراعى ألا تقل نتيجة أي اختبار مفرد عن ٩٥ ٪ من القيم الموضحة بالجدول .

(٢) يمكن الاتفاق بين المنتج والمشتري على أن تكون القيم الموضحة بالجدول هي الحد الأدنى لقبول الأسياخ .

(٣) يجب ألا تقل النسبة بين مقاومة الشد إلى إجهاد الخضوع لأي عينة اختبار عن ١,١ للأسياخ الملساء ، ١,٠٥ للأسياخ ذات النتوءات .

(٤) بالنسبة للعينات التي يصعب تحديد نقطة خضوع واضحة لها يتم تعيين إجهاد ضمان عند استطالة ٠,٢ ٪ بدلا من إجهاد الخضوع

خواص الثني على البارد :

بعد إجراء الاختبار يجب أن تكون العينة خالية من أي كسر أو شرخ يمكن رؤيته بالعين المجردة .

اختبار الخواص الكيميائية والميكانيكية :

(١) اختبار الشد :

- يجري اختبار الشد طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ٧٦ / ١٩٦٩ باختبار الشد للمعادن .

- لتعيين النسبة المئوية للاستطالة بعد الكسر يكون طول القياس للعينة قبل الشد ١٠ ق .

- يستخدم القطر الاسمي في حساب المقطع المستعرض والذي يستخدم في حساب الخواص الميكانيكية .

(٢) اختبار الثني :

يجري اختبار الثني طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ١٢٣٤ / ١٩٧٤ .

العلامات المميزة :

يوضع على كل سيخ أثناء عملية الدلفنة العلامات المميزة التالية على مسافات متساوية لا تزيد عن ١,٥ مترا :

- العلامة المميزة لإنتاج الشركة

- العلامة المميزة لرتبة الصلب

ويثبت بكل ربطة بطاقة بيانات موضح بها البيانات التالية :

- اسم المصنع المنتج أو العلامة التجارية .

- رتبة الصلب وقابليته للحام .

- رقم الصبة وتاريخ إنتاجها .

- بلد المنشأ .

- الوزن .

\* \* \*

## اختبار الشد للمعادن

المواصفة القياسية المصرية رقم ٧٦ / ١٩٦٩

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بتحديد الطرق القياسية التي تتبع عند تعريض قطعة اختبار لإجهاد شد بقصد معرفة خواصها الميكانيكية ، كما أنها تحدد أبعاد قطع الاختبار وتشتمل أيضا على تعريف الخواص التي قد يحتاج الأمر تعيينها والاصطلاحات التي تستعمل لوصف الاختبار ، وقطع الاختبار.

\* \* \*

### الأسمنت

البند الجمركي ٢٥ / ٢٣ :

ويشمل هذا البند كل أنواع الأسمنت وكذلك الكلنكر  
الرسوم الجمركية :

الكلنكر ١٠ / ٢٣ / ٢٥ ٣٠ %

أسمنت بورتلاند

أسمنت أبيض وإن تم تلوينه اصطناعيا

معاً ١٠ / ٢٩ / ٢٣ / ٢٥ ٢٠ %

غير معاً ٢٠ / ٢٩ / ٢٣ / ٢٥ ١٠ %

أسمنت ألوميني ٣٠ / ٢٣ / ٢٥ ١٠ %

أنواع أسمنت أخرى ٩٠ / ٢٣ / ٢٥ ٣٠ %

رسوم الفحص : جنيتها عن كل طن من الرسالة بحد أقصى ١٠٠٠٠ ج  
عن الرسالة

المادة ٧٦ : ٢ جنيه للطن

جميع مواصفات الأسمنت مواصفات ملزمة

الأسمنت البورتلاندي العادي والأسمنت البورتلاندي سريع التصلد

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٧٣ لسنة ١٩٩١

### المجال

تختص هذه المواصفات القياسية المصرية بالأسمنت البورتلاندي العادي وسريع التصلب. وتشمل هذه المواصفات الخواص الطبيعية والميكانيكية والتي تحدد صلاحية هذين النوعين من الأسمنت للأعمال الإنشائية .

### المتطلبات الفنية

١- لا يقل زمن الشك الابتدائي للنوعين عن ٤٥ دقيقة .

٢- لا يزيد تمدد الأسمنت ( النوعين ) عن ١٠,٠ مليمتر .

٣- مقاومة الضغط للأسمنت البورتلاندي العادي .

بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + أو - ١ ) ساعة لا تقل عن ١٨,٠ نيوتن / مم ٢  
بعد سبعة أيام ( ١٦٨ + أو - ٢ ) ساعة لا تقل عن ٢٧,٠ نيوتن / مم ٢  
بعد ٢٨ يوما ( ٦٧٢ + أو - ٥ ) ساعة لا تقل عن ٣٦,٠ نيوتن / مم ٢  
٤- مقاومة الضغط للأسمنت البورتلاندي سريع التصلد

بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + أو - ١ ) ساعة لا تقل عن ٢٤,٠ نيوتن / مم ٢  
بعد سبعة أيام ( ١٦٨ + أو - ٢ ) ساعة لا تقل عن ٣٦,٠ نيوتن / مم ٢  
بعد ٢٨ يوما ( ٦٧٢ + أو - ٥ ) ساعة لا تقل عن ٤٠,٠ نيوتن / مم ٢

\*\*\* \*\*

الأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات

المواصفة القياسية المصرية رقم ٥٨٣ لسنة ١٩٩٣

المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالأسمنت البورتلاندي المقاوم للكبريتات .

- وتحدد هذه المواصفات الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية التي تحدد صلاحيته للاستخدام .

المتطلبات الفنية

النعومة

لا تقل عن ٢٨٠ م ٢ / كجم وذلك عند إجراء الاختبار بطريقة بلين

زمن الشك

لا يقل زمن الشك الابتدائي عن ٤٥ دقيقة ولا يزيد زمن الشك النهائي له على ١٠ ساعات ، وذلك عند إجراء اختبار قياس زمن الشك بجهاز فيكات على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي .

ثبات الحجم

لا يزيد التمدد على ١٠ مم وذلك عند إجراء الاختبار بطريقة لوشاتلية على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي .

مقاومة الضغط

يكون متوسط مقاومة الضغط لثلاثة مكعبات من مونة الأسمنت كما يلي :

بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + أو - ١ ) ساعة لا تقل عن ١٨,٠ نيوتن / مم ٢

بعد سبعة أيام ( ١٦٨ + أو - ٢ ) ساعة لا تقل عن ٢٧,٠ نيوتن / مم ٢

بعد ٢٨ يوما ( ٦٧٢ + أو - ٥ ) ساعة لا تقل عن ٣٦,٠ نيوتن / مم ٢

١- يلاحظ تناسب مقاومة الضغط تناسباً طردياً مع عمر المكعبات في جميع الاختبارات .

٢- إجراء اختبار مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوما اختياريًا ويتفق بين البائع والمشتري .

٣- نيوتن / مم<sup>٢</sup> = ١٠,١٩ كجم / سم<sup>٢</sup> .

### التركيب الكيماوي

١- معامل تشبع الجير

٢- المواد المتبقية غير القابلة للذوبان

٣- الومينات ثلاثي الكالسيوم

٤- أكسيد الماغنسيوم

٥- ثالث أكسيد الكبريت

٦- الفقد بالحرارة

\* \* \*

### الأسمنت البورتلاندي الأبيض

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٣٦ لسنة ١٩٩٢

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالأسمنت البورتلاندي الأبيض وتحدد هذه المواصفات القياسية الخواص الطبيعية والميكانيكية التي تحدد صلاحيته للاستخدام .  
الخواص الطبيعية والميكانيكية :

### النعومة

لا تقل نعومة الأسمنت عن ٢٧٠ م / ٢ كجم وذلك عند إجراء اختبار النعومة بطريق بلين .

### زمن الشك

لا يقل زمن الشك الابتدائي عن ٤٥ دقيقة ولا يزيد زمن الشك النهائي له على ١٠ ساعات وذلك عند إجراء اختبار قياس زمن الشك بجهاز فيكات على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي .

### ثبات الحجم

لا يزيد تمدد الأسمنت على الألومينا عند إجراء الاختبار (بطريقة لوشاتلية) على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي .

وفي حالة عدم مطابقة الأسمنت لهذا الشرط يعاد اختبار ثبات الحجم على عينة من نفس الأسمنت بعد تهويتها لمدة سبعة أيام ، وذلك بفرشه بارتفاع ٧٥ مم تقريبًا على سطح جاف في جو رطوبته النسبية ٥٠ - ٨٠ ٪ وفي هذه الحالة لا يزيد تمدد الأسمنت على ٥ مم .

### مقاومة الضغط

يكون متوسط مقاومة الضغط لثلاثة مكعبات من مونة الأسمنت كما يلي :

بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + أو - ١ ) ساعة لا تقل عن ١٨,٠ نيوتن / مم ٢  
بعد سبعة أيام ( ١٦٨ + أو - ٢ ) ساعة لا تقل عن ٢٧,٠ نيوتن / مم ٢  
بعد ٢٨ يوما ( ٦٧٢ + أو - ٥ ) ساعة لا تقل عن ٣٦,٠ نيوتن / مم ٢  
١- يلاحظ تناسب مقاومة الضغط تناسباً طردياً مع عمر المكعبات في جميع الاختبارات .

٢- إجراء اختبار مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوما اختياريًا ويتفق عليه بين البائع والمشتري .

٣- نيوتن / مم ٢ = ١٠,١٩ كجم / سم ٢ .  
التركيب الكيميائي :

- معامل تشبع الجير
- المواد المتبقية غير القابلة للذوبان
- المجنزيا ( أكسيد الماغنسيوم )
- ثالث أكسيد الكبريت
- الفقد بالحرق

\* \* \*

الأسمنت البورتلاندي متوسط الحرارة  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٤٩ لسنة ١٩٩٢

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالأسمنت البورتلاندي متوسط الحرارة ومتوسط المقاومة للكبريتات .  
وتشمل هذه المواصفة الخواص الطبيعية والكيميائية التي تحدد صلاحيته للاستخدام .

### الخواص الطبيعية والميكانيكية النوعية

لا تقل نعومة الأسمنت البورتلاندي متوسط الحرارة ( المقاسة بمساحة السطح النوعي لحبيبات الأسمنت بطريقة بلين ) عن ٢٨٠ م ٢ / كجم .

### زمن الشك

لا يقل زمن الشك الابتدائي عن ٤٥ دقيقة ولا يزيد زمن الشك النهائي له على ١٠ ساعات .

### ثبات الحجم ( التمدد )

لا يزيد تمدد الأسمنت البورتلاندي متوسط الحرارة على ١٠,٠ ملليمتر وذلك عند إجراء الاختبار بطريقة لوشاتلية على عجينه الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي .

وفي حالة عدم مطابقة الأسمنت لهذا الشرط يعاد اختبار ثبات الحجم على عينة من نفس الأسمنت بعد التهوية لمدة سبعة أيام ، وذلك بفرشها بارتفاع ٧٥ مم تقريبا على سطح جاف في جو رطوبته النسبية ٥٠ - ٨٠ % وفي هذه الحالة لا يزيد تمدد الأسمنت على ٥ مم .

### مقاومة الضغط

يكون متوسط مقاومة الضغط لثلاثة مكعبات من مونة الأسمنت كما يلي :

بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + أو - ١ ) ساعة لا تقل عن ١٠,٠ نيوتن / مم<sup>٢</sup>  
 بعد سبعة أيام ( ١٦٨ + أو - ٢ ) ساعة لا تقل عن ١٧,٥ نيوتن / مم<sup>٢</sup>  
 بعد ٢٨ يوما ( ٦٧٢ + أو - ٥ ) ساعة لا تقل عن ٢٨,٠ نيوتن / مم<sup>٢</sup>

١- يلاحظ تناسب مقاومة الضغط تناسباً طردياً مع عمر المكعبات في جميع الاختبارات .

٢- إجراء اختبار مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوما اختيارياً ويتفق عليه بين البائع والمشتري .

٣- نيوتن / مم<sup>٢</sup> = ١٠,١٩ كجم / سم<sup>٢</sup> .

### حرارة الأماهة :

لا تزيد الأماهة الناتجة من الأسمنت بعد سبعة أيام على ٢٩٠ كيلو جول /

كيلوجرام

### التركيب الكيميائي :

بنود التركيب الكيميائي للأسمنت البورتلاندى متوسط الحرارة كما يلي :

- سليكات ثنائي الكالسيوم « حد أدنى » ٣٥,٠ % بالوزن .
- سليكات ثلاثي الكالسيوم « حد أقصى » ٤٥,٠ % بالوزن .
- ألومينات ثلاثي الكالسيوم « حد أقصى » ٨,٠ % بالوزن .
- أكسيد السيليكون « حد أدنى » ٢٠,٠ % بالوزن .
- أكسيد الألومنيوم « حد أقصى » ٦,٠ % بالوزن .
- أكسيد الحديد « حد أقصى » ٦,٠ % بالوزن .
- أكسيد المغنسيوم « حد أقصى » ٤,٠ % بالوزن .
- ثالث أكسيد الكبريت « حد أقصى » ٣,٠ % بالوزن .
- الفاقد بالحرق « حد أقصى » ٤,٠ % بالوزن .
- المتبقي غير القابل للذوبان « حد أقصى » ١,٥ % بالوزن .
- مجموع ألومينات ثلاثي الكالسيوم وسليكات ثلاثي الكالسيوم « حد أقصى » ٥٣ % بالوزن .
- لا يقل معامل تشبع الجير عن ٠,٦٦ ولا يزيد عن ٠,٩٥ .

\* \* \*

الأسمنت البورتلاندى ذو النعومة ٤١٠٠  
المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤٥٠ لسنة ١٩٧٩

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالأسمنت البورتلاندى ذو نعومة لا تقل عن ٤١٠٠، وتشمل هذه المواصفة الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية، والتي تحدد هنا النوع من الأعمال الإنشائية مثل الخرسانات ذات الطابع الخاص وسابقة الإجهاد والمستعملة في إنشاء أو تصنيع الفلنكات الخرسانية، كما تشمل طرق الاختبارات الطبيعية والميكانيكية، أما طرق الاختبارات الكيميائية فتتبع في إجرائها الطرق المنصوص عليها في المواصفات القياسية رقم ٤٧٤ لسنة ١٩٦٣.

**الاختبارات الميكانيكية:**

النعومة

زمن الشك

ثبات الحجم

مقاومة الانضغاط

### الاختبارات الكيميائية

معامل تشبع الجير

المواد المتبقية غير القابلة للذوبان

أكسيد الماغنسيوم

نسبة الألومينا إلى أكسيد الحديدك

أكسيد الكالسيوم

الفقد بالحرارة

\* \* \*

### الأسمنت عالي الكبريتات

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٧٩٧ لسنة ١٩٩٥

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالأسمنت عالي الكبريتات والمعروف تجارياً باسم ( أسمنت سوبر سلفات ) . وتحدد المواصفات الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية التي تحدد صلاحيته للاستعمال .

### الخواص الطبيعية والميكانيكية

### النعومة

لا تقل عن ٤٠٠ م ٢ / كجم وذلك عند إجراء اختبار النعومة بطريقة بلين .

### زمن الشك

لا يقل زمن الشك الابتدائي للأسمنت عالي الكبريتات عن ٤٥ دقيقة، ولا يزيد زمن الشك النهائي على عشر ساعات وذلك عند إجراء الاختبار بجهاز فيكات على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي .

## ثبات الحجم ( التمدد )

لا يزيد تمدد الأسمنت على ٥ مم وذلك عند إجراء التمدد على البارد ( بطريقة لوشاتليه) على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي .

## مقاومة الضغط

يكون متوسط مقاومة الضغط لثلاث مكعبات من مونة الأسمنت ( مساحة سطح ٥٠ سم<sup>٢</sup> ومكون من أسمنت ورمل قياسي بنسبة ١ : ٣ بالوزن ) كما يلي :

بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + ١ ) ساعة لا تقل عن ١٢,٠ نيوتن / مم<sup>٢</sup>

بعد سبعة أيام ( ١٦٨ + ٢ ) ساعة لا تقل عن ٢١ نيوتن / مم<sup>٢</sup>

بعد ٢٨ يوما ( ٦٧٢ + ٥ ) ساعة لا تقل عن ٣٠ نيوتن / مم<sup>٢</sup>

١- يلاحظ تناسب مقاومة الضغط تناسباً طردياً مع عمر المكعبات في جميع الاختبارات .

٢- إجراء اختبار مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوما اختياريًا ويتفق عليه بين البائع والمشتري .

٣- نيوتن / مم<sup>٢</sup> = ١٠,١٩ كجم / سم<sup>٢</sup> .

## حرارة الأماهة

## التركيب الكيميائي

• نسبة المواد غير القابلة للذوبان « حد أقصى » ٤ % بالوزن

• نسبة أكسيد الماغنسيوم « حد أقصى » ٩ % بالوزن

• نسبة ثالث أكسيد الكبريت « حد أدنى » ٤,٥ % بالوزن

• نسبة الكبريت خلاف الموجود في ثالث

أكسيد الكبريت « حد أقصى » ١,٥ % بالوزن

- يجب ألا تقل نسبة المكون الزجاجي في خبث الحديد المستخدم عن ثلثي

كتلة الخبث ، كما يجب أن تكون نسبة المكونات القلوية مثل أكسيد

الكالسيوم وأكسيد الماغنسيوم الحامضية وثاني أكسيد السليكون أكبر من ١ .

\* \* \*

## الأسمنت عالي خبث الحديد

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٧٩٦ لسنة ١٩٩٥

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالأسمنت عالي خبث الحديد الذي

لا تزيد نسبة خبث الحديد به عن ٧٥ % .

وتشمل هذه المواصفات المكونات، التصنيع، الاشتراطات الفنية التي تحقق

صلاحية الأسمنت للاستعمال .

## الخواص الطبيعية والميكانيكية النعومة

لا تقل عن ٢٧٥ م ٢ / كجم

### زمن الشك

لا يقل زمن الشك الابتدائي للأسمنت عالي خبث الحديد عن ٧٥ دقيقة

### ثبات الحجم ( التمدد )

لا يزيد تمدد الأسمنت البورتلاندي متوسط الحرارة على ١٠,٠ ملمتر وذلك عند إجراء الاختبار بطريقة لوشاتليه على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي .

وفي حالة عدم مطابقة الأسمنت لهذا الشرط يعاد اختبار ثبات الحجم على عينة من نفس الأسمنت بعد التهوية لمدة سبعة أيام ، وذلك بفرشها بارتفاع ٧٥ مم تقريبا على سطح جاف في جو رطوبته النسبية ٥٠ - ٨٠ % وفي هذه الحالة لا يزيد تمدد الأسمنت على ٥ مم .

### مقاومة الضغط

يكون متوسط مقاومة الضغط لثلاثة مكعبات من نعومة الأسمنت كما يلي :

بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + أو - ١ ) ساعة لا تقل عن ١٢,٠ نيوتن / مم ٢

بعد سبعة أيام ( ١٦٨ + أو - ٢ ) ساعة لا تقل عن ٢٠ نيوتن / مم ٢

بعد ٢٨ يوما ( ٦٧٢ + أو - ٥ ) ساعة لا تقل عن ٣٢ نيوتن / مم ٢

١- يلاحظ تناسب مقاومة الضغط تناسباً طردياً مع عمر المكعبات في جميع الاختبارات .

٢- إجراء اختبار مقاومة الضغط بعد ٢٨ يوما اختياريًا ويتفق عليه بين البائع والمشتري .

٣- نيوتن / مم ٢ = ١٠,١٩ كجم / سم ٢ .

### حرارة الأماهة

تعين في حالة طلبها وفي حالة استخدام الأسمنت للأغراض التي تتطلب

درجات منخفضة وتكون القيم المسموح بها .

بعد ٧ أيام لا تزيد على ٢٥٠ كيلو جول / كجم

بعد ٢٨ يوما لا تزيد على ٢٩٠ كيلو جول / كجم

### الخواص الكيميائية

٣ % « حد أقصى »

• الفقد بالحرق

١,٥ % « حد أقصى »

• المتبقي غير قابل للذوبان

٣ % « حد أقصى »

• نسبة ثالث أكسيد الكبريت

٠,١ % « حد أقصى »

• محتوى الكلوريد

- يتبع في اختبار التركيب الكيميائي للأسمنت عالي خبث الحديد الطرق الواردة في المواصفات القياسية المصرية رقم ٤٧٤ الخاصة بالطرق القياسية للتحليل الكيميائي للأسمنت البورتلاندى .
- يتبع في اختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية الطرق الواردة في المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٤٢١ الخاصة باختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للأسمنت .

\* \* \*

### الأسمنت عالي الألومينا للحراريات

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٥٥ لسنة ١٩٩٨

#### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالأسمنت عالي الألومينا كمادة رابطة في المون والمصوبات والخرسانة الحرارية وتشمل هذه المواصفة ، التصنيع ، التقسيم ، الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية التي تجعله صالحا للاستخدام .

#### طرق الاختبار

- ١- يتبع في اختبار التركيب الكيميائي الطرق الواردة في المواصفة القياسية المصرية رقم ٥٩ .
- ٢- نسب الخلط بالأسمنت والرمل والماء طبقا للبند ٢/٥ من هذه المواصفة
- ٣- اختبار مقاومة الضغط طبقا للمواصفة الدولية ISO679/1989.
- ٤- يتبع في اختبار زمن الشك الابتدائي والنهائي طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم ٢٤٢١ ج ١ .

\* \* \*

### الأسمنت عالي الألومينا للاستخدامات الإنشائية

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٧٩٨ لسنة ١٩٩٥

#### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالأسمنت عالي الألومينا للاستخدامات الإنشائية ملحق ( ١ ) وتشمل المواصفات الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية التي تجعله صالحا للاستخدام .

#### الخواص الطبيعية :

#### زمن الشك :

لا يقل زمن الشك الابتدائي عن ساعتين ولا يزيد على ست ساعات ، كما لا يزيد زمن الشك النهائي له عن ساعتين بعد زمن الشك الابتدائي ، وذلك عند إجراء الاختبار بجهاز فيكات على عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي التي تحتوى على ٢٢ ٪ ماء بالوزن .

## النعومة

لا تقل نعومة الأسمنت ( مقاسة بمساحة السطح النوعي لحبيبات الأسمنت ) عن ٢٢٥ م ٢ / كجم وذلك عند إجراء اختبار النعومة بطريقة بلين .

## ثبات الحجم

لا يزيد تمدد الأسمنت على الألومينا عند إجراء الاختبار ( بطريقة لوشاتليه ) علي عجينة الأسمنت الخالص ذات القوام القياسي التي تحتوى على ٢٢ % ماء بالوزن.

## الخواص الميكانيكية

### مقاومة الضغط

يكون متوسط مقاومة الضغط لثلاثة مكعبات من مونة الأسمنت كما يلي

بعد ست ساعات + أو - ١٥ دقيقة لا تقل عن ٣٠ نيوتن / مم<sup>٢</sup>.

بعد يوم واحد ( ٢٤ + أو - ٠,٥ ) ساعة لا تقل عن ٤٢ نيوتن / مم<sup>٢</sup>.

بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + أو - ١ ) ساعة لا تقل عن ٤٩ نيوتن / مم<sup>٢</sup>.

ملاحظات :

١- يلاحظ أن تتناسب مقاومة الضغط تناسباً طردياً مع عمر المكعبات في جميع الاختبارات .

٢- ١ نيوتن / مم<sup>٢</sup> = ١٠٠١٩ كجم / سم<sup>٢</sup>

## طرق الاختبار

١- يتبع في اختبار التركيب لکيميائي للأسمنت عالي الألومينا الطرق الواردة في المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالطرق القياسية للتحليل الكيميائي للحراريات عالية الألومينا التي تصدرها الهيئة في هذا الشأن .

٢- يتبع في اختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية الطرق الواردة في المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٤٢١ الخاصة باختبار الخواص الطبيعية والميكانيكية للأسمنت .

\* \* \*

## الأسمنت البورتلاندي الحديدي

المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٧٤ / ١٩٩٢

## المجال

تختص هذه المواصفات القياسية بالأسمنت البورتلاندي الحديدي الذي لا يزيد نسبة خبث الفرن العالي به علي ٤٥ % ، وتشمل المواصفات التصنيع والاشتراطات الفنية وأخذ العينات وطرق الفحص والاختبار .

## المتطلبات الفنية

(١) الخواص الطبيعية والميكانيكية .

- ١- النعومة  
لا تقل مساحة السطح النوعي لحبيبات الأسمنت عن ٢٥٠ م<sup>٢</sup> / كجم وذلك عند إجراء اختبار النعومة بطريقة بلين .
- ٢- زمن الشك  
لا يقل زمن الشك الابتدائي عن ٤٥ دقيقة ولا يزيد زمن الشك النهائي علي عشر ساعات .
- ٣- ثبات الحجم  
لا يزيد تمدد الأسمنت البورتلاندي الحديدي على ١٠ مم وذلك عند إجراء الاختبار بطريقة لوشاتليه .
- ٤- مقاومة الضغط  
يكون متوسط مقاومة الضغط لثلاثة مكعبات من مونة الأسمنت (أسمنت ورمل قياسي بنسبة ١ : ٣ بالوزن ) كما يلي :  
بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + أو - ١ ) ساعة لا تقل عن ١٣,٠ نيوتن / مم<sup>٢</sup>  
بعد سبعة أيام ( ١٦٨ + أو - ٢ ) ساعة لا تقل عن ٢١ نيوتن / مم<sup>٢</sup>  
بعد ٢٨ يوما ( ٦٧٢ + أو - ٥ ) ساعة لا تقل عن ٣٤ نيوتن / مم<sup>٢</sup>  
(٢) التركيب الكيميائي .

يكون الكلنكر الداخلى فى تركيب الأسمنت البورتلاندي الحديدي مطابقا لما هو مستخدم فى صناعة الأسمنت البورتلاندي ويكون التركيب الكيميائي على النحو التالي :

- ١- لا يزيد نسبة المواد غير القابلة للذوبان على ١,٥ ٪ بالوزن .
- ٢- لا يزيد نسبة أكسيد الماغنسيوم على ٧ ٪ بالوزن .
- ٣- لا يزيد نسبة ثالث أكسيد الكبريت على ٣,٥ ٪ ولا تزيد نسبة الكبريت الموجود على هيئة كبريتيد على ١,٥ ٪ بالوزن .
- ٤- لا يزيد الفقد بالحرق على ٤ ٪ بالوزن .

## أخذ العينات وطرق الاختبار

تؤخذ عينات الأسمنت اللازمة حسب المواصفات القياسية المصرية رقم ١٩٤٧ . ويتبع فى اختبار العينات الطرق الواردة فى المواصفات القياسية المصرية رقم ٤٧٤ .

\* \* \*

## الأسمنت البورتلاندي منخفض الحرارة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٥٤١ / ١٩٩٢

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالأسمنت البورتلاندي منخفض الحرارة ( المعروف تجاريا باسم أسمنت لوهيت ) .

وتشمل المواصفات الخواص الطبيعية والميكانيكية والكيميائية التي تحدد صلاحيته للاستخدام .

## المتطلبات الفنية

### الخواص الطبيعية والميكانيكية .

- ١- النعومة  
لا تقل مساحة السطح النوعي لحبيبات الأسمنت عن ٢٨٠ م<sup>٢</sup> / كجم وذلك عند إجراء اختبار النعومة بطريقة بلين .
  - ٢- زمن الشك  
لا يقل زمن الشك الابتدائي عن ساعة ولا يزيد زمن الشك النهائي على عشر ساعات .
  - ٣- ثبات الحجم  
لا يزيد تمدد الأسمنت البورتلاندي الحديدي على ١٠ مم وذلك عند إجراء الاختبار بطريقة لوشاتلية .
  - ٤- مقاومة الضغط  
يكون متوسط مقاومة الضغط لثلاثة مكعبات من مونة الأسمنت ( أسمنت ورمل قياسي بنسبة ١ : ٣ بالوزن ) كما يلي :  
بعد ثلاثة أيام ( ٧٢ + أو - ١ ) ساعة لا تقل عن ٧ نيوتن / مم<sup>٢</sup>  
بعد سبعة أيام ( ١٦٨ + أو - ٢ ) ساعة لا تقل عن ١٣ نيوتن / مم<sup>٢</sup>  
بعد ٢٨ يوما ( ٦٧٢ + أو - ٥ ) ساعة لا تقل عن ٢٧ نيوتن / مم<sup>٢</sup>
  - ٥- حرارة الأماهة :  
تكون حرارة الأماهة كما يلي :  
بعد سبعة أيام لا يزيد على ٢٥٠ كيلوجول / كجم  
بعد ٢٨ يوما لا يزيد على ٢٩٠ كيلوجول / كجم
- التركيب الكيميائي .  
يكون التركيب الكيميائي للأسمنت منخفض الحرارة حسب المتطلبات الموضحة بالجدول التالي :

النسبة المئوية بالوزن	المكونات
٣٥,٠ ( حد أقصى )	سيليكات ثلاثي الكالسيوم
٤٠,٠ ( حد أدنى )	سيليكات ثنائي الكالسيوم
٧,٠ ( حد أقصى )	ألومينات ثلاثي الكالسيوم
١,٥ ( حد أقصى )	المتبقي غير القابل للذوبان
٤,٠ ( حد أقصى )	أكسيد الماغنسيوم
٣,٠ ( حد أقصى )	الفاقد بالحرق
٢,٥ ( حد أقصى )	ثالث أكسيد الكبريت

- لا تقل النسبة المئوية الألومينا مقسومة على النسبة المئوية عن ٠,٦٦ .
- لا يقل معامل تشبع الجير عن ٠,٦٦ ولا يزيد عن ٠,٨٨ .

### أخذ العينات وطرق الاختبار :

- تؤخذ عينات الأسمنت اللازمة حسب المواصفات القياسية المصرية رقم ١٩٤٧ .
- ويتبع في اختبار العينات الطرق الواردة في المواصفات القياسية المصرية رقم ٤٧٤ .

\* \* \*

### الأسمنت البورتلاندي المخروط بالرمل

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٧٨ / ١٩٧١

\* \* \*

### طرق سحب عينات الأسمنت

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٤٧ لسنة ١٩٩١

\* \* \*

### تقدير حرارة أمالة الأسمنت

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٤٢١ / ١٩٩٦ ج ٦

\* \* \*

### تعيين درجة بياض الأسمنت البورتلاندي الأبيض

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٣٦ لسنة ٢٠٠٠

\* \* \*

### الطرق القياسية للتحليل الكيميائي للأسمنت

المواصفة القياسية المصرية رقم ٤٧٤ لسنة ١٩٧٤

\* \* \*

### طرق اختبار الأسمنت

#### تعيين محتوى الكلوريد في الأسمنت

مواصفة قياسية مصرية رقم ٣٠٧١ لسنة ١٩٩٦ .

#### تعيين محتوى القلويات في الأسمنت

مواصفة قياسية مصرية رقم ٣٠٧٣ لسنة ١٩٩٦

\* \* \*

#### الأكياس الورقية لتعبئة الأسمنت

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٢٥٣ / ١٩٩٨

### المجال

تحدد هذه المواصفات القياسية الاشتراطات الواجب توافرها في العبوات التي تستخدم في تعبئة الأسمنت .

## الاشتراطات العامة :

(١) يتكون الكيس من عدد من الطبقات ( الطيات ) من ورق الكرافت المطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم ٧٢٦ مرتبة تباعا ، بحيث يكون شكل الكيس في النهاية منتظما ويكون عدد الطبقات ( الطيات ) مرتبط بوزن المتر المربع كما في الجدول التالي :

ملحوظة : للتصدير يكون عدد الطبقات ( الطيات ) مطابقا لشروط العقد .

الوزن جم / م <sup>٢</sup>	عدد الطبقات ( الطيات ) حد أدنى
٧٠	٣
٨٠	٣
٩٠	٢

(٢) تكون نهايات الكيس عند اللحام الطولي والقمة والقاع محكمة اللصق (علو، الأقل عند القمة والقاع ) بحيث تضمن دائما تثبيت الطي في مكانه وتمنع محتويات الكيس من التسرب ، ويكون عرض اللصق ٢٠٥ سم على الأقل .  
(٣) يكون الاتجاه الطولي لورق المستخدم هو الاتجاه الطولي للكيس .

## المقاسات والأبعاد

يسمح بتجاوز في الأبعاد + ٥ مم  
ملحوظة : الأبعاد الآتية للاسترشاد فقط وغير ملزمة .

الطول : ٧٨ / ٦٣ سم

العرض : ٥٠ / ٤٩,٥ سم

الارتفاع : ٩ / ٨,٥ سم

## طرق الاختبار

مقاومة الإسقاط يعبأ الكيس بالأسمنت بوزن ٥٠ كجم تحت نفس ظروف التعبئة أمتبعة ، ويجري إسقاط الكيس من ارتفاع ١,٣٥ متر علي سطح خرساني مسطح نظيف لعدد أربع مرات على كل من القاعدة أو الفوهة أو الجانب أو البطن . ويجب ألا يحدث أي تمزق أو ثقب في الكيس .

## البيانات المدونة

يضع على العبوة البيانات التالية :

- (١) نوع الأسمنت المعبأ - وزنه - علامته التجارية المسجلة
- (٢) اسم الشركة أو علامتها التجارية المميزة أو الرقم الكودي للأسمنت المحلي وبلد المنشأ واسم الشركة المستوردة وعلامتها التجارية للأسمنت المستورد
- (٣) عدد طبقات ( طيات ) الورق

(٤) رقم المواصفة القياسية المصرية المنتج على أساسها الأسمت  
(٥) تاريخ تعبئة الأسمت ( بالأسبوع والشهر والسنة ) .

\* \* \*

خلاطات ومحابس وصنابير للاستخدام المنزلي ومحابس الغاز

البند الجمركي : ١٠ / ٨٠ / ٨١ / ٨٤ :

٩٠ / ٨٠ / ٨١ / ٨٤

الرسوم الجمركية : ٦٠ % ، ١٠ % علي الترت

رسوم الفحص : خمسة قروش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٢٨ جنيها للطن لمحابس الغاز

٤٠ جنيها للطن للمحيس و خلاطات المياه

أضيف باقي البند ٨١ / ٨٤ في قرار وزاري لاحق وبيانه كما يلي :

أصناف صناعة الخنفيات والأدوات المماثلة للمواسير والمراجل والخزانات  
والدنان والأوعية المماثلة بما فيها صمامات تخفيض الضغط أو ضبط الحرارة

البند الجمركي : ٨١ / ٨٤ :

الرسوم الجمركية : ١٠ % ، ٢٠ % ، ٣٠ % ، ٦٠ %

رسوم الفحص : قرشا عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٥ جنيها للطن

الصمامات الكروية المصنعة من سبائك النحاس والألومنيوم

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٨٢٠ لسنة ١٩٩٠

المجال

تختص هذه المواصفة القياسية للصمامات ذات الكرة ( المحابس ) للأغراض

العامة المصنعة من سبائك النحاس أو الألومنيوم .

البيانات المطلوب توضيحها على الصمامات

تدمغ الصمامات بالبيانات التالية :

● اسم المصنع المنتج أو علامته التجارية

● وضع المقاس الإسمي

● وضع الضغط الإسمي

● وضع سهم يوضح اتجاه سريان السائل في الصمام

● علامة المطابقة أو الجودة في حالة موافقة الهيئة المصرية العامة

للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج على الترخيص بوضع هذه العلامة .

\* \* \*

## محابس عدم الرجوع للسوائل

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٨٠٨ لسنة ١٩٩٠

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بمحابس عدم الرجوع المختلفة للمقاس من ٤/١ إلى ٣ بوصة ، والمصنعة من سبائك النحاس وتتضمن الاشتراطات الفنية الواجب توافرها ، والمقاسات الرئيسية التبادلية والاختبارات التي تضمن الجودة وحسن الأداء والتصميم والتصنيع والخامات والأبعاد .

### أنواع المحبس

- النوع المتأرجع
- النوع المرتفع
- الكباس
- القرص
- الكرة

### البيانات المطلوب توضيحها علي المحابس

- اسم المصنع المنتج أو علامته التجارية .
- وضع المقاس الإسمي .
- وضع الضغط الإسمي .
- وضع سهم محدد اتجاه سريان السائل من المدخل إلى المخرج .
- وضع المطابقة أو الجودة .

\* \* \*

### المحابس الزهر ذات السكنة لأعمال المياه والصرف الصحي

المواصفة القياسية المصرية رقم ٩٧١ لسنة ١٩٩١

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بمحابس الزهر ذات السكنة التي يصنع بدنها من الحديد والمستخدمه في أعمال المياه والمجاري ذات الضغوط الإسمية من ١ كجم / سم ٢ إلي ١٦ كجم / سم ٢ والأقطار الإسمية من ٤٠ مم إلي ١٠٠٠ مم .

وتختص أيضا تلك المواصفات بأبعاد المحابس وخواصها المختلفة والاختبارات التي تجرى عليها .

### أنواع المحابس

- مبطن الشكل
- يضاوي الشكل
- مستدير الشكل

## الاختبارات

- الاختبارات الهيدروليكية
- اختبار التحمل
- الاختبارات الميكانيكية

الحديد الزهر

سبائك النحاس

تجرى الاختبارات على المعدن المستخدم والخامات المستخدمة

## البيانات المطلوب توضيحها علي المحابس

تدمغ المحابس بالبيانات التالية :

- علامة المصنع المنتج أو علامته التجارية
- المقاس الإسمي للمحبس
- علامة المطابقة أو الجودة

\* \* \*

محابس داخل الحائط للمياه العادية

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٧٥٣ لسنة ١٩٨٩

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بمحابس داخل الحائط للمياه العادية للمقاسات الاسمية ٢/١ ، ٥/٤ بوصة من النوع ذوالعنقود الذي يرتفع « ذو القرص الحلقي للتحكم » والنوع ذو العمود الذي يرتفع « الجبشة » وتتضمن الاشتراطات الفنية الواجب توافرها والمقاسات الرئيسية والتبادلية والاختبارات التي تضمن الجودة وحسن الأداء .

## البيانات المطلوب توضيحها علي المحابس

تدمغ المحابس بالبيانات التالية :

- علامة المصنع المنتج أو علامته التجارية .
- المقاس الإسمي للمحبس .
- علامة المطابقة أو الجودة .

\* \* \*

محابس المياه :

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٩٨ لسنة ١٩٩٥

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الفنية الواجب توافرها في الخامات والمقاسات الأساسية والاختبارات الفنية لكل من محابس المياه العادية ( نوع العمود الذي يرتفع ) ومحابس المياه نظام الجبشة ( نوع العمود الذي لا يرتفع ) .

تنتج هذه المحابس إما بالصب في الرمل أو في القوالب ( إسطمبات ) أو الضغط (السبك الآلي أو الكبس علي الساخن ) .

### الاختبارات

- مقاومة جسم المحبس للتسرب
- مقاومة موانع التسرب
- الأبعاد واللواكب
- الفحص الظاهري
- التحليل الكيميائي

يجب إجراء اختبار التحليل الكيميائي علي عينات عشوائية نجد أقصى ثلاث عينات مسحوبة من دفعة الإنتاج أو الرسائل المستوردة ، علي أن تكون نتيجة الاختبار مطابقة لما هو منصوص بالجدول رقم ( ٩ ) الخصر بالخامات الداخلة في التصنيع .

\* \* \*

### صنابير المياه العادية

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٠٦٦ لسنة ١٩٩٥

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالاشتراطات الفنية الواجب توافرها في الخامات والمقاسات الأساسية لكن من صنابير المياه العادية ( نوع العمود الذي يرتفع ) وصنابير المياه نظام الجشمة ( نوع العمود الذي لا يرتفع ) .  
تنتج هذه الصنابير إما بالصب في الرمل أو في القوالب بالجابية أو الضغط (السبك الآلي ) أو الكبس علم، الساخن .

### الاختبارات

- (١) مقاومة جسم الصنبور للتسرب
- (٢) مقاومة موانع التسرب
- (٣) الأبعاد واللواكب
- (٤) الفحص الظاهري
- (٥) التحليل الكيميائي

### الترقيم ( البيانات الظاهرية )

توضع على الصنابير علامات محددة واضحة ومقروءة باسم المصنع المنتج ، أو بعلامته التجارية والمقاس الإسمي المناظر للصنابير .  
كما يوضع على الصنابير علامة الجودة إن وجدت .

\* \* \*

محابس أسطوانات تعبئة الغازات البترولية المسالة  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٠٨ لسنة ١٩٦٥

المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية الحد الأدنى لمستوى الصناعة والأداء والأمان لمحابس الأسطوانات المستخدمة في تعبئة كل من غازي البيوتان والبروبان التجاريين، أو خليط منهما وتحدد خواص هذه الغازات المواصفة القياسية المصرية الخاصة بكل منهما، كما تحدد هذه المواصفات القياسية الاختبارات التي يجب إجرائها للتأكد مما تقدم .

الاختبارات

- ١- الشكل والأبعاد
- ٢- اختبار الأزمان للمحابس
- ٣- اختبار الأزمان للأجزاء المطاطية
- ٤- اختبار الأجزاء غير المعدنية
- ٥- اختبار الصدمة للمحبس
- ٦- اختبار التسرب
- ٧- اختبار تركيب المحبس بالأسطوانة

\* \* \*

محابس الفراشة لأعمال المياه والصرف الصحي  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٢١٣٤ لسنة ١٩٩٢

الاختبارات

- يلتزم المنتج بتقديم شهادة فحص للحديد الزهر المصنع منه المحبس عند طلبها .
  - يلتزم المنتج بتقديم شهادة فحص للمواصفات الميكانيكية والكيميائية لمانع التسرب عند طلبها .
  - يتم عمل الاختبارات الهيدروليكية علي ١٠٠ % من إنتاج المحابس من قبل المنتج .
  - يجري اختبار الفحص الخارجي والأداء للمحابس علي ١٠٠ % من قبل المنتج
  - الاختبار الهيدروليكي ( هذا الاختبار يجري بواسطة مراقب الجودة)
- البيانات المطلوب توضيحها على المحابس
- يدمغ جسم المحبس بالبيانات الآتية
- المقاس الإسمي ( أو المقاس الإسمي للماسورة )
  - الضغط الإسمي
  - ترقيم الخامة المصنع منها المحبس

- اسم المصنع المنتج أو علامته التجارية
  - سهم يوضح اتجاه سريان الماء
- محابس الزاوية للمياه

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٥٩ / ١٩٩٦

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الفنية الواجب توافرها في محابس الزاوية للمياه ذات المقاس الاسمي ٢/١ بوصة جاز والمقاسات الرئيسية والتبادلية ، والتشطيب والاختبارات التي تضمن الجودة وحسن الأداء وتقتصر هذه المواصفات على النوع ذو العمود الذي يرتفع والنوع الذي لا يرتفع ( الجشمة ) .

## التعاريف

### (١) محبس الزاوية

وسيلة تحكم بقصد تنظيم معدل سريان المياه أو إيقافه ، ويركب على خط مواسير المياه في الحالات التي يكون اتجاه خروج المياه عموديا على اتجاه دخولها .

### (٢) المقاسات الإسمية

المقاس الإسمى للمحبس يعادل قيمة القطر الإسمى لسن لولب نهايتي المحبس ومواسير المياه بالبوصة .

## الاختبارات

### (١) مقاومة جسم المحبس للتسرب

يعرض جسم المحبس وهو كامل التركيب في وضع الغلق لضغط هيدروليكي قدره ١٦ كجم / سم ٢ لمدة عشرون ثانية ، بحيث يكون المحبس مغمورا تحت الماء على ألا يحدث أي تسرب أو رشح أثناء الاختبار .

### (٢) مقاومة موانع التسرب

يجري الاختبار في البند رقم (١) على المحبس وهو في وضع الفتح ، على أن يتم غلق المياه بوسيلة مناسبة ، ويجب ألا يحدث تسرب أو رشح أثناء الاختبار .

(٣) يجري التحقق من الأبعاد واللواكب بوسائل القياس الدقيق ، وبالنسبة للوالب فيجرى القياس بالضبعات النمطية الخاصة بكل مقاس .

### (٤) الفحص الظاهري

تفحص المحابس بالعين المجردة للتحقق من استيفائها لما هو وارد بالبند رقم (٧) لهذه المواصفات

(٥) يجب إجراء اختبار التحليل الكيميائي على عينات عشوائية بحد أقصى ثلاث عينات مسحوبة من دفعة الإنتاج أو الرسائل المستوردة ، على أن تكون نتيجة الاختبار مطابقة للجدول التالي :

اسم الجزء	توصيف الخامة	رقم المواصفة القياسية
جسم المحبس قرص التحكم	نحاس أصفر ٥٧ %	م ق م ٢٤٧
وحدة التشغيل جلبة الحشو الغطاء عمود تشغيل	نحاس أصفر ٥٨ %	م ق م ٣٦٦

### الترقيم

البيانات المطلوب توضيحها علم المحابس :

(١) علامة مميزة للمصنع المنتج أو علامته التجارية .

(٢) المقاس الإسمي للمحبس

الصنابير ومحابس وخلاطات المياه بأقراص السيراميك

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٦٦٠ / ١٩٨٧

### المجال

تختص هذه المواصفات بالصنابير والمحابس والخلاطات ذات القلب الذي يعمل بأقراص السيراميك للمقاس الإسمي ٢/١ بوصة ، وتنتج هذه الأنواع بأجسام من النحاس الأصفر ٥٧ % بالصب في الرمل أو في القوالب المعدنية بالجاذبية أو بالضغط (السبك الآلي) ، وتتضمن هذه المواصفات الاشتراطات الفنية الواجب توافرها والمقاسات الأساسية والخامات والاختبارات التي تضمن جودة التشغيل وحسن الأداء .

### الخامات

(١) تصنع أجسام الصنابير والمحابس والخلاطات من النحاس الأصفر المصبوب

٥٧ % كحد أدنى طبقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٤٧ .

(٢) تصنع بقية الأجزاء المعدنية من أعمدة النحاس الأصفر ٥٧ % كحد أدنى طبقا

للمواصفات القياسية المصرية رقم ٣٦٦ ، ما عدا المقبض فيكون طبقا للبند

رقم (٣/٥) .

(٣) تصنع أقراص التحكم من السيراميك ( أكسيد ألومنيوم ٩٥ % ) أو ما يناظر

خواصه طبقا للمواصفات القياسية المصرية ، أو أي مواصفات أخرى،

يعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة للتوحيد القياس .

(٤) تصنع حلقات الحبك المانعة للتسرب من المطاط المفلكن .

## الاختبارات

### (١) الاختبارات الهيدروليكية

- ١- يعرض الصنبور أو المحبس وهو كامل التركيب في وضع الفتح والغلق لضغط هيدروليكي داخلي قدره ٦ كجم / سم ٢ لمدة دقيقة واحدة ، ويجب ألا يظهر أي رشح أو تسريب للماء أثناء فترة الاختبار.
- ٢- تجرى الاختبارات الهيدروليكية لخلطات المياه طبقا لمواصفات القياسية المصرية رقم ١١٦٠ .
- ٣- يجرى التحقق من الأبعاد بوسائل القياس الدقيقة ، وبالنسبة للوالب فيجرى التحقق من دقتها بالضبعات النمطية الخاصة بكل منها .

### (٢) اختبارات التحمل

- تجرى اختبارات التحمل على عينة عشوائية من الصنابير والمحابس والخلطات ، بحيث تتحمل أقراص السيراميك للقفل والفتح لمائتي مرة كحد أدنى ، ويجب ألا يظهر أي رشح أو تسرب للماء .

\* \* \*

Bs 1010 : parts 2 .

Specification Off taps and Stop – Draw valves For water services

( screw – down pattern )

part 2 . Draw Off taps and above – ground stop valves

\* \* \*

الاختبارات الميكانيكية حنفيات البلية مواصفة

Faucets and ball ta

JIS H 3250 / 1992

Copper and Copper alloy rods and bars

حنفيات البلية لسبائك النحاس للصمامات

الاختبارات الكيماوية

ISO 5208 / 1993

Industrial valves – pressure testing of valves

\* \* \*

### السيراميك

٧/٦٩ : البند الجمركي

٨/٦٩

% ٤٠ : الرسوم الجمركية

% ٥٠ ، % ٤٠ - على الترتيب

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

٧٦ المادة : ٤٠ جنيها للطن

## جميع مواصفات السيراميك غير ملزمة بلاط السيراميك

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٦٨ / ٢٠٠١ غير ملزمة  
١- التعاريف - التصنيف - الخواص - البيانات الإيضاحية

### المجال

تختص هذه المواصفات القياسية المصرية بتحديد التعاريف والتصنيف والخواص والبيانات الإيضاحية لبلاط السيراميك المستعمل بصورة عامة في تغطية الأرضيات والجدران وفي الأبنية الصناعية وحمامات السباحة .

### التعاريف

- **بلاط السيراميك**  
هو منتج مسطح الشكل يصنع من الطين الخالص ، أو مضافا إليه خامات غير عضوية ويستخدم بصفة عامة في تغطية الأرضيات والجدران .
- **طلاء زجاجي**  
هو طبقة سطحية زجاجية متصلة غير منفذة للسوائل
- **طبقة بطانة**  
غطاء مكون من قاعدة طينية تعطي تشطيبا غير لامع ، وتكون إما منفذة أو غير منفذة للسوائل .
- **سطح مصقول**  
سطح لبلاط غير مزجج اكتسب تشطيبا لامعا بالصقل الميكانيكي الذي يتم في آخر مراحل التشطيب .
- **بلاط مشكل بالبصق**  
بلاط يشكل جسمه في مرحلة اللدونة بواسطة البصق ، ويقطع العمود الناتج عنه إلى بلاطات بأبعاد سبق تحديدها .
- **البلاط المشطور**  
يصنع هذا البلاط مزدوجا بعد الحرق يفصل للحصول على بلاطة مفردة ، يمكن أن تغطي بطلاء زجاجي أو تترك بدون تغطية .
- **بلاط حجري**  
يطلق هذا المسمى على البلاط المشكل بالبصق ودرجة امتصاصه للماء لا تزيد على ٦ ٪ .
- **بلاط مشكل بالكبس الجاف ( تحت ضغط عالي )**  
يتكون جسم البلاط من خليط من حبيبات ناعمة عالية الطحن ، ويشكل في قوالب تحت ضغط عالي .

## ● بلاط مصنع بطرق أخرى

### ● بلاط ذو فواصل

الفاصل عبارة عن بروز بطول حروف محددة من البلاطة ، بحيث لو وضعت بلاطتان بجانب بعضهما يفصل هذا البروز الحروف بمسافة لا تقل عن المسافة المحددة المطلوبة لتركيب البلاط يملأ الفاصل بين البلاطات بالمونة التي تغطي هذه البروزات.

### ● امتصاص الماء

نسبة الماء التي تمتصها البلاطة معبرا عنها كنسبة مئوية من كتلة البلاطة ، وتقاس وفقا للمواصفات القياسية المصرية رقم ٢٩٣ ج١ الخاصة باختبار تقدير امتصاص الماء والمسامية الظاهرية والكثافة السببية الظاهرية والكثافة الكلية .

### ● المقاس الإسمي

هو المقاس المستخدم لوصف البلاطة .

### ● المقاس التشغيل ( الطول - العرض - السمك )

هو مقياس يحدد بواسطة الصانع ويجب أن يتوافق مع المقياس الإسمي في حدود التفاوت المسموح به .

### ● المقاس الفعلي

هو مقياس وجه البلاطة الذي يتم قياسه طبقا للمواصفة القياسية المصرية رقم (٢٩٣ ج٤) .

### ● مقياس التسيق

هو مجموع مقياس التشغيل مضافا إليه عرض الوصلة عند التركيب .

### ● المقاس المعياري

لا يطبق هذا المقياس على البلاط الذي تقل مساحته عن ٩٠٠٠ مم ٢ ، ويعتمد هذا المقياس على تطبيق مفهوم المعيار .

### ● المقاس غير المعياري

المقياس الذي يباع به البلاط في معظم البلاد ، ولا يشمل البلاط ذو المقاس المعياري .

### ● التفاوت

الفرق بين الحدود المسموح بها في المقياس .

### بطاقة البيانات

علم المنتج أن يدون على العبوة البيانات الإيضاحية التالية :  
● اسم المنتج وعلامته التجارية .

- نوع البلاط والمواصفة التي تم الإنتاج عليها .
- البعد الإسمي بعد التشغيل .
- طبيعة السطح مزجج أو غير مزجج .
- معامل الاحتكاك لبلاط الأرضيات .
- صنع في مصر أو بلد المنشأ .
- رتبة البري للبلاط المزجج المستخدم في الأرضيات .
- بيانات المتطلبات الخاصة .

بلاط سيراميك ذو امتصاص الماء أكبر من ٦ % وأقل من أو يساوي ١٠ %  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٨ / ٢٠٠٠ ج ٥

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية ببلاط السيراميك المشكل بالكبس .  
ودرجة امتصاص الماء له أكبر من ٦ % وأقل من أو تساوي ١٠ % .  
وتشمل هذه المواصفة التعاريف ، والتقسيم ، والمتطلبات ، الفنية ، والمتطلبات  
الخاصة ، والعلامات التجارية الخاصة بهذا النوع من البلاط .  
ملحوظة :

١- مدرج بالمواصفات الملحق (١) الخاص بترتب البري لبلاط السيراميك  
المزجج المستخدم في الأرضيات ، والملحق رقم (٢) الخاص بحدود وظروف  
إجراء اختبار المتطلبات الخاصة، والمعلومات المذكورة بهذه الملاحق استرشادية.  
ينقسم البلاط ذو امتصاص أكبر من ٦ % وأقل أو يساوي ١٠ % إلى بلاط مزجج  
وبلاط غير مزجج .

### المتطلبات الفنية

- التفاوت في المقاسات والأبعاد وجودة السطح .
- جودة السطح .
- الخواص الطبيعية .
- الخواص الكيميائية .
- متطلبات خاصة .

- (١) معامل التمدد الطولي
- (٢) مقاومة الصدم الحراري
- (٣) الاختلافات البسيطة في اللون .
- (٤) مقاومة الصدم
- (٥) مقاومة التبقع للبلاط غير المزجج .
- (٦) مقاومة التركيزات العالية من الأحماض والقلويات .
- (٧) كمية الكاديوم والرصاص المزالة .

- (٨) مقاومة الصقيع .  
(٩) مقاومة التمدد بالرطوبة .

### طرق الفحص والاختبار

يتبع في فحص واختبار بلاط السيراميك ذي درجة امتصاص الماء أكبر من ٦ وأقل من أو تساوي ١٠ % الطرق القياسية المنصوص عليها في المواصفات القياسية المصرية رقم ٢٩٣ بأجزائها المختلفة .

### العلامات التجارية

يوضع على كل عبوة البيانات التالية :

- صنع في مصر أو بلد المنشأ .
- اسم المنتج وعلامته التجارية .
- المواصفة القياسية التي تم الإنتاج عليها .
- مقاسات البلاطة ( المقاسات الإسمية ومقاسات التشغيل) .
- عدد البلاط أو المساحة التي تغطيها العبوة .
- طبيعة السطح ( مزيج أو غير مزيج ) .
- مجال الاستخدام .
- درجة اللون .
- بيانات المتطلبات الخاصة .
- رتبة البري ومقاومة الاحتكاك ( لبلاط سيراميك الأرضيات) .

بلاط السيراميك ذو امتصاص أكبر الماء أكبر من ١٠ % المستخدم في الحوائط

المواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٨ / ٢٠٠٠ ج ٦

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية ببلاط السيراميك المزجج المشكل بالكبس المستخدم في الحوائط ودرجة امتصاص الماء له أكبر من ١٠ % .  
وتشمل هذه المواصفات التعاريف ، والتقسيم ، والمتطلبات الفنية ، والمتطلبات الخاصة ، والعلامات التجارية لمخاضة بهذا النوع من البلاط .

### ملحوظة

مدرج بالمواصفات المدققة رقم (١) الخاص بحدود وظروف إجراء اختبار المتطلبات الخاصة ، والمعلومات المذكورة بهذه الملاحق استرشادية كلا من المتطلبات الفنية ، طرق الفحص ، العلامات التجارية هي كما وردت بالمواصفة القياسية المصرية رقم ٣٦٨ / ٢٠٠٠ ج ٥ .

\* \* \*

## البلاط ذو الأبعاد الصغيرة

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٤٠٢ / ٢٠٠٣ غير ملزمة

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بالبلاط ذي الأبعاد الصغيرة (الفسيفساء) المستعمل غالبا في أعمال الزخرفة والديكور ، خاصة في تكسية الحوائط والأعمدة والحليات والأسطح الرأسية والمائلة والمقوسة بالواجهات والأرضيات .

## المتطلبات الفنية

### (١) المتطلبات العامة

يكون البلاط سليما منتظما الشكل والتخانة ، وتكون أسطحه مستوية وحوافه مستقيمة متجانسة المقطع ، خاليا من العيوب المرئية ، ويجمع على أفرخ من ورق الكرافت أو القماش، وغالبا ما يكون مربع الشكل بأبعاد ٣٠ × ٣٠ سم، أو بأبعاد وأشكال أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف المعنية .

### (٢) السمك

لا يقل سمك البلاط الخزفي المزجج عن ٤ مم .

### (٣) التفاوت في المقاسات والأبعاد

يوضح جدول رقم ( ١ ) قيم التفاوت المسموح به في المقاسات والأبعاد للبلاط ذي الأبعاد الصغيرة .

### (٤) جودة السطح

يكون ٩٥ ٪ من البلاط خاليا من العيوب المرئية التي تشوه مظهر المساحة العظمى للبلاط ، ويكون اللون مطابقا للون العينة ، ولا يوجد تغيير في اللون عند المشاهدين من مسافة ٢ متر .

ملحوظة :

- ١- لبعض الأغراض الزخرفية يتم إنتاج البلاط بسطح متشقق ، وفي هذه الحالة لايجري اختبار مقاومة التشقق ، وعلى الصانع أن يوضح ذلك على بيانات العبوة.
- ٢- يتم إجراء هذا الاختبار في حالة استخدام البلاط في الأجواء الباردة ، أو في حالة التعرض للصدمات الحرارية ، أو حسب الاتفاق بين الأطراف المعنية .

## طرق الفحص والاختبار

يتم فحص واختبار البلاط ذي الأبعاد الصغيرة طبقا للطرق القياسية المنصوص عليها في المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ بأجزائها المختلفة .

هناك عدة أجزاء من المواصفة ٢٩٣ كما يلي :

- (١) الجزء الأول : طريقه تقدير امتصاص الماء
- (٢) الجزء الثاني : طريقة تقدير مقاومة البري للبلاط السيراميك غير المزجج
- (٣) الجزء الثالث : طريقة تقدير مقاومة البري لبلاط السيراميك المزجج .

- (٤) الجزء الرابع : طريقة قياس الأبعاد وجودة السطح .  
 (٥) الجزء الخامس : طريقة تعيين مقاومة التشقق للبلاط المزجج .  
 (٦) الجزء السادس : طريقة تعيين مقاومة الصدم الحراري لبلاط السيراميك  
 (٧) الجزء السابع : اختبار الصلادة بمقياس موه  
 (٨) الجزء الثامن : طريقة أخذ العينات وقواعد القبول أو الرفض  
 (٩) الجزء التاسع : تعيين التمدد الطولي بالرطوبة  
 (١٠) الجزء العاشر : تقدير معايير الكسر بالانحناء وإجهاد الكسر  
 (١١) الجزء الحادي عشر : طريقة تعيين مقاومة بلاط السيراميك للكيمائيات  
 (١٢) الجزء الثالث عشر : تعيين مقاومة التبقع  
 طريقة تقدير الأبعاد وجودة السطح

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ / ٢٠٠٠ ج٤

\* \* \* \*

طريقة تعيين مقاومة التشقق للبلاط المزجج

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ / ١٩٩٢ ج٥

\* \* \*

طريقة تعيين مقاومة الصدم الحراري لبلاط السيراميك

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ / ١٩٩٣ ج٦

المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية المصرية طريقة اختبار مقاومة بلاط السيراميك بجميع أنواعه للصدم الحراري في ظروف الاستخدام العادية .  
 تشمل المواصفة طريقتين للاختبار ( بالغمر - وبدون غمر في الماء ) ويتم اختبار الطريقة المناسبة حسب نسبة امتصاص الماء لبلاط السيراميك .

\* \* \*

اختبار الصلادة بمقياس موه

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ / ١٩٩٣ ج٧

المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بطريقة تعيين صلادة السطح للخدش لكل أنواع بلاط السيراميك .

\* \* \*

طريقة أخذ العينات وقواعد القبول والرفض

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ / ١٩٩٣ ج٨

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بطريقة أخذ العينات وقواعد القبول والرفض لبلاط السيراميك .  
تطبق هذه المواصفات علي رسائل بلاط السيراميك غير المثبت أو المخزن .

\* \* \*

## تعيين مقاومة التبقيع

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ / ٢٠٠١ ج ١٣

## المجال

تحدد هذه المواصفة طريقة تعيين مقاومة السطح المميز لبلاط السيراميك ( وجه البلاط ) للتبقيع .

## أساس الطريقة

يتم تعيين المقاومة للتبقيع بأن توضع محاليل مواد الاختبار متلامسة مع السطح المميز للبلاط ( وجه البلاط ) لمدة مناسبة من الوقت ، ثم يتعرض السطح إلى طرق تنظيف محددة ، ثم يتم فحصه للتعرف علي أي تغيير في المظهر يمكن ملاحظته بالعين المجردة .

\* \* \*

BS 6431 : Pare 8 : 1986

En 178

Ceramic floor and wall tiles

\* \* \*

BS 6431 : Part 6 : 1984

EN 176

Ceramic floor and wall tiles

\* \* \*

BS 6431 : Part 5 : 1986

EN 188

Ceramic floor and wall tiles

\* \* \*

BS 6431 : Part 4 : Section 4,1 : 1986 .

EN 187 / 1

Ceramic floor and wall tiles

\* \* \*

BS 6431 : Part 3 : Section 3,1 : 1986

EN 186 / 1

Ceramic floor and wall tiles

\* \* \*

طريقة تعيين التمدد بالرطوبة

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ / ٢٠٠٢ جـ ٩

المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بتعيين التمدد بالرطوبة لبلاط السيراميك

\* \* \*

طريقة تقدير مقاومة بلاط السيراميك للكيماويات

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ / ٢٠٠٢ جـ ١١

المجال

تختص هذه المواصفة بطريقة تقدير مقاومة بلاط السيراميك للكيماويات في

درجة حرارة الغرفة، وتطبق هذه المواصفة على جميع أنواع بلاط السيراميك .

أساس الطريقة

توضع عينات الاختبار تحت تأثير محاليل الاختبار الموضحة في البند (٣)

لفترات محددة ، ثم يحدد تأثير هذه الكيماويات بالفحص الظاهري

تقدير معايير الكسر بالانحناء وإجهاد الكسر

المواصفة القياسية المصرية رقم ٢٩٣ / ٢٠٠٢ جـ ١٠

المجال

تحدد هذه المواصفة القياسية المصرية طريقة تعيين معايير الكسر بالانحناء

وإجهاد الكسر لجميع أنواع بلاط لسيراميك .

\* \* \*

المواسير وأنابيب ووصلاتها وأجزائها من خزف وصيني

البند الجمركي : ٦ / ٦٩

الرسوم الجمركية : ٤٠ %

رسوم الفحص : جنيها عن كل طن من الرسالة

المادة ٧٦ : ١٥ جنيها للطن

لا يوجد مواصفات قياسية مصرية أو عالمية لهذا الصنف ولكن يتم إجراء

اختبار الامتصاص لتحديد النوعية .

\* \* \*

أدوات صحية من سيراميك

البند الجمركي : ١٠ / ٦٩

الرسوم الجمركية : ٤٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٤٠ جنيها للطن

الأدوات الصحية من الصيني المتزجج  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٤٩ / ١٩٩٦  
المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالأدوات الصحية من الصيني المتزجج وهي عبارة عن منتجات خزفية محروقة لدرجة التزجج ومطلية بطبقة من الطلاء الزجاجي (الجليز) .

تتكون هذه المواصفة القياسية من خمسة أجزاء و بنفس الرقم وسنة الإصدار  
الجزء الأول

اختبار امتصاص الماء

المجال

تختص هذه المواصفة القياسية باختبار امتصاص الماء للأدوات الصحية من الصيني المتزجج .  
أساس الطريقة

تحسب النسبة المئوية لامتناس الماء بعد معالجة العينة باستخدام الطريقتين الآتيتين:  
(١) طريقة التفريغ والغليان

حيث يفرغ الهواء من العينة ثم تغمر في الماء وتغلي لمدة ٢٠ دقيقة .

(٢) طريقة الغليان المباشر

حيث تغمر العينة في ماء وتغلي على فترات كل منها ساعتين حتى يثبت الوزن.

الجزء الثاني

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية بطريقة الفحص البصري للعيوب التي تظهر على أسطح الأدوات الصحية من الصيني المتزجج (الأحواض - المراحيض - المبال - والبديه - وصناديق الطرد) .

التعاريف

• الصيني المتزجج

منتج سيراميكي عالي الجودة تصنع منه الأدوات الصحية ، وهو خليط من الطينات والكاولينات ومعادن وخامات عالية النعومة تحرق عند درجة حرارة عالية ، لتنتج مادة غير مزججة درجة امتصاص الماء لها لا يزيد على ٠,٥ % على أساس الوزن الجاف ، ثم تغطي أسطحها المرئية بطبقة ( غير منفذة وخالية من التشعير ) من الطلاء الزجاجي لتعطي الطلاء الزجاجي لتعطي اللون الأبيض أو أي لون آخر .

- سطح مرئي  
السطح الذي يمكن رؤيته بسهولة بعد التركيب بواسطة شخص واقف في  
الوضع الطبيعي .
- سطح متموج  
عيب في التشطيب ينتج عنه تموجات عديدة على هيئة خطوط منتظمة في  
طبقة الطلاء الزجاجي .
- سطح المياه داخل المرحاض  
سطح المياه المتبقي في المرحاض بعد الصرف .
- سطح معرض للبلل  
هو السطح المرئي بعد التركيب والذي يصبح مبللا أثناء الاستخدام .
- بقعة  
منطقة ذات لون مغاير لا يقل بعدها عن ١ مم ( إذا كانت أقل من ١ / ٤ مم  
لا يعتد بها إلا إذا كانت بعدد كبير بحيث يسبب تغير )
- بقعة متوسطة  
منطقة ذات لون مغاير لا يقل عن ١ مم ولا يزيد على ٣ مم .
- بقعة كبيرة  
منطقة في السطح بلون مغاير أبعادها أكبر من ٣ مم وأقل من ٦ مم .
- تلون  
بقعة ملونة يزيد أقصى بعد لها على ٦ مم أو منطقة مليئة بالبقع أو البثور  
تعطي تغيرا في اللون
- غير لامع ( يشبه في مظهر قشرة البيض )  
طلاء زجاجي ( جليز ) غير متكامل التجهيز أو تشطيب شبه زجاجي  
ومظهره مطفي أو تشطيب غير لامع في سطح مرئي .
- جسم مكشوف  
منطقة لا يوجد بها طلاء زجاجي ويزيد أقصى بعد لها على ٢ مم .
- تسوء  
منطقة مرتفعة السطح أو تلوث بالرمل لا يزيد أقصى بعد لها على ١ مم
- بثور متوسطة  
جزء مرتفع في السطح أبعاده أكبر من ١ مم وأقل من ٣ مم .
- بثور كبيرة  
جزء مرتفع من السطح أبعاده أكبر من ٣ مم وأقل من ٦ مم .
- تصدع  
شرخ شعري خطي يمتد خلال الجسم ( نتيجة الإجهادات أثناء أو بعد عملية  
التصنيع )

• شرخ ناري  
شرخ غير عميق في الجسم وغير مغطى بالطلاء الزجاجي ( لا يؤخذ في الاعتبار إذا كان في سطح غير مرئي ).

• تشعير

• شرخ دقيق في الطلاء الزجاجي ( جليز ) .

• ثقب إبرية

• حفرة دقيقة في سطح الطلاء الزجاجي ويصاحبها عادة ثقب مماثل في الجسم لا يزيد أقصى بعد لها على ٢ مم .

• تشطيب

• ملمس ومظهر السطح بغض النظر عن لونه .

• تجميع

• عدد من البقع والبثور والثقوب الإبرية داخل مربع فخاري طول ضلعه ٥٠ مم أي أن مساحته ٢٥٠٠ مم ٢ .

• آثار التجليخ

• بقعة لا تزيد أقصى بعد لها على ١٠ مم تظهر نتيجة إزالة أحد العيوب الصغرى بالتجليخ .

## طريقة الفحص

- (١) ينظف سطح الأدوات الصحية جيدا بواسطة قطعة نظيفة من القماش
- (٢) عند فحص أدوات صحية فحوصا بصريا ، سواء في الضوء الطبيعي أو باستخدام ضوء صناعي فيجب أن يكون مقدار شدة الإضاءة المنتظمة على سطح الأداة ٣٠٠ لكس عندما يتم قياسها بواسطة مقياس ضوئي ، وفي حالة الإضاءة الصناعية فيجب توفيرها عن طريق مصباح أو مصباحين من الفلورسنت ذات درجة حرارة لونية تساوي ٦٥٠٠ كلفن ، ومثبتة على ارتفاع قدره مترين علي الأقل فوق أعلي نقطة من الأداة المفحوصة وبحيث يكون موقع الأداة ما بين مصدر الإضاءة والشخص القائم بالفحص .
- (٣) يتم الفحص بالعين المجردة ويتحدد مجال الرؤية بدائرة قطرها ١٠٢٥ مم ، وعلى ارتفاع ٦٠ سم من الحافة العلوية المطلوب اختبارها ، وبحيث يكون الخط الواصل من مركز دائرة الرؤية ومركز المساحة الواقعة داخل حدود حافة السطح المطلوب اختبارها عموديا على دائرة الرؤية ، كما يمكن الحصول على نفس النتائج بأن تكون الرؤية من نقطة ثابتة ومع إمالة العينة .
- (٤) يفحص سطح الأدوات الصحية للبحث عن وجود تموجات، تغير في اللون، بقع، نتؤات، بقع إبرية، بثور، شروخ، ويسجل وجود أي منها وعددها وتوزيعها وتقارن النتائج المسجلة بما هو موضح في جدول رقم (١) لتحديد درجة فرز المنتج .

## الجزء الثالث المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية باختبار مقاومة الأدوات الصحية من الصيني المتزجج للكيماويات المختلفة (الأحماض - القلويات - المنظفات الصناعية) والجدول التالي يبين نوع المحلول و تركيزه ودرجة الحرارة التي يجرى عندها الاختبار وفترة المعالجة .

اسم المحلول	درجة تركيز المحلول	فترة المعالجة ساعة	درجة الحرارة س
حمض خليك	١٠	١٦	١٠٠
حمض ستريك	١٠	١٦	١٠٠
منظف صناعي ( الـليسابول )	٠,١٥	٤٨	٦٠
حمض هيدروكلوريك كثافة (١,٠١٨)	١:١ حجما	٤٨	٢٥ - ١٥
هيدروكسيد صوديوم	٥	١/٢ ساعة	٦٠
ستياريك صوديوم	٠,١٥	٤٨	٦٠
حمض كبريتيك	٣	١٦	١٠٠

## الجزء الرابع

اختبار مقاومة الصدم الحراري .

### المجال :

تختص هذه المواصفة القياسية بطرق مقاومة الطلاء الزجاجي للتشقق بواسطة الصدم الحراري للأدوات الصحية من الصيني المتزجج .

### أساس الطريقة

تحدد مدى مقاومة الطلاء الزجاجي للتشقق المحتمل حدوثه نتيجة تأثير الاجهادات المتبقية بعد عملية حرق الأدوات الصحية ؛ بتعريض عينات من المنتج لدورات متتالية من التسخين والتبريد المفاجيء ، ثم فحص التشققات المتكونة باستعمال الصبغة .

### الكواشف

(١) محلول كلوريد الكالسيوم

تذاب كمية من كلوريد الكالسيوم المائي بتركيز يقل عن ٤٤ جرام لكل ١٠٠ مل ماء مقطر ، وبحيث تكفي كمية كلوريد الكالسيوم المذابة لرفع درجة حرارة الماء إلى ١١٠ + أو - ٢ درجة .

(٢) صبغة الميثيل الأزرق

محلول صبغة الميثيل الأزرق بتركيز ٠,٠٥ % .

## الجزء الخامس المجال

تختص هذه المواصفة القياسية باختبار صرف المراحيض المصنعة من الصيني المتزجج .

\* \* \*

## الجزء السادس

اختبار التبقيع والحرق

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية المصرية باختبار مقاومة الطلاء الزجاجي للأدوات الصحية من الصيني المتزجج للتبقيع والحرق .

## أساس الطريقة

تحدد مقاومة الطلاء الزجاجي للأدوات الصحية للتبقيع بمعالجة عينة عند درجة حرارة الغرفة ، ثم تترك لتجف وتفحص وتحدد المقاومة للحرق بمعالجة عينة أخرى بسيجارة مشتعلة ، وفحصها لبيان مدى مقاومتها للحرق

\* \* \*

أدوات صحية من حديد زهر أو صلب لا يصدأ

البند الجمركي : من ٢٤ / ٧٣

الرسوم الجمركية : ٧٠ % ، ٥٠ %

رسوم الفحص : قرش عن كل كيلوجرام من الرسالة

المادة ٧٦ : ٣٥ جنيها للطن

أحواض المطابخ من صلب لا يصدأ

المواصفة القياسية المصرية رقم ١٩٠٨ / ١٩٩٠

## المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالاشتراطات الفنية الواجب توافرها في أحواض المطابخ المصنوعة من صلب لا يصدأ .

## تميز الأحواض

تميز الأحواض بواحدة من الأنواع التالية :

(١) النوع ( أ )

حوض بحلة واحدة وصفاية واحدة من ناحية اليمين أو الشمال

(٢) النوع ( ب )

حوض بحلة واحدة وصفائيتين .

(٣) النوع ( ج )

حوض بحلتين وصفاية واحدة من ناحية الشمال أو اليمين .

#### (٤) النوع ( د )

حوض بحتلين وصفائيتين .

(٥) يمكن الاتفاق بين المنتج والمشتري على إنتاج أنواع بأبعاد أخرى من الأحواض .

#### الخامات

• تصنع الأحواض من ألواح صلب لا يصدأ مسحوب على البارد ، ويكون التركيب الكيميائي والخواص الميكانيكية طبقاً للمواصفات الدولية ، كالمواصفات البريطانية رقم ١٤٤٩ / ١٩٨٢ الخاصة بألواح وشرائط الصلب الجزء الثاني ( النوع 304 S 16 , 304 S 15 ) أو ما يناظرها من المواصفات الدولية الأخرى .

• يلزم ألا يقل تخانة الخامة قبل التشكيل عن ٠,٧ مم .

• يلزم ألا تقل الخامة بعد السحب في أي موقع من الحوض عن ٠,٥ مم .

#### الأبعاد

#### (١) أبعاد الحوض

تكون الأبعاد المسموح بها في الأحواض المصنعة من صلب لا يصدأ بأنواعها ( أ ، ب ، ج ، د ) كما في الجدول التالي :

الأبعاد الإسمية	النوع «أ» مم	النوع «ب» مم	النوع «ج» مم	النوع «د» مم
الطول ( ل )	٨٠٠ ، ١٠٠٠ ، ١٢٠٠	١٢٠٠ ، ١٤٠٠ ، ١٥٠٠ ، ١٦٠٠	١٤٠٠ ، ١٦٠٠ ، ١٨٠٠ ، ١٩٠٠	١٨٠٠ ، ٢٠٠٠
العرض ( ع )	٦٠٠ أو ٥٠٠	٦٠٠ أو ٥٠٠	٦٠٠ أو ٥٠٠	٥٠٠ أو ٦٠٠

ملاحظة : يسمح بتفاوت في طول وعرض الحوض قدره + أو - ٣ مم .

#### (١) أبعاد حلة الحوض

يكون عمق حلة الحوض ( ق ) ١٨٠ - ١٠ مم في الأنواع «أ» ، «ب» ، «ج» ، «د» وذلك عند التصنيع بطريقة اللحام ، وتكون ١٦٠ - ١٠ مم في حانه تصنيع الحلة مع الصفاية قطعة واحدة على الأقل ، ويقاس هذا العمق من السطح العلوي للحلة إلى أعظم نقطة بقاعها بجوار فتحة الصرف .

تكون الأبعاد الداخلية لحلة الحوض المستديرة على الأقل كما يلي :

طول الحلة ( س ) : ٤٠٠ مم .

عرض الحلة ( ص ) : ٣٤٠ مم .

أو بقطر ٤٠٠ مم ( علو، الأقل ) للحلة المستديرة على أن تكون هذه الأبعاد مقامة من السطح العلوي للحلة .

(٢) تكون المسافة بين تجويف الحلة والشفة المواجه للحائط ٦٠مم (على الأقل) وتكون المسافة بين تجويف الحوض وحافته الجانبية ٣٠مم (على الأقل) .

### العلامات المميزة

يوضع علي كل حوض علامة واضحة بالمعلومات الآتية بشرط أن تكون في مكان واضح بعد التركيب :

- (١) اسم المنتج أو العلامة المميزة .
- (٢) رقم المواصفات القياسية المصرية .
- (٣) نوع الحوض .
- (٤) وضع الصفاية بالنسبة لحلة الحوض من ناحية الشمال أو اليمين .
- (٥) أبعاد الحوض .
- (٦) تشطيب أسطح الحوض .
- (٧) نوع فتحة الصرف

الأدوات الصحية من الحديد الزهر المطلي بالصيني  
المواصفة القياسية المصرية رقم ٦٣٢ / ١٩٦٥

### المجال

تختص هذه المواصفة القياسية بالأدوات الصحية من الحديد الزهر المطلي من الداخل بالصيني ، ولا تشمل هذه المواصفات الأدوات الصحية التي تتطلب مقاومة خاصة للأحماض والقلويات القوية .

### طرق الفحص والاختبار

يجري فحص واختبار الأدوات الصحية المعدنية طبقا للمواصفة القياسية المصرية لاختبار الطلاء الصيني للأدوات الصحية من حديد الزهر رقم ( ٦١٨ / ١٩٦٥ ) .

\* \* \*

وتقوم وزارة الصحة ( معامل وزارة الصحة ) بفحص السلع التالية :

- أدوات مائدة خزفية
  - أدوات مائدة من زجاج
  - أوعية زجاجية لتعبئة المواد الغذائية
- والاختبارات التي تجرى على هذه الأصناف هي :
- نسبة الرصاص والكاديوم
  - ثبات الألوان